

GM 60416

JOURNAL DE SONDAGE

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

LA
MINE
NIOBEC

Journal de sondage

No séquentiel
INFR1004

Date de révision
2002-11-01

Trou: E-2003-1

Section(E): 23564 **Azimuth:** 165.0 **Débuté:** 2003-06-03
Chaînage(N): 12517 **Plongée:** -48.0 **Terminé:** 2003-06-11
Élévation: 9943.75 **Longueur:** 1316.5 ft. **Par:** F.H.

Deviations:

Profondeur	Azimuth	Plongée	Type	Etat
0.0	165.0	-48.0	Acid	Active
144.5	165.0	-46.5	Acid	Active
587.7	165.0	-48.7	Acid	Active
705.8	165.0	-46.5	Acid	Active
853.6	165.0	-48.7	Acid	Active
959.3	165.0	-48.7	Acid	Active
1001.4	165.0	-43.6	Acid	Active
1149.1	165.0	-45.5	Acid	Active
1316.5	165.0	-41.7	Acid	Active


End of Deviations ; 9 record(s) printed.

Lieu: lot #31 **Type Trou:** Exploration **Zone:**
Canton: Simard **Cheville de sécurité:** **Arpenté:**

Contracteur: Forage Mercier inc.

Vérifié par: 

Description: Forage d'exploraton dans le chemin de motoneige au sud de la mine, entre les lots 31 et 32. Identifié sur les tags aluminiums dans le support à carottes comme le trou #1.



MRN-GÉOINFORMATION 2003

GM 60416

03 0000 004

Journal de sondage

Géologie et Analyse:

De	À	Description	# d'échant.	De	À	Long.	Nb2O5 %	SiO2 %	P2O5 %	Fe %	Conc. %	Rec. %	C %
0.0	112.6	Mort-terrain		0.0	219.2	219.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
112.6	178.6	Cal - Calcaire fossilifère avec interlit de calcaire shisteux.											
178.6	196.6	- Zone de contact avec calcaire et carbonatite calcitique poreuse plutôt bréchique. Petite fragmentation millimétrique de calcaire et feldspath rose.											
196.6	207.6	- Zone argileuse massive, grise vertâtre foncé.											
207.6	219.2	C6 - Carbonatite calcitique, blanche à grains moyens à grossiers avec 5-10% de pyroxène, trace d'apatite, de biotite et de pyrite.											
219.2	224.0	C6 - Carbonatite calcitique, fortement chloritisée, texture un peu bréchique, poreuse, grise-noire, grains moyens à grossier. Q.q. fragment peu altérée. Ech (133313).	133313	219.2	224.0	4.8					-1.00	-1.00	-1.00
224.0	246.1	C6 - Carbonatite calcitique, blanche, grains moyens à grossiers avec 5-10% de cristaux mm à cm de pyroxène, trace d'apatite et de biotite. Pyrite 2-3%. Ech (133314)	133221	224.0	237.6	13.6	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133314	232.6	233.0	0.4	0.09	18.36	4.71	3.69	-1.00	-1.00	-1.00
			133314	233.0	293.6	60.6	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133314	237.6	246.1	8.5					-1.00	-1.00	-1.00
246.1	265.5	Si - Syénite rose à grise, plutôt massive. Avec 15-20% de tache mm de chlorite. Q.q. bande de carbonatite calcitique.	133315	246.1	257.6	11.5					-1.00	-1.00	-1.00
				257.6	265.5	7.9	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
265.5	334.8	C6 - Carbonatite calcitique, blanche, grains moyens à grossier, légère foliation apparente. 5-10% de pyroxène, trace d'apatite et de biotite. Pyrite 2-3%. Magnétite fine 1-	133316	265.5	272.6	7.1					-1.00	-1.00	-1.00
			133317	272.6	282.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
			133317	282.6	292.6	10.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133318	292.6	293.6	1.0					-1.00	-1.00	-1.00

Journal de sondage

Géologie et Analyse:

De	À	Description	# d'échant.	De	À	Long.	Nb2O5 %	SiO2 %	P2O5 %	Fe %	Conc. %	Rec. %	C %	
		2%. Trace de pyrrhotine. 5-10% de fragment de syénite grise concentré localement.	133222	293.6	294.0	0.4	0.09	18.40	4.71	3.69	-1.00	-1.00	-1.00	
			133318	294.0	302.6	8.6	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
				302.6	334.8	32.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
334.8	515.3	SC6	133319	334.8	343.3	8.5					-1.00	-1.00	-1.00	
		- Carbonatite calcitique blanche avec phénocristaux de pyroxène, apatite 1-3%, biotite 1-3%, magnétite fine 1-2%, pyrite et pyrrhotine en trace. 35% de bande de syénite grise, plutôt bréchique à tache de chlorite et 5% de fragment centimétrique fortement altérée. Ech. 133223 (Carbonatite calcitique, bien foliée avec biotite et apatite 3-5%, py 1%.) Ech. 133224 (Syénite avec 40% de cristaux de chlorite?, trace de magnétite et hématite).	133320	343.3	352.6	9.3					-1.00	-1.00	-1.00	
				352.6	382.6	30.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133321	382.6	389.6	7.0					-1.00	-1.00	-1.00	
			133223	389.6	389.8	0.2	0.23	9.87	7.06	4.17	-1.00	-1.00	-1.00	
			133321	389.6	394.2	4.6					-1.00	-1.00	-1.00	
				394.2	453.6	59.4	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133322	453.6	464.1	10.5					-1.00	-1.00	-1.00	
				464.1	478.3	14.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133323	478.3	488.4	10.1					-1.00	-1.00	-1.00	
			133324	488.4	500.8	12.4					-1.00	-1.00	-1.00	
			133325	500.8	515.3	14.5					-1.00	-1.00	-1.00	
515.3	532.8	C6	133326	515.3	527.6	12.3					-1.00	-1.00	-1.00	
		- Carbonatite calcitique, blanche à grains moyens à grossier, légère foliation apparente. 5% de fragment de syénite grise. Peu d'acc.		527.6	532.6	5.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133327	532.6	540.0	7.4					-1.00	-1.00	-1.00	
532.8	804.2	Si		540.0	562.6	22.6	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
		- Syénite grise gr. Moyens à fins avec fine tache de chlorite et biotite. 30% de bande cm à dm de carbonatite calcitique, grain moyen à grossier. Trace de feldspath potassique rose à 634'. Magnétite et hématite fine 1-2%. Pyrrhotine (10%) de 721.8-722.8'. Ech 133226 (Syénite à grains fin avec carbonatite calcitique et hématite) Ech 133284 (Syénite partiellement altérée avec bande de carb. Calcitique biotite et apatite.) Ech 133285 (Syénite bréchique grise avec veinule de carb. Calcitique bande chloriteuse de 688.5'-689.5'.) Ech 133286 (Syénite partiellement altérée avec bande de carb. Calcitique	133328	562.6	572.6	10.0						-1.00	-1.00	-1.00
				572.6	602.6	30.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133329	602.6	612.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00	
			133330	612.6	622.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00	
			133331	622.6	627.9	5.3					-1.00	-1.00	-1.00	
				627.9	637.6	9.7	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133332	637.6	647.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00	
				647.6	662.8	15.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133284	662.8	668.8	6.0					-1.00	-1.00	-1.00	
				668.8	682.8	14.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
			133285	682.8	692.8	10.0					-1.00	-1.00	-1.00	

Géologie et Analyse:

De	À	Description	# d'échant.	De	À	Long.	Nb2O5 %	SiO2 %	P2O5 %	Fe %	Conc. %	Rec. %	C %
		pyrhotine 5-10%.)		692.8	715.3	22.5	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133286	715.3	717.9	2.6					-1.00	-1.00	-1.00
				717.9	804.2	86.3	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
804.2	815.6	C3C	133287	804.2	815.6	11.4					-1.00	-1.00	-1.00
		- Carbonatite calcitique blanche , à grains grossier avec 15-20% de pyroxène noire de 2-4 mm de grosseur. 1-2% de pyrhotine. Ech. 133287.		815.0	937.6	122.6	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
815.6	863.8	Sa		815.6	832.8	17.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
		- Syénite partiellement altérée, à texture bréchique chloriteuse. 15-20% de tache de chlorite. Q.q. fine veinule de calcite. Ech 133288 et 133289.	133288	832.8	842.8	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
			133289	842.8	852.8	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
				852.8	877.6	24.8	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
863.8	944.3	Sa	133333	877.6	887.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
		- Syénite grise à grains fins, 30% de tache de chlorite, avec 5-10% veinule et bande de carb. calcitique.	133334	887.6	907.6	20.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
		Pyrite 2%. Pyrrhotine 1-2%. Bande de sédiment de 912.6 à 913.3'.	133335	907.6	915.0	7.4					-1.00	-1.00	-1.00
				937.6	944.3	6.7					-1.00	-1.00	-1.00
944.3	996.8	Sa	133336	944.3	952.6	8.3					-1.00	-1.00	-1.00
		- Syénite grise à gr. Grossier, 5-10% de tache de chlorite. 20-25% de bande de carb. calcitique avec 10-15% de pyroxène. Calcite cristallisée en aiguille de q.q. millimètre à q.q. centimètre. 3-5% de pyrrhotine avec la calcitique. Bande de sédiment de 952.8-953.3'.	133337	952.6	972.6	20.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
				972.6	982.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
				982.6	996.8	14.2	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
996.8	1316.5	Sa	133338	996.8	1007.6	10.8					-1.00	-1.00	-1.00
		- Syénite grise à grains grossier 10-15% de tache de chlorite. 5% de veinule de calcite. Bande de carbonatite calcitique à pyroxène de 1053-1054.2'; 1058-1059.2'. 3-5% de pyrrhotine. Pyrite 2%.	133339	1007.6	1017.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
				1017.6	1042.6	25.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133340	1042.6	1052.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
			133341	1052.6	1062.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
				1062.6	1117.6	55.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133398	1117.6	1127.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00

Journal de sondage

No séquentiel
INFR1004

Date de révision
2002-11-01

Géologie et Analyse:

<i>De</i>	<i>À</i>	<i>Description</i>	<i># d'échant.</i>	<i>De</i>	<i>À</i>	<i>Long.</i>	<i>Nb2O5</i>	<i>SiO2</i>	<i>P2O5</i>	<i>Fe</i>	<i>Conc.</i>	<i>Rec.</i>	<i>C</i>
							<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
			133399	1127.6	1162.6	35.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
				1162.6	1172.6	10.0					-1.00	-1.00	-1.00
				1172.6	1202.6	30.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133400	1202.6	1207.6	5.0					-1.00	-1.00	-1.00
				1207.6	1262.6	55.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133401	1262.6	1267.6	5.0					-1.00	-1.00	-1.00
				1267.6	1312.6	45.0	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			133402	1312.6	1316.5	3.9					-1.00	-1.00	-1.00

End of Lithology and Assays;

770

Bernal Mod mining
48-527 0211 287

Seq.	Sample name (1)	Initial weight (g)	Final weight (g)	Loss On Ignition (%)	Sum of conc. (%)	SiO2 Si2 (%)	Al2O3 Al1 (%)	Fe2O3 Fe2 (%)	MgO Mg1 (%)	CaO Ca2 (%)	Na2O Na1 (%)	K2O K1 (%)	TiO2 Ti1 (%)	MnO Mn4 (%)	P2O5 P1 (%)	Nb2O5 Nb2 (%)	ZrO2 Zr3 (%)	Ta2O5 Ta6 (%)	BaO Ba3 (%)	SO3 S1 (%)	Y2O3 Y4 (%)	SrO Sr3 (%)	ThO2 Th1 (%)	Ce2O3 Ce (%)	La2O3 La (%)	Nd2O3 Nd (%)
1	6242 1	0,502	7,247	9,63	99,627	39,502	14,038	6,597	1,385	13,953	1,193	7,979	0,311	0,225	1,230	0,311	0,178	0,005	0,338	2,360	0,016	0,238	-0,023	0,126	0,016	0,014
2	6242 2	0,502	7,247	10,61	99,410	40,478	12,962	5,063	1,160	15,251	0,927	8,492	0,226	0,186	1,131	0,234	0,204	0,003	0,326	1,760	0,015	0,262	-0,022	0,119	0,014	0,007
3	6242 3	0,501	7,246	9,28	99,686	41,441	14,143	6,528	0,810	12,766	3,336	7,189	0,656	0,233	0,750	0,164	0,233	0,005	0,319	1,469	0,017	0,243	-0,026	0,111	0,013	0,003
4	6242 4	0,499	7,244	31,26	99,905	11,605	2,887	4,609	0,672	42,638	0,523	1,800	0,190	0,248	1,440	0,098	0,114	0,003	0,108	0,632	0,016	0,977	-0,035	0,075	0,026	0,018
5	6242 5	0,504	7,249	6,20	100,483	49,632	18,385	6,729	1,670	5,174	0,868	10,177	0,319	0,140	0,388	0,072	0,178	0,003	0,223	0,161	0,018	0,093	-0,026	0,067	0,003	0,004
6	6242 6	0,503	7,248	7,17	100,001	47,614	17,725	6,289	1,647	6,786	1,230	9,482	0,297	0,126	0,346	0,105	0,217	0,005	0,263	0,470	0,017	0,137	-0,024	0,093	0,005	-0,001
7	6242 7	0,501	7,246	18,84	100,491	28,430	8,777	13,169	3,665	18,569	0,185	2,780	2,506	0,196	2,731	0,183	0,091	0,005	0,088	0,060	0,014	0,112	-0,027	0,069	0,024	0,022
8	6242 8	0,501	7,246	27,23	99,827	17,853	4,372	3,549	0,732	37,465	0,667	3,156	0,108	0,176	1,871	0,163	0,126	0,003	0,137	1,310	0,014	0,789	-0,030	0,089	0,023	0,023
9	6242 9	0,499	7,244	12,13	99,577	39,069	12,785	3,608	1,084	17,093	0,429	8,924	0,155	0,109	1,556	0,313	0,212	0,004	0,402	1,313	0,017	0,226	-0,023	0,144	0,018	0,006
10	6242 10	0,5	7,245	22,59	99,840	18,785	3,426	6,617	1,509	37,051	1,171	1,791	0,259	0,267	4,578	0,051	0,104	0,005	0,112	0,683	0,016	0,701	-0,032	0,093	0,035	0,025
11	6242 11	0,501	7,246	27,96	99,308	11,212	1,096	5,507	1,066	44,251	0,938	0,684	0,136	0,260	4,349	0,026	0,052	0,002	0,079	0,586	0,015	0,968	-0,034	0,091	0,036	0,025
12	6242 12	0,501	7,246	31,23	99,311	8,449	1,307	4,400	1,149	45,534	0,627	0,612	0,038	0,257	3,007	0,017	0,031	0,001	0,072	1,533	0,013	0,930	-0,032	0,084	0,026	0,023
13	6242 13	0,501	7,246	9,19	100,370	39,106	16,126	8,235	1,851	13,991	2,246	5,654	0,512	0,263	1,242	0,148	0,202	0,003	0,292	0,922	0,015	0,270	-0,026	0,102	0,014	0,008
14	6242 14	0,502	7,247	22,34	99,090	16,618	3,264	8,026	1,175	37,065	0,974	1,916	0,108	0,296	2,856	0,109	0,057	0,011	0,112	3,275	0,013	0,776	-0,031	0,081	0,029	0,016
15	6242 15	0,503	7,248	23,97	99,566	16,994	3,834	7,288	1,618	36,526	0,947	1,658	0,257	0,261	2,420	0,055	0,075	0,002	0,107	2,741	0,013	0,707	-0,031	0,080	0,019	0,024
16	6242 X 8	0,502	7,247	26,78	99,733	18,035	4,202	3,595	0,702	38,200	0,673	3,110	0,117	0,185	1,905	0,170	0,132	0,003	0,167	0,843	0,016	0,793	-0,034	0,092	0,029	0,016
17	6242 AA0618	0,501	7,246	2,78	100,423	52,387	13,468	10,440	0,186	3,174	8,517	5,510	0,498	0,881	0,041	0,140	1,542	0,007	0,033	0,148	0,017	0,579	-0,027	0,054	0,035	0,013
18	6242 T 0618	0,503	7,248	28,50	100,236	6,439	0,615	9,614	4,995	39,696	0,238	0,470	0,286	1,886	4,051	0,699	0,063	0,009	0,423	0,533	0,025	0,974	-0,021	0,455	0,160	0,124
20	6242 17	0,503	7,248	12,73	99,945	37,610	12,897	3,951	1,281	17,918	0,466	8,176	0,585	0,146	1,893	0,278	0,204	0,005	0,327	1,032	0,019	0,301	-0,023	0,122	0,016	0,009
21	6242 18	0,501	7,246	14,12	99,393	33,244	9,585	5,474	1,751	21,860	0,382	6,068	0,403	0,317	3,285	0,265	0,255	0,005	0,252	1,778	0,024	0,176	-0,024	0,113	0,031	0,027
22	6242 19	0,5	7,245	14,37	100,142	34,283	12,205	6,490	2,369	18,522	0,457	6,806	0,484	0,277	1,916	0,212	0,222	0,005	0,375	0,742	0,022	0,239	-0,027	0,136	0,015	0,017
23	6242 20	0,501	7,246	41,07	100,725	2,838	0,695	1,117	1,538	51,025	0,010	0,559	0,022	0,440	0,399	0,028	0,006	0,004	0,063	0,245	0,017	0,566	-0,035	0,072	0,027	0,016
24	6242 21	0,501	7,246	9,94	100,112	40,589	13,397	7,503	1,514	14,520	2,064	6,608	0,317	0,326	1,374	0,085	0,231	0,002	0,409	0,836	0,018	0,241	-0,027	0,140	0,013	0,010
25	6242 22	0,502	7,247	19,94	100,039	30,386	10,622	3,576	3,803	21,537	0,452	6,495	0,116	0,462	0,909	0,112	0,113	0,002	0,272	0,847	0,018	0,243	-0,025	0,120	0,027	0,011
26	6242 23	0,502	7,247	12,07	99,656	37,808	12,876	4,413	0,634	17,792	1,350	8,139	0,287	0,136	1,046	0,151	0,128	0,005	0,321	2,021	0,016	0,344	-0,023	0,121	0,013	0,006
27	6242 24	0,501	7,246	14,02	99,712	37,375	12,635	3,107	0,533	18,751	1,763	7,748	0,165	0,156	1,176	0,177	0,155	0,003	0,315	1,135	0,016	0,363	-0,024	0,119	0,014	0,006
28	6242 25	0,503	7,248	37,79	99,951	2,515	0,454	2,430	0,389	51,644	0,170	0,318	0,059	0,189	2,124	0,026	0,020	0,002	0,054	0,707	0,016	0,949	-0,035	0,075	0,029	0,023
29	6242 26	0,501	7,246	11,57	99,857	37,979	13,102	5,632	0,764	17,719	3,006	6,427	0,406	0,193	1,156	0,222	0,212	0,003	0,284	0,702	0,015	0,366	-0,029	0,104	0,011	0,012
31	6242 28	0,499	7,244	12,81	99,843	35,915	11,441	5,931	1,723	18,766	1,176	6,668	0,291	0,232	2,109	0,152	0,212	0,005	0,358	1,527	0,019	0,374	-0,026	0,126	0,016	0,016
32	6242 29	0,503	7,248	14,27	99,786	34,269	11,665	6,025	1,015	20,548	2,201	5,554	0,389	0,303	1,375	0,123	0,201	0,004	0,261	1,030	0,016	0,437	-0,027	0,096	0,014	0,016
33	6242 30	0,5	7,245	16,36	100,012	33,341	10,697	5,241	0,667	22,272	2,286	5,851	0,269	0,265	0,904	0,136	0,183	0,003	0,240	0,677	0,016	0,508	-0,030	0,096	0,015	0,011
34	6242 X 22	0,502	7,247	19,96	100,553	30,728	10,395	3,728	3,768	21,787	0,483	6,481	0,119	0,534	0,926	0,112	0,123	0,003	0,277	0,724	0,018	0,243	-0,029	0,126	0,033	0,014
35	6242 AA1618	0,501	7,246	2,78	100,000	52,227	13,487	10,204	0,196	3,165	8,579	5,491	0,499	0,758	0,045	0,146	1,542	0,005	0,031	0,146	0,017	0,607	-0,025	0,049	0,030	0,020
36	6242 O 1618	0,502	7,247	32,12	99,222	6,246	1,774	4,126	2,226	44,338	0,397	0,721	0,230	0,833	2,512	0,551	0,025	0,008	0,279	0,709	0,016	1,613	-0,034	0,317	0,147	0,066
37	6242 31	0,503	7,248	16,29	99,666	30,531	8,832	8,750	1,581	23,087	1,489	4,572	0,353	0,352	1,854	0,222	0,315	0,008	0,159	0,660	0,018	0,506	-0,029	0,081	0,021	0,011
38	6242 32	0,501	7,246	13,98	100,067	35,861	11,910	7,269	2,056	17,410	1,183	6,506	0,388	0,356	1,357	0,163	0,289	0,001	0,228	0,697	0,018	0,304	-0,027	0,091	0,013	0,009
39	6242 33	0,503	7,248	8,81	99,709	42,913	13,945	7,229	1,922	11,345	0,812	8,735	0,396	0,273	1,755	0,155	0,309	0,004	0,263	0,605	0,020	0,120	-0,022	0,097	0,009	0,010
40	6242 34	0,501	7,246	8,73	99,996	45,804	15,035	5,221	1,397	10,281	1,092	9,522	0,252	0,208	0,575	0,198	0,303	0,006	0,439	0,651	0,018	0,141	-0,027	0,136	0,009	0,003
41	6242 35	0,501	7,246	16,00	99,852	31,203	8,462	5,841	1,011	24,863	0,949	5,834	0,495	0,285	2,844	0,134	0,170	0,006	0,280	0,787	0,016	0,514	-0,027	0,131	0,027	0,025
42	6242 36	0,502	7,247	8,55	99,723	43,494	13,768	6,991	1,525	12,043	1,912	7,860	0,238	0,278	1,070	0,155	0,172	0,003	0,427	0,876	0,017	0,210	-0,027	0,139	0,009	0,011
43	6242 37	0,501	7,246	19,04	99,811	28,294	9,233	4,991	1,189	26,252	1,521	4,787	0,272	0,237	1,499	0,086	0,158	0,005	0,267	1,309	0,017	0,524	-0,028	0,110	0,026	0,020
44	6242 38	0,502	7,247	10,49	99,927	40,407	15,308	6,928	2,979	11,877	1,657	7,085	0,694	0,248	0,905	0,123	0,203	0,005	0,263	0,449	0,016	0,191	-0,024	0,097	0,014	0,010
45	6242 39	0,499	7,244	16,53	100,282	33,423	11,446	4,189	0,924	22,118	1,539	6,289	0,168	0,203	1,013	0,161	0,229	0,005	0,303	1,200	0,016	0,414	-0,032	0,110	0,017	0,014
46																										

COORDINATION

<u>#demande</u>	<u>Contact / client</u>	<u>Référence</u>	<u>Saisie</u>	<u>Due le</u>	<u>Coût</u>
6 242	Annie Boily 60733904 Mine Niobec - Services Minéraux Industriels inc.	RET 58973	2003-06-17	2003-06-27	\$2 150.00

<u>#éch.</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
1	133284 FX E01-1	Semi-Q
2	133285 FX E01-1	Semi-Q
3	133286 FX E01-1	Semi-Q
4	133287 FX E01-1	Semi-Q
5	133288 FX E01-1	Semi-Q
6	133289 FX E01-1	Semi-Q
7	133313 FX E01-1	Semi-Q
8	133314 FX E01-1	Semi-Q
9	133315 FX E01-1	Semi-Q
10	133316 FX E01-1	Semi-Q
11	133317 FX E01-1	Semi-Q
12	133318 FX E01-1	Semi-Q
13	133319 FX E01-1	Semi-Q
14	133320 FX E01-1	Semi-Q
15	133321 FX E01-1	Semi-Q

COORDINATION

<u>#demande</u>	<u>Contact / client</u>	<u>Référence</u>	<u>Saisie</u>	<u>Due le</u>	<u>Coût</u>
6 242	Annie Boily 60733904 Mine Niobec - Services Minéraux Industriels inc.	RET 58973	2003-06-17	2003-06-27	\$2 150.00
16	133322				
	FX	E01-1	Semi-Q		
17	133323				
	FX	E01-1	Semi-Q		
18	133324				
	FX	E01-1	Semi-Q		
19	133325				
	FX	E01-1	Semi-Q		
20	133326				
	FX	E01-1	Semi-Q		
21	133327				
	FX	E01-1	Semi-Q		
22	133328				
	FX	E01-1	Semi-Q		
23	133329				
	FX	E01-1	Semi-Q		
24	133330				
	FX	E01-1	Semi-Q		
25	133331				
	FX	E01-1	Semi-Q		
26	133332				
	FX	E01-1	Semi-Q		
27	133333				
	FX	E01-1	Semi-Q		
28	133334				
	FX	E01-1	Semi-Q		
29	133335				
	FX	E01-1	Semi-Q		
30	133336				
	FX	E01-1	Semi-Q		

COORDINATION

<u>#demande</u>	<u>Contact / client</u>	<u>Référence</u>	<u>Saisi le</u>	<u>Due le</u>	<u>Coût</u>
6 242	Annie Boily 60733904 Mine Niobec - Services Minéraux Industriels inc.	RET 58973	2003-06-17	2003-06-27	\$2 150.00
31	133337				
	FX	E01-1	Semi-Q		
32	133338				
	FX	E01-1	Semi-Q		
33	133339				
	FX	E01-1	Semi-Q		
34	133340				
	FX	E01-1	Semi-Q		
35	133341				
	FX	E01-1	Semi-Q		
36	133398				
	FX	E01-1	Semi-Q		
37	133399				
	FX	E01-1	Semi-Q		
38	133400				
	FX	E01-1	Semi-Q		
39	133401				
	FX	E01-1	Semi-Q		
40	133402				
	FX	E01-1	Semi-Q		
41	AB-2				
	FX	E01-1	Semi-Q		
42	130818				
	FX	E01-1	Semi-Q		
43	130928				
	FX	E01-1	Semi-Q		