GM 65452

REECHANTILLONNAGE EN 2009 DES FORAGES 2007 ET CAMPAGNE DE FORAGE 2010, LAC SAIRS

Documents complémentaires

Additional Files

Licence

License

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources naturelles
Québec

Fieldex Exploration

Rééchantillonnage en 2009 des forages 2007 et campagne de forage 2010

Lac Sairs

(31L16)

Par :

Jason Grenier, (Technicien géologue)

Terrax Management Inc.

GM65452

Et

Robert Sansfaçon, (Géologue)

Terrax Management Inc

REÇU AU MRNF
21 JAN. 2011
DIRECTION DES TITRES MINIERS

Ressources naturelles et Faune
24 MARS 2011
Dir information géologique

Janvier 2011

1079497

Tables des matières

1. Résumé : 4
2. Introduction 6
3. Localisation et accès 6
4. Topographie, physiographie et climat 6
5. Propriété 6
6. Géologie régionale 10
7. Géologie de la propriété : 13
8. Travaux antérieurs : 15
9. Exécution des Travaux : 16
.1 Logistique: 16
.2 Rééchantillonnage des forages de 2007 : 16
.3 Coupe forestière 2010 : 17
.4 Forage : 17
.5 Compilation des travaux géoscientifiques : 18
.6 Coût des travaux 19
10. Résultats et discussion : 20
11. Conclusion et recommandations 20
12. Références bibliographiques : 21
13. Certificat de qualifications 22
14. Annexes 1 – Tableau 2, 3 , 4 et 5 23
14. 1. Ré-échantillonnage - 24
14. 2. Coûts 28
14. 3. Localisation et paramètres des trous 29
14. 4. Résultats 2010 30
15. Annexe 2. - Certificats d'analyses : 31

Liste des figures

Figure 1 Localisation de la propriété du Lac Sairs 7
Figure 2 Chemin d'accès propriété lac Sairs 7
Figure 3 Carte de claims 8

Figure 4 Géologie régionale..... 12
Figure 5 Géologie de la propriété 14
Figure 6 Forages 2010 et claims 18

Liste des tableaux :

Tableau 1: Titres miniers 9
Tableau 2: Échantillons prélevés dans les forages de 2007 (GM 64021) et réanalysés en 2009. 24
Tableau 3: Coût des travaux par claim et coût total..... 27
Tableau 4. Localisation des trous (coordonnées UTM, Nad 83, zone 17).....28
Tableau 5: Résumé des résultats de forages 2010.....29

Liste des fichiers joints en format numérique :

Carte de localisation des forages 2010
Sections de forage 2010
Journaux de sondage 2010
Certificats d'analyses 2009-2010

1. Résumé :

La propriété du Lac Sairs a été acquise en 2006 par Fieldex Exploration inc. en vertu de plusieurs indices d'uranium et d'une forte activité d'exploration pour l'or notamment par Mines Aurizon qui y rapporte plusieurs anomalies aurifères dans le till. Après quelques travaux préliminaires en 2006, Fieldex Exploration inc. a entrepris sur ces claims un programme de 2 510 mètres de forage pour l'or et l'uranium en 2007. Ce programme mena à la mise à jour de plusieurs intersections d'uranium et de terres rares (REE). Suite à ces découvertes et à l'explosion de la valeur marchande des terres rares, il fut décidé de procéder à plusieurs travaux subséquents. Ce rapport décrit les travaux de 2009-2010 soit : (1) rééchantillonnage des forages de 2007 (journaux de sondages décrits dans le GM 64021) dans le but de vérifier les teneurs en terres rares et (2) réalisation d'une campagne de forage en 2010.

La propriété du Lac Sairs est située dans le canton de Villedieu au Témiscamingue, à environ 50 km à l'ouest de la ville de Témiscamingue-sud qui est elle - même à environ 400 km au nord–ouest de Montréal (figure 1). Le centre de la propriété est approximativement localisé aux coordonnées UTM zone 17 Nad 83 à 5184800 mNord et 694300 mEst.

La propriété du Lac Sairs est située dans la province de Grenville. Les unités géologiques sont généralement constituées de gneiss fortement métamorphisés dans le faciès amphibolite supérieur. Trois grandes catégories de roches ont été définies dans cette région : (1) les gneiss quartzo - feldspathiques et les gneiss mixtes, (2) les paragneiss, subdivisés en deux associations : (a) les paragneiss à biotite ou à biotite - grenat et (b) les quarzites, schistes et gneiss à muscovite, (3) les roches intrusives comprenant des granites roses, des complexes alcalins et des gabbros.

Le rééchantillonnage en 2009 des forages de 2007 ont recouvert quelques résultats ponctuels en terres rares et en zirconium : 0,58% TREO+Y2O3 (échantillon 67942), 0,47% ZrO2 (échantillon 67727) et 1,26% ZrO2 (échantillon 67761). Environ 50% des échantillons analysés ont obtenus des valeurs de barium entre 0,1 et 0,56%.

Une campagne de 20 trous de forages a été réalisée en 2010. Quelques trous ont titré des anomalies de terres rares et/ou de zirconium. Une série de cinq trous ont été effectuée à la limite ouest de la propriété Lac Sairs, directement sur une présumée extension SE du gîte Sheffield (TREE-Y-Zr). Seule une intersection de forage riche en zirconium a ressorti dans l'extension du Sheffield, soit 1,51% ZrO2 sur 61,74 mètres recouverte dans le sondage LS-10-19 quoique sans apport important de REE et d'Yttrium. Cependant, la série de forage était répartie sous forme d'une section géologique orientée NE et on ne peut exclure la possibilité que les REE puissent apparaître au sud – est du sondage LS-10-19.

Considérant l'importance du marché actuel pour les terres rares et de la proximité de nombreux indices et gîte de REE-Y-Zr et U (Couleuvre, Falaise et Sheffield, etc.) sur des titres miniers voisins détenus par Matamec Explorations inc., nous recommandons de poursuivre les travaux sur la propriété Lac Sairs. Une coupe de ligne ainsi que des levés magnétométriques et spectrométriques au sol devraient être effectués dans le but d'avoir un aperçu structural plus détaillé de la propriété et de découvrir d'éventuelles cibles de REE pouvant être associées aux minéraux magnétiques et/ou radioactifs. D'éventuels forages pourraient être effectués, notamment sur des cibles actuelles comme l'extension au SE de la zone de zirconium recouverte au trou LS-10-19, dans la partie ouest de la propriété Lac Sairs, ou encore une éventuelle extension sud de l'indice Couleuvre, qui est contenu sur la propriété Zeus de Matamec Exploration inc., mais qui peut s'étendre dans la partie est sur la propriété de Fieldex Exploration inc.

2. Introduction

La propriété du Lac Sairs a été acquise en 2006 par Fieldex en vertu de plusieurs indices d'uranium et d'une forte activité d'exploration pour l'or notamment par Mines Aurizon qui y rapporte plusieurs anomalies aurifères dans le till Après quelques travaux préliminaires en 2006, Fieldex Exploration inc. a entrepris sur ces claims un programme de 2 510 mètres de forage pour l'or et l'uranium en 2007. Ce programme mena à la mise à jour de plusieurs intersections d'uranium et de terres rares (REE). Suite à ces découvertes et à l'explosion de la valeur marchande des terres rares, il fut décidé de procéder à plusieurs travaux subséquents. Ce rapport décrit les travaux de 2009 - 2010 soit : (1) rééchantillonnage des forages de 2007 (journaux de sondages décrits dans le GM 64021) dans le but de vérifier les teneurs en terres rares, et (2) réalisation d'une campagne de forage en 2010.

3. Localisation et accès

La propriété du Lac Sairs est située dans le canton de Villedieu au Témiscamingue, à environ 50 km à l'ouest de la ville de Témiscamingue-sud qui est elle-même à environ 400 km au nord–ouest de Montréal (figure 1). Le centre de la propriété est approximativement localisé aux coordonnées UTM zone 17 Nad 83 à 5184800 mN et 694300 mE. L'accès y est possible à partir de la ville de Témiscamingue-sud via le chemin forestier de Témiscamingue-Maniwaki (au kilomètre 45) ou via Béarn via le chemin de pénétration (au kilomètre 101) (figure 2). Ensuite, il faut emprunter des chemins d'accès aménagé par Fieldex Exploration inc. en 2007, 2009 et 2010.

4. Topographie, physiographie et climat

Le relief de la propriété est relativement accidenté tel que des sommets de colline à une élévation de 300 m et le plan d'eau de la rivière Kipawa à 200 mètres. Le lac Sairs et la rivière Kipawa, localisés au centre-sud de la propriété, sont les principaux cours d'eau du secteur avec en plus quelques petits ruisseaux et petits lacs. Le climat est typiquement continental avec des écarts de température importants de plus de 30° Celsius en été et de moins 40° Celsius en hiver. Les précipitations sont modérées avec des chutes de neige de 2 à 3 mètres. La végétation est constituée essentiellement de feuillus (érable, bouleau blanc, bouleau jaune, etc.), de pins rouges et de pins blancs.

5. Propriété

La propriété du lac Sairs comprend 16 claims totalisant 943.24 hectares dans le canton de Villedieu au Témiscamingue (figure 3). Cette propriété a été acquise par option en 2006. Elle appartient à Fieldex Exploration Inc. à 100 %. Au moment de la rédaction de ce rapport, tous ces claims étaient actifs. La liste des claims et leurs statuts est montrée au tableau 1.

Figure 1. Localisation de la propriété du Lac Sairs.



Figure 2. Chemins d'accès, propriété Lac Sairs.



Figure 3. Carte de claims

Tableau 1: Titres miniers.

No titre	Statut	Superficie (ha)	Titulaire (%)	Inscription	Expiration	Excédents	Droits requis	Travaux requis	SNRC
CDC 60992	Actif	58.97	Exploration Fieldex Inc (2159) (100%)	2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60993	Actif	58.97		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60994	Actif	58.97		2005-03-30	2011-03-29	395.16 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60995	Actif	58.96		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60996	Actif	58.96		2005-03-30	2011-03-29	203,549.81 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60997	Actif	58.96		2005-03-30	2011-03-29	201,695.02 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60998	Actif	58.95		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 60999	Actif	58.95		2005-03-30	2011-03-29	152,539.19 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61000	Actif	58.94		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61001	Actif	58.94		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61002	Actif	58.95		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61003	Actif	58.95		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61004	Actif	58.95		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61005	Actif	58.94		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61006	Actif	58.94		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
CDC 61007	Actif	58.94		2005-03-30	2011-03-29	0.00 $	52.00 $	1,200.00 $	31L16
Total		**943.24**				**558,179.18 $**	**832.00 $**	**19,200.00 $**	

6. Géologie régionale

La propriété du Lac Sairs est située dans la province de Grenville (figure 4). Les unités géologiques sont généralement constituées de gneiss fortement métamorphisés dans le faciès amphibolite supérieur (Kish, L, et Tremblay-Clark, P. (1978) - DPV 579).

Trois grandes catégories de roches ont été définies dans cette région :

- Les gneiss quartzo feldspathiques et les gneiss mixtes,
- Les paragneiss, qui sont subdivisés en deux associations soit :

  - les paragneiss à biotite et à biotite-grenat

  - les quarzites, schistes et gneiss à muscovite

- Les roches intrusives décrites comme étant des :

    - Granites roses

    - Complexes alcalins

    - Gabbro

Ces différentes lithologies ne sont définies que grossièrement dans cette région. Les relations lithostratigraphiques entre ces types de roches ne sont pas connues. De plus, la géologie structurale de la région est très complexe. On peut reconnaître deux périodes de déformation : des plissements d'orientation NO sont superposés sur des structures plus anciennes de direction NNE. Entre les structures majeures, on retrouve une alternance de synformes et d'antiformes plus ou moins continus. Les plis sont souvent déversés et plongent généralement vers le SSE. Considérant la complexité géologique de cette région, des levés géologiques et études structurales détaillés sont nécessaires pour définir les secteurs d'intérêts pour la découverte de minéralisation uranifère et de terres rares. (Côté, F., Grenier, J., et Hallé, L. (2008) - GM 64104)

On retrouve plusieurs types de minéralisation dans cette région. Les principaux indices minéralisés connus montrent les associations d'éléments suivants :

-Hunter Point: U-Au

-Lac Sheffield: Th-Y-Zr-La-Co-(U)

-Bald Mountain: Th-(U)

-Lac Sairs: U-Zr-Nb-Ce

-Lac Grindstone : Th

Selon Hallé (2007 - GM 62741), les minéralisations décrites ci-dessus sont généralement caractérisées par un enrichissement marqué en terres rares, en thorium et/ou uranium, ce qui reflète probablement leur association étroite avec le complexe alcalin de Kipawa. Les indices minéralisés de Hunter Point et du Lac Sairs montreraient un contenu plus élevé en uranium et pourraient être reliés génétiquement à une remobilisation des minéralisations dans les quartzites et les schistes et gneiss à muscovite.

La région a connu un écoulement glaciaire vers le SSW (N210°) qui se caractérise en autres par des stries glaciaires et des formes de terrain indicateur de l'écoulement glaciaire (Prest et al. 1976 dans Hallé (2007 - GM 62741).



Figure 4 Géologie régionale (Modifiée de Sigeom)

7. Géologie de la propriété :

La propriété Lac Sairs est située dans la province du Grenville. Elle est couverte par des gneiss métamorphisés dans le faciès amphibolite supérieur (figure 5).

Le complexe alcalin de Kipawa recoupe la partie centre de la propriété et est identifié de part et d'autre de la rivière Kipawa. La composition du complexe est hétérogène tant en composition qu'en texture et granulométrie. On y a distingué trois principaux faciès : un faciès syénitique - monzonitique, un faciès gneiss mafique rubané et un faciès granitique peralcalin. Les roches alcalines du complexe Kipawa montrent un enrichissement marqué en terres rares (Rive, (1973b) dans Hallé (2007- GM 62741).

Selon Hallé ((2007 - GM 62741), la partie sud et nord de la propriété serait recouverte de quartzites et de gneiss à muscovite qui se retrouve de part et d'autre du complexe alcalin de Kipawa. Sur la propriété, on trouve une alternance de quartzite, de gneiss rose quartzo-feldspathique à muscovite, de micaschistes ainsi que quelques affleurements de soit disant marbres et de roches calco-silicatées. Cette séquence métamorphisée a été interprétée comme étant des sédiments détritiques matures et des sédiments précipités chimiquement faisant partie de la formation de Kipawa (Rive, (1973b) dans Hallé (2007- GM 62741)).

Sous une autre forme de description lithologique, le lac Sairs comprend surtout des séquences de gneiss quartzo- feldspathiques et gneiss mixtes. Ces gneiss sont typiquement leucocrates, gris ou roses et à grains fins à moyens. A plusieurs endroits, la roche montre un rubanement consistant en alternance de lits mélanocrates et leucocrates. La roche se compose principalement de quartz, de plagioclase et de feldspath potassique. Les micaschistes à biotite de grains grossiers à pegmatitiques ainsi que des amphibolites sont visibles et sont possiblement des intrusions basiques ou ultrabasiques. La magnétite est abondante en plusieurs endroits et coïncide régulièrement avec des passages radiométriques anomaux. Les roches contiennent aussi plusieurs phases intrusives acides qui se télescopent. Quelques pegmatites à quartz- feldspath- biotite sont aussi observées en forage et en affleurement dans le secteur et peuvent contenir des REE. Les carbonates, dont la morphologie des cristaux nous semble analogue aux carbonatites du gisement de niobium d' Oka au sud de Montréal, nous apparaissent en sondage beaucoup plus comme des veines que comme des marbres. Les soit-disants quartzites et marbres peuvent avoir eu leur origine à partir de systèmes hydrothermaux ou pegmatitiques plutôt que d'anciens sédiments détritiques ou orthochimique.

La géologie structurale de la région est très complexe. L'antiforme du Lac Sairs de direction N-O suggéré par les cartes Sigéom, recoupe le centre de la propriété. Les différentes unités géologiques se répèterait de part et d'autre de l'axe de ce pli majeur (figure 5).



Figure 5. Géologie de la propriété Lac Sairs (d'après Sigeom)

8. Travaux antérieurs :

La découverte de minéralisation d'uranium à Hunters Point en 1957 a amorcé l'exploration pour l'uranium dans la région de Kipawa. Depuis ce temps quelques compagnies minières ont effectué des travaux d'exploration de façon sporadique dans la région. La remontée du prix de l'uranium ces dernières années (plus de 72 $US/livre (Hallé (2007) – GM 64021) a ravivé l'intérêt pour l'exploration de l'uranium dans cette région. Plusieurs compagnies sont présentement actives dans ce secteur.

En 1969, Laduboro Oil Ltée effectua un levé radiométrique aéroporté aux alentours du lac Sairs et détecta plusieurs zones anomaliques principalement au sud de la rivière Kipawa. Des travaux de levés géologiques et de tranchées conduirent à la découverte de minéralisation d'uranium.

En 1979, Valdez Resources Industries a défini une zone radiométrique de 4 500 pieds de long à partir d'un levé au radon et au scintillomètre. Suite à une entente de coparticipation, Nuspar Resources effectua 7 sondages sur cette zone en 1978, et 3 sondages supplémentaires en 1979. Plusieurs intersections minéralisées en U_3O_8, Th, Ce, La, Y, Nb furent obtenues.

En 1987, Unocal Canada Ltd effectua divers travaux d'exploration dont la majorité se situe à l'ouest de la propriété. Quelques échantillons de roches furent prélevés sur la zone minéralisée au sud de la rivière Kipawa. Plusieurs anomalies en terres rares et uranium ont été détectées.

Le Ministère de l'Énergie et Ressources du Québec a effectué des levés géologiques ainsi qu'un levé géochimique de sédiments de ruisseau qui couvrent une bonne partie de la région étudiée. La commission géologique du Canada a effectué un levé de Till en 1996 dans la région du Témiscamingue (Bulletin 476)).

En 2007, Fieldex Exploration effectue 2 510 mètres de forage dans 10 trous. De nombreuses anomalies d'uranium et de terres rares furent mises à jour (Hallé, L. - GM 64021).

9. Exécution des travaux :

9.1. Logistique:

Robert Sansfaçon , géologue
Planification, suivi logistique et rédaction du rapport.

Jason Grenier, technicien géologue
Planification, suivi logistique, prospection, rééchantillonnage des forages de 2007 et rédaction du rapport.

Michael Gauthier, prospecteur
Sciage de carottes.

Frédéric Côté, prospecteur
Sciage de carottes.

Roger Côté, prospecteur (2009-2010)
Suivi logistique et enlignement de foreuses.

Eagle Village Land Management, Eagle Village (Kipawa)
Coupe forestière et pose de calvettes.

Multidrilling, Rouyn-Noranda
Forage

Michel Lévesque (2009 à 2010)
Production de cartes et documents via les outils informatiques. Gestion des données.

9.2. Rééchantillonnage des forages de 2007 :

Lors de la campagne de forage de 2007 (GM 64021) effectuée pour l'or et l'uranium, de nombreuses anomalies de terres rares furent observées dans les carottes ayant été analysées pour l'uranium dans les zones à bonnes réponses radiométriques. Faisant suite à des résultats de REE obtenus en 2007, Fieldex Exploration inc. effectua en 2009 l'échantillonnage des carottes non analysés sur ces sondages de 2007. Les échantillons ont été sciés en 2 parties égales par Frédéric Côté et Michael Gauthier, employés de Sementiou de Rouyn-Noranda. Un contrôle de qualité stricte fut employé durant l'échantillonnage des carottes. Un standard, un blanc et un duplicata

furent utilisés à chacun des 20 échantillons prélevés. 134 échantillons ont été envoyés au laboratoire Techni-Lab de Sainte-Germaine - Boulé et ont été analysés en majorité pour l'or ainsi que pour 45 éléments comportant en autres les 14 éléments terres rares + Y, U, Th et Zr. Un total de 351 échantillons furent de plus envoyés au laboratoire ALS Chemex de Val d'or et traités selon le forfait ME-MS81 couvrant 38 éléments dont les 14 éléments terres rares + Y, U, Th et Zr. Les 485 échantillons analysés en 2009 sont localisés sur le tableau 2 de ce présent rapport. Les journaux sont inclus dans le rapport de Hallé -2007 –GM 64201.

9.3. Coupe forestière 2010 :

Durant la période de janvier à mars 2010, l'entreprise Eagle Village Land Management de Eagle Village (Kipawa) effectua une coupe forestière pour un total de 7 km de chemin d'accès et plus de 2 km pour le tracé de lignes à eau reliées aux besoins des travaux de forages. La coupe forestière s'est effectuée en respectant les normes du MRNFQ. Une bonne partie des essences d'arbres de qualité commerciale a été transporté en fardier pour être utilisé à la guise des Autochtones. La pose d'une calvette de 2m fut nécessaire pour accéder à la portion sud de la propriété. Durant la deuxième phase de forage visant à tester l'extension vers l'est du gîte de Sheffield, 2,44 km de chemin d'accès fut bûché par Roger Côté et Michael Gauthier de l'entreprise Sementiou de Rouyn-Noranda. Un total de 5 jours de travaux fut nécessaire.

9.4. Forage :

Suite aux résultats de la campagne de forage de 2007 et du marché avantageux pour les terres rares en 2009, il fut décidé de procéder à une campagne de forage pour sonder l'ensemble des anomalies radiométriques et spectrométriques de la propriété Lac Sairs, pour définir d'éventuelles extensions aux forages de 2007 ainsi que de déterminer une extension présumée du gîte Sheffield de Matamec Explorations inc. vers le sud-est sur la propriété Lac Sairs de Fieldex Exploration inc. Vingt (20) forages (NQ) totalisant 4 225 mètres furent effectués entre le 4 mars et le 28 juillet 2010 par l'entreprise Multidrilling de Rouyn-Noranda (figure 6). Les échantillons furent sciés en 2 parties égales par Frédéric Côté et Michael Gauthier, employés de Sementiou de Rouyn-Noranda. Un contrôle de qualité stricte fut employé durant la description des carottes. Un standard, un blanc et un duplicata furent utilisés à chacun des 20 échantillons prélevés. Tous les échantillons (1359) furent envoyés au laboratoire ALS Chemex de Val d'or et traités en majorité selon le forfait ME-MS81 couvrant 38 éléments dont les 14 éléments terres rares + Y, U, Th et Zr. De ce total, 9 échantillons furent également analysés selon le forfait ME-MS61 pour les métaux rares et les éléments majeurs. De ce total, 14 échantillons furent traités uniquement pour l'or et l'argent et 4 pour le cuivre, le zinc, le nickel, platine et palladium.

La carotte de forage est présentement entreposée à la carothèque de Fieldex Exploration Inc, au 701, routes 382 à Laverlochère. La planification, la logistique, la description des forages et la rédaction du rapport furent effectués par Jason Grenier et Robert Sansfaçon, tous deux à l'emploi de Terrax Management inc. de Rouyn-Noranda. Il est à noter que les tubages ont été laissés sur le terrain.

9.5. Compilation des travaux géoscientifiques :

Durant le mois de juin 2010, une compilation de tous les travaux géoscientifiques déposés au Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec fut effectuée par Roger Côté, employé de Sementiou de Rouyn-Noranda. Un total de 1 jour de travail fut nécessaire.



Figure 6 : Forages 2010 et claims Lac Sairs.

9.6. Coût des travaux :

Les coûts des travaux de 2009 et 2010 se sont élevés à **851 349,52** $. La répartition de ces coûts est exhibée au tableau 3 en annexe.

10. Résultats et discussion :

Quelques résultats ponctuels en terres rares et en zirconium ont été recouverts lors du re-échantillonnage des forages de 2007 soit : 0.58% TREO+Y2O3 (échantillon 67942), 0.47% ZrO2 (échantillon 67727) et 1.26% ZrO2 (échantillon 67761). Environ 50% des échantillons analysés ont obtenus des valeurs de barium entre 0,1 et 0,56%.

Des anomalies de terres rares et de zirconium furent mises à jour au cours des forages de 2010 dont 1,51% ZrO2 sur 61,74m obtenu dans le forage LS-10-19, qui est localisé le long de l'extension SE présumée du gîte Sheffield (TREE-Y-Zr). Les autres résultats sont fournis au tableau 4, en annexe de ce rapport.

Il est à noter que le forage LS-10-13 n'a pas de test de déviation, ceci en raison d'un bris de l'appareil Flexit, mais il a été enligné selon un azimut de N270° et une plongée de 45°. Il est à noter que les forages LS-10-12, LS-10-18 et LS-10-30 fournissent un débit d'eau suffisant pour l'alimentation d'une foreuse.

11. Conclusion et recommandations

Considérant l'importance du marché actuel pour les terres rares et de la proximité de nombreux indices et gîte de REE-Y-Zr et U (Couleuvre, Falaise et Sheffield, etc.) sur des titres miniers voisins détenus par Matamec Explorations inc., nous recommandons de poursuivre les travaux sur la propriété Lac Sairs. Une coupe de ligne ainsi des levés magnétométrique et spectrométrique au sol devraient être effectués dans le but d'avoir un aperçu structural plus détaillé de la propriété et de découvrir d'éventuelles cibles de REE pouvant être associées aux minéraux magnétiques et/ou radioactifs. D'éventuels forages pourraient être effectués, notamment sur des cibles actuelles comme l'extension au SE de la zone de zirconium recouverte au trou LS-10-19, dans la partie ouest de la propriété Lac Sairs, ou encore une éventuelle extension sud de l'indice Couleuvre, ce dernier indice qui étant contenu sur la propriété Zeus de Matamec Exploration inc., mais qui pouvant s'étendre dans la partie est sur la propriété de Fieldex Exploration inc

12. Références bibliographiques :

Hallé, L. 2007. Exploration Fieldex Inc. Rapport Géologique et Échantillonnage, Propriété lac Sairs. Canton Villedieu. 28 pages. GM 62741.

Kish, L, Tremblay-Clark, 1978. Kipco Uranium Mines Ltd, Laduboro Oil Ltd et Sturdy Mines Ltd, Le District Radioactif de Kipawa (comté de Témiscamingue). Canton d'Atwater, de Mclachlin, de Reclus et de Villedieu. Kish, L, Tremblay-Clark, P. 31 pages, 1 plan. DPV 579.

13. Certificat de qualifications

Sujet : Rééchantillonnage en 2009 des forages 2007

et

campagne de forage 2010

Lac Sairs

(31L16)

Une copie manuscrite de ce rapport est conservée dans les dossiers de Terrax Management inc. et de Fieldex Exploration inc.

Je, Robert Sansfaçon, résident au Lac Mourier, ville de Rivière - Héva, au Québec, certifie que :

1) Je suis géologue, membre de l'Ordre des Géologues du Québec (membre no 356);

2) J'ai gradué à l'université de Montréal avec un Baccalauréat (BSc) en géologie en 1977 et une maîtrise en sciences (MSc) de la Terre à l'Université du Québec à Montréal en 1984;

3) Je suis rémunéré en qualité d'employé par Terrax Management inc. à Rouyn – Noranda dans le cadre du présent mandat.

Robert Sansfaçon, Géologue

Rouyn-Noranda, 17 janvier 2011

14. Annexes 1. – Tableau 2, 3, 4 et 5

14. 1. Ré-échantillonnage –

Tableau 2: Échantillons prélevés dans les forages de 2007 (GM 64021) et réanalysés en 2009.

Sondage	Échantillon	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Sondage	Échantillon	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Sondage	Échantillon	De (m)	À (m)	Longueur (m)
LS-07-02	67501	13	14.5	1.5	LS-07-03	67660-A	Doublon de 67660			LS-07-07	67800-B	Blanc Silice		
LS-07-02	67502	14.5	16	1.5	LS-07-03	67660-B	Standard			LS-07-07	67801	99.5	101	1.5
LS-07-02	67503	16	17.5	1.5	LS-07-03	67660-C	Blanc Silice			LS-07-07	67802	Blanc Silice		
LS-07-02	67504	17.5	19	1.5	LS-07-03	67661	128	129.5	1.5	LS-07-07	67803	194.24	195.74	1.5
LS-07-02	67505	19	20.5	1.5	LS-07-03	67662	129.5	131	1.5	LS-07-07	67804	195.74	197.24	1.5
LS-07-02	67506	20.5	22	1.5	LS-07-04	67663	3	4.5	1.5	LS-07-07	67805	197.24	198	0.76
LS-07-02	67507	22	23.5	1.5	LS-07-04	67664	4.5	6	1.5	LS-07-08	67806	77	78.24	1.24
LS-07-02	67508	23.5	25	1.5	LS-07-04	67665	6	7.5	1.5	LS-07-08	67807	84.5	86	1.5
LS-07-02	67509	25	26.5	1.5	LS-07-04	67666	7.5	9	1.5	LS-07-08	67808	90.4	91.89	1.49
LS-07-02	67510	26.5	28	1.5	LS-07-04	67667	9	10.5	1.5	LS-07-08	67809	94.85	96.31	1.46
LS-07-02	67511	28.9	29.5	0.6	LS-07-04	67668	10.5	12	1.5	LS-07-08	67810	102.2	103.7	1.5
LS-07-02	67512	29.5	31	1.5	LS-07-04	67669	12	13.5	1.5	LS-07-08	67811	160.85	162.31	1.46
LS-07-02	67513	31	32.5	1.5	LS-07-04	67670	13.5	15	1.5	LS-07-08	67812	165.15	166.69	1.54
LS-07-02	67514	32.5	34	1.5	LS-07-04	67671	15	16.5	1.5	LS-07-08	67813	173	173.5	0.5
LS-07-02	67515	34	35.5	1.5	LS-07-04	67672	16.5	18	1.5	LS-07-08	67814	182.6	184.1	1.5
LS-07-02	67516	35.5	37	1.5	LS-07-04	67673	18	19.5	1.5	LS-07-08	67815	184.1	185.2	1.1
LS-07-02	67517	37	38	1	LS-07-04	67674	19.5	21	1.5	LS-07-08	67816	185.2	185.65	0.45
LS-07-02	67518	38.95	41.5	2.55	LS-07-04	67675	21	22.5	1.5	LS-07-08	67817	185.65	187.15	1.5
LS-07-02	67519	41.5	42.5	1	LS-07-04	67676	22.5	24	1.5	LS-07-08	67818	188.73	190.23	1.5
LS-07-02	67520	42.5	43.5	1	LS-07-04	67677	24	25.5	1.5	LS-07-08	67819	190.23	191.73	1.5
LS-07-02	67521	43.5	45	1.5	LS-07-04	67678	25.5	27	1.5	LS-07-08	67820	191.73	193.23	1.5
LS-07-02	67522	45	46.5	1.5	LS-07-04	67679	27	28.5	1.5	LS-07-08	67821	193.23	194.73	1.5
LS-07-02	67523	46.5	48	1.5	LS-07-04	67680	28.5	30	1.5	LS-07-08	67821-A	Doublon de 677821		
LS-07-02	67524	48	49.5	1.5	LS-07-04	67680-A	Doublon de 67680			LS-07-08	67821-B	Standard		
LS-07-02	67525	49.5	51	1.5	LS-07-04	67680-B	Standard			LS-07-08	67821-C	Blanc Silice		
LS-07-02	67526	51	52.5	1.5	LS-07-04	67680-C	Blanc Silice			LS-07-08	67822	194.73	196.23	1.5
LS-07-02	67527	52.5	54	1.5	LS-07-04	67681	30	31.5	1.5	LS-07-08	67823	196.23	197.73	1.5
LS-07-02	67528	54	55.5	1.5	LS-07-04	67682	31.5	33	1.5	LS-07-08	67824	202.23	203.73	1.5
LS-07-02	67529	55.5	57	1.5	LS-07-04	67683	33	34.5	1.5	LS-07-08	67825	203.73	205.23	1.5
LS-07-02	67530	57	58.5	1.5	LS-07-04	67684	34.5	36	1.5	LS-07-08	67826	205.23	206.73	1.5
LS-07-02	67531	58.5	59.86	1.36	LS-07-04	67685	36	37.5	1.5	LS-07-08	67827	206.73	208.23	1.5
LS-07-02	67532	59.86	61.34	1.48	LS-07-04	67686	37.5	39	1.5	LS-07-08	67828	208.23	209.73	1.5
LS-07-02	67533	66.2	67.3	1.1	LS-07-04	67687	39	40.5	1.5	LS-07-08	67829	209.73	211.23	1.5
LS-07-02	67534	67.3	68.5	1.2	LS-07-04	67688	40.5	42	1.5	LS-07-08	67830	211.23	212.71	1.48
LS-07-02	67535	68.5	70	1.5	LS-07-04	67689	42	43.5	1.5	LS-07-08	67831	212.71	214.3	1.59
LS-07-02	67536	70	71.5	1.5	LS-07-04	67690	43.5	45	1.5	LS-07-08	67832	214.3	215.8	1.5
LS-07-02	67537	71.5	73	1.5	LS-07-04	67691	45	46	1	LS-07-08	67833	215.8	217.3	1.5

LS-07-02	67538	73	74.5	1.5	LS-07-04	67692	48.25	50	1.75	LS-07-08	67834	217.3	218.8	1.5
LS-07-02	67539	74.5	76	1.5	LS-07-04	67693	50	51.5	1.5	LS-07-08	67835	218.8	220.3	1.5
LS-07-02	67540	76	77.92	1.92	LS-07-04	67694	61.15	62.65	1.5	LS-07-08	67836	220.3	221.8	1.5
LS-07-02	67541	77.92	79.42	1.5	LS-07-04	67695	62.65	63.8	1.15	LS-07-08	67837	221.8	223.3	1.5
LS-07-02	67542	79.42	81	1.58	LS-07-04	67696	63.8	64.57	0.77	LS-07-08	67838	223.3	224.8	1.5
LS-07-02	67543	81	82.5	1.5	LS-07-04	67697	77.75	78.75	1	LS-07-08	67839	224.8	226.3	1.5
LS-07-02	67544	82.5	84	1.5	LS-07-04	67698	78.75	79.39	0.64	LS-07-08	67840	226.3	227.8	1.5
LS-07-02	67545	84	85.5	1.5	LS-07-04	67699	79.39	79.89	0.5	LS-07-08	67841	227.8	229.3	1.5
LS-07-02	67546	85.5	87	1.5	LS-07-04	67700	79.89	80.22	0.33	LS-07-08	67842	229.3	230.8	1.5
LS-07-02	67547	87	88.5	1.5	LS-07-04	67700-B	Doublon de 67663			LS-07-08	67843	230.8	232.2	1.4
LS-07-02	67548	88.5	90	1.5	LS-07-04	67700-C	Standard			LS-07-08	67843-A	Doublon de 67843		
LS-07-02	67549	90	91.5	1.5	LS-07-04	67701	Blanc Silice			LS-07-08	67843-B	Blanc Silice		
LS-07-02	67550	91.5	93	1.5	LS-07-04	67702	102.2	103.7	1.5	LS-07-08	67844	237.52	239	1.48
LS-07-02	67551	93	94.5	1.5	LS-07-04	67703	103.7	105.1	1.4	LS-07-08	67845	242.94	244.45	1.51
LS-07-02	67552	94.5	96	1.5	LS-07-04	67704	110.9	112.3	1.4	LS-07-08	67846	244.45	245.95	1.5
LS-07-02	67553	96	97.5	1.5	LS-07-04	67705	112.3	113.8	1.5	LS-07-08	67847	245.95	247.45	1.5
LS-07-02	67554	97.5	98.23	0.73	LS-07-04	67706	113.8	115.3	1.5	LS-07-08	67848	247.45	248.95	1.5
LS-07-02	67555	112.5	114	1.5	LS-07-04	67707	115.3	116.8	1.5	LS-07-08	67849	252.5	254	1.5
LS-07-02	67556	114	115.5	1.5	LS-07-04	67708	116.8	118.3	1.5	LS-07-08	67850	254	255.5	1.5
LS-07-02	67557	115.5	117	1.5	LS-07-04	67709	118.3	119.8	1.5	LS-07-08	67851	255.5	257	1.5
LS-07-02	67558	122	123.5	1.5	LS-07-04	67710	119.8	120.8	1	LS-07-08	67852	Standard		
LS-07-02	67559	123.5	125	1.5	LS-07-04	67711	122.71	124.21	1.5	LS-07-08	67853	263	264.5	1.5
LS-07-02	67560	125	126.5	1.5	LS-07-04	67712	124.21	125.71	1.5	LS-07-08	67854	264.5	266	1.5
LS-07-02	67561	126.5	128	1.5	LS-07-04	67713	125.71	127.21	1.5	LS-07-08	67855	266	267.5	1.5
LS-07-02	67562	128	129.5	1.5	LS-07-04	67714	127.21	127.71	0.5	LS-07-08	67856	267.5	269	1.5
LS-07-02	67563	129.5	131	1.5	LS-07-04	67715	128	129.75	1.75	LS-07-08	67857	269	270.5	1.5
LS-07-02	67564	131	132.5	1.5	LS-07-04	67716	129.75	130.85	1.1	LS-07-08	67858	270.5	272	1.5
LS-07-02	67565	132.5	134	1.5	LS-07-04	67717	130.85	132.35	1.5	LS-07-08	67859	272	273.5	1.5
LS-07-02	67566	134	135.5	1.5	LS-07-04	67718	132.35	132.9	0.55	LS-07-08	67860	273.5	275	1.5
LS-07-02	67567	135.5	137	1.5	LS-07-04	67719	134.4	135.9	1.5	LS-07-08	67860-A	Doublon de 67860		
LS-07-02	67568	137	138.5	1.5	LS-07-04	67720	135.9	137.4	1.5	LS-07-08	67860-B	Standard		
LS-07-02	67569	138.5	140	1.5	LS-07-04	67720-A	Doublon de 67720			LS-07-08	67860-C	Blanc Silice		
LS-07-02	67570	140	141.5	1.5	LS-07-04	67720-B	Standard			LS-07-08	67861	278.35	279.5	1.15
LS-07-02	67571	141.5	143	1.5	LS-07-04	67720-C	Blanc Silice			LS-07-08	67862	279.5	281	1.5
LS-07-02	67572	143	144.5	1.5	LS-07-04	67721	137.4	138.9	1.5	LS-07-08	67863	281	282.5	1.5
LS-07-02	67573	144.5	146	1.5	LS-07-04	67722	138.9	140.4	1.5	LS-07-08	67864	282.5	284	1.5
LS-07-02	67574	146	147.5	1.5	LS-07-04	67723	140.4	141.35	0.95	LS-07-08	67865	284	285.5	1.5
LS-07-02	67575	147.5	149	1.5	LS-07-04	67724	142.2	143.6	1.4	LS-07-08	67866	285.5	287	1.5
LS-07-02	67576	154.71	155	0.29	LS-07-04	67725	143.6	145.1	1.5	LS-07-08	67867	287	287.45	0.45
LS-07-02	67577	155	156.5	1.5	LS-07-04	67726	145.1	146.6	1.5	LS-07-10	67868	5.35	6.75	1.4
LS-07-02	67578	156.5	158	1.5	LS-07-04	67727	146.6	147.1	0.5	LS-07-10	67869	9.5	11	1.5
LS-07-02	67579	158	159.5	1.5	LS-07-05	67728	3	4.5	1.5	LS-07-10	67870	14	15.5	1.5
LS-07-02	67580	159.5	161	1.5	LS-07-05	67729	4.5	6	1.5	LS-07-10	67871	17	18.5	1.5

LS-07-02	67581	161	162.5	1.5	LS-07-05	67730	6	7.5	1.5	LS-07-10	67872	21.35	22.85	1.5
LS-07-02	67582	162.5	164	1.5	LS-07-05	67731	7.5	9	1.5	LS-07-10	67873	22.85	24.35	1.5
LS-07-02	67583	164	165.5	1.5	LS-07-05	67732	9	10.5	1.5	LS-07-10	67874	26	27.5	1.5
LS-07-02	67584	165.5	167	1.5	LS-07-05	67733	10.5	12	1.5	LS-07-10	67875	32	33.5	1.5
LS-07-02	67585	167	168.5	1.5	LS-07-05	67734	12	13.5	1.5	LS-07-10	67876	35	36.5	1.5
LS-07-02	67586	168.5	170	1.5	LS-07-05	67735	13.5	15	1.5	LS-07-10	67877	41	42.5	1.5
LS-07-02	67587	170	171.5	1.5	LS-07-05	67736	15	16.5	1.5	LS-07-10	67878	53	54.5	1.5
LS-07-02	67588	171.5	173	1.5	LS-07-05	67737	16.5	18	1.5	LS-07-10	67879	54.5	56	1.5
LS-07-02	67589	173	174.5	1.5	LS-07-05	67738	18	19.5	1.5	LS-07-10	67880	56	57.15	1.15
LS-07-02	67590	174.5	176	1.5	LS-07-05	67739	19.5	21	1.5	LS-07-10	67881	63.5	65	1.5
LS-07-02	67591	176	177.5	1.5	LS-07-05	67740	21	22.5	1.5	LS-07-10	67881-A	Doublon de 67881		
LS-07-02	67592	177.5	179	1.5	LS-07-05	67740-A	Doublon de 67740			LS-07-10	67881-B	Standard		
LS-07-02	67593	179	180.5	1.5	LS-07-05	67740-B	Blanc Silice			LS-07-10	67881-C	Blanc Silice		
LS-07-02	67594	180.5	182	1.5	LS-07-05	67741	22.5	24	1.5	LS-07-10	67882	65	66.5	1.5
LS-07-02	67595	182	183.5	1.5	LS-07-05	67742	24	25.5	1.5	LS-07-10	67883	69.85	71.3	1.45
LS-07-02	67596	183.5	185	1.5	LS-07-05	67743	25.5	27	1.5	LS-07-10	67884	78.62	80.1	1.48
LS-07-02	67597	185	186.5	1.5	LS-07-05	67744	27	28.5	1.5	LS-07-10	67885	126.76	128.26	1.5
LS-07-02	67598	186.5	188	1.5	LS-07-05	67745	28.5	30	1.5	LS-07-10	67886	128.26	129.76	1.5
LS-07-02	67599	188	189.1	1.1	LS-07-05	67746	30	31.5	1.5	LS-07-10	67887	129.76	131.26	1.5
LS-07-02	67600	196.66	198.1	1.44	LS-07-05	67747	31.5	33	1.5	LS-07-10	67888	131.26	132.76	1.5
LS-07-02	67601	198.1	200	1.9	LS-07-05	67748	33	34.05	1.05	LS-07-10	67889	132.76	134.26	1.5
LS-07-03	67602	10	11.5	1.5	LS-07-05	67749	39.65	40.8	1.15	LS-07-10	67890	134.26	135.76	1.5
LS-07-03	67603	11.5	13	1.5	LS-07-05	67750	41.32	42.83	1.51	LS-07-10	67891	140.75	142.25	1.5
LS-07-03	67604	13	14.5	1.5	LS-07-05	67751	Blanc Silice			LS-07-10	67892	142.25	143.75	1.5
LS-07-03	67605	14.5	16	1.5	LS-07-05	67752	42.83	44.33	1.5	LS-07-10	67893	143.75	145.25	1.5
LS-07-03	67606	16	17.5	1.5	LS-07-05	67753	44.33	45.83	1.5	LS-07-10	67894	145.25	146.76	1.51
LS-07-03	67607	17.5	19	1.5	LS-07-05	67754	45.83	47.33	1.5	LS-07-10	67895	146.76	148.27	1.51
LS-07-03	67608	19	20.5	1.5	LS-07-05	67755	47.33	48.83	1.5	LS-07-10	67896	148.27	149.78	1.51
LS-07-03	67609	20.5	22	1.5	LS-07-05	67756	48.83	50	1.17	LS-07-10	67897	149.78	151.29	1.51
LS-07-03	67610	22	23.5	1.5	LS-07-05	67757	50	51.05	1.05	LS-07-10	67898	151.29	152.8	1.51
LS-07-03	67611	23.5	25.5	2	LS-07-05	67758	155.5	157	1.5	LS-07-10	67899	152.8	154.3	1.5
LS-07-03	67612	25.5	27	1.5	LS-07-05	67759	157	158.5	1.5	LS-07-10	67900	154.3	155.8	1.5
LS-07-03	67613	27	28.5	1.5	LS-07-05	67760	158.5	160	1.5	LS-07-10	67900-A	Doublon de 67900		
LS-07-03	67614	36	37.68	1.68	LS-07-05	67760-A	Doublon de 67760			LS-07-10	67900-B	Standard		
LS-07-03	67615	37.68	39.18	1.5	LS-07-05	67760-B	Blanc Silice			LS-07-10	67900-C	Blanc Silice		
LS-07-03	67616	39.18	40.68	1.5	LS-07-05	67760-C	Standard			LS-07-10	67901	155.8	157.3	1.5
LS-07-03	67617	40.68	42.18	1.5	LS-07-05	67761	160.5	161.2	0.7	LS-07-10	67902	157.3	158.8	1.5
LS-07-03	67618	42.18	43.68	1.5	LS-07-05	67762	162.35	163.85	1.5	LS-07-10	67903	158.8	160.3	1.5
LS-07-03	67619	43.68	45.18	1.5	LS-07-05	67763	163.85	165.35	1.5	LS-07-10	67904	160.3	161.8	1.5
LS-07-03	67620	45.18	46.68	1.5	LS-07-05	67764	165.35	166.85	1.5	LS-07-10	67905	161.8	163.3	1.5
LS-07-03	67621	46.68	48.18	1.5	LS-07-05	67765	166.85	168.35	1.5	LS-07-10	67906	163.3	164.8	1.5
LS-07-03	67622	50	51.5	1.5	LS-07-05	67766	168.35	169.85	1.5	LS-07-10	67907	164.8	166.3	1.5
LS-07-03	67623	51.5	53	1.5	LS-07-05	67767	169.85	171.35	1.5	LS-07-10	67908	166.3	167.75	1.45

LS-07-03	67624	53	54.5	1.5
LS-07-03	67625	54.5	56	1.5
LS-07-03	67626	59	60.5	1.5
LS-07-03	67627	60.5	62	1.5
LS-07-03	67628	62	63.5	1.5
LS-07-03	67629	63.5	65	1.5
LS-07-03	67630	65	66.5	1.5
LS-07-03	67631	66.5	68	1.5
LS-07-03	67632	68	69.5	1.5
LS-07-03	67633	69.5	71	1.5
LS-07-03	67634	71	72.5	1.5
LS-07-03	67635	72.5	74	1.5
LS-07-03	67636	74	75.57	1.57
LS-07-03	67637	87.39	88.29	0.9
LS-07-03	67638	94.5	96	1.5
LS-07-03	67639	96	97.5	1.5
LS-07-03	67640	97.5	99	1.5
LS-07-03	67640-A	Doublon de 67602		
LS-07-03	67640-B	Standard		
LS-07-03	67640-C	Blanc Silice		
LS-07-03	67641	99	100.5	1.5
LS-07-03	67642	100.5	102	1.5
LS-07-03	67643	102	103.5	1.5
LS-07-03	67644	103.5	105.5	2
LS-07-03	67645	105.5	107	1.5
LS-07-03	67646	107	108.5	1.5
LS-07-03	67647	108.5	110	1.5
LS-07-03	67648	110	111.5	1.5
LS-07-03	67649	111.5	113	1.5
LS-07-03	67650	Blanc Silice		
LS-07-03	67651	113.01	114.5	1.49
LS-07-03	67652	114.5	116	1.5
LS-07-03	67653	116	117.5	1.5
LS-07-03	67654	117.5	119	1.5
LS-07-03	67655	119	120.5	1.5
LS-07-03	67656	120.5	122	1.5
LS-07-03	67657	122	123.5	1.5
LS-07-03	67658	123.5	125	1.5
LS-07-03	67659	125	126.5	1.5
LS-07-03	67660	126.5	128	1.5

LS-07-05	67768	171.35	172.38	1.03
LS-07-05	67769	185.86	187.36	1.5
LS-07-05	67770	187.36	188.86	1.5
LS-07-05	67771	188.86	190.36	1.5
LS-07-05	67772	190.36	191.86	1.5
LS-07-05	67773	191.86	192.28	0.42
LS-07-05	67773B	193	194.05	1.05
LS-07-05	67774	194.05	195.22	1.17
LS-07-06	67775	6.75	8.25	1.5
LS-07-06	67776	8.25	8.8	0.55
LS-07-06	67777	30.4	31.9	1.5
LS-07-06	67778	35	36.3	1.3
LS-07-06	67779	36.3	37.8	1.5
LS-07-06	67780	37.8	39.3	1.5
LS-07-06	67781	39.3	40.8	1.5
LS-07-06	67781-A	Doublon de 67781		
LS-07-06	67781-B	Standard		
LS-07-06	67781-C	Blanc Silice		
LS-07-06	67782	40.8	41.1	0.3
LS-07-06	67783	42.6	43.75	1.15
LS-07-07	67784	4.5	6	1.5
LS-07-07	67785	6	7.5	1.5
LS-07-07	67786	7.5	8.5	1
LS-07-07	67787	8.5	10.45	1.95
LS-07-07	67788	10.45	11.95	1.5
LS-07-07	67789	11.95	13.11	1.16
LS-07-07	67790	17.5	19	1.5
LS-07-07	67791	19	20.5	1.5
LS-07-07	67792	20.5	22	1.5
LS-07-07	67793	22	23.5	1.5
LS-07-07	67794	23.5	25	1.5
LS-07-07	67795	30.78	32.17	1.39
LS-07-07	67796	32.93	34.43	1.5
LS-07-07	67797	34.43	34.89	0.46
LS-07-07	67798	35.49	36.36	0.87
LS-07-07	67799	36.36	37.86	1.5
LS-07-07	67800	98	99.5	1.5
LS-07-07	67800-A	Doublon de 67780		

LS-07-10	67909	167.75	169.75	2
LS-07-10	67910	169.75	171.25	1.5
LS-07-10	67911	171.25	172.75	1.5
LS-07-10	67912	172.75	174.25	1.5
LS-07-10	67913	174.25	175.9	1.65
LS-07-10	67914	175.9	177.4	1.5
LS-07-10	67915	177.4	178.9	1.5
LS-07-10	67916	178.9	180.4	1.5
LS-07-10	67917	180.4	181.9	1.5
LS-07-10	67918	181.9	183.4	1.5
LS-07-10	67919	183.4	184.9	1.5
LS-07-10	67920	184.9	186.4	1.5
LS-07-10	67921	186.4	187.8	1.4
LS-07-10	67922	187.8	189.3	1.5
LS-07-10	67923	189.3	190.8	1.5
LS-07-10	67923-A	Doublon de 67923		
LS-07-10	67923-B	Standard		
LS-07-10	67923-C	Blanc Silice		
LS-07-10	67924	201.15	202.65	1.5
LS-07-10	67925	202.65	204.15	1.5
LS-07-10	67926	204.15	205.65	1.5
LS-07-10	67927	205.65	207.15	1.5
LS-07-10	67928	207.15	208.65	1.5
LS-07-10	67929	208.65	210.15	1.5
LS-07-10	67930	210.15	211.65	1.5
LS-07-10	67931	211.65	213.15	1.5
LS-07-10	67932	215.8	217.3	1.5
LS-07-10	67933	219.5	221	1.5
LS-07-10	67934	234.8	236.3	1.5
LS-07-10	67935	236.3	237.8	1.5
LS-07-10	67936	237.8	239.15	1.35
LS-07-10	67937	239.15	240.65	1.5
LS-07-10	67938	240.65	242.15	1.5
LS-07-10	67939	242.15	243.65	1.5
LS-07-10	67940	243.65	245.15	1.5
LS-07-10	67941	105.5	106	0.5
LS-07-10	67942	106	106.5	0.5
LS-07-10	67943	106.5	107	0.5

14.3. Localisation et paramètres des trous.

Tableau 4. Localisation des trous (coordonnées UTM, Nad 83, zone 17)

NomSondage	CoordMineEst	CoordMineNord	Azimut	Plongée	Claims
LS-07-01	694350	5183820	315	-50	60995
LS-07-02	694455	5183930	315	-45	60996
LS-07-06	694862	5184295	315	-45	60997
LS-07-03	694560	5184030	315	-45	60996
LS-07-05	694770	5184248	315	-45	60996
LS-07-04	694630	5184105	315	-45	60996
LS-07-07	694980	5184320	335	-45	60999
LS-07-08	694905	5183830	315	-50	60999
LS-07-09	694905	5183620	330	-50	60999
LS-07-10	694499	5183566	315	-45	60997
LS-10-11	692280	5185860	358	-47	61000
LS-10-12	693190	5186420	240	-47	61006
LS-10-13	692696	5186877	270	-45	61006
LS-10-14	693492	5186554	225	-50	61007
LS-10-15	693500	5186200	240	-50	61007
LS-10-16	692227	5185582	15	-47	61000
LS-10-17	694000	5185953	260	-50	61003
LS-10-18	694340	5185690	225	-50	61003
LS-10-19	692170	5185439	15	-47	61000
LS-10-20	694870	5185110	225	-50	61999
LS-10-21	693750	5186250	180	-50	61007
LS-10-22	695075	5183575	315	-50	60997
LS-10-23	695040	5183300	315	-50	60994
LS-10-24	694895	5184410	315	-50	60999
LS-10-25	694620	5184270	315	-50	60998
LS-10-26	694325	5183990	315	-50	60996
LS-10-27	694145	5183900	315	-50	60996
LS-10-28	692147	5185311	25	-50	60100
LS-10-29	692120	5185225	15	-47	61000
LS-10-30	692230	5185713	15	-47	61000

14. 4. Résultats 2010

Tableau 5: Résumé des résultats de forages 2010

Forage	De (m)	À (m)	Largeur (m)	ZrO2 (%)	TREO (%)	HREO+Y2O3/TREO (%)	Notes
LS-10-11	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-12	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-13	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-14	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-15	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-16	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-17	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-18	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-19	**9.00**	**70.74**	**61.74**	**1.51**	**0.08**	**62.3**	**15.27m at 2.77% ZrO2 from 10.5 to 25.77m.**
	183.15	184.57	1.42	2.23	0.92	20.1	.....
LS-10-20	42.43	48.75	6.45	0.23	0.232	30.3	.....
	110.15	120.60	10.45	0.15	0.37	28.9	.....
LS-10-21	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-22	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-23	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....
LS-10-24	38.35	39.28	0.93	0.19	1.1	7.1	.....
	49.82	54.58	4.76	0.42	0.285	35.3	.....
	61.66	73.56	11.90	0.23	0.05	38.6	.....
LS-10-25	18.00	34.50	16.50	0.62	0.1	47.1	.....
	40.50	46.12	5.62	0.37	0.29	42.5	1.52 m de 44.6 à 46.12 : 0.97% Treo et 36.6% HREO+Y2O3/TREO
	48.60	83.55	34.95	0.18	0.13	46	1.05 m de 48.6 à 49.65: 0.79% Treo et 10.9% HREO+Y2O3/TREO
	93.00	117.00	24.00	0.22	0.05	40.6	.....
	124.45	163.50	39.05	0.16	0.05	38.8	.....
LS-10-26	81.17	83.45	2.28	1.04	0.24	30.4	.....
	88.66	141.00	52.34	0.19	0.11	35.7	.....
	145.50	195.00	49.50	0.15	0.07	33.9	.....
	204.00	216.00	12.00	0.13	0.07	36.5	.....
LS-10-27	53.71	198.00	144.29	0.17	0.05	40.6	1.5m at 1.1% ZrO2 from 60 to 61.5m
LS-10-28	70.33	117.00	46.67	0.63	0.04	51	9.0m at 1.05% ZrO2 from 93 to 102m
LS-10-29	115.09	148.50	33.41	0.59	0.04	47.3	.....
LS-10-30	.....	.....	.....	Traces	Traces	.....	.....

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-11

Titre minier : 61000
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-06-29
Au : 2010-07-02

Section :
Niveau :
Place de travail : carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J. Grenier

Date de description : 2010-07-03

Collet

Azimut : 358.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 249.00 m

Lac sair

Est	692 280.0
Nord	5 185 860.0
Élévation	282.0

UTM NAD 83 RS.
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	9.00	358.00°	-47.30°	Non
Reflex	57.00	0.00°	-46.30°	Non
Reflex	102.00	0.20°	-45.00°	Non
Reflex	150.00	2.50°	-45.20°	Non
Reflex	200.00	5.20°	-44.60°	Non
Reflex	249.00	7.10°	-44.30°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Mines)
REÇU
21 JAN. 2011
U.G. de Rouyn-Noranda

REÇU AU MRNF
26 JAN. 2011
1079497
DIRECTION DES TITRES MINIERS

Description

Décrit par : Jason Grenier

approuvé par : Robert Sauvageau, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ
Cimenté : Non
Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	7.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
7.00	77.83	M1; I1B **Gneiss; Granite** Alternances de gneiss granitiques et de gneiss quartzofeldsphatiques à biotite-muscovite. Unité à l'allure de granite, grossierà pegmatitique, avec foliation mal à bien déninie, en alternance avec une unité composée de bandes quartzo-feldsphatiques, beiges à rosée, ou de biotite-muscovite, d'épaisseurs variables (0.1-10cm). 9m: Foliation à 60a.c. 60m: Foliation à 50a.c. 14.6-14.7: Zone fortement fracturée, faille?? 27.99-28.36, 31.30-31.92m: Filons - couches de gabbro à grains moyens avec traces à 1% de nodules de quartz-carbonates de moins de 3mm. 32.2-34.60: Zone faiblement magnétique. 44.75-47.50: Zone moyennement à fortement magnétique. 2-10% d'amas de magnétite de moins de 5mm. 66.20-68.25, 71.32-72.24: Dykes de granites grossiers à pegmatitiques. Contacts progressifs sur 15-30cm. 72.85-76.15: Zone faiblement magnétique.	9.00	10.50	104661	1.50	1022	112	1312	1445
			18.00	19.50	104662	1.50	801	100	1049	2067
			25.50	27.00	104663	1.50	408	56	550	739
			32.20	33.70	104664	1.50	469	61	622	892
			33.70	34.60	104665	0.90	559	64	718	827
			44.75	46.25	104666	1.50	311	50	424	1364
			46.25	47.50	104667	1.25	175	36	257	909
			52.50	54.00	104668	1.50	499	72	682	727
			61.50	63.00	104669	1.50	325	48	449	450
			66.20	67.38	104670	1.18	223	59	388	297
			67.38	68.25	104671	0.87	50	14	88	38
			71.32	72.24	104672	0.92	58	25	127	99
			72.85	74.35	104673	1.50	239	32	319	254
			74.35	76.15	104674	1.80	488	113	797	2634
77.83	147.30	M8 **Schiste** Schiste granitique à muscovite. Quelques passages décimétriques sont recoupés par des dykes granitiques pegmatitiques.	84.00	85.50	104675	1.50	295	30	374	344
			91.50	93.00	104676	1.50	284	25	348	384
			100.50	102.00	104677	1.50	155	12	185	258
			109.50	111.00	104678	1.50	344	29	418	642

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		105.95-106.27, 107.22-109.30, 114.37-114.94: Dykes de gabbro à grains moyens, faiblement à fortement carbonatés. Contacts nets entre 40 et 60 a.c.	118.50	120.00	104679	1.50	220	20	272	278
			126.00	127.50	104680	1.50	205	18	252	282
			135.00	136.50	104682	1.50	189	16	230	216
			135.00	136.50	104684 (Dbl)	1.50	182	15	222	192
			135.00	136.50	104683 (Bln)	1.50	25	2	32	46
		126m: Schistosité mal définie à 40a.c.	135.00	136.50	104681 (Std)	1.50	97	211	928	131
			144.00	145.50	104685	1.50	228	22	284	297
147.30	249.00	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite - muscovite. Le contact (55a.c.) est broyé sur 8cm.	153.00	154.50	104686	1.50	236	18	281	324
			159.29	160.74	104687	1.45	252	18	295	327
			167.07	168.57	104688	1.50	116	15	157	186
			168.57	169.14	104689	0.57	114	21	174	174
		Unité foliée composée d'alternances entre des bandes quartzofeldsphatiques, beige à rosée, grossières à pegmatitiques, et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-30cm).	176.47	177.97	104690	1.50	184	17	230	251
			187.50	189.00	104691	1.50	196	13	228	247
			194.43	195.25	104692	0.82	219	16	261	267
			204.00	205.50	104693	1.50	250	16	287	288
		161.00-163.35: Zone faiblement à moyennement fracturée.	213.00	214.50	104694	1.50	243	15	278	276
			222.00	223.50	104695	1.50	240	15	276	301
			231.00	232.50	104696	1.50	212	14	245	227
		167.07-169.14: Zone injectée de 75% de granites pegmatitiques.	240.00	241.50	104697	1.50	233	14	267	262
			247.50	249.00	104698	1.50	237	16	274	339
		214.24-219.69, 221.89-227.72: Filon -- couche de gabbro à grains moyens. Quelques minéraux à grains fins sont réactifs au HCL (moins de 1%).								
		200m: Foliation à 50 a.c. 249m: Foliation à 45 a.c.								
249.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 35** **Nombre d'échantillons QAQC : 3** **Longueur totale échantillonnée : 48.76**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-12

Titre minier : 61006
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-20
Au : 2010-03-25

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-03-26

Collet

Azimut : 240.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 351.00 m

Lac sair

Est	693 190.0
Nord	5 186 420.0
Élévation	282.0

UTM NAD 83 KL. Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	6.00	243.10°	-49.30°	Non
Reflex	50.00	244.60°	-47.80°	Non
Reflex	102.00	246.70°	-46.70°	Non
Reflex	150.00	246.80°	-44.80°	Non
Reflex	201.00	245.50°	-44.20°	Non
Reflex	252.00	247.40°	-42.90°	Non
Reflex	303.00	251.10°	-41.00°	Non
Reflex	351.00	252.70°	-40.40°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Erreur de 1.5m dans le mesurage ou le positionnement des blocs de métrage

Décrit par : Jacques Grenier

app. par : Robert Lamontagne, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	2.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
2.00	94.73	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Alternance de bandes de quartz-feldspath, moyennement grenues à pegmatitiques, et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-20cm), parallèles à la foliation. Les bandes quartzofeldsphatiques sont beiges à rosées. Traces à localement 5% d'amas de biotite-muscovite disséminés le long de l'unité. Les amas sont parfois magnétiques. les counts/sec varient entre 100-120 dans les secteurs ou les amas sont à 5%. 1-3% à localement 5% d'un minéral verdâtre finement grenu (séricite??). 2m: Foliation à 60 a.c. 12.15-12.35, 57.6-57.8, 60.67-61.65, 65.75-66.05, 69.65-70.5: filons - couches de composition gabbroïques à ultramafiques (lamprophyre), traces à 5 % d'un minéral verdâtre finement grenu (séricite??). Faiblement mangétique. 19.75-21.1, 59.78-60.38, 61.65-62.58, 64.35-65.75, 91.76-92.59: Bandes granitiques avec 95-99% de cristaux moyennement grenus à pegmatitiques (0.2-10cm) de quartz-feldspath ,beige à rosé. 1-5% de biotite. 51m: foliation à 50a.c Le dernier 1.5m de l'unité a une faible altération	3.00	4.50	39193	1.50	233	17	309	338
			12.00	13.50	39194	1.50	183	14	250	261
			19.75	21.10	39195	1.35	96	11	155	207
			21.10	22.60	39196	1.50	198	15	266	397
			26.75	28.25	39197	1.50	219	16	293	262
			28.25	29.70	39198	1.45	214	15	282	346
			39.00	40.50	39199	1.50	223	15	291	276
			49.50	51.00	39200	1.50	243	17	317	281
			59.78	60.38	39201	0.60	58	8	95	123
			64.35	65.75	39202	1.40	30	4	52	155
			72.00	73.50	39203	1.50	221	16	294	320
			72.00	73.50	39204 (Dbl)	1.50	214	16	288	315
			81.00	82.50	39205	1.50	199	14	262	331
			81.00	82.50	39207 (Bln)	1.50	246	60	555	442
			81.00	82.50	39206 (Std)	1.50	38593	4030	53688	623
			91.76	92.60	39208	0.84	56	4	73	130
			93.15	94.73	39209	1.58	199	12	259	211

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		potassique-silice. Counts/s: 60-100								
94.73	100.95	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite-muscovite avec texture gabbroïque. Contact irrégulier avec l'unité précédente. Faiblement à localement fortement silicifié. Passage avec faible altération potassique. 94.73-95: Granite pegmatitique à 120-140 counts/s. 98.8-99.15: Quartzite faiblement foliée. 140 counts/s Quelques veinules (1-10mm) de quartz-feldspath et/ou carbonates recoupent l'unitée (30-90a.c.) Traces de pyrite à grains fins. 100m: Foliation à 45a.c. Counts/s: 90-140	94.73	95.00	39210	0.27	28	4	50	76
			95.00	96.30	39211	1.30	233	16	306	388
			96.30	97.80	39212	1.50	247	17	327	415
			97.80	98.80	39213	1.00	323	21	423	362
			98.80	99.20	39214	0.40	117	7	151	211
			99.20	100.95	39215	1.75	504	29	637	311
100.95	104.32	M12; FOL **Quartzite; Foliation** Quartzite faiblement foliée. Contact progressif sur 30cm avec l'unitée précédente. 95-99% de quartz, 1-5% de biotite. Trace de pyrite à grains fins. Counts/s: 95-150.	100.95	102.30	39216	1.35	36	2	44	184
			102.30	103.80	39217	1.50	124	6	149	226
			103.80	104.32	39218	0.52	125	7	157	119
104.32	120.42	M1; I1B **Gneiss; Granite** Alternances de gneiss quartzofeldsphatiques à biotite-muscovite et de granites moyennement grenus à pegmatitiques.	104.32	105.15	39219	0.83	171	20	270	263
			108.20	109.70	39220	1.50	182	12	237	147
			109.70	110.33	39221	0.63	267	18	354	220
			118.95	120.45	39222	1.50	115	8	151	269

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Contact net avec l'unité précédente (45a.c.). Les granites ont une faible altération potassique. 104.32-105.15: Gabbro moyennement grenu, 95-150 counts/s. 108.2-110.33, 11.83-112.1: Granite moyennement grenu avec faible altération potassique, 100-110 counts/s. 113.84-114.7, 116.25-117, 118.25-120.42: Granites moyennement grenus à pegmatitiques.								
120.42	212.36	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 10 cm avec l'unité précédente. Alternance de bandes quartzofeldsphatiques moyennement grenues à pegmatitiques et de bandes à biotites. (0.1-30cm). Passages métriques avec 1-5% d'un minéral verdâtre (séricite??) à grains fins qui sont disséminés le long de l'unité. 123.84-124.12: Veine de quartz-feldspath faiblement carbonatée. 147.55-148.75, 184.1-184.35, 191.08-191.4, 195.82-196.9: Granite moyennement grenu à pegmatitique. 150m: Foliation 40 a.c. 161.2-161.56, 186.8-187.05: Filons couches de gabbro moyennement grenu. 174.67-176.23: Zone avec 1-2% de pyrite	129.00	130.50	39223	1.50	240	16	309	243
			138.00	139.50	39224	1.50	262	19	351	357
			138.00	139.50	39228 (Std)	1.50	38593	4080	53966	628
			138.00	139.50	39227 (Bln)	1.50	29	3	44	62
			138.00	139.50	39226 (Dbl)	1.50	114	7	143	354
			147.55	148.75	39225	1.20	94	6	119	439
			156.00	157.50	39229	1.50	175	12	234	250
			163.50	165.00	39230	1.50	192	15	267	231
			174.67	176.23	39231	1.56	195	14	264	304
			186.00	187.50	39232	1.50	178	14	249	389
			195.82	196.90	39233	1.08	213	10	258	119
			202.50	204.00	39234	1.50	196	12	256	313
			204.00	205.50	39235	1.50	225	15	298	327

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		disséminée, à grains fins, cristaux isolés de grenats (-1mm). 197.9-202.85: Absence de foliation, le gneiss devient avec une texture semblable à une diorite moyennement grenue. 205.5m: foliation 45a.c. Counts/s: 60-90.								
212.36	215.35	M12; FOL **Quartzite; Foliation** Quartzite faiblement foliée. Contact net avec l'unitée précédente (20a.c.). 95-99% de quartz, 1-5% de biotite. Trace à 1% de pyrite à grains fins. Faiblement à moyennement magnétique. Counts/s: 90-125.	212.36	213.86	39236	1.50	233	10	274	224
			213.86	215.36	39237	1.50	314	13	371	177
215.35	270.35	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 5 cm avec l'unité précédente. Alternance de bandes quartzofeldsphatiques moyennement grenues à pegmatitiques et de bandes de biotites. (0.1-30cm). Passages métriques avec 1-5% d'un minéral verdâtre (séricite??) à grains fins, disséminés le long de l'unité. 238.9-240.1: Filon couche de gabbro moyennement grenu et faiblement magnétique.	223.50	225.00	39238	1.50	209	15	280	286
			237.00	238.50	39239	1.50	208	14	276	361
			237.00	238.50	39246 (Dbl)	1.50	217	15	287	330
			245.85	246.46	39240	0.61	30	2	42	53
			250.50	252.00	39241	1.50	180	13	241	263
			252.00	253.50	39242	1.50	182	12	243	253
			253.50	255.00	39243	1.50	186	12	243	236
			255.00	256.02	39244	1.02	146	10	192	211
			255.00	256.02	39248 (Bln)	1.02	22	3	36	50
			255.00	256.02	39247 (Std)	1.02	93	211	1778	140
			255.00	256.02	39245 (Std)	1.02	367	93	875	860
			264.00	265.50	39249	1.50	193	13	258	269

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		245.85-246.45, 254.02-254.78: Granite pegmatitique,95-98% de cristaux (0.5-5cm) de feldspath-quartz, blanc-beige à rosé, 2-5% de biotite. 249m: foliation 40a.c. 254.78-257.65: La texture devientsemblable progressivement d'un intrusion mafique vers un intrusion felsique grossier Counts/s: 60-90, localement 100.								
270.35	284.90	M1; I2J; I3A **Gneiss; Diorite; Gabbro** Gneiss dioritique à gabbroïque. Gneiss avec faible foliation et texture grenue de composition dioritique à gabbroïque. Grains isolés de carbonates fins. Trace de pyrite à grains fins disséminée ou en amas de -4mm.	270.35	271.35	39250	1.00	272	16	343	207
			272.15	273.65	39251	1.50	170	12	231	267
			273.65	275.05	39252	1.40	186	13	250	280
284.90	326.70	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique, idem au précédent. contact net à 30a.c. avec l'unité précédente. 284.25-284.45: Filon couche de composition mafique à ultramafique (30a.c.). 300m: Foliation à 45a.c. 288.75-209.05: Granite pegmatitique avec 1% de pyrite disséminée à grains fins. 100-120 counts/s. 302.75-304.7: Granite pegmatitique. 85-120 counts/s. 314.88-326.7: altération en silice faible à moyenne.	285.00	286.30	39253	1.30	182	12	240	321
			288.45	288.75	39254	0.30	219	15	292	336
			288.75	289.05	39255	0.30	170	12	234	265
			289.05	289.35	39256	0.30	149	11	202	266
			302.75	303.93	39257	1.18	123	9	165	63
			303.93	304.70	39258	0.77	218	18	307	172
			318.00	319.50	39259	1.50	155	12	215	240
			319.50	320.20	39260	0.70	77	7	118	122
			320.20	321.70	39261	1.50	199	13	264	294

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		319.5-320.2: Granite grossier. counts/s: 60-90, localement 100.								
326.70	333.88	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique moyennement grenu. Gneiss faiblement folié avec texture granitique. 50-90% de quartz-feldspath. 328.7: Début d'une zone de 85-140 counts/s se terminant à la fin du forage. 331.5-333.88: Trace de carbonates à grains fins.	328.70	330.20	39262	1.50	198	10	244	177
			331.50	333.00	39263	1.50	169	11	222	258
333.88	351.00	M1; I1B; GRO **Gneiss; Granite; Grains grossiers** Alternance de gneiss quartzofeldsphatiques à biotite-muscovite et de granites grossiers. 40% du volume de l'unité est composé de granites grossiers. 80-90% de quartz-feldspath beige à rosé. 10-20% de biotite. Faiblement magnétique. 150m: foliation (50a.c.) mal définie.	337.50	339.00	39264	1.50	197	14	264	270
			340.50	342.00	39265	1.50	170	13	231	215
			345.00	346.50	39266	1.50	155	12	213	204
			345.00	346.50	39268 (Bln)	1.50	318	68	657	416
			345.00	346.50	39267 (Std)	1.50	38593	4035	53698	636
			349.50	350.00	39270 (Dbl)	0.50	218	13	279	244
			349.50	351.00	39269	1.50	217	14	281	250
351.00	**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 65** **Nombre d'échantillons QAQC : 13** **Longueur totale échantillonnée : 81.99**									

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-13

Titre minier : 61005
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-06-19
Au : 2010-06-28

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J. Grenier

Date de description : 2010-06-29

Collet

Azimut : 270.00°
Plongée : -45.00°
Longueur : 192.00 m

Lac sair

Est	692 696.0
Nord	5 186 877.0
Élévation	289.0

UTM NAD 83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Les counts/s du forage varien de 80 à 100 avec des pics localisés jusqu'a 115.

Décrit par : J. Grenier

approuvé par : Robert Lamplugh, geo

Dimension de la carotte : Carotte NQ
Cimenté : Non
Entreposé : Non

		Description
0.00	4.50	MT **Mort - terrain** Tubage.
4.50	6.75	I1B; PEG **Granite; Pegmatitique** Granite pegmatitique. 95-99% de quartz-feldspath beige à rosés. 1-5% de matériel gneissique micacé.
6.75	113.05	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 38cm. Unité foliée composée d'alternances de bandes quartzofeldsphatiques beige à rosées et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-50cm). Passages décimétriques à métriques avec traces à 1% de magnétite. Passages décimétriques à métriques avec traces à 5% d'amas (0.1-10 cm) d'un minérale noir . 25.28-26.85: Dyke de granite pegmatitique idem à l'unité précédente, traces-1% de magnétite sous forme d'amas de moins de 5mm. 41.78-42.38: Veine de quartz blanchâtre. Contact à 30-40 a.c. 53.8-54.89: Dyke de gabbro moyen à pegmatitique. 68.70-69.83: Zone composée de 50% de granite pegmatitique. 104.61-105.50: Dyke de gabbro à grains moyens. Contact à 60 et 40 a.c. 12m: foliation à 55a.c. 90m: Foliation à 45a.c.
113.05	117.98	I1B; PEG **Granite; Pegmatitique** Granite pegmatitique. Contact net à 45 et 90 a.c. 75-95% de cristaux (0.5-15cm) de quartz-feldspath, beige à rosés. 5-25% de biotite.
117.98	142.50	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact fracturé à 85-90a.c. Idem au gneiss précédent. 122.12-122.81: Dyke de granite pegmatitique. Contacts fracturés à 60 et 90a.c. 125.37-125.86, 132.14-134.54: Dyke de composition mafique à ultramafique (gabbro, lamprophyre?). Contacts entre 40 et 45a.c.

		Description
		141m: Foliation à 35 a.c.
142.50	192.00	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Contact progressif sur 20cm à 30 a.c. Unité gneissique de composition granitique. 5-30% de biotite, 70-90% de quartz, 5-15% de feldspath beige à localement rosé. Traces à localement 5% d'un minérale verdâtre? Quelques intrusions de granite pegmatitique mineures (< 30cm) recoupent l'unité. 181.31-182.05: Filon couche de gabbro à grains moyen. Contacts à 30-45 a.c. 189.51-191.77: Dyke de granitie pegmatitique. Contacts irréguliés à environ 25-45 a.c. 189m: Foliation à 45 a.c.
192.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 31** **Nombre d'échantillons QAQC : 3** **Longueur totale échantillonnée : 41.82**

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-14

Titre minier : 61007
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-14
Au : 2010-03-16

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-03-17

Collet

Azimut : 225.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 150.00 m

Lac sair

Est	693 492.0
Nord	5 186 554.0
Élévation	305.0

UTM NAD 83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	12.00	219.70°	-49.20°	Non
Reflex	51.00	218.90°	-48.70°	Non
Reflex	102.00	219.50°	-48.40°	Non
Reflex	149.00	227.20°	-47.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jason Grenier

Approuvé par Robert Sanfaçon, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ
Cimenté : Non
Entreposé : Oui

		Description
0.00	10.00	MT **Mort - terrain** Tubage
10.00	60.73	M1 **Gneiss** Gneiss quartzo-feldsphatique à biotite-muscovite. Alternances de bandes de biotites et de bandes de quartz-feldspath, beige-rosées, d'épaisseurs variables (0.1-15cm) parallèles à la folation (45-50 a.c.). 12.5-12.7, 16.4-17, 26.85-27.55, 44.25-45.45, 49.9-50.25: Passages ou bandes de granite grossier à pegmatitique. 55-95% de cristaux (0.1-10cm) de quartz-feldspath, beige-rosé, 5-45% de biotite.Traces à localement 1% de magnétite et/ou de pyrite finement grenue disséminée. 27.7-30: Zone à 100-120 counts/s. 43.4-50.7: Zone à 90-130 counts/s. 37.28-37.6, 55.3-55.85, 60.15-60.73: Dyke de composition gabbroïque à ultramafique (contact net à progressif 35-45a.c). 48.05-48.5: passage à 100% de quartz-feldspath beige-rosé, grossié (0.2-1.5cm), traces de grenats fins, grains isolés de pyrite finement grenue. Counts/s: 60-90.
60.73	64.05	I1B; FIN **Granite; Grains fins** Granite à grains fins avec faible altération potassique, composé de 98-99% de quartz-feldspath beige-rosés. (contact net 45a.c.) Foliation difficilement observable (environ 45a.c). Grains isolés de pyrite cubique à grains fins. Counts/s: 90-150. La zone de 90-150 cts/s se poursuit sur 30cm après le contact avec l'unité suivante.
64.05	150.00	M1 **Gneiss** Gneiss quartzo-feldsphatique à biotite-muscovite idem au précédent. Contact net (45 a.c.). 77-79.5: 80-100 counts/s avec faible altération potassique, faiblement magnétique. 89.48-90.28, 135.1-135.31, 135.67-136.17: Granite pegmatitique, 60-90% de cristaux de quartz-feldspath beige-rosés, 10-40% de biotite-muscovite. (contact irrégulier, 40-45a.c.). 97.2-112.3: Zone à 80-150 counts/s. 101.9-102.1, 110.3-110.65: Passages de granite grossié composés de 85-95% de quartz-feldspath beige-rosé, 5-15 % de biotite

Description
105.82-106.6: Altération potassique faible à moyenne. 117.6-118.5, 119.55-119.95: Passages grossiers de composition granitique à gabbroïque avec traces de pyrite à grains fins. 111.25-127.4, 136.17-142.5: Présence de 1-5% d'un minérale verdatre (séricite??) à grains fins (-1mm). 125.33-126.15, 132.7-133.06: Filons couches de composition gabbroïque à ultramafique (lamprophyre) avec 1-15% d'un minéral verdätre (séricite?) à grains fins (-1mm). Counts/s: 60-80.
150.00 **Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 31** **Nombre d'échantillons QAQC : 6** **Longueur totale échantillonnée : 35.79**

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-15

Titre minier : 61007
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-17
Au : 2010-03-19

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J. Grenier

Date de description : 2010-03-20

Collet

Azimut : 240.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 156.00 m

Lac sair

Est	693 500.0
Nord	5 186 200.0
Élévation	305.0

UTM : NAD 83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	9.00	248.20°	-49.00°	Non
Reflex	51.00	248.10°	-48.70°	Non
Reflex	102.00	248.00°	-47.50°	Non
Reflex	150.00	249.00°	-46.60°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

approuvé par : Robert Sauvageau, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	2.20	MT **Mort - terrain** Tubage.								
2.20	4.95	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite avec texture granuleuse semblable à un gabbro à grains fins. Foliation à 30 a.c.								
4.95	37.05	M1 **Gneiss** Gneiss quartzo-feldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 30 cm avec l'unité précédente. Alternances de bandes de quartz-feldspath beiges-rosés et de bandes de biotite d'épaisseurs variables (0.1-20cm), parrallèles à la foliation (à 14m= 45a.c.). 1-5% de nodules de biotites le long de l'unité. Passages décimétriques faiblement magnétiques. 7.36-16.6: Zone à 90-150 counts/s avec passages (-30cm) à 250-1000 (à 13.5m). 8.5-8.8,19.35-19.6: Zones faiblement fracturées. 18.88-20: Altération potassique faible à moyenne. 30.68-32.1, 34.75-36.05: Granite pegmatitique, contact irrégulier à environ 45 a.c. 70-90% de quartz-feldspath beige-rosé à rougeâtre, 10-30% de biotite. Passages faiblement magnétiques. Counts/s: 60-90, localement 100.	6.05	7.36	39135	1.31	238	16	276	250
			7.36	8.86	39136	1.50	242	16	280	355
			8.86	10.36	39137	1.50	239	16	277	286
			10.36	11.86	39138	1.50	217	15	252	308
			11.86	13.27	39139	1.41	225	15	258	253
			13.27	13.66	39140	0.39	40	17	86	85
			13.66	15.00	39141	1.34	234	16	272	290
			15.00	15.70	39142	0.70	197	16	237	278
			15.70	16.60	39143	0.90	233	15	269	303
			15.70	16.60	39145 (Bln)	0.90	22	4	34	54
			15.70	16.60	39144 (Std)	0.90	6425	3956	19156	74
			18.88	20.00	39146	1.12	223	16	259	284
			18.88	20.00	39162 (Dbl)	1.12	230	15	265	380
			30.68	32.10	39147	1.42	22	3	30	54
			32.10	33.22	39148	1.12	206	15	241	250
			33.22	34.00	39149	0.78	293	19	339	331
			34.00	34.75	39150	0.75	217	15	252	284
			34.75	36.05	39151	1.30	163	12	191	130
			36.05	37.05	39152	1.00	234	17	275	321
37.05	42.40	I1B; PEG **Granite; Pegmatitique**	37.05	38.55	39153	1.50	141	12	172	188
			38.55	39.55	39154	1.00	208	15	243	257

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Granite pegmatitique avec passages gneissiques quartzo-feldsphatiques. 85-98% de cristaux (0.5-10cm) de quartz-feldspath beige à rosés. Passages décimétriques faiblement magnétique. Counts/s: 70-115.	39.55	41.05	39155	1.50	25	5	39	51
			41.05	42.15	39156	1.10	92	17	138	147
42.40	136.85	M1 **Gneiss** Gneiss quartzo-feldspathique à biotite- muscovite semblable au précédent. Contact progressif sur 15 cm avec l'unité précédente. 1-5% de nodules de biotite et/ou de quartz-feldspath (0.3-2cm). Aucun passage ne dépasse 115 counts/s. 47.68-49.2: passage vers un granite pegmatiique. 90-98% de cristaux (0.5-4cm) de quartz-feldspath beige à rosé., 2-10% de biotite. Traces à 1 % d'un minérale verdâtre à grains fins (-1mm). 100.5-100.75, 115.6-117: Filon- couche de composition gabbroïque à ultramafique avec 1-10% d'un minéral verdâtre à grains fins (-1mm). Passages décimétriques avec faible altération potassique. 116.6-117: zone faiblement fracturée. 120m: Foliation à 50a.c. 132.3-135.55: Zone avec 10-20% de bandes de granite grossier à pegmatitique.	47.68	49.20	39157	1.52	86	8	106	124
			60.00	61.50	39158	1.50	202	13	233	293
			69.00	70.50	39159	1.50	226	16	262	308
			72.00	73.50	39160	1.50	218	15	252	254
			79.65	81.15	39161	1.50	194	13	225	247
			90.00	91.50	39163	1.50	272	17	309	350
			90.00	91.50	39165 (Bln)	1.50	236	10	252	65
			90.00	91.50	39164 (Std)	1.50	38593	3933	46184	682
			99.00	100.50	39166	1.50	194	13	224	266
			99.00	100.50	39167 (Dbl)	1.50	203	13	234	300
			108.00	109.50	39168	1.50	218	15	252	281
			115.50	117.00	39171	1.50	207	17	248	251
			117.00	118.50	39169	1.50	203	14	236	294
			118.50	120.00	39170	1.50	217	14	251	351
			129.00	130.50	39172	1.50	216	15	253	343
			132.30	134.80	39173	2.50	204	14	238	339
			134.80	135.20	39174	0.40	230	17	270	330
			135.20	136.70	39175	1.50	196	15	232	384
			136.70	137.40	39176	0.70	185	14	216	309
136.85	143.72	I3; MOY; I1; GRO; PEG **Intrusion mafique; Grains moyens; Intrusion felsique; Grains grossiers; Pegmatitique** Alternances de gabbros foliés à grains moyens et de	137.40	138.90	39177	1.50	76	14	113	182
			138.90	139.78	39178	0.88	195	14	228	277
			139.78	140.70	39179	0.92	125	10	150	192

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		granites grossiers à pegmatitiques. Contact progressif sur 30cm avec l'unité précédente.	140.70	142.20	39180	1.50	205	14	238	338
			140.70	142.20	39181 (Dbl)	1.50	201	13	232	342
			142.20	143.72	39182	1.52	196	14	230	342
		136.85-139.78: Gabbro à grains fins (foliation à 45 a.c.). 90% de plagioclasses (majoritairement de la biotite), 10% de feldspath-quartz, grains isolés de pyrite à grains fins. faiblement magnétiques à localement fort. 138.83-139.78: l'unité devient fortement silicifiée et avec faible altération potassique.								
		139.78-140.7: Dyke de granite à grains moyens à pegmatitiques avec forte altération potassique-silice. 95-100% de cristaux rougeâtre à localement blanchâtre de quartz-feldspath (0.2-5cm). (contact irrégulier à environ 30 a.c.). 1% du dyke est recoupé par des veinules (0.1-1cm) de quartz-feldspath blanc à beige.(0-90a.c.)								
		140.7-143.72: Gabbro idem au précédent avec faible altération en silice.								
		141.4-143.72: Zone à 75-120 counts/s.								
143.72	154.50	I1B; GRO; PEG	143.72	145.22	39183	1.50	116	15	156	126
		Granite; Grains grossiers; Pegmatitique	145.22	146.07	39184	0.85	123	15	163	186
		Granite grossier à pegmatitique. Contact irrégulier à environ 30 a.c.	145.22	146.07	39186 (Bln)	0.85	343	74	534	485
			145.22	146.07	39185 (Std)	0.85	5664	865	7862	323
		40-95% de cristaux de feldspath-quartz, beiges à rosés, moyennement grenue à pegmatitique (0.2 à 10cm), 5-60% de biotite-muscovite.	146.80	148.30	39187	1.50	84	8	104	228
			148.30	149.80	39188	1.50	176	10	199	140
			149.80	151.30	39189	1.50	215	12	242	126
		Localement faiblement à moyennement magnétique.	151.30	152.80	39190	1.50	745	44	843	136
			152.80	153.80	39191	1.00	190	11	214	91
		146.07-146.8: Filon- couche de gabbro moyennement grenu.	153.80	154.50	39192	0.70	287	17	326	135
		Counts/s: 90-200.								
154.50	156.00	M1								
		Gneiss								

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
Gneiss quartzo-feldspathique à biotite-muscovite. Counts/s: 70-100.								
156.00 Fin du sondage Nombre d'échantillons : 49 Nombre d'échantillons QAQC : 9 Longueur totale échantillonnée : 62.63								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-16

Titre minier : 61002
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-07-03
Au : 2010-07-06

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-07-08

Collet

Azimut : 15.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 249.00 m

Lac sair

Est	692 227.0
Nord	5 185 582.0
Élévation	289.5

UTM - Nad 83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	9.00	19.80°	-45.80°	Non
Reflex	57.00	357.70°	-46.30°	Oui
Reflex	102.00	17.10°	-44.60°	Non
Reflex	150.00	19.00°	-44.20°	Non
Reflex	201.00	21.30°	-44.10°	Non
Reflex	249.00	22.40°	-43.20°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

approuvé par Robert Dauphinais, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Oui

Entreposé : Non

Fieldex Exploration Inc.

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	9.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
9.00	18.33	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Unité foliée (65a.c. à 10.5m) composée d"alternance de bandes quartzofeldsphatiques, beiges à rosées et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0,1-5cm). Traces-1% à localement 10% de magnétite sous forme d'amas de 0.1-3cm.	9.90	11.40	39928	1.50	479	54	623	1210
			11.40	12.07	39929	0.67	678	76	860	1695
			12.07	13.57	39930	1.50	363	51	490	1100
			13.57	14.13	39931	0.56	2676	381	3529	2215
18.33	26.42	I1B; I2J **Granite; Diorite** Alternances d'intrusions granitiques à dioritiques, grossières à pegmatitiques et de séquences gneissiques de composition similaire. Présence de grenats?, altération rougeâtre localisée (potassique?).	18.35	19.20	39932	0.85	980	137	1298	690
			19.20	20.37	39933	1.17	723	54	841	794
			20.37	21.35	39934	0.98	457	69	630	3742
			21.35	21.84	39935	0.49	403	54	530	592
			21.84	23.34	39936	1.50	861	89	1065	4133
			23.34	24.82	39937	1.48	479	59	621	1432
			24.82	26.42	39938	1.60	657	43	752	916
26.42	68.90	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite idem au précédent. Contact progressif sur 50cm à 50a.c. 44-46.67: Zone à 100-180 ct/s. 48.83-65.68: Zone faiblement fracturée.	29.45	30.95	39939	1.50	729	59	880	667
			37.50	39.00	39940	1.50	389	39	486	675
			42.00	43.50	39941	1.50	395	39	491	705
			43.84	45.34	39942	1.50	456	47	574	736
			45.34	46.98	39943	1.64	443	46	557	846
			54.00	55.00	39944	1.00	502	47	617	796
			63.60	65.10	39945	1.50	140	27	206	636
68.90	116.19	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Contact progressif sur 1m à 55 a.c. Unité faiblement à moyennement foliée de composition granitique.	68.90	70.10	39946	1.20	189	31	265	303
			75.00	76.50	39947	1.50	291	44	399	411
			75.00	76.50	39948 (Std)	1.50	8150	6295	27144	289
			82.37	83.87	39949	1.50	524	81	729	997
			82.37	83.87	39951 (Dbl)	1.50	492	71	677	1002
			82.37	83.87	39950 (Bln)	1.50	21	2	27	43
			91.50	93.00	39952	1.50	630	87	859	1547

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Composé en majorité de quartz-biotite.	96.00	97.50	39953	1.50	208	53	338	812
			97.50	99.00	39954	1.50	238	61	390	309
			99.00	100.03	39955	1.03	748	77	923	674
			100.03	100.67	39956	0.64	166	35	251	547
			100.67	102.00	39957	1.33	286	63	442	234
			102.00	103.50	39958	1.50	248	53	378	293
			103.50	105.00	39959	1.50	410	63	559	648
			105.00	106.50	39960	1.50	603	80	802	810
			106.50	108.00	39961	1.50	734	70	890	696
			108.00	109.50	39962	1.50	395	53	526	869
			109.50	111.00	39963	1.50	522	71	698	2013
			111.00	112.50	39964	1.50	415	57	545	1136
			112.50	114.00	39965	1.50	699	100	955	3066
			114.00	115.50	104811	1.50	483	66	647	2310
			115.50	117.00	104812	1.50	467	51	591	985
116.19	157.93	M1	117.00	118.50	104813	1.50	510	69	687	850
		Gneiss	118.50	120.00	104814	1.50	433	54	568	886
		Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite.	120.00	121.50	104815	1.50	401	48	524	870
		Contact progressif sur 10 cm à 80 a.c.	121.50	123.00	104816	1.50	524	38	606	1206
			123.00	124.50	104817	1.50	430	43	537	851
		Unité foliée (75 a.c. à 144m) composée d"alternances de bandes quartzofeldsphatiques beiges à rosées et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0,1-5cm).	124.50	126.00	39966	1.50	447	58	592	1000
			134.75	136.25	39969	1.50	601	59	732	2269
			134.75	136.25	39975 (Dbl)	1.50	466	54	587	2161
		Traces-1% à localement jusqu'a 10% de magnétite sous forme d'amas de 0.1-3cm.	134.75	136.25	39968 (Std)	1.50	5621	824	7692	262
			134.75	136.25	39967 (Bln)	1.50	21	3	28	51
			136.25	137.75	39970	1.50	269	50	388	866
			142.70	144.20	39971	1.50	486	66	656	716
			149.10	150.60	39972	1.50	486	59	634	469
			156.93	157.93	39973	1.00	229	73	426	140
157.93	160.39	I1B; PEG	157.93	159.43	39974	1.50	42	25	117	22
		Granite; Pegmatitique	159.43	160.39	39976	0.96	24	13	64	22
		Dyke de granite pegmatitique. Contact irrégulier.								
160.39	165.27	M1								

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Gneiss Gneiss quartzofeldsphatique à biotite- muscovite. Contact net irrégulier. Idem au précédent.								
165.27	200.00	M12; FOL **Quartzite; Foliation** Quartzite folié. Contact net irrégulier. 177m: Foliation à 70a.c. Quelques passages, décimétriques à métriques, de gneiss quartzo-feldsphatique à biotite-muscovite, recoupent localement l'unité. 185.46-186.42: Filon couche de lamprophyre.	168.00	169.50	39977	1.50	293	29	365	351
			177.00	178.50	39978	1.50	185	19	232	385
			186.42	187.42	39979	1.00	134	14	168	334
			193.50	195.00	39980	1.50	204	21	254	407
200.00	206.15	I1B; PEG **Granite; Pegmatitique** Dyke de granite pegmatitique. Contact progressif sur 1.4m. 50-90% de cristaux de quartz-feldspath, beiges à rosés, de 0.3 à 15cm et 10-50% de biotite.	200.00	201.50	39981	1.50	110	7	126	611
			201.50	203.00	39982	1.50	127	8	143	305
			203.00	204.50	39983	1.50	151	10	171	943
			204.50	206.15	39984	1.65	224	12	249	538
206.15	249.00	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 1.5m. Unité foliée (70a.c. à 210m) composée d"alternances de bandes quartzofeldsphatiques beiges à rosées et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0,1-5cm). Traces de magnétite sous forme d'amas de 0.1-3cm. Quelques dykes décimétriques de granites pegmatitiques recoupent localement l'unité.	210.00	211.50	39985	1.50	211	20	260	316
			219.00	220.50	39986	1.50	223	17	260	312
			228.00	229.50	39987	1.50	236	19	279	339
			235.72	237.30	39990	1.58	222	17	261	239
			235.72	237.30	39991 (Dbl)	1.58	227	17	267	238
			235.72	237.30	39989 (Bln)	1.58	18	3	27	46
			235.72	237.30	39988 (Std)	1.58	84	206	884	139
			237.30	238.80	39992	1.50	232	20	280	317
			238.80	240.30	39993	1.50	236	20	284	376
			240.30	241.80	39994	1.50	232	25	295	413
			248.00	249.00	39995	1.00	201	16	238	292

249.00	Fin du sondage Nombre d'échantillons : 66 Nombre d'échantillons QAQC : 9 Longueur totale échantillonnée : 90.83

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-17

Titre minier : 61002
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-26
Au : 2010-03-27

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J. Grenier

Date de description : 2010-03-29

Collet

Azimut : 260.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 150.00 m

Lac sair

Est	694 000.0
Nord	5 185 953.0
Élévation	289.5

UTM - Nad 83 Rd. Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	15.00	269.40°	-50.00°	Non
Reflex	51.00	266.60°	-49.20°	Non
Reflex	100.00	269.00°	-48.60°	Non
Reflex	150.00	268.70°	-47.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Le forage fournit un débit d'eau suffisant pour alimenter une foreuse.

Un problème d'enlignement à probablement été causée par des blocs érratiques magnétiques.

Décrit par : Jean Grenier

approuvé par Robert Lamontagne, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	3.50	MT **Mort - terrain** Tubage.								
3.50	26.80	M1; I1B; GRO; PEG **Gneiss; Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Alternances de gneiss quartzofeldsphatiques à biotite-muscovite et de granites grossiers à pegmatitiques. Passages décimétriques faiblement magnétiques. Gneiss: alternances de bandes quartzofeldsphatiques grossières à pegmatitiques et de bandes de biotites (0.1-40cm), parallèles à la folation (50-60a.c.). Granite: 50-98% de cristaux (0.3-4cm) de quartz-feldspath, beige à rosés, 2-50% de biotite. Counts/s: 60-100, localement 120.	4.50	6.00	39271	1.50	550	132	1257	681
			10.50	12.00	39272	1.50	386	63	715	439
			13.55	15.05	39273	1.50	362	47	606	426
			18.00	19.50	39274	1.50	351	39	544	517
			22.50	24.00	39275	1.50	474	67	822	602
26.80	55.00	I1B; GRO; PEG **Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Granite grossié à pegmatitique. Contact progressif sur 30cm avec l'unitée précédente. 35-90%, à localement 95% de cristaux de quartz-feldspath (0.2-30cm), beige à rosés. 10-65%, localement 5% de cristaux de biotite-muscovite (0.2-5cm). Passages décimétriques à métriques faiblement magnétiques (magnétite finement grenue à grossière). 29.75-29.95, 38.3-38.5: Veine de quartz (environ 45 a.c.). Grains isolés de pyrite cubique à grains fins.	26.80	28.30	39276	1.50	199	42	417	250
			33.00	34.50	39277	1.50	208	86	679	385
			34.50	35.90	39278	1.40	347	118	1005	328
			39.82	41.38	39279	1.56	391	127	1090	196
			42.50	44.00	39280	1.50	211	107	827	182
			44.00	44.40	39283	0.40	141	70	534	122
			44.40	45.68	39284	1.28	46	35	250	47
			46.60	48.10	39281	1.50	325	78	743	251
			51.00	52.50	39282	1.50	364	34	536	517
			54.75	56.25	39285	1.50	418	68	756	624

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Counts/s: 80-130.								
55.00	66.14	M1; I2J **Gneiss; Diorite** Gneiss dioritique. Contact progressif sur 30cm avec l'unité précédente. Alternances de bandes composées de 90% de feldspath et 10% de quartz et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-10cm). Moyennement à fortement magnétique.1-3% à localement 5% d'amas de magnétite (1-5mm) disséminés le long de l'unité. 66m: Foliation à 65a.c.	56.25	57.75	39286	1.50	317	43	526	550
			57.75	59.25	39287	1.50	331	48	564	581
			59.25	60.75	39288	1.50	285	45	507	321
			60.75	62.25	39289	1.50	319	48	552	474
			62.25	63.75	39290	1.50	442	57	718	523
			63.75	65.25	39291	1.50	360	49	598	492
			65.25	66.14	39292	0.89	345	44	561	462
			65.25	66.14	39295 (Dbl)	0.89	352	46	576	585
			65.25	66.14	39294 (Bln)	0.89	49	6	78	101
			65.25	66.14	39293 (Std)	0.89	7901	6266	45831	317
66.14	84.64	M1; I2J; I1B **Gneiss; Diorite; Granite** Alternance de gneiss granitique et de gneiss dioritique. 66.14-70.19, 74.3-84.64: Gneiss granitique avec passages décimétriques dioritiques. Le gneiss granitique est composé d'alternances de bandes de quartz-feldspath et de bandes de biotites muscovite d'épaisseurs variables.(0.1-10cm) 70.19-74.3: Gneiss dioritique idem à l'unitée précédente.	70.90	72.40	39296	1.50	240	29	387	320
84.64	88.55	M1; I2J **Gneiss; Diorite** Gneiss dioritique idem au précédent.	84.64	86.14	39297	1.50	151	59	474	240
			86.14	87.64	39298	1.50	148	55	439	208
88.55	93.15	M1 **Gneiss** Alternances de gneiss à biotite-muscovite et de								

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		gneiss granitique.								
93.15	108.62	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique avec passages décimétriques dioritiques. Alternances de bandes de quartz-feldspath et de biotite-muscovite d'épaisseurs variables. Plissement faible, la foliation passe de 55a.c à 0a.c entre 93 et 96.2m et redevient progressivement à 60a.c dans les 2-3m suivant. 99.19-99.42m: Veine de quartz blanchâtre, Contacts 45 et 80 a.c.	93.15	94.65	39299	1.50	211	33	368	222
			94.65	96.15	39300	1.50	194	26	320	228
			96.15	97.65	39301	1.50	203	27	333	228
			97.65	99.18	39302	1.53	159	33	331	180
			99.18	100.65	39303	1.47	321	43	538	162
			100.65	102.15	39304	1.50	435	81	861	1810
			102.15	103.65	39305	1.50	689	127	1359	4147
			103.65	105.15	39306	1.50	208	31	359	213
			105.15	106.65	39307	1.50	279	42	490	401
			106.65	108.15	39308	1.50	137	23	251	177
			108.15	108.62	39309	0.47	165	37	363	267
108.62	125.20	M1; I2J **Gneiss; Diorite** Gneiss dioritique. Contact progressif sur 45cm avec l'unité précédente. Alternances de bandes composées de 90% de feldspath et 10% de quartz et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-10cm). Moyennement à fortement magnétique.1-3% à localement jusqu'a 10% d'amas de magnétite (1-10mm) disséminés le long de l'unité. 108.62-113.95: Zone cisaillée et faiblement à moyenement fracturée. Amas de pyrite-chalcopyrite(?) isolés. Passages décimétriques avec faible altération potassique et traces de pyrite à grains fins.	108.62	110.12	39310	1.50	116	24	244	208
			110.12	111.62	39311	1.50	169	23	286	265
			111.62	113.12	39312	1.50	110	17	194	143
			111.62	113.20	39315 (Bln)	1.58	319	75	705	519
			111.62	113.20	39314 (Std)	1.58	88	217	1801	142
			111.62	113.20	39313 (Dbl)	1.58	116	19	208	138
			113.12	114.62	39316	1.50	170	23	284	222
			114.62	116.12	39317	1.50	170	22	280	213
			116.12	117.00	39318	0.88	248	61	548	86
			117.00	118.50	39319	1.50	157	31	311	213
			118.50	120.00	39320	1.50	188	31	338	240
			120.00	121.50	39321	1.50	238	33	393	323
			121.50	123.00	39322	1.50	197	30	345	197
			123.00	124.45	39323	1.45	87	16	176	92
			124.45	125.20	39324	0.75	190	20	290	277
125.20	133.40	I1B; POB **Granite; Porphyroblastique** Granite porphyroblastique.	128.55	130.55	39325	2.00	120	15	201	190

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Traces d'amas (1-2mm) de pyrite à grains fins disséminés le long de l'unité. 130.05-130.62: filon- couche de gabbro. Counts/s: 80-100.								
133.40	150.00	M1; I2J; Zc; POB **Gneiss; Diorite; Cisaillé; Porphyroblastique** Gneiss dioritique cisaillé à porphyroblastique. Traces à localement 1% de pyrite cubique à grains fins. 141.3-141.8: veine de quartz blanchâtre (contact irrégulier environ 50-60a.c.). 150m: schistosité ondulée à 60a.c.	138.00	139.50	39326	1.50	227	24	349	374
			141.50	143.00	39327	1.50	243	23	355	498
			145.50	147.00	39328	1.50	250	25	375	542
150.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 52** **Nombre d'échantillons QAQC : 6** **Longueur totale échantillonnée : 74.08**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-18

Titre minier :	61003			Section :	
Canton :	Villedieu			Niveau :	
Rang :				Place de travail :	Carothèque Laverlochère
Lot :					
Foré par :	Multidrilling	Du :	2010-03-04	Date de description :	2010-03-08
Décrit par :	J. grenier	Au :	2010-03-06		

Collet

Azimut :	225.00°
Plongée :	-50.00°
Longueur :	153.00 m

Lac sair

Est	694 340.0
Nord	5 185 690.0
Élévation	274.0

UTM - Nad 83 RS. Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	21.00	235.40°	-49.30°	Non
Reflex	50.00	237.40°	-49.80°	Non
Reflex	102.00	238.70°	-47.60°	Non
Reflex	153.00	240.90°	-45.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Le forage fournit un débit d'eau suffisant pour alimenter une foreuse.

Décrit par Jean Grenier

approuvé par Robert Lamplugh, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ | Cimenté : Non | Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	13.80	MT **Mort - terrain** Tubage.								
13.80	20.65	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite-muscovite. 25-45% de biotite et/ou muscovite. 15-20% de feldspath beige à rosé. 35-60% de quartz blanchâtre. Faiblement magnétique. 15m: Folation à 40a.c. Moyenne entre 60 et 90 counts/s avec pics à 110.	18.00	19.50	39001	1.50	357	46	467	696
20.65	28.50	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 30cm. 70-85% de quartz et/ou de feldspath beige à rosé. 15-30% de biotite-muscovite. Traces de pyrite cubique à grains fins. Counts/s: 60-80.								
28.50	86.27	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite- muscovite. Contact fortement fracturé sur 5 cm (faille?). Quelques bandes de gneiss à biotite-muscovite de 0.3 à 2m s'alternent avec l'unité principale. 0-85% de quartz et/ou de feldspath beiges à rosés.	28.50 29.85 30.35 31.85 32.95 46.95 53.30 69.25	29.85 30.35 31.85 32.95 34.00 47.72 54.80 70.35	39002 39003 39004 39005 39006 39007 39008 39009	1.35 0.50 1.50 1.10 1.05 0.77 1.50 1.10	516 327 611 523 548 154 423 387	62 49 69 60 58 27 54 52	660 448 776 665 687 221 556 512	743 806 702 835 950 204 740 820

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		15-30% de biotite-muscovite. Traces de pyrite cubique à grains fins. Traces-1% de magnétite avec passages à 5-10%. 28.5-30.36: Zone avec 10-25% de feldspaths potassiques rougeâtres, 2-5% à localement 10% d'amas de magnétite (1-5mm). 46.95- 47.72: Bande composée de 90 à 100% de biotite. 47.72-48.05, 60.1-60.38, 61.6-62.26: Veines de quartz blanchâtres et feldspath avec 1-3% de tourmaline. Contacts irréguliers ou parallèle à la foliation. 71.7-73.75: alternances de bandes de granite (80-85% de feldspath beige à rosé et quartz et 10-15% de cristaux de biotite (1-10mm)) avec le gneiss. 50m: Foliation à 25 a.c. Counts/s: 60-100 avec pics à 120 (zones échantillonnnées + zone Mg+).	70.35	71.70	39010	1.35	256	40	351	466
			71.70	73.23	39011	1.53	309	52	447	494
			73.23	74.73	39012	1.50	507	60	655	827
			74.73	76.23	39013	1.50	459	58	604	778
			84.30	85.80	39014	1.50	481	57	598	3039
86.27	92.50	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite-muscovite. 50-60% de biotite-muscovite. 40-50% de quartz et de feldspath beiges à rosés.								
92.50	97.00	I1G **Pegmatite** Granite pegmatitique. 5-15% de cristaux de biotite (1-5mm).	92.50	94.00	39015	1.50	358	56	504	432

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		85-95% de quartz-feldspath grossiers.(Localement cristaux jusqu'à 2cm). Faiblement magnétique (traces à 1% d'amas de magnétite (1-2mm).								
97.00	101.00	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite idem au précédent. 100m: Foliation à 45 a.c.								
101.00	120.30	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphique à biotite-muscovite. 15-45% de biotite-muscovite (-5mm), localement jusqu'à 1cm. 55-85% de quartz blanchâtre et de feldspath beiges à rosés. Passages de 0.2 à 2m fortement magnétite en raison de 5% d'amas de magnétite (-5mm). Counts/s: 60-80 avec pics à 100.	103.50 111.90 113.40	103.65 113.40 114.30	39016 39017 39018	0.15 1.50 0.90	389 420 428	48 56 60	506 552 571	609 481 667
120.30	123.10	I1G **Pegmatite** Granite pegmatitique. Cristaux de 0.5-2cm. 90-95 de feldspath beige à rosé et de quartz blanchâtre. 5-10% de biotite. Counts/s: 50-70.	120.32	121.82	39019	1.50	314	37	406	174
123.10	153.00	M1	148.15	149.00	39020	0.85	211	28	278	239

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
Gneiss Alternance de gneiss quartzofeldsphatique et de gneiss à biotite-muscovite. 123.1-134.35, 135.59-139.8, 141.4-147.65: Gneiss quartzofeldsphatique avec 25-45 % de biotite-muscovite, 55-70% de quartz et de feldspath beige à rosé. Passages localisés avec traces à 1% de pyrite à grains fins sous forme d'amas (-3mm) ou disséminés. 134.35-135.59: Semble être un gabbro avec légère foliation et traces de bandes (-5mm) de feldspath. Pourrait également être une gneiss à biotite. 134.3: Petit nez de plis . 139.8- 141.4: Veine de quartz-feldspath beige-rosés avec 1% de tourmaline. Contact irrégulier.	148.15	149.00	39022 (Bln)	0.85	468	77	652	446
	148.15	149.00	39021 (Std)	0.85	38593	3876	45859	625
	148.15	149.00	39020-A (Dbl)	0.85	202	30	274	236
153.00 **Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 20** **Nombre d'échantillons QAQC : 3** **Longueur totale échantillonnée : 24.15**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-19

Titre minier : 61003
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-07-07
Au : 2010-07-10

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrillinig
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-07-12

Collet

Azimut : 15.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 252.00 m

Lac sair

Est	692 170.0
Nord	5 185 439.0
Élévation	274.0

UTM - Nad 83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	6.00	333.70°	-49.20°	Oui
Reflex	51.00	15.50°	-48.00°	Non
Reflex	102.00	19.90°	-47.90°	Non
Reflex	150.00	29.00°	-50.10°	Oui
Reflex	150.00	18.90°	-47.90°	Non
Reflex	201.00	25.20°	-48.20°	Non
Reflex	252.00	23.70°	-47.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

approuvé par Robert Lamothe, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Non

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	9.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
9.00	73.25	I1B; M1 **Granite; Gneiss** Granite gneissique. Unité pouvant possiblement être corrélée avec la zone anomale en TREO-ZrO2 observée sur 100m dans les forages LS-10-24 à 27 ainsi que dans les forages de 2007. Unité de composition granitique avec passages décimétriques à métriques avec foliation faiblement à bien définie. 9.00-24.27: Unité ressemblant à un granite avec foliation difficilement observable (10.5m= 55a.c.), Métagranite??. 15.12-15.72: Veine de quartz blanchâtre faiblement fracturée. 24.27-27.29: Zone moyennement magnétique. 27-29.34: Zone moyennement à fortement broyée. Le dernier 70cm= C.N.R. 53.2-58.82: La foliation passe graduellement de 50a.c à 0 a.c. pour revenir graduellement à 55a.c. 27.29-54.77: Zone à 100-200 counts/seconde. Passages décimétriques faiblement à moyennement magnétiques. 54.77-58.21: Zone à 200-400 counts/seconde. 58.21-61.00: Zone à 200-1800 counts/seconde. 61.00-62.44: Zone à 150-250 counts/seconde. 62.44-63.00: Zone à 200-1500 counts/seconde. 63.00-67.55: Zone à 100-250 counts/seconde.	9.00	10.50	39996	1.50	11	12	36	5849
			10.50	12.00	39997	1.50	141	22	186	11387
			12.00	13.50	39998	1.50	18	17	54	11009
			13.50	15.12	39999	1.62	95	29	158	11225
			15.72	17.22	40000	1.50	69	36	156	9510
			17.22	18.72	104501	1.50	146	71	312	24855
			18.72	20.22	104502	1.50	29	26	83	10982
			20.22	21.72	104503	1.50	684	58	804	5457
			21.72	23.22	104504	1.50	638	81	819	12373
			23.22	24.27	104505	1.05	167	103	405	32824
			24.27	25.77	104506	1.50	139	82	329	22558
			25.77	27.00	104507	1.23	85	37	168	5795
			25.77	27.00	104509 (Bln)	1.23	20	3	28	82
			25.77	27.00	104510 (Dbl)	1.23	71	40	158	9010
			25.77	27.00	104508 (Std)	1.23	6337	3865	18190	80
			27.00	28.64	104511	1.64	6264	145	6507	5011
			29.34	30.84	104512	1.50	235	41	324	3188
			30.84	32.34	104513	1.50	3527	70	3650	2310
			32.34	33.84	104514	1.50	1037	113	1327	16345
			33.84	35.34	104515	1.50	856	134	1258	155
			35.34	36.84	104516	1.50	1176	259	1899	18641
			36.84	38.34	104857	1.50				
			38.34	39.63	104858	1.29				
			39.63	40.87	104517	1.24	127	30	196	2553
			40.87	41.27	104518	0.40	84	44	193	2972
			41.27	42.77	104519	1.50	49	22	115	13076
			42.77	44.27	104818	1.50	31	17	89	8996
			44.27	45.00	104819	0.73	53	26	137	9685
			45.00	46.50	104520	1.50	32	32	146	10401
			46.50	48.00	104820	1.50	15	20	64	14858

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		67.55-83: 100-150ct/s. 67.55-69.24: Quartzite, composée de 99% de quartz blanchâtre à jaunâtre. 1% de minéraux mafiques (muscovite). Les zones à radiométrie anomale sont causées par des traces à localement 5% d'amas, de 0.1 à 1cm, d'un minéral brun pâle à brun rougeâtre. Un minéral vert pâle est présent en quantité variant entre 1 et 15%.	48.00	49.50	104821	1.50	20	31	106	15264
			49.50	50.85	104822	1.35	37	28	112	11630
			50.85	52.35	104521	1.50	62	33	153	4431
			52.35	53.90	104522	1.55	32	15	67	9699
			53.90	54.77	104523	0.87	52	20	103	5552
			54.77	56.37	104524	1.60	174	65	320	9280
			56.37	57.87	104525	1.50	381	146	671	12252
			57.87	58.21	104526	0.34	2877	664	4389	8942
			57.87	58.21	104531 (Bln)	0.34	18	2	24	70
			57.87	58.21	104527 (Dbl)	0.34	2152	527	3338	11036
			57.87	58.21	104528 (Std)	0.34	8310	6390	27399	317
			57.87	58.21	104529 (Std)	0.34	167	28	241	278
			57.87	58.21	104530 (Std)	0.34	305	87	535	755
			58.21	59.71	104532	1.50	5612	1286	8619	8186
			59.71	61.00	104533	1.29	879	299	1549	13278
			61.00	62.44	104534	1.44	109	47	206	15467
			62.44	63.00	104535	0.56	770	283	1388	13170
			63.00	64.50	104536	1.50	46	32	112	11765
			64.50	66.00	104537	1.50	30	28	98	12968
			66.00	67.55	104538	1.55	1288	343	2129	12779
			67.55	69.24	104823	1.69	468	85	733	149
			69.24	70.74	104539	1.50	1854	322	2672	8186
			70.74	72.24	104540	1.50	642	62	806	1283
			72.24	73.74	104824	1.50	453	61	613	1540
			72.24	73.74	104826 (Std)	1.50	6228	3775	18473	69
			72.24	73.74	104825 (Bln)	1.50	20	2	26	81
			72.24	73.74	104827 (Dbl)	1.50				
73.25	148.93	M1	73.74	75.00	104859	1.26				
		Gneiss Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 30cm à 70a.c. Unité foliée composée d'alternances de bandes quartzo-feldsphatiques et de	75.00	76.50	104541	1.50	920	85	1113	1445
			81.00	81.50	104542	0.50	542	53	671	1048
			90.00	91.50	104543	1.50	772	62	916	1208
			99.00	100.50	104544	1.50	589	56	725	829

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		biotite-Muscovite, d'épaisseurs variables (0.1-10cm).	108.00	109.50	104545	1.50	393	41	491	960
			110.41	111.78	104546	1.37	971	88	1173	1190
		Passages localisés, faiblement à localement moyennement magnétiques.	120.00	121.50	104547	1.50	428	44	534	656
			129.00	130.50	104548	1.50	442	41	540	688
		110.41-111.78: Dyke de granite pegmatitique.	136.40	137.12	104549	0.72	73	23	124	896
		Contact net, ondulé, à 45a.c.	136.40	137.12	104551 (Bln)	0.72	16	2	21	41
			136.40	137.12	104552 (Bln)	0.72	73	24	126	785
			136.40	137.12	104550 (Std)	0.72	81	202	849	135
			147.00	148.50	104553	1.50	350	56	493	721
148.93	181.55	M1; I1B	156.00	157.50	104554	1.50	586	79	775	1239
		Gneiss; Granite	165.00	167.50	104555	2.50	511	74	687	825
		Gneiss granitique. Contact progressif sur 30cm a 50a.c.	170.15	171.70	104556	1.55	368	77	547	666
			171.70	173.20	104557	1.50	920	85	1100	565
		Unité faiblement à moyennement foliée de composition granitique.	173.20	174.70	104558	1.50	512	60	647	698
			174.70	176.20	104559	1.50	455	42	548	338
			176.20	177.70	104560	1.50	384	60	536	1337
		Composée en majorité de quartz-biotite.	177.70	179.20	104561	1.50	745	76	915	2303
			179.20	180.70	104562	1.50	4959	262	5464	594
			180.70	181.55	104563	0.85	794	119	1090	3134
181.55	222.55	M1	181.55	183.15	104564	1.60	674	85	871	1905
		Gneiss	183.15	184.02	104565	0.87	7605	768	9327	22018
		Gneiss quartzofeldsphatique à biotite- muscovite idem au précédent. Contact progressif sur 10cm.	184.02	184.57	104566	0.55	7816	771	9532	22491
			184.57	185.57	104567	1.00	415	73	596	912
		184.02-184.57: Dyke mafique à ultramafique avec	189.00	190.50	104568	1.50	426	41	521	1067
		5-20% d'un minéral jaunâtre de forme prismatique	193.96	194.46	104572 (Std)	0.50	5570	863	7653	278
		allongée. Contact net à 45 a.c.	193.96	195.46	104569	1.50	403	59	549	815
			193.96	195.46	104570 (Dbl)	1.50	387	55	523	742
		191.18-192.07: Dyke gabbroïque à grains moyens.	193.96	195.46	104571 (Bln)	1.50	21	2	26	53
		Contact net à 80a.c.	205.80	207.30	104573	1.50				
		201m: Foliation à 85a.c.	207.30	208.80	104574	1.50	298	47	411	690
			216.00	217.50	104575	1.50	471	65	629	494
		212.25-212.75: C.N.R.								
222.55	231.66	M1; I2J	222.55	224.05	104576	1.50	260	34	342	334

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Gneiss; Diorite Gneiss dioritique. Contact progressif sur 30cm à 85a.c. Unité foliée de composition dioritique (80-85a.c.). Faiblement à fortement magnétique en raison de traces à 8% d'amas de magnétite de 0.1 à 0.5mm.	224.05	225.55	104577	1.50	232	36	317	308
			225.55	227.10	104578	1.55	285	48	407	1083
			227.10	228.60	104579	1.50	270	47	390	696
			228.60	230.10	104580	1.50	150	25	214	181
			230.10	231.66	104581	1.56	165	25	228	173
231.66	252.00	M8 **Schiste** Schiste à biotite-muscovite avec passages décimétriques faiblement bréchifiés. Contact progressif sur 10cm à 85a.c.	231.66	232.66	104582	1.00	209	20	256	349
			240.00	241.50	104583	1.50	256	22	307	289
			249.00	250.50	104584	1.50	190	19	237	323
			250.50	251.75	104585	1.25	218	38	311	342
252.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 86** **Nombre d'échantillons QAQC : 17** **Longueur totale échantillonnée : 119.07**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-20

Titre minier : 60999
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-07
Au : 2010-03-10

Section :
Niveau :
Place de travail : Carotheque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-03-12

Collet

Azimut : 225.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 153.00 m

Lac sair

Est	694 870.0
Nord	5 185 110.0
Élévation	297.0

UTM - Nad 83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	12.00	222.50°	-51.20°	Non
Reflex	52.00	227.40°	-50.70°	Non
Reflex	102.00	226.30°	-50.00°	Non
Reflex	150.00	228.60°	-49.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par : Robert Sauvageau, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	3.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
3.00	7.80	I2D **Syénite** Syénite quartzifère bréchique. 1-2% de minéraux foncés (magnétite, biotite, etc). 83-89% de fragments (0.5-15cm), subarrondis à subanguleux, de feldspath beige à rose saumon, dans une matrice de quartz blanchâtre à légérement enfumée. Counts/s: 60-80.	3.00	4.50	39023	1.50	78	11	104	53
			4.50	6.00	39024	1.50	64	14	96	32
			6.00	7.78	39025	1.78	38	10	60	19
7.80	31.15	M1; RUB **Gneiss; Rubané** Gneiss rubanné avec passages composés à 95-99% de quartz-feldspath. Contact irrégulier avec l'unité précédente. Roche métamorphique composée de 85-99% de quartz blanchâtre avec passages avec bandes (foliation 25 a.c.) de biotite semblable à des gneiss à micas. Dans ces zone gneissiques??, le % de quartz passe à 65-70% et les micas sont parallèle à la foliation. Amas isolés de pyrhotite (-5mm) le long de l'unitée. 25.22-25.58: Brèche felsique avec 1-3% d'un minéral brun noirâtre avec réponse à 200 counts/s.	14.07	15.57	39026	1.50	55	6	69	46
			15.57	17.00	39329	1.43	49	4	58	28
			17.00	18.50	39330	1.50	49	5	62	22
			18.50	18.80	39027	0.30	4623	819	6441	8240
			18.80	20.30	39331	1.50	19	2	25	8
			20.30	21.80	39332	1.50	34	2	39	14
			21.80	22.50	39333	0.70	91	11	120	236
			22.50	23.50	39028	1.00	36	6	50	65
			25.22	25.60	39029	0.38	1091	170	1515	1729
			29.85	31.15	39334	1.30	41	5	55	78
31.15	51.05	I1B; MOY **Granite; Grains moyens** Granite moyennement grenue avec passages foliés. Contact ondulé à environs 40 a.c. avec l'unité précédente.	31.15	32.20	39030	1.05	1572	283	2246	7132
			32.20	34.20	39031	2.00	229	44	331	188
			34.20	35.30	39335	1.10	55	15	98	182
			40.80	42.30	39336	1.50	749	88	981	1567
			42.30	43.80	39337	1.50	872	123	1196	2512

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		31.15-32.38, 45.75-51.05 :Passage fortement magnétique avec altération potassique moyenne. 100-150 counts/s.	43.80	44.75	39338	0.95	960	110	1251	2107
			44.75	45.75	39032	1.00	6095	294	6787	2729
			45.75	47.25	39033	1.50	929	122	1234	1709
			47.25	48.75	39034	1.50	901	80	1117	2499
		32.38-33.2: Quartzite.	48.75	50.25	39035	1.50	644	62	808	2310
		33.2-36.2: Passages décimétriques avec 1-5% d'un minérale noirâtre faiblement magnétique sous forme d'amas de 2-20mm.								
		33.67-40.8: Zone faiblement fracturée.								
		50m: Foliation à 45 a.c.								
		Counts/s: 60-80.								
51.05	88.00	M12; FOL	66.00	67.50	39036	1.50	438	49	564	1371
		Quartzite; Foliation	71.80	72.31	39037	0.51	56	20	111	428
		Quatzite avec passages foliés.	74.75	76.25	39038	1.50	309	61	462	1046
			78.40	79.30	39039	0.90	1087	53	1184	2060
		Quelques passages décimétriques sont faiblement magnétique et/ou avec faible altération potassique.	84.00	84.50	39040	0.50	321	26	379	1066
		71.8-72.3: Granite pegmatitique.								
		88m: Foliation à 88a.c.								
88.00	115.60	I1B; FOL	92.15	93.00	39041	0.85	407	62	564	673
		Granite; Foliation	102.30	103.30	39042	1.00	457	98	721	708
		Granite folié ou gneissique?? contact net à 45a.c. avec l'unité précédente.	102.30	103.30	39044 (Std)	1.00	5785	863	7877	259
			102.30	103.30	39043 (Bln)	1.00	363	78	567	436
		10-20% de biotite orientée dans le sens de la foliation 35a.c.	108.65	110.15	39045	1.50	377	59	523	685
			110.15	111.65	39046	1.50	607	123	934	1520
		2-3% de feldspath beige.	111.65	113.15	39047	1.50	1003	116	1318	1105
			113.15	114.65	39048	1.50	822	121	1148	759
		Traces à localement 1% de magnétites sous formes d'amas (1-5mm).	114.65	115.60	39049	0.95	1608	153	1998	2729
		103.2-104.85: Dyke pegmatitique felsique, contact irrégulier.								

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Counts/s: 60-80.								
115.60	119.60	I1B; GRO; PEG	115.60	116.90	39050	1.30	1536	202	2050	1425
		Granite; Grains grossiers; Pegmatitique	116.90	117.60	39051	0.70	636	177	1124	865
		Granite grossier à pegmatitique.	117.60	118.70	39052	1.10	3469	231	4026	874
		1-2% de magnétite.	118.70	119.20	39053	0.50	22554	695	23835	2769
			119.20	119.60	39054	0.40	839	151	1269	1824
		10-25% de cristaux ou amas de biotite (1-20mm) disséminés.								
		73-88% de quartz-feldspath.								
		Counts/s: 200-700.								
119.60	135.25	I1B; FOL	119.60	120.60	39055	1.00	1872	122	2154	882
		Granite; Foliation	131.34	132.34	39056	1.00	805	133	1146	1574
		Granite folié semblable au précédent.								
		25-30% de biotite.								
		130.82-131.4: Dyke de lamprophyre, contact irrégulier.								
		131.4-135.25: Passage avec composition en quartz passant à 70-90%.								
135.25	142.50	I3CG; FOL	141.00	142.50	39339	1.50	363	60	531	733
		Monzogabbro quartzifère; Foliation								
		Monzogabbro quartzifère folié, moyennement grenu.								
		60-70% de biotite avec passages à 90%.								
		10-30% de quartz-feldspath.								
		141m: foliation 30 a.c.								
		Counts/s: 60-100.								
142.50	153.00	I1B; MOY; FOL	142.50	143.00	39057	0.50	1773	213	2309	11698
		Granite; Grains moyens; Foliation	143.00	143.50	39340	0.50	350	55	494	528
		Granite moyennement grenu avec foliation à environ	143.50	144.00	39058	0.50	658	78	845	625

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
55a.c. 50-60% de quartz 40-50% biotite. Localement recoupé (0-90 a.c.) par des veines (-5mm) de quartz-feldspath. Traces de pyrite-pyrhotite à grains fins disséminée dans l'unité ou en amas dans les veines de quartz-feldspath. 142.5-142.9: Zone à 200-300 counts/s.	144.00	145.50	39341	1.50	499	84	718	478
	144.00	145.50	39344 (Bln)	1.50	20	3	27	43
	144.00	145.50	39343 (Dbl)	1.50	453	60	605	496
	144.00	145.50	39342 (Std)	1.50	5598	3543	16647	69
	149.22	150.22	39059	1.00	1604	90	1798	2796
	149.22	150.22	39060 (Dbl)	1.00	1306	85	1493	2729

153.00 Fin du sondage
Nombre d'échantillons : 48
Nombre d'échantillons QAQC : 6
Longueur totale échantillonnée : 54.70

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-21

Titre minier : 61007
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-11
Au : 2010-03-13

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par :
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-03-15

Collet

Azimut : 180.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 150.00 m

Lac sair

Est	693 750.0
Nord	5 186 250.0
Élévation	305.0

VTM. Nad 83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	1.50	188.10°	-50.90°	Non
Reflex	51.00	187.80°	-50.20°	Non
Reflex	102.00	189.90°	-49.20°	Non
Reflex	150.00	192.50°	-47.90°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par : Robert Sauvageau, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	1.30	MT **Mort - terrain** Tubage.								
1.30	48.90	M1; I1B **Gneiss; Granite** Alternances de gneiss quartzo-feldspathique à biotite-muscovite et de granites grossiers à pegmatitiques. 6.3-6.65, 7.8-8.55, 34.26-34.85: Dykes ou filon-couches de granites (contact irrégulié) avec cristaux variant de 2 à 20mm. 60-80% de quartz blanchâtre, 5-15% de biotite, 5-35% de feldspaths blanchâtres à beige-rosés. Les autres intervales non mentionnées ci-haut sont les gneiss quartzofeldsphatiques à biotite-muscovite. Les feldspaths sont blanc-beige à rosés. Foliation mal définie à 38 a.c (3m), 30 a.c (44m). Vu la foliation mal definie et le caratère regulièrement moyennement grenue à grossiers, les gneiss quartzo-feldsphatique pourrait être des métagranites foliés. Traces de magnétite. 3.8-4.2: Zone à 100-130 counts/s. 6.3-9.9: Zone à 90-130 counts/s. Counts/s: 60-90, localement 110.	3.80	4.20	39061	0.40	237	18	277	327
			3.80	4.20	39063 (Bln)	0.40	24	3	31	51
			3.80	4.20	39062 (Std)	0.40	88	217	900	149
			6.30	6.65	39064	0.35	220	15	255	327
			6.65	7.80	39065	1.15	281	19	324	335
			7.80	8.55	39066	0.75	197	20	247	296
			8.55	9.90	39067	1.35	215	16	251	285
			16.50	18.00	39068	1.50	252	18	294	359
			25.50	27.00	39069	1.50	208	16	244	305
			34.26	34.85	39070	0.59	196	16	233	327
			42.00	43.50	39071	1.50	219	16	256	394
			42.00	43.50	39072 (Dbl)	1.50	225	18	266	380
48.90	53.25	I1B; GRO; PEG **Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Granite grossier à pegmatitique avec passages foliés. Contact irrégulier à environ 30 a.c. 40-80% de quartz blanchâtre-feldspath beige-rosé, 20-40% de biotite, localement 60%.	48.90	50.15	39073	1.25	205	15	241	315
			50.15	50.80	39074	0.65	127	13	159	231

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Traces de magnétite. Cristaux de 1 à 15mm. Localement, folation mal définie à 40.a.c. Counts/s: 60-90.								
53.25	125.70	M1; I1B **Gneiss; Granite** Alternances de gneiss quartzo-feldspathique à biotite-muscovite et de granites grossiers à pegmatitiques. Idem à l'intervale 1.3-48.9m. L'unité semple plissée, la foliation varie beaucoup (10-45a.c(114.3m)). 68.75-70.05: Granite pegmatitique, cristaux jusqu'à 2.5cm.	60.00	61.50	39075	1.50	250	17	290	327
			68.75	70.05	39076	1.30	90	9	111	162
			77.45	78.95	39077	1.50	198	14	231	303
			84.10	85.60	39078	1.50	238	17	277	336
			94.50	96.00	39079	1.50	224	17	263	340
			103.50	105.00	39080	1.50	232	16	270	313
			112.50	114.00	39081	1.50	244	17	283	292
			112.50	114.00	39085 (Dbl)	1.50	365	21	408	339
			120.00	121.50	39082	1.50	222	17	261	340
			120.00	121.50	39084 (Std)	1.50	38593	3877	45848	631
			120.00	121.50	39083 (Bln)	1.50	371	82	580	466
125.70	143.25	I1B; FOL **Granite; Foliation** Granite folié. Contact progressif sur 1m avec l'unité précédente . Le gneiss quartzo-feldsphatique faiblement folié devient de plus en plus semblable à un granite moyennement grenu avec des passages où la foliation est mal développée (environs 45a.c). 45-70% de quartz blanchâtre, 1-5% de feldspath beige-rosé, 25-50% de biotite. Passages décimétriques faiblement magnétiques (magnétite??). Counts/s: 60-90. 130.5-136.8: Zone à 100-120 counts/s.	129.50	130.50	39086	1.00	273	19	315	669
			130.50	131.60	39087	1.10	266	19	309	311
			131.60	132.30	39088	0.70	275	28	339	316
			132.30	132.90	39089	0.60	294	21	343	512
			132.90	134.40	39090	1.50	255	18	295	312
			134.40	135.90	39091	1.50	294	20	340	319
			135.90	136.80	39092	0.90	363	22	408	303
			136.80	138.20	39093	1.40	259	18	300	389
			138.20	139.10	39094	0.90	210	15	243	285
			139.10	140.60	39095	1.50	232	17	272	344

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		130.5-132.9: Forte altération potassique, Trace d'un minéral vert pâle (épidote??), trace de pyrite cubique (-2mm). 131.6-132.3: Intrusion?? ou passages felsiques de quartz-feldspath beige. Traces de pyrite cubique fine à mouyenement grenue (-2mm). Trace de magnétite. 132.9-136.8: Altération potassique faible à moyenne, traces de pyrite cubique (-2mm).								
143.25	150.00	M1	148.25	149.20	39096	0.95	257	18	298	326
		Gneiss	149.20	149.75	39097	0.55	253	16	290	357
		Gneiss quartzo-feldspathique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 1m. 148.25-149.75: Zone faiblement fracturée avec remplissage d'épidote dans les fractures. Folation (150m): 35a.c.								
150.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 31** **Nombre d'échantillons QAQC : 6** **Longueur totale échantillonnée : 35.39**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-22

Titre minier : 60997
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-04-22
Au : 2010-04-25

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-04-26

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 200.00 m

Lac sair

Est	695 075.0
Nord	5 183 575.0
Élévation	335.0

UTM-Nad 83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	12.00	219.70°	-49.20°	Oui
Reflex	46.00	312.40°	-50.30°	Non
Reflex	99.00	315.80°	-49.90°	Non
Reflex	150.00	321.40°	-49.60°	Non
Reflex	200.00	325.20°	-49.00°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par : Robert Sanschagrin, g.

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	41.00	MT **Mort - terrain** Tubage. 1.5m du mort- terrain (blocs erratiques) se retrouve dans la première boîte donc, le mesurage de la première boîte ne commencera pas au début(39.5m) mais à 41m.								
41.00	51.97	I3A **Gabbro** Gabbro à grains moyens, faiblement silicifié. 1-2% de pyrite-pyrhotite à grains fins, disséminés. 42.4-43.65: Zone de sulfures semi-massifs composée en grande majorité de pyrite-pyrhotite à grains fins avec traces?? de sphalérite. 48.67-51.97: Veine de quartz avec traces de tourmaline. Sulfures semi-massifs composés en grande majorité de pyrite-pyrhotine à grains fins ainsi que des grains isolés de chalcopyrite avec traces?? de sphalérite. Faible altération verdâtre (séricite??).	41.00	42.40	39396	1.40	0	0	0	0
			42.40	43.65	39397	1.25	0	0	0	0
			43.65	45.15	39398	1.50	0	0	0	0
			45.15	46.65	39399	1.50	0	0	0	0
			46.65	48.15	39400	1.50	0	0	0	0
			48.15	48.67	39401	0.52	0	0	0	0
			48.67	50.17	39402	1.50	106	15	146	188
			48.67	50.17	39403 (Std)	1.50	65	7	81	100
			50.17	51.67	39404	1.50	106	16	148	172
			51.67	51.97	39405	0.30	84	12	116	122
51.97	89.31	M8 **Schiste** Schiste à muscovite-biotite. Contact progressif sur 5cm à 65a.c. Schistosité faiblement développée à environ 65a.c. Quelques veines-veinules de quartz-feldspath et localement carbonates (0.1-15cm) recoupent l'unité à 30-65a.c. 60m: nodules de quartz-feldspath??, MONTRER À ROBERT. Traces-5%, à localement 15% le long de l'unité.	51.97	53.47	39406	1.50	193	16	231	158
			51.97	53.47	39409 (Dbl)	1.50	196	15	231	159
			51.97	53.47	39408 (Bln)	1.50	19	2	25	46
			51.97	53.47	39407 (Std)	1.50	84	205	871	132
			63.00	64.50	39410	1.50	231	18	274	213
			69.72	70.15	39411	0.43	0	0	0	0
			70.45	72.10	39412	1.65	215	19	261	201
			72.10	74.39	39413	2.29	219	16	258	201
			81.00	82.50	39414	1.50	234	19	281	203
			87.81	89.31	39415	1.50	251	25	311	200

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		69.74-69.18, 69.72-70.45: Dykes de gabbro avec traces de pyrite-pyrhotine à grains fins, disséminés ou en amas de moins de 0.5mm. 72.1-74.39: Zone avec 1 à 10% de pyrite fine à grossière, cubique ou amorphe, disséminée ou en amas de moins de 3cm . Traces de pyrhotine. 85-130 couts/s.								
89.31	99.01	I3A	92.52	94.05	39416	1.53	0	0	0	0
		Gabbro	94.05	95.60	39417	1.55	0	0	0	0
		Gabbro fin à moyennement grenu. Contact net à 50a.c.	95.60	96.50	39418	0.90	0	0	0	0
			96.50	97.46	39419	0.96	0	0	0	0
		Traces à 2% de pyrite-pyrhotine à grains fins, disséminés ou sous forme d'amas de moins de 1cm.	97.46	99.00	39420	1.54	0	0	0	0
		Certains passages décimétriques sont injectés par du quartz-feldspath en quantité variable.								
99.01	200.00	M8	105.00	106.50	39421	1.50	275	27	337	193
		Schiste	117.00	118.00	39422	1.00	223	18	266	190
		Schiste à muscovite-biotite similaire au précédent. Contact net à 45a.c.	123.00	124.50	39423	1.50	256	22	309	199
			132.00	133.50	39424	1.50	260	20	308	199
		113.26-115.24: Dyke de gabbro à grains fins. Contact net à 70a.c.	141.00	142.50	39425	1.50	290	31	373	231
			151.50	153.00	39426	1.50	238	22	295	219
			151.50	153.00	39435 (Dbl)	1.50	227	21	278	223
		125.55-125.65: Zone localisée avec 15% de sulfures disséminés ou en amas de moins de 0.5 cm. Majoritairement composée de chalcopyrite-pyrite avec traces de pyrhotine.	151.50	153.00	39427 (Std)	1.50	8246	6368	27313	308
			159.00	160.50	39428	1.50	275	34	359	232
			159.00	160.50	39429 (Bln)	1.50	323	72	512	411
			168.00	169.50	39430	1.50	285	25	346	223
		1-5% à localement 35% de nodules de quartz-feldspath de 0.1-1 cm.	177.00	178.50	39431	1.50	314	30	390	242
			186.00	187.50	39432	1.50	215	19	262	224
		136.73-137.59, 143.93-144.2, 150.24-151.1, 161.14-161.73, 173.91-179.43, 178.81-179.29, 191.85-192.25: Dykes de gabbro à grains fins ou moyens avec parfois des injections de	195.00	196.50	39433	1.50	262	23	320	266
			199.00	200.00	39434	1.00	321	31	396	299

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
quartz-feldspath en quantité variable. Certains des gabbros ont jusqu'a 35% de nodules de quartz-feldspath de 0.1-1 cm. 169.58-169.86: Veine de quartz-tourmaline faiblement enfumée. 189-181.21: Zone fortement fracturée, broyée. Faille??								
200.00 Fin du sondage Nombre d'échantillons : 33 Nombre d'échantillons QAQC : 7 Longueur totale échantillonnée : 44.82								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-23

Titre minier : 60994
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-04-19
Au : 2010-04-21

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-04-26

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 201.00 m

Lac sair

Est	695 040.0
Nord	5 183 300.0
Élévation	335.0

UTM-Nad 83 RS. Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	18.00	324.20°	-51.00°	Non
Reflex	51.00	324.50°	-50.70°	Non
Reflex	103.00	326.20°	-50.70°	Non
Reflex	150.00	327.50°	-49.00°	Non
Reflex	201.00	332.10°	-47.80°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Les counts/s dans ce forage sont relativement faible variant de 60 à 90 avec des pics localisés à 115.

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par : Robert Lamontagne, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	7.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
7.00	19.33	M8 **Schiste** Schiste granitique à muscovite. 5-20% de quartz, 80-95% de muscovite et/ou de biotite. Passages décimétriques faiblement à moyennement magnétiques. Traces à localement 1% de grenats de <1mm. Schistosité difficilement observée à environ 60a.c. 9.2-10.5: Zone moyennement fracturée.	9.00	10.00	39345	1.00	87	8	108	365
			12.00	13.00	39346	1.00	146	15	183	254
			18.00	19.33	39347	1.33	266	28	338	424
19.33	23.55	I3O **Lamprophyre mafique** Lamprophyre recoupé à 20% du volume par des passages granitiques de 20 à 28cm. Contact net à 70a.c. Faiblement magnétique. Grains isolés de pyrite à grains fins.								
23.55	35.00	M8 **Schiste** Schiste quartzofeldsphatique à muscovite. Contact net irrégulier. Faiblement plissé. Faiblement à moyennement magnétique, traces à 1% de cristaux de magnétite de <1mm disséminés. 28.2-30.85: Zone faiblement à fortement fracturée.	26.00	27.00	39348	1.00	177	18	223	232
			27.00	28.20	39349	1.20	197	16	236	263
			29.85	31.83	39350	1.98	161	14	196	209
			31.83	33.30	39351	1.47	151	12	180	186

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		28.2-30.75: Dyke de lamprophyre. 33.30-33.54: Veine de quartz blanchâtre. Contact irrégulier. 33.54-33.96: Dyke de lamprophyre. 34.76-35: Zone moyennement fracturée.								
35.00	44.05	M8 **Schiste** Schiste à muscovite granitique faiblement plissé. 5-20% de quartz sous forme de bandes parallèles à la schistosité ou d'amas de moins de 4cm. 80-95% de muscovite ou localement de biotite. 38.44-39.4: Quartzite rougeâtre (altération potassique ou hématitisation faible ??) Schistosité plissée à environ 60a.c.	37.44 38.44 42.00	38.44 39.94 43.50	39352 39353 39354	1.00 1.50 1.50	238 148 291	25 18 36	302 194 381	362 235 505
44.05	50.32	M12 **Quartzite** Quartzite avec passages centimétriques granitiques. Contact ondulé net. Plus de 90% de quartz, 1-5% de biotite-muscovite, 5% de feldspath beige à localement rosé. Schistosité à 45a.c.	48.00	49.50	39355	1.50	150	16	190	249
50.32	64.02	M8 **Schiste** Schiste granitique à muscovite idem au précédent. Contact progressif sur 5cm à 55a.c. 52.47-59.8: 1 à 10% d'un minéral moyennement	52.50 57.00	53.00 58.50	39356 39357	0.50 1.50	62 143	11 20	89 192	105 349

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		grenu, vert-jaunâtre, disséminé dans l'unité. Traces à localement 1% de grenats de <1mm.								
64.02	93.75	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à muscovite. À vérifier. 81.47-81.66: Veine de quartz blanchâtre. Contact net à 40 et 50a.c. 82.96-84.45: Schiste à muscovite granitique. 90m: Schistosité à 85a.c.	66.00	67.50	39358	1.50	108	10	132	228
			72.00	73.50	39359	1.50	107	10	133	186
			79.50	81.00	39360	1.50	122	13	155	172
			90.00	91.50	39361	1.50	155	16	196	254
			90.00	91.50	39363 (Bln)	1.50	17	2	23	41
			90.00	91.50	39362 (Std)	1.50	79	189	794	118
93.75	119.16	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à muscovite-biotite. Contact progressif sur 30cm. Alternances de bandes de quartz-feldspath, beige à rosé, et de bandes de biotite-muscovite de 1 à 30cm. 107.65-108.64, 118.60-118.83: Dykes de lamprophyre. Contacts nets à 55 et 60a.c..	99.00	100.00	39364	1.00				
			99.00	100.50	39365 (Dbl)	1.50	147	17	192	261
			105.00	106.50	39366	1.50	128	11	156	227
			108.64	110.14	39367	1.50	149	19	198	199
			114.55	116.05	39368	1.50	141	18	187	149
			116.05	117.40	39369	1.35	163	17	206	257
119.16	127.80	I1B; GRO; PEG **Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Granite grossier à pegmatitique. Contact net à 55a.c. 35-80% de cristaux de quartz-feldspath de 0.3-4cm, beige à rosé. 20-65% de de muscovite-biotite. 125.78-126.46: Dyke de lamprophyre. Counts/s: 70-115.	119.16	120.66	39370	1.50	146	12	177	243
			120.66	122.16	39371	1.50	148	16	189	386
			122.16	123.66	39372	1.50	137	13	169	244
			123.66	124.80	39373	1.14	140	18	191	184
			124.80	125.78	39374	0.98	107	13	141	180
			126.46	127.80	39375	1.34	123	14	162	212
127.80	132.12	M1 **Gneiss**	127.80	129.15	39376	1.35	163	15	202	335
			129.15	130.65	39377	1.50	174	20	224	516

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Gneiss granitique avec faible altération potassique. Unité foliée composée en majorité de quartz-feldspath beige à rosée sous forme massive ou de bandes de 0.5-2cm. 1-5% de biotite-muscovite disséminée dans l'unité et parallèle à la foliation ou en bandes de moins de 5cm. Passages décimétrique faiblement magnétiques. 129m: Foliation à 70 a.c.	130.65	132.12	39378	1.47	233	29	309	554
132.12	137.84	I3O **Lamprophyre mafique** Dyke de lamprophyre avec passages quartzofeldsphatiques. Contact progressif sur 15 cm. Unité foliée d'apparence lamprophyrique avec passages avec bandes quartzofeldsphatique de 1-3cm parallèle à la foliation. Le dernier 75cm de l'unité est composé de 35% d'un minérale vert olive et est faiblement à moyennement silicifié.	137.13	137.84	39379	0.71	114	15	151	111
			137.13	137.84	39384 (Dbl)	0.71	109	15	146	109
137.84	144.06	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à muscovite. Unité foliée d'apparence granitique composée de 40-80% de muscovite. Traces à 1% d'amas de magnétite de 0.1-3cm allongés dans le sens de la foliation.	137.84	139.34	39380	1.50	188	21	240	259
			139.34	141.84	39381	2.50	192	20	240	224
			139.34	141.84	39383 (Bln)	2.50	18	2	24	42
			139.34	141.84	39382 (Std)	2.50	87	211	920	135
144.06	182.05	M1; M12 **Gneiss; Quartzite** Alternance de gneiss granitique à muscovite-biotite et de quartzite. Contact progressif sur 20cm. 146.26-147.85, 157.95-158.48: Dykes de lamprophyre.	144.06	145.66	39385	1.60	93	10	118	213
			151.77	153.27	39386	1.50	109	12	139	207
			156.00	157.50	39387	1.50	150	18	197	326
			162.00	163.50	39388	1.50	192	20	241	227
			166.50	168.00	39389	1.50	221	19	271	172
			168.00	168.67	39390	0.67	259	23	319	203

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		182m: Foliation à 75a.c.	172.50	174.00	39391	1.50	185	20	234	349
			175.63	177.13	39392	1.50	244	33	327	281
182.05	201.00	M1	186.00	187.50	39393	1.50	291	32	369	336
		Gneiss	190.50	192.00	39394	1.50	348	33	432	473
		Gneiss quartzofeldsphtique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 1m à 75a.c.	199.50	201.00	39395	1.50	251	28	321	367
		Alternance de bandes quartzofeldsphatiques et de bandes de biotite-muscovite de 0.2-30cm parallèles à la foliation.								
		Passages décimétriques faiblement magnétiques. Grains isolés à traces de pyrite-pyrhotine à grains fins disséminées.								
		182.95-183.2, 192.28-192.45, 195.15-195.82, 197.25-197.56: Dykes de lamprophyre. Contacts nets à ondulés entre 50 et 65a.c.								
201.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 45** **Nombre d'échantillons QAQC : 6** **Longueur totale échantillonnée : 62.09**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-24

Titre minier : 60999
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-03-26
Au : 2010-03-28

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-05-04

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 201.00 m

Lac sair

Est	694 895.0
Nord	5 184 410.0
Élévation	289.5

UTM NAD 83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	14.00	310.70°	-50.10°	Non
Reflex	57.00	306.90°	-49.10°	Non
Reflex	105.00	308.30°	-47.30°	Non
Reflex	153.00	316.40°	-45.30°	Non
Reflex	201.00	311.20°	-42.00°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : Jean Grenier

approuvé par Robert Lamplugh g.é.o

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

		Description
0.00	13.50	MT **Mort - terrain** Tubage.
13.50	36.82	M1 **Gneiss** Gneiss granitique. Unité foliée (45a.c. à 15m) de composition granitique. Passages faiblement à fortement magnétiques. Recoupée localement entre 30-60a.c. par des veinules de quartz-carbonates. Counts/s: 70-90, localement 100-115.
36.82	61.66	I3A; FIN; MOY **Gabbro; Grains fins; Grains moyens** Gabbro fin à moyen. Contact progressif sur 10cm à 65a.c. Grains isolés à localement des traces de pyrite à grains fins disséminée ou en amas de moins de 1cm. Quelques veinules de quartz-carbonates recoupent l'unité (0-90a.c.). 49.82-54.58: Passage moyennement grenu avec 1-10% d'amas de 0.2-5cm, faiblement magnétique, composé en majorité d'un minéral gris-roseâtre. Schistosité difficilement observée à environ 65a.c.
61.66	82.40	M1 **Gneiss** Gneiss granitique idem au précédent. Contact net à 60a.c. Counts/s moyen de 100 avec pics à 70 et 130. 64.36-71.86: Zone avec altération potassique et en silice faible à moyenne, passages décimétriques avec faible altération vert foncé (fuschite??). La zone semble être de nature dioritique. 71.86-74.36: Silicification moyenne à forte. 76m: Foliation à 45a.c.
82.40	94.26	I3A; MOY **Gabbro; Grains moyens** Gabbro à grains moyens. Contact net à 30 et 35a.c. 87.86-89.25: Passage de gneiss granitique.

		Description
94.26	101.02	M1 **Gneiss** Gneiss granitique idem au précédent. Contact net à 35a.c.
101.02	104.10	I3A; MOY **Gabbro; Grains moyens** Gabbro à grains moyens. Contact net à 45a.c. Traces à 1% de pyrite finement grenue, disséminée ou localement en veinules de moins de 1mm.
104.10	124.81	M1 **Gneiss** Gneiss granitique. Contact progressif sur 3cm à 55a.c. Unité foliée de composition granitique. Counts/s: 80-125.
124.81	139.83	I3A; MOY **Gabbro; Grains moyens** Gabbro idem au précédent. Contact net à 60a.c. 128.65-129.11: Dyke de granite pegmatitique avec traces de pyrite à grains fin.
139.83	201.00	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à quartzitique. Contact net à 45a.c. Unité foliée de composition granitique à quartzitique. Traces à localement 1% de pyrite fine, disséminée ou en amas de moins de 0.5mm. Traces de pyrhotine. 159.43-159.76: Dyke de gabbro. Contacts nets à 50 et 55a.c.
201.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 58** **Nombre d'échantillons QAQC : 12** **Longueur totale échantillonnée : 73.45**

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-25

Titre minier : 60998
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-04-29
Au : 2010-05-01

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-05-07

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 201.00 m

Lac sair

Est	694 620.0
Nord	5 184 270.0
Élévation	289.5

UTM - Nad83 Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	12.00	316.40°	-51.60°	Non
Reflex	51.00	317.20°	-50.20°	Non
Reflex	102.00	354.00°	-48.50°	Oui
Reflex	150.00	318.30°	-48.20°	Non
Reflex	200.00	327.10°	-44.00°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Décrit par : [signature]

Approuvé par : Robert Sauvageau, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ
Cimenté : Non
Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	10.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
10.00	44.60	M1 **Gneiss** Gneiss granitique. Unité foliée de composition granitique. Passages métriques faiblement magnétiques. Localement des traces de pyrite-pyrhotine à grains fins disséminés. 11m: Foliation à 35a.c. 22-25.15: Zone à 90-130 counts/s. 28.5-34.5: Zone à 100-180 counts/s. Brèche ??. 1% de grenats rougeâtre de < 2mm.	10.00	11.50	39741	1.50				
			11.50	12.00	39742	0.50	354	74	557	659
			12.00	13.50	39540	1.50	357	86	591	750
			13.50	15.00	39743	1.50	526	115	801	3215
			15.00	16.50	39744	1.50	268	58	403	991
			16.50	18.00	39745	1.50	223	58	352	908
			18.00	19.50	39746	1.50	124	30	196	1140
			19.50	21.00	39747	1.50	272	80	451	1445
			21.00	22.50	39748	1.50	368	85	569	1266
			22.50	23.55	39541	1.05	907	257	1519	7564
			23.55	25.15	39542	1.60	1284	397	2310	13508
			25.15	26.67	39749	1.52	303	76	475	1039
			26.67	27.67	39750	1.00	459	102	700	1001
			27.67	28.50	39751	0.83	422	105	658	2269
			28.50	30.00	39543	1.50	1409	408	2387	13049
			30.00	31.50	39544	1.50	1156	291	1845	11239
			31.50	33.00	39545	1.50	2508	338	3288	10779
			33.00	34.50	39546	1.50	355	101	571	5673
			34.50	36.00	39752	1.50	375	74	551	617
			36.00	37.50	39753	1.50	280	46	382	598
			36.00	37.50	39756 (Dbl)	1.50	253	42	348	589
			36.00	37.50	39754 (Std)	1.50	313	88	548	783
			36.00	37.50	39755 (Bln)	1.50	19	2	25	47
			37.50	39.00	39757	1.50	263	42	354	463
			39.00	40.50	39758	1.50	277	48	380	575
			40.50	42.00	39759	1.50	390	89	613	1898
			42.00	43.10	39760	1.10	578	111	833	2654
			43.10	44.60	39547	1.50	562	143	913	6889
44.60	54.07	BRA; I3A **Brèche d'altération; Gabbro**	44.60	46.12	39548	1.52	8250	1401	11779	3120
			46.12	47.15	39549	1.03	774	94	1083	82

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Brèche d'altération d'apparence gabbroïque faiblement à fortement carbonatée. Chloritisation faible à moyenne, passages décimétriques faiblement séricitisés. Traces de pyrite-pyrhotine à grains fins disséminés. Traces de cristaux hexagonaux verdâtres à brunâtres de moins de 5 mm (Grenat??). 46.12-47.15, 48.29-48.60: Veines de quartz blanchâtre à beige-orangé avec traces de carbonates. Les counts/s sur l'ensemble de l'unité varient entre 100 et 400 à l'exception des veines de quartz qui sont plutôt calmes.	47.15	48.29	39550	1.14	680	194	1253	4728
			48.29	48.60	39551	0.31	1549	297	2510	232
			48.60	49.65	39552	1.05	7525	341	8381	2242
			48.60	49.65	39557 (Dbl)	1.05	2025	281	2792	4566
			49.65	50.34	39553	0.69	2904	361	3898	6335
			50.34	51.15	39554	0.81	2261	430	3419	1432
			51.15	51.53	39555	0.38	833	313	1744	1607
			51.15	51.53	39556 (Bln)	0.38	34	5	47	76
			51.15	51.53	39558 (Std)	0.38	5837	858	8028	296
			51.53	53.00	39559	1.47	1135	254	1867	1071
			53.00	54.07	39560	1.07	567	196	1096	2107
54.07	118.28	M1 **Gneiss** Gneiss granitique idem au précédent. La foliation passe progressivement de 35a.c. au début de l'unité vers 0 a.c pour revenir à 85a.c. vers 68m. 80.15-81.05: Zone à 100-140 counts/s. 103.29-105, 110.33-110.84: Passages quartzitiques.	54.07	55.67	39561	1.60	253	88	454	2742
			55.67	57.00	39761	1.33	397	120	659	3445
			57.00	58.50	39762	1.50	442	97	687	1364
			58.50	60.00	39763	1.50	408	104	667	996
			60.00	61.50	39764	1.50	405	102	662	1216
			61.50	63.00	39765	1.50	342	109	591	3472
			63.00	64.50	39562	1.50	261	104	508	3080
			64.50	66.00	39766	1.50	271	67	435	996
			66.00	67.50	39767	1.50	436	95	676	1100
			67.50	69.00	39768	1.50	295	62	442	1358
			69.00	70.50	39769	1.50	174	46	278	1321
			70.50	72.00	39770	1.50	120	38	207	1533
			72.00	73.50	39563	1.50	396	101	663	2512
			73.50	75.00	39771	1.50	714	117	1011	1817
			75.00	76.50	39772	1.50	485	73	667	792
			76.50	78.00	39773	1.50	761	127	1066	1274
			76.50	78.00	39776 (Dbl)	1.50	383	70	560	736
			76.50	78.00	39775 (Bln)	1.50	23	2	30	50
			76.50	78.00	39774 (Std)	1.50	6043	826	8050	829

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
	78.00	79.50	39777	1.50	873	164	1286	1628
	79.50	80.15	39778	0.65	1035	194	1569	1301
	80.15	81.05	39564	0.90	4098	365	5180	443
	81.05	82.05	39565	1.00	3257	278	4133	1101
	82.05	83.55	39566	1.50	417	99	674	1972
	83.55	85.05	39779	1.50	415	56	557	498
	85.05	86.55	39780	1.50	419	59	578	513
	86.55	88.05	39781	1.50	248	31	331	338
	88.05	89.55	39782	1.50	330	42	443	350
	89.55	90.00	39783	0.45	298	30	374	473
	90.00	91.50	39567	1.50	316	46	441	829
	91.50	93.00	39784	1.50	298	37	393	400
	93.00	94.50	39785	1.50	479	77	679	1135
	94.50	96.00	39786	1.50	1036	226	1629	1824
	96.00	97.50	39787	1.50	301	56	441	900
	97.50	99.00	39788	1.50	378	104	637	3647
	99.00	100.24	39789	1.24	153	38	243	3080
	100.24	101.60	39568	1.36	686	115	991	1259
	101.60	103.10	39790	1.50	148	38	231	1756
	103.10	104.60	39791	1.50	169	32	248	2188
	104.60	106.10	39792	1.50	532	86	730	2931
	106.10	108.00	39793	1.90	385	85	586	1655
	106.10	108.00	39796 (Bln)	1.90	19	2	24	61
	106.10	108.00	39794 (Std)	1.90	312	83	537	736
	108.00	109.50	39569	1.50	537	79	711	3620
	109.50	111.00	39797	1.50	330	79	517	2377
	109.50	111.00	39795 (Dbl)	1.50	409	82	603	1992
	111.00	112.50	39798	1.50	559	113	831	3309
	112.50	114.00	39799	1.50	662	133	996	2391
	114.00	115.50	39800	1.50	383	51	515	1810
	115.50	117.00	39801	1.50	426	88	658	1024
	117.00	118.80	39802	1.80	479	58	623	882

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
118.28	123.76	I3A **Gabbro** Gabbro à grains moyens. Contact net à 85a.c. Quelques injections localisées de quartz-feldspath recoupent l'unité.	118.80	120.30	39570	1.50	172	25	234	266
123.76	201.00	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à quartzitique. Contact net à 80 a.c. Unité avec foliation mal à moyennement bien définie de composition granitique à quartzitique. Passages métriques moyennement magnétiques en raison de 1-2% de magnétite en amas de <5mm. 166.6-167.32: Zone faiblement fracturée. 181.56-182.87: Dyke de gabbro à grains moyens. Contact net à 70a.c. Counts/s: 60-90, localement 100-110.	123.76	124.45	39803	0.69	561	53	693	859
			124.45	126.00	39571	1.55	549	66	726	1797
			126.00	127.50	39804	1.50	550	66	726	1028
			127.50	129.00	39805	1.50	486	71	672	855
			129.00	130.50	39806	1.50	568	74	750	1175
			130.50	132.00	39807	1.50	381	85	592	2256
			132.00	133.50	39808	1.50	335	63	476	3458
			133.50	134.35	39809	0.85	276	52	393	2499
			134.35	135.85	39572	1.50	199	41	305	1344
			135.85	137.35	39573	1.50	93	34	166	3566
			137.35	138.00	39574	0.65	363	124	614	3309
			138.00	139.10	39810	1.10	423	106	688	4309
			139.10	140.05	39811	0.95	309	56	453	1147
			140.05	141.00	39812	0.95	130	33	218	1067
			141.00	142.50	39813	1.50	436	86	662	989
			141.00	142.50	39816 (Bln)	1.50	20	2	25	42
			141.00	142.50	39814 (Dbl)	1.50	430	85	648	882
			141.00	142.50	39815 (Std)	1.50	305	89	537	759
			142.50	144.00	39817	1.50	844	133	1175	1371
			144.00	145.50	39818	1.50	652	130	972	1641
			145.50	147.00	39819	1.50	167	45	276	1817
			147.00	148.50	39575	1.50	132	60	279	5808
			147.00	148.50	39578 (Dbl)	1.50	168	62	320	5552
			147.00	148.50	39577 (Bln)	1.50	25	3	34	68
			147.00	148.50	39576 (Std)	1.50	6116	893	8355	296
			148.50	150.00	39820	1.50	692	93	921	1254
			150.00	151.50	39821	1.50	505	53	638	594

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
	151.50	153.00	39822	1.50	525	69	704	1004
	153.00	154.50	39823	1.50	531	58	670	892
	154.50	156.00	39824	1.50	700	83	907	997
	156.00	157.50	39579	1.50	734	102	1007	1090
	162.00	163.50	39580	1.50	604	68	782	1222
	174.00	175.50	39581	1.50	544	41	645	698
	183.00	184.50	39582	1.50	515	39	611	602
	192.00	193.50	39583	1.50	383	25	439	215
	199.50	201.00	39584	1.50	434	25	496	89

201.00 Fin du sondage
Nombre d'échantillons : 111
Nombre d'échantillons QAQC : 18
Longueur totale échantillonnée : 151.54

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-26

Titre minier : 60996
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-05-02
Au : 2010-05-04

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-05-06

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 216.00 m

Lac sair

Est	694 325.0
Nord	5 183 990.0
Élévation	289.5

UTM-Nad83 RS. Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	7.50	322.00°	-48.80°	Non
Reflex	51.00	319.10°	-46.80°	Non
Reflex	102.00	319.50°	-46.30°	Non
Reflex	150.00	321.60°	-42.40°	Non
Reflex	201.00	323.40°	-39.40°	Non
Reflex	216.00	322.80°	-38.40°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Le background environnant le site de forage est de 400-500 Counts/s et approche les 700 près du sol.

Décrit par: Jean Grenier

Approuvé par: Robert Dauphinais, géo.

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	8.13	MT **Mort - terrain** Tubage.								
8.13	80.28	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à granitique avec passages faiblement à moyennement plissés. Les passages de gneiss quartzofeldsphatiques sont des unités foliées avec des alternances de bandes quartzofeldsphatiques beige à rosé et de bandes mafiques majoritairement composées de biotite-muscovite, d'épaisseurs variables. Les gneiss granitiques sont une unité foliée de composition granitique. Localement des traces de pyrite et/ou pyrhotine à grains fins disséminés ou en bandes de moins de 2mm parallèles à la foliation. 12m: Foliation à 80 a.c. 75m: Foliation à 75a.c. 8.13-8.85: Zone à 130-280 ct/s. 9.53-10.18: Zone à 195-450 ct/s. 10.9-11.83: Zone à 120-525 ct/s. 12.52-13.12: Zone à 160-200 ct/s 77.9-79.22: Zone à 120-170 ct/s. 22.28-22.66, 26.98-27.15, 44.28-45.25, 62.55-62.76, 72.08-72.41: Dykes de gabbro à grains moyens avec localement des traces de pyrite à grains fins.Contact net ou progressif à 60-90a.c. 27.15-30: Zone quartzofeldsphatique moyennement plissée. 58.44-58.7: Zone moyennement fracturée.	8.13	8.85	39483	0.72	350	50	490	420
			8.85	9.53	39484	0.68	389	55	549	338
			9.53	10.18	39485	0.65	2209	579	3838	7065
			10.18	10.90	39486	0.72	265	44	392	334
			10.90	11.83	39487	0.93	1690	467	3100	557
			11.83	12.52	39488	0.69	249	41	361	370
			12.52	13.12	39489	0.60	172	22	229	300
			13.12	14.62	39490	1.50	215	27	285	327
			18.00	19.50	39491	1.50	224	23	284	259
			27.15	28.65	39492	1.50	256	26	321	339
			33.00	34.50	39493	1.50	230	32	311	354
			36.00	37.50	39494	1.50	233	29	305	327
			45.25	46.75	39495	1.50	192	23	251	234
			45.25	46.75	39497 (Bln)	1.50	22	11	51	36
			45.25	46.75	39496 (Std)	1.50	8291	6345	27335	303
			54.00	55.30	39498	1.30	161	20	212	270
			55.30	56.77	39499	1.47	220	40	330	380
			55.30	56.77	39500 (Dbl)	1.47	262	31	341	432
			60.31	61.81	39501	1.50	379	37	470	420
			72.41	73.50	39502	1.09	227	36	325	293
			73.50	75.00	39503	1.50	239	27	309	288
			77.90	79.22	39504	1.32	224	24	285	351
			79.22	80.28	39505	1.06	270	28	342	358

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
80.28	86.12	BRA; I3A **Brèche d'altération; Gabbro** Brèche d'altération d'apparence gabbroïque faiblement à fortement carbonatée. Chloritisation faible à moyenne, passages décimétriques faiblement séricitisés. Traces à localement 2% de pyrite-pyrhotine à grains fins, disséminés, ou en amas de moins de 4mm. 1-2% de cristaux hexagonaux verdâtre à brunâtre de moins de 1cm (Grenat??). 83.45-83.98: Veine de de quartz blanchâtre avec traces de carbonates. 81.17-86.12: Zone à 140-400 count/s.	80.28	81.17	39506	0.89	1185	201	1768	6849
			81.17	82.10	39507	0.93	1075	178	1553	9820
			82.10	83.45	39508	1.35	3200	340	4002	11009
			83.45	84.00	39509	0.55	756	98	1013	57
			84.00	84.94	39510	0.94	133	23	206	150
			84.94	86.12	39511	1.18	2550	384	3678	2607
86.12	88.66	I3A; FIN **Gabbro; Grains fins** Dyke de gabbro à grains fins. Contact progressif sur 5cm.	86.12	87.62	39664	1.50	302	33	386	263
			87.62	88.66	39665	1.04	267	32	351	253
88.66	97.27	I1B **Granite** Granite à grains moyens. Contact progressif sur 10cm. 100-160 count/s. 93.48-95.84: Zone à 90-175 count/s similaire en composition à la brèche d'altération précédente.	88.66	90.16	39512	1.50	1166	125	1503	5754
			90.16	91.66	39513	1.50	295	62	450	689
			91.66	93.16	39514	1.50	230	68	397	2458
			93.16	93.48	39515	0.32	1850	244	2519	3809
			93.16	93.48	39518 (Dbl)	0.32	1758	238	2398	4404
			93.16	93.48	39517 (Bln)	0.32	342	75	545	447
			93.16	93.48	39516 (Std)	0.32	6123	3689	18143	72
			93.48	93.75	39519	0.27	3682	756	5899	1255
			93.75	95.00	39520	1.25	2499	389	3620	2148
			95.00	95.84	39521	0.84	2913	413	4202	2357
			95.84	97.27	39666	1.43	878	136	1252	1837
97.27	114.76	M1 **Gneiss** Gneiss granitique ou métagranite. Contact progressif sur 10cm à 65a.c.	97.27	98.77	39667	1.50	517	59	675	939
			98.77	100.27	39668	1.50	737	118	1081	1472
			100.27	101.77	39669	1.50	529	116	821	2715
			101.77	103.27	39670	1.50	544	97	809	786

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Unité foliée de composition granitique. Passages métriques faiblement à moyennement magnétiques. 102m: Foliation à 60a.c. Counts/s: 40-80.	103.27	105.00	39671	1.73	643	111	930	1391
			105.00	106.50	39522	1.50	183	42	274	1391
			106.50	108.00	39672	1.50	515	82	704	766
			108.00	109.50	39673	1.50	478	85	686	1513
			109.50	111.00	39674	1.50	602	111	873	1986
			111.00	112.50	39675	1.50	880	147	1222	1743
			112.85	113.26	39676	0.41	998	163	1364	2485
			113.26	114.76	39523	1.50	588	111	844	2675
114.76	118.10	I1B **Granite** Granite moyennement grenu à grossier avec altération verdâtre faible à moyenne. Contact progressif sur 10 cm. Quelques veinules de quartz-feldspath et/ou carbonates recoupent l'unité. Trace de pyrite à grains fins, disséminés.	114.76	116.26	39524	1.50	842	155	1204	2161
			116.26	117.76	39677	1.50	756	141	1085	2107
			117.76	118.10	39678	0.34	1409	202	1872	1513
118.10	216.00	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique ou métagranite. Unité de composition granitique avec début d'orientation préférentiel des minéraux mafique. Foliation?? parfois difficilement observée. Counts/s: 40-80.	118.10	119.60	39679	1.50	777	127	1082	1614
			119.60	121.10	39680	1.50	840	131	1156	1621
			121.10	123.00	39681	1.90	760	121	1051	1790
			123.00	124.50	39525	1.50	686	114	976	1790
			124.50	125.85	39682	1.35	825	159	1192	3066
			125.85	127.35	39683	1.50	1033	147	1375	2222
			125.85	127.35	39684 (Std)	1.50	313	87	541	777
			125.85	127.35	39686 (Bln)	1.50	23	3	29	50
			125.85	127.35	39685 (Dbl)	1.50	1305	195	1751	2742
			127.35	128.85	39687	1.50	262	48	374	996
			128.85	130.45	39688	1.60	288	51	408	1052
			130.45	132.00	39689	1.55	618	101	863	1472
			132.00	133.50	39526	1.50	1088	144	1452	2249
			133.50	135.00	39690	1.50	997	143	1338	2080
			135.00	136.50	39691	1.50	880	134	1210	2431

Fieldex Exploration Inc.

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
	136.50	138.00	39692	1.50	559	81	748	1098
	138.00	139.50	39693	1.50	814	126	1117	1959
	139.50	141.00	39694	1.50	631	96	859	1255
	141.00	142.50	39527	1.50	488	64	644	651
	142.50	144.00	39695	1.50	495	65	642	747
	144.00	145.50	39696	1.50	506	73	676	667
	145.50	147.00	39697	1.50	599	102	860	1145
	147.00	148.50	39698	1.50	499	79	691	1335
	148.50	150.00	39699	1.50	490	71	653	852
	150.00	151.50	39528	1.50	795	110	1078	1628
	151.50	153.00	39700	1.50	909	138	1251	1763
	153.00	154.50	39701	1.50	722	106	977	1358
	154.50	156.00	39702	1.50	747	115	1035	1235
	156.00	157.50	39703	1.50	879	121	1178	1641
	157.50	159.00	39704	1.50	702	115	981	2411
	159.00	160.50	39529	1.50	681	103	931	1574
	160.50	162.00	39705	1.50	866	132	1174	2060
	162.00	163.50	39706	1.50	841	132	1153	2073
	163.50	165.00	39707	1.50	874	136	1193	2344
	165.00	166.50	39708	1.50	818	135	1147	2134
	166.50	168.00	39709	1.50	910	129	1220	2168
	168.00	169.50	39530	1.50	465	62	624	1621
	169.50	171.00	39710	1.50	825	129	1151	2006
	171.00	172.50	39711	1.50	338	64	497	1621
	172.50	174.00	39712	1.50	487	80	682	2418
	174.00	175.50	39713	1.50	393	70	569	1302
	174.00	175.50	39716 (Bln)	1.50	17	2	22	42
	174.00	175.50	39715 (Dbl)	1.50	496	84	705	1391
	174.00	175.50	39714 (Std)	1.50	532	89	759	1553
	175.50	177.00	39717	1.50	256	50	375	1044
	177.00	178.50	39531	1.50	267	51	392	1143
	178.50	180.00	39718	1.50	358	59	504	1127
	180.00	181.50	39719	1.50	449	75	636	1364

Fieldex Exploration Inc.

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
	181.50	183.00	39720	1.50	647	100	897	1282
	183.00	184.50	39532	1.50	613	111	894	1520
	184.50	186.00	39721	1.50	567	83	772	1621
	186.00	187.80	39722	1.80	735	97	1003	905
	187.80	189.00	39723	1.20	407	68	584	1164
	189.00	190.50	39724	1.50	448	69	626	1202
	190.50	192.00	39725	1.50	380	62	534	1109
	192.00	193.50	39533	1.50	401	64	563	1185
	193.50	195.00	39726	1.50	522	78	719	1233
	195.00	196.50	39727	1.50	630	92	873	735
	196.50	198.00	39534	1.50	441	74	641	750
	198.00	199.50	39728	1.50	468	67	633	873
	199.50	201.00	39729	1.50	432	63	584	960
	201.00	202.50	39730	1.50	556	78	748	900
	202.50	204.00	39731	1.50	537	78	737	964
	204.00	205.50	39732	1.50	550	94	793	1140
	205.50	207.00	39733	1.50	461	68	634	897
	205.50	207.00	39735 (Std)	1.50	299	80	518	731
	205.50	207.00	39734 (Dbl)	1.50	503	70	678	827
	205.50	207.00	39736 (Bln)	1.50	21	2	27	47
	207.00	208.50	39535	1.50	451	71	649	752
	207.00	208.50	39536 (Std)	1.50	83	196	867	142
	207.00	208.50	39537 (Bln)	1.50	21	3	28	63
	208.50	210.00	39737	1.50	630	110	925	1405
	210.00	211.50	39738	1.50	609	106	889	1567
	211.50	213.00	39739	1.50	913	130	1248	2148
	213.00	214.50	39740	1.50	666	101	922	1378
	214.50	216.00	39538	1.50	493	85	716	1131
	214.50	216.00	39539 (Dbl)	1.50	657	100	919	1418

216.00 Fin du sondage
Nombre d'échantillons : 116
Nombre d'échantillons QAQC : 18
Longueur totale échantillonnée : 158.60

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-27

Titre minier : 60996
Canton : Villedieu
Rang :
Lot :
Du : 2010-05-05
Au : 2010-05-06

Section :
Niveau :
Place de travail : Caothèque Laverlochère

Foré par :
Décrit par : J.Grenier

Date de description : 2010-05-08

Collet

Azimut : 315.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 201.00 m

Lac sair

Est	694 145.0
Nord	5 183 900.0
Élévation	289.5

UTM - Nad83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	30.00	309.50°	-50.30°	Non
Reflex	72.00	312.10°	-49.30°	Non
Reflex	102.00	312.10°	-47.90°	Non
Reflex	150.00	314.40°	-47.00°	Non
Reflex	201.00	314.00°	-45.70°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Jmen Grenier

approuvé par : Robert Dumoulin, géo.

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	15.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
15.00	53.83	I3A; FIN; BRA **Gabbro; Grains fins; Brèche altération** Alternance de gabbro à grains fins avec schistosé (70-75a.c) ainsi qu'une brèche d'altération? d'apparence gabbroïque faiblement à fortement carbonatées. Faible altération verdâtre localisée (séricite?). Quelques veines de quartz-feldspath et/ou carbonates recoupent l'unité. Quelques passages décimétriques ont 1-10% d'amygdules?? de quartz-feldspath de 1-4mm. Traces à localement jusqu'à 10% de pyrite-pyrhotine à grains fins disséminée et parallèles à la schistosité. 20.06-21.52: Zone injectée de quartz-feldspath avec 1-5% à localement 50% de pyrite-pyrhotinee à grains fins disséminés ou en amas de 0.2 à 4cm. Le gabbro à parfois une apparence de basalte schisteux ou de tuff fin??? Counts/s: 75-100.	15.40	16.85	39585	1.45	163	17	206	285
			16.85	18.40	39586	1.55	217	24	276	261
			18.40	19.70	39587	1.30	246	26	312	270
			19.70	20.70	39588	1.00	246	21	298	200
			20.70	21.52	39589	0.82	195	18	241	208
			21.52	23.00	39590	1.48	139	20	190	416
			23.00	24.54	39591	1.54	97	14	134	277
			24.54	25.16	39592	0.62	95	11	124	272
			25.16	26.54	39593	1.38	106	12	137	401
			26.54	28.00	39594	1.46	81	10	106	227
			28.00	29.39	39595	1.39	37	5	50	163
			28.00	29.39	39598 (Bln)	1.39	21	2	28	49
			28.00	29.39	39599 (Dbl)	1.39	38	5	51	185
			28.00	29.39	39596 (Std)	1.39	44	4	52	57
			28.00	29.39	39597 (Std)	1.39	5887	868	8025	284
			29.39	30.70	39600	1.31	44	7	62	158
			30.70	32.20	39601	1.50	95	12	127	270
			32.20	33.62	39602	1.42	176	29	249	390
			33.62	35.04	39603	1.42	113	15	150	346
			35.04	36.45	39604	1.41	51	6	67	124
			36.45	37.85	39605	1.40	158	24	220	312
			37.85	39.00	39606	1.15	73	10	98	111
			39.00	40.50	39607	1.50	139	19	185	176
			40.50	42.00	39608	1.50	164	19	213	184
			42.00	43.50	39609	1.50	183	21	238	182
			43.50	45.00	39610	1.50	193	37	297	874
			45.00	46.22	39611	1.22	106	13	140	132
			46.22	47.72	39612	1.50	244	29	318	274
			52.22	53.71	39613	1.49	254	50	400	507
			53.71	55.18	39825	1.47	298	84	499	977

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
53.83	162.41	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 1.5m. Unité foliée de composition granitique. Les passages mafiques, composés majoritairement de micas, sont parfois faiblement à moyennement magnétiques. 100m: Foliation à 55a.c. Counts/s: 70-100 avec pics localement à 180. 123.73-133.03: Zone à 90-300 counts/s. 130.09-131.04, 142.07-142.44: Dykes de gabbro à grains moyens, faiblement carbonaté. Contact net ou irrégulier entre 60 et 65a.c.	55.18	55.85	39614	0.67	91	77	254	13508
			55.18	55.85	39618 (Dbl)	0.67	94	79	263	13508
			55.85	57.00	39826	1.15	105	31	175	731
			57.00	58.50	39827	1.50	186	48	289	4350
			58.50	60.00	39828	1.50	166	34	236	635
			60.00	61.50	39829	1.50	35	23	80	10968
			61.50	62.80	39830	1.30	66	23	112	4944
			62.80	63.80	39615	1.00	48	21	90	9023
			62.80	63.80	39616 (Std)	1.00	82	196	847	126
			62.80	63.80	39617 (Bln)	1.00	17	2	23	41
			63.80	65.30	39831	1.50	171	67	307	8240
			65.30	66.00	39832	0.70	249	88	447	4120
			65.30	66.00	39837 (Dbl)	0.70	269	95	483	5228
			66.00	67.50	39833	1.50	670	114	980	1073
			67.50	69.00	39834	1.50	896	137	1234	2202
			67.50	69.00	39835 (Std)	1.50	290	86	517	732
			67.50	69.00	39836 (Bln)	1.50	20	2	26	55
			69.00	70.50	39838	1.50	328	76	505	3269
			70.50	71.00	39839	0.50	392	86	581	2425
			71.00	72.50	39619	1.50	337	69	492	3120
			72.50	74.00	39840	1.50	270	53	399	1263
			74.00	75.00	39841	1.00	421	74	610	1167
			75.00	76.50	39842	1.50	627	101	884	1120
			76.50	78.00	39843	1.50	334	59	479	954
			78.00	79.87	39844	1.87	271	53	403	497
			79.87	80.89	39620	1.02	615	118	926	1236
			80.89	81.50	39845	0.61	68	17	122	1162
			81.50	83.00	39846	1.50	556	97	802	2337
			83.00	84.00	39847	1.00	555	92	770	2769
			84.00	85.50	39848	1.50	611	97	857	1661
			85.50	87.00	39849	1.50	355	68	516	1405
			87.00	88.50	39850	1.50	631	88	843	1851

Description	Analyse							
	De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
	88.50	90.00	39851	1.50	694	128	1006	3107
	90.00	91.50	39621	1.50	812	142	1151	1932
	91.50	93.00	39852	1.50	589	97	817	2094
	93.00	94.50	39853	1.50	362	71	515	1891
	94.50	96.00	39854	1.50	598	90	816	1333
	94.50	96.00	39857 (Bln)	1.50	24	3	31	76
	94.50	96.00	39856 (Std)	1.50	267	78	478	682
	94.50	96.00	39855 (Dbl)	1.50	854	118	1140	1607
	96.00	97.50	39858	1.50	1640	227	2232	1164
	97.50	99.00	39859	1.50	468	84	682	1418
	99.00	100.50	39622	1.50	561	98	787	1526
	100.50	102.00	39860	1.50	270	57	397	1258
	102.00	103.50	39861	1.50	417	97	641	3282
	103.50	105.00	39862	1.50	634	98	875	1513
	105.00	106.50	39863	1.50	401	69	574	1190
	106.50	108.00	39864	1.50	574	107	850	1302
	108.00	109.50	39623	1.50	330	59	471	1213
	109.50	111.00	39865	1.50	260	46	362	924
	111.00	112.50	39866	1.50	434	69	589	1310
	112.50	114.00	39867	1.50	383	62	519	1540
	114.00	115.50	39868	1.50	312	53	432	1277
	115.50	117.00	39624	1.50	700	110	962	1918
	117.00	118.50	39869	1.50	321	80	510	1083
	118.50	120.00	39870	1.50	255	73	424	1837
	120.00	121.50	39871	1.50	231	63	376	1220
	121.50	123.00	39872	1.50	301	60	441	882
	123.00	123.73	39873	0.73	307	71	484	805
	123.73	125.23	39625	1.50	793	161	1230	2567
	125.23	126.73	39626	1.50	222	54	341	2202
	126.73	128.23	39627	1.50	405	80	597	1716
	128.23	130.09	39628	1.86	841	123	1149	2242
	131.04	132.54	39629	1.50	2005	284	2713	2621
	132.54	133.03	39630	0.49	372	91	573	4444

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
			133.03	135.00	39874	1.97	456	85	646	2026
			135.00	136.50	39875	1.50	366	65	512	1513
			135.00	136.50	39876 (Std)	1.50	288	82	507	756
			135.00	136.50	39877 (Dbl)	1.50	394	69	550	1391
			135.00	136.50	39878 (Bln)	1.50	19	3	26	47
			136.50	138.00	39879	1.50	440	74	617	1000
			138.00	139.50	39880	1.50	477	102	726	1688
			139.50	141.00	39881	1.50	452	104	729	2756
			141.00	142.44	39882	1.44	500	109	781	1220
			142.44	144.00	39631	1.56	494	77	686	1432
			144.00	145.50	39883	1.50	480	84	673	1837
			145.50	147.00	39884	1.50	390	76	566	1810
			147.00	148.50	39885	1.50	469	88	668	2202
			148.50	150.00	39886	1.50	756	118	1036	2864
			150.00	151.50	39887	1.50	320	59	457	1260
			151.50	153.00	39632	1.50	553	92	767	1634
			153.00	154.50	39888	1.50	346	61	475	1236
			154.50	156.00	39889	1.50	384	68	542	1716
			156.00	157.50	39890	1.50	418	68	561	1540
			157.50	159.00	39891	1.50	272	54	384	1824
			159.00	160.50	39633	1.50	475	79	656	1405
			160.50	162.41	39892	1.91	609	110	872	2431
162.41	167.04	I3A; MOY **Gabbro; Grains moyens** Gabbro à grains moyens. Contact net à 75a.c.	162.41	163.41	39893	1.00	319	60	525	258
167.04	188.97	M1 **Gneiss** Gneiss granitique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 15 cm à 60a.c. Unité foliée de composition granitique. 171.59-187.84: Zone moyennement à fortement fracturée. Les bouts de carottes restantes semblent bréchifiés et faiblement plissés. Faille ???	168.00	169.50	39634	1.50	435	74	620	1418
			181.50	183.00	39635	1.50	537	88	746	1648
			181.50	183.00	39636 (Std)	1.50	84	203	869	136
			181.50	183.00	39637 (Bln)	1.50	339	75	540	447

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		188m: Foliation à 55a.c.								
188.97	201.00	I3A; MOY	189.00	190.50	39638	1.50	567	108	917	240
		Gabbro; Grains moyens	189.00	190.50	39639 (Dbl)	1.50	474	108	827	232
		Gabbro à grains moyens. Contact net à 55a.c.	196.50	198.00	39640	1.50	537	101	794	1770
		Passages décimétriques faiblement magnétiques.								
		Traces de pyrite-pyrhotine à grains fins disséminés ou en amas de moins 2cm.								
201.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 106** **Nombre d'échantillons QAQC : 19** **Longueur totale échantillonnée : 148.56**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-28

Titre minier :
Canton :
Rang :
Lot :

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J.Grenier

Du : 2010-07-10
Au : 2010-07-15

Date de description : 2010-07-17

Collet

Azimut : 25.00°
Plongée : -50.00°
Longueur : 276.00 m

Lac sair

Est	692 147.0
Nord	5 185 311.0
Élévation	300.0

UTM-Nad83 RS
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	15.00	25.70°	-50.70°	Non
Reflex	51.00	26.10°	-50.10°	Non
Reflex	102.00	26.70°	-49.60°	Non
Reflex	150.00	29.00°	-50.10°	Non
Reflex	201.00	33.00°	-50.60°	Non
Reflex	252.00	37.10°	-50.70°	Non
Reflex	276.00	35.80°	-50.80°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Erreurs dans les blocks à 30m. Il y a 2 mètres de trop.

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par Robert Lamontagne, géo

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	13.00	MT **Mort - terrain** Tubage.								
13.00	67.33	I1B; M1 **Granite; Gneiss** Granite gneissique idem à celui du forage LS-10-19 à l'exception d'une réponse radiométrique négative. Unité de composition granitique moyenne à localement pegmatitique avec passages décimétriques à métriques avec foliation faiblement à bien définie. Faiblement à fortement magnétique en raison de traces à 10% d'amas de magnétite de 1 à 5mm. 34.10-36.00: C.N.R: Boue de faille.	13.00	14.50	104586	1.50	343	59	506	2026
			14.50	16.00	104587	1.50	1212	189	1675	3418
			16.00	17.50	104588	1.50	392	61	567	651
			17.50	19.00	104589	1.50	602	99	850	2107
			19.00	20.50	104590	1.50	359	78	553	4782
			20.50	22.00	104591	1.50	410	83	620	2783
			22.00	23.50	104592	1.50	69	37	165	1337
			23.50	25.00	104593	1.50	71	42	177	277
			25.00	26.50	104594	1.50	28	16	70	355
			26.50	28.00	104595	1.50	24	18	66	172
			28.00	29.50	104596	1.50	2194	156	2580	153
			29.50	30.55	104597	1.05	133	34	215	1540
			30.55	31.10	104598	0.55	589	162	960	5484
			31.10	32.60	104599	1.50	433	64	596	2864
			32.60	34.10	104600	1.50	216	40	333	2499
			34.10	34.80	104601	0.70	121	30	205	3404
			36.00	37.50	104602	1.50	121	37	238	2999
			37.50	39.00	104603	1.50	311	58	472	1729
			39.00	40.50	104604	1.50	269	55	426	199
			40.50	42.00	104605	1.50	1833	145	2209	752
			40.50	42.00	104606 (Std)	1.50	5518	820	7507	277
			40.50	42.00	104607 (Std)	1.50	334	87	572	721
			42.00	43.50	104608	1.50	498	83	713	120
			42.00	43.50	104610 (Dbl)	1.50	590	87	811	115
			42.00	43.50	104609 (Bln)	1.50	20	2	26	47
			43.50	45.00	104611	1.50	516	96	755	361
			45.00	46.50	104612	1.50	785	133	1286	471
			46.50	48.00	104613	1.50	1055	141	1479	2121
			48.00	49.50	104614	1.50	1386	142	1743	1248
			49.50	51.00	104615	1.50	545	85	784	1364

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
			51.00	52.50	104616	1.50	583	109	877	3350
			52.50	54.00	104617	1.50	801	137	1144	3566
			54.00	55.50	104618	1.50	499	79	689	2472
			55.50	57.00	104619	1.50	676	89	894	444
			57.00	58.50	104620	1.50	845	122	1184	1472
			58.50	60.00	104621	1.50	1483	237	2091	2296
			60.00	61.50	104828	1.50	970	128	1323	1486
			61.50	63.00	104829	1.50	662	102	934	1499
			63.00	64.55	104830	1.55	643	118	928	1675
			64.55	66.00	104622	1.45	2047	251	2618	4160
			66.00	67.33	104831	1.33	1634	202	2097	4795
67.33	72.67	I3; I4 **Intrusion mafique; Intrusion ultramafique** Filon-couche mafique à ultramafique. Contact net à 65a.c Injections locales de carbonates.	67.33	68.83	104832	1.50	301	42	400	451
			68.83	70.33	104833	1.50	243	34	327	370
			70.33	72.00	104834	1.67	594	127	863	1918
			72.00	73.00	104623	1.00	5844	739	7715	2567
72.67	105.82	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite avec passages métriques granitiques. Contact mal defini à environ 75a.c. Unité foliée composée d'alternances de bandes quartzofeldsphatiques, beige-roseâtre et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-10cm). Passages métriques avec 1-5% de bandes de 0.5 à 3cm avec altération rougeâtre (potassique ou hématite). 72.67-80.49: Zone à 100-150 counts/secondes. 83.92-89.86: Zone à 150-300 counts/secondes.	73.00	74.50	104624	1.50	452	113	721	2188
			74.50	76.10	104625	1.60	137	50	335	832
			76.10	77.60	104626	1.50	177	92	466	10347
			77.60	79.10	104627	1.50	554	176	1013	31879
			79.10	80.49	104628	1.39	880	198	1349	3904
			79.10	80.49	104630 (Dbl)	1.39	964	208	1462	4350
			79.10	80.49	104631 (Bln)	1.39	20	3	27	136
			79.10	80.49	104629 (Std)	1.39	5497	835	7487	259
			80.49	82.00	104835	1.51	97	42	224	4674
			82.00	83.00	104836	1.00	87	43	200	4822
			83.00	83.92	104837	0.92	600	135	988	4201
			83.92	85.42	104632	1.50	876	188	1299	7294
			85.42	86.92	104633	1.50	1573	213	2082	3769
			86.92	88.42	104634	1.50	388	102	613	12319
			88.42	89.86	104635	1.44	23	26	85	11009
			89.86	91.36	104838	1.50	49	32	144	5349

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
			91.36	93.00	104839	1.64	102	52	245	5228
			93.00	94.50	104840	1.50	102	40	178	12630
			94.50	96.00	104841	1.50	96	36	168	15737
			96.00	97.50	104842	1.50	17	22	76	12211
			97.50	99.00	104636	1.50	24	30	99	14859
			99.00	100.50	104843	1.50	40	29	129	7132
			100.50	102.00	104844	1.50	195	49	323	7308
			102.00	103.50	104845	1.50	325	43	447	2391
			103.50	105.00	104846	1.50	250	42	352	1001
			105.00	105.82	104847	0.82	121	34	207	11860
105.82	108.90	I1B; GRO; PEG **Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Dyke de granite grossier à pegmatitique. Contact progressif sur 5cm. 105.82-107.81m: Zone à 130-200 counts/secondes. Le dernier 1.5m est fortement carbonaté.	105.82	106.48	104637	0.66	1016	172	1403	19181
			106.48	107.81	104638	1.33	2069	386	3137	6605
			107.81	108.90	104639	1.09	1768	360	2751	7375
108.90	165.47	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique avec passages métriques quartzofeldsphatiques. Contact progressif sur 5cm. Le dernier 10m de l'unité est un gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite.	108.90	110.40	104848	1.50	740	93	981	2377
			110.40	111.90	104849	1.50	447	25	508	634
			111.90	113.40	104850	1.50	634	44	755	1513
			113.40	114.40	104851	1.00	667	69	861	1918
			113.40	114.40	104853 (Dbl)	1.00	769	72	964	1837
			113.40	114.40	104856 (Std)	1.00	317	88	552	747
			113.40	114.40	104855 (Std)	1.00	4138	624	5625	281
			113.40	114.40	104854 (Bln)	1.00	21	2	27	49
			114.40	115.50	104852	1.10	621	78	817	1277
			115.50	117.00	104640	1.50	2153	135	2457	1688
			123.00	124.50	104641	1.50	541	49	668	835
			129.23	130.73	104642	1.50	571	56	708	832
			130.73	132.23	104643	1.50	764	67	930	1020
			137.83	139.33	104644	1.50	285	40	401	2742
			139.33	140.83	104645	1.50	600	74	811	1472
			150.00	151.50	104646	1.50	486	57	645	1129

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
			150.00	151.50	104647 (Dbl)	1.50	539	61	702	769
			150.00	151.50	104648 (Std)	1.50	99	218	937	131
			150.00	151.50	104649 (Bln)	1.50	23	6	39	69
			159.00	160.50	104650	1.50	353	31	429	535
165.47	179.30	I3A; FIN **Gabbro; Grains fins** Filon-couche de gabbro à grains fins. Contact net injecté de quartz sur 3cm à 60a.c. Localement faiblement carbonaté. 167.92-168.44: passage bréchifié.	167.92	168.44	104651	0.52	45	11	75	28
			168.44	169.44	104652	1.00	123	17	165	213
			177.00	178.00	104653	1.00	80	14	113	127
179.30	206.10	M1 **Gneiss** Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact net à 65a.c. Unité foliée composée d''alternances de bandes quartzofeldsphatiques, beige-roseâtre et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-10cm). Passages métriques faiblement à moyennement magnétiques. 194.9-195.15m: Zone moyennement fracturée. 199m: Foliation à 65a.c.	185.39	186.89	104654	1.50	579	52	710	951
			195.35	196.85	104655	1.50	278	30	350	602
			202.50	204.00	104656	1.50	316	48	438	450
206.10	270.20	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Contact progressif sur 15cm à environ 70 a.c. Unité foliée de composition granitique. Composée en majorité de quartz et de biotite en quantité variable.	211.50	213.00	104657	1.50	465	72	647	798
			220.50	222.00	104658	1.50	593	83	796	840
			229.50	231.00	104659	1.50	683	90	908	1105
			238.50	240.00	104660	1.50	581	63	745	1274
			243.00	244.50	104699	1.50	431	63	590	797
			250.50	252.00	104700	1.50	479	17	509	967
			250.50	252.00	104703 (Dbl)	1.50	369	15	395	960
			250.50	252.00	104701 (Std)	1.50	5470	868	7547	259
			250.50	252.00	104702 (Bln)	1.50	24	2	30	49

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
			259.50	261.00	104704	1.50	410	51	538	651
			267.76	269.26	104705	1.50	443	57	573	1824
			269.26	270.20	104706	0.94	235	34	311	571
270.20	276.00	M1 **Gneiss** Gneiss à biotite-muscovite. 276m: Foliation à 85a.c.	275.28	276.00	104707	0.72	506	71	689	625
276.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 96** **Nombre d'échantillons QAQC : 17** **Longueur totale échantillonnée : 133.98**								

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-29

Titre minier :
Canton :
Rang :
Lot :

Section :
Niveau :
Place de travail : Carothèque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J,Grenier

Du : 2010-07-19
Au : 2010-07-22

Date de description : 2010-07-24

Collet

Azimut : 15.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 201.00 m

Lac sair

Est	692 120.0
Nord	5 185 225.0
Élévation	300.0

UTM NAD 83
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	42.00	1.50°	-50.00°	Oui
Reflex	51.00	6.00°	-49.90°	Non
Reflex	105.00	7.10°	-48.50°	Non
Reflex	201.00	8.80°	-47.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Du à une faille de sable, le forage à été avancé de 30m vers le nord.

Décrit par : Jean Grenier

Approuvé par Robert Sauvageau géo.

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

		Description
0.00	36.00	MT **Mort - terrain** Tubage.
36.00	117.21	I1B; GRO; PEG **Granite; Grains grossiers; Pegmatitique** Granite gneissique grossier à pegmatitique avec passages décimétriques syénoquartzitiques. 37.15-37.65: Zone fortement magnétique. 40.65-43.45: Zone moyennement magnétique. 43.5 m: Foliation moyennement bien définie à 55 a.c. 108.00 m: Foliation à 40 a.c. 105.65-122.76: Zone à 100-180 counts/seconde. 111.69-113.06: Dyke de gabbro à grains fins. Contacts net à 45 et environ 10 a.c.
117.21	201.00	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Unité folié de composition granitique. Des veinules (moins de 2mm) de quartz-feldspath recoupent localement la foliation. 141.00-150.00: Passage à apparence de granite à grains moyens. 150m: foliation à 57a.c. 161.52-162.01: Dyke de granite pegmatitique. Contacts irréguliers.
201.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 48** **Nombre d'échantillons QAQC : 6** **Longueur totale échantillonnée : 67.26**

Fieldex Exploration Inc.

Sondage : LS-10-30

Titre minier :
Canton :
Rang :
Lot :

Section :
Niveau :
Place de travail : Carotheque Laverlochère

Foré par : Multidrilling
Décrit par : J. Grenier

Du : 2010-07-22
Au : 2010-07-28

Date de description : 2010-07-29

Collet

Azimut : 15.00°
Plongée : -47.00°
Longueur : 240.00 m

Lac sair

Est	692 230.0
Nord	5 185 713.0
Élévation	300.0

UTM-Nad83 RJ
Zone 17

Déviation

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide
Reflex	15.00	2.60°	-50.60°	Non
Reflex	55.00	5.90°	-50.20°	Non
Reflex	105.00	9.30°	-50.50°	Non
Reflex	156.00	11.50°	-50.90°	Non
Reflex	204.00	14.10°	-51.50°	Non

Type	Profondeur	Azimut	Plongée	Invalide

Description

Le forage fournit un débit d'eau suffisant pour alimenter une foreuse.

Entre de 192m et 195, les foreurs ont effectués une erreur de positionnement des blocs de métrages, il y a 4.5m entre les deux et non 3m.

Décrit par : Jason Grenier

Approuvé par : Robert Langlois, géo.

Dimension de la carotte : Carotte NQ

Cimenté : Non

Entreposé : Oui

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
0.00	7.75	MT **Mort - terrain** Tubage.								
7.75	71.44	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Unité foliée de composition granitique. 7.80-9.30: Passage moyennement magnétique. 10m: Foliation à 60a.c. 12.94-14.91: Dyke de gabbro à grains fins avec traces à 1% de carbonates. Contact net à 75a.c. 64.85-65.49: Dyke de granite pegmatitique fortement magnétique (2-3% d'amas de mgnétite de 0.1-1cm). Contact progressif sur 5cm.	7.75	9.30	104762	1.55	100	27	166	517
			18.00	19.50	104763	1.50	374	60	538	1186
			27.00	28.50	104764	1.50	578	80	784	1135
			34.50	36.00	104765	1.50	491	76	689	1055
			43.50	45.00	104767	1.50	659	92	883	1328
			43.50	45.00	104769 (Bln)	1.50	22	2	28	49
			43.50	45.00	104768 (Dbl)	1.50	666	93	893	1371
			43.50	45.00	104766 (Std)	1.50	81	189	818	130
			54.00	55.50	104770	1.50	419	53	567	851
			58.35	60.00	104771	1.65	314	52	433	1073
			63.35	64.85	104772	1.50	472	75	665	1999
			64.85	65.49	104773	0.64	132	51	253	1260
71.44	81.37	M1; I2J; I1B **Gneiss; Diorite; Granite** Gneiss dioritique à granitique. Contact progressif sur 10 cm parallèle à la foliation (55a.c.). Unité foliée de composition dioritique avec passages métriques granitiques. Les passages dioritiques sont composés de 50-60% de feldspath rosés, 10-30% de biotite et 10-40% de quartz.	71.44	72.94	104774	1.50	487	69	667	1166
			72.94	74.44	104775	1.50	511	64	677	914
			74.44	75.94	104776	1.50	490	53	622	866
			75.94	77.48	104777	1.54	429	42	535	805
			77.48	78.98	104778	1.50	627	74	819	959
			78.98	80.48	104779	1.50	461	56	604	809
			80.48	81.37	104780	0.89	420	52	554	662
81.37	117.90	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique à biotite-muscovite avec passages quartzo-feldsphatique.. Unité foliée de composition granitique. Localement, des veinules (1mm) de chlorite??? recoupent la foliation.	91.50	93.00	104781	1.50	468	81	695	1313
			100.50	102.00	104782	1.50	402	54	538	808
			108.00	109.50	104783	1.50	325	45	442	500
			116.40	117.90	104784	1.50	187	26	253	254

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		110m: Foliation a 68a.c.								
117.90	120.39	M1; I3A **Gneiss; Gabbro** Gneiss gabbroïque. Contact progressif sur 30cm à 60a.c. Unité foliée de composition gabbroïques moyennement grenue.								
120.39	125.81	M8 **Schiste** Schiste granitique à muscovite. Contact net fracturé. 120.39-121.25: Veine de quartz-feldspath moyennement carbonatée	120.39	121.25	104785	0.86	116	15	161	88
			124.81	125.81	104787	1.00	407	41	514	416
			124.81	125.81	104789 (Dbl)	1.00	334	42	449	389
			124.81	125.81	104788 (Bln)	1.00	25	3	32	49
			124.81	125.81	104786 (Std)	1.00	38593	3782	45879	643
125.81	130.04	I3A; MOY **Gabbro; Grains moyens** Dyke de gabbro à grains moyens. Contact net fracturé.								
130.04	159.25	M8 **Schiste** Schiste granitique à muscovite. Contact net à 60a.c. Unité schisteuse, composée en majorité de quartz blanchâtre et de muscovite.	133.50	135.00	104790	1.50	223	19	271	496
			144.00	145.50	104791	1.50	147	18	193	427
			153.00	154.50	104792	1.50	151	12	182	461
159.25	186.50	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Contact progressif sur 20cm. Unité foliée de composition granitique moyennement grenue à pegmatitique. 163.32-163.57: Dyke de gabbro à grains moyens. 163.57-164.46, 179.61-180.51: Dykes de granite pegmatitique.	159.25	160.75	104793	1.50	43	3	49	652
			163.57	164.46	104794	0.89	18	2	22	35
			166.50	168.00	104795	1.50	324	27	393	477
			174.00	175.50	104796	1.50	215	20	266	250
			179.61	180.51	104797	0.90	78	10	103	147
186.50	233.60	M1 **Gneiss**	187.35	188.85	104798	1.50	326	15	357	220
			188.85	191.35	104799	2.50	254	17	295	257

Description			Analyse							
			De	À	Numéro	Longueur	LREO (ppm)	HREO (ppm)	TREO+Y2O3 (ppm)	ZrO2 (ppm)
		Gneiss quartzofeldsphatique à biotite-muscovite. Contact progressif sur 30cm à 60a.c. Alternances de bandes quartzofeldsphatiques, beige à rosé et de bandes de biotite-muscovite d'épaisseurs variables (0.1-15cm). Traces-5% d'un minéral verdâtre disséminé ou en amas de moins de 2mm. 200.00m: Foliation à 65a.c. 201.00-201.80: Zone moyennement à fortement fracturée. 211.22-213.70, 225.37-225.86: Sill de gabbro à grains moyens. 219.62-222.23: Dyke de granite pegmatitique. Contact fracturé.	196.50	198.00	104800	1.50	235	17	279	255
			204.00	205.50	104801	1.50	256	18	300	234
			214.50	216.00	104802	1.50	210	14	244	211
			219.62	221.12	104803	1.50	11	2	17	15
			221.12	222.23	104804	1.11	14	4	26	24
			222.23	224.73	104810	2.50	214	14	247	259
			227.69	229.19	104805	1.50	217	15	253	288
233.60	240.00	M1; I1B **Gneiss; Granite** Gneiss granitique. Contact progressif sur 30cm. Unité foliée de composition granitique. Quartz-biotite en majorité. 237.00m: Foliation à 70a.c.	235.83	237.35	104806	1.52	227	15	263	326
			235.83	237.35	104809 (Bln)	1.52	19	2	24	45
			235.83	237.35	104808 (Std)	1.52	88	209	902	136
			235.83	237.35	104807 (Dbl)	1.52	223	14	258	282
240.00		**Fin du sondage** **Nombre d'échantillons : 40** **Nombre d'échantillons QAQC : 9** **Longueur totale échantillonnée : 58.05**								

15 Annexe 2. - Certificats d'analyses :

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

ALS Minerals

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 31- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10150337

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 15- OCT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 31- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10150337

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81h Zr ppm 10
104857		2.76	2100
104858		2.84	1910
104859		2.36	850

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10143857

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 4- OCT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10143857

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81h Dy ppm 0.3	ME-MS81h Zr ppm 10
104820			10650
104821			9900
104826		1005	

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10120147 FIEEXP *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10143856

Projet:

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique à 1 échantillon de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 4- OCT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10143856

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81h Zr ppm 10
104841		11650

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10128373 FIEEXP *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

ALS Minerals

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 8- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10132692

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 16- SEPT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 8- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10132692

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81h Dy ppm 0.3	ME- MS81h Zr ppm 10
104820			11000
104821			11300
104826		1025	

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10120147 FIEEXP *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 23- SEPT- 2010
Cette copie a fait un rapport sur
24- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10129183

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 2- SEPT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 23- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10129183

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81h Zr ppm 10
104627		23600
104636		11000
104637		14200

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10108261 FIEEXP *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

ALS Minerals

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Page: 1
Finalisée date: 2- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10128373

Projet:

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 29 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 10- SEPT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 2- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10128373

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104828		3.93	<1	429	383	7.2	10	2.65	13	27.4	18.80	3.82	39.1	30.1	27.3	5.92
104829		3.56	<1	497	256	2.0	<10	0.53	<5	22.6	14.65	3.15	39.1	24.5	24.8	4.80
104830		3.71	<1	1380	248	3.2	<10	1.91	7	26.4	17.00	4.39	32.6	26.8	31.2	5.51
104831		3.24	<1	1085	653	5.0	10	3.08	11	44.4	27.8	6.91	36.4	51.4	68.0	9.08
104832		4.35	<1	1135	112.5	38.1	10	5.41	21	9.47	5.20	3.79	25.2	12.35	8.1	1.79
104833		4.08	<1	860	90.7	39.0	10	4.11	46	7.70	4.26	3.39	24.5	10.40	6.5	1.49
104834		4.41	<1	761	214	54.0	40	5.43	24	30.4	16.75	5.75	25.5	30.7	39.9	5.85
104835		3.56	<1	44.5	34.1	1.9	10	0.52	<5	8.52	6.37	0.85	37.6	6.93	80.4	1.97
104836		2.71	<1	33.8	30.2	1.9	10	0.74	<5	8.14	6.43	0.81	38.3	6.63	85.2	1.90
104837		2.07	<1	40.0	227	2.3	10	0.74	<5	28.1	20.3	2.91	39.9	26.0	71.6	6.35
104838		3.50	<1	18.1	17.0	0.8	10	0.37	7	6.28	5.55	0.45	37.4	3.93	90.5	1.58
104839		3.90	<1	32.5	36.4	1.8	10	0.74	<5	9.61	8.52	0.79	37.6	7.02	95.1	2.32
104840		3.69	<1	19.9	38.6	1.7	10	0.47	<5	5.39	5.68	0.48	39.6	4.28	227	1.39
104841		3.71	<1	25.5	37.3	4.0	20	0.55	<5	5.03	5.13	0.47	39.8	3.95	315	1.25
104842		3.55	<1	13.6	5.3	1.5	10	0.38	<5	3.16	3.54	0.22	40.6	1.88	206	0.85
104843		3.72	<1	15.4	13.2	1.2	<10	0.63	<5	5.43	4.80	0.45	39.2	3.88	121.0	1.35
104844		3.32	<1	59.6	74.7	1.1	10	0.72	<5	9.08	6.91	0.97	36.2	8.66	126.5	2.04
104845		3.80	<1	114.0	126.5	1.2	10	0.37	<5	8.78	5.69	1.23	34.8	10.55	42.1	1.84
104846		3.86	<1	144.5	93.3	1.6	10	0.37	6	8.78	5.51	1.25	33.7	10.50	14.5	1.83
104847		2.09	<1	66.1	44.0	1.3	10	0.38	6	6.44	5.00	0.72	33.0	5.93	190.5	1.47
104848		3.83	<1	208	292	5.6	10	2.46	5	20.8	13.10	2.75	33.7	23.9	38.6	4.30
104849		3.69	<1	53.9	178.5	1.3	10	0.20	<5	4.34	2.67	0.82	35.1	8.19	12.1	0.85
104850		3.52	<1	99.2	254	1.4	<10	0.23	<5	8.16	5.01	1.37	35.7	13.70	24.7	1.64
104851		0.71	<1	175.0	266	2.0	<10	0.45	<5	14.45	9.08	2.05	37.2	18.55	30.6	2.98
104852		2.86	<1	351	244	1.8	<10	0.36	<5	17.10	10.65	2.12	31.0	20.3	21.8	3.45
104853		0.90	<1	175.5	308	2.1	<10	0.36	5	15.05	9.26	2.16	36.8	20.2	29.9	3.06
104854		0.07	<1	10.4	8.5	0.5	<10	0.12	<5	0.49	0.30	0.09	1.9	0.61	1.1	0.10
104855		<0.02	<1	257	158.5	15.4	60	3.68	36	138.0	75.2	47.6	27.4	197.0	6.1	26.4
104856		<0.02	<1	331	122.0	2.4	10	1.47	<5	19.50	15.15	2.17	37.4	15.25	11.2	4.57

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 2- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10128373

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104828		217	2.92	4	44.0	153.5	<5	40	43.4	213	27.8	16	218	2.8	4.29	16.60
104829		130.0	2.29	13	19.8	121.0	<5	17	32.5	167.0	23.2	14	123.0	1.0	3.61	8.79
104830		111.5	2.76	<2	51.4	126.0	<5	15	33.4	217	26.3	8	199.5	3.6	4.08	9.12
104831		329	4.27	<2	58.4	278	<5	18	78.1	217	51.1	19	207	3.7	7.26	26.1
104832		51.6	0.64	3	36.7	61.8	20	29	14.95	152.0	12.30	3	541	2.4	1.63	4.57
104833		40.3	0.52	3	33.0	51.0	21	24	12.20	95.4	10.55	3	601	2.1	1.39	3.47
104834		84.1	2.88	8	68.1	138.5	48	39	32.8	81.4	33.0	10	340	4.6	4.90	19.75
104835		14.1	1.67	7	4.4	22.9	<5	9	5.10	279	5.95	51	31.1	0.5	1.20	4.05
104836		11.5	2.09	3	6.6	21.8	<5	16	4.64	344	5.85	51	17.3	1.3	1.18	3.06
104837		120.5	4.37	6	21.0	110.5	<5	14	29.0	409	22.6	42	31.3	1.7	4.03	32.4
104838		8.8	1.27	4	8.3	10.2	<5	24	2.27	394	2.92	38	15.1	0.9	0.77	8.33
104839		17.6	2.36	8	34.7	21.8	<5	20	5.05	318	5.81	30	20.3	2.4	1.26	10.70
104840		17.2	3.00	4	20.4	21.1	<5	44	5.21	251	4.42	50	10.7	1.6	0.71	15.50
104841		17.2	2.53	2	70.7	18.5	7	19	4.78	286	3.81	51	10.4	5.7	0.68	17.70
104842		2.1	1.49	3	4.3	4.3	<5	61	0.83	384	1.44	56	12.5	0.3	0.38	3.21
104843		4.4	1.32	5	10.3	11.1	<5	9	2.17	412	3.22	39	20.8	0.6	0.69	1.68
104844		34.9	2.15	5	8.1	38.3	<5	17	9.69	334	8.25	39	29.1	0.4	1.35	28.3
104845		65.3	1.29	9	4.3	58.5	<5	26	15.50	197.5	10.40	21	41.4	0.2	1.44	1.31
104846		42.0	1.19	8	4.1	54.0	<5	35	12.80	170.0	10.70	12	57.5	0.2	1.45	1.49
104847		20.4	1.56	8	0.9	26.5	<5	21	6.15	186.5	5.85	32	26.8	0.1	0.92	1.51
104848		146.0	1.85	5	29.3	131.5	<5	5	36.3	262	23.8	22	63.3	2.5	3.38	9.96
104849		114.5	0.80	6	2.0	61.1	<5	<5	18.75	180.5	8.29	16	22.1	<0.1	0.87	1.00
104850		154.0	1.22	5	2.6	91.9	<5	5	27.3	188.5	13.05	17	41.2	<0.1	1.51	1.43
104851		145.0	1.63	5	12.4	108.0	<5	6	30.8	184.0	18.15	13	53.4	0.3	2.47	4.18
104852		122.0	1.74	3	30.6	111.5	<5	19	30.2	170.5	21.0	6	69.4	1.3	2.83	7.95
104853		170.0	1.65	10	14.1	122.0	<5	7	35.4	176.0	19.60	13	50.7	0.4	2.56	5.16
104854		4.7	0.05	<2	0.9	3.1	<5	<5	0.93	9.5	0.56	9	9.9	0.1	0.08	2.00
104855		1660	9.23	3	33.3	1140	46	24	331	96.5	201	3	26.5	3.2	25.2	18.65
104856		59.3	2.18	<2	14.6	59.3	5	10	15.50	57.8	13.10	7	1185	0.9	2.67	1.27

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 2- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10128373

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104828		0.6	2.89	3.80	48	1	177.5	19.70	288	1100
104829		<0.5	2.14	1.95	<5	1	134.0	14.30	250	1110
104830		<0.5	2.53	4.87	<5	1	131.5	17.60	172	1240
104831		0.5	4.05	7.55	14	2	206	27.6	293	3550
104832		<0.5	0.70	1.59	196	3	45.9	4.39	252	334
104833		<0.5	0.56	1.14	185	3	38.6	3.59	223	274
104834		<0.5	2.41	3.65	356	3	112.0	16.75	334	1420
104835		<0.5	1.05	3.14	6	2	67.2	8.62	308	3460
104836		0.5	1.17	4.05	6	1	54.6	10.40	298	3570
104837		0.6	3.26	5.89	9	1	199.5	25.4	438	3110
104838		<0.5	0.95	3.94	<5	1	50.3	7.25	327	3960
104839		0.5	1.58	7.28	9	2	70.9	12.95	454	3870
104840		<0.5	1.30	7.32	6	1	28.4	13.30	280	9350
104841		<0.5	1.16	18.40	25	1	28.1	11.65	376	>10000
104842		0.5	0.74	3.28	<5	1	29.2	7.24	246	9040
104843		0.6	0.88	2.90	<5	1	46.6	7.10	330	5280
104844		0.7	1.30	4.30	<5	1	62.1	11.15	256	5410
104845		<0.5	0.86	0.91	<5	1	63.0	6.82	236	1770
104846		<0.5	0.84	0.88	<5	1	47.4	6.27	189	741
104847		<0.5	0.89	3.29	<5	1	40.3	7.62	147	8780
104848		0.6	1.86	4.48	24	1	116.5	12.25	240	1760
104849		<0.5	0.39	0.36	<5	1	28.3	3.55	279	469
104850		<0.5	0.71	0.68	<5	1	60.7	6.01	292	1120
104851		<0.5	1.29	0.98	5	1	98.6	9.40	321	1420
104852		0.5	1.55	2.02	6	1	92.5	10.60	267	945
104853		<0.5	1.33	1.09	5	1	97.3	9.47	313	1360
104854		<0.5	0.04	0.59	<5	1	3.1	0.29	7	36
104855		<0.5	10.00	4.46	34	4	680	62.8	79	208
104856		<0.5	2.34	0.87	6	1	115.5	15.10	98	553

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 16- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10120147

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 16 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 26- AOUT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 16- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10120147

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104811		4.20	<1	678	191.5	2.6	10	1.19	<5	14.60	10.30	2.50	24.4	13.90	45.1	3.07
104812		3.85	<1	520	189.5	5.6	10	2.05	11	11.25	7.48	1.98	23.1	12.30	19.6	2.30
104813		3.55	<1	1060	200	5.7	10	2.87	13	16.20	10.10	3.18	24.9	16.30	17.1	3.21
104814		3.72	<1	1160	172.0	6.3	10	2.95	13	12.35	7.57	2.87	24.9	13.35	17.3	2.41
104815		3.59	<1	593	162.5	3.9	10	1.75	11	11.10	7.00	1.96	22.4	11.80	16.3	2.21
104816		3.54	<1	98.2	219	0.9	10	0.35	5	7.86	4.65	1.29	20.8	11.55	22.3	1.47
104817		3.64	<1	532	175.0	7.9	10	1.98	8	9.82	5.92	1.92	23.5	11.80	15.4	1.87
104818		3.87	<1	37.9	10.2	1.1	<10	0.21	<5	3.04	2.66	0.35	36.9	2.54	162.5	0.70
104819		1.70	<1	62.3	17.8	1.1	<10	0.27	<5	4.69	4.04	0.47	34.9	3.61	166.0	1.09
104820		3.78	<1	19.3	4.9	1.8	10	0.20	<5	3.02	3.53	0.19	37.0	1.50	266	0.83
104821		3.48	<1	16.9	6.4	2.1	10	0.18	5	4.94	5.38	0.35	37.5	2.60	279	1.32
104822		3.18	<1	22.2	12.8	2.8	10	0.61	5	4.84	4.63	0.40	36.3	2.92	222	1.22
104823		4.20	<1	567	184.0	0.7	<10	5.00	<5	19.30	16.15	1.85	2.0	13.25	2.8	4.54
104824/104827		2.80	<1	175.0	181.0	2.7	10	0.54	5	12.95	9.16	1.73	31.9	12.80	27.8	2.70
104825		0.09	<1	10.9	8.3	0.6	10	0.15	5	0.49	0.34	0.08	1.3	0.51	1.7	0.09
104826		<0.02	<1	9.3	180.0	0.6	<10	147.0	17	>1000	608	25.4	42.8	703	10.9	208

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 16- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10120147

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104811		98.7	1.68	<2	23.4	82.3	11	7	21.7	149.5	16.00	7	120.5	1.2	2.38	7.70
104812		93.5	1.13	2	36.6	77.9	8	28	21.4	171.0	14.60	4	100.5	1.8	1.94	22.9
104813		98.9	1.29	2	51.4	91.9	7	32	23.4	160.5	18.90	4	182.5	2.8	2.80	20.0
104814		82.0	1.09	3	45.3	78.0	6	30	19.70	156.0	15.60	4	194.5	2.6	2.17	17.25
104815		79.1	0.97	<2	40.0	67.3	6	20	18.10	170.0	14.05	4	99.7	2.1	1.94	12.05
104816		105.0	0.74	<2	24.4	83.7	<5	13	23.8	140.5	15.40	3	37.0	0.7	1.61	8.66
104817		84.2	0.82	2	28.1	72.7	11	15	19.55	146.0	14.50	3	124.5	1.2	1.82	9.95
104818		3.3	0.95	4	2.2	8.8	<5	<5	1.46	251	2.62	32	26.7	0.1	0.44	3.78
104819		6.4	1.34	4	3.1	14.1	<5	<5	2.61	339	3.79	42	28.3	0.1	0.66	2.11
104820		1.7	1.28	6	2.6	3.7	<5	9	0.68	333	1.32	51	7.6	0.3	0.36	2.91
104821		1.8	1.74	7	5.1	5.7	<5	22	0.92	341	2.13	37	14.4	0.4	0.62	2.53
104822		4.5	1.56	4	6.6	9.5	<5	33	1.85	354	2.80	42	17.2	0.5	0.65	2.05
104823		118.0	1.72	<2	12.3	64.6	<5	24	18.00	97.8	13.25	1	176.0	1.0	2.64	7.17
104824/104827		92.5	1.77	14	17.4	77.2	5	17	20.4	148.5	14.55	12	48.6	0.7	2.19	5.72
104825		4.6	0.05	<2	0.8	2.9	<5	<5	0.83	10.0	0.58	<1	9.5	<0.1	0.07	2.56
104826		2140	63.1	<2	25.9	1905	<5	100	486	969	593	87	4.9	19.1	160.0	19.40

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 16- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10120147

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104811		0.5	1.56	2.23	15	1	77.0	10.30	186	1710
104812		0.5	1.10	3.36	23	1	57.7	7.01	134	729
104813		<0.5	1.45	4.76	20	2	84.7	8.90	176	629
104814		<0.5	1.08	5.01	18	2	64.0	6.81	139	656
104815		0.6	0.98	3.20	15	1	58.6	6.28	136	644
104816		0.5	0.63	2.34	7	1	34.7	4.36	114	893
104817		0.5	0.77	2.26	34	1	49.4	5.07	146	630
104818		<0.5	0.49	3.28	<5	1	31.7	4.34	266	6660
104819		0.5	0.77	3.36	<5	1	45.6	6.51	290	7170
104820		0.5	0.75	5.70	5	1	23.3	6.38	230	>10000
104821		0.5	1.07	5.79	6	1	43.7	9.03	317	>10000
104822		0.6	0.91	3.86	9	1	36.8	7.61	254	8610
104823		<0.5	2.40	0.65	5	1	142.5	13.85	59	110
104824/104827		<0.5	1.38	1.25	10	1	78.4	9.93	216	1140
104825		<0.5	0.03	0.68	<5	1	3.0	0.34	5	60
104826		4.5	82.3	9.97	<5	22	6670	443	41	51

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10108262

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 112 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 5- AOUT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
PUL- QC	Test concassage QC
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
104699		2.67	<1	1055	169.0	4.8	10	2.46	14	14.40	8.69	2.65	26.4	16.20	15.2	3.03
104700		1.41	<1	128.5	203	0.6	10	0.47	<5	2.41	1.61	0.67	22.6	7.45	16.9	0.45
104701		<0.02	<1	313	178.5	13.0	20	5.19	19	192.0	106.5	65.6	26.1	273	5.7	37.9
104702		0.05	<1	15.0	9.2	0.6	10	0.15	<5	0.54	0.33	0.10	1.5	0.67	1.1	0.12
104703		0.97	<1	141.0	154.5	0.6	10	0.49	<5	2.16	1.42	0.57	22.1	6.12	16.7	0.41
104704		2.70	<1	364	163.5	1.7	10	0.64	<5	11.30	7.14	1.23	23.6	13.25	11.5	2.41
104705		2.86	<1	357	171.0	3.1	10	0.56	<5	12.55	6.81	1.86	36.2	16.65	31.3	2.50
104706		1.67	<1	580	91.0	2.7	10	0.54	<5	7.33	4.13	1.12	26.2	8.63	9.8	1.45
104707		1.33	<1	1170	199.0	9.5	10	1.77	8	16.15	9.92	3.20	25.7	18.65	10.8	3.42
104708		0.81	<1	74.9	7.0	1.7	10	0.20	<5	3.14	2.35	0.35	43.4	2.44	27.5	0.75
104709		2.26	<1	133.0	5.6	0.9	10	0.29	<5	1.56	1.37	0.18	45.1	1.16	30.1	0.39
104710		2.14	<1	180.0	22.8	1.1	10	0.86	<5	6.54	5.33	0.74	29.5	4.56	2.4	1.60
104711		2.69	<1	88.7	73.2	2.5	10	0.16	<5	12.80	8.72	1.48	44.8	11.60	12.4	2.96
104712		2.42	<1	36.0	76.4	1.6	10	0.24	<5	3.82	2.72	0.54	54.8	4.58	26.8	0.84
104713		2.62	<1	43.9	28.2	1.6	10	0.26	<5	3.42	2.68	0.43	55.2	2.95	4.8	0.80
104714		2.56	<1	44.2	20.5	1.4	10	0.25	<5	3.11	2.43	0.34	58.9	2.47	4.1	0.72
104715		2.49	<1	41.9	43.0	1.3	10	0.27	<5	7.78	6.47	0.74	55.5	5.60	39.5	1.92
104716		2.53	<1	113.5	22.1	1.4	10	0.84	<5	4.84	3.72	0.46	42.0	3.69	25.1	1.16
104717		2.62	<1	87.3	47.2	1.2	10	0.42	<5	6.29	5.11	0.63	40.0	4.94	57.9	1.52
104718		2.55	<1	94.8	42.6	1.0	10	0.43	<5	5.76	4.74	0.58	39.8	4.58	54.2	1.39
104719		2.65	<1	167.0	26.5	0.9	10	0.49	<5	3.46	2.86	0.39	38.4	2.78	48.1	0.83
104720		0.55	<1	26.0	40.0	0.8	10	0.44	<5	8.48	7.07	0.71	55.7	5.55	25.0	2.14
104721		<0.02	<1	9.6	175.5	0.8	10	143.5	16	>1000	575	23.1	42.5	824	9.8	210
104722		0.36	<1	25.2	49.0	0.9	10	0.49	<5	9.26	7.69	0.76	53.3	6.48	23.7	2.35
104723		0.09	<1	12.9	7.8	<0.5	10	0.16	<5	0.54	0.37	0.08	1.8	0.56	1.1	0.12
104724		1.59	<1	92.8	16.6	1.2	10	0.34	<5	2.30	1.55	0.30	41.6	2.28	11.1	0.51
104725		1.90	<1	42.5	18.8	2.5	20	0.26	6	4.22	3.21	0.43	54.4	3.34	30.8	1.01
104726		2.28	<1	29.0	15.6	0.8	10	0.52	<5	3.06	2.34	0.36	53.4	2.65	47.0	0.71
104727		2.70	<1	20.5	16.3	1.4	10	0.51	<5	4.02	2.89	0.46	54.5	3.52	23.3	0.94
104728		2.68	<1	62.9	19.9	1.0	10	0.62	<5	4.19	3.28	0.43	55.0	3.26	35.8	1.01
104729		2.72	<1	63.6	21.9	1.0	10	0.59	<5	4.10	3.32	0.43	51.6	3.28	35.7	0.99
104730		2.80	<1	54.5	32.2	1.3	10	0.32	<5	3.42	2.75	0.42	49.3	2.91	18.9	0.83
104731		2.86	<1	199.5	19.1	1.4	10	0.50	<5	3.52	3.32	0.36	53.1	2.57	61.9	0.92
104732		2.66	<1	89.8	25.4	1.0	10	0.75	<5	5.30	4.72	0.55	50.9	3.90	47.6	1.38
104733		2.94	<1	175.0	30.3	1.1	10	0.62	<5	4.09	3.55	0.47	50.9	3.21	41.7	1.00
104734		2.87	<1	146.5	65.8	1.2	10	0.47	<5	8.68	6.88	1.03	51.2	7.48	66.2	2.03
104735		2.91	<1	160.0	87.8	3.0	10	0.42	5	12.30	9.07	1.45	44.7	10.80	61.8	2.71
104736		2.65	<1	145.5	195.0	2.9	10	0.32	<5	14.75	9.15	2.19	41.3	18.00	28.8	2.95
104737		2.43	<1	91.4	151.0	2.6	10	0.19	5	13.50	8.06	2.06	42.9	16.85	45.5	2.78
104738		2.62	<1	103.5	224	1.5	10	0.50	<5	16.30	12.15	2.00	47.7	16.10	56.5	3.59

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104699		80.4	1.15	2	49.4	78.9	13	32	21.4	141.0	15.65	5	186.5	2.8	2.37	19.30
104700		105.0	0.36	<2	9.0	69.1	10	<5	22.5	96.0	9.05	1	37.6	0.2	0.64	6.51
104701		2260	13.10	<2	39.1	1470	56	30	439	105.0	264	3	24.5	3.9	34.9	25.9
104702		5.8	0.05	<2	1.1	3.6	9	<5	1.15	9.3	0.67	<1	11.6	0.1	0.09	2.45
104703		79.8	0.35	2	8.8	54.9	9	<5	17.80	98.9	7.30	1	37.6	0.2	0.55	5.29
104704		82.8	0.94	2	18.9	69.5	9	29	19.90	104.0	13.05	3	75.6	1.1	1.91	8.48
104705		80.9	1.37	16	11.6	85.7	9	13	22.6	126.5	16.80	11	72.9	0.4	2.24	1.76
104706		45.4	1.04	3	11.7	42.9	10	<5	11.50	124.0	8.62	8	107.0	0.3	1.25	0.50
104707		93.1	1.26	<2	25.3	94.0	12	29	25.5	85.1	18.05	4	280	1.4	2.72	11.05
104708		2.5	0.84	14	2.7	6.7	8	<5	1.34	115.0	2.11	16	16.7	0.1	0.46	0.05
104709		2.6	0.42	<2	0.8	3.7	8	<5	0.85	96.3	1.03	11	24.2	0.1	0.22	0.20
104710		8.9	1.40	<2	5.8	14.7	9	6	3.50	80.6	4.18	4	134.5	0.4	0.93	6.00
104711		35.3	1.42	11	3.8	39.9	10	<5	9.87	148.0	9.48	10	72.7	0.2	1.86	1.24
104712		46.7	0.72	7	1.7	27.4	10	<5	8.42	118.0	4.35	24	8.1	0.1	0.60	1.94
104713		14.1	0.67	91	2.3	12.9	9	<5	3.53	120.0	2.68	17	17.1	0.1	0.50	2.48
104714		9.6	0.55	10	1.7	9.7	10	<5	2.62	131.0	2.19	15	12.0	0.1	0.43	1.89
104715		19.7	1.18	93	3.5	20.7	9	7	5.49	144.0	4.78	19	20.7	0.2	1.03	3.30
104716		9.5	0.62	6	12.8	12.2	9	<5	2.99	182.0	2.99	13	24.2	1.2	0.68	1.34
104717		22.1	1.04	<2	5.5	21.0	9	<5	5.91	154.0	4.50	21	13.9	0.6	0.87	2.68
104718		19.5	1.04	<2	4.5	19.2	9	<5	5.38	148.0	4.17	21	9.3	0.5	0.80	2.89
104719		12.1	0.70	<2	7.5	11.8	9	15	3.27	183.5	2.61	15	7.9	1.0	0.49	1.93
104720		18.2	1.31	14	2.5	19.4	8	<5	5.11	205	4.48	11	14.3	0.1	1.10	2.50
104721		2060	62.6	<2	26.6	1815	9	113	499	826	552	90	5.3	20.8	157.5	19.10
104722		23.2	1.36	12	2.8	22.9	9	<5	6.32	203	5.35	11	15.3	0.1	1.23	2.70
104723		4.8	0.06	<2	1.0	2.9	10	<5	0.88	10.5	0.51	1	11.7	0.1	0.10	2.19
104724		7.0	0.42	6	13.0	9.6	9	<5	2.34	132.5	2.13	10	15.6	1.8	0.36	0.52
104725		8.6	0.64	11	2.1	10.2	15	33	2.56	143.5	2.68	21	32.3	0.3	0.57	1.37
104726		6.9	0.71	15	0.8	8.9	9	<5	2.19	186.5	2.25	29	22.6	0.2	0.44	0.61
104727		6.8	0.64	99	1.4	11.2	10	<5	2.50	188.0	2.95	18	32.1	0.1	0.61	0.38
104728		9.1	0.78	<2	2.0	11.4	9	<5	2.75	202	2.87	24	15.4	0.2	0.60	0.61
104729		10.2	0.83	6	3.7	11.4	10	<5	2.89	180.5	2.75	21	11.6	0.3	0.57	0.96
104730		16.0	0.67	9	3.8	13.3	10	<5	3.86	152.5	2.79	14	8.1	0.3	0.49	1.56
104731		9.1	0.93	3	5.8	9.8	10	<5	2.47	146.0	2.27	23	19.9	0.6	0.46	0.57
104732		11.8	1.14	2	12.0	14.0	9	<5	3.46	153.0	3.35	19	20.4	0.8	0.71	0.71
104733		15.2	0.96	6	7.7	14.4	10	<5	3.86	178.0	3.05	23	15.2	0.6	0.56	0.91
104734		30.6	1.68	4	14.4	32.0	10	<5	8.60	148.5	6.98	19	44.8	1.4	1.25	2.67
104735		37.1	2.22	16	14.9	48.0	11	7	11.60	160.5	10.75	13	75.5	1.2	1.89	1.46
104736		88.1	1.73	7	11.6	98.5	12	5	24.9	191.0	19.00	17	92.8	0.8	2.52	0.63
104737		61.8	1.65	8	6.0	86.2	10	143	20.4	217	18.45	30	78.6	0.2	2.38	1.03
104738		122.0	2.90	19	4.5	89.2	9	5	25.0	212	17.05	71	42.3	0.4	2.53	15.35

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104699		<0.5	1.13	4.50	16	2	76.5	7.75	168	590
104700		<0.5	0.22	1.42	7	1	9.7	1.91	59	716
104701		0.6	13.05	6.25	44	4	952	85.5	54	192
104702		<0.5	0.04	0.77	<5	1	3.1	0.31	6	36
104703		<0.5	0.22	1.38	8	1	8.7	1.85	63	711
104704		0.5	0.93	1.52	9	1	61.0	6.31	128	482
104705		<0.5	0.86	1.87	7	1	57.0	6.93	332	1350
104706		<0.5	0.59	0.61	9	1	33.4	4.89	209	423
104707		<0.5	1.29	2.46	68	2	87.7	8.44	197	463
104708		<0.5	0.38	0.12	<5	1	28.8	3.68	183	1220
104709		<0.5	0.23	0.60	<5	1	11.6	1.97	86	1510
104710		<0.5	0.91	1.87	5	1	42.0	7.49	90	63
104711		<0.5	1.13	0.27	5	1	133.5	8.15	323	490
104712		<0.5	0.44	0.32	9	1	17.9	3.88	136	939
104713		<0.5	0.43	0.14	7	1	20.1	3.62	143	109
104714		<0.5	0.37	0.18	<5	1	20.3	3.06	108	108
104715		<0.5	1.01	0.66	<5	1	57.2	7.20	116	2010
104716		0.5	0.52	0.64	7	1	41.7	3.76	171	946
104717		0.5	0.79	1.08	5	1	41.7	6.12	126	2170
104718		0.5	0.77	1.26	<5	1	32.5	5.97	112	2120
104719		0.5	0.47	0.83	<5	1	18.2	3.70	131	1925
104720		0.6	1.08	0.43	<5	1	67.1	7.78	153	925
104721		4.6	73.5	11.20	<5	23	6610	436	45	52
104722		0.6	1.12	0.46	<5	1	73.3	8.08	155	867
104723		<0.5	0.05	0.71	<5	1	3.6	0.33	9	39
104724		<0.5	0.22	1.53	6	1	14.8	1.98	96	367
104725		<0.5	0.44	0.24	13	1	38.8	3.31	165	1000
104726		0.5	0.37	0.18	<5	1	24.3	3.21	106	1605
104727		<0.5	0.40	0.07	6	1	34.0	3.26	179	788
104728		0.5	0.50	0.13	<5	1	34.6	4.22	144	1140
104729		0.5	0.52	0.22	<5	1	29.6	4.37	132	1330
104730		<0.5	0.44	0.23	<5	1	17.6	3.69	149	655
104731		<0.5	0.55	0.81	5	1	28.3	4.77	190	2900
104732		0.5	0.76	1.14	<5	1	44.1	6.10	129	2130
104733		0.5	0.58	0.58	5	1	26.2	5.03	98	1645
104734		0.5	1.08	1.29	<5	1	54.1	9.12	142	2970
104735		<0.5	1.39	1.82	10	1	88.9	11.50	340	2510
104736		0.5	1.21	0.61	10	1	111.0	9.71	327	1295
104737		0.5	1.07	0.43	6	1	116.5	8.65	423	1980
104738		0.6	1.88	1.73	<5	2	117.0	15.70	258	2030

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104739		2.75	<1	113.5	243	1.6	10	0.46	<5	14.80	9.41	2.25	41.7	18.80	39.9	2.98
104740		1.56	<1	120.5	458	2.9	10	0.40	<5	22.7	14.55	3.33	47.5	28.7	20.9	4.69
104741		1.10	<1	122.5	396	2.9	10	0.50	<5	20.8	13.40	3.07	48.7	25.4	24.8	4.38
104742		<0.02	<1	9.3	173.0	0.8	10	139.0	16	>1000	579	22.6	42.2	779	9.8	204
104743		0.69	<1	590	31.5	25.8	530	2.63	17	2.69	1.64	0.81	9.0	3.21	1.7	0.55
104744		2.78	<1	128.0	186.0	1.1	10	0.45	<5	11.35	8.09	1.36	50.9	12.00	56.9	2.51
104745		2.88	<1	60.6	160.5	1.3	10	0.31	<5	12.45	8.40	1.56	40.6	13.75	75.0	2.60
104746		2.78	<1	20.9	15.8	0.8	10	0.46	5	4.47	4.90	0.30	29.8	2.50	196.0	1.20
104747		2.67	<1	15.4	16.6	1.1	10	0.25	<5	6.51	5.66	0.49	39.8	3.94	158.5	1.59
104748		2.64	<1	88.5	243	1.0	10	0.33	<5	9.90	7.42	1.34	35.7	13.30	73.1	2.20
104749		2.54	<1	66.9	117.5	2.2	10	0.48	<5	9.32	6.38	1.27	36.9	10.55	100.5	1.99
104750		2.82	<1	215	372	23.1	30	28.2	15	19.80	12.75	3.28	32.7	24.1	48.6	4.13
104751		2.08	<1	190.0	442	2.3	10	0.21	6	14.00	7.90	2.69	31.6	23.0	7.2	2.66
104752		2.47	<1	232	284	1.5	10	0.31	<5	8.02	4.54	1.37	27.1	13.65	20.9	1.50
104753		0.88	<1	500	138.0	1.6	10	0.60	<5	15.85	9.91	1.91	23.5	15.40	16.4	3.25
104754		2.58	<1	217	225	1.6	10	0.72	<5	11.95	7.79	1.62	23.0	13.80	16.0	2.45
104755		1.89	<1	247	465	2.0	10	0.73	<5	20.9	14.15	3.30	38.9	24.2	35.2	4.46
104756		2.64	<1	284	262	1.6	10	0.54	<5	10.85	7.06	1.69	22.8	13.75	13.8	2.21
104757		2.46	<1	171.0	42.3	0.9	10	1.19	<5	4.21	3.84	0.53	46.8	3.46	45.0	1.01
104758		2.45	<1	199.0	122.5	1.2	10	0.53	<5	10.60	8.13	1.28	38.4	9.48	22.2	2.46
104759		2.75	<1	117.5	276	1.2	10	0.51	<5	6.54	4.15	1.10	73.9	9.93	17.1	1.32
104760		2.16	<1	374	384	1.9	10	1.45	<5	29.3	18.80	3.67	25.9	28.8	43.3	6.07
104761		2.60	<1	541	168.5	2.7	10	1.71	<5	9.28	6.30	1.57	23.5	10.60	13.4	1.94
104762		2.85	<1	117.5	37.3	1.9	10	0.01	<5	4.93	3.46	0.67	32.7	5.02	9.5	1.04
104763		2.61	<1	683	147.5	1.9	10	0.47	<5	13.60	8.93	2.20	31.7	13.30	22.0	2.87
104764		2.61	<1	326	232	1.9	10	0.48	6	17.20	11.85	2.18	36.1	18.10	21.7	3.67
104765		2.69	<1	318	195.5	1.9	10	0.57	<5	16.65	11.40	2.09	39.1	16.45	18.9	3.57
104766		<0.02	<1	10.9	15.4	0.9	<10	15.10	<5	48.5	33.5	1.01	29.2	24.7	7.4	10.60
104767		1.58	<1	237	260	2.7	10	0.33	7	20.8	13.25	2.92	38.5	22.0	23.8	4.22
104768		0.78	<1	256	259	2.9	10	0.31	8	21.4	13.35	2.94	40.5	22.5	24.5	4.31
104769		0.07	<1	11.3	9.0	<0.5	10	0.12	<5	0.53	0.32	0.09	1.5	0.52	1.1	0.10
104770		2.59	<1	255	166.5	2.0	10	0.13	<5	12.00	7.38	1.68	35.7	13.35	14.1	2.46
104771		2.74	<1	383	118.0	2.5	<10	0.31	6	11.50	6.33	1.63	32.6	13.55	19.3	2.24
104772		2.58	<1	1990	181.5	5.3	<10	2.23	5	17.25	10.75	4.39	26.3	17.80	36.5	3.51
104773		1.09	<1	615	42.8	3.0	<10	0.46	<5	11.00	6.45	1.44	21.2	10.30	20.9	2.20
104774		2.59	<1	176.0	195.0	3.5	10	1.53	5	16.40	9.42	1.84	22.5	17.10	21.3	3.27
104775		2.72	<1	559	201	2.9	10	0.82	5	14.85	8.61	1.96	27.8	16.75	15.3	3.01
104776		2.63	<1	510	197.0	1.8	10	1.03	<5	11.95	7.07	1.30	23.2	14.45	16.7	2.44
104777		2.65	<1	791	174.5	2.5	10	0.75	<5	9.47	5.52	1.23	22.7	11.30	16.1	1.91
104778		2.83	<1	954	249	3.9	10	0.99	<5	16.80	10.05	2.09	28.9	19.25	17.7	3.42

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104739		117.0	2.18	9	10.5	111.5	9	44	30.0	225	20.7	29	66.3	0.3	2.61	0.55
104740		269	2.21	20	11.5	183.5	9	51	52.1	165.0	31.0	34	83.9	0.8	4.03	6.43
104741		235	2.26	20	12.2	156.5	10	69	45.4	167.5	26.9	37	77.7	1.0	3.57	6.01
104742		2020	62.2	<2	25.6	1845	9	112	474	821	565	87	5.4	22.2	157.0	19.20
104743		15.0	0.19	<2	3.0	16.0	173	9	3.88	58.6	3.44	1	319	0.2	0.48	1.98
104744		108.0	1.85	18	6.8	70.3	10	431	20.4	266	12.25	31	42.3	0.3	1.80	2.36
104745		79.5	1.84	11	6.2	73.3	8	67	19.30	292	14.15	33	45.5	0.3	1.97	1.10
104746		8.1	1.61	<2	0.8	8.1	9	26	1.95	316	2.12	86	8.1	0.8	0.54	4.48
104747		8.6	1.63	2	2.6	9.7	8	9	2.19	321	3.10	62	18.4	3.9	0.83	12.30
104748		133.0	1.97	19	5.5	91.1	9	27	27.2	248	14.30	26	33.4	0.1	1.76	4.43
104749		60.9	1.63	8	5.0	57.9	11	8	14.25	257	11.25	41	55.9	0.3	1.60	1.06
104750		232	2.07	2	10.1	141.5	30	54	40.9	385	25.5	22	201	0.7	3.39	22.7
104751		272	1.67	2	9.0	170.0	10	8	49.8	123.0	26.3	19	83.9	0.4	2.80	7.92
104752		153.0	0.90	2	8.4	107.5	9	5	31.6	116.5	16.55	8	55.9	0.3	1.63	4.96
104753		74.7	2.27	<2	14.3	63.7	9	11	16.60	141.5	15.05	10	107.5	0.7	2.50	7.54
104754		114.0	1.03	<2	21.6	88.9	9	8	25.7	147.5	15.45	4	69.6	1.3	2.01	10.50
104755		265	1.74	8	33.6	168.5	10	6	50.8	140.5	27.3	10	62.6	3.2	3.54	11.95
104756		139.5	0.98	<2	22.5	98.4	9	10	29.0	137.5	15.95	3	76.6	1.4	1.91	10.00
104757		22.8	0.91	<2	16.6	16.9	10	<5	4.77	130.0	3.52	10	38.8	1.1	0.58	1.80
104758		61.0	1.39	<2	17.3	50.8	9	5	14.05	148.0	9.72	9	46.3	1.0	1.57	5.00
104759		181.0	0.56	<2	9.5	79.6	9	16	27.0	135.0	10.45	6	51.1	0.6	1.20	55.2
104760		206	2.44	7	33.3	158.5	10	17	45.0	158.5	30.7	10	96.0	2.6	4.61	37.6
104761		84.5	0.96	5	24.1	67.1	10	17	19.25	167.5	12.10	5	146.0	1.8	1.59	15.00
104762		14.5	1.42	59	7.7	22.3	9	<5	5.35	84.1	5.23	7	37.4	0.1	0.79	1.03
104763		71.8	1.55	2	23.2	66.7	10	9	17.70	143.0	13.85	8	97.4	1.3	2.10	7.40
104764		107.0	2.10	3	27.5	104.5	9	22	28.2	171.5	20.2	8	62.9	1.7	2.80	11.15
104765		90.7	1.95	4	26.0	89.5	9	16	24.3	164.0	17.75	8	65.9	1.5	2.64	6.61
104766		15.5	5.05	<2	43.2	20.8	8	131	4.56	518	12.30	13	1.6	6.2	6.26	42.1
104767		120.0	2.13	3	29.1	124.0	9	6	32.2	137.0	23.9	8	51.8	1.8	3.35	4.56
104768		120.0	2.04	3	30.0	128.5	10	7	33.1	141.0	25.5	9	51.0	2.0	3.48	4.49
104769		5.1	0.05	<2	0.8	3.3	10	<5	0.93	9.1	0.54	<1	11.0	0.1	0.08	2.57
104770		77.3	1.28	3	11.4	77.5	8	<5	20.6	145.5	14.90	6	48.3	0.5	2.02	4.08
104771		45.7	1.34	10	14.9	71.2	<5	6	16.35	131.0	15.50	8	78.4	0.6	2.12	1.29
104772		83.5	1.59	4	23.6	92.0	<5	26	22.7	163.5	19.25	5	306	1.2	2.93	6.98
104773		15.3	2.00	19	20.3	35.7	<5	9	6.95	149.0	11.00	8	108.0	0.7	1.87	1.07
104774		92.5	1.18	<2	38.6	85.1	5	12	23.1	164.0	18.30	5	52.3	2.0	2.86	7.89
104775		95.3	1.16	<2	28.3	95.5	<5	12	24.1	130.5	18.90	4	108.0	1.5	2.70	7.22
104776		98.7	0.89	<2	17.9	83.7	<5	14	22.5	139.5	15.25	3	113.5	1.3	2.17	9.09
104777		90.5	0.68	<2	20.1	69.7	<5	22	18.90	119.5	11.85	2	250	2.0	1.69	10.05
104778		124.5	1.28	<2	33.4	110.5	5	24	28.7	155.0	20.7	4	253	2.5	2.93	14.10

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104739		0.6	1.35	0.24	<5	1	105.0	11.75	350	1575
104740		0.5	1.90	0.79	13	1	143.0	13.20	339	696
104741		0.5	1.83	1.31	15	1	133.5	13.25	343	870
104742		4.0	74.1	10.75	<5	22	6600	435	43	56
104743		<0.5	0.21	0.51	81	3	16.2	1.37	69	65
104744		0.7	1.17	1.07	<5	1	93.9	9.63	310	2300
104745		0.6	1.21	1.15	<5	1	92.4	9.75	346	3030
104746		0.5	0.92	6.60	<5	1	33.7	8.12	111	9470
104747		<0.5	0.93	5.57	<5	1	57.9	8.26	176	7050
104748		0.6	1.10	1.84	<5	1	81.9	9.70	271	2980
104749		0.6	0.96	1.84	7	1	83.0	8.27	239	3920
104750		2.8	1.74	3.00	92	1	131.5	12.55	281	1915
104751		0.5	1.02	0.43	6	1	67.9	8.26	193	201
104752		<0.5	0.57	1.61	5	1	32.2	4.52	211	952
104753		0.5	1.43	0.70	<5	1	75.7	12.10	227	665
104754		0.6	1.03	1.86	14	1	66.5	6.71	124	672
104755		0.5	1.82	4.62	13	1	126.0	11.90	145	1445
104756		0.5	0.95	2.01	14	1	60.5	6.64	112	583
104757		<0.5	0.66	1.67	<5	1	34.0	5.13	152	2050
104758		0.5	1.19	1.62	7	1	83.2	8.56	156	932
104759		0.5	0.53	2.53	7	1	45.9	3.52	211	972
104760		0.7	2.47	7.10	20	2	152.5	16.55	197	1890
104761		0.7	0.86	3.48	21	3	55.6	6.09	60	480
104762		<0.5	0.58	0.49	<5	1	31.1	5.97	421	383
104763		0.5	1.26	2.28	8	1	81.5	9.08	210	878
104764		0.6	1.67	2.61	<5	1	99.6	12.35	198	840
104765		0.6	1.63	1.87	5	1	95.7	12.25	190	781
104766		2.5	4.64	7.85	<5	5	431	31.9	55	96
104767		0.5	1.83	1.71	6	1	104.0	13.00	207	983
104768		0.5	1.79	1.62	6	1	105.5	12.60	209	1015
104769		<0.5	0.05	0.70	<5	1	3.0	0.31	6	36
104770		0.5	0.99	1.24	<5	1	74.1	7.08	196	630
104771		<0.5	0.97	1.38	6	1	53.0	7.12	255	794
104772		0.6	1.62	2.18	15	1	92.6	10.35	255	1480
104773		0.5	1.11	1.13	17	1	55.3	9.15	255	933
104774		0.6	1.40	2.65	21	1	88.2	8.45	199	863
104775		0.5	1.28	1.92	16	1	79.9	7.87	162	677
104776		0.5	1.04	2.30	11	1	62.7	6.20	95	641
104777		<0.5	0.80	3.39	15	1	50.8	4.96	53	596
104778		0.6	1.50	4.43	27	2	93.0	9.38	77	710

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
104779		2.62	<1	471	184.0	2.2	10	0.71	<5	12.40	7.59	1.42	25.5	14.20	15.7	2.51
104780		1.57	<1	466	167.0	3.8	10	1.18	7	11.30	7.16	1.49	27.5	13.20	12.7	2.36
104781		2.69	<1	533	181.5	3.7	10	1.04	5	17.55	11.75	2.47	32.7	17.30	24.9	3.76
104782		2.61	<1	966	157.0	6.1	10	1.52	7	11.80	7.26	2.40	26.1	14.10	15.5	2.41
104783		2.69	<1	1610	124.5	7.2	<10	2.22	7	10.20	5.94	3.27	25.7	11.75	9.1	2.05
104784		2.72	<1	2400	70.7	3.4	<10	0.75	<5	5.89	3.35	3.82	23.1	7.11	4.7	1.15
104785		1.41	<1	73.0	45.7	2.4	10	0.10	<5	3.24	2.02	0.83	3.9	4.02	1.9	0.67
104786		<0.02	<1	1120	>10000	2.9	<10	0.29	<5	>1000	400	>1000	484	>1000	9.6	160.5
104787		0.77	<1	1275	157.0	6.9	30	1.52	<5	8.51	5.32	2.54	19.8	11.25	8.2	1.72
104788		0.06	<1	18.9	10.2	0.8	10	0.14	<5	0.55	0.34	0.13	1.7	0.67	1.1	0.11
104789		0.76	<1	1150	128.5	7.5	30	1.37	6	9.29	5.80	2.19	19.1	10.30	7.6	1.92
104790		2.84	<1	1355	89.8	2.3	20	2.08	<5	3.92	2.47	1.18	15.5	5.27	9.3	0.81
104791		2.75	<1	875	56.7	7.2	40	4.60	<5	3.78	2.42	1.23	13.1	4.47	8.5	0.78
104792		3.01	<1	1030	61.2	3.2	90	2.26	<5	2.39	1.55	1.13	15.2	3.53	8.1	0.50
104793		2.72	<1	944	17.6	1.9	50	1.34	<5	0.50	0.33	0.33	9.3	0.82	15.1	0.10
104794		1.22	<1	1385	7.1	1.1	10	1.23	<5	0.31	0.19	0.25	14.3	0.45	0.7	0.07
104795		2.65	<1	857	132.5	11.3	10	3.07	<5	5.61	3.49	1.62	21.4	7.76	9.5	1.13
104796		2.61	<1	897	88.0	8.2	10	2.33	<5	4.21	2.63	1.14	19.5	5.33	5.1	0.86
104797		1.54	<1	592	31.4	4.5	10	2.98	<5	2.08	1.27	0.53	18.7	2.35	3.3	0.44
104798		2.31	<1	1035	136.0	4.6	10	2.58	19	3.03	1.21	1.13	15.6	6.43	5.3	0.48
104799		2.53	<1	907	106.0	6.0	10	2.56	16	3.38	1.92	1.00	17.5	5.40	5.5	0.66
104800		2.83	<1	724	97.7	7.9	20	1.83	11	3.61	2.10	0.94	17.7	5.26	5.7	0.72
104801		2.97	<1	957	105.0	7.8	10	2.72	6	3.91	2.02	1.33	19.9	6.28	5.0	0.71
104802		2.85	<1	936	85.1	13.7	20	2.39	56	2.96	1.63	1.29	19.7	4.82	4.2	0.55
104803		2.54	<1	1525	4.0	0.9	10	1.99	<5	0.46	0.35	0.28	15.9	0.37	0.4	0.10
104804		2.05	<1	1620	5.6	2.3	10	3.03	<5	0.86	0.71	0.28	17.2	0.61	0.7	0.21
104805		2.71	<1	843	89.0	11.6	80	3.30	18	3.04	1.69	1.20	20.1	4.97	5.9	0.56
104806		1.37	<1	759	95.2	6.7	10	1.76	13	2.97	1.72	0.90	17.8	4.95	7.1	0.56
104807		1.05	<1	776	91.4	6.7	10	1.64	16	3.05	1.71	0.95	16.9	4.36	5.7	0.56
104808		<0.02	<1	11.5	17.1	1.0	<10	15.80	<5	53.8	36.5	1.17	29.9	27.3	7.7	11.95
104809		0.06	<1	12.1	7.5	<0.5	<10	0.14	<5	0.45	0.28	0.08	1.3	0.47	1.0	0.09
104810		2.48	<1	821	87.1	8.6	20	2.31	8	2.91	1.58	1.15	17.8	4.55	5.3	0.55

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104779		92.2	1.10	<2	24.7	80.4	<5	16	21.3	124.0	14.80	3	94.1	1.5	2.18	9.97
104780		81.7	1.09	4	21.0	75.3	<5	23	19.35	144.0	13.90	4	94.8	1.2	2.05	8.81
104781		86.2	2.07	9	37.0	89.6	<5	16	22.2	171.0	18.30	9	115.0	1.8	2.92	10.05
104782		72.8	1.08	2	20.9	77.4	<5	27	18.85	105.0	15.35	3	198.5	1.1	2.14	8.59
104783		58.8	0.85	<2	20.3	64.0	<5	19	15.20	120.0	12.45	3	276	1.5	1.81	5.13
104784		32.3	0.53	<2	10.1	37.1	<5	13	8.71	67.5	7.42	1	238	0.5	1.08	3.73
104785		23.4	0.26	<2	3.8	20.3	<5	<5	5.23	1.5	4.00	1	94.4	0.3	0.60	3.64
104786		>10000	15.85	2	296	>10000	<5	24	>1000	22.3	>1000	2	7440	16.1	563	>1000
104787		81.9	0.85	<2	18.2	73.7	10	23	19.65	83.2	13.15	2	434	1.1	1.61	19.80
104788		5.4	0.06	<2	1.2	3.9	<5	<5	1.09	10.1	0.64	<1	10.8	0.1	0.11	2.68
104789		68.0	0.87	<2	16.6	60.2	10	22	16.10	79.7	10.90	2	435	1.0	1.59	13.35
104790		47.1	0.43	<2	14.3	36.1	5	13	9.99	118.5	6.06	2	211	1.0	0.74	13.15
104791		29.1	0.40	<2	9.3	26.9	10	8	6.89	117.0	4.94	1	81.6	0.6	0.68	7.85
104792		31.8	0.28	<2	7.4	24.6	8	19	6.66	117.5	4.07	1	257	0.4	0.49	6.76
104793		8.9	0.11	<2	8.3	6.8	6	24	1.90	95.3	1.05	1	240	0.6	0.11	2.42
104794		3.5	0.02	<2	1.1	3.0	<5	21	0.80	126.0	0.50	<1	474	0.1	0.07	1.14
104795		66.1	0.49	<2	20.9	53.1	9	17	14.45	142.5	8.86	2	454	2.0	1.06	16.80
104796		44.3	0.36	2	14.8	35.0	6	18	9.49	136.0	5.97	2	463	1.7	0.76	11.55
104797		15.5	0.21	<2	5.0	13.4	<5	17	3.47	100.5	2.65	1	410	0.5	0.37	5.67
104798		70.0	0.11	<2	4.7	49.2	<5	19	14.45	163.0	7.68	1	374	0.2	0.75	29.6
104799		52.8	0.25	<2	11.8	39.4	<5	19	11.20	156.5	6.33	1	393	1.1	0.71	18.90
104800		48.3	0.32	<2	15.3	37.4	17	16	10.45	156.5	6.19	2	345	1.4	0.70	17.20
104801		52.0	0.22	<2	13.0	42.0	6	17	11.55	141.0	7.17	1	454	1.3	0.83	16.85
104802		42.2	0.23	<2	11.4	35.2	9	15	9.57	123.0	5.84	1	716	0.8	0.60	9.06
104803		2.1	0.06	<2	1.1	1.9	<5	26	0.46	155.0	0.42	<1	485	0.1	0.07	0.73
104804		2.9	0.15	<2	2.6	2.4	<5	29	0.62	158.5	0.58	<1	510	0.3	0.12	1.08
104805		44.1	0.25	<2	11.5	36.2	25	14	9.58	147.5	5.77	1	524	0.8	0.63	10.65
104806		46.4	0.27	<2	12.9	35.5	5	16	10.10	147.0	5.85	1	383	0.9	0.62	15.00
104807		45.9	0.26	<2	12.9	35.9	<5	21	10.35	135.0	5.80	2	402	0.8	0.58	15.55
104808		16.4	5.52	<2	49.5	22.4	<5	139	4.86	528	13.60	16	1.6	6.1	7.28	43.6
104809		4.2	0.04	<2	0.9	2.8	<5	<5	0.79	9.4	0.49	<1	10.8	0.1	0.07	2.14
104810		44.1	0.24	<2	11.3	35.1	7	16	10.00	114.5	5.56	2	501	0.7	0.58	10.90

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
27- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108262

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104779		0.5	1.18	2.08	13	1	68.6	7.54	110	599
104780		0.5	1.10	2.09	24	1	64.6	7.15	159	490
104781		0.6	1.89	3.55	14	1	115.0	13.05	287	972
104782		<0.5	1.08	2.72	40	1	64.3	7.11	177	598
104783		<0.5	0.89	1.73	32	1	56.5	5.72	165	370
104784		<0.5	0.51	1.08	9	1	31.2	3.24	115	188
104785		<0.5	0.28	1.53	12	1	23.9	1.64	47	65
104786		<0.5	20.7	204	401	3	2760	132.0	176	476
104787		<0.5	0.84	3.93	81	2	52.4	5.38	63	308
104788		<0.5	0.07	0.70	<5	1	3.4	0.35	5	36
104789		<0.5	0.91	3.96	74	2	57.0	5.71	58	288
104790		0.5	0.39	2.23	16	2	22.9	2.58	22	367
104791		<0.5	0.38	3.10	57	2	22.4	2.47	68	316
104792		<0.5	0.24	1.06	11	1	14.2	1.68	26	341
104793		<0.5	0.07	1.29	53	1	2.6	0.53	20	483
104794		0.5	0.03	0.42	6	1	1.8	0.18	10	26
104795		0.6	0.52	5.58	83	1	32.9	3.56	78	353
104796		0.5	0.41	3.62	60	1	24.5	2.53	60	185
104797		<0.5	0.21	5.61	31	1	11.9	1.39	39	109
104798		0.7	0.14	6.01	29	1	12.9	0.82	35	163
104799		0.7	0.29	5.97	39	1	19.2	1.80	53	190
104800		0.7	0.34	6.58	52	1	20.6	2.18	52	189
104801		0.6	0.27	4.13	55	1	19.8	1.59	55	173
104802		0.6	0.25	3.26	89	1	15.7	1.52	72	156
104803		0.6	0.06	1.58	6	1	3.0	0.42	8	11
104804		0.7	0.13	6.52	16	1	5.9	0.94	21	18
104805		0.6	0.25	4.93	73	1	16.1	1.62	59	213
104806		0.6	0.27	5.43	48	1	16.3	1.73	54	241
104807		0.6	0.24	5.19	46	1	16.5	1.64	55	209
104808		2.8	5.63	8.82	<5	5	476	34.9	60	101
104809		<0.5	0.04	0.68	<5	1	2.7	0.28	<5	33
104810		0.5	0.23	3.63	61	1	15.1	1.55	52	192

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10108261

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 113 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 5- AOUT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
PUL- QC	Test concassage QC
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104586		2.94	<1	211	133.5	1.5	<10	0.10	<5	13.00	8.61	1.76	39.3	12.00	38.0	2.80
104587		2.95	<1	687	477	2.5	<10	0.34	<5	44.3	28.8	6.23	33.8	39.1	59.8	9.55
104588		3.08	<1	207	150.5	1.9	<10	0.19	<5	14.20	8.75	2.19	36.2	14.10	12.3	3.04
104589		2.71	<1	151.0	237	2.1	<10	0.22	<5	22.3	15.55	2.97	38.9	19.75	35.7	4.94
104590		3.27	<1	178.0	138.0	3.2	<10	0.33	<5	17.25	12.10	2.31	43.8	14.25	79.0	3.76
104591		2.86	<1	352	155.0	6.3	10	1.84	10	19.15	12.80	2.76	32.6	16.65	45.6	4.14
104592		2.86	<1	522	20.8	2.2	<10	1.28	5	8.91	5.70	1.32	24.3	6.47	22.7	1.90
104593		2.95	<1	674	20.6	2.0	<10	1.17	<5	10.55	6.33	1.53	23.4	7.94	4.8	2.20
104594		2.84	<1	475	8.4	1.2	<10	1.37	<5	3.92	2.51	0.85	24.8	2.84	6.8	0.86
104595		2.78	<1	376	6.5	1.3	<10	1.00	<5	4.15	2.57	0.73	26.7	2.89	3.1	0.85
104596		2.88	<1	360	868	2.0	<10	1.22	<5	38.4	21.2	6.14	29.9	43.1	2.7	7.77
104597		2.01	<1	309	48.8	1.8	<10	0.56	<5	8.19	4.98	1.14	32.1	6.60	20.4	1.70
104598		1.09	<1	179.0	209	3.3	<10	0.17	<5	38.5	23.9	5.08	20.9	30.7	60.3	8.11
104599		2.92	<1	320	167.5	1.8	<10	0.32	<5	14.80	9.58	2.13	37.8	14.00	37.4	3.17
104600		3.12	<1	330	84.0	1.9	<10	0.70	<5	9.07	6.05	1.42	41.3	8.09	32.4	1.96
104601		1.50	<1	262	45.3	1.4	<10	0.20	<5	6.01	4.26	0.82	50.4	5.34	57.1	1.32
104602		3.33	<1	218	42.4	1.7	<10	0.81	<5	8.26	5.54	1.11	53.3	7.05	54.6	1.76
104603		3.38	<1	203	118.5	1.7	<10	0.45	<5	12.10	8.47	1.73	44.0	11.45	34.4	2.62
104604		2.99	<1	325	98.8	1.7	<10	0.55	<5	13.40	8.10	1.63	38.4	11.75	4.2	2.75
104605		3.16	<1	324	717	2.2	<10	0.61	6	32.7	19.25	5.03	38.5	39.7	14.9	6.47
104606		<0.02	<1	318	173.0	12.9	20	5.05	20	184.0	100.0	66.3	26.1	247	6.1	34.6
104607		<0.02	<1	327	121.0	2.3	10	1.40	<5	19.40	15.00	2.24	35.3	14.40	10.6	4.44
104608		1.59	<1	347	188.5	3.3	<10	0.77	5	19.80	11.80	2.38	34.2	18.10	4.3	4.08
104609		0.08	<1	11.4	8.1	<0.5	<10	0.09	<5	0.51	0.31	0.10	2.1	0.54	1.1	0.10
104610		1.31	<1	355	223	2.7	<10	0.84	5	20.9	12.15	2.62	34.1	19.85	4.2	4.26
104611		3.07	<1	303	194.0	1.7	<10	0.41	<5	22.7	14.00	2.60	39.7	19.70	8.4	4.80
104612		3.24	<1	171.5	294	2.0	20	0.22	<5	33.2	20.9	3.68	45.3	29.8	11.1	7.31
104613		3.06	<1	270	414	2.5	<10	0.30	<5	30.4	21.4	3.93	40.6	29.4	36.9	6.69
104614		2.90	<1	326	551	1.5	<10	0.52	<5	31.5	20.4	4.46	41.8	33.4	22.6	6.45
104615		2.96	<1	203	212	1.5	<10	0.69	<5	18.75	13.05	2.42	45.1	17.40	26.4	4.10
104616		3.08	<1	268	225	3.4	10	0.53	<5	23.1	16.35	2.81	39.2	20.4	52.4	4.92
104617		3.26	<1	305	300	3.5	<10	0.40	<5	31.0	20.3	4.01	35.0	29.0	51.7	6.38
104618		3.06	<1	485	188.5	2.8	<10	0.80	6	17.70	11.10	2.51	34.4	17.60	45.0	3.60
104619		3.13	<1	311	261	1.9	<10	1.41	<5	20.3	12.85	2.76	41.9	20.0	8.4	4.18
104620		3.05	<1	310	320	2.2	<10	0.95	8	28.6	17.85	4.05	44.4	28.6	27.4	5.84
104621		2.95	<1	407	577	4.6	<10	0.66	<5	55.5	35.1	7.37	38.6	52.1	45.2	11.35
104622		2.78	<1	636	804	2.8	<10	1.09	<5	56.2	34.5	8.56	34.7	62.6	63.6	11.30
104623		2.22	<1	1345	2320	46.4	40	8.20	18	177.5	112.5	24.0	32.1	173.0	49.5	36.8
104624		3.02	<1	307	163.5	4.0	<10	0.25	7	27.2	16.05	3.38	39.6	23.4	46.3	5.34
104625		2.95	<1	269	47.8	1.5	<10	0.95	7	12.40	8.12	1.36	40.8	9.60	21.0	2.68

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104586		65.7	1.96	3	14.0	63.3	<5	<5	16.05	178.5	12.90	16	57.0	0.9	2.08	0.94
104587		239	4.60	10	36.5	214	<5	13	57.3	192.5	42.0	15	132.5	2.0	7.22	10.35
104588		69.2	1.56	16	6.3	78.0	<5	<5	19.15	155.0	15.70	13	61.6	0.2	2.45	0.66
104589		115.5	2.61	7	19.4	108.5	<5	<5	28.8	167.5	21.4	12	53.4	1.1	3.55	5.57
104590		63.0	2.72	12	17.3	70.2	5	10	17.50	113.0	15.50	24	58.9	1.0	2.68	2.58
104591		70.1	2.30	7	24.0	83.8	9	22	20.3	154.0	18.35	13	124.5	1.3	3.09	3.18
104592		5.6	1.05	<2	12.2	20.4	<5	19	3.80	126.0	6.78	1	245	0.8	1.39	0.55
104593		5.4	1.16	7	10.7	21.4	<5	21	3.82	137.0	7.76	1	253	0.7	1.65	0.40
104594		2.4	0.57	4	6.0	8.3	<5	14	1.54	120.5	2.91	<1	228	0.4	0.59	0.45
104595		1.7	0.76	6	3.5	7.2	<5	8	1.30	105.5	2.85	1	146.0	0.1	0.65	0.09
104596		574	2.00	12	11.7	290	<5	9	87.6	117.5	48.3	4	187.5	0.8	6.91	21.4
104597		24.6	1.05	8	3.9	26.5	<5	5	6.24	95.7	6.74	4	118.0	0.2	1.29	0.87
104598		105.5	5.11	<2	4.8	123.5	<5	5	28.1	36.5	32.7	31	87.9	0.7	6.17	3.73
104599		90.4	1.75	2	8.6	75.0	<5	18	19.75	104.5	15.40	25	79.1	0.3	2.46	3.38
104600		36.5	1.18	4	9.2	43.4	<5	29	10.70	189.0	8.83	14	77.2	0.4	1.42	0.53
104601		20.3	1.34	<2	2.8	24.8	<5	5	6.23	148.5	5.63	25	54.0	0.2	0.95	0.18
104602		17.4	1.29	38	6.0	28.8	<5	15	6.65	175.5	7.16	26	45.9	0.4	1.28	0.62
104603		54.4	1.94	6	7.5	62.3	<5	5	16.05	148.0	12.65	17	60.1	0.3	1.97	1.27
104604		54.5	1.21	10	5.3	50.6	<5	6	12.90	147.0	11.35	13	85.5	0.2	2.14	1.32
104605		448	2.71	101	10.1	269	<5	11	82.6	117.0	44.0	25	121.0	0.5	5.98	27.9
104606		2220	13.05	<2	38.0	1530	47	30	455	115.0	274	3	24.0	3.8	35.6	25.4
104607		66.6	2.27	<2	13.3	64.6	7	6	17.45	56.6	14.00	7	1130	0.8	2.86	1.32
104608		117.0	1.99	64	8.5	79.7	<5	7	21.3	122.5	17.05	29	90.8	0.3	3.15	4.66
104609		4.5	0.05	<2	0.9	2.9	<5	<5	0.85	8.8	0.57	<1	10.0	0.2	0.09	2.20
104610		144.0	2.01	45	10.3	91.5	<5	17	24.4	127.5	19.05	29	93.3	0.5	3.38	4.86
104611		121.5	2.32	7	7.8	83.1	<5	<5	22.1	125.5	17.80	20	70.6	0.4	3.53	5.43
104612		193.0	2.09	35	7.1	122.0	55	8	32.5	168.0	25.6	17	79.4	0.5	5.11	9.93
104613		232	3.76	7	29.6	170.5	<5	27	50.0	170.5	30.9	17	81.1	1.2	4.86	13.40
104614		313	3.16	9	29.7	215	<5	19	65.0	182.5	36.1	12	69.1	1.7	5.40	25.1
104615		115.0	2.31	20	17.8	92.5	<5	15	25.9	199.0	18.00	12	63.9	0.6	3.01	15.05
104616		118.5	3.57	3	27.7	102.5	<5	43	28.6	172.0	21.1	16	63.2	1.6	3.62	4.82
104617		155.5	3.65	12	16.7	153.0	<5	33	41.1	118.0	30.8	31	88.5	0.9	5.04	5.30
104618		95.2	2.23	7	10.3	95.8	<5	14	25.0	148.5	19.75	25	89.4	0.4	2.99	3.67
104619		144.0	1.99	41	6.5	114.5	<5	14	33.1	184.5	22.2	26	85.3	0.2	3.39	14.85
104620		167.5	2.48	20	13.0	157.5	<5	12	42.7	187.5	30.4	20	95.6	0.3	4.80	7.32
104621		279	5.12	8	58.8	274	<5	64	74.3	179.0	55.8	15	158.5	4.3	8.93	9.24
104622		401	5.67	65	34.8	365	<5	28	103.0	180.0	68.2	21	157.5	2.3	9.83	49.2
104623		1270	11.20	4	134.5	929	53	91	270	196.5	180.5	11	334	7.1	29.8	161.5
104624		63.2	3.04	17	30.8	105.5	<5	5	25.6	184.0	25.6	30	82.7	2.1	4.36	4.08
104625		20.6	1.08	4	8.7	32.3	<5	24	7.18	312	8.27	27	73.3	0.6	1.85	2.00

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104586		<0.5	1.38	0.86	<5	2	82.2	9.51	219	1500
104587		<0.5	4.41	2.52	<5	1	216	27.1	332	2530
104588		<0.5	1.29	0.21	<5	1	89.6	8.01	259	482
104589		<0.5	2.40	1.65	6	1	118.0	14.90	246	1560
104590		<0.5	2.02	3.12	13	1	91.2	13.65	395	3540
104591		<0.5	1.98	2.67	21	1	99.8	12.65	404	2060
104592		<0.5	0.89	1.20	<5	1	47.3	5.69	158	990
104593		<0.5	0.93	1.11	<5	1	50.6	6.08	171	205
104594		<0.5	0.39	0.74	<5	1	19.8	2.69	98	263
104595		<0.5	0.43	0.24	<5	1	19.5	3.27	130	127
104596		<0.5	2.67	1.07	<5	2	181.5	13.50	164	113
104597		<0.5	0.74	0.56	<5	1	37.8	5.04	112	1140
104598		<0.5	3.67	4.24	6	1	164.5	25.0	272	4060
104599		<0.5	1.40	1.13	<5	1	77.9	9.00	158	2120
104600		<0.5	0.91	0.71	<5	1	60.8	5.94	203	1850
104601		<0.5	0.73	0.53	<5	1	43.3	6.11	147	2520
104602		<0.5	0.90	0.67	<5	2	62.7	6.60	201	2220
104603		<0.5	1.40	0.46	<5	1	81.6	10.30	269	1280
104604		<0.5	1.17	0.14	<5	2	80.4	7.38	169	147
104605		<0.5	2.73	0.94	<5	2	182.5	16.50	163	557
104606		0.6	14.40	6.19	39	3	921	85.9	53	205
104607		<0.5	2.41	0.75	5	1	119.0	15.05	91	534
104608		2.3	1.73	0.19	<5	1	103.5	11.75	203	89
104609		<0.5	0.04	0.64	<5	1	3.0	0.29	6	35
104610		<0.5	1.78	0.20	<5	1	105.0	11.85	219	85
104611		<0.5	2.17	0.30	<5	1	112.5	14.25	205	267
104612		<0.5	2.71	0.51	<5	1	290	15.00	268	349
104613		<0.5	3.48	1.65	<5	2	223	22.7	316	1570
104614		0.5	3.21	2.93	<5	2	169.0	19.95	193	924
104615		<0.5	2.12	2.02	<5	2	120.5	13.85	246	1010
104616		<0.5	2.82	1.74	8	2	145.5	20.0	454	2480
104617		<0.5	3.19	2.25	7	2	162.0	21.2	375	2640
104618		<0.5	1.76	0.91	<5	2	87.1	12.05	293	1830
104619		0.5	1.95	1.25	<5	2	102.0	12.55	267	329
104620		0.5	2.62	1.07	<5	1	171.0	15.65	343	1090
104621		<0.5	5.39	8.38	21	2	292	33.6	321	1700
104622		0.5	5.25	8.01	<5	2	252	33.6	358	3080
104623		0.7	16.30	18.70	288	3	892	87.5	435	1900
104624		<0.5	2.48	2.51	11	2	122.5	16.95	266	1620
104625		0.5	1.12	0.58	<5	1	116.5	6.78	162	616

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
104626		3.05	<1	84.9	65.1	2.6	<10	0.49	<5	18.05	17.65	1.47	42.8	10.45	119.5	4.73
104627		2.75	<1	425	214	10.2	<10	3.80	8	30.6	33.3	3.09	28.5	19.85	325	8.30
104628		1.35	<1	710	324	14.6	10	3.60	25	51.5	30.3	6.16	33.7	41.7	69.9	10.30
104629		<0.02	<1	314	172.5	12.8	20	5.18	20	187.0	102.0	66.9	25.8	253	5.9	35.6
104630		1.06	<1	677	360	14.0	10	3.45	23	53.6	32.2	6.45	33.5	43.7	79.1	10.80
104631		0.08	<1	11.3	7.9	0.5	<10	0.14	<5	0.57	0.43	0.10	1.4	0.56	1.9	0.12
104632		3.02	<1	259	329	2.1	<10	1.44	<5	40.5	27.4	4.83	46.1	35.2	120.0	8.66
104633		3.04	<1	475	615	2.2	<10	2.62	5	49.2	29.3	6.60	46.0	48.6	65.9	9.75
104634		2.94	<1	34.2	144.5	1.7	10	0.53	<5	21.4	15.05	2.40	43.7	17.55	195.5	4.63
104635		3.06	<1	21.6	8.2	1.0	<10	0.31	<5	3.73	4.18	0.23	39.8	1.91	186.0	1.05
104636		3.01	<1	14.4	7.8	1.1	10	0.31	<5	4.37	4.93	0.30	39.3	2.41	262	1.20
104637		1.40	<1	68.5	383	2.4	<10	0.69	27	36.1	23.4	4.28	28.0	35.4	316	7.23
104638		2.93	<1	225	811	2.4	10	5.81	<5	83.8	62.7	8.46	19.8	72.4	109.0	18.70
104639		2.27	<1	260	700	2.7	<10	3.34	<5	79.7	58.4	8.16	25.9	66.1	134.0	17.60
104640		3.00	<1	475	887	2.6	<10	0.43	<5	27.5	16.40	4.54	31.0	42.9	28.3	5.22
104641		3.05	<1	218	221	2.0	10	0.63	<5	10.60	6.40	1.54	25.1	13.25	15.4	2.08
104642		2.98	<1	301	231	2.1	10	1.05	<5	12.70	7.37	1.91	25.3	16.05	14.1	2.49
104643		2.94	<1	314	308	2.2	10	0.73	<5	14.75	8.97	2.26	24.3	19.05	17.9	2.88
104644		3.07	<1	168.0	114.5	1.2	<10	0.50	<5	8.22	5.97	1.12	35.9	8.49	45.7	1.79
104645		3.12	<1	204	240	1.4	<10	0.58	<5	16.20	10.90	2.19	38.7	17.00	25.8	3.41
104646		1.45	<1	497	197.5	3.4	20	1.79	<5	12.25	8.43	1.87	29.6	13.25	21.0	2.56
104647		1.37	<1	589	217	4.2	20	2.20	<5	13.55	8.71	2.19	24.6	14.90	15.2	2.75
104648		<0.02	<1	13.3	17.9	1.5	<10	17.00	<5	55.2	37.3	1.31	31.8	30.4	7.9	11.95
104649		0.11	<1	11.6	9.3	0.5	<10	0.15	<5	1.34	1.01	0.14	1.5	0.90	1.4	0.29
104650		3.07	<1	596	145.0	3.9	10	2.33	<5	6.26	3.87	1.31	22.2	8.77	10.8	1.23
104651		1.06	<1	676	17.1	19.2	90	2.11	<5	2.03	1.64	1.10	34.0	1.86	0.6	0.47
104652		2.29	<1	208	48.1	56.8	170	0.97	71	3.96	2.11	1.35	22.4	4.66	4.2	0.72
104653		2.13	<1	182.5	30.0	54.7	170	0.09	95	3.28	1.69	1.24	18.3	3.76	2.7	0.63
104654		3.05	<1	392	237	2.4	10	1.45	<5	11.30	6.73	1.99	24.9	15.00	17.6	2.20
104655		2.77	<1	210	112.5	1.8	10	0.53	<5	5.91	3.91	0.96	26.7	7.50	11.7	1.21
104656		3.10	<1	258	124.5	2.2	<10	0.35	<5	9.28	6.25	1.31	39.0	10.80	8.6	1.90
104657		3.04	<1	325	182.5	1.9	<10	0.52	5	16.45	9.95	2.14	37.5	16.85	14.4	3.25
104658		3.23	<1	433	233	2.2	<10	0.74	<5	17.60	11.30	2.34	38.0	20.0	15.7	3.59
104659		3.15	<1	345	269	1.9	<10	0.92	<5	19.95	12.35	2.59	36.8	21.1	21.1	4.00
104660		3.19	<1	469	233	1.8	10	0.60	<5	14.05	8.60	2.14	25.9	16.40	23.3	2.85
104661		3.07	<1	428	416	1.7	<10	0.77	<5	24.0	16.00	3.06	33.6	27.1	26.9	4.93
104662		3.15	<1	1050	317	4.0	<10	1.74	<5	21.3	14.25	3.70	28.6	24.1	38.5	4.39
104663		3.17	<1	1130	159.0	5.6	<10	2.73	13	12.45	7.53	2.63	26.3	14.50	14.1	2.44
104664		3.06	<1	596	182.5	2.7	<10	1.21	<5	13.75	8.32	1.82	29.0	15.70	16.5	2.78
104665		1.88	<1	473	224	2.4	10	1.27	<5	14.20	8.55	1.83	27.9	17.25	14.5	2.81

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104626		30.4	3.40	10	8.7	36.1	<5	<5	8.90	236	9.41	37	65.7	1.0	2.31	7.60
104627		121.0	6.90	2	24.1	90.3	5	6	26.0	236	19.05	32	153.5	2.4	3.96	18.95
104628		141.0	2.95	2	133.5	188.5	13	35	48.3	254	44.3	23	122.0	11.6	8.10	9.65
104629		2220	13.10	<2	37.6	1520	49	26	447	114.0	274	3	23.5	3.9	36.3	25.7
104630		156.0	3.07	4	128.0	202	13	14	53.3	242	46.7	23	121.0	10.2	8.52	12.90
104631		4.5	0.07	<2	0.9	3.2	<5	<5	0.95	10.0	0.55	<1	10.2	0.1	0.10	2.18
104632		166.5	5.98	18	78.8	167.5	<5	21	44.9	335	35.7	133	62.4	10.7	6.42	58.6
104633		333	5.09	14	80.9	261	<5	22	76.6	361	51.8	99	86.4	7.5	8.19	97.3
104634		64.2	3.80	4	9.5	81.4	8	17	20.7	299	18.85	112	28.4	3.0	3.38	70.6
104635		3.9	1.77	2	5.7	4.6	<5	16	1.12	303	1.48	91	7.3	2.0	0.43	14.95
104636		3.0	1.99	3	2.5	6.2	<5	19	1.27	370	1.88	70	11.5	0.2	0.53	1.41
104637		214	6.29	<2	29.0	182.0	<5	7	48.5	174.0	36.8	141	44.3	4.4	5.97	26.2
104638		444	9.82	5	63.1	340	<5	126	97.2	225	67.8	44	230	5.1	12.80	63.2
104639		349	9.43	11	207	304	6	73	86.2	239	63.6	67	183.0	17.8	11.95	43.0
104640		481	2.44	10	47.3	322	<5	23	100.5	116.0	44.7	10	106.5	2.3	5.39	19.25
104641		115.5	1.04	4	20.8	84.4	7	9	25.7	146.0	14.25	5	61.9	1.0	1.85	12.15
104642		116.0	0.91	<2	19.0	95.1	6	<5	27.6	129.5	16.65	4	75.9	1.1	2.28	5.64
104643		165.0	1.15	3	26.2	121.0	<5	5	36.5	137.5	19.95	4	79.8	1.5	2.67	10.20
104644		60.5	1.14	19	18.9	45.4	<5	<5	13.30	167.5	8.32	12	45.3	1.3	1.35	3.90
104645		132.0	1.71	4	23.9	93.5	<5	7	27.9	172.0	16.80	13	58.1	1.4	2.71	10.30
104646		105.5	1.30	4	32.1	75.2	5	9	22.6	169.0	12.80	7	122.0	2.2	2.06	14.50
104647		114.0	1.20	2	30.9	86.5	7	12	25.7	174.5	15.35	5	141.5	1.8	2.31	15.45
104648		21.4	5.78	<2	49.5	25.0	5	119	5.89	535	13.55	15	2.0	6.2	7.65	46.0
104649		5.3	0.13	<2	0.9	3.4	<5	<5	0.98	10.0	0.62	<1	11.0	0.1	0.18	2.55
104650		74.4	0.67	3	19.0	55.2	5	14	16.45	179.0	9.00	4	156.5	1.1	1.18	12.50
104651		9.3	0.57	<2	3.7	7.1	45	<5	1.95	283	1.54	2	256	0.1	0.33	0.26
104652		22.6	0.30	<2	12.8	22.7	118	7	6.01	53.8	4.50	2	285	0.6	0.69	3.53
104653		13.2	0.21	<2	8.2	16.3	106	5	3.97	18.7	3.58	1	369	0.5	0.58	1.36
104654		120.5	1.01	<2	26.1	91.8	<5	7	27.9	146.5	15.80	4	92.0	1.4	2.08	13.10
104655		56.0	1.00	4	13.8	47.0	<5	<5	13.30	128.5	8.18	6	38.3	0.7	1.09	4.78
104656		55.5	1.82	13	14.3	60.8	<5	9	16.50	159.5	11.45	4	59.7	0.4	1.60	1.88
104657		83.6	1.72	664	21.3	88.0	<5	14	23.5	160.0	17.35	7	65.8	1.2	2.81	5.28
104658		107.5	2.17	3	22.9	112.0	<5	16	30.3	161.0	21.4	6	76.8	1.2	3.08	4.96
104659		131.5	2.17	5	26.2	123.0	<5	21	34.3	190.5	23.2	10	72.6	1.3	3.39	9.68
104660		121.0	1.28	<2	25.0	95.0	<5	5	28.1	175.5	17.35	6	73.2	1.0	2.48	10.40
104661		217	2.64	8	41.4	161.5	<5	44	48.9	222	26.8	12	73.6	2.1	4.17	15.05
104662		163.0	2.32	2	37.3	137.5	<5	45	38.3	153.5	24.9	10	191.0	2.0	3.73	22.2
104663		76.9	1.06	3	44.6	75.6	<5	33	20.1	149.0	14.80	5	205	2.7	2.22	16.65
104664		90.4	1.31	2	26.1	86.3	<5	17	23.5	131.0	16.05	4	109.0	1.3	2.42	9.66
104665		108.0	1.25	<2	23.7	98.6	<5	10	27.3	138.5	17.95	3	89.6	1.2	2.57	9.09

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104626		<0.5	3.14	7.49	14	1	154.5	21.1	151	7660
104627		0.7	6.42	17.10	45	1	223	44.2	161	>10000
104628		0.7	4.33	6.17	63	2	214	23.4	277	2890
104629		0.5	14.65	6.08	40	4	910	85.9	56	192
104630		0.6	4.67	7.59	62	2	228	24.8	277	3220
104631		<0.5	0.06	0.66	<5	1	3.5	0.43	6	101
104632		0.7	4.82	23.6	<5	2	185.5	35.1	285	5400
104633		0.8	4.58	22.4	<5	2	233	31.1	297	2790
104634		<0.5	2.70	10.70	<5	1	96.6	20.2	272	9120
104635		<0.5	1.31	7.96	<5	2	28.5	8.03	234	8150
104636		0.5	1.08	4.68	<5	1	36.0	9.61	223	>10000
104637		0.5	4.15	8.75	13	2	169.0	31.7	321	>10000
104638		0.7	10.55	14.45	12	2	537	66.1	413	4890
104639		0.5	9.72	39.3	13	2	491	61.0	445	5460
104640		<0.5	2.40	4.84	13	2	133.5	15.05	219	1250
104641		0.5	0.98	2.01	19	2	61.5	6.33	127	618
104642		<0.5	1.07	1.84	18	2	63.2	6.32	102	616
104643		<0.5	1.32	2.47	18	1	77.9	7.78	110	755
104644		0.5	0.99	2.55	11	2	60.8	6.66	183	2030
104645		0.6	1.71	3.00	13	2	108.5	10.65	214	1090
104646		0.6	1.37	4.40	24	2	80.3	8.71	93	836
104647		0.7	1.42	3.54	32	2	80.3	8.31	83	569
104648		2.7	5.87	9.38	8	5	488	36.2	62	97
104649		<0.5	0.15	0.76	6	1	7.9	0.88	6	51
104650		0.7	0.62	3.71	32	3	35.7	4.11	63	396
104651		0.5	0.27	0.43	259	2	15.7	2.16	26	21
104652		<0.5	0.30	1.01	245	3	20.1	1.90	117	158
104653		<0.5	0.24	0.41	245	2	15.8	1.39	113	94
104654		0.6	1.03	2.97	21	2	61.4	6.26	104	704
104655		<0.5	0.66	1.69	12	2	32.9	4.91	161	446
104656		<0.5	1.17	0.65	7	2	58.3	9.23	227	333
104657		0.5	1.63	1.75	7	1	86.9	10.30	177	591
104658		0.5	1.84	1.49	8	1	95.0	12.75	181	622
104659		0.6	1.98	2.61	6	2	106.5	13.35	208	818
104660		0.6	1.31	2.11	10	2	79.2	8.10	141	943
104661		0.8	2.58	3.52	7	2	140.5	16.30	230	1070
104662		0.6	2.27	4.88	19	1	116.5	14.85	242	1530
104663		<0.5	1.16	4.88	18	2	68.1	7.14	139	547
104664		0.5	1.31	2.11	16	2	72.1	8.02	152	660
104665		0.5	1.27	2.10	14	2	74.9	7.96	153	612

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104666		3.06	<1	515	119.5	3.1	<10	1.22	6	10.75	6.27	1.60	30.6	12.70	24.7	2.12
104667		2.49	<1	603	64.2	3.6	10	1.78	6	7.63	4.54	1.21	28.7	8.74	16.2	1.51
104668		3.08	<1	1635	194.0	5.6	<10	1.48	<5	15.95	10.45	4.02	24.8	17.45	13.1	3.31
104669		3.00	<1	931	125.5	5.6	<10	1.25	<5	10.90	6.42	2.49	26.0	12.45	8.2	2.16
104670		2.24	<1	1800	82.0	4.9	<10	1.38	<5	14.90	9.02	2.89	22.9	12.70	5.5	3.02
104671		1.91	<1	630	18.7	3.1	<10	0.47	39	3.40	2.12	0.79	20.2	2.61	1.1	0.69
104672		1.84	<1	1080	18.7	3.9	10	0.92	<5	6.11	3.90	1.79	18.9	4.95	2.0	1.26
104673		3.10	<1	960	91.2	2.5	10	1.06	6	7.39	4.25	2.85	24.6	8.24	4.9	1.49
104674		3.56	<1	2090	189.0	5.4	10	1.36	5	22.5	20.6	4.54	25.8	14.95	47.5	5.79
104675		2.88	<1	1560	112.5	6.3	30	1.78	<5	6.50	4.13	1.90	19.6	7.41	6.4	1.39
104676		3.06	<1	2170	114.0	2.9	20	2.25	<5	5.61	3.41	1.40	19.1	6.66	7.6	1.14
104677		3.17	<1	1010	61.4	1.8	10	3.01	<5	2.53	1.52	0.97	9.0	3.44	4.8	0.52
104678		3.18	<1	1180	136.5	5.0	20	5.46	8	6.10	3.85	1.56	20.6	7.41	12.0	1.28
104679		3.30	<1	889	87.6	3.3	30	3.02	<5	4.37	2.82	1.21	14.5	4.94	5.7	0.91
104680		2.59	<1	818	81.1	3.8	20	4.82	<5	3.92	2.51	1.30	16.5	4.65	5.4	0.82
104681		<0.02	<1	12.8	17.9	1.0	<10	17.25	<5	54.0	36.5	1.22	31.7	27.4	7.5	12.30
104682		1.51	<1	977	75.2	2.9	10	6.01	<5	3.45	2.20	1.30	18.7	4.04	4.4	0.76
104683		0.05	<1	18.3	10.2	0.5	<10	0.18	<5	0.54	0.32	0.11	1.5	0.61	1.0	0.11
104684		1.00	<1	970	72.9	2.8	10	5.86	<5	3.33	2.05	1.27	18.1	3.84	3.9	0.70
104685		2.50	<1	878	90.7	3.1	20	3.23	<5	4.77	3.04	1.18	13.1	5.49	6.0	1.00
104686		2.67	<1	1000	96.3	9.2	10	2.24	12	3.62	2.24	1.21	19.4	5.01	6.4	0.74
104687		2.47	<1	792	106.0	6.7	10	2.37	14	3.72	2.31	0.99	19.1	4.81	7.0	0.75
104688		2.76	<1	854	47.4	7.1	20	2.32	15	3.43	2.31	0.76	20.1	3.04	4.0	0.73
104689		0.80	<1	523	46.3	6.6	20	1.38	8	4.95	3.43	0.85	19.8	3.74	3.9	1.10
104690		2.64	<1	1095	74.2	9.1	10	2.32	18	3.76	2.42	1.21	20.2	4.44	4.9	0.81
104691		2.50	<1	953	80.0	13.6	150	3.81	46	2.77	1.56	1.13	18.7	4.19	5.1	0.55
104692		1.43	<1	950	90.4	7.9	10	1.73	8	3.34	2.09	1.10	19.2	4.61	5.4	0.68
104693		2.57	<1	947	103.0	8.4	10	2.27	9	3.20	1.86	1.16	19.5	5.08	6.0	0.62
104694		2.66	<1	1045	99.9	9.8	20	1.73	<5	3.06	1.73	1.22	20.8	4.70	5.5	0.58
104695		2.53	<1	1095	98.1	9.7	20	2.23	<5	3.16	1.76	1.35	20.7	4.69	5.8	0.61
104696		2.49	<1	977	86.6	8.5	20	2.74	8	2.83	1.61	1.19	20.3	4.27	4.6	0.54
104697		2.45	<1	1155	95.7	8.5	10	1.62	<5	2.80	1.54	1.31	20.9	4.66	5.0	0.54
104698		2.50	<1	1270	96.5	8.2	10	1.76	<5	3.30	1.83	1.38	20.1	5.08	6.4	0.64

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104666		53.0	1.45	<2	14.3	63.2	<5	6	16.00	137.0	12.70	7	103.0	0.5	1.97	1.10
104667		27.1	1.12	9	11.1	39.4	<5	8	9.16	143.0	8.87	3	117.0	0.5	1.39	1.53
104668		96.7	1.47	<2	26.0	90.4	<5	40	24.2	85.1	17.25	5	304	1.5	2.73	10.75
104669		58.5	1.02	<2	21.4	62.7	<5	21	16.35	101.5	12.60	2	221	1.3	1.91	6.03
104670		37.4	1.02	114	29.4	45.5	<5	19	11.15	121.5	11.60	3	307	2.7	2.38	4.83
104671		9.2	0.29	30	7.4	9.6	<5	13	2.45	37.3	2.42	1	310	0.6	0.50	1.47
104672		7.0	0.56	6	15.0	14.6	<5	18	3.09	63.1	4.31	2	325	1.4	0.93	0.82
104673		42.3	0.72	2	13.8	47.5	<5	27	11.00	78.5	9.51	1	129.5	0.7	1.31	5.19
104674		107.0	3.51	2	23.4	80.1	<5	33	20.7	104.5	15.30	16	246	1.5	3.02	8.99
104675		64.2	0.62	<2	16.5	51.3	8	22	13.50	123.0	8.91	2	409	0.9	1.16	11.65
104676		59.8	0.52	<2	17.4	46.9	<5	22	12.45	140.5	8.08	2	455	1.0	1.01	14.00
104677		34.1	0.23	<2	7.8	25.0	<5	7	6.62	97.5	4.13	1	82.9	0.6	0.49	9.55
104678		75.9	0.65	<2	21.4	55.9	5	25	15.25	157.0	8.99	3	267	1.2	1.09	17.55
104679		47.9	0.45	<2	10.6	35.7	<5	16	9.70	110.5	6.19	2	81.0	0.6	0.77	10.30
104680		43.6	0.40	<2	11.7	34.0	5	23	9.17	119.5	5.92	1	118.0	0.7	0.72	9.54
104681		19.9	5.39	<2	50.0	24.6	<5	122	5.31	560	14.40	16	1.9	6.1	7.32	43.2
104682		42.1	0.35	<2	10.6	29.5	5	15	8.08	145.0	4.98	1	98.4	0.7	0.62	9.12
104683		5.8	0.05	<2	0.9	3.7	<5	<5	1.02	10.0	0.69	<1	10.6	0.1	0.10	2.40
104684		40.7	0.34	<2	10.3	28.5	<5	13	7.74	142.0	4.79	1	95.8	0.7	0.60	9.04
104685		48.0	0.48	<2	14.0	38.0	<5	10	10.05	105.0	6.85	2	91.6	0.9	0.85	11.80
104686		48.0	0.35	<2	14.1	39.2	8	19	10.40	131.0	6.69	2	525	1.3	0.72	11.90
104687		53.4	0.33	3	17.3	37.8	13	18	10.75	148.0	6.11	2	395	1.6	0.69	20.5
104688		23.3	0.34	<2	15.4	18.8	8	17	5.03	122.0	3.49	2	448	1.9	0.53	10.95
104689		22.6	0.49	<2	19.3	19.0	6	12	4.95	70.1	4.03	2	415	3.0	0.74	7.95
104690		36.9	0.33	<2	13.1	31.2	6	17	8.10	116.5	5.48	1	607	1.5	0.69	7.91
104691		40.7	0.23	<2	10.9	32.0	42	17	8.53	136.5	5.41	1	533	0.8	0.56	10.70
104692		44.4	0.32	2	14.4	35.9	5	18	9.63	134.0	6.07	1	522	1.2	0.66	11.30
104693		52.4	0.28	<2	13.8	39.7	6	31	10.85	149.5	6.45	2	509	0.9	0.67	15.20
104694		51.1	0.25	<2	11.8	39.1	7	20	10.50	121.0	6.14	2	759	0.7	0.61	11.40
104695		50.1	0.26	3	12.9	38.7	10	19	10.30	120.0	6.20	2	675	0.9	0.65	10.50
104696		44.8	0.23	<2	11.7	34.2	7	21	9.18	124.0	5.54	1	590	0.8	0.59	10.50
104697		49.0	0.22	<2	12.5	37.4	5	16	10.05	109.0	6.03	1	708	0.9	0.59	8.91
104698		46.9	0.25	<2	12.0	40.2	5	22	10.50	122.5	6.70	1	517	0.7	0.69	8.85

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
31- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10108261

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104666		0.5	0.99	1.47	8	1	50.0	7.05	232	1010
104667		0.5	0.73	1.79	14	2	35.9	5.41	228	673
104668		<0.5	1.58	2.61	24	2	87.8	9.50	167	538
104669		<0.5	0.99	2.51	27	1	59.7	6.20	151	333
104670		<0.5	1.32	1.89	27	2	83.3	7.49	128	220
104671		<0.5	0.32	2.36	16	2	19.1	1.91	36	28
104672		<0.5	0.62	1.76	20	2	34.5	3.74	63	73
104673		<0.5	0.63	1.35	6	1	37.6	4.28	202	188
104674		<0.5	3.67	3.65	13	1	154.5	24.5	168	1950
104675		0.5	0.62	2.77	68	2	39.0	3.98	57	255
104676		0.5	0.51	2.41	21	2	30.4	3.26	43	284
104677		<0.5	0.22	2.02	42	1	14.2	1.55	16	191
104678		0.5	0.58	4.57	43	2	35.2	4.06	62	475
104679		<0.5	0.44	2.55	34	2	24.9	2.98	30	206
104680		0.5	0.38	2.09	29	2	23.1	2.53	37	209
104681		2.3	5.80	9.00	<5	5	488	35.5	63	97
104682		0.6	0.35	3.53	24	2	19.8	2.23	31	160
104683		<0.5	0.04	0.75	<5	1	3.1	0.33	6	34
104684		0.6	0.34	2.73	24	2	18.9	2.17	26	142
104685		<0.5	0.48	2.01	24	2	27.1	3.13	30	220
104686		<0.5	0.35	4.12	66	1	21.1	2.31	59	240
104687		0.5	0.36	5.47	45	1	20.6	2.36	52	242
104688		0.5	0.37	4.23	52	1	20.3	2.49	48	138
104689		<0.5	0.58	4.38	55	1	29.8	3.65	40	129
104690		<0.5	0.36	3.78	63	1	22.6	2.38	47	186
104691		0.6	0.23	4.09	73	1	14.8	1.56	80	183
104692		<0.5	0.32	3.52	53	1	19.7	2.11	50	198
104693		0.6	0.28	5.79	59	1	17.1	1.80	80	213
104694		0.5	0.25	3.88	69	1	15.9	1.61	52	204
104695		<0.5	0.25	3.85	70	2	17.0	1.68	62	223
104696		<0.5	0.23	3.99	60	1	15.1	1.51	64	168
104697		<0.5	0.23	3.23	62	1	15.2	1.46	54	194
104698		<0.5	0.25	3.24	53	1	17.1	1.70	72	251

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10098798

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 85 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 21- JUIL- 2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
PUL- QC	Test concassage QC
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
104501		2.51	<1	254	27.4	1.5	10	0.37	5	20.5	14.75	2.09	23.4	14.90	601	4.51
104502		2.69	<1	334	9.3	0.7	10	0.50	5	4.00	4.38	0.54	16.3	2.41	161.5	1.08
104503		2.55	<1	629	276	0.8	10	0.59	<5	11.70	7.31	1.81	15.7	16.80	79.9	2.36
104504		2.64	<1	430	252	1.2	50	0.49	<5	17.55	11.10	2.34	16.4	19.95	196.0	3.57
104505		1.39	<1	336	27.4	0.9	10	0.34	<5	19.15	18.10	1.56	19.5	11.60	441	4.79
104506		2.99	<1	218	40.1	0.8	10	0.48	<5	16.50	13.20	1.59	20.6	11.55	308	3.77
104507		1.21	<1	324	28.7	0.5	10	0.62	<5	7.97	6.14	0.82	19.3	5.97	99.3	1.78
104508		<0.02	<1	9.0	165.5	0.7	<10	132.0	16	>1000	596	24.0	43.3	803	9.3	212
104509		0.06	<1	11.5	7.3	0.7	10	0.17	<5	0.68	0.42	0.09	1.7	0.74	1.6	0.14
104510		0.82	<1	321	23.7	0.7	10	0.59	<5	7.70	6.89	0.70	19.2	5.21	150.0	1.88
104511		2.53	<1	180.0	2350	1.1	10	0.38	<5	21.1	13.70	5.73	29.2	66.1	57.5	3.95
104512		2.72	<1	134.5	89.4	0.8	10	0.37	<5	6.76	7.61	0.67	28.8	5.11	35.6	1.93
104513		2.91	<1	108.5	1300	0.9	10	0.40	9	9.42	6.79	2.72	25.0	32.0	24.7	1.92
104514		2.91	<1	132.0	396	1.9	<10	0.17	16	22.2	19.20	2.42	22.5	22.1	183.0	5.37
104515		2.93	<1	458	332	0.8	10	0.44	5	31.7	21.6	3.47	22.2	29.7	2.5	6.98
104516		2.90	<1	206	444	1.9	<10	0.20	<5	56.0	46.9	5.37	18.6	44.4	214	13.55
104517		2.35	<1	22.8	47.0	2.3	10	0.47	<5	5.72	4.28	0.65	41.7	5.61	43.2	1.27
104518		0.78	<1	6.6	28.2	2.5	10	0.04	5	8.36	6.48	0.78	20.6	6.43	73.3	1.88
104519		2.96	<1	21.5	13.5	2.8	10	0.20	5	3.97	3.63	0.38	36.6	3.24	231	0.97
104520		3.05	<1	24.8	8.5	1.3	10	0.16	8	6.20	5.30	0.54	39.9	4.76	180.0	1.53
104521		3.18	<1	109.5	20.7	9.5	10	5.62	8	6.43	5.17	0.64	33.0	5.09	73.2	1.50
104522		2.87	<1	20.2	11.8	1.0	<10	0.82	7	2.24	2.18	0.20	38.4	1.72	162.0	0.57
104523		1.74	<1	16.4	19.8	4.4	10	0.55	24	3.14	3.13	0.23	44.7	2.33	95.5	0.81
104524		2.90	<1	31.4	62.9	1.8	10	1.19	8	11.50	9.15	1.13	53.9	9.76	156.0	2.61
104525		3.04	<1	86.5	139.5	1.6	<10	1.84	<5	23.4	19.05	2.40	46.4	19.60	188.5	5.16
104526		0.49	<1	175.0	1085	1.9	<10	1.40	13	159.0	103.0	16.45	50.4	137.5	166.5	33.5
104527		0.29	<1	185.5	819	1.9	<10	1.54	13	123.5	81.5	12.75	46.8	105.5	196.5	26.1
104528		<0.02	<1	254	385	1.6	270	10.70	5	>1000	>1000	57.1	35.4	>1000	18.4	592
104529		<0.02	1	285	64.8	22.0	80	0.36	106	6.54	3.86	1.22	16.8	6.92	4.2	1.31
104530		<0.02	<1	316	117.0	2.3	10	1.37	<5	19.10	15.00	2.09	35.3	15.10	10.6	4.46
104531		0.05	<1	9.1	6.9	1.0	10	0.10	6	0.53	0.37	0.08	1.6	0.58	1.3	0.11
104532		3.09	<1	172.0	2180	2.7	10	6.72	7	319	207	32.4	42.6	273	142.5	68.2
104533		2.56	<1	176.0	328	4.4	20	3.31	9	60.3	45.2	5.58	32.5	45.3	240	13.30
104534		3.10	<1	20.6	40.4	1.0	<10	0.86	<5	6.22	6.76	0.62	48.5	5.19	277	1.65
104535		1.12	<1	20.9	279	1.0	10	0.35	<5	55.8	42.6	5.36	21.3	44.6	248	12.50
104536		2.97	<1	22.5	15.6	0.9	<10	0.58	<5	3.91	4.30	0.37	47.3	3.08	194.0	1.00
104537		2.96	<1	21.3	9.6	0.9	10	0.51	<5	3.68	4.00	0.33	43.3	2.84	207	0.97
104538		3.24	<1	279	493	4.9	20	2.70	5	70.5	53.2	6.84	28.0	57.1	219	15.80
104539		3.21	<1	380	732	4.4	20	4.40	9	69.4	49.7	7.67	27.0	66.0	137.0	15.45
104540		3.17	<1	417	252	16.2	<10	3.76	10	12.75	8.43	2.68	29.8	16.60	20.9	2.66

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104501		7.3	3.84	<2	32.3	35.0	6	21	6.17	43.1	14.75	4	246	3.9	2.95	6.12
104502		3.6	1.41	<2	4.4	7.6	<5	16	1.59	62.9	2.37	1	197.5	0.6	0.50	2.96
104503		121.5	1.17	<2	11.6	128.5	<5	19	36.5	106.0	20.3	1	186.0	1.3	2.15	11.45
104504		109.5	1.87	<2	21.8	125.0	23	14	33.9	79.6	23.0	3	160.0	2.4	2.95	11.90
104505		7.7	4.39	<2	17.6	28.8	<5	12	5.24	70.1	10.80	5	145.5	2.0	2.45	11.65
104506		13.2	3.02	<2	18.7	35.3	5	15	7.15	58.9	11.65	6	109.0	2.2	2.28	11.05
104507		14.4	1.13	<2	7.5	19.1	<5	16	4.26	77.7	5.81	3	134.5	1.0	1.12	4.32
104508		2020	62.0	<2	26.8	2060	<5	112	542	924	612	95	4.8	20.4	160.0	17.95
104509		4.6	0.06	<2	1.0	3.5	11	<5	0.96	9.7	0.67	<1	10.4	0.2	0.11	2.16
104510		11.4	1.50	<2	7.1	16.6	<5	13	3.63	79.0	5.03	3	138.0	1.1	1.04	6.15
104511		2010	1.88	<2	3.1	682	<5	11	227	39.0	74.2	4	168.0	0.4	5.42	102.0
104512		62.3	1.76	<2	1.5	33.7	<5	7	9.81	37.9	4.94	3	150.0	0.2	0.85	8.62
104513		1240	1.12	<2	1.1	325	<5	6	113.5	40.4	30.0	5	84.2	0.2	2.40	26.2
104514		314	4.16	<2	4.0	130.5	<5	9	39.8	26.6	20.8	15	79.8	0.4	3.30	15.75
104515		193.0	2.16	2	0.8	138.0	<5	19	38.3	111.0	26.5	8	191.5	0.2	4.86	7.03
104516		249	8.19	6	5.1	190.5	<5	37	52.0	50.6	39.4	33	249	0.5	7.76	16.70
104517		23.1	1.29	13	4.3	26.0	8	12	6.36	218	5.47	55	20.1	0.6	0.90	14.95
104518		11.1	2.06	4	3.0	21.3	<5	<5	4.59	31.6	6.01	184	16.9	0.3	1.19	2.20
104519		4.8	1.28	8	1.6	10.9	7	12	2.11	214	2.92	54	19.6	0.2	0.56	3.03
104520		2.6	1.28	5	2.1	10.7	14	12	1.68	289	3.59	44	29.5	0.2	0.84	1.65
104521		7.4	1.41	5	19.9	16.5	9	115	3.43	376	4.57	34	53.1	1.7	0.93	3.57
104522		5.2	0.95	3	0.9	7.1	<5	23	1.65	422	1.70	61	8.0	0.2	0.31	2.60
104523		10.5	1.08	9	3.2	9.5	14	164	2.42	335	2.03	42	23.5	0.3	0.43	3.27
104524		24.4	3.24	37	18.5	41.0	5	220	9.51	352	9.57	92	27.8	0.8	1.70	3.29
104525		59.6	8.69	4	72.7	83.7	<5	344	20.1	400	20.1	89	33.7	5.6	3.44	76.6
104526		445	12.90	40	147.5	619	<5	648	157.0	340	137.5	94	96.2	12.8	24.2	373
104527		323	11.55	23	143.5	463	<5	1300	117.5	379	105.0	90	72.8	11.3	18.80	325
104528		1800	242	<2	68.8	3170	8	233	705	360	>1000	7	28.1	6.9	465	68.5
104529		32.6	0.50	13	9.9	29.4	82	393	8.00	16.2	6.33	4	262	1.1	1.08	13.35
104530		56.7	2.11	<2	13.8	57.5	6	11	15.00	50.7	12.75	7	1130	0.9	2.69	1.26
104531		4.0	0.05	<2	1.3	2.8	<5	<5	0.84	7.5	0.57	<1	9.0	0.2	0.09	2.26
104532		868	18.55	49	144.5	1160	5	957	297	486	261	73	173.5	10.4	48.2	858
104533		153.5	12.05	<2	305	176.5	13	1500	44.5	428	43.4	122	53.3	32.1	8.62	310
104534		17.1	3.47	8	3.7	23.7	<5	334	5.61	402	4.98	105	16.9	0.8	0.88	100.5
104535		110.0	11.60	<2	84.9	178.5	6	729	42.3	196.5	43.0	121	48.6	12.8	8.16	121.0
104536		5.5	2.61	8	1.4	12.5	<5	331	2.55	417	2.93	94	18.8	0.6	0.54	249
104537		3.1	2.14	7	2.2	8.8	<5	341	1.71	395	2.55	93	23.3	0.5	0.50	7.02
104538		240	11.85	2	81.3	243	7	370	63.5	246	55.0	95	99.0	9.3	10.15	256
104539		369	8.18	2	41.5	323	10	91	88.6	230	64.6	86	133.0	3.3	10.65	114.5
104540		148.0	1.38	45	24.9	101.0	7	22	28.5	205	16.45	14	229	1.6	2.21	10.80

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
104501		<0.5	2.81	10.00	<5	2	97.1	21.3	98	>10000
104502		<0.5	0.93	4.48	<5	1	22.4	7.61	31	8130
104503		<0.5	1.12	4.21	<5	1	49.5	7.58	40	4040
104504		<0.5	1.74	7.35	<5	1	78.4	11.70	91	9160
104505		<0.5	3.51	11.15	<5	1	101.0	26.5	92	>10000
104506		<0.5	2.45	7.65	<5	1	81.6	18.00	123	>10000
104507		<0.5	1.08	4.50	<5	1	35.6	7.41	73	4290
104508		2.9	83.5	10.15	<5	22	6290	454	42	59
104509		<0.5	0.07	0.64	<5	1	4.1	0.45	6	61
104510		<0.5	1.34	6.87	<5	1	36.1	9.67	77	6670
104511		<0.5	1.89	5.11	<5	2	77.1	12.15	140	3710
104512		<0.5	1.44	3.34	<5	2	38.1	10.35	118	2360
104513		<0.5	0.96	1.77	<5	2	41.3	6.69	127	1710
104514		<0.5	3.44	8.21	<5	2	142.0	24.6	191	>10000
104515		<0.5	3.13	0.52	<5	2	211	17.15	54	115
104516		<0.5	8.06	11.70	7	2	366	53.3	160	>10000
104517		<0.5	0.80	2.24	13	1	30.5	6.74	112	1890
104518		<0.5	1.27	0.46	6	1	51.0	10.75	156	2200
104519		<0.5	0.74	5.26	9	1	34.6	6.46	221	>10000
104520		<0.5	0.95	4.18	<5	1	64.6	7.17	328	7700
104521		0.8	0.95	3.26	34	1	45.8	7.40	296	3280
104522		0.5	0.49	4.55	<5	1	15.4	4.47	173	7180
104523		<0.5	0.63	3.04	25	2	25.0	5.50	489	4110
104524		0.6	1.88	5.38	5	1	64.6	16.65	247	6870
104525		0.8	4.41	6.94	<5	1	114.0	43.7	313	9070
104526		0.5	15.80	18.70	6	2	668	93.5	415	6620
104527		0.7	12.80	16.45	6	2	519	80.0	413	8170
104528		1.0	279	10.75	<5	20	>10000	>1000	51	235
104529		<0.5	0.59	>1000	632	3	36.7	3.54	46	206
104530		<0.5	2.43	2.35	6	1	112.5	15.20	92	559
104531		<0.5	0.05	0.74	<5	1	3.0	0.39	8	52
104532		0.8	30.0	44.0	13	3	1355	157.5	459	6060
104533		0.6	8.62	14.20	43	2	292	67.6	648	9830
104534		0.5	1.65	19.00	<5	1	37.2	16.45	336	>10000
104535		<0.5	7.99	27.3	<5	1	264	64.1	1085	9750
104536		0.5	1.10	17.55	<5	1	26.2	11.90	385	8710
104537		0.5	0.97	7.71	<5	1	30.6	9.54	308	9600
104538		<0.5	9.57	20.1	32	2	392	71.6	460	9460
104539		0.6	8.11	12.40	18	2	390	53.5	306	6060
104540		<0.5	1.32	2.28	77	2	80.1	8.61	276	950

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
104541		2.93	<1	405	367	2.2	<10	0.47	<5	17.85	10.90	2.51	28.3	24.4	21.8	3.60
104542		2.58	<1	202	218	1.5	<10	0.62	<5	11.25	7.30	1.63	23.4	14.50	17.9	2.32
104543		2.77	<1	272	313	1.5	<10	0.48	<5	12.65	8.03	2.03	30.0	17.65	20.2	2.56
104544		2.84	<1	297	236	1.5	10	0.58	<5	12.25	7.70	1.79	22.8	15.40	14.2	2.49
104545		2.83	<1	541	156.5	2.6	10	1.48	<5	8.57	5.64	1.51	24.4	10.30	17.8	1.78
104546		2.57	<1	414	393	1.8	10	1.16	<5	20.0	11.45	2.94	21.4	25.1	19.5	3.94
104547		2.79	<1	316	171.0	1.6	10	1.10	<5	9.40	5.98	1.47	22.5	12.15	11.6	1.91
104548		2.70	<1	208	177.5	1.4	10	1.10	<5	8.70	5.30	1.39	22.7	11.85	12.5	1.73
104549		0.68	<1	77.8	27.0	2.1	<10	0.23	<5	4.09	3.15	0.55	28.9	3.83	17.2	0.89
104550		<0.02	<1	10.6	15.9	0.9	<10	15.45	<5	50.4	35.4	1.17	29.1	28.1	7.9	11.40
104551		0.05	<1	8.4	6.5	<0.5	<10	0.11	<5	0.44	0.27	0.07	1.1	0.46	0.9	0.09
104552		0.59	<1	75.4	26.6	2.1	<10	0.22	<5	4.29	3.22	0.56	30.9	4.00	15.5	0.91
104553		3.03	<1	250	138.0	1.7	<10	0.44	5	11.85	7.55	1.65	32.3	13.65	13.4	2.41
104554		3.01	<1	338	231	2.0	<10	0.28	<5	17.50	10.40	2.58	35.1	20.9	21.8	3.51
104555		2.86	<1	359	197.5	2.2	<10	0.19	5	16.70	9.80	2.46	31.5	19.75	14.3	3.36
104556		2.87	<1	358	138.0	2.2	<10	0.23	5	17.55	10.35	2.38	29.5	18.65	11.7	3.50
104557		3.00	<1	347	369	2.3	<10	0.20	5	18.30	9.99	3.25	31.8	27.3	10.1	3.46
104558		2.93	<1	437	200	2.1	<10	0.22	5	13.15	7.41	2.30	28.9	17.15	12.1	2.55
104559		2.95	<1	308	181.0	1.7	<10	0.21	<5	8.74	4.72	1.59	30.7	13.35	6.4	1.64
104560		2.90	<1	551	149.0	2.2	<10	0.15	5	13.15	8.05	1.85	33.4	15.45	23.4	2.70
104561		3.06	<1	322	303	1.9	<10	0.48	5	16.00	9.68	2.30	33.9	21.2	41.6	3.21
104562		2.76	<1	824	2090	2.3	<10	1.30	<5	52.6	27.3	11.10	32.5	99.8	11.6	9.58
104563		1.83	<1	1675	313	6.3	<10	2.87	7	27.4	17.05	5.83	26.6	28.7	56.6	5.69
104564		3.02	<1	516	266	2.0	<10	0.85	<5	19.50	11.15	3.01	23.1	23.3	32.8	3.81
104565		1.71	<1	820	3040	13.3	<10	6.77	53	174.5	93.1	26.3	45.8	218	273	32.9
104566		1.29	<1	825	3050	12.6	<10	6.94	50	178.5	93.3	27.0	46.3	221	276	33.7
104567		1.92	<1	621	161.5	6.4	10	1.75	13	17.00	10.05	2.70	23.8	18.10	18.2	3.38
104568		3.08	<1	122.0	175.0	0.6	10	0.49	6	8.89	4.88	1.30	20.0	12.55	19.3	1.70
104569		1.41	<1	554	156.0	3.3	<10	1.21	6	13.15	8.19	2.02	26.8	15.65	13.3	2.68
104570		1.29	<1	550	151.0	3.3	<10	1.18	6	12.25	7.54	1.83	26.4	14.35	12.5	2.52
104571		<0.02	<1	10.4	8.4	<0.5	<10	0.10	<5	0.50	0.30	0.09	1.5	0.58	1.2	0.10
104572		<0.02	<1	309	169.5	13.4	20	5.11	19	189.5	105.0	69.4	26.9	271	6.1	36.6
104573		3.09	<1	371	187.5	3.0	<10	0.84	5	13.60	8.20	2.03	31.1	16.85	28.5	2.68
104574		2.89	<1	988	114.0	4.6	20	1.69	9	10.40	6.35	2.59	26.3	11.95	12.6	2.12
104575		3.00	<1	866	182.5	5.9	10	1.38	11	14.75	8.45	3.01	25.8	18.05	9.0	2.87
104576		3.03	<1	1820	99.4	8.4	10	1.68	9	7.40	4.32	3.42	22.6	9.76	6.1	1.49
104577		3.05	<1	1125	88.0	2.6	<10	0.93	7	7.74	4.62	2.91	23.5	9.73	6.0	1.57
104578		3.25	<1	1165	111.0	8.7	10	1.57	19	9.81	7.71	3.09	22.5	10.00	20.0	2.25
104579		3.20	<1	2260	101.5	7.2	<10	1.38	14	9.95	7.03	4.90	25.1	10.40	13.4	2.21
104580		2.77	<1	2270	54.1	9.0	<10	1.37	31	5.76	3.41	3.98	22.2	6.62	3.7	1.17

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104541		187.0	1.69	3	31.2	159.0	<5	15	44.3	109.5	26.7	6	78.3	1.2	3.19	12.35
104542		111.0	1.06	<2	24.9	90.7	<5	17	26.2	143.0	15.75	4	54.3	1.4	1.96	13.45
104543		165.5	1.25	2	25.2	123.5	<5	8	36.2	133.0	19.30	6	65.2	1.4	2.24	11.65
104544		119.5	1.02	<2	23.4	100.5	<5	17	28.5	142.0	16.85	4	74.5	1.4	2.08	11.30
104545		81.8	0.89	2	19.9	66.2	<5	10	18.60	138.0	11.35	5	131.5	1.2	1.48	12.15
104546		197.0	1.33	<2	21.7	162.0	<5	14	47.1	82.3	27.5	6	152.0	1.8	3.53	11.35
104547		82.5	0.81	<2	21.1	76.0	<5	8	21.3	129.0	13.20	3	85.3	1.3	1.64	21.4
104548		89.5	0.73	<2	22.8	75.1	<5	5	21.3	143.0	12.75	4	46.8	1.4	1.57	12.65
104549		10.3	1.30	14	10.5	16.7	<5	<5	3.91	119.5	3.99	7	18.1	0.3	0.67	0.63
104550		15.0	5.15	<2	49.4	20.4	<5	136	4.46	534	12.25	14	1.6	5.7	7.05	41.6
104551		3.6	0.04	<2	0.8	2.4	<5	<5	0.69	7.4	0.42	<1	8.0	0.1	0.08	1.91
104552		9.3	1.39	15	10.2	17.7	<5	<5	4.06	123.5	4.17	8	18.5	0.3	0.70	0.48
104553		61.3	1.47	5	15.2	67.4	<5	17	17.50	168.0	13.15	7	54.7	0.5	2.11	3.65
104554		107.0	1.75	11	21.3	110.5	<5	7	29.1	133.0	21.0	7	73.7	1.2	3.16	3.55
104555		85.1	1.56	2	20.5	105.5	<5	7	26.6	111.5	20.1	5	75.5	1.1	3.02	3.17
104556		52.8	1.84	2	13.2	83.7	<5	7	19.55	99.9	18.30	8	84.0	0.5	3.04	1.17
104557		166.0	1.53	5	17.4	173.5	<5	11	46.0	101.0	28.9	6	78.0	0.7	3.68	5.95
104558		92.4	1.25	5	15.9	99.0	<5	6	25.5	106.0	18.15	5	75.3	0.6	2.53	4.18
104559		85.5	0.95	22	12.0	83.6	<5	6	22.5	122.0	14.50	6	58.0	0.3	1.78	3.79
104560		65.0	1.47	3	16.6	77.8	<5	8	19.40	134.5	15.20	8	72.4	0.4	2.33	1.59
104561		149.5	1.76	2	16.5	125.0	<5	7	35.6	167.0	20.9	10	59.1	0.4	2.97	4.83
104562		1060	3.02	132	70.5	743	<5	32	223	137.0	110.0	7	173.0	3.6	11.70	117.5
104563		158.5	2.29	3	40.3	136.5	<5	18	37.3	176.0	27.7	8	279	1.9	4.67	7.58
104564		131.5	1.50	<2	23.3	119.5	<5	10	32.5	158.0	23.4	6	79.7	1.0	3.56	4.98
104565		1605	9.57	2	152.0	1185	<5	13	336	538	220	18	71.4	5.3	33.0	43.4
104566		1620	9.75	2	148.5	1205	<5	12	342	550	228	18	71.1	5.2	33.2	40.7
104567		74.5	1.39	2	48.1	78.7	7	18	20.3	153.0	17.10	5	128.5	2.8	2.92	11.85
104568		86.5	0.71	13	24.8	68.5	<5	10	19.95	131.5	13.00	3	30.2	0.7	1.75	7.18
104569		74.5	1.15	<2	26.9	77.2	<5	15	19.60	125.5	15.20	3	109.0	1.2	2.39	6.60
104570		71.0	1.10	2	25.1	73.7	<5	14	18.85	124.5	14.35	3	108.5	1.2	2.22	6.55
104571		4.6	0.05	<2	1.0	3.0	<5	<5	0.91	8.6	0.55	<1	8.7	0.1	0.09	2.02
104572		2290	12.60	<2	41.2	1525	51	30	441	110.0	268	3	24.4	3.6	37.2	24.9
104573		88.7	1.60	16	16.9	93.2	<5	10	23.9	142.0	17.25	10	76.0	0.6	2.48	2.98
104574		52.2	1.16	6	17.9	59.1	6	13	14.75	133.0	11.75	6	176.5	0.7	1.84	2.90
104575		83.5	1.12	<2	30.5	91.5	6	25	23.4	93.8	18.30	3	171.5	1.2	2.74	7.93
104576		46.6	0.62	<2	13.7	50.4	6	17	12.50	77.5	9.57	3	302	0.6	1.38	4.49
104577		39.5	0.75	<2	14.8	47.1	<5	13	11.35	76.8	9.40	1	139.0	0.6	1.38	5.15
104578		56.0	1.27	<2	17.0	50.6	8	18	13.30	93.4	9.52	4	253	0.9	1.59	7.84
104579		48.2	1.16	<2	14.2	52.1	<5	18	12.85	63.5	11.05	3	312	0.9	1.67	4.78
104580		23.6	0.50	<2	9.4	32.3	<5	15	7.41	59.4	7.28	1	289	0.6	1.05	2.81

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104541		<0.5	1.64	2.54	8	1	85.2	10.60	197	1070
104542		<0.5	1.10	2.92	13	1	59.2	7.10	112	776
104543		<0.5	1.23	2.49	12	1	65.3	8.11	124	894
104544		<0.5	1.19	2.55	13	1	63.0	7.13	122	614
104545		<0.5	0.91	3.16	20	1	45.3	5.87	75	711
104546		<0.5	1.63	3.32	10	1	90.3	9.36	109	881
104547		<0.5	0.88	5.56	14	1	49.2	5.55	91	486
104548		<0.5	0.78	2.51	12	1	45.5	4.93	88	509
104549		<0.5	0.60	1.06	<5	1	21.8	5.76	390	663
104550		2.1	5.31	8.70	<5	5	446	33.7	60	100
104551		<0.5	0.03	0.56	<5	1	2.6	0.25	<5	30
104552		<0.5	0.64	0.96	<5	1	22.5	5.95	444	581
104553		<0.5	1.16	1.40	<5	1	69.0	8.38	243	534
104554		<0.5	1.52	1.35	5	1	86.1	10.45	170	917
104555		<0.5	1.39	1.25	<5	1	79.9	9.29	186	611
104556		<0.5	1.52	0.94	5	1	80.5	10.55	205	493
104557		<0.5	1.31	1.18	5	1	74.1	8.76	221	418
104558		<0.5	1.04	1.24	5	1	59.5	7.19	189	517
104559		<0.5	0.67	0.57	<5	1	40.1	5.04	227	250
104560		<0.5	1.15	1.46	<5	1	72.5	8.18	240	990
104561		<0.5	1.37	2.53	<5	1	75.0	9.77	239	1705
104562		<0.5	3.38	8.60	5	2	191.0	20.7	213	440
104563		0.5	2.44	3.19	15	1	139.0	15.50	348	2320
104564		<0.5	1.55	1.80	10	1	88.6	9.73	174	1410
104565		0.7	11.95	13.75	32	5	711	69.1	900	>10000
104566		0.7	12.10	13.50	30	5	746	70.5	880	>10000
104567		<0.5	1.45	3.63	21	1	84.8	9.38	190	675
104568		<0.5	0.66	1.89	6	1	42.8	4.46	135	790
104569		<0.5	1.13	1.47	16	1	68.1	7.40	166	603
104570		<0.5	1.07	1.44	17	1	63.8	7.01	160	549
104571		<0.5	0.04	0.66	<5	1	2.7	0.31	10	39
104572		<0.5	13.70	6.04	39	3	961	86.1	56	206
104573		<0.5	1.17	1.89	6	1	60.6	8.63	297	1200
104574		<0.5	0.95	1.52	15	1	51.6	6.63	226	511
104575		<0.5	1.15	2.03	29	1	74.2	7.26	206	366
104576		<0.5	0.62	1.37	35	1	38.3	3.99	142	247
104577		<0.5	0.66	1.35	6	1	38.9	4.53	130	228
104578		<0.5	1.20	2.52	37	1	58.4	8.41	135	802
104579		<0.5	1.14	1.84	37	1	57.1	7.74	140	515
104580		<0.5	0.49	1.55	33	1	30.3	3.10	122	134

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
104581		3.09	<1	2520	60.4	11.8	10	1.46	16	5.82	3.27	3.64	21.6	7.16	3.6	1.14
104582		2.08	<1	1060	82.4	4.7	30	2.01	17	3.99	2.48	1.29	15.9	5.83	7.1	0.80
104583		3.42	<1	1075	97.8	7.7	40	1.54	<5	4.40	2.68	1.74	19.8	6.74	5.7	0.87
104584		3.05	<1	915	72.5	3.7	20	1.31	<5	3.98	2.54	1.26	15.3	5.37	6.6	0.84
104585		2.86	<1	1065	77.7	25.0	50	4.25	<5	8.57	5.02	2.56	20.5	9.56	6.6	1.77

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
104581		26.3	0.46	<2	7.2	34.5	7	14	8.04	53.9	7.80	1	437	0.5	1.06	3.79
104582		42.6	0.38	<2	11.4	36.0	<5	43	9.85	96.2	6.47	1	252	0.6	0.78	10.80
104583		53.9	0.39	<2	12.6	44.9	9	22	12.30	72.0	7.90	1	599	0.7	0.86	9.60
104584		40.1	0.40	<2	10.5	32.9	<5	20	9.12	61.5	6.13	1	305	0.7	0.76	8.87
104585		37.8	0.76	<2	11.9	47.1	22	16	11.15	80.3	10.15	2	363	0.7	1.48	5.81

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
11- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10098798

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
104581		<0.5	0.44	1.72	46	1	29.7	2.83	118	128
104582		<0.5	0.36	3.49	37	2	21.3	2.40	80	258
104583		<0.5	0.38	3.09	72	1	23.6	2.46	64	214
104584		<0.5	0.38	3.72	40	1	22.4	2.55	39	239
104585		<0.5	0.75	4.05	186	1	43.1	5.00	148	253

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10096622

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 73 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 16-JUIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU-QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39928		2.75	<1	201	192.0	1.5	<10	0.12	5	12.10	7.50	1.88	29.3	14.35	20.7	2.50
C-39929		1.14	<1	406	272	2.0	<10	0.49	<5	16.65	10.35	2.92	42.5	20.0	30.7	3.40
C-39930		3.09	<1	234	144.5	1.6	10	0.15	5	11.50	7.52	1.64	27.8	12.25	19.3	2.51
C-39931		0.97	<1	272	1035	3.6	10	0.50	<5	97.8	49.9	14.10	27.8	107.0	33.4	18.25
C-39932		2.27	<1	590	379	1.7	<10	0.87	<5	34.1	17.15	4.82	16.5	38.5	11.8	6.40
C-39933		1.82	<1	459	293	1.5	<10	1.89	<5	12.15	6.33	2.13	20.0	17.25	13.4	2.27
C-39934		2.07	<1	500	179.5	3.1	20	1.72	8	15.00	10.10	2.12	23.1	16.10	58.2	3.28
C-39935		0.97	<1	398	156.0	1.9	10	2.26	7	12.85	6.94	1.98	20.4	15.25	9.9	2.49
C-39936		2.83	<1	602	353	1.8	10	1.13	<5	18.60	12.00	2.94	19.7	23.4	68.4	3.80
C-39937		2.83	<1	551	190.5	1.7	10	1.69	5	13.65	7.91	2.12	19.0	15.75	22.3	2.71
C-39938		2.91	<1	531	266	1.2	10	0.85	<5	9.24	5.20	1.78	20.6	13.65	14.6	1.78
C-39939		2.82	<1	429	299	1.8	10	0.89	<5	12.65	8.17	2.14	20.7	16.70	12.1	2.61
C-39940		2.75	<1	546	158.5	3.0	10	1.86	<5	8.13	5.44	1.45	21.0	10.05	13.7	1.69
C-39941		2.77	<1	465	160.5	2.1	10	1.23	<5	8.54	5.16	1.48	19.2	10.70	13.0	1.68
C-39942		2.38	<1	338	183.5	1.5	10	1.00	<5	10.30	6.34	1.73	20.8	13.15	13.3	2.07
C-39943		3.17	<1	351	180.0	2.2	10	1.16	8	9.74	6.19	1.62	21.3	12.30	15.7	2.00
C-39944		1.88	<1	276	203	1.6	10	1.28	<5	10.05	6.29	1.73	21.4	13.40	14.8	2.02
C-39945		2.64	<1	106.0	54.3	1.7	10	0.17	<5	5.01	3.55	0.72	26.8	5.56	12.1	1.10
C-39946		3.03	<1	265	72.2	1.8	10	0.26	<5	6.15	3.94	1.02	30.1	7.75	5.6	1.28
C-39947		3.18	<1	255	113.0	1.6	<10	0.48	5	9.44	5.88	1.37	31.4	11.15	8.2	1.93
C-39948		0.03	<1	256	387	1.5	260	11.05	<5	>1000	>1000	53.6	32.7	>1000	16.3	555
C-39949		1.45	<1	324	206	1.9	<10	0.49	<5	17.70	11.75	2.23	35.6	18.55	18.3	3.75
C-39950		0.07	<1	11.9	8.6	0.6	20	0.13	<5	0.51	0.31	0.07	1.3	0.54	1.0	0.09
C-39951		1.19	<1	337	197.5	1.9	10	0.49	<5	15.90	9.92	2.05	34.9	15.90	18.6	3.30
C-39952		2.94	<1	348	257	1.8	10	0.76	<5	19.30	12.25	2.42	37.1	20.00	26.7	3.91
C-39953		3.18	<1	447	71.6	2.6	10	1.47	6	12.55	6.77	1.71	34.1	12.95	12.8	2.36
C-39954		3.21	<1	508	86.1	3.0	10	1.57	7	14.30	8.00	1.88	33.4	14.60	6.0	2.89
C-39955		2.18	<1	553	298	3.6	10	1.33	8	16.45	9.31	2.61	32.1	21.9	11.7	3.19
C-39956		1.23	<1	587	61.8	1.4	10	0.52	<5	7.83	4.62	1.13	29.7	8.37	10.4	1.54
C-39957		2.59	<1	558	104.5	2.8	10	1.03	10	15.05	8.22	2.07	31.6	15.85	4.8	2.88
C-39958		3.07	<1	699	89.6	3.0	10	1.16	10	12.20	6.73	1.75	30.5	13.45	5.7	2.41
C-39959		3.13	<1	573	161.0	2.4	10	0.94	9	14.40	8.10	1.98	29.9	15.75	11.6	2.77
C-39960		3.29	<1	381	240	1.9	10	0.23	<5	17.95	10.75	2.51	32.3	20.5	15.4	3.59
C-39961		2.98	<1	329	292	1.7	10	0.17	<5	15.55	8.38	2.42	29.7	21.4	12.7	2.88
C-39962		3.13	<1	340	156.5	1.8	10	0.18	<5	12.00	6.78	1.64	31.6	13.80	15.4	2.28
C-39963		3.10	<1	293	208	2.4	20	0.27	<5	15.50	9.40	2.07	33.2	17.15	36.2	3.20
C-39964		3.09	<1	454	165.0	2.2	20	0.48	8	12.55	7.03	2.10	29.0	14.45	21.2	2.47
C-39965		3.13	<1	1660	280	4.3	10	2.02	<5	22.3	14.95	4.80	26.8	21.4	63.3	4.74
C-39966		2.98	<1	573	178.0	2.6	10	1.12	<5	13.90	7.66	1.77	25.3	15.30	17.4	2.67
C-39967		0.04	<1	12.9	8.4	0.5	10	0.12	<5	0.57	0.37	0.09	1.4	0.66	1.1	0.11

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39928		98.4	1.02	2	13.8	80.4	<5	<5	22.3	100.5	14.20	5	41.9	0.6	2.14	7.35
C-39929		133.0	1.63	2	28.5	118.5	5	<5	32.4	170.5	20.8	8	44.7	1.5	3.03	9.98
C-39930		66.9	0.99	2	16.0	66.6	<5	<5	17.80	109.0	12.90	5	48.4	0.9	2.01	5.58
C-39931		466	3.56	<2	67.1	525	5	<5	135.5	142.5	112.0	10	56.8	6.2	17.40	25.6
C-39932		179.5	1.83	<2	20.6	186.0	<5	10	48.0	117.0	40.0	4	133.5	2.2	6.12	5.64
C-39933		152.0	0.66	2	13.3	118.0	<5	19	33.7	152.0	18.70	2	100.0	0.9	2.35	4.41
C-39934		89.4	1.52	<2	11.1	81.4	5	11	21.6	128.5	16.25	2	191.5	1.0	2.61	3.51
C-39935		66.2	0.70	2	13.2	82.3	7	6	21.2	145.5	16.75	3	93.4	0.9	2.36	2.30
C-39936		161.5	2.14	<2	17.5	151.0	6	15	42.6	121.0	24.7	4	184.5	1.9	3.39	8.77
C-39937		89.7	1.08	<2	16.4	86.9	<5	21	23.5	144.5	16.65	2	130.0	1.4	2.43	3.94
C-39938		162.0	0.73	2	7.4	90.1	10	6	27.3	142.5	13.75	3	99.2	0.5	1.82	8.48
C-39939		161.5	0.94	2	22.8	110.0	<5	6	32.6	145.0	17.70	4	95.6	1.4	2.35	11.15
C-39940		80.5	0.81	<2	21.8	63.1	<5	15	18.00	163.0	10.75	4	133.5	1.3	1.46	13.90
C-39941		78.5	0.70	<2	17.3	66.6	<5	8	18.95	137.5	11.40	3	103.5	1.1	1.57	8.96
C-39942		88.1	0.81	<2	18.8	80.1	<5	10	22.4	134.0	14.00	3	88.6	1.1	1.94	6.78
C-39943		87.5	0.88	<2	19.9	75.5	6	8	21.3	128.5	12.95	3	87.4	1.1	1.78	9.26
C-39944		99.7	0.85	<2	22.9	85.5	<5	5	24.2	143.5	14.50	4	66.3	1.3	1.86	10.90
C-39945		23.3	1.18	33	13.3	28.6	<5	<5	7.12	119.5	5.97	8	24.4	0.5	0.89	1.48
C-39946		30.1	1.04	16	11.0	40.6	5	<5	9.90	106.0	8.04	5	47.1	0.4	1.17	0.64
C-39947		48.2	1.18	20	10.3	59.7	<5	11	14.95	150.0	11.75	7	44.9	0.5	1.70	2.53
C-39948		1790	230	<2	64.9	3060	10	215	689	369	>1000	7	27.7	6.0	458	66.3
C-39949		98.8	1.93	2	26.9	96.4	<5	7	25.9	162.0	18.80	7	64.5	1.4	3.00	6.99
C-39950		4.7	0.04	<2	0.8	3.1	9	<5	0.91	8.1	0.60	<1	9.8	0.1	0.09	2.30
C-39951		90.1	1.79	2	26.4	88.7	6	12	24.3	157.5	17.55	7	66.1	1.3	2.54	5.57
C-39952		124.0	2.01	2	28.5	105.0	6	9	29.7	169.0	20.1	10	71.3	1.4	3.19	8.16
C-39953		24.9	1.43	4	8.6	55.0	6	7	11.50	144.0	13.65	5	87.9	0.2	2.19	0.48
C-39954		31.4	1.49	6	12.6	56.5	7	6	12.80	169.0	15.10	5	90.2	0.4	2.56	0.65
C-39955		153.5	1.86	46	22.6	127.5	7	11	34.7	165.0	22.9	7	96.3	0.6	3.22	6.38
C-39956		25.4	0.92	142	9.1	36.7	9	<5	8.70	158.5	8.52	4	63.7	0.3	1.33	0.89
C-39957		39.7	1.41	18	8.2	66.7	10	6	15.65	144.5	16.40	6	96.6	0.3	2.68	0.72
C-39958		34.8	1.35	9	7.1	58.4	6	11	13.25	167.5	14.20	6	102.5	0.2	2.19	0.56
C-39959		73.1	1.57	49	11.2	77.5	7	11	20.8	144.5	15.95	5	98.3	0.4	2.54	2.31
C-39960		110.5	1.72	3	18.4	111.5	7	13	29.8	134.0	21.5	7	70.1	1.0	3.21	7.09
C-39961		135.5	1.27	10	32.1	136.0	10	6	36.8	139.0	24.3	7	55.9	2.1	3.03	7.55
C-39962		69.0	1.25	11	15.0	75.8	6	6	19.65	141.0	15.10	7	58.1	0.7	2.06	2.38
C-39963		94.1	1.88	3	27.4	97.7	10	7	26.4	147.5	18.30	11	56.4	1.1	2.70	6.81
C-39964		74.8	1.51	3	14.8	77.6	8	11	19.80	134.0	15.45	7	93.6	0.6	2.28	3.22
C-39965		143.5	2.39	2	31.2	115.0	8	55	31.9	151.5	22.0	7	260	2.0	3.71	16.25
C-39966		85.5	1.07	<2	20.8	80.1	6	15	21.1	122.5	15.65	3	101.5	1.1	2.31	7.11
C-39967		4.8	0.04	<2	1.1	3.1	9	<5	0.96	8.5	0.61	<1	9.4	0.1	0.10	2.23

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39928		<0.5	1.01	1.80	20	<1	70.8	6.84	136	896
C-39929		<0.5	1.50	2.48	7	<1	83.1	10.00	138	1255
C-39930		<0.5	1.08	1.93	9	<1	59.4	6.87	99	814
C-39931		<0.5	6.07	3.54	19	1	372	31.7	337	1640
C-39932		<0.5	2.13	2.77	10	<1	143.5	12.75	142	511
C-39933		<0.5	0.80	1.58	12	<1	51.1	4.80	118	588
C-39934		<0.5	1.50	4.12	20	<1	82.6	9.75	108	2770
C-39935		<0.5	0.92	1.16	16	<1	57.8	5.12	97	438
C-39936		<0.5	1.80	10.05	5	<1	91.0	12.30	125	3060
C-39937		<0.5	1.11	2.86	9	<1	64.7	7.13	109	1060
C-39938		<0.5	0.72	1.46	5	<1	40.8	4.55	55	678
C-39939		<0.5	1.14	1.85	14	<1	71.7	7.27	80	494
C-39940		<0.5	0.80	3.27	20	1	46.0	5.42	75	500
C-39941		<0.5	0.72	1.74	15	<1	45.0	4.79	79	522
C-39942		<0.5	0.88	1.37	13	<1	55.5	5.71	90	545
C-39943		<0.5	0.91	2.55	18	<1	53.3	5.95	93	626
C-39944		<0.5	0.89	3.10	13	<1	53.5	5.76	87	589
C-39945		<0.5	0.59	0.94	<5	<1	30.6	5.38	292	471
C-39946		<0.5	0.62	0.43	<5	<1	35.0	5.33	223	224
C-39947		<0.5	0.88	0.96	<5	<1	49.8	6.65	177	304
C-39948		1.1	252	10.60	<5	17	>10000	>1000	50	214
C-39949		<0.5	1.76	1.87	<5	<1	97.5	12.30	173	738
C-39950		<0.5	0.05	0.65	<5	1	3.0	0.30	11	32
C-39951		<0.5	1.59	3.63	<5	1	90.0	10.75	183	742
C-39952		<0.5	1.90	2.03	<5	1	112.5	12.95	190	1145
C-39953		<0.5	0.99	0.81	<5	1	60.0	7.38	270	601
C-39954		<0.5	1.16	0.44	<5	1	71.4	8.13	301	229
C-39955		<0.5	1.31	1.07	<5	1	77.3	10.05	368	499
C-39956		<0.5	0.69	0.80	<5	1	39.4	5.22	136	405
C-39957		<0.5	1.15	0.39	<5	1	72.7	7.91	226	173
C-39958		<0.5	0.96	0.38	5	1	60.2	7.08	265	217
C-39959		<0.5	1.18	0.92	<5	1	67.8	8.32	231	480
C-39960		<0.5	1.57	1.56	<5	1	92.9	10.90	185	600
C-39961		<0.5	1.16	1.68	<5	1	67.7	7.57	187	515
C-39962		<0.5	0.97	1.05	<5	1	61.5	6.92	217	643
C-39963		<0.5	1.48	2.56	<5	1	82.5	10.70	248	1490
C-39964		<0.5	1.09	1.67	<5	1	57.7	7.94	217	841
C-39965		<0.5	2.28	3.79	8	1	123.0	15.40	289	2270
C-39966		<0.5	1.09	1.59	11	1	68.3	6.97	166	740
C-39967		<0.5	0.05	0.67	<5	1	3.4	0.34	17	38

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39968		0.03	<1	322	181.5	12.6	30	5.09	18	185.0	101.0	65.6	26.5	253	5.9	34.1
C-39969		1.49	<1	413	241	2.9	10	0.57	6	12.65	6.97	2.08	31.0	17.70	40.2	2.40
C-39970		2.93	<1	608	101.0	3.6	10	0.96	<5	11.40	6.68	1.99	29.7	11.85	16.0	2.22
C-39971		3.26	<1	1160	191.5	9.7	10	1.61	6	14.85	9.26	3.02	24.3	17.05	12.8	3.07
C-39972		2.87	<1	921	195.5	5.4	20	1.31	6	13.35	7.41	2.64	26.7	16.45	8.9	2.58
C-39973		1.97	<1	952	86.5	3.8	10	0.70	26	15.45	12.05	3.34	21.5	12.40	3.2	3.51
C-39974		2.72	<1	237	14.3	2.9	10	0.27	<5	5.67	4.40	1.13	24.3	3.58	0.6	1.32
C-39975		1.31	<1	405	184.5	2.7	10	0.52	5	11.90	6.40	1.78	30.0	15.35	36.3	2.27
C-39976		1.72	<1	577	8.0	1.4	10	0.42	<5	3.24	2.34	0.78	20.8	2.01	0.5	0.72
C-39977		3.03	<1	1425	111.5	6.6	30	2.22	<5	6.04	3.68	2.02	20.0	8.93	7.0	1.21
C-39978		3.14	<1	1215	72.8	1.4	10	1.03	<5	3.93	2.56	1.11	13.8	5.37	7.8	0.82
C-39979		2.03	<1	712	52.2	2.0	10	1.60	5	2.89	1.91	1.05	11.4	3.98	6.5	0.61
C-39980		3.22	<1	657	81.0	2.5	20	1.89	<5	4.17	2.76	1.06	15.8	5.84	8.3	0.86
C-39981		3.00	<1	846	44.9	4.8	40	2.33	6	1.32	0.82	0.63	13.5	2.63	13.6	0.26
C-39982		3.15	<1	693	50.9	4.8	10	2.35	<5	1.55	0.68	0.75	15.7	3.25	7.0	0.26
C-39983		3.08	<1	1115	60.8	7.4	20	3.49	<5	1.68	0.92	0.80	15.5	3.70	22.3	0.30
C-39984		3.30	<1	1010	91.8	10.2	20	4.26	43	2.10	1.13	0.98	19.3	4.92	12.0	0.38
C-39985		3.20	<1	1035	84.3	9.1	10	2.37	<5	4.08	2.67	1.35	19.7	5.96	6.3	0.84
C-39986		3.20	<1	1005	89.5	9.3	10	1.96	6	3.28	1.91	1.24	19.3	5.77	6.3	0.63
C-39987		3.20	<1	955	94.0	11.0	10	2.14	12	3.77	2.16	1.54	19.4	6.52	6.8	0.71
C-39988		0.03	<1	11.2	16.0	1.0	<10	15.45	<5	51.6	35.5	1.22	30.7	28.5	8.5	11.55
C-39989		0.11	<1	10.8	7.0	<0.5	<10	0.11	5	0.82	0.38	0.19	1.5	1.04	1.0	0.14
C-39990		1.59	<1	882	89.7	5.8	10	2.56	50	3.62	1.94	1.11	17.3	5.82	5.2	0.68
C-39991		1.35	<1	947	92.1	5.8	20	2.47	103	3.71	2.01	1.16	18.0	6.01	5.2	0.69
C-39992		3.15	<1	896	94.3	7.1	10	2.36	10	4.13	2.51	1.20	18.2	6.13	6.8	0.82
C-39993		3.04	<1	900	94.9	11.5	10	2.52	71	4.16	2.60	1.34	21.0	6.29	7.6	0.85
C-39994		2.93	<1	856	93.1	10.5	10	2.65	<5	5.28	3.49	1.48	21.3	6.88	8.9	1.09
C-39995		1.88	<1	805	81.5	7.6	10	2.02	11	3.07	1.89	1.02	17.9	4.94	6.5	0.60
C-39996		3.09	1	37.2	3.6	1.1	<10	0.10	<5	1.78	1.81	0.15	30.8	1.09	105.5	0.45
C-39997		2.84	1	37.3	53.7	1.0	<10	0.08	<5	3.41	3.14	0.46	29.9	3.93	208	0.83
C-39998		2.88	1	50.1	6.4	0.5	10	0.16	<5	2.75	2.97	0.19	24.2	1.49	203	0.74
C-39999		3.06	<1	428	36.3	0.9	10	0.50	9	5.58	4.60	0.74	17.4	4.73	188.5	1.27
C-40000		2.61	<1	457	22.5	0.9	10	0.46	7	8.15	5.51	1.03	17.3	6.30	173.0	1.71

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39968		2300	12.35	<2	40.0	1550	55	33	439	106.5	270	3	24.1	3.7	35.6	24.3
C-39969		120.0	1.35	4	10.8	104.0	10	5	27.5	111.0	19.00	8	83.0	0.4	2.48	3.29
C-39970		44.1	1.23	9	19.7	56.7	9	10	13.40	107.0	12.60	7	131.5	0.9	1.94	3.63
C-39971		91.6	1.27	<2	27.2	88.7	8	27	23.2	86.1	17.40	4	259	1.3	2.52	9.86
C-39972		89.4	1.04	<2	28.0	86.6	10	31	23.4	95.5	17.45	3	163.0	1.1	2.47	9.09
C-39973		40.0	2.31	<2	37.5	44.4	6	20	10.90	72.5	10.90	3	320	5.3	2.28	7.73
C-39974		6.3	0.76	42	13.5	9.3	7	17	2.06	16.5	2.85	2	422	1.6	0.74	0.84
C-39975		89.2	1.27	2	10.7	85.3	6	5	22.4	109.0	15.50	8	80.8	0.4	2.18	2.24
C-39976		3.8	0.32	3	12.6	5.3	6	17	1.16	35.5	1.71	1	414	2.0	0.45	0.16
C-39977		60.2	0.54	<2	15.7	53.1	5	20	14.50	114.5	9.20	2	494	0.9	1.22	12.35
C-39978		38.3	0.42	<2	12.2	31.1	<5	11	8.91	93.4	5.51	1	199.0	0.7	0.74	10.90
C-39979		28.6	0.32	<2	8.9	22.5	<5	9	6.37	67.2	3.86	1	114.5	0.5	0.54	7.22
C-39980		42.7	0.46	<2	15.2	33.9	<5	19	9.70	78.1	5.86	2	190.5	1.1	0.79	13.85
C-39981		22.8	0.16	<2	7.3	17.9	7	17	5.17	108.5	2.82	1	215	0.4	0.30	7.56
C-39982		25.9	0.09	<2	5.6	21.1	<5	18	6.02	97.1	3.70	1	337	0.2	0.39	8.21
C-39983		31.2	0.20	<2	9.0	25.4	7	22	7.17	159.5	4.09	1	319	0.4	0.42	9.51
C-39984		46.0	0.17	4	16.0	36.7	11	24	10.60	194.5	5.49	2	269	0.6	0.54	12.05
C-39985		42.1	0.38	<2	15.5	36.1	7	21	10.10	121.0	6.10	2	471	1.4	0.80	10.15
C-39986		44.3	0.27	<2	12.3	38.2	5	19	10.70	119.5	6.28	1	496	0.7	0.70	10.80
C-39987		46.4	0.31	2	12.2	41.3	11	19	11.45	110.0	7.05	2	515	0.7	0.80	10.20
C-39988		14.9	5.35	<2	48.7	21.8	<5	134	4.76	558	13.05	16	1.8	6.2	7.27	42.6
C-39989		3.9	0.05	<2	0.9	2.7	<5	5	0.80	8.7	0.57	<1	10.3	0.1	0.17	2.14
C-39990		45.6	0.22	<2	10.3	36.6	5	18	10.45	130.0	6.29	1	378	1.0	0.76	16.45
C-39991		46.7	0.21	<2	10.1	37.1	8	19	10.80	135.0	6.28	1	399	1.0	0.76	17.30
C-39992		46.9	0.34	<2	15.3	38.1	8	19	11.05	131.0	6.47	1	398	1.3	0.81	16.30
C-39993		47.1	0.35	2	14.6	40.2	7	20	11.30	130.5	6.80	2	404	1.1	0.82	12.65
C-39994		45.4	0.49	<2	17.8	40.3	8	20	11.15	122.0	7.09	2	442	1.6	0.98	12.75
C-39995		40.7	0.29	<2	15.3	33.7	6	18	9.63	129.0	5.48	2	350	1.0	0.63	15.20
C-39996		1.3	0.77	2	2.1	3.0	<5	28	0.59	139.5	1.02	47	8.7	0.2	0.24	4.05
C-39997		34.7	1.12	<2	1.9	21.7	<5	24	5.93	125.0	3.88	41	7.8	0.2	0.57	6.52
C-39998		2.8	0.85	<2	2.4	4.0	<5	13	0.89	93.9	1.21	17	15.5	0.4	0.34	5.04
C-39999		15.8	1.15	<2	7.4	19.2	5	28	4.85	88.4	4.61	2	129.5	0.8	0.86	5.63
C-40000		7.9	1.09	3	12.7	17.7	<5	31	3.67	73.7	6.01	2	172.0	1.4	1.27	4.13

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-AOUT-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10096622

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39968		<0.5	13.30	5.85	41	3	982	83.8	57	194
C-39969		<0.5	0.95	2.07	5	1	57.0	6.91	226	1680
C-39970		<0.5	1.04	3.22	11	1	54.9	7.13	231	641
C-39971		<0.5	1.36	2.58	64	1	81.4	8.39	188	530
C-39972		<0.5	1.03	2.13	21	1	71.0	6.83	202	347
C-39973		<0.5	1.92	3.81	11	1	96.8	14.10	107	104
C-39974		<0.5	0.72	1.63	12	3	38.8	4.90	67	16
C-39975		<0.5	0.90	1.97	<5	1	52.3	6.56	232	1600
C-39976		<0.5	0.37	1.80	5	2	20.9	2.33	26	16
C-39977		<0.5	0.54	2.78	57	1	33.7	3.54	57	260
C-39978		<0.5	0.37	2.39	9	1	22.3	2.64	20	285
C-39979		<0.5	0.27	2.02	16	1	15.8	1.97	22	247
C-39980		<0.5	0.42	3.30	15	2	23.1	2.91	34	301
C-39981		<0.5	0.13	1.39	28	1	6.8	0.90	31	452
C-39982		<0.5	0.08	2.16	26	1	6.5	0.52	39	226
C-39983		<0.5	0.13	2.39	47	1	7.6	1.01	56	698
C-39984		0.6	0.15	1.76	58	1	9.9	1.04	53	398
C-39985		<0.5	0.39	3.66	63	<1	22.8	2.61	67	234
C-39986		<0.5	0.26	3.27	64	<1	16.3	1.72	61	231
C-39987		<0.5	0.28	3.17	73	<1	18.6	1.93	78	251
C-39988		2.4	5.30	8.10	<5	5	468	35.0	62	103
C-39989		<0.5	0.05	0.59	<5	1	4.3	0.35	7	34
C-39990		0.5	0.25	4.24	44	<1	17.6	1.61	68	177
C-39991		<0.5	0.25	4.11	44	<1	17.4	1.59	77	176
C-39992		<0.5	0.37	4.39	50	<1	22.1	2.32	55	235
C-39993		<0.5	0.36	4.01	65	<1	22.1	2.39	92	278
C-39994		<0.5	0.51	4.30	68	<1	29.6	3.42	108	306
C-39995		<0.5	0.27	4.69	49	<1	16.3	1.84	54	216
C-39996		<0.5	0.38	3.11	<5	<1	10.5	3.76	97	4330
C-39997		<0.5	0.63	5.86	<5	1	17.8	5.70	185	8430
C-39998		<0.5	0.61	5.00	<5	<1	14.9	4.94	142	8150
C-39999		<0.5	0.83	7.60	<5	<1	26.6	6.55	101	8310
C-40000		<0.5	0.89	5.56	<5	<1	39.9	6.67	82	7040

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 26-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10095647

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 12-JUIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND-02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-XRF10	Fusion XRF - Teneur marchande	XRF
OA-GRA06	Perte par calcination pour ME-XRF06	WST-SIM

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 26-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10095647

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-XRF10 Zr % 0.01
C-39542		1.23
C-39614		1.02
C-39618		1.17

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10061158 FIEEXP *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 26-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10095646

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 3 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 12-JUIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND-02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP-MS
ME-XRF10	Fusion XRF - Teneur marchande	XRF
OA-GRA06	Perte par calcination pour ME-XRF06	WST-SIM

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 26-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10095646

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81h Dy ppm 0.3	ME-MS81h Er ppm 0.2	ME-MS81h Gd ppm 0.3	ME-MS81h Sm ppm 0.2	ME-MS81h Y ppm 3	ME-MS81h Yb ppm 0.2	ME-XRF10 Zr % 0.01
C-39427		2960	1670	2020	1520	15550	1685	
C-39443								1.03
C-39496		2950	1655	2000	1550	15750	1685	

Commentaire: ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10061157 FIEEXP *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 3- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10093297

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 12 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 30- AOUT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND- 02a	Localiser échantillon au laboratoire subsidiair

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81h	Catégorie élevée REE par fusion/ICPMS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 3- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10093297

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81h Ce ppm 3	ME- MS81h Dy ppm 0.3	ME- MS81h Er ppm 0.2	ME- MS81h Eu ppm 0.2	ME- MS81h Gd ppm 0.3	ME- MS81h Hf ppm 1	ME- MS81h Ho ppm 0.05	ME- MS81h La ppm 3	ME- MS81h Lu ppm 0.05	ME- MS81h Nb ppm 1	ME- MS81h Nd ppm 0.5	ME- MS81h Pr ppm 0.2	ME- MS81h Rb ppm 1	ME- MS81h Sm ppm 0.2	ME- MS81h Sn ppm 5
104501		50	14.8	10.6	1.7	11.3	430	3.40	25	2.88	26	30.8	6.9	30	10.3	<5
104505		59	18.8	18.0	1.7	12.1	428	4.93	29	4.64	19	34.2	7.8	68	10.7	5
104506		47	16.3	13.3	1.7	12.3	313	3.93	17	3.20	21	33.9	7.4	56	11.8	6
104508		178	1025	586	24.9	806	10	214	2010	62.4	30	1930	531	1020	563	85
104514		393	21.0	18.4	2.3	20.3	183	5.18	308	4.18	8	125.0	38.5	27	19.2	14
104516		462	52.9	44.9	5.4	41.4	212	13.30	258	8.26	9	187.5	53.5	52	38.3	32
104519		18	3.9	3.5	0.4	3.1	224	0.91	7	1.23	3	11.4	2.4	210	2.9	51
104528		405	2920	1640	55.7	2000	20	581	1735	243	72	3030	712	348	1535	6
104529		70	5.9	3.8	1.2	6.2	4	1.26	34	0.49	14	30.3	8.3	16	6.2	<5
104534		42	6.1	6.7	0.6	5.1	277	1.67	17	3.45	8	23.1	5.9	408	5.0	101
104565		3020	184.5	96.5	27.3	222	291	35.2	1615	10.45	155	1235	364	518	238	19
104566		3110	183.0	95.7	27.2	226	296	34.9	1665	10.80	150	1265	373	536	239	19

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 3- SEPT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10093297

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81h Ta ppm 0.5	ME-MS81h Tb ppm 0.05	ME-MS81h Th ppm 0.3	ME-MS81h Tm ppm 0.05	ME-MS81h U ppm 0.3	ME-MS81h W ppm 5	ME-MS81h Y ppm 3	ME-MS81h Yb ppm 0.2	ME-MS81h Zr ppm 10
104501		1.8	2.33	5.5	1.82	8.1	<5	75	15.0	18400
104505		0.8	2.71	14.2	3.49	12.4	<5	106	25.7	24300
104506		1.0	2.46	13.0	2.43	8.5	<5	85	17.8	16700
104508		17.9	170.5	20.2	79.5	10.4	20	6350	425	110
104514		<0.5	3.31	15.8	3.24	8.0	<5	139	23.5	12100
104516		<0.5	8.05	17.7	7.56	11.5	<5	365	50.1	13800
104519		<0.5	0.60	3.2	0.57	5.2	<5	34	5.8	9680
104528		6.2	487	74.7	266	11.1	19	15500	1630	260
104529		<0.5	1.14	14.6	0.38	3670	<5	36	3.3	210
104534		<0.5	0.95	102.5	1.55	20.4	<5	39	15.6	11450
104565		5.2	35.0	50.0	12.90	14.7	<5	751	72.6	16300
104566		4.9	35.1	52.6	12.90	15.0	<5	744	73.5	16650

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 25-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10093230

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 34 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 9-JUIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU-QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 25-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10093230

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39894		2.19	<1	1090	23.6	3.3	20	2.73	6	2.43	1.78	0.53	18.0	2.02	3.0	0.58
C-39895		1.92	<1	1070	40.2	3.4	10	2.32	<5	2.44	1.47	0.76	19.7	2.95	6.5	0.48
C-39896		2.93	<1	1220	109.5	9.2	20	2.66	5	3.38	1.87	1.34	18.6	5.59	6.2	0.65
C-39897		2.61	<1	973	88.9	12.8	10	4.75	<5	3.42	2.09	1.28	19.5	5.07	5.4	0.67
C-39898		2.87	<1	1350	99.9	6.4	10	1.88	<5	3.17	1.79	1.20	18.1	4.98	6.3	0.60
C-39899		1.36	<1	1135	81.0	5.7	10	1.52	<5	3.56	2.19	1.19	19.9	5.00	6.5	0.71
C-39900		2.49	<1	1095	101.5	5.8	10	2.51	<5	3.01	1.69	1.20	19.4	5.25	5.7	0.54
C-39901		2.79	<1	1140	25.2	1.5	10	1.70	<5	2.45	1.54	0.52	18.6	2.26	1.7	0.48
C-39902		2.77	<1	878	98.3	5.7	10	2.48	6	3.10	1.73	1.15	19.5	5.32	5.3	0.58
C-39903		2.84	<1	1195	97.7	7.3	10	1.45	6	3.23	1.86	1.33	20.1	5.75	5.8	0.60
C-39904		2.88	<1	1300	83.1	6.6	20	2.91	34	2.62	1.51	1.00	18.8	4.66	6.7	0.51
C-39905		2.91	<1	1335	81.2	9.7	20	1.32	<5	2.98	1.79	1.26	22.2	5.15	5.8	0.59
C-39906		2.70	<1	997	86.9	7.9	20	2.29	16	3.42	1.91	1.05	19.3	5.43	8.0	0.64
C-39907		2.86	<1	1015	105.5	8.8	20	2.59	<5	3.68	2.06	1.14	19.5	6.25	7.3	0.68
C-39908		2.76	<1	928	93.3	4.7	10	2.94	<5	2.34	1.37	0.97	17.6	4.49	5.1	0.43
C-39909		2.85	<1	914	87.7	8.4	20	2.79	<5	2.67	1.43	0.96	19.1	4.63	5.4	0.48
C-39910		2.80	<1	987	93.0	8.4	20	1.69	17	2.73	1.55	1.08	19.1	4.98	6.9	0.50
C-39911		2.89	<1	966	91.1	9.2	20	2.18	<5	2.76	1.64	1.07	19.5	5.08	5.6	0.50
C-39912		2.82	<1	1090	7.6	1.2	20	1.46	<5	0.33	0.24	0.24	14.8	0.51	1.0	0.07
C-39913		2.70	<1	1360	19.2	2.2	20	2.18	<5	0.84	0.50	0.40	16.7	1.23	1.2	0.16
C-39914		0.92	<1	1375	55.7	2.4	10	2.51	<5	1.97	1.07	0.80	20.1	3.61	2.5	0.36
C-39915		<0.02	<1	343	199.0	13.3	20	5.89	19	199.5	107.5	70.3	31.5	285	7.1	37.6
C-39916		0.83	<1	1305	51.7	2.6	10	2.55	<5	1.91	1.07	0.76	20.6	3.35	2.6	0.36
C-39917		1.30	<1	646	88.6	9.7	10	0.80	47	9.15	5.46	2.08	18.8	9.46	8.0	1.85
C-39918		1.26	<1	2030	43.7	1.7	20	2.00	<5	1.12	0.51	0.59	13.2	2.40	1.1	0.18
C-39919		2.90	<1	1370	116.0	4.9	20	2.30	62	1.90	0.96	0.96	17.2	4.56	8.3	0.30
C-39920		2.89	<1	699	105.5	5.2	20	1.95	31	2.54	1.52	0.78	17.3	4.77	6.4	0.49
C-39921		2.86	<1	1045	87.4	9.1	20	2.30	25	2.85	1.70	1.14	19.5	5.04	6.9	0.55
C-39922		2.14	<1	937	79.5	8.7	20	2.31	<5	2.45	1.40	1.06	17.4	4.46	5.6	0.45
C-39923		1.70	<1	1010	82.7	5.9	10	2.18	<5	3.21	1.79	0.90	16.6	4.94	5.9	0.60
C-39924		2.05	<1	923	66.1	5.9	10	1.76	<5	3.19	1.74	0.90	17.5	4.62	4.6	0.57
C-39925		2.92	<1	883	82.8	7.9	20	1.67	<5	2.53	1.53	1.03	18.7	4.52	7.4	0.50
C-39926		2.93	<1	1335	49.8	3.6	20	3.33	<5	1.50	0.63	0.74	18.4	2.94	3.3	0.24
C-39927		1.23	<1	1225	76.8	3.6	10	3.21	<5	2.00	0.87	0.95	18.2	4.01	3.5	0.33

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 25-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10093230

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39894		11.2	0.27	<2	6.9	10.2	<5	22	2.79	132.5	2.02	1	441	0.9	0.38	2.52
C-39895		20.5	0.21	<2	7.1	17.5	<5	20	4.69	115.0	3.07	1	514	0.8	0.44	3.74
C-39896		52.4	0.27	<2	11.6	45.3	5	16	12.50	110.0	7.75	1	534	0.6	0.69	9.01
C-39897		41.2	0.30	<2	12.5	39.0	10	14	10.25	139.5	7.08	2	473	0.8	0.68	6.92
C-39898		46.8	0.27	<2	12.2	42.2	<5	18	11.35	121.0	7.15	2	533	0.8	0.65	9.09
C-39899		40.3	0.32	<2	14.3	32.9	<5	19	8.97	118.5	5.52	1	539	1.3	0.67	8.12
C-39900		51.7	0.24	<2	11.4	37.7	<5	17	10.95	135.0	6.12	1	470	0.6	0.66	10.30
C-39901		12.3	0.19	<2	6.8	10.2	<5	24	2.80	108.0	2.13	1	450	1.1	0.38	3.30
C-39902		49.6	0.24	<2	11.5	37.2	<5	16	10.60	139.0	5.97	1	441	0.7	0.66	13.45
C-39903		47.1	0.26	2	11.4	39.5	<5	15	10.95	123.0	6.74	1	570	0.6	0.72	10.55
C-39904		42.8	0.21	2	12.0	32.1	<5	10	8.92	146.0	5.35	1	263	0.8	0.56	12.80
C-39905		38.7	0.26	<2	10.5	33.5	5	11	9.16	99.2	5.50	2	524	0.5	0.62	8.36
C-39906		39.1	0.28	2	13.0	35.7	6	14	9.83	130.5	6.23	1	478	0.9	0.70	9.36
C-39907		48.6	0.30	2	13.6	42.8	5	15	11.60	143.0	7.06	2	492	0.7	0.77	10.35
C-39908		47.8	0.17	<2	8.8	32.9	8	19	9.64	155.5	5.01	1	453	0.6	0.52	12.00
C-39909		43.5	0.22	2	10.6	32.3	<5	15	9.45	132.5	5.41	1	514	0.7	0.55	10.95
C-39910		46.0	0.24	2	10.8	35.6	<5	17	10.10	124.5	5.56	1	562	0.8	0.56	11.05
C-39911		44.4	0.25	5	10.6	34.7	<5	17	9.94	135.5	5.71	1	552	0.7	0.58	10.95
C-39912		3.7	0.05	<2	2.5	3.0	<5	20	0.85	124.0	0.60	<1	453	0.3	0.07	1.01
C-39913		9.3	0.10	<2	4.8	7.8	<5	24	2.17	158.0	1.44	<1	493	0.7	0.17	2.90
C-39914		27.1	0.18	<2	5.9	22.3	<5	28	6.34	165.0	4.03	<1	557	1.0	0.44	9.05
C-39915		2440	13.20	<2	40.1	1655	47	31	477	121.0	299	3	26.5	3.9	39.4	25.1
C-39916		25.7	0.17	<2	6.5	21.4	<5	28	5.95	160.5	3.67	<1	546	1.1	0.41	7.96
C-39917		36.4	0.77	3	16.3	44.5	<5	5	11.00	66.4	9.42	2	157.5	1.1	1.56	3.35
C-39918		21.8	0.06	<2	2.5	16.6	<5	25	4.74	174.5	2.81	<1	454	0.2	0.26	5.56
C-39919		60.4	0.13	3	7.8	37.6	<5	20	11.60	153.5	5.18	1	434	0.3	0.47	10.00
C-39920		53.1	0.27	3	11.5	35.8	<5	33	10.95	136.0	5.34	1	385	0.9	0.56	17.15
C-39921		41.4	0.24	34	10.4	36.0	<5	16	9.93	125.0	5.92	1	606	0.7	0.61	8.46
C-39922		37.5	0.20	4	9.3	31.4	<5	13	8.75	110.5	5.15	1	566	0.6	0.53	7.79
C-39923		36.4	0.24	2	11.5	38.1	<5	15	9.99	132.5	7.02	2	478	0.9	0.66	7.55
C-39924		31.2	0.24	<2	11.6	30.8	<5	14	8.23	124.0	5.65	1	450	1.0	0.61	7.20
C-39925		40.7	0.24	3	10.4	33.3	<5	14	9.67	102.5	5.44	1	532	0.8	0.53	8.59
C-39926		25.9	0.07	<2	4.2	21.3	<5	20	5.87	140.5	3.54	<1	493	0.2	0.33	6.97
C-39927		41.8	0.10	<2	4.3	28.5	<5	17	8.41	124.0	4.61	<1	464	0.3	0.46	10.00

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 25-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10093230

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39894		<0.5	0.28	1.44	26	1	15.9	1.92	26	93
C-39895		<0.5	0.24	1.91	25	<1	14.5	1.45	27	183
C-39896		<0.5	0.27	2.41	59	<1	18.2	1.81	60	218
C-39897		0.5	0.31	2.77	77	<1	19.8	2.04	76	181
C-39898		<0.5	0.26	3.07	47	<1	17.8	1.77	45	221
C-39899		<0.5	0.35	3.22	45	<1	21.1	2.27	44	228
C-39900		<0.5	0.27	4.14	47	<1	16.8	1.55	57	205
C-39901		<0.5	0.24	4.42	13	<1	14.6	1.53	12	49
C-39902		<0.5	0.24	4.38	43	<1	16.7	1.60	47	189
C-39903		<0.5	0.26	3.41	54	1	17.8	1.63	54	219
C-39904		<0.5	0.21	4.48	45	<1	14.8	1.53	40	218
C-39905		<0.5	0.28	3.06	88	<1	17.9	1.81	73	216
C-39906		<0.5	0.29	3.55	64	2	18.7	1.98	55	288
C-39907		<0.5	0.27	3.73	64	<1	20.0	2.01	56	260
C-39908		<0.5	0.20	3.62	34	<1	12.9	1.16	37	168
C-39909		<0.5	0.23	3.90	66	<1	14.6	1.54	60	185
C-39910		<0.5	0.23	4.24	65	<1	15.3	1.58	48	245
C-39911		<0.5	0.24	3.58	69	<1	15.4	1.51	54	201
C-39912		<0.5	0.05	1.97	9	<1	2.4	0.27	11	29
C-39913		<0.5	0.09	4.76	15	<1	5.1	0.58	18	34
C-39914		<0.5	0.17	9.33	16	2	10.8	1.13	19	71
C-39915		<0.5	14.70	6.30	44	2	1065	92.9	57	221
C-39916		<0.5	0.18	11.85	18	<1	10.7	1.13	22	80
C-39917		<0.5	0.79	1.00	38	9	52.3	5.26	50	292
C-39918		<0.5	0.08	1.00	13	<1	5.4	0.39	13	38
C-39919		<0.5	0.12	2.54	34	<1	9.2	0.80	40	311
C-39920		<0.5	0.23	6.01	38	<1	14.5	1.62	30	199
C-39921		<0.5	0.23	2.86	76	1	16.2	1.60	51	253
C-39922		<0.5	0.19	2.76	66	<1	13.6	1.44	45	208
C-39923		<0.5	0.27	2.96	47	<1	17.9	1.74	36	197
C-39924		<0.5	0.23	2.80	44	1	16.7	1.52	38	162
C-39925		<0.5	0.21	2.63	59	1	14.1	1.43	47	275
C-39926		<0.5	0.07	1.96	22	1	6.7	0.47	32	109
C-39927		<0.5	0.09	2.41	23	1	8.8	0.64	29	105

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10083952

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 145 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 23- JUIN- 2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG- 24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
C- 39749		3.06	<1	811	113.0	3.6	<10	2.14	5	16.20	10.95	2.22	31.3	15.25	19.8	3.48
C- 39750		2.03	<1	831	175.0	3.9	10	2.06	6	22.1	14.80	3.22	30.6	21.0	20.5	4.74
C- 39751		1.90	<1	927	159.0	3.4	<10	1.72	<5	23.4	15.75	3.14	30.0	20.4	36.6	4.96
C- 39752		3.04	<1	1370	145.0	1.8	<10	1.59	<5	16.15	10.75	2.70	29.0	15.30	14.5	3.48
C- 39753		1.61	<1	1445	106.0	2.2	<10	1.24	<5	9.52	5.90	2.40	28.4	11.00	13.2	1.92
C- 39754		<0.02	<1	321	123.5	2.0	10	1.51	<5	19.55	15.20	2.13	34.5	14.35	11.8	4.63
C- 39755		0.09	<1	12.8	7.8	<0.5	<10	0.12	<5	0.43	0.23	0.04	1.6	0.46	0.9	0.13
C- 39756		1.27	<1	1480	95.0	2.2	<10	1.25	<5	8.73	5.30	2.03	29.8	9.89	12.8	1.73
C- 39757		3.07	<1	1560	98.5	2.2	<10	0.88	<5	8.51	5.09	2.36	28.0	11.05	10.3	1.72
C- 39758		3.03	<1	1655	103.5	2.2	<10	1.29	<5	9.80	6.02	2.47	28.4	11.85	12.4	2.04
C- 39759		2.96	<1	748	152.0	1.7	<10	1.38	<5	20.6	13.40	2.76	33.2	17.15	31.2	4.45
C- 39760		1.86	<1	953	227	0.9	<10	1.02	<5	25.1	16.85	3.58	30.1	22.9	41.8	5.49
C- 39761		3.10	<1	273	152.5	1.2	<10	1.67	<5	26.3	18.65	3.16	40.2	20.4	65.8	5.83
C- 39762		3.17	<1	313	170.5	1.6	<10	2.43	<5	21.6	15.25	3.23	30.9	18.75	24.1	4.82
C- 39763		3.30	<1	440	155.5	1.9	<10	2.73	<5	23.8	16.15	3.68	29.2	20.7	18.5	5.20
C- 39764		3.25	<1	300	154.0	2.0	<10	2.60	<5	22.3	16.30	3.28	28.7	19.65	22.4	4.95
C- 39765		2.70	<1	247	130.0	1.4	<10	1.18	<5	23.1	17.00	3.04	31.1	17.90	70.0	5.16
C- 39766		3.22	<1	243	104.0	1.6	<10	2.00	<5	14.55	10.50	2.35	29.9	12.50	18.2	3.33
C- 39767		3.20	<1	250	167.0	2.4	<10	2.42	<5	20.6	14.45	3.14	28.3	19.10	21.2	4.60
C- 39768		3.10	<1	264	112.5	1.8	<10	2.00	<5	13.20	8.83	2.41	29.2	12.90	22.9	2.85
C- 39769		3.20	<1	265	63.0	1.2	<10	3.39	<5	9.62	6.75	1.62	31.1	8.25	23.6	2.15
C- 39770		2.96	<1	241	42.3	1.3	10	3.54	<5	8.11	5.43	1.18	32.3	6.48	26.2	1.83
C- 39771		2.96	<1	987	276	1.3	<10	1.47	<5	27.1	18.25	4.08	34.5	25.0	29.6	5.94
C- 39772		1.57	<1	1175	187.0	1.7	<10	1.39	<5	15.95	11.10	2.71	33.7	15.85	15.5	3.63
C- 39773		2.82	<1	1335	298	1.6	10	1.40	<5	30.1	19.95	4.42	32.9	26.7	24.0	6.64
C- 39774		<0.02	<1	319	175.0	11.3	10	4.85	12	184.5	101.5	65.3	29.8	249	13.4	36.2
C- 39775		0.12	<1	13.1	8.1	<0.5	20	0.10	<5	0.55	0.30	0.05	1.3	0.54	0.9	0.09
C- 39776		1.00	<1	1090	147.0	1.5	10	1.27	<5	15.70	11.10	2.59	33.7	14.30	15.2	3.47
C- 39777		2.89	<1	396	339	1.2	<10	1.90	<5	37.6	26.5	5.17	34.3	32.8	30.0	8.53
C- 39778		1.27	<1	461	400	2.1	10	1.95	17	45.0	31.9	6.09	33.8	39.2	20.0	10.25
C- 39779		3.05	<1	364	161.5	8.5	30	5.74	9	12.55	8.24	2.10	27.6	13.35	8.9	2.73
C- 39780		2.96	<1	256	165.0	9.0	30	5.82	9	13.85	9.00	1.83	21.7	12.85	9.4	2.92
C- 39781		3.54	<1	301	97.3	8.1	30	5.28	12	7.10	4.63	1.35	17.7	7.67	6.7	1.50
C- 39782		3.12	<1	296	129.5	9.7	30	5.84	12	9.50	6.14	1.59	18.8	10.05	6.7	2.08
C- 39783		0.87	<1	467	118.0	9.6	50	9.45	14	6.29	4.16	1.66	24.7	7.97	9.8	1.39
C- 39784		2.96	<1	253	118.5	12.3	40	6.27	<5	8.04	5.45	1.30	19.1	8.92	7.5	1.77
C- 39785		3.10	<1	499	185.0	6.9	20	5.38	8	17.55	11.55	2.63	26.9	16.65	18.8	3.79
C- 39786		2.89	<1	904	404	2.0	<10	1.82	<5	50.4	37.4	7.09	32.1	40.0	29.3	11.85
C- 39787		2.75	<1	560	112.5	1.7	<10	1.40	<5	12.50	8.27	2.10	30.5	11.80	15.4	2.66
C- 39788		2.09	<1	1085	141.5	2.2	<10	3.12	<5	23.0	16.95	3.22	36.1	19.75	66.8	5.41

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
C- 39749		41.7	2.29	<2	29.1	70.2	<5	6	16.40	111.5	15.95	7	158.5	1.7	2.59	3.40
C- 39750		65.7	2.86	<2	29.7	101.5	8	<5	24.3	107.5	22.6	8	187.5	1.6	3.50	6.70
C- 39751		56.5	2.89	<2	40.5	96.3	<5	5	23.0	116.5	22.6	10	179.5	2.2	3.68	7.02
C- 39752		61.9	1.97	<2	27.6	76.0	5	5	18.45	106.5	16.50	4	109.0	1.6	2.63	3.52
C- 39753		42.4	1.34	<2	13.0	61.2	<5	<5	14.60	101.5	12.55	2	104.5	0.6	1.73	2.01
C- 39754		57.1	2.17	<2	13.0	57.2	9	<5	14.95	52.7	13.05	7	1135	0.8	2.78	3.79
C- 39755		4.1	0.04	<2	0.9	3.0	<5	<5	0.83	9.1	0.68	<1	12.0	0.1	0.07	2.17
C- 39756		38.6	1.32	<2	12.3	55.5	6	5	13.30	104.5	11.65	2	105.5	0.5	1.50	1.85
C- 39757		37.7	1.26	<2	12.2	60.1	<5	7	14.00	86.1	12.45	2	112.0	0.5	1.54	1.82
C- 39758		38.8	1.51	<2	15.3	64.2	5	5	14.75	88.8	13.50	3	118.0	0.6	1.75	1.60
C- 39759		62.3	2.40	<2	34.3	78.9	<5	<5	19.85	127.0	17.55	9	108.0	2.3	3.10	3.47
C- 39760		103.0	2.66	<2	15.6	109.5	<5	7	28.2	105.5	23.0	9	150.0	1.1	4.00	6.39
C- 39761		62.4	3.79	<2	62.8	81.5	<5	<5	19.85	119.0	19.75	19	52.8	4.3	3.88	5.06
C- 39762		74.0	2.41	<2	25.7	88.8	<5	<5	22.0	109.0	19.25	7	55.0	1.1	3.29	4.23
C- 39763		59.6	2.43	<2	30.7	87.7	<5	5	21.2	110.5	21.0	7	68.2	1.2	3.77	2.94
C- 39764		67.2	2.63	<2	37.0	83.5	<5	7	19.95	112.5	18.70	9	59.1	2.1	3.43	4.63
C- 39765		50.7	3.54	<2	82.1	73.2	<5	<5	17.60	98.1	17.70	11	47.4	7.1	3.45	4.22
C- 39766		39.5	1.94	<2	35.6	58.9	<5	<5	14.20	99.9	13.20	5	40.6	2.1	2.30	2.75
C- 39767		73.6	2.47	<2	31.4	87.8	<5	8	21.5	94.6	20.0	8	43.0	1.8	3.20	4.82
C- 39768		46.2	1.76	<2	19.6	62.5	<5	<5	15.05	99.1	13.60	8	41.4	1.0	2.09	2.81
C- 39769		23.6	1.58	<2	71.4	41.1	<5	12	9.32	98.2	9.82	12	37.6	9.6	1.59	1.55
C- 39770		14.7	1.40	<2	23.9	30.0	8	11	6.60	108.0	7.84	9	36.8	1.8	1.34	0.49
C- 39771		134.5	2.44	5	39.0	133.5	<5	20	34.6	107.0	27.7	8	98.6	2.7	4.36	8.48
C- 39772		93.9	1.65	<2	40.2	89.3	<5	20	23.5	117.5	17.75	4	99.4	2.2	2.69	8.17
C- 39773		135.5	2.35	2	28.7	145.5	17	25	38.1	110.0	29.3	5	107.0	1.4	4.94	12.85
C- 39774		2510	12.30	<2	37.0	1650	39	28	475	98.9	292	3	25.3	3.8	36.3	22.3
C- 39775		5.8	0.04	<2	0.7	3.9	12	<5	1.23	8.3	0.67	<1	10.5	0.1	0.11	1.93
C- 39776		68.2	1.63	<2	36.4	75.0	7	22	19.35	116.5	15.45	4	95.8	2.1	2.53	4.58
C- 39777		158.5	3.28	<2	37.7	165.5	<5	24	43.6	117.0	34.8	9	82.5	1.7	5.99	9.55
C- 39778		214	3.61	<2	72.0	177.5	6	38	47.5	74.8	39.2	8	87.6	4.4	6.96	11.50
C- 39779		77.2	1.17	<2	20.6	78.4	12	32	20.5	163.5	15.00	5	73.5	1.0	2.23	11.55
C- 39780		80.8	1.07	2	17.4	76.1	14	24	20.00	125.5	14.70	2	105.0	1.1	2.26	11.70
C- 39781		47.1	0.56	<2	13.8	45.4	13	27	11.95	138.0	8.70	2	60.6	0.8	1.28	8.37
C- 39782		63.8	0.88	2	13.6	59.7	16	23	16.15	129.0	11.65	2	63.1	1.0	1.66	12.40
C- 39783		58.5	0.57	2	16.9	52.7	13	29	14.20	186.5	9.44	4	99.9	1.9	1.23	13.20
C- 39784		56.7	0.78	<2	14.3	53.8	18	17	14.10	139.0	10.05	2	57.7	1.0	1.43	10.50
C- 39785		88.4	1.65	3	26.6	91.8	21	30	23.5	140.5	18.55	7	73.7	1.2	2.91	11.60
C- 39786		199.0	5.51	<2	21.4	185.0	<5	27	49.3	94.7	40.9	9	101.5	0.9	7.75	18.50
C- 39787		49.0	1.47	<2	17.0	64.4	<5	16	15.50	102.0	13.90	5	58.1	0.9	2.12	2.99
C- 39788		51.1	2.58	<2	77.4	86.9	<5	48	20.7	141.5	20.2	12	101.0	6.6	3.64	4.19

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
C- 39749		<0.5	1.80	1.50	13	<1	75.4	13.60	199	769
C- 39750		<0.5	2.35	1.60	14	<1	109.5	17.75	205	741
C- 39751		<0.5	2.54	4.32	16	<1	103.5	18.25	207	1680
C- 39752		<0.5	1.77	1.64	<5	<1	80.1	12.75	161	457
C- 39753		<0.5	0.97	0.23	<5	<1	44.7	7.56	138	443
C- 39754		<0.5	2.39	2.36	<5	<1	115.5	15.65	91	580
C- 39755		<0.5	0.05	0.56	<5	<1	2.8	0.25	<5	35
C- 39756		<0.5	0.93	0.18	<5	<1	42.1	7.48	150	436
C- 39757		<0.5	0.86	0.19	<5	<1	37.9	6.95	136	343
C- 39758		<0.5	0.99	0.22	<5	<1	42.5	8.09	151	426
C- 39759		<0.5	2.09	3.48	<5	<1	105.5	14.75	153	1405
C- 39760		<0.5	2.61	2.43	<5	<1	113.0	17.50	111	1965
C- 39761		<0.5	3.01	4.39	<5	<1	112.0	23.2	211	2550
C- 39762		<0.5	2.45	1.08	<5	<1	116.5	15.80	168	1010
C- 39763		<0.5	2.44	0.94	<5	<1	122.5	16.10	184	737
C- 39764		<0.5	2.46	1.45	<5	<1	122.0	17.15	206	900
C- 39765		<0.5	2.95	5.86	<5	<1	110.5	22.1	187	2570
C- 39766		<0.5	1.68	2.16	<5	<1	75.8	11.90	190	737
C- 39767		<0.5	2.38	1.25	<5	<1	114.0	16.05	215	814
C- 39768		<0.5	1.45	1.38	<5	<1	67.0	10.65	180	1005
C- 39769		<0.5	1.16	11.10	<5	1	46.1	8.70	160	978
C- 39770		<0.5	0.96	1.53	<5	1	39.3	7.25	139	1135
C- 39771		<0.5	2.59	3.13	<5	1	141.5	16.55	140	1345
C- 39772		<0.5	1.82	1.34	<5	2	86.0	10.95	126	586
C- 39773		<0.5	2.85	1.19	<5	1	140.0	16.85	145	943
C- 39774		<0.5	14.20	5.72	33	3	930	85.5	46	614
C- 39775		<0.5	0.04	0.56	<5	1	3.7	0.25	<5	37
C- 39776		<0.5	1.69	0.95	<5	1	83.6	11.00	107	545
C- 39777		<0.5	4.01	1.68	<5	1	195.5	24.7	176	1205
C- 39778		<0.5	4.71	2.29	<5	2	268	27.5	161	963
C- 39779		<0.5	1.19	2.13	50	2	67.1	7.70	111	369
C- 39780		<0.5	1.31	2.83	56	2	78.7	7.80	104	380
C- 39781		<0.5	0.65	1.92	53	2	41.1	3.95	167	250
C- 39782		<0.5	0.91	3.39	59	3	54.9	5.81	119	259
C- 39783		<0.5	0.58	4.04	78	5	36.4	3.93	188	350
C- 39784		<0.5	0.81	2.63	50	2	45.8	5.44	89	296
C- 39785		<0.5	1.72	4.07	30	2	96.8	11.10	154	840
C- 39786		<0.5	6.07	2.93	<5	1	289	38.2	153	1350
C- 39787		<0.5	1.33	1.32	<5	1	66.1	9.06	154	666
C- 39788		<0.5	2.64	6.12	<5	1	121.5	17.10	217	2700

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
C- 39789		2.10	<1	662	58.6	2.1	<10	2.19	<5	8.11	6.27	1.09	36.2	6.64	52.0	1.90
C- 39790		2.75	<1	474	54.6	1.4	<10	0.74	<5	7.92	5.46	1.15	34.3	6.97	36.4	1.80
C- 39791		2.82	<1	240	64.5	0.7	<10	0.26	<5	7.45	4.94	1.10	39.5	6.78	37.0	1.61
C- 39792		2.99	<1	455	210	1.6	<10	1.96	<5	19.20	12.65	2.85	36.0	18.15	55.6	4.23
C- 39793		3.72	<1	439	143.0	1.8	<10	2.18	<5	18.60	12.50	3.02	35.1	17.35	28.7	4.19
C- 39794		<0.02	<1	324	120.0	1.8	<10	1.44	<5	18.35	14.45	2.06	37.0	13.85	10.5	4.43
C- 39795		1.66	<1	596	157.5	1.9	<10	1.90	<5	17.85	12.35	2.78	40.8	16.35	38.9	4.07
C- 39796		0.09	<1	12.6	7.5	<0.5	<10	0.14	<5	0.37	0.32	0.05	1.8	0.46	1.2	0.10
C- 39797		1.27	<1	572	123.5	2.1	<10	1.93	<5	18.15	12.05	2.67	40.1	14.85	45.1	3.99
C- 39798		3.03	<1	678	213	2.9	<10	3.43	7	26.7	17.00	3.65	43.5	23.4	60.8	5.70
C- 39799		2.86	<1	511	254	2.9	10	1.69	<5	29.8	20.4	3.70	38.9	27.0	41.5	6.64
C- 39800		3.09	<1	301	149.5	1.2	<10	0.42	<5	10.80	7.15	1.56	32.4	13.00	28.4	2.28
C- 39801		2.82	<1	490	162.5	2.4	10	2.13	<5	20.1	13.60	2.66	32.0	18.30	18.5	4.45
C- 39802		2.42	<1	483	186.0	3.4	10	1.20	10	13.00	8.10	2.02	29.5	14.95	14.2	2.73
C- 39803		1.27	<1	421	224	3.4	10	1.63	9	11.40	7.13	1.56	28.7	14.40	14.4	2.50
C- 39804		2.70	<1	973	215	7.5	10	1.11	8	14.50	9.45	2.84	30.1	16.55	16.5	3.16
C- 39805		2.79	<1	407	191.5	3.8	10	0.92	<5	15.75	10.35	1.81	25.5	16.70	15.5	3.21
C- 39806		2.97	<1	409	221	2.2	10	0.73	<5	15.95	10.35	1.99	27.3	18.80	20.4	3.20
C- 39807		2.93	<1	409	139.0	2.1	<10	1.08	5	20.5	13.00	2.91	32.1	18.80	38.1	4.10
C- 39808		3.10	<1	1345	126.0	5.1	10	4.96	7	15.10	8.68	2.71	35.2	15.85	59.4	2.89
C- 39809		1.85	<1	1005	102.0	4.8	10	4.97	6	12.65	7.41	2.23	33.9	13.55	41.5	2.39
C- 39810		2.30	<1	514	159.0	3.7	10	2.38	5	23.5	16.25	2.78	38.7	21.0	71.6	4.86
C- 39811		1.93	<1	408	122.5	1.0	10	1.63	<5	12.55	8.42	1.34	22.9	11.65	22.8	2.50
C- 39812		1.81	<1	302	49.4	1.1	10	1.50	<5	7.58	5.14	0.77	23.2	6.38	20.5	1.55
C- 39813		1.49	<1	541	166.5	2.9	10	2.26	5	19.85	13.20	2.63	30.2	18.95	19.0	4.11
C- 39814		1.12	<1	525	162.5	2.7	10	2.06	5	19.60	13.05	2.67	29.1	18.50	17.6	4.00
C- 39815		<0.02	<1	330	117.0	2.2	10	1.43	<5	19.60	15.45	2.20	35.5	15.35	11.2	4.36
C- 39816		0.09	<1	11.4	7.9	<0.5	10	0.18	<5	0.44	0.29	0.08	1.2	0.49	1.0	0.10
C- 39817		3.09	<1	553	325	3.4	10	2.58	5	30.3	19.50	4.30	33.8	31.2	26.6	6.07
C- 39818		3.06	<1	539	248	3.0	10	1.55	5	30.1	19.80	3.95	34.8	28.4	29.6	6.08
C- 39819		2.85	<1	342	60.0	1.4	10	0.31	<5	9.98	6.61	1.26	27.9	9.21	28.5	2.05
C- 39820		2.81	<1	472	271	1.8	10	0.45	<5	21.0	12.75	2.96	29.2	24.2	19.2	4.08
C- 39821		3.05	<1	932	198.0	16.8	20	1.87	14	11.50	7.19	2.74	23.4	15.30	10.1	2.21
C- 39822		2.80	<1	526	207	3.8	10	1.50	6	15.80	10.10	1.94	25.3	17.20	16.4	3.05
C- 39823		2.97	<1	341	209	1.6	10	0.94	<5	12.45	7.42	1.42	26.2	16.20	15.2	2.39
C- 39824		2.81	<1	337	277	1.9	10	0.90	<5	18.25	11.85	2.07	27.0	21.9	16.7	3.64
C- 39825		2.72	<1	492	110.0	2.2	10	2.92	5	18.75	13.20	2.88	31.9	16.05	16.6	3.84
C- 39826		2.15	<1	273	37.5	1.5	10	3.12	5	6.72	4.31	1.17	32.2	6.35	13.0	1.33
C- 39827		2.88	<1	426	67.7	2.8	10	4.20	5	10.25	6.73	2.00	37.5	9.88	59.8	2.01
C- 39828		3.01	<1	792	58.1	3.6	10	3.32	6	8.59	4.18	1.95	26.2	9.45	10.6	1.43

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
C- 39789		24.8	1.19	<2	34.5	31.8	<5	15	7.90	142.0	7.05	11	81.5	1.8	1.24	0.79
C- 39790		21.5	1.38	<2	12.4	33.4	<5	11	7.94	126.5	8.13	13	43.2	1.4	1.30	1.38
C- 39791		28.5	0.79	<2	5.8	34.5	5	6	8.33	65.5	7.76	6	38.1	0.8	1.22	1.44
C- 39792		96.9	2.35	<2	30.8	99.7	<5	10	26.2	128.0	19.50	12	62.6	2.1	3.22	5.34
C- 39793		59.2	2.28	<2	30.6	85.3	<5	16	20.2	121.0	18.75	10	62.8	1.8	3.11	5.77
C- 39794		57.5	2.06	<2	13.1	59.3	5	9	15.10	51.1	13.00	7	1150	0.8	2.76	1.12
C- 39795		69.9	2.28	2	44.2	80.9	<5	12	20.5	140.0	17.70	12	84.9	4.3	3.03	4.97
C- 39796		4.1	0.03	<2	0.7	2.8	<5	<5	0.87	8.6	0.64	<1	11.9	0.1	0.08	2.03
C- 39797		49.3	2.34	5	38.7	72.8	<5	10	17.65	141.0	16.50	13	76.9	2.6	2.94	4.39
C- 39798		90.5	2.60	3	65.6	117.5	5	18	28.7	201	25.0	21	108.5	3.6	4.35	7.51
C- 39799		117.0	3.27	5	31.3	130.5	<5	40	32.6	133.5	28.2	14	151.5	1.9	4.87	7.31
C- 39800		70.5	1.24	3	17.0	73.1	6	47	18.80	157.0	13.85	18	60.4	0.7	2.02	4.35
C- 39801		73.6	1.93	3	34.7	85.3	13	27	21.4	166.0	18.55	8	132.5	1.9	3.32	5.92
C- 39802		91.5	1.16	<2	22.4	89.9	9	39	23.4	122.5	16.80	5	108.0	1.1	2.41	8.87
C- 39803		117.0	0.94	2	20.1	94.5	9	24	26.4	106.5	16.20	3	110.5	0.8	2.15	8.25
C- 39804		106.0	1.23	<2	25.1	101.0	10	47	26.1	148.0	19.30	8	221	1.2	2.64	7.74
C- 39805		90.3	1.43	3	26.4	90.3	9	40	23.4	155.0	17.80	8	97.4	1.3	2.55	6.73
C- 39806		107.0	1.48	3	25.8	108.0	<5	27	27.5	139.5	20.2	7	91.7	1.2	2.70	10.50
C- 39807		58.1	1.56	<2	35.5	85.9	<5	20	19.25	118.5	20.5	9	106.0	3.7	3.32	3.74
C- 39808		47.0	1.05	<2	80.6	76.5	6	8	17.55	205	16.65	14	130.5	5.4	2.50	1.11
C- 39809		38.1	0.78	<2	61.6	65.1	6	9	14.60	210	13.90	12	110.5	2.8	2.10	0.94
C- 39810		62.7	2.72	4	69.4	93.8	6	12	22.5	213	21.3	20	97.0	4.1	3.59	2.20
C- 39811		57.9	1.28	7	48.0	56.6	7	20	14.60	241	11.25	10	55.4	3.7	1.94	15.80
C- 39812		20.2	0.85	16	43.0	27.9	7	18	6.73	233	6.51	8	52.8	2.3	1.11	1.98
C- 39813		76.4	1.75	3	29.9	86.9	8	24	21.3	161.5	18.90	6	142.0	1.6	3.07	7.55
C- 39814		76.1	1.74	9	30.6	86.8	7	24	21.1	156.5	18.05	6	135.5	1.7	3.08	7.30
C- 39815		55.1	2.03	<2	13.4	58.9	8	10	14.60	54.6	13.20	7	1190	0.7	2.78	1.17
C- 39816		4.3	0.04	<2	0.9	3.1	<5	<5	0.84	9.6	0.57	<1	13.7	0.1	0.08	2.18
C- 39817		166.5	2.67	<2	29.8	155.5	6	33	39.5	133.0	30.6	9	150.5	1.6	4.79	15.05
C- 39818		114.0	2.58	3	32.4	130.5	5	80	32.3	148.5	28.5	13	150.0	1.8	4.72	7.94
C- 39819		23.8	1.28	2	15.2	39.7	7	20	8.80	132.5	9.35	16	79.9	0.5	1.55	0.68
C- 39820		131.0	1.64	2	28.5	129.0	<5	28	32.4	150.5	24.8	9	88.3	1.0	3.51	11.15
C- 39821		100.0	0.82	2	21.8	91.4	27	26	23.3	92.5	16.15	4	346	0.9	2.05	8.49
C- 39822		102.0	1.22	9	27.4	95.7	10	33	24.4	135.0	18.00	6	138.5	1.3	2.61	13.00
C- 39823		104.0	1.04	3	20.6	97.5	7	14	24.6	137.0	17.05	3	66.6	1.0	2.21	11.00
C- 39824		138.5	1.42	<2	29.2	126.0	5	27	32.9	142.0	22.1	5	66.2	1.3	3.10	18.05
C- 39825		45.9	2.11	<2	35.4	65.4	11	37	15.00	125.0	15.55	21	60.3	1.5	2.77	4.06
C- 39826		13.5	1.06	<2	22.5	26.0	11	28	5.64	147.0	6.21	16	34.1	1.1	1.05	0.54
C- 39827		22.9	1.53	3	52.0	45.7	6	716	10.35	167.5	10.75	64	39.0	1.5	1.65	0.89
C- 39828		16.8	0.62	<2	18.7	44.5	8	18	9.46	101.0	10.80	16	40.8	0.6	1.53	0.62

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
C- 39789		<0.5	1.07	1.36	<5	1	40.2	6.94	198	2280
C- 39790		<0.5	0.94	0.96	<5	1	35.1	7.26	110	1300
C- 39791		<0.5	0.74	1.14	<5	2	36.6	4.82	58	1620
C- 39792		<0.5	2.01	2.17	5	1	87.7	13.60	190	2170
C- 39793		<0.5	1.97	2.08	<5	1	91.6	13.75	176	1225
C- 39794		<0.5	2.37	0.63	6	1	111.0	14.50	86	545
C- 39795		<0.5	1.95	3.19	6	1	88.6	13.75	168	1475
C- 39796		<0.5	0.05	0.58	<5	1	2.4	0.21	9	45
C- 39797		<0.5	1.94	1.79	<5	1	84.3	13.10	169	1760
C- 39798		0.5	2.55	3.60	6	2	124.5	16.55	312	2450
C- 39799		<0.5	3.30	2.77	7	1	158.0	21.1	245	1770
C- 39800		<0.5	1.09	1.70	7	2	63.4	7.24	196	1340
C- 39801		<0.5	2.16	3.66	9	1	113.5	13.35	188	758
C- 39802		<0.5	1.16	2.36	21	1	67.2	7.49	159	653
C- 39803		<0.5	1.08	1.62	17	2	61.9	6.31	131	636
C- 39804		<0.5	1.43	2.48	60	1	86.5	8.86	158	761
C- 39805		<0.5	1.50	2.23	17	<1	90.5	10.50	187	633
C- 39806		<0.5	1.39	2.36	8	1	85.2	10.30	165	870
C- 39807		<0.5	1.67	1.55	<5	<1	98.8	11.60	177	1670
C- 39808		0.6	1.06	2.09	<5	<1	61.6	7.53	333	2560
C- 39809		0.5	0.88	1.19	<5	<1	50.8	5.88	302	1850
C- 39810		0.5	2.42	4.97	<5	<1	125.0	18.35	319	3190
C- 39811		0.7	1.24	12.45	<5	<1	69.4	9.32	120	849
C- 39812		0.5	0.75	2.79	<5	1	43.1	5.63	113	790
C- 39813		<0.5	1.82	2.57	<5	<1	110.0	12.50	178	732
C- 39814		<0.5	1.80	2.81	<5	<1	105.0	12.80	174	653
C- 39815		<0.5	2.20	1.21	5	<1	113.0	15.60	92	562
C- 39816		<0.5	0.04	0.75	<5	1	2.9	0.27	13	31
C- 39817		<0.5	2.64	2.65	<5	<1	155.5	19.15	222	1015
C- 39818		<0.5	2.69	2.68	<5	<1	150.0	18.65	259	1215
C- 39819		<0.5	0.93	1.31	6	<1	50.5	7.57	170	1345
C- 39820		<0.5	1.66	2.59	10	<1	107.5	12.00	240	928
C- 39821		<0.5	0.91	1.85	86	<1	63.0	6.32	150	440
C- 39822		<0.5	1.31	3.28	19	<1	85.8	9.16	162	743
C- 39823		<0.5	1.01	1.77	8	<1	64.0	7.44	138	660
C- 39824		<0.5	1.54	3.14	8	<1	97.0	10.65	201	738
C- 39825		<0.5	1.90	1.69	6	<1	92.3	14.65	281	723
C- 39826		<0.5	0.68	0.53	<5	<1	29.9	5.91	207	541
C- 39827		<0.5	1.05	2.98	<5	<1	43.2	8.96	436	3220
C- 39828		<0.5	0.49	0.51	<5	<1	28.9	3.57	237	470

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
C- 39829		2.97	<1	444	12.8	2.1	<10	7.89	<5	2.73	3.85	0.43	46.5	1.91	148.0	0.76
C- 39830		2.40	<1	918	22.5	3.8	10	4.94	<5	4.03	3.32	0.92	32.7	3.78	74.2	0.88
C- 39831		2.99	<1	726	58.1	3.4	<10	2.89	5	13.60	9.76	2.29	31.3	11.35	117.0	2.75
C- 39832		0.84	<1	578	88.7	2.3	10	2.28	<5	18.65	13.35	2.77	29.0	15.55	60.2	3.87
C- 39833		2.79	<1	545	262	2.3	<10	1.91	5	25.9	17.65	3.59	26.6	24.6	19.1	5.66
C- 39834		2.96	<1	847	351	2.4	10	1.46	<5	30.1	19.95	4.70	32.5	31.2	37.6	6.10
C- 39835		<0.02	<1	316	110.0	2.3	20	1.39	<5	19.20	14.85	2.16	34.6	14.95	10.3	4.27
C- 39836		0.08	<1	12.5	8.0	<0.5	10	0.16	<5	0.52	0.35	0.08	1.2	0.53	1.2	0.11
C- 39837		0.51	<1	554	97.4	2.4	10	2.20	5	20.3	14.80	3.05	28.7	16.50	74.4	4.36
C- 39838		2.79	<1	674	123.0	2.4	10	1.85	<5	16.10	11.40	2.77	35.0	15.35	35.6	3.38
C- 39839		1.25	<1	728	150.0	2.8	20	3.31	<5	18.25	12.70	2.94	36.5	17.05	42.8	3.73
C- 39840		2.89	<1	926	101.0	3.6	10	2.03	7	11.70	7.64	2.58	32.7	12.25	20.2	2.36
C- 39841		1.94	<1	683	163.0	2.4	<10	1.60	5	16.90	11.40	2.89	34.6	15.15	18.5	3.28
C- 39842		2.85	<1	1100	242	3.0	10	1.64	10	24.5	15.35	4.38	34.9	22.0	17.9	4.64
C- 39843		3.00	<1	760	129.5	2.2	<10	1.19	<5	14.00	9.10	2.62	29.1	12.35	12.9	2.70
C- 39844		3.52	<1	759	104.0	2.3	<10	1.38	<5	12.30	8.09	2.14	31.0	10.65	10.4	2.40
C- 39845		1.17	<1	1245	26.0	<0.5	10	0.22	<5	3.34	2.90	0.73	31.7	2.39	17.2	0.76
C- 39846		2.90	<1	1140	216	3.2	<10	2.21	<5	23.1	14.95	4.13	32.2	20.00	32.6	4.43
C- 39847		2.00	<1	1135	214	2.6	<10	1.81	5	21.0	13.25	3.96	35.0	19.60	43.7	3.92
C- 39848		2.93	<1	1205	239	2.8	10	2.48	<5	22.8	14.00	4.15	36.1	20.9	28.7	4.28
C- 39849		2.77	<1	750	137.0	2.1	<10	1.45	<5	15.70	10.10	2.64	38.1	13.50	25.8	3.06
C- 39850		3.06	<1	1020	247	3.1	10	1.62	9	20.2	12.55	3.64	44.6	19.40	33.7	3.78
C- 39851		3.06	<1	942	267	3.9	10	1.50	7	29.6	19.30	4.70	38.3	25.7	50.4	5.73
C- 39852		2.97	<1	840	229	4.4	<10	1.96	10	22.0	14.30	3.86	36.4	20.4	37.8	4.20
C- 39853		3.05	<1	453	136.5	3.0	<10	1.51	7	16.15	9.84	2.68	41.1	15.25	32.1	2.95
C- 39854		1.53	<1	557	231	3.7	10	0.89	7	20.6	12.85	3.59	35.2	20.9	20.8	3.82
C- 39855		1.13	<1	552	330	3.1	10	0.78	8	27.9	16.30	4.82	34.9	30.3	23.4	5.04
C- 39856		0.02	<1	285	103.5	2.1	10	1.20	<5	17.50	13.90	1.95	36.1	12.10	10.6	3.78
C- 39857		0.06	<1	16.2	9.8	0.5	20	0.19	<5	0.62	0.36	0.10	1.9	0.68	1.4	0.11
C- 39858		3.04	<1	568	669	2.5	<10	1.38	8	54.9	33.6	9.54	36.6	56.9	19.8	10.45
C- 39859		3.12	<1	605	183.0	8.6	10	1.88	8	19.65	13.20	3.21	35.7	16.95	23.4	3.80
C- 39860		2.77	<1	534	103.5	2.0	<10	1.53	<5	12.85	8.24	2.20	37.7	11.60	22.4	2.43
C- 39861		3.10	<1	503	162.5	2.3	<10	1.29	<5	22.1	15.50	3.23	38.6	17.05	57.8	4.39
C- 39862		2.71	<1	477	247	2.7	10	1.20	8	22.5	14.25	3.93	35.8	22.2	23.6	4.27
C- 39863		3.08	<1	614	156.5	2.6	<10	0.96	11	15.70	10.30	2.66	34.2	14.90	20.0	3.01
C- 39864		2.99	<1	601	221	3.9	<10	1.79	22	25.7	16.50	4.14	35.8	22.4	21.9	4.95
C- 39865		2.57	<1	365	101.5	1.6	10	0.99	<5	10.25	6.57	1.71	35.1	9.76	17.8	1.91
C- 39866		3.02	<1	578	169.0	2.0	<10	1.43	<5	16.00	9.82	2.94	36.6	16.15	22.6	2.98
C- 39867		3.01	<1	435	149.5	2.0	10	1.14	5	14.30	8.48	2.52	35.3	14.15	24.7	2.57
C- 39868		2.99	<1	469	122.0	1.6	<10	0.68	5	11.65	7.48	1.97	34.9	11.05	21.9	2.17

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
C- 39829		4.6	1.47	<2	126.0	8.5	<5	1470	1.84	334	2.04	85	28.0	4.1	0.35	0.36
C- 39830		7.3	1.02	<2	91.4	17.5	7	342	3.68	185.5	4.20	36	22.5	3.4	0.64	0.17
C- 39831		18.1	2.65	<2	85.5	46.3	<5	81	9.63	108.5	12.25	33	42.3	4.1	2.09	1.13
C- 39832		31.7	2.74	<2	59.3	61.5	11	20	13.45	113.5	14.80	14	72.0	3.2	2.77	1.85
C- 39833		125.0	2.32	3	34.1	123.5	<5	33	32.8	137.0	25.9	8	103.5	1.7	4.24	11.50
C- 39834		177.0	3.12	4	34.9	160.5	7	21	41.3	130.5	31.5	11	127.5	1.9	4.74	19.95
C- 39835		52.6	1.90	<2	13.0	56.7	17	9	13.70	53.3	12.50	7	1165	0.7	2.67	1.18
C- 39836		4.3	0.05	<2	1.1	2.9	<5	<5	0.84	9.4	0.58	<1	13.8	0.2	0.08	2.12
C- 39837		35.2	2.87	<2	57.4	64.1	7	16	14.35	113.5	15.60	13	70.5	3.2	2.96	2.23
C- 39838		50.7	2.06	<2	27.5	71.5	5	14	16.25	123.5	15.85	9	133.0	1.6	2.53	3.71
C- 39839		64.5	2.56	<2	52.0	80.5	15	27	20.1	172.0	16.70	15	129.5	2.8	2.81	13.30
C- 39840		42.7	1.29	<2	24.0	58.3	5	13	13.95	112.5	12.50	7	165.0	1.0	1.87	3.92
C- 39841		72.8	1.67	<2	17.6	82.6	<5	11	21.2	100.5	17.35	9	147.0	0.7	2.68	9.85
C- 39842		111.5	1.90	<2	25.8	121.5	<5	18	31.2	127.0	25.5	10	172.0	1.7	3.84	8.72
C- 39843		56.3	1.21	<2	13.9	66.4	<5	13	16.75	93.0	14.00	5	160.5	0.6	2.20	4.67
C- 39844		45.4	1.25	<2	14.8	54.8	<5	17	13.85	108.5	11.90	6	155.5	0.6	1.91	2.80
C- 39845		15.4	0.54	<2	1.5	10.7	<5	25	2.96	71.4	2.28	2	217	0.2	0.45	1.23
C- 39846		98.7	2.04	<2	31.2	107.0	<5	25	27.1	119.5	22.5	12	190.5	1.6	3.59	6.30
C- 39847		92.9	2.29	<2	20.8	112.0	5	21	28.6	124.5	23.1	16	157.0	0.8	3.37	4.50
C- 39848		102.5	2.17	<2	27.0	121.5	9	13	31.4	155.0	24.0	14	164.5	0.9	3.61	4.17
C- 39849		57.0	1.75	<2	22.2	72.7	<5	12	18.45	136.0	15.70	13	115.0	1.0	2.47	2.55
C- 39850		105.0	2.15	<2	28.6	125.5	7	12	32.1	174.5	25.8	16	156.0	1.0	3.31	2.44
C- 39851		117.0	3.03	<2	40.9	140.0	5	12	35.3	151.5	29.6	16	149.0	1.7	4.61	5.70
C- 39852		94.6	2.47	<2	34.7	121.0	<5	11	30.8	139.5	24.6	15	125.5	1.3	3.56	5.52
C- 39853		47.6	1.88	<2	33.1	84.5	<5	8	20.2	121.0	17.90	14	96.8	1.1	2.61	2.83
C- 39854		101.5	1.88	<2	23.9	121.0	8	16	30.5	86.8	23.9	9	159.0	1.1	3.42	6.48
C- 39855		146.0	2.05	<2	23.4	172.5	10	13	43.6	83.4	33.5	9	167.0	1.3	4.72	7.90
C- 39856		48.6	1.81	<2	12.5	50.3	8	9	13.05	50.8	11.20	7	1185	0.8	2.38	1.12
C- 39857		5.0	0.05	<2	1.3	4.0	12	<5	1.11	11.4	0.78	1	14.7	0.1	0.10	2.41
C- 39858		268	3.01	<2	31.9	314	5	17	79.6	105.0	62.2	10	155.5	1.7	9.22	13.25
C- 39859		79.8	1.89	<2	43.1	91.3	16	15	23.6	128.5	18.95	9	162.0	2.5	3.05	5.41
C- 39860		37.9	1.53	<2	28.2	60.0	<5	12	14.75	126.5	12.95	10	97.8	0.8	2.07	3.22
C- 39861		65.0	2.68	<2	66.7	85.8	<5	12	21.6	111.0	18.60	15	96.7	4.3	3.25	7.19
C- 39862		109.0	2.13	<2	27.9	124.5	12	20	32.7	112.5	25.0	9	95.8	1.3	3.73	5.58
C- 39863		68.8	1.56	<2	22.1	78.8	<5	12	19.95	91.4	16.05	7	119.0	1.1	2.54	4.86
C- 39864		95.3	2.11	<2	37.5	116.0	<5	16	29.3	93.1	24.6	10	149.0	1.9	4.06	9.72
C- 39865		44.1	1.15	<2	13.7	51.8	10	15	13.00	119.5	10.30	9	68.4	0.4	1.64	1.49
C- 39866		71.6	1.48	<2	22.8	87.5	<5	14	22.3	127.0	17.70	11	106.0	0.8	2.66	3.95
C- 39867		62.1	1.45	<2	16.6	78.1	<5	10	19.75	112.5	15.60	10	78.3	0.5	2.35	2.69
C- 39868		52.6	1.43	<2	11.9	61.3	<5	11	16.00	95.1	12.60	9	72.2	0.4	1.89	2.66

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
C- 39829		0.7	0.86	8.38	<5	<1	17.0	8.59	705	8120
C- 39830		0.7	0.58	4.38	<5	<1	18.5	5.55	480	3660
C- 39831		<0.5	1.65	8.09	<5	<1	53.8	15.10	311	6100
C- 39832		<0.5	2.08	4.44	<5	<1	87.1	17.50	196	3050
C- 39833		<0.5	2.70	4.32	6	1	154.0	16.50	170	794
C- 39834		<0.5	2.89	3.68	7	1	158.0	21.8	200	1630
C- 39835		<0.5	2.17	0.68	8	<1	111.5	14.90	95	542
C- 39836		<0.5	0.03	0.67	<5	1	3.3	0.33	7	41
C- 39837		<0.5	2.39	4.65	<5	<1	94.0	19.05	202	3870
C- 39838		<0.5	1.66	4.09	<5	<1	80.3	13.60	169	2420
C- 39839		<0.5	2.01	7.99	<5	<1	81.1	16.30	272	1795
C- 39840		<0.5	1.10	1.53	<5	<1	59.2	8.39	195	935
C- 39841		<0.5	1.56	2.00	<5	<1	90.8	11.65	154	864
C- 39842		<0.5	1.95	2.22	<5	<1	122.5	14.05	182	829
C- 39843		<0.5	1.17	1.48	<5	<1	67.8	8.54	125	706
C- 39844		<0.5	1.11	0.75	<5	<1	61.3	8.76	127	368
C- 39845		<0.5	0.45	1.48	<5	<1	29.2	3.75	15	860
C- 39846		<0.5	1.94	3.50	<5	<1	117.0	14.55	218	1730
C- 39847		<0.5	1.86	1.73	<5	<1	96.5	15.20	198	2050
C- 39848		<0.5	1.92	1.19	<5	<1	117.5	14.75	285	1230
C- 39849		<0.5	1.42	0.77	<5	<1	73.2	11.45	189	1040
C- 39850		<0.5	1.71	0.64	<5	<1	97.5	14.10	254	1370
C- 39851		<0.5	2.71	1.82	<5	<1	144.5	20.8	298	2300
C- 39852		<0.5	2.01	1.74	<5	<1	102.5	16.05	272	1550
C- 39853		<0.5	1.38	0.93	<5	<1	64.4	11.90	237	1400
C- 39854		<0.5	1.70	2.13	14	<1	100.5	13.10	166	987
C- 39855		<0.5	2.06	2.98	11	<1	131.5	14.95	152	1190
C- 39856		<0.5	1.96	0.78	7	<1	104.5	14.35	93	505
C- 39857		<0.5	0.06	0.66	<5	1	3.3	0.40	12	56
C- 39858		<0.5	4.03	5.78	<5	<1	287	25.7	180	862
C- 39859		<0.5	1.77	1.77	35	<1	102.0	13.40	206	1050
C- 39860		<0.5	1.16	0.87	<5	<1	54.5	9.79	185	931
C- 39861		<0.5	2.21	4.22	<5	<1	99.5	17.80	210	2430
C- 39862		<0.5	1.93	2.16	6	<1	112.5	14.85	194	1120
C- 39863		<0.5	1.42	3.08	<5	<1	81.7	10.95	136	881
C- 39864		<0.5	2.13	2.27	<5	<1	133.5	15.35	168	964
C- 39865		<0.5	0.92	0.60	<5	<1	44.5	7.65	139	684
C- 39866		<0.5	1.20	1.57	<5	<1	67.4	9.83	198	970
C- 39867		<0.5	1.15	1.00	5	<1	58.5	9.55	165	1140
C- 39868		<0.5	1.05	0.92	5	<1	53.4	9.15	134	945

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
C- 39869		2.99	<1	497	124.5	1.6	10	0.82	<5	17.65	13.15	2.43	36.8	13.60	20.6	3.72
C- 39870		2.85	<1	513	98.0	1.4	<10	0.63	6	15.15	12.05	2.07	35.4	11.25	26.1	3.19
C- 39871		2.90	<1	397	86.3	2.1	10	0.77	10	13.45	9.72	1.99	36.7	10.85	21.1	2.69
C- 39872		2.69	<1	417	115.5	1.6	<10	0.50	<5	13.40	8.86	2.27	36.7	12.35	16.6	2.57
C- 39873		1.49	<1	435	118.5	3.0	10	0.71	6	15.60	11.65	2.29	35.8	12.45	16.1	3.13
C- 39874		3.83	<1	603	177.5	2.1	<10	1.56	5	19.70	12.90	3.23	35.1	17.80	28.4	3.80
C- 39875		1.52	<1	607	142.0	2.3	<10	1.50	6	15.10	9.27	2.62	35.8	14.75	23.3	2.78
C- 39876		<0.02	<1	304	112.5	2.2	10	1.31	<5	18.45	14.60	2.09	37.1	12.80	11.3	4.08
C- 39877		1.15	<1	666	152.0	2.7	<10	1.76	6	15.50	9.48	2.63	36.1	16.85	24.3	3.11
C- 39878		0.08	<1	12.3	7.5	<0.5	10	0.15	<5	0.62	0.40	0.08	1.5	0.59	1.1	0.14
C- 39879		2.88	<1	553	171.5	3.9	<10	1.27	9	16.50	10.35	2.81	36.0	17.55	19.2	3.38
C- 39880		3.00	<1	562	177.5	3.5	<10	1.53	9	22.2	15.20	3.61	37.0	21.4	28.8	4.46
C- 39881		2.98	<1	754	170.5	4.6	10	1.46	24	22.8	16.25	3.70	36.2	19.65	39.6	4.67
C- 39882		2.86	<1	951	184.0	16.3	20	2.53	18	25.3	16.80	4.45	32.4	22.8	22.8	5.06
C- 39883		2.93	<1	778	180.0	3.0	<10	2.01	7	18.70	11.50	3.48	35.5	20.00	31.6	3.53
C- 39884		2.93	<1	636	146.5	2.7	<10	2.39	5	17.05	10.95	3.01	34.6	16.55	29.7	3.35
C- 39885		2.83	<1	774	176.5	3.2	10	1.99	5	19.60	12.45	3.65	34.9	20.4	36.0	3.82
C- 39886		3.09	<1	762	286	3.6	10	2.08	8	27.4	16.65	4.86	42.7	27.9	38.3	5.29
C- 39887		2.90	<1	471	120.5	1.8	<10	0.85	<5	13.00	8.41	2.29	38.6	13.05	23.3	2.53
C- 39888		3.00	<1	476	130.5	1.7	<10	1.02	<5	13.55	8.37	2.57	36.1	14.55	24.1	2.56
C- 39889		2.94	<1	605	147.5	2.1	10	1.29	<5	14.75	9.71	2.57	36.4	14.90	27.9	2.92
C- 39890		2.86	<1	394	158.5	1.5	<10	1.09	<5	15.95	8.90	2.92	35.7	17.90	24.3	2.93
C- 39891		3.01	<1	477	101.5	1.7	10	0.80	<5	11.60	7.36	2.12	37.8	12.10	27.6	2.26
C- 39892		3.53	<1	911	229	3.6	10	1.36	10	24.4	15.85	4.71	35.6	25.0	38.3	4.83
C- 39893		1.97	<1	1010	119.5	46.1	60	2.78	16	13.10	10.25	2.99	21.8	11.90	4.7	2.88

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
C- 39869		51.1	2.13	<2	26.2	65.2	8	12	16.50	108.5	14.70	9	101.5	1.3	2.61	4.77
C- 39870		40.6	2.14	<2	29.3	52.2	<5	14	13.15	97.5	11.60	10	95.1	2.2	2.20	4.50
C- 39871		34.7	1.92	<2	26.1	51.2	5	11	12.00	92.9	11.45	10	82.8	1.2	2.00	2.35
C- 39872		48.8	1.45	<2	21.0	62.1	<5	16	15.45	97.5	13.10	8	75.9	1.0	2.13	2.63
C- 39873		51.7	1.75	<2	27.5	61.4	6	16	15.45	97.2	13.35	9	87.2	1.4	2.31	5.63
C- 39874		75.5	1.90	<2	26.6	91.1	<5	11	23.2	100.5	18.95	9	122.5	1.0	3.17	4.49
C- 39875		56.8	1.44	<2	31.2	76.3	5	12	19.15	111.0	15.95	8	105.5	1.4	2.50	3.05
C- 39876		52.2	1.97	<2	13.4	53.6	13	9	13.85	52.7	11.85	8	1215	0.8	2.51	1.25
C- 39877		63.0	1.61	<2	33.3	81.7	<5	12	20.5	120.0	16.95	8	110.0	1.5	2.62	3.20
C- 39878		4.2	0.06	<2	0.9	2.8	5	7	0.84	9.1	0.52	<1	35.2	0.1	0.10	2.08
C- 39879		75.5	1.67	<2	28.3	85.7	<5	13	22.5	110.0	17.75	7	117.5	1.3	2.78	5.20
C- 39880		80.9	2.63	<2	44.7	99.5	<5	11	23.9	101.0	22.2	10	118.5	2.0	3.43	6.34
C- 39881		81.3	2.83	<2	39.8	89.5	5	14	21.8	82.8	19.85	11	173.5	1.7	3.35	6.27
C- 39882		83.0	2.33	<2	56.1	106.5	24	14	25.1	121.5	24.6	10	351	2.6	3.85	5.42
C- 39883		80.2	2.05	<2	40.5	101.0	<5	14	23.9	116.0	21.6	13	108.0	1.7	3.00	4.34
C- 39884		63.5	1.87	<2	41.2	82.2	<5	12	19.75	133.0	18.15	11	105.5	1.8	2.68	3.21
C- 39885		73.0	2.06	<2	41.1	102.0	<5	12	23.7	127.5	22.2	11	154.5	1.6	3.21	4.10
C- 39886		120.0	2.56	<2	36.4	161.5	<5	93	38.8	144.0	35.0	16	131.5	1.2	4.47	5.52
C- 39887		54.3	1.46	<2	18.6	66.3	<5	15	15.75	117.5	14.20	10	84.9	0.7	2.04	2.31
C- 39888		53.4	1.46	<2	17.3	75.5	<5	17	17.70	126.5	16.05	10	99.4	0.5	2.27	2.92
C- 39889		66.3	1.82	<2	26.1	76.8	<5	19	18.80	121.0	16.20	11	138.0	0.9	2.33	2.56
C- 39890		61.4	1.24	<2	16.3	93.1	<5	17	22.0	150.0	19.60	11	81.7	0.5	2.65	4.06
C- 39891		40.0	1.49	<2	18.1	61.4	5	14	14.10	124.0	13.30	14	75.3	0.8	1.89	2.23
C- 39892		103.5	2.57	<2	35.9	126.5	13	14	30.3	95.8	26.9	14	170.5	1.8	3.88	5.75
C- 39893		69.5	1.05	7	31.7	55.2	94	52	13.90	127.5	11.95	4	699	1.2	1.97	5.23

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date:
10- AOUT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10083952

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
C- 39869		<0.5	1.92	2.26	5	<1	85.9	15.15	136	802
C- 39870		<0.5	1.87	6.67	5	<1	75.9	15.55	119	1360
C- 39871		<0.5	1.51	1.31	8	<1	64.4	13.00	151	903
C- 39872		<0.5	1.27	1.44	<5	<1	63.6	10.15	133	653
C- 39873		<0.5	1.69	2.10	11	<1	83.6	13.00	142	596
C- 39874		<0.5	1.72	1.89	<5	<1	83.2	13.30	178	1500
C- 39875		<0.5	1.24	1.39	<5	<1	63.6	9.72	198	1120
C- 39876		<0.5	2.08	0.92	6	<1	108.0	15.15	97	560
C- 39877		<0.5	1.40	1.42	<5	1	68.1	9.80	193	1030
C- 39878		<0.5	0.07	0.65	<5	1	3.7	0.38	<5	35
C- 39879		<0.5	1.56	1.66	13	1	81.9	10.50	154	740
C- 39880		<0.5	2.19	2.01	5	<1	116.0	17.55	238	1250
C- 39881		<0.5	2.36	2.25	8	<1	136.5	18.75	218	2040
C- 39882		<0.5	2.27	1.76	63	<1	135.0	17.05	258	903
C- 39883		<0.5	1.63	1.72	<5	<1	85.8	13.05	240	1360
C- 39884		<0.5	1.51	2.06	<5	<1	78.9	12.20	229	1340
C- 39885		<0.5	1.67	1.53	<5	<1	88.0	13.20	248	1630
C- 39886		<0.5	2.17	2.41	<5	<1	127.5	16.90	316	2120
C- 39887		<0.5	1.13	0.81	<5	<1	61.6	9.59	158	933
C- 39888		<0.5	1.09	0.85	<5	<1	54.3	9.07	153	915
C- 39889		<0.5	1.37	0.87	<5	<1	71.0	11.35	180	1270
C- 39890		<0.5	1.07	1.33	<5	<1	58.9	8.36	163	1140
C- 39891		<0.5	1.06	1.23	5	<1	46.3	9.23	182	1350
C- 39892		<0.5	2.17	2.24	5	<1	120.0	17.40	254	1800
C- 39893		<0.5	1.43	1.67	165	<1	115.0	9.57	238	191

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10079526

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 108 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 18-JUIN-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
CRU-QC	Test concassage QC
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex

EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39641		2.56	<1	299	104.5	1.9	10	2.81	8	17.70	11.75	2.62	29.1	15.60	10.9	3.93
C-39642		2.79	<1	195.0	74.7	1.4	<10	2.10	<5	11.70	8.13	1.85	29.8	10.60	14.0	2.62
C-39643		2.80	<1	263	123.5	1.4	<10	2.13	5	16.75	10.95	2.63	33.6	15.60	13.8	3.65
C-39644		0.63	<1	192.5	91.1	1.4	10	2.21	<5	15.85	10.45	2.40	28.9	14.00	11.6	3.43
C-39645		2.85	<1	279	97.7	1.8	10	2.21	9	12.80	9.29	1.80	36.1	11.10	25.4	2.97
C-39646		2.65	<1	138.5	263	1.2	<10	2.61	<5	19.25	12.70	3.19	38.9	21.9	6.2	4.23
C-39647		2.79	<1	194.5	232	2.2	<10	2.76	5	29.6	22.4	3.78	39.1	24.3	5.8	6.99
C-39648		3.41	<1	436	105.0	15.5	10	5.77	14	10.45	6.89	2.36	33.9	11.35	6.4	2.27
C-39649		3.51	<1	323	142.0	2.9	10	2.08	10	20.5	13.40	2.95	36.1	18.65	11.3	4.46
C-39650		3.56	<1	334	489	11.0	50	7.04	16	32.3	20.4	5.61	40.8	37.2	32.8	6.91
C-39651		3.61	<1	293	140.5	15.7	60	9.04	23	11.05	6.83	1.95	21.0	11.90	8.2	2.38
C-39652		2.49	<1	478	284	22.7	50	9.28	14	34.6	25.0	4.43	28.4	28.5	13.9	7.93
C-39653		2.69	<1	524	1340	17.2	50	8.58	10	82.6	59.3	11.35	33.0	80.7	75.2	18.70
C-39654		4.06	<1	384	158.5	19.8	60	9.39	31	16.00	12.15	2.50	24.0	14.90	7.2	3.77
C-39655		3.37	<1	768	360	44.0	20	8.26	29	19.95	11.25	4.90	22.8	25.5	4.5	4.07
C-39656		0.49	<1	533	727	14.4	60	6.40	15	52.7	35.9	6.77	30.6	51.5	21.5	11.45
C-39657		0.91	<1	652	148.5	17.8	60	8.80	6	8.85	5.10	1.79	23.4	11.00	6.0	1.85
C-39658		4.25	<1	371	399	47.1	20	6.55	69	51.2	32.3	6.57	28.0	46.5	36.9	11.15
C-39659		2.69	<1	371	558	35.1	360	10.85	60	63.0	41.6	5.45	25.9	59.6	80.4	14.05
C-39660		3.32	<1	800	292	25.3	40	8.82	16	25.4	16.15	4.85	25.4	26.6	19.2	5.56
C-39661		<0.02	<1	336	130.0	2.6	10	1.54	<5	19.45	15.45	2.28	38.0	15.15	11.9	4.79
C-39662		<0.02	<1	14.8	166.5	0.7	<10	130.5	15	965	550	23.3	43.3	732	8.4	205
C-39663		0.08	<1	11.1	9.1	<0.5	10	0.27	<5	0.93	0.55	0.10	1.5	0.94	0.9	0.21
C-39664		4.01	<1	373	119.0	24.9	60	9.60	28	7.20	4.22	1.43	23.3	8.94	5.5	1.46
C-39665		2.21	<1	331	105.5	15.5	50	11.05	15	6.94	4.43	1.48	22.5	8.15	5.4	1.48
C-39666		3.37	<1	689	345	3.4	<10	0.60	<5	30.7	20.6	3.99	29.8	30.1	28.8	6.90
C-39667		3.50	<1	490	211	2.1	10	1.05	<5	12.55	8.62	1.71	24.2	14.25	18.4	2.81
C-39668		3.81	<1	528	289	1.1	<10	0.70	<5	27.5	17.35	4.23	35.4	27.8	25.1	6.08
C-39669		3.58	<1	933	200.0	2.9	<10	2.47	5	26.7	17.20	5.05	35.6	25.7	41.2	5.83
C-39670		4.01	<1	2550	207	7.0	<10	2.99	6	22.4	14.70	6.50	29.6	21.9	14.5	4.84
C-39671		3.94	<1	2140	246	7.2	<10	3.28	7	25.0	16.20	6.31	32.2	25.4	24.9	5.50
C-39672		3.71	<1	1790	200	3.2	<10	3.74	5	20.0	11.30	4.14	30.6	21.7	13.0	4.15
C-39673		3.45	<1	1050	186.0	2.2	<10	2.13	<5	19.10	12.35	3.21	33.2	18.90	25.4	4.24
C-39674		3.58	<1	1350	236	2.8	<10	2.59	<5	25.2	16.85	4.01	32.3	23.8	34.0	5.63
C-39675		3.63	<1	1170	342	3.1	<10	2.23	6	33.7	22.1	5.06	35.9	32.3	35.0	7.29
C-39676		1.66	<1	1120	390	2.7	10	1.45	5	37.7	23.9	5.89	35.8	36.9	47.0	8.02
C-39677		3.81	<1	631	293	3.0	<10	1.84	<5	32.4	22.3	4.74	34.6	28.8	39.5	7.17
C-39678		0.68	<1	720	547	3.7	<10	3.29	8	48.7	29.4	7.86	35.3	49.6	30.5	10.05
C-39679		3.89	<1	1050	300	3.8	<10	4.25	6	29.7	18.40	5.17	36.4	28.9	29.8	6.20
C-39680		4.11	<1	1165	323	4.6	<10	4.84	7	29.9	18.55	5.32	38.1	30.9	31.7	6.15

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39641		37.8	1.96	<2	36.1	65.8	<5	9	15.65	107.5	15.80	7	46.9	1.4	2.82	1.73
C-39642		26.3	1.59	<2	16.5	49.4	<5	8	11.45	89.6	11.35	9	30.5	0.9	1.90	1.47
C-39643		45.8	1.82	<2	28.0	74.5	<5	6	17.85	124.5	16.35	12	38.1	1.1	2.71	2.51
C-39644		30.6	1.66	<2	36.9	61.3	<5	6	14.10	93.4	15.05	6	32.2	2.1	2.57	1.32
C-39645		45.2	1.94	<2	19.2	51.6	<5	13	12.80	114.0	11.15	6	51.3	0.8	2.02	5.39
C-39646		132.5	1.91	2	10.1	118.5	<5	10	31.7	110.5	22.6	3	36.2	0.6	3.40	13.65
C-39647		108.0	3.33	<2	30.1	112.0	<5	15	29.2	140.0	24.0	5	57.7	0.9	4.56	19.25
C-39648		46.9	1.26	5	13.9	57.4	16	24	14.35	149.5	11.85	3	232	0.7	1.82	3.34
C-39649		61.1	2.31	2	32.5	79.5	<5	18	19.60	149.5	18.80	9	76.7	1.3	3.35	4.15
C-39650		256	2.54	2	43.0	212	22	90	59.1	193.0	38.9	13	137.0	1.6	5.75	21.1
C-39651		70.3	0.86	4	16.8	61.7	25	27	16.90	157.5	12.00	3	88.0	1.1	1.91	14.50
C-39652		144.0	2.57	4	48.0	126.5	25	104	34.3	227	27.4	4	117.0	2.8	5.32	32.1
C-39653		730	6.18	10	371	483	23	61	148.5	242	81.8	5	116.0	11.6	13.35	189.5
C-39654		79.0	1.69	3	21.2	70.9	27	38	19.20	191.5	14.35	4	108.5	1.7	2.54	19.10
C-39655		205	1.10	14	6.2	146.0	41	14	40.5	97.7	25.4	8	564	0.3	3.67	5.39
C-39656		413	4.39	5	52.6	277	29	83	83.0	137.0	51.8	8	229	2.1	8.57	146.5
C-39657		77.1	0.62	2	14.2	63.4	20	38	17.60	167.0	11.65	4	279	0.9	1.62	17.20
C-39658		194.0	3.49	4	46.2	194.0	50	25	50.8	84.6	43.0	18	658	4.3	8.38	29.9
C-39659		256	5.18	2	91.6	274	123	66	72.9	181.0	60.0	26	267	5.7	10.30	36.6
C-39660		147.5	1.83	7	28.7	137.5	13	27	36.0	143.0	26.7	7	370	1.7	4.30	16.20
C-39661		61.6	2.28	<2	13.8	61.2	5	13	16.35	54.6	13.40	8	1200	0.9	2.91	1.38
C-39662		1930	58.9	<2	25.0	1865	<5	109	485	818	546	84	26.8	20.3	154.5	17.25
C-39663		5.7	0.07	<2	1.1	4.2	<5	5	1.20	10.0	0.90	<1	11.0	0.1	0.15	2.17
C-39664		62.7	0.61	<2	15.5	51.4	23	24	14.35	175.0	9.44	3	64.3	1.2	1.34	18.25
C-39665		54.0	0.64	<2	15.7	46.0	17	22	12.85	183.5	8.63	3	54.6	1.2	1.25	16.95
C-39666		165.0	2.88	6	69.8	161.5	<5	26	43.0	154.0	31.8	6	175.0	3.1	5.05	24.0
C-39667		108.0	1.29	5	27.0	82.4	<5	10	24.1	196.0	14.70	3	82.4	1.5	2.18	15.45
C-39668		139.5	2.12	3	21.9	133.5	<5	53	36.1	128.5	27.2	12	146.0	2.5	4.56	6.35
C-39669		77.7	2.60	<2	26.9	116.0	<5	17	28.1	114.5	25.5	19	155.0	1.2	4.53	9.48
C-39670		95.8	1.86	<2	31.7	106.0	<5	18	27.2	90.9	22.2	7	352	1.7	3.66	7.38
C-39671		112.0	2.38	<2	38.7	127.0	<5	14	31.7	116.0	26.3	10	335	2.0	4.18	9.10
C-39672		82.3	1.19	<2	34.8	105.5	<5	19	26.9	164.0	21.8	6	243	1.2	3.51	6.59
C-39673		84.4	1.80	<2	27.6	92.2	<5	21	24.1	139.5	18.95	9	154.5	1.2	3.21	6.14
C-39674		111.0	2.40	<2	48.9	111.0	<5	24	30.0	152.5	22.9	12	173.5	3.3	4.08	11.70
C-39675		165.5	3.23	<2	51.0	162.0	<5	17	44.5	157.5	33.2	15	158.0	3.3	5.38	17.80
C-39676		183.0	3.33	<2	68.0	185.0	6	20	51.2	159.0	37.9	17	148.5	5.7	6.04	19.60
C-39677		137.0	3.17	<2	28.2	142.5	<5	18	38.8	141.0	29.8	18	134.0	1.3	4.96	13.55
C-39678		264	3.19	<2	40.6	261	<5	15	72.5	184.0	51.9	15	110.5	1.5	8.06	25.9
C-39679		141.5	2.55	<2	33.5	147.5	<5	17	39.8	162.5	29.9	13	141.0	1.3	4.79	9.39
C-39680		153.5	2.80	<2	38.6	161.5	<5	39	43.0	155.5	32.1	12	151.5	1.7	4.85	11.60

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39641		<0.5	1.86	0.75	<5	<1	92.6	12.55	183	427
C-39642		<0.5	1.33	1.05	<5	<1	60.2	9.67	140	553
C-39643		<0.5	1.73	1.28	<5	<1	86.2	11.75	163	567
C-39644		<0.5	1.62	1.23	<5	<1	85.6	10.85	136	476
C-39645		<0.5	1.58	1.18	<5	1	73.2	11.75	136	1200
C-39646		<0.5	1.88	1.38	<5	1	112.5	12.45	92	231
C-39647		<0.5	3.70	1.90	<5	<1	188.0	24.1	206	210
C-39648		<0.5	1.09	1.67	64	<1	60.6	7.67	171	232
C-39649		<0.5	2.08	1.45	10	<1	106.0	14.30	191	429
C-39650		<0.5	2.95	8.20	57	1	188.5	18.20	731	1770
C-39651		<0.5	1.00	3.96	93	1	63.5	6.30	142	298
C-39652		0.5	3.84	6.19	83	1	218	22.3	539	457
C-39653		<0.5	9.11	39.4	65	3	422	53.0	388	2750
C-39654		<0.5	1.99	5.93	80	3	116.0	12.60	233	254
C-39655		<0.5	1.43	0.63	198	1	111.0	8.48	166	175
C-39656		<0.5	5.66	21.9	77	1	295	35.3	504	1040
C-39657		<0.5	0.71	2.51	78	1	49.6	4.62	123	210
C-39658		<0.5	4.72	2.95	200	1	304	28.1	171	760
C-39659		<0.5	6.10	13.00	137	2	354	37.8	321	3510
C-39660		<0.5	2.35	2.97	79	2	148.5	14.00	171	723
C-39661		<0.5	2.46	0.82	<5	<1	118.5	16.30	101	587
C-39662		2.8	74.3	10.05	<5	20	6150	426	43	60
C-39663		<0.5	0.07	0.63	<5	<1	5.9	0.53	6	32
C-39664		<0.5	0.61	3.69	65	2	40.2	4.05	102	195
C-39665		<0.5	0.65	3.74	63	2	40.6	4.32	81	187
C-39666		<0.5	3.11	6.72	7	<1	187.0	19.70	219	1360
C-39667		0.5	1.30	4.28	<5	<1	77.9	8.57	83	695
C-39668		<0.5	2.40	2.34	<5	<1	178.5	15.05	114	1090
C-39669		<0.5	2.52	4.01	<5	<1	138.5	16.50	220	2010
C-39670		<0.5	2.12	1.72	<5	<1	132.0	13.45	217	582
C-39671		<0.5	2.44	2.40	<5	<1	138.5	15.95	279	1030
C-39672		<0.5	1.48	1.67	<5	1	83.8	8.41	218	567
C-39673		<0.5	1.84	2.29	<5	<1	97.2	12.35	167	1120
C-39674		<0.5	2.56	6.53	<5	<1	125.5	16.75	193	1470
C-39675		<0.5	3.46	4.69	<5	2	153.0	21.2	236	1290
C-39676		<0.5	3.63	9.80	<5	2	160.5	22.3	241	1840
C-39677		<0.5	3.48	4.09	<5	2	148.5	21.0	218	1560
C-39678		0.5	4.12	5.93	<5	2	206	22.9	275	1120
C-39679		<0.5	2.84	2.41	<5	1	141.0	17.05	236	1195
C-39680		<0.5	2.87	2.62	<5	1	145.5	18.00	264	1200

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39681		4.57	<1	1075	294	3.8	<10	4.50	7	27.0	17.15	5.06	37.4	28.1	34.3	5.73
C-39682		3.66	<1	703	314	3.8	<10	2.04	5	36.3	23.3	5.72	39.1	35.9	61.0	7.69
C-39683		1.50	<1	814	399	8.6	<10	2.87	6	34.3	19.70	6.16	40.1	37.6	44.5	6.89
C-39684		<0.02	<1	314	121.0	2.5	10	1.43	<5	18.95	14.95	2.08	37.3	14.60	11.5	4.52
C-39685		1.66	<1	808	499	6.1	10	3.14	<5	47.1	26.5	8.12	41.6	50.0	54.2	9.37
C-39686		0.09	<1	12.5	9.3	<0.5	<10	0.14	<5	0.56	0.33	0.09	1.4	0.66	1.1	0.12
C-39687		3.42	<1	819	101.5	2.0	<10	0.54	<5	9.70	6.75	1.77	39.1	9.78	18.7	2.07
C-39688		3.66	<1	821	112.0	1.9	10	0.55	<5	10.30	7.23	1.84	39.1	10.60	19.1	2.22
C-39689		3.69	<1	1065	239	2.5	<10	2.09	<5	22.2	14.55	3.82	38.3	23.0	27.4	4.73
C-39690		3.45	<1	1150	385	5.0	<10	2.57	10	31.1	19.55	5.76	38.1	34.8	40.1	6.44
C-39691		3.53	<1	1140	344	4.9	50	2.23	12	29.2	19.35	5.25	36.0	30.3	43.7	6.24
C-39692		3.17	<1	937	216	4.4	<10	0.75	10	16.85	11.20	3.30	31.8	19.35	21.3	3.51
C-39693		3.28	<1	1020	315	4.9	<10	2.38	9	27.3	17.95	4.90	36.3	29.6	36.9	5.73
C-39694		3.57	<1	997	245	5.1	<10	1.47	10	20.2	13.35	3.88	32.7	22.6	23.6	4.24
C-39695		3.30	<1	1035	190.5	4.2	<10	0.81	9	13.50	8.31	3.00	31.5	16.95	15.0	2.74
C-39696		3.36	<1	1030	195.0	4.3	<10	0.74	8	15.10	9.66	3.14	30.7	18.35	12.9	3.16
C-39697		3.21	<1	902	232	4.0	<10	0.90	6	21.7	15.15	3.90	34.4	22.6	20.8	4.69
C-39698		3.51	<1	876	193.0	3.5	<10	0.68	6	16.50	11.00	3.14	32.0	18.10	19.9	3.54
C-39699		3.41	<1	953	189.5	4.1	<10	1.02	9	14.65	9.44	2.97	33.2	17.70	16.5	3.01
C-39700		3.29	<1	1060	351	4.8	<10	1.36	10	29.5	19.55	5.34	36.4	33.0	33.6	6.32
C-39701		3.64	<1	890	278	4.7	<10	0.83	8	22.5	14.35	4.19	34.1	25.9	26.0	4.67
C-39702		3.35	<1	780	289	3.2	<10	0.62	5	25.0	16.50	4.36	30.7	27.1	20.1	5.32
C-39703		3.29	<1	858	344	3.8	<10	1.44	8	26.5	17.20	4.72	34.7	29.4	24.0	5.54
C-39704		3.43	<1	887	272	3.5	<10	2.26	6	25.0	16.65	4.24	37.2	25.6	35.5	5.38
C-39705		3.19	<1	1095	337	5.1	<10	2.21	11	28.0	18.05	5.19	36.5	31.3	40.5	5.86
C-39706		3.71	<1	1185	325	5.2	<10	3.16	11	28.5	18.25	5.11	37.0	31.0	41.0	6.02
C-39707		3.49	<1	1135	339	5.2	<10	3.27	11	29.2	19.05	5.18	36.8	31.4	43.9	6.09
C-39708		3.60	<1	1035	316	4.2	<10	2.57	7	28.8	18.85	5.22	35.2	31.5	39.8	6.13
C-39709		3.67	<1	1135	354	5.1	<10	3.20	11	26.9	17.75	5.04	38.2	30.7	39.7	5.67
C-39710		3.62	<1	939	322	3.2	<10	1.82	6	27.5	18.90	4.73	39.1	28.5	31.9	5.90
C-39711		3.28	<1	804	132.5	2.0	<10	0.67	8	14.10	9.15	2.17	34.0	13.05	25.6	2.92
C-39712		3.57	<1	658	193.0	2.3	<10	1.15	<5	17.20	11.05	2.68	34.5	17.10	42.9	3.67
C-39713		1.57	<1	704	154.5	2.4	<10	1.46	<5	15.25	10.15	2.29	35.2	14.35	24.1	3.36
C-39714		<0.02	<1	756	208	2.7	10	1.55	<5	19.65	12.60	3.06	39.1	19.30	28.4	4.16
C-39715		1.30	<1	690	194.5	2.4	<10	1.37	<5	18.55	11.85	2.87	35.2	18.15	25.8	3.94
C-39716		0.14	<1	10.5	7.0	<0.5	<10	0.12	<5	0.43	0.26	0.07	1.2	0.43	0.9	0.08
C-39717		3.31	<1	910	100.5	2.0	10	1.65	<5	10.30	7.05	1.66	34.6	9.74	20.2	2.26
C-39718		3.49	<1	649	141.0	2.2	<10	1.98	<5	13.25	8.15	2.09	36.2	13.00	20.9	2.78
C-39719		3.60	<1	731	175.0	2.6	<10	1.65	<5	16.55	10.60	2.66	34.4	16.70	25.6	3.51
C-39720		3.75	<1	821	251	3.7	<10	1.02	5	22.5	13.70	3.72	31.7	23.2	23.7	4.68

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39681		140.5	2.70	<2	30.2	142.5	<5	19	38.9	157.0	29.0	13	140.0	1.4	4.46	11.20
C-39682		135.5	3.53	<2	43.7	169.5	<5	18	44.1	167.0	36.6	21	99.6	2.8	5.94	8.02
C-39683		181.5	2.83	<2	31.8	202	<5	20	53.9	174.0	40.1	19	116.0	1.6	5.85	11.30
C-39684		57.8	2.21	<2	13.6	58.4	9	10	15.70	52.0	12.95	7	1055	1.1	2.71	5.68
C-39685		223	3.31	<2	32.1	264	8	17	69.1	180.0	52.8	19	115.5	1.8	7.93	16.70
C-39686		5.0	0.06	<2	0.8	3.6	<5	<5	1.10	8.5	0.68	<1	10.8	0.2	0.09	2.36
C-39687		47.0	1.55	<2	14.6	50.2	<5	12	13.50	127.0	10.30	9	109.0	0.8	1.57	1.46
C-39688		51.7	1.56	<2	14.7	55.0	<5	12	14.80	127.5	11.20	8	113.0	0.8	1.72	1.65
C-39689		111.5	2.41	<2	27.6	118.5	<5	24	31.7	141.0	23.6	11	136.0	1.5	3.64	6.50
C-39690		182.0	3.44	<2	44.4	191.0	<5	20	51.3	150.0	37.4	15	170.0	1.9	5.37	8.43
C-39691		163.5	3.23	<2	49.0	162.0	18	23	45.2	142.5	32.4	12	167.5	2.8	4.75	13.65
C-39692		100.5	2.17	<2	43.1	108.5	<5	25	28.9	106.5	20.6	5	134.5	2.3	2.89	7.57
C-39693		146.0	3.05	<2	51.6	157.0	<5	30	41.9	140.0	30.9	14	154.0	2.8	4.59	11.90
C-39694		111.0	2.49	<2	40.7	122.5	<5	27	32.9	116.0	23.9	7	154.5	2.1	3.42	9.55
C-39695		84.0	1.68	<2	30.4	100.5	<5	15	26.4	113.5	18.80	3	146.5	1.5	2.45	4.88
C-39696		89.6	1.87	<2	29.3	99.5	<5	20	26.3	106.0	19.25	4	154.5	1.4	2.60	4.65
C-39697		109.5	2.56	2	41.4	113.5	<5	18	30.9	97.9	22.4	7	143.5	2.2	3.52	6.88
C-39698		90.0	2.08	<2	28.1	96.3	<5	18	25.6	102.5	18.90	4	139.0	1.5	2.74	6.04
C-39699		86.6	1.79	<2	27.0	95.8	<5	20	25.6	119.5	18.10	5	138.0	1.4	2.58	6.05
C-39700		168.5	3.21	2	59.7	172.5	<5	29	46.6	119.0	33.2	10	161.0	3.1	5.02	23.8
C-39701		130.5	2.63	4	47.1	140.0	<5	23	37.0	102.0	27.7	7	146.0	2.4	3.88	12.85
C-39702		138.0	2.54	3	39.4	141.0	<5	50	38.1	95.4	28.0	5	128.5	2.4	4.14	15.00
C-39703		167.5	2.63	<2	41.8	159.5	<5	18	44.5	104.5	30.8	6	149.5	2.0	4.46	13.80
C-39704		129.0	2.87	<2	36.3	133.0	<5	18	35.7	123.0	26.4	10	148.0	1.8	4.10	6.67
C-39705		156.0	3.37	2	50.4	165.0	<5	22	44.5	124.5	32.4	13	160.5	2.7	4.76	8.73
C-39706		151.5	3.32	<2	49.1	161.5	<5	20	43.1	152.0	32.3	15	175.0	2.3	4.83	9.22
C-39707		163.0	3.52	<2	55.5	162.5	<5	21	44.9	153.0	32.3	16	166.0	2.7	4.82	14.90
C-39708		148.5	3.27	<2	52.4	155.5	<5	29	42.2	134.0	31.5	13	139.0	3.1	4.93	14.10
C-39709		174.0	3.37	<2	51.8	167.0	<5	45	46.2	168.5	31.7	13	163.5	2.5	4.56	14.95
C-39710		160.5	3.07	<2	62.9	148.0	<5	94	41.1	135.0	29.0	9	147.0	4.2	4.53	20.4
C-39711		61.0	1.70	<2	41.4	63.9	<5	26	16.50	116.0	12.75	7	109.5	3.4	2.18	6.01
C-39712		91.5	2.23	<2	25.6	88.4	<5	38	23.6	126.5	16.95	11	99.1	1.2	2.74	5.52
C-39713		71.3	1.96	<2	30.2	74.3	<5	14	19.05	140.0	14.55	11	101.5	1.6	2.34	4.00
C-39714		98.0	2.27	<2	38.6	100.5	<5	17	26.0	150.5	19.45	13	117.0	2.3	3.15	5.11
C-39715		91.2	2.12	<2	34.8	93.4	<5	15	24.1	135.5	18.10	11	103.5	2.1	2.89	4.84
C-39716		4.0	0.04	<2	0.8	2.6	<5	<5	0.75	8.3	0.45	<1	10.4	0.1	0.08	2.14
C-39717		45.5	1.56	<2	26.6	48.8	<5	15	12.50	160.0	9.81	9	104.5	1.5	1.59	4.55
C-39718		64.8	1.47	<2	19.0	67.9	<5	13	17.20	149.0	13.20	10	94.3	1.0	2.11	1.94
C-39719		80.4	1.84	<2	31.9	87.1	<5	20	22.1	145.5	16.85	9	100.5	2.3	2.59	3.93
C-39720		114.0	2.25	<2	33.3	128.5	<5	19	32.2	119.5	23.9	8	135.5	1.7	3.69	6.55

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39681		<0.5	2.75	2.69	<5	1	133.5	17.35	229	1325
C-39682		<0.5	3.55	2.80	<5	1	163.5	22.5	263	2270
C-39683		<0.5	2.89	3.16	<5	1	154.0	18.10	270	1645
C-39684		<0.5	2.44	0.87	6	2	111.0	15.25	95	575
C-39685		<0.5	3.74	5.17	<5	2	197.5	21.8	259	2030
C-39686		<0.5	0.05	0.68	<5	8	3.0	0.32	5	37
C-39687		<0.5	1.23	0.42	<5	1	50.1	9.23	147	737
C-39688		<0.5	1.28	0.45	<5	2	54.1	9.39	145	779
C-39689		<0.5	2.30	1.79	<5	1	114.0	15.10	200	1090
C-39690		<0.5	3.18	1.98	<5	2	155.5	21.0	328	1540
C-39691		<0.5	3.15	3.55	<5	1	154.0	20.8	287	1800
C-39692		<0.5	1.87	2.42	<5	1	84.9	12.95	233	813
C-39693		<0.5	2.91	3.68	<5	2	139.5	19.15	314	1450
C-39694		<0.5	2.26	2.82	<5	1	104.5	15.20	278	929
C-39695		<0.5	1.36	1.96	<5	1	64.5	9.55	183	553
C-39696		<0.5	1.61	1.72	<5	1	76.7	11.10	215	494
C-39697		<0.5	2.52	2.45	<5	1	125.0	16.40	240	848
C-39698		<0.5	1.88	3.00	<5	1	88.5	12.95	186	988
C-39699		<0.5	1.52	2.01	<5	1	72.7	10.90	203	631
C-39700		<0.5	3.19	6.31	<5	2	161.0	20.4	299	1305
C-39701		<0.5	2.39	3.45	<5	1	117.5	16.10	265	1005
C-39702		<0.5	2.67	5.47	<5	1	136.5	16.85	192	914
C-39703		<0.5	2.69	3.63	<5	1	140.5	17.40	261	1215
C-39704		<0.5	2.75	2.92	<5	2	129.0	18.10	245	1785
C-39705		<0.5	3.02	1.85	<5	2	138.5	20.7	305	1525
C-39706		<0.5	3.05	1.96	<5	2	142.0	20.5	333	1535
C-39707		<0.5	3.13	3.33	<5	1	144.0	21.5	334	1735
C-39708		<0.5	3.08	3.74	<5	2	153.5	21.0	275	1580
C-39709		<0.5	3.00	3.58	<5	1	142.5	20.4	322	1605
C-39710		<0.5	3.18	9.78	<5	2	155.5	20.6	243	1485
C-39711		<0.5	1.57	2.55	<5	<1	74.7	11.35	163	1200
C-39712		<0.5	1.89	1.47	<5	<1	90.9	13.55	197	1790
C-39713		<0.5	1.77	1.14	<5	<1	83.1	12.15	194	964
C-39714		<0.5	2.11	1.60	<5	<1	108.0	14.60	228	1150
C-39715		<0.5	1.94	1.49	<5	<1	98.5	13.65	206	1030
C-39716		<0.5	0.04	0.62	<5	<1	2.5	0.29	<5	31
C-39717		<0.5	1.28	1.17	<5	<1	55.0	9.58	165	773
C-39718		<0.5	1.33	0.54	<5	<1	68.6	9.31	172	834
C-39719		<0.5	1.74	1.27	<5	1	88.1	11.70	200	1010
C-39720		<0.5	2.18	1.89	<5	1	118.0	14.70	220	949

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39721		3.36	<1	864	222	3.5	10	1.85	<5	17.80	11.25	3.07	32.7	19.10	30.6	3.71
C-39722		3.61	<1	715	291	2.2	<10	0.59	<5	22.9	13.95	3.70	33.9	23.3	16.5	4.79
C-39723		3.44	<1	623	161.0	2.3	<10	0.51	<5	14.70	9.94	2.23	32.9	13.80	21.4	3.16
C-39724		3.47	<1	750	176.0	2.4	<10	0.71	<5	14.90	9.93	2.46	33.8	14.90	21.2	3.21
C-39725		3.46	<1	653	148.5	2.1	<10	0.83	<5	13.45	8.63	2.15	34.0	13.25	20.4	2.81
C-39726		3.14	<1	876	205	2.5	10	0.78	<5	16.75	10.80	2.87	36.3	17.65	21.1	3.58
C-39727		3.44	<1	1275	247	2.4	<10	0.69	<5	21.1	13.05	3.94	28.7	21.7	13.4	4.41
C-39728		3.28	<1	1520	181.5	3.0	<10	1.60	<5	14.60	8.73	3.28	28.0	16.80	14.6	3.00
C-39729		3.75	<1	1485	168.5	2.9	<10	1.02	<5	13.80	8.24	3.15	27.3	15.05	15.6	2.79
C-39730		3.61	<1	1450	215	2.9	<10	2.03	<5	17.35	10.20	3.65	28.1	19.45	16.6	3.56
C-39731		3.78	<1	1495	209	2.7	<10	1.00	<5	17.75	10.60	3.59	30.3	19.10	15.2	3.67
C-39732		3.55	<1	1530	215	3.0	<10	1.72	<5	20.6	13.55	3.84	29.8	20.6	20.0	4.47
C-39733		1.41	<1	1550	180.0	2.7	<10	1.17	<5	14.80	9.52	3.26	29.5	16.05	16.1	3.12
C-39734		1.82	<1	1560	196.5	2.6	<10	1.17	<5	15.40	9.46	3.49	28.3	17.45	14.9	3.21
C-39735		<0.02	<1	307	116.5	2.2	10	1.41	<5	17.60	13.00	1.91	33.6	13.90	10.3	4.15
C-39736		0.10	<1	12.9	8.6	0.5	10	0.14	<5	0.53	0.29	0.08	1.5	0.57	1.0	0.10
C-39737		3.72	<1	1565	247	2.8	<10	1.78	<5	24.6	16.30	4.16	31.3	23.1	23.4	5.30
C-39738		3.53	<1	1545	238	2.9	<10	0.75	<5	22.4	15.65	3.92	30.1	22.2	26.5	4.98
C-39739		3.82	<1	1430	356	4.2	<10	0.82	<5	28.2	17.70	5.14	29.4	31.4	36.5	5.96
C-39740		3.56	<1	1520	259	3.2	<10	0.45	6	22.1	13.85	4.03	30.3	23.6	25.9	4.63
C-39741		3.25	<1	949	158.5	4.5	10	2.69	<5	16.50	10.80	2.66	30.8	15.10	17.0	3.54
C-39742		2.27	<1	907	135.5	4.7	<10	2.34	<5	16.30	10.85	2.73	27.7	14.40	12.2	3.59
C-39743		3.42	<1	752	202	3.8	<10	2.57	<5	26.0	16.55	3.71	30.8	23.8	53.0	5.56
C-39744		3.37	<1	768	99.5	4.0	<10	2.13	8	12.60	7.79	1.74	29.3	12.85	17.0	2.56
C-39745		4.15	<1	764	80.6	3.7	10	1.77	9	12.30	7.59	1.69	30.6	11.85	17.8	2.55
C-39746		3.74	<1	476	47.5	3.3	<10	0.62	9	6.08	4.24	0.85	29.5	5.32	21.4	1.32
C-39747		3.52	<1	742	100.5	4.4	<10	3.06	6	16.35	11.15	2.34	34.5	15.35	27.9	3.69
C-39748		2.52	<1	814	139.5	4.3	<10	2.15	7	17.95	11.85	2.74	33.0	18.00	22.7	3.99

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39721		103.5	2.26	<2	33.3	109.0	<5	18	27.6	130.5	19.70	9	131.5	1.7	2.97	7.77
C-39722		148.0	1.81	<2	20.1	128.0	<5	15	34.3	125.5	23.1	8	112.0	1.0	3.66	7.93
C-39723		77.3	1.85	<2	28.3	74.0	<5	19	19.45	130.0	13.65	8	96.9	1.7	2.17	6.88
C-39724		83.6	1.77	<2	31.7	83.7	<5	26	21.5	137.5	15.90	8	109.5	1.7	2.42	6.46
C-39725		69.2	1.67	<2	24.2	72.8	<5	24	18.35	138.5	13.70	9	96.6	1.5	2.11	3.81
C-39726		98.0	1.96	<2	24.2	97.4	<5	20	25.2	128.5	17.85	8	135.0	1.0	2.70	8.03
C-39727		119.0	1.81	<2	40.5	116.5	<5	17	30.1	98.8	21.7	5	177.5	2.6	3.32	12.90
C-39728		83.9	1.59	2	20.9	91.4	<5	21	22.9	90.8	16.90	4	191.0	1.1	2.45	6.07
C-39729		77.2	1.55	2	18.5	84.1	<5	21	21.2	87.0	15.55	4	184.0	0.8	2.31	5.77
C-39730		98.6	1.83	2	23.3	110.0	<5	21	27.8	111.5	20.2	5	190.5	1.3	2.91	5.97
C-39731		95.9	1.65	2	30.9	104.5	<5	25	26.5	106.0	19.25	4	182.0	1.8	2.95	7.68
C-39732		98.6	2.30	2	44.1	105.5	<5	22	26.6	118.5	20.3	6	186.5	3.0	3.24	9.83
C-39733		82.9	1.67	2	25.2	88.9	<5	27	22.2	105.0	16.45	5	196.0	1.3	2.42	8.22
C-39734		93.5	1.55	2	23.9	94.6	<5	26	24.4	103.5	17.20	5	186.0	1.2	2.58	15.60
C-39735		55.6	2.01	<2	12.8	55.7	5	10	14.20	50.2	11.65	7	1100	0.8	2.48	1.27
C-39736		4.6	0.05	<2	1.0	3.3	<5	<5	0.92	8.6	0.52	<1	11.5	0.1	0.09	2.42
C-39737		118.0	2.53	2	49.8	116.0	<5	29	30.4	128.5	22.7	8	197.0	3.2	3.77	12.50
C-39738		114.5	2.75	2	51.0	113.0	<5	49	29.4	112.5	21.5	8	194.5	3.1	3.46	11.55
C-39739		167.5	3.06	3	53.3	175.0	<5	32	44.5	118.0	32.6	11	199.0	2.4	4.70	14.05
C-39740		122.0	2.39	3	44.4	128.0	<5	29	32.4	113.0	23.7	10	186.0	2.1	3.65	11.40
C-39741		77.4	1.92	<2	36.0	74.6	<5	12	19.15	113.5	14.60	7	169.0	1.9	2.52	6.46
C-39742		61.9	2.01	<2	26.3	70.7	<5	20	17.35	90.5	14.55	5	172.0	1.1	2.50	6.98
C-39743		83.0	2.95	<2	36.3	111.0	<5	12	26.9	104.0	23.0	10	153.0	1.6	3.96	12.25
C-39744		37.5	1.75	<2	23.5	62.8	<5	11	14.40	105.5	13.50	6	141.5	1.2	2.03	2.25
C-39745		27.4	1.99	<2	21.2	56.3	8	8	12.25	95.6	12.50	8	141.5	1.4	1.98	1.82
C-39746		20.7	1.21	<2	38.3	25.3	<5	6	6.30	66.0	5.26	17	74.3	3.5	0.91	1.46
C-39747		33.6	2.90	<2	46.5	64.8	<5	7	14.80	124.5	16.35	13	135.0	2.7	2.64	2.73
C-39748		50.8	2.56	<2	31.5	82.7	<5	9	19.70	110.0	19.65	10	169.5	1.5	3.03	4.32

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-JUIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10079526

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39721		<0.5	1.94	2.02	<5	<1	95.2	13.70	214	1200
C-39722		<0.5	2.06	1.84	<5	1	134.5	12.55	164	670
C-39723		<0.5	1.72	1.94	<5	1	85.9	12.00	175	862
C-39724		<0.5	1.70	2.14	<5	1	85.7	11.60	175	890
C-39725		<0.5	1.52	1.25	<5	<1	72.8	10.70	158	821
C-39726		<0.5	1.80	1.63	<5	1	94.1	12.45	193	913
C-39727		<0.5	2.02	2.02	<5	1	119.5	12.65	171	544
C-39728		<0.5	1.44	1.69	<5	1	77.0	9.86	168	646
C-39729		<0.5	1.32	1.78	<5	1	70.2	9.70	168	711
C-39730		<0.5	1.60	1.74	<5	1	89.6	11.10	186	666
C-39731		<0.5	1.66	2.37	<5	1	96.2	10.65	181	714
C-39732		<0.5	2.24	2.64	<5	1	117.0	15.30	196	844
C-39733		<0.5	1.53	2.26	<5	1	82.8	10.50	172	664
C-39734		<0.5	1.48	4.65	<5	1	82.8	10.05	157	612
C-39735		<0.5	2.18	0.78	5	<1	110.0	14.10	90	541
C-39736		<0.5	0.05	0.66	<5	<1	2.9	0.32	6	35
C-39737		<0.5	2.70	3.38	<5	1	146.0	17.40	214	1040
C-39738		<0.5	2.69	3.52	<5	1	137.5	18.35	218	1160
C-39739		<0.5	2.81	4.03	<5	1	161.5	19.50	307	1590
C-39740		<0.5	2.25	3.15	<5	1	122.0	15.55	234	1020
C-39741		<0.5	1.78	1.45	16	<1	99.3	12.10	196	686
C-39742		<0.5	1.84	0.91	16	<1	102.0	12.90	170	488
C-39743		<0.5	2.71	2.40	13	<1	126.0	18.65	212	2380
C-39744		<0.5	1.27	0.75	12	<1	60.5	9.83	184	734
C-39745		<0.5	1.38	0.73	12	<1	56.1	11.00	182	672
C-39746		<0.5	0.82	0.77	8	1	33.1	6.59	238	844
C-39747		<0.5	2.10	1.50	16	2	78.3	15.90	267	1070
C-39748		<0.5	2.11	1.83	15	2	91.1	14.85	216	937

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10061158

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 140 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 16-MAI-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
PUL-31d	Pulvériser fractionné - dupliquer

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
Ag-AA45	Trace Ag - Aqua regia/AAS	AAS
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS
Au-AA23	Au 30 g fini FA-AA	AAS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05
C-39501		2.79			<1	1725	150.0	4.1	10	2.05	<5	8.25	4.60	2.31	17.7	11.05
C-39502		2.27			<1	928	89.7	13.2	70	5.16	<5	7.51	5.60	1.62	16.1	7.42
C-39503		2.51			<1	1145	96.2	6.6	10	3.80	<5	5.76	3.78	1.24	14.8	6.60
C-39504		2.07			<1	1275	91.1	5.0	20	5.68	6	5.04	3.23	1.08	15.8	6.25
C-39505		1.94			<1	789	108.0	8.2	40	5.80	8	6.11	3.93	1.41	17.5	7.40
C-39506		1.50	<0.005	<0.2	<1	452	469	6.4	10	2.90	29	44.4	34.9	5.50	37.8	37.2
C-39507		1.40	<0.005	0.3	<1	491	429	2.1	10	0.71	192	37.9	30.3	5.59	38.6	33.6
C-39508		1.93	<0.005	1.7	<1	219	1270	21.7	10	0.59	212	69.2	47.7	16.55	43.1	90.3
C-39509		1.21	<0.005	<0.2	<1	277	307	3.6	<10	0.84	56	20.3	16.30	3.18	3.8	19.40
C-39510		1.69	<0.005	0.5	<1	2190	53.0	13.3	30	5.45	22	4.62	3.82	0.86	10.4	4.56
C-39511		2.58	<0.005	<0.2	<1	1920	1025	10.6	30	8.05	17	89.7	60.8	12.70	28.0	88.3
C-39512		2.74	<0.005	<0.2	<1	414	465	8.5	20	6.30	22	26.5	17.65	4.48	30.2	31.1
C-39513		2.92	<0.005	0.2	<1	456	112.5	1.7	10	1.59	<5	13.50	9.20	2.18	34.3	13.35
C-39514		2.74	<0.005	<0.2	<1	422	85.3	2.2	<10	1.80	<5	14.30	10.45	2.20	33.5	12.05
C-39515		0.40	<0.005	<0.2	<1	1185	740	7.5	<10	5.23	6	55.1	39.3	9.03	30.6	52.0
C-39516		0.02	NSS	NSS	<1	10.4	169.0	0.8	<10	136.5	14	979	564	21.4	40.8	766
C-39517		0.53	0.007	<0.2	<1	264	129.0	2.0	10	1.01	36	17.25	11.00	1.78	16.7	17.00
C-39518		0.32	<0.005	0.3	<1	1125	708	7.3	<10	5.07	6	53.3	38.0	8.79	29.8	50.5
C-39519		0.70	<0.005	<0.2	<1	281	1425	3.8	<10	5.41	<5	181.5	127.5	24.5	15.0	159.5
C-39520		2.53	<0.005	0.2	<1	442	993	16.9	20	4.23	10	89.9	65.0	12.00	28.0	79.6
C-39521		1.67	<0.005	<0.2	<1	422	1150	1.9	10	2.19	<5	97.8	66.7	12.95	18.7	87.0
C-39522		2.83			<1	2060	67.9	2.2	<10	2.86	<5	9.33	5.87	2.20	31.7	8.62
C-39523		3.09			<1	866	231	2.0	<10	2.56	5	24.5	16.55	3.46	33.4	22.9
C-39524		3.11			<1	830	327	3.1	<10	3.06	8	35.7	23.4	5.47	34.4	33.4
C-39525		2.80			<1	1035	268	3.3	<10	4.81	6	25.8	16.55	4.54	31.7	24.9
C-39526		3.18			<1	1350	425	3.7	<10	3.81	5	33.3	20.3	5.84	32.7	34.6
C-39527		3.08			<1	1115	190.5	3.7	<10	0.85	8	13.85	8.63	2.94	28.0	15.65
C-39528		3.15			<1	992	304	4.3	<10	1.58	8	24.1	15.30	4.42	30.8	25.5
C-39529		3.09			<1	1055	267	3.9	<10	4.05	8	22.9	13.75	3.74	33.5	23.4
C-39530		2.83			<1	887	183.0	1.3	<10	0.96	<5	12.90	8.94	2.29	38.3	13.55
C-39531		2.91			<1	758	106.0	2.3	<10	1.93	5	10.75	7.74	1.76	37.0	9.75
C-39532		3.06			<1	646	237	4.2	<10	0.73	8	25.1	16.85	3.71	30.2	23.1
C-39533		2.86			<1	734	156.0	2.4	<10	0.79	<5	13.85	9.71	2.30	35.4	13.25
C-39534		3.14			<1	1515	171.0	3.2	<10	0.77	<5	15.25	11.00	3.16	29.4	14.95
C-39535		3.08			<1	1510	176.0	3.2	<10	0.81	<5	14.95	10.35	3.08	29.6	14.40
C-39536		<0.02			<1	15.6	16.4	0.9	<10	15.25	<5	48.9	33.8	1.09	28.3	27.5
C-39537		0.02			<1	13.3	8.5	1.2	10	0.14	7	0.61	0.40	0.12	2.0	0.61
C-39538		1.67			<1	1495	190.0	2.6	<10	0.89	<5	18.70	12.60	3.56	31.7	17.35
C-39539		1.49			<1	1690	253	2.6	<10	0.77	6	22.6	14.65	4.24	29.8	21.0
C-39540		3.20			<1	955	137.0	5.0	<10	2.40	5	19.35	14.05	3.16	29.8	14.75

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1
C-39501		8.9	1.59	72.8	0.62	<2	14.0	68.5	<5	9	18.20	143.5	12.05	2	108.0	0.8
C-39502		6.4	1.65	43.6	0.89	<2	13.8	40.3	22	22	11.00	130.5	7.65	2	274	1.0
C-39503		6.3	1.22	47.4	0.57	<2	12.9	40.4	6	18	11.40	134.5	7.19	2	199.5	0.8
C-39504		7.4	1.05	45.4	0.50	<2	15.1	36.8	7	13	10.50	181.5	6.66	2	155.5	1.0
C-39505		7.3	1.24	54.6	0.53	<2	14.8	45.7	12	39	12.75	135.5	7.98	2	161.5	0.9
C-39506		92.2	10.40	271	3.92	<2	165.0	179.0	<5	120	52.3	130.0	35.4	6	114.5	20.8
C-39507		134.5	8.81	231	3.81	<2	102.0	170.5	<5	11	49.3	74.4	33.6	13	87.9	12.6
C-39508		147.5	14.65	659	6.53	<2	169.5	542	21	32	149.5	29.1	97.7	56	60.6	16.7
C-39509		0.9	4.71	170.0	1.99	9	13.8	113.0	7	43	33.6	24.2	19.15	1	110.5	1.1
C-39510		3.1	1.07	27.3	0.52	3	9.7	22.4	13	26	6.04	107.5	4.41	2	116.0	0.6
C-39511		25.4	19.55	501	5.43	7	119.5	435	18	136	121.5	189.0	84.3	14	261	1.9
C-39512		67.1	5.62	263	2.69	6	41.8	180.0	10	42	52.5	191.5	31.7	15	81.1	1.5
C-39513		12.5	2.91	49.8	1.59	<2	30.7	59.7	<5	34	15.10	133.0	13.20	21	70.2	1.2
C-39514		41.3	3.22	35.7	2.28	<2	23.1	49.8	<5	23	11.95	104.5	11.65	45	62.1	1.3
C-39515		58.2	12.35	426	4.66	<2	62.0	274	5	75	80.7	110.5	51.3	23	315	1.6
C-39516		7.6	201	2080	56.8	<2	24.8	1895	<5	81	504	887	570	84	6.3	17.9
C-39517		11.9	3.61	57.7	1.56	8	27.4	70.2	<5	6	17.55	56.0	16.05	6	63.5	2.2
C-39518		64.9	11.90	393	4.67	<2	60.6	265	<5	46	77.4	106.5	49.7	26	294	1.8
C-39519		20.0	40.6	648	9.80	<2	23.8	710	<5	975	185.0	120.0	155.0	4	297	0.7
C-39520		37.5	20.3	557	6.74	3	107.0	385	18	71	112.0	87.8	76.1	17	234	6.3
C-39521		31.6	22.6	590	6.68	5	17.5	496	<5	219	142.5	72.3	97.7	12	176.5	0.7
C-39522		21.1	1.95	24.8	1.38	<2	24.0	41.4	<5	18	10.60	116.0	9.37	10	268	1.3
C-39523		42.4	5.56	99.7	3.00	<2	32.0	113.5	<5	48	30.4	151.5	25.0	29	114.0	2.0
C-39524		35.6	7.93	147.0	3.42	<2	35.4	165.0	<5	15	42.2	164.5	33.3	20	123.5	1.7
C-39525		29.5	5.61	122.5	2.72	<2	33.1	130.0	<5	25	35.0	185.5	26.1	10	154.0	1.6
C-39526		37.2	7.08	195.5	2.99	<2	35.1	207	<5	33	56.4	150.0	40.2	14	180.5	1.4
C-39527		11.1	2.90	80.9	1.56	<2	27.6	97.7	<5	19	26.4	107.5	18.95	3	154.5	1.2
C-39528		26.6	5.20	139.5	2.82	<2	51.0	159.0	<5	29	41.9	115.0	31.0	9	159.5	2.7
C-39529		27.4	4.70	120.5	2.74	<2	31.8	129.0	<5	20	35.9	153.5	25.9	12	144.5	1.1
C-39530		22.1	2.84	97.6	1.68	<2	49.0	77.5	<5	30	22.5	109.5	14.50	7	124.5	3.1
C-39531		20.3	2.48	47.6	1.55	<2	24.5	48.4	<5	19	13.65	151.0	10.50	11	96.4	1.2
C-39532		24.8	5.60	104.5	2.76	<2	42.6	122.0	<5	29	32.5	116.0	24.3	10	123.0	2.1
C-39533		18.3	3.10	71.0	1.73	<2	27.3	77.6	<5	18	20.4	133.5	15.45	8	111.0	1.3
C-39534		12.4	3.44	83.4	2.08	2	36.9	80.7	<5	20	22.3	96.7	16.10	5	194.0	1.7
C-39535		12.6	3.27	82.7	2.07	3	38.5	83.7	<5	22	23.6	100.5	16.25	5	198.5	1.7
C-39536		6.2	11.55	15.4	4.77	<2	37.7	21.0	<5	142	4.88	610	12.20	14	5.3	5.9
C-39537		1.3	0.13	4.3	0.07	<2	1.6	3.3	<5	<5	0.97	9.0	0.62	1	11.5	0.2
C-39538		16.9	4.12	90.5	2.09	2	35.3	92.7	<5	29	25.2	105.5	19.25	5	195.0	2.2
C-39539		21.6	4.88	120.5	2.35	<2	41.7	125.0	<5	24	34.1	104.5	24.5	8	191.5	2.1
C-39540		12.9	4.47	62.2	2.34	<2	38.4	68.4	<5	19	18.40	95.8	16.10	6	180.5	2.1

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39501		1.59	14.20	<0.5	0.60	2.57	14	3	42.6	4.16	55	311
C-39502		1.25	13.50	<0.5	0.89	4.27	58	2	48.9	6.27	73	217
C-39503		1.00	14.75	<0.5	0.52	3.03	31	3	34.8	3.90	48	213
C-39504		0.90	13.70	<0.5	0.45	3.47	23	3	29.5	3.39	47	260
C-39505		1.08	13.90	<0.5	0.55	3.62	41	3	34.6	3.67	54	265
C-39506		6.69	46.3	<0.5	5.41	49.0	20	3	301	32.4	560	5070
C-39507		5.84	25.2	<0.5	4.80	28.7	7	3	236	29.9	155	7270
C-39508		12.55	70.6	<0.5	7.25	53.7	19	4	364	48.2	66	8150
C-39509		3.23	1.88	<0.5	2.61	4.41	<5	3	125.5	16.95	250	42
C-39510		0.73	7.35	<0.5	0.57	2.06	49	2	39.0	3.95	103	111
C-39511		14.45	112.0	<0.5	8.48	60.7	57	4	586	48.3	516	1930
C-39512		4.58	25.2	<0.5	2.65	13.10	31	2	167.0	18.00	422	4260
C-39513		2.25	2.82	<0.5	1.37	1.43	<5	2	72.6	9.94	288	510
C-39514		2.21	2.65	<0.5	1.74	2.39	<5	2	77.7	13.45	217	1820
C-39515		8.89	28.2	<0.5	5.67	4.53	13	2	334	35.1	379	2820
C-39516		157.5	17.15	3.0	74.1	10.05	<5	21	6560	419	43	53
C-39517		2.86	9.12	<0.5	1.63	2.37	<5	4	100.5	10.75	43	331
C-39518		8.63	26.9	<0.5	5.50	4.35	14	2	317	34.8	367	3260
C-39519		28.4	137.0	<0.5	17.60	22.0	10	3	1150	94.8	273	929
C-39520		14.05	62.4	<0.5	9.09	12.90	93	2	577	54.5	270	1590
C-39521		15.75	91.6	<0.5	9.79	13.85	14	1	690	54.1	173	1745
C-39522		1.59	2.00	<0.5	0.93	1.54	<5	<1	38.7	7.00	173	1030
C-39523		3.94	9.84	<0.5	2.62	4.21	<5	<1	113.5	17.95	218	1980
C-39524		5.96	12.55	<0.5	3.47	4.26	<5	<1	163.5	21.5	269	1600
C-39525		4.31	9.49	<0.5	2.57	2.85	<5	<1	139.5	16.65	239	1325
C-39526		5.70	10.70	<0.5	2.99	2.56	<5	<1	173.0	18.60	272	1665
C-39527		2.49	4.94	<0.5	1.34	2.06	<5	<1	72.3	9.10	186	482
C-39528		4.12	14.75	<0.5	2.48	6.38	<5	<1	136.0	16.55	273	1205
C-39529		3.94	5.63	<0.5	2.28	1.33	<5	<1	115.5	16.20	270	1165
C-39530		2.15	26.9	<0.5	1.51	11.70	<5	<1	76.1	10.65	149	1200
C-39531		1.71	2.16	<0.5	1.34	0.55	<5	<1	58.3	9.45	194	846
C-39532		4.16	7.68	<0.5	2.66	2.30	5	1	134.0	16.30	241	1125
C-39533		2.32	4.36	<0.5	1.60	1.25	<5	<1	76.8	10.65	186	877
C-39534		2.56	7.90	<0.5	1.91	1.96	<5	<1	100.0	13.05	218	555
C-39535		2.50	7.76	<0.5	1.74	1.88	<5	<1	99.9	13.00	226	557
C-39536		7.07	42.5	1.3	5.22	8.23	<5	4	463	32.3	59	105
C-39537		0.10	2.08	<0.5	0.08	0.70	<5	1	3.5	0.41	12	47
C-39538		3.12	10.15	<0.5	2.11	3.23	<5	<1	109.5	13.70	179	837
C-39539		3.72	11.90	<0.5	2.32	3.30	<5	<1	128.0	15.35	213	1050
C-39540		2.91	6.24	<0.5	2.32	1.28	16	<1	117.0	14.45	184	555

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05
C-39541		3.23			<1	583	351	2.7	<10	2.62	6	59.4	42.2	6.75	35.9	44.4
C-39542		3.75			<1	559	499	2.7	<10	2.53	6	91.2	70.3	9.73	38.6	60.6
C-39543		3.10			<1	664	547	4.0	<10	4.83	<5	96.1	71.9	9.77	39.4	65.1
C-39544		3.16			<1	476	463	2.7	<10	2.86	5	67.5	48.6	7.04	39.4	48.0
C-39545		3.31			<1	628	1020	2.2	<10	2.01	<5	79.9	55.2	9.82	49.1	63.9
C-39546		2.94			<1	882	134.0	2.1	<10	2.30	<5	21.5	14.80	2.95	35.0	18.05
C-39547		3.05			<1	636	216	0.9	<10	0.45	<5	32.2	22.8	3.91	28.9	24.8
C-39548		3.13			<1	338	3210	1.6	<10	6.01	<5	362	226	44.4	26.9	306
C-39549		2.19			<1	124.0	313	0.7	<10	1.10	<5	20.6	16.40	2.47	2.0	17.75
C-39550		5.00			<1	193.5	267	2.7	<10	7.24	<5	43.2	36.1	4.11	22.6	29.5
C-39551		0.66			<1	125.0	626	0.9	<10	3.15	<5	65.8	56.6	6.72	7.1	46.9
C-39552		1.25			<1	162.0	3090	1.2	<10	2.34	<5	66.2	50.9	10.70	38.1	88.1
C-39553		1.64			<1	93.1	1170	1.8	<10	0.84	<5	77.1	58.3	8.91	27.8	63.6
C-39554		1.82			<1	482	870	1.7	<10	6.35	<5	101.5	73.9	10.85	32.3	74.1
C-39555		0.97			<1	242	323	1.9	<10	2.26	<5	67.5	54.5	5.69	35.5	40.2
C-39556		0.07			<1	12.0	14.1	<0.5	10	0.14	<5	1.10	0.74	0.15	1.6	0.98
C-39557		1.12			<1	379	816	2.1	<10	3.59	<5	60.6	47.2	6.88	35.4	49.2
C-39558		0.02			<1	332	180.5	16.6	30	5.28	20	192.0	106.5	66.4	29.7	262
C-39559		3.22			<1	443	445	1.9	<10	2.69	<5	59.5	42.4	7.24	28.8	48.1
C-39560		2.35			<1	276	214	3.1	<10	3.32	<5	45.2	32.4	4.70	31.8	30.5
C-39561		3.12			<1	274	91.8	2.5	<10	2.63	5	19.40	13.30	2.57	33.7	14.55
C-39562		3.17			<1	271	94.2	2.1	<10	1.36	<5	22.4	16.80	2.67	32.0	15.75
C-39563		3.19			<1	397	149.5	3.0	<10	2.21	5	22.9	15.70	3.14	36.1	19.00
C-39564		2.03			<1	507	1685	14.6	10	7.92	7	79.8	59.6	11.30	32.3	82.8
C-39565		2.10			<1	321	1345	6.8	<10	8.33	<5	56.7	48.0	7.36	21.1	57.4
C-39566		3.07			<1	280	160.5	1.6	<10	2.39	<5	22.5	15.45	2.93	37.5	19.25
C-39567		3.10			<1	245	125.0	10.7	30	5.99	17	10.25	7.05	1.67	20.9	10.60
C-39568		3.01			<1	2170	266	9.3	<10	5.42	10	26.1	17.15	6.12	31.0	25.1
C-39569		3.18			<1	629	217	3.1	<10	2.54	<5	16.85	11.35	2.80	42.2	17.35
C-39570		3.57			<1	690	64.0	55.6	90	4.05	44	5.90	3.15	2.61	22.4	7.29
C-39571		3.16			<1	394	219	8.3	10	2.09	9	14.15	9.43	1.99	31.0	15.80
C-39572		3.17			<1	277	78.7	1.6	10	0.69	<5	9.14	6.59	1.11	40.6	7.18
C-39573		3.43			<1	592	34.0	3.5	<10	3.15	6	6.85	5.13	0.88	43.7	5.05
C-39574		1.41			<1	303	134.0	2.5	<10	1.28	<5	27.0	17.95	2.98	43.2	19.45
C-39575		1.71			<1	348	45.5	1.9	10	0.44	<5	12.65	9.38	1.40	34.3	8.93
C-39576		0.02			<1	347	187.5	16.2	20	5.41	21	200.0	111.0	68.5	31.1	273
C-39577		0.04			<1	12.8	7.8	1.1	10	0.14	<5	0.69	0.43	0.16	2.2	0.78
C-39578		1.42			<1	361	59.5	1.8	10	0.45	<5	13.25	9.55	1.51	35.1	10.35
C-39579		3.22			<1	428	293	2.7	10	0.85	<5	24.1	14.90	2.53	30.6	24.4
C-39580		3.15			<1	139.0	246	1.1	<10	0.68	<5	15.35	9.48	1.34	30.8	17.40

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1
C-39541		128.5	13.65	147.5	6.40	<2	118.0	179.5	<5	12	47.8	143.5	43.2	23	91.8	9.5
C-39542		273	22.1	215	10.25	<2	276	247	<5	13	66.5	135.5	60.7	31	110.0	23.6
C-39543		215	23.3	230	9.21	<2	321	277	<5	14	74.4	202	66.3	23	106.0	23.4
C-39544		186.0	15.90	202	7.64	<2	220	209	<5	16	60.3	160.0	46.8	28	96.0	16.5
C-39545		168.0	18.40	536	7.29	<2	230	384	<5	26	119.0	133.5	74.2	51	113.0	18.3
C-39546		96.0	4.76	50.8	3.45	<2	69.0	77.0	<5	13	19.80	133.0	18.85	15	92.0	4.8
C-39547		78.3	7.31	89.4	4.03	<2	48.4	115.0	<5	16	30.8	72.1	25.3	12	116.5	6.7
C-39548		45.1	79.0	1455	15.70	<2	122.5	1585	<5	122	430	169.5	328	16	150.0	14.7
C-39549		1.2	5.09	197.5	1.57	<2	18.0	99.4	<5	70	32.5	21.3	16.70	<1	82.1	0.4
C-39550		64.2	10.85	129.5	4.52	<2	145.0	120.0	<5	24	33.7	170.0	26.8	30	65.6	7.9
C-39551		3.4	16.55	361	5.62	<2	26.5	220	<5	144	68.6	68.5	41.0	1	210	0.3
C-39552		41.1	15.50	2140	7.42	<2	106.0	797	<5	286	298	51.8	91.0	29	80.2	6.7
C-39553		98.6	17.75	756	10.95	<2	139.0	363	<5	18	122.0	18.2	60.8	49	56.2	14.1
C-39554		31.3	23.8	512	9.15	<2	185.0	359	<5	75	106.5	144.5	73.5	24	108.0	15.6
C-39555		32.6	16.80	152.5	10.35	<2	53.1	152.0	<5	12	41.8	53.8	37.0	34	57.3	3.7
C-39556		1.6	0.25	7.7	0.11	<2	1.7	5.1	<5	<5	1.47	9.1	0.85	1	10.5	0.1
C-39557		77.6	13.80	528	7.41	<2	125.5	253	<5	64	80.5	89.1	45.3	29	86.7	8.3
C-39558		6.6	36.3	2380	12.55	<2	41.2	1610	76	31	469	117.5	285	3	24.8	3.8
C-39559		19.6	13.00	188.0	4.96	<2	57.7	224	<5	68	56.9	111.5	49.4	10	90.1	3.1
C-39560		36.0	9.92	84.9	5.24	<2	115.0	121.0	<5	54	29.4	121.0	30.7	15	51.3	6.2
C-39561		46.6	4.09	31.8	2.85	<2	63.3	61.1	<5	13	13.85	125.5	15.40	14	44.0	4.5
C-39562		52.2	4.96	33.0	3.35	<2	77.6	63.1	<5	11	14.20	127.5	16.15	9	43.0	4.2
C-39563		42.2	5.00	61.8	2.67	5	52.7	83.9	<5	20	20.3	133.5	19.70	16	72.4	3.2
C-39564		8.9	17.85	1075	6.11	<2	93.2	492	14	62	160.0	170.5	76.7	8	231	3.0
C-39565		16.3	13.75	882	5.30	<2	66.1	367	<5	92	127.5	154.0	52.9	6	230	1.8
C-39566		33.0	4.88	73.2	2.43	<2	31.7	80.9	<5	40	20.5	133.0	18.65	19	51.4	1.3
C-39567		15.5	2.19	63.8	1.00	2	18.2	54.5	14	19	15.00	117.5	10.40	3	114.5	1.2
C-39568		22.8	5.46	126.0	2.61	<2	39.0	128.5	<5	16	33.0	123.0	26.6	10	340	2.1
C-39569		61.1	3.70	104.0	2.14	<2	49.9	91.6	8	15	25.6	143.5	18.15	20	74.1	3.1
C-39570		4.6	1.09	28.3	0.37	<2	23.2	36.1	77	12	8.44	53.2	7.61	2	699	1.4
C-39571		28.1	2.91	110.5	1.49	6	23.4	95.1	14	47	25.3	178.5	17.00	15	130.5	1.2
C-39572		29.3	2.02	40.1	1.21	<2	11.3	33.8	<5	9	9.14	145.5	7.16	17	36.3	1.1
C-39573		67.4	1.48	13.4	1.49	<2	57.5	21.3	<5	15	4.85	193.5	5.32	17	67.7	3.4
C-39574		67.9	5.63	49.9	4.86	<2	46.3	83.3	5	15	19.45	143.5	21.2	28	61.5	3.9
C-39575		82.0	2.83	16.0	2.26	<2	17.7	33.7	<5	23	7.21	124.0	9.36	25	85.6	0.7
C-39576		6.7	37.8	2530	13.30	<2	41.0	1660	60	32	487	115.5	296	3	23.7	3.9
C-39577		1.5	0.14	6.9	0.06	<2	1.4	4.6	<5	<5	1.28	9.2	0.83	<1	9.1	0.2
C-39578		75.3	2.87	22.8	2.09	<2	16.9	40.3	5	23	9.10	126.0	10.70	22	84.2	0.8
C-39579		19.0	4.88	143.5	1.82	<2	45.6	128.5	<5	74	34.5	152.0	25.0	6	60.8	2.0
C-39580		23.6	3.16	120.0	1.37	<2	27.0	101.5	<5	74	28.5	157.0	18.80	4	28.4	1.1

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39541		9.00	18.50	<0.5	6.83	6.96	5	1	280	42.0	257	5600
C-39542		13.00	30.9	<0.5	11.20	17.55	<5	1	495	68.0	321	>10000
C-39543		14.10	38.0	<0.5	11.00	13.80	<5	1	449	65.3	409	9660
C-39544		9.93	29.4	<0.5	7.79	10.70	<5	1	314	48.3	349	8320
C-39545		12.45	59.2	<0.5	8.22	28.1	<5	1	348	49.7	407	7980
C-39546		3.45	8.04	<0.5	2.54	7.23	<5	<1	91.0	19.25	241	4200
C-39547		4.88	10.55	<0.5	3.79	11.65	7	<1	164.0	25.2	92	5100
C-39548		58.5	277	<0.5	30.3	44.5	7	2	1675	144.5	330	2310
C-39549		3.25	0.98	<0.5	2.62	0.18	<5	<1	169.0	14.55	85	61
C-39550		6.19	21.6	0.5	5.76	11.90	8	<1	298	33.5	479	3500
C-39551		9.29	0.87	<0.5	9.05	0.14	<5	1	523	49.4	157	172
C-39552		11.75	168.5	<0.5	7.72	4.01	5	1	405	50.1	360	1660
C-39553		11.60	67.9	<0.5	9.79	20.2	5	1	498	66.1	510	4690
C-39554		15.40	103.5	<0.5	11.55	7.72	<5	1	574	65.5	387	1060
C-39555		8.85	54.7	<0.5	9.54	2.81	8	1	471	65.6	531	1190
C-39556		0.17	2.49	<0.5	0.15	0.78	5	<1	6.4	0.75	24	56
C-39557		8.31	58.6	<0.5	7.90	5.39	5	2	383	50.6	376	3380
C-39558		34.9	25.2	<0.5	14.80	6.15	50	4	1050	88.6	59	219
C-39559		8.36	48.6	<0.5	6.80	4.29	<5	2	376	38.9	267	793
C-39560		5.98	15.45	<0.5	5.53	4.22	6	2	263	36.0	362	1560
C-39561		2.72	2.36	<0.5	2.36	6.52	<5	1	89.3	17.45	235	2030
C-39562		3.06	1.98	<0.5	2.99	2.99	<5	1	113.0	21.4	186	2280
C-39563		3.28	4.17	<0.5	2.54	3.99	<5	1	130.5	17.25	252	1860
C-39564		11.95	73.3	0.5	9.25	4.02	47	2	565	50.8	361	328
C-39565		8.90	72.8	<0.5	7.50	4.16	26	3	471	45.3	236	815
C-39566		3.58	17.10	<0.5	2.36	6.33	<5	2	124.0	15.80	223	1460
C-39567		1.78	13.75	<0.5	1.00	4.58	64	4	61.8	6.65	131	614
C-39568		3.95	10.70	<0.5	2.57	2.30	<5	5	150.0	17.25	283	932
C-39569		2.64	7.60	<0.5	1.84	3.42	<5	5	75.1	12.95	300	2680
C-39570		1.01	2.36	<0.5	0.42	0.68	274	5	29.3	2.79	138	197
C-39571		2.30	8.88	<0.5	1.50	3.01	38	2	87.5	9.80	202	1330
C-39572		1.28	3.92	<0.5	1.05	1.43	<5	2	51.0	7.33	86	995
C-39573		0.95	0.85	<0.5	0.96	1.02	<5	1	30.4	7.82	299	2640
C-39574		3.76	2.39	<0.5	3.27	1.08	<5	1	99.6	26.1	282	2450
C-39575		1.79	0.70	<0.5	1.66	2.20	11	1	68.3	12.65	190	4300
C-39576		36.2	26.2	<0.5	15.60	6.45	50	4	1060	91.7	62	219
C-39577		0.12	2.21	<0.5	0.06	0.67	<5	1	4.1	0.42	9	50
C-39578		1.90	1.32	<0.5	1.67	2.39	9	1	71.0	12.15	183	4110
C-39579		3.71	19.60	<0.5	2.19	5.18	11	2	134.5	13.15	266	807
C-39580		2.50	14.20	<0.5	1.37	3.22	5	1	86.2	8.93	219	905

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05
C-39581		3.06			<1	53.9	225	0.6	<10	0.48	<5	8.58	5.00	1.32	25.3	13.05
C-39582		2.99			<1	72.3	214	0.8	10	0.75	5	8.42	4.91	1.26	25.6	12.00
C-39583		3.04			<1	166.5	159.0	9.3	10	1.68	5	5.28	3.08	1.17	25.4	8.30
C-39584		2.79			<1	53.0	181.5	<0.5	<10	0.97	5	5.54	2.91	0.93	20.9	8.05
C-39585		2.47			<1	982	63.8	12.2	30	1.28	51	3.58	2.25	1.19	25.5	4.33
C-39586		2.82	<0.005	<0.2	<1	892	86.7	14.2	100	4.49	17	5.17	3.18	1.37	18.7	6.32
C-39587		2.89	<0.005	<0.2	<1	586	99.0	15.2	70	8.82	16	5.55	3.64	1.38	24.3	6.84
C-39588		2.11	<0.005	<0.2	<1	395	102.0	20.5	140	17.30	15	4.47	2.76	1.38	29.5	6.06
C-39589		1.79	0.006	<0.2	<1	409	79.1	37.1	130	15.35	64	3.70	2.47	1.27	24.6	4.98
C-39590		2.88	<0.005	<0.2	<1	619	53.1	17.4	70	5.19	16	4.61	2.84	1.36	13.2	5.11
C-39591		3.08	<0.005	<0.2	<1	427	37.3	22.9	80	1.80	18	3.31	1.98	0.97	11.3	3.55
C-39592		1.30	<0.005	<0.2	<1	476	38.9	9.1	40	1.64	12	2.44	1.48	0.69	8.1	3.00
C-39593		2.56	<0.005	<0.2	<1	648	44.8	9.0	50	1.15	14	2.54	1.58	0.77	8.9	3.43
C-39594		3.14	<0.005	<0.2	<1	1550	33.4	5.1	30	1.93	8	2.17	1.41	0.64	5.5	2.65
C-39595		1.53	<0.005	<0.2	<1	1190	14.9	3.0	20	1.28	5	0.97	0.63	0.29	4.0	1.34
C-39596		0.03	3.53	<0.2	<1	97.9	17.1	1.1	10	0.57	6	0.84	0.43	0.25	3.7	1.35
C-39597		0.02	NSS	NSS	<1	329	180.0	14.4	20	5.14	19	188.5	106.0	68.5	28.3	274
C-39598		0.08	0.005	0.5	<1	11.0	7.0	0.7	<10	0.10	<5	0.61	0.31	0.15	1.7	0.64
C-39599		1.45	<0.005	0.2	<1	1175	14.8	3.2	20	1.27	<5	1.00	0.72	0.36	3.9	1.24
C-39600		2.99	<0.005	0.2	<1	887	16.8	13.6	20	2.36	19	1.51	0.94	0.54	6.8	1.75
C-39601		3.29	0.005	<0.2	<1	1790	36.1	14.4	70	2.05	9	2.78	1.63	1.01	8.6	3.49
C-39602		3.31	<0.005	<0.2	<1	1215	64.7	38.5	30	4.72	10	6.79	3.69	2.58	19.9	8.35
C-39603		3.33	<0.005	<0.2	<1	959	43.1	14.0	30	3.27	6	3.37	1.84	1.24	10.8	4.28
C-39604		2.97	<0.005	0.2	<1	787	20.0	5.5	10	1.71	8	1.32	0.82	0.48	4.5	1.70
C-39605		2.80	0.005	0.3	<1	514	60.1	14.9	40	2.90	27	5.29	3.58	1.47	14.8	6.18
C-39606		2.50	<0.005	0.3	<1	1045	27.0	6.6	10	1.31	<5	2.35	1.33	1.00	5.2	3.00
C-39607		3.38	<0.005	<0.2	<1	3120	53.1	18.5	30	6.27	25	4.31	2.32	1.43	13.0	5.44
C-39608		3.14	<0.005	<0.2	<1	4750	66.9	10.7	30	5.93	21	4.13	2.52	1.10	12.6	5.30
C-39609		3.10	<0.005	0.2	<1	2590	73.4	15.9	40	6.41	24	4.75	2.78	1.23	13.4	5.93
C-39610		3.29	<0.005	0.2	<1	1825	75.9	12.6	20	4.91	19	8.34	5.84	1.30	9.8	8.10
C-39611		2.57			<1	1435	42.6	12.7	30	3.92	19	2.79	1.78	0.78	10.2	3.67
C-39612		3.25			<1	625	95.2	15.1	50	8.81	19	6.47	3.80	1.66	20.9	8.33
C-39613		3.28			<1	1115	100.5	8.3	30	7.36	16	11.05	8.44	1.60	14.3	9.77
C-39614		0.83			<1	145.0	30.2	1.6	<10	0.25	20	11.75	13.20	1.36	46.8	7.26
C-39615		2.18			<1	561	16.9	2.9	<10	4.52	<5	3.04	3.06	0.58	32.0	2.73
C-39616		0.02			<1	11.4	15.4	1.0	<10	15.00	<5	48.9	33.7	1.15	28.9	27.2
C-39617		0.05			<1	11.1	7.0	2.4	<10	0.27	<5	0.47	0.30	0.08	2.1	0.54
C-39618		0.68			<1	164.5	31.5	1.3	<10	0.31	26	12.40	13.30	1.38	48.3	7.23
C-39619		3.26			<1	821	129.5	4.0	<10	3.37	6	14.45	9.82	2.99	36.5	14.55
C-39620		2.10			<1	1645	235	5.5	10	2.39	8	27.5	18.00	5.93	28.7	26.5

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1
C-39581		11.2	1.67	110.5	0.71	<2	18.7	87.8	<5	5	25.5	149.0	14.75	3	9.2	0.7
C-39582		8.9	1.63	107.0	0.64	<2	15.5	80.8	<5	133	23.8	141.0	13.10	4	29.5	0.7
C-39583		4.7	0.98	81.5	0.47	<2	17.6	58.5	5	15	17.40	145.0	9.30	4	66.0	0.7
C-39584		1.8	1.01	101.5	0.33	<2	14.5	59.5	<5	31	18.20	163.0	9.47	<1	16.0	0.6
C-39585		5.4	0.71	33.3	0.38	2	7.4	28.3	58	40	7.68	73.6	4.86	5	811	0.5
C-39586		5.6	1.05	42.7	0.47	<2	12.0	37.9	27	23	10.15	109.5	6.94	2	283	0.8
C-39587		5.9	1.15	48.9	0.58	<2	13.6	41.9	21	13	11.45	164.5	7.46	2	147.0	1.0
C-39588		4.4	0.91	49.4	0.42	<2	12.8	39.3	32	7	11.25	227	6.98	3	77.7	1.0
C-39589		4.3	0.89	39.3	0.33	3	10.2	32.9	54	25	9.02	165.0	5.37	2	92.6	1.1
C-39590		8.0	0.91	25.4	0.38	<2	7.2	27.1	27	38	6.74	66.6	5.27	1	128.0	0.6
C-39591		5.3	0.67	18.3	0.25	2	5.0	18.2	34	39	4.62	53.7	3.77	1	145.5	0.5
C-39592		5.2	0.49	17.8	0.20	3	4.4	16.2	21	21	4.37	71.1	3.18	1	75.6	0.4
C-39593		7.1	0.48	19.2	0.20	2	6.3	17.9	22	31	4.69	81.5	3.32	1	91.1	0.5
C-39594		4.1	0.41	13.9	0.15	<2	3.9	14.4	9	39	3.65	43.2	2.86	1	80.7	0.3
C-39595		2.9	0.16	7.2	0.08	<2	2.7	6.7	5	50	1.69	29.5	1.23	<1	79.1	0.2
C-39596		1.1	0.12	9.2	0.03	<2	3.4	7.3	5	27	2.02	11.6	1.36	1	14.1	0.3
C-39597		6.2	36.3	2400	12.65	<2	40.5	1625	54	30	473	109.0	287	3	25.2	3.7
C-39598		1.0	0.09	5.7	0.02	<2	0.8	3.6	<5	<5	1.08	8.1	0.62	<1	9.9	0.1
C-39599		3.3	0.18	7.5	0.07	<2	2.6	7.0	5	35	1.77	29.4	1.36	<1	82.8	0.2
C-39600		2.6	0.30	8.4	0.09	<2	2.5	8.2	19	74	2.10	29.5	1.78	1	180.0	0.2
C-39601		4.9	0.54	17.7	0.19	<2	5.0	18.2	25	129	4.41	45.1	3.67	1	189.0	0.4
C-39602		6.4	1.29	27.4	0.40	<2	6.5	38.9	35	69	8.81	56.5	8.26	2	228	0.4
C-39603		5.7	0.61	20.4	0.21	<2	5.5	22.5	17	95	5.46	45.2	4.31	1	140.5	0.4
C-39604		2.3	0.24	10.3	0.09	<2	2.3	9.0	6	89	2.28	31.1	1.72	1	96.2	0.2
C-39605		5.9	1.06	28.2	0.47	6	9.0	30.8	37	12	7.63	95.8	6.52	2	108.0	0.6
C-39606		2.0	0.42	12.3	0.13	3	2.6	15.5	<5	13	3.60	20.4	3.25	1	184.0	0.2
C-39607		3.3	0.79	25.1	0.31	<2	7.4	26.8	19	42	6.57	101.5	5.53	1	248	0.6
C-39608		3.5	0.79	31.8	0.30	<2	10.9	27.5	18	31	7.50	137.0	5.04	2	150.5	0.6
C-39609		3.6	0.92	36.1	0.34	<2	10.9	30.7	16	34	8.36	134.5	6.29	2	135.0	0.7
C-39610		16.6	1.83	37.1	0.72	<2	12.4	34.3	14	64	8.96	90.4	7.23	4	152.5	1.0
C-39611		2.6	0.54	20.5	0.21	<2	5.8	18.7	17	51	4.90	92.4	3.53	1	103.0	0.5
C-39612		5.6	1.24	47.1	0.49	<2	13.2	44.6	23	21	11.65	164.0	8.56	3	132.0	1.0
C-39613		10.1	2.55	50.9	0.91	<2	70.5	43.3	12	91	11.60	141.5	9.05	4	76.6	3.3
C-39614		193.5	3.08	9.7	4.09	<2	32.9	24.1	<5	29	4.99	66.8	7.15	166	28.1	2.5
C-39615		141.5	0.76	5.7	1.28	<2	89.1	12.5	<5	267	2.76	173.5	3.00	58	16.1	3.6
C-39616		7.2	11.00	14.7	5.01	<2	41.4	21.5	<5	110	4.64	584	12.65	14	1.9	5.5
C-39617		0.9	0.11	3.8	0.05	<2	0.9	2.6	<5	<5	0.77	8.8	0.50	<1	9.4	0.1
C-39618		224	3.23	10.4	4.14	<2	20.1	24.9	<5	41	5.27	79.0	7.16	172	28.4	1.6
C-39619		49.6	3.04	52.2	2.17	<2	43.4	70.8	<5	19	17.35	142.0	14.95	20	135.5	2.1
C-39620		22.7	5.76	110.0	2.17	<2	40.4	119.0	8	17	30.0	101.0	25.8	9	323	2.2

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39581		1.58	7.84	0.5	0.67	0.90	8	1	47.4	4.37	131	517
C-39582		1.55	7.45	<0.5	0.68	1.26	7	2	44.9	4.31	157	446
C-39583		0.98	6.54	<0.5	0.41	2.13	60	3	24.3	2.69	135	159
C-39584		1.11	9.53	<0.5	0.44	1.22	5	4	28.5	2.46	44	66
C-39585		0.59	4.18	<0.5	0.33	0.67	41	2	20.8	2.56	102	211
C-39586		0.86	11.00	<0.5	0.48	2.86	68	2	28.0	3.04	65	193
C-39587		0.92	13.75	<0.5	0.54	3.03	85	3	31.2	3.68	57	200
C-39588		0.83	14.75	<0.5	0.41	2.64	136	2	24.1	2.76	47	148
C-39589		0.71	11.70	0.7	0.29	2.87	156	5	21.8	2.42	104	154
C-39590		0.77	4.96	<0.5	0.39	1.99	75	2	24.3	2.58	184	308
C-39591		0.54	4.27	<0.5	0.28	1.83	104	3	18.1	1.78	80	205
C-39592		0.40	5.39	<0.5	0.21	2.33	67	2	14.3	1.45	56	201
C-39593		0.45	6.84	<0.5	0.23	1.98	40	2	14.5	1.63	145	297
C-39594		0.34	3.93	<0.5	0.15	1.31	17	3	12.6	1.23	31	168
C-39595		0.17	2.42	<0.5	0.06	1.14	14	3	6.0	0.64	22	121
C-39596		0.14	3.53	<0.5	0.03	0.46	9	2	3.5	0.37	15	42
C-39597		36.9	29.0	<0.5	13.95	6.19	44	3	1000	88.1	57	210
C-39598		0.08	2.24	<0.5	0.02	0.62	<5	1	3.3	0.35	8	36
C-39599		0.17	2.57	<0.5	0.08	1.30	15	3	6.4	0.70	23	137
C-39600		0.26	1.77	<0.5	0.11	0.84	48	3	8.7	0.83	68	117
C-39601		0.48	4.33	<0.5	0.21	1.72	52	10	15.4	1.54	56	200
C-39602		1.21	1.19	<0.5	0.43	0.76	165	3	34.3	3.00	90	289
C-39603		0.57	3.27	<0.5	0.25	1.28	67	5	16.9	1.62	50	256
C-39604		0.22	2.23	<0.5	0.10	1.25	23	3	7.4	0.78	37	92
C-39605		0.89	6.48	<0.5	0.44	5.10	96	2	30.5	3.17	64	231
C-39606		0.39	1.23	<0.5	0.13	1.37	27	2	11.7	1.11	81	82
C-39607		0.74	5.69	<0.5	0.31	2.03	79	2	22.0	2.18	88	130
C-39608		0.72	8.52	<0.5	0.31	2.51	58	2	24.1	2.30	92	136
C-39609		0.83	8.22	<0.5	0.34	2.93	64	2	27.1	2.60	82	135
C-39610		1.32	9.91	<0.5	0.81	3.68	60	2	52.9	5.58	154	647
C-39611		0.49	5.97	<0.5	0.23	1.50	48	3	15.9	1.72	106	98
C-39612		1.15	14.80	<0.5	0.53	2.76	87	3	34.8	3.68	74	203
C-39613		1.66	14.15	<0.5	1.27	7.61	49	2	75.8	7.61	224	375
C-39614		1.45	2.33	<0.5	2.57	5.31	<5	5	68.0	24.2	353	>10000
C-39615		0.49	0.32	0.5	0.66	3.96	<5	2	16.6	6.09	417	6680
C-39616		6.98	43.3	1.4	5.11	7.92	<5	5	448	33.2	58	93
C-39617		0.08	2.27	<0.5	0.04	0.66	15	2	3.0	0.33	<5	30
C-39618		1.58	2.05	<0.5	2.75	5.77	<5	1	70.7	24.1	287	>10000
C-39619		2.38	6.21	<0.5	1.55	5.09	<5	1	67.5	12.65	308	2310
C-39620		4.42	8.49	<0.5	2.56	2.02	<5	1	152.0	15.80	207	915

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05
C-39621		3.52			<1	1140	314	4.8	<10	1.88	9	31.6	20.2	5.36	34.8	32.9
C-39622		3.37			<1	850	218	3.1	<10	1.91	<5	22.3	13.80	3.96	37.0	23.8
C-39623		3.39			<1	498	128.5	2.2	<10	0.77	5	12.45	8.47	2.12	36.0	12.85
C-39624		3.45			<1	1230	272	4.4	<10	1.46	8	24.1	14.90	4.72	34.4	27.0
C-39625		3.44			<1	790	313	9.6	10	2.40	14	36.8	26.8	5.32	40.0	32.2
C-39626		3.43			<1	586	82.1	5.7	<10	1.97	18	11.25	7.67	2.02	40.2	11.55
C-39627		3.32			<1	954	155.0	3.3	<10	1.34	13	17.45	11.40	3.08	35.9	18.10
C-39628		3.59			<1	929	329	4.8	<10	1.61	14	26.7	17.55	4.76	35.2	29.7
C-39629		3.29			<1	1090	792	3.3	<10	3.01	8	68.9	43.6	10.05	36.6	62.4
C-39630		0.95			<1	909	142.5	2.5	<10	2.36	<5	17.90	13.50	2.59	33.6	14.80
C-39631		3.24			<1	808	193.0	3.6	<10	1.73	22	16.95	11.00	3.02	35.8	16.20
C-39632		3.41			<1	1025	214	4.0	<10	1.60	6	21.1	13.00	3.62	33.1	20.4
C-39633		3.10			<1	1145	184.5	4.3	<10	1.84	6	17.90	11.00	3.13	34.5	17.25
C-39634		3.06			<1	654	170.0	2.9	<10	1.11	6	16.15	10.95	2.62	36.0	14.95
C-39635		2.22			<1	1240	207	3.5	<10	1.76	5	20.2	12.15	3.66	34.1	19.70
C-39636		0.02			<1	12.8	16.1	1.0	<10	15.50	<5	51.6	34.9	1.18	30.2	27.1
C-39637		0.97			<1	318	130.0	1.0	10	1.17	11	17.75	11.20	1.64	18.5	15.85
C-39638		1.79			<1	964	213	47.5	60	4.11	34	25.9	18.15	4.49	19.5	21.3
C-39639		1.72			<1	896	178.5	47.2	60	3.73	39	26.0	18.00	4.46	20.1	20.5
C-39640		3.72			<1	1120	201	5.7	<10	1.25	7	23.6	14.40	4.51	32.6	22.5

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1
C-39621		39.4	6.55	138.0	3.38	<2	34.1	161.5	<5	13	40.9	130.5	34.3	16	168.0	1.4
C-39622		27.6	4.51	88.3	2.06	<2	40.7	116.0	<5	13	29.1	128.5	24.7	10	129.0	1.7
C-39623		21.3	2.62	58.0	1.65	<2	14.4	64.0	<5	21	16.40	114.0	12.90	9	95.0	0.6
C-39624		34.6	4.61	119.0	2.42	<2	50.4	139.5	<5	18	35.2	112.5	28.1	11	166.0	2.3
C-39625		40.5	8.25	142.0	3.08	<2	186.0	148.0	14	60	38.7	134.5	31.1	11	195.5	15.0
C-39626		36.8	2.37	30.0	1.53	<2	65.3	51.9	<5	8	12.05	114.5	11.45	9	155.0	3.2
C-39627		29.5	3.65	60.1	1.99	<2	46.8	88.0	<5	8	21.2	111.5	18.85	11	141.5	2.3
C-39628		41.0	5.50	156.0	2.65	<2	56.8	158.0	<5	10	40.7	100.0	30.4	9	159.0	3.1
C-39629		45.6	14.90	401	4.81	<2	61.9	350	<5	18	91.6	150.0	68.6	16	174.5	3.1
C-39630		78.5	4.03	63.6	3.53	<2	49.9	74.8	<5	29	17.90	132.0	16.45	21	111.5	4.1
C-39631		25.5	3.57	92.2	2.06	<2	33.7	93.1	<5	40	22.9	115.5	18.45	14	146.0	1.5
C-39632		26.6	4.34	88.9	2.13	<2	29.6	115.0	8	42	27.5	111.5	23.7	10	135.5	1.2
C-39633		26.1	3.72	77.6	1.98	<2	28.6	97.1	<5	12	23.5	110.5	19.95	10	139.5	1.4
C-39634		23.7	3.49	75.8	2.03	<2	32.9	84.7	<5	15	21.0	125.0	17.40	9	98.4	1.4
C-39635		30.2	4.17	87.4	2.11	<2	34.8	112.0	<5	13	26.4	116.5	23.0	11	151.5	1.3
C-39636		7.5	11.45	15.4	5.19	<2	45.9	21.9	<5	93	4.49	620	13.20	14	2.4	5.9
C-39637		11.5	3.81	55.8	1.64	<2	29.0	69.9	<5	27	16.45	50.2	16.45	6	48.1	2.3
C-39638		4.1	5.68	123.5	1.67	41	29.0	97.7	94	103	24.1	99.8	21.7	3	923	1.1
C-39639		3.9	5.96	91.3	1.74	54	28.5	89.2	95	54	21.2	89.0	20.9	3	939	1.1
C-39640		29.1	4.93	80.2	2.14	3	42.3	120.0	<5	38	27.4	98.5	25.7	11	207	2.0

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39621		5.18	7.53	<0.5	2.88	1.49	10	4	155.0	21.5	296	1430
C-39622		3.68	10.70	<0.5	1.95	2.51	<5	1	100.0	13.40	213	1130
C-39623		2.02	2.44	<0.5	1.36	0.73	<5	1	64.7	10.10	149	898
C-39624		4.00	7.91	<0.5	2.33	2.08	<5	4	119.5	16.45	250	1420
C-39625		5.66	33.9	<0.5	3.91	39.2	34	1	217	23.6	353	1900
C-39626		1.83	1.73	<0.5	1.16	1.57	8	1	51.8	9.41	263	1630
C-39627		2.89	4.17	<0.5	1.78	1.66	5	1	88.0	12.85	217	1270
C-39628		4.52	9.14	<0.5	2.59	3.74	10	1	146.0	17.70	233	1660
C-39629		11.30	39.5	<0.5	5.87	8.46	<5	1	334	36.0	280	1940
C-39630		2.84	3.55	<0.5	2.36	8.55	<5	1	86.7	20.3	262	3290
C-39631		2.87	6.03	<0.5	1.66	2.52	<5	1	90.8	12.45	240	1060
C-39632		3.58	5.15	<0.5	1.86	1.43	6	4	96.6	13.65	210	1210
C-39633		3.09	3.82	<0.5	1.62	1.29	7	1	81.0	12.00	217	1040
C-39634		2.69	4.52	<0.5	1.69	1.64	<5	1	87.3	12.90	199	1050
C-39635		3.47	3.63	<0.5	1.73	1.02	<5	1	95.0	13.30	238	1220
C-39636		7.37	44.1	1.6	5.05	8.52	<5	5	458	34.5	61	101
C-39637		2.91	9.64	<0.5	1.57	2.08	<5	2	98.4	11.00	91	331
C-39638		4.10	28.6	<0.5	2.47	2.24	167	5	191.0	14.95	226	178
C-39639		4.03	15.15	<0.5	2.57	2.02	164	5	193.0	15.40	171	172
C-39640		4.04	5.48	<0.5	2.04	2.15	15	4	123.0	14.70	229	1310

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 10-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061158

Méthode	COMMENTAIRE DE CERTIFICAT
TOUTES MÉTHODES	NSS est échantillon insuffisant.

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10061157

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 156 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 16-MAI-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
PUL-31d	Pulvériser fractionné - dupliquer

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
Ag-AA45	Trace Ag - Aqua regia/AAS	AAS
Cu-AA45	Trace Cu-Digestion Aqua regia	AAS
Zn-AA45	Trace Zn - Aqua regia /AAS	AAS
Ni-AA45	Trace Ni - Aqua regia /AAS	AAS
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS
PGM-ICP23	Pt, Pd et Au 30 g FA ICP	ICP-AES
Au-AA23	Au 30 g fini FA-AA	AAS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature: 

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	Cu-AA45 Cu ppm 1	Zn-AA45 Zn ppm 1	Ni-AA45 Ni ppm 1	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03
C-39345							<1	577	38.5	4.2	10	1.80	7	1.66	1.21	0.73
C-39346							<1	875	57.7	4.1	30	1.99	83	3.05	2.11	0.98
C-39347							<1	1045	106.0	9.5	20	3.39	23	5.85	3.93	1.30
C-39348							<1	974	69.4	2.8	20	0.91	<5	3.73	2.49	1.21
C-39349							<1	1100	78.0	3.6	20	1.13	36	3.51	1.95	1.34
C-39350							<1	1210	63.0	2.3	20	0.92	11	2.95	1.87	1.06
C-39351							<1	1175	59.2	2.7	20	0.97	7	2.47	1.49	1.04
C-39352							<1	988	95.9	9.7	50	4.20	47	5.46	3.34	1.29
C-39353							<1	804	57.4	6.8	30	2.87	13	3.99	2.51	1.33
C-39354							<1	1130	116.0	11.3	50	5.09	33	7.79	5.09	1.68
C-39355							<1	829	59.2	2.2	20	1.02	<5	3.56	2.14	1.15
C-39356							<1	958	22.9	35.3	230	7.97	<5	2.57	1.43	0.89
C-39357							<1	702	56.7	23.7	180	4.13	9	4.13	2.79	1.09
C-39358							<1	902	45.0	2.2	20	1.25	6	2.16	1.27	0.59
C-39359							<1	708	43.7	1.6	20	0.87	6	2.21	1.35	0.67
C-39360							<1	558	48.2	3.4	30	1.89	<5	2.95	1.73	1.02
C-39361							<1	711	60.7	1.0	20	0.93	<5	3.58	2.23	1.35
C-39362							<1	11.4	15.0	1.0	<10	15.00	<5	47.1	32.6	1.03
C-39363							<1	16.3	6.9	0.8	10	0.10	5	0.45	0.30	0.09
C-39364							<1	1090	59.7	1.3	10	1.16	<5	4.13	2.98	1.36
C-39365							<1	1200	58.9	1.3	10	1.23	<5	3.75	2.36	1.20
C-39366							<1	1005	51.5	1.8	20	1.17	<5	2.71	1.26	0.95
C-39367							<1	967	58.3	1.3	10	0.99	6	4.05	2.71	1.30
C-39368							<1	791	55.9	1.1	10	0.78	<5	3.71	2.52	1.16
C-39369							<1	1045	65.5	3.2	20	1.65	<5	3.87	2.23	1.33
C-39370							<1	991	59.7	1.7	20	1.07	5	2.91	1.44	0.87
C-39371							<1	1040	61.5	2.3	20	1.50	<5	3.01	2.18	0.78
C-39372							<1	1080	56.5	1.8	30	1.24	<5	3.03	1.54	0.86
C-39373							<1	773	57.3	1.4	20	0.83	34	3.70	2.81	0.83
C-39374							<1	633	43.6	2.3	20	1.08	7	2.75	1.77	0.71
C-39375							<1	2890	49.7	2.3	20	1.07	26	3.28	2.06	0.69
C-39376							<1	978	68.1	2.2	20	1.07	<5	3.36	2.07	0.76
C-39377							<1	577	72.0	3.1	30	1.05	<5	4.22	2.86	0.83
C-39378							<1	580	96.2	2.5	20	0.94	<5	6.48	4.27	1.13
C-39379							<1	781	44.2	26.0	280	3.23	<5	3.18	1.82	1.26
C-39380							<1	411	74.6	2.7	10	1.56	<5	4.38	2.73	1.21
C-39381							<1	372	75.7	2.5	10	1.65	6	4.40	2.76	1.24
C-39382							<1	12.9	16.9	1.0	<10	16.80	<5	52.2	36.0	1.20
C-39383							<1	15.2	7.2	1.5	10	0.18	<5	0.52	0.33	0.10
C-39384							<1	756	42.0	25.4	290	3.02	<5	3.40	1.82	1.17

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1
C-39345		10.9	1.89	6.3	0.35	16.9	0.24	<2	6.6	12.6	9	11	3.62	65.8	2.13	1
C-39346		11.5	3.78	4.8	0.64	30.6	0.37	<2	9.7	24.4	7	10	6.86	97.3	4.15	1
C-39347		19.1	7.08	8.5	1.24	54.5	0.62	<2	18.7	45.0	9	15	12.70	121.0	8.02	2
C-39348		15.0	4.56	4.4	0.77	37.5	0.39	<2	10.2	30.0	<5	12	8.44	81.4	5.08	1
C-39349		16.0	4.82	5.0	0.64	41.3	0.27	<2	11.8	33.1	5	13	9.34	98.6	5.44	1
C-39350		13.5	3.89	3.8	0.58	34.2	0.30	<2	9.6	26.8	<5	11	7.70	100.5	4.71	1
C-39351		12.8	3.75	3.6	0.48	31.8	0.19	<2	7.7	25.5	<5	11	7.17	88.0	4.14	1
C-39352		20.1	6.86	7.3	1.13	46.5	0.51	<2	16.3	41.1	16	9	11.40	158.5	7.47	3
C-39353		10.7	4.71	4.5	0.81	27.1	0.39	<2	7.7	28.0	9	9	7.17	86.1	5.49	1
C-39354		20.6	8.94	9.3	1.63	55.9	0.83	<2	16.4	51.3	16	14	13.90	149.0	9.77	3
C-39355		9.9	4.30	4.5	0.72	29.9	0.32	<2	7.1	25.9	<5	8	7.14	83.4	4.64	1
C-39356		13.6	2.86	2.2	0.48	10.4	0.23	<2	7.2	12.8	57	11	3.03	125.5	3.04	3
C-39357		16.4	4.73	7.7	0.85	27.3	0.48	<2	10.4	25.8	43	13	6.82	93.3	4.89	3
C-39358		7.9	2.69	4.5	0.38	21.2	0.19	<2	5.9	17.6	<5	9	5.12	84.3	3.13	1
C-39359		7.7	2.88	3.7	0.45	21.6	0.19	<2	5.9	17.7	<5	7	5.01	82.5	3.13	1
C-39360		8.5	3.49	3.3	0.58	24.1	0.22	<2	5.6	21.4	11	5	5.76	56.0	3.88	1
C-39361		10.2	4.32	4.9	0.72	32.1	0.35	<2	8.2	26.4	<5	6	7.28	63.8	4.83	1
C-39362		27.8	26.4	7.0	10.55	14.4	4.83	<2	42.9	20.3	<5	110	4.52	598	12.40	14
C-39363		1.5	0.54	1.0	0.10	3.9	0.06	<2	0.9	2.6	<5	<5	0.79	8.7	0.46	<1
C-39364		11.9	4.50	5.2	0.89	30.4	0.42	<2	8.3	26.4	<5	9	7.24	105.0	4.73	1
C-39365		11.6	4.54	5.1	0.80	30.0	0.35	<2	8.2	24.6	<5	11	6.68	108.5	4.43	1
C-39366		8.5	3.76	4.7	0.49	26.1	0.14	<2	6.8	21.5	<5	11	6.07	76.8	3.68	1
C-39367		8.7	4.66	3.8	0.87	30.6	0.38	<2	6.9	25.2	<5	9	6.99	59.6	4.68	1
C-39368		7.7	4.38	3.0	0.76	29.2	0.41	<2	6.1	23.3	<5	6	6.51	60.7	4.11	1
C-39369		11.2	4.99	4.9	0.74	31.9	0.32	<2	8.0	27.8	<5	11	7.63	98.4	5.13	1
C-39370		10.5	3.86	4.9	0.52	29.1	0.18	<2	11.9	24.2	<5	17	6.78	79.0	4.26	2
C-39371		17.6	3.98	7.1	0.65	29.7	0.48	<2	15.6	23.7	5	25	6.87	98.0	4.24	2
C-39372		13.3	3.98	5.2	0.55	27.4	0.19	<2	14.6	21.8	6	21	6.18	100.0	3.99	2
C-39373		7.3	4.26	4.3	0.78	27.5	0.40	<2	6.9	23.0	<5	17	6.36	61.4	4.23	1
C-39374		9.4	3.32	3.9	0.59	21.2	0.22	<2	9.0	17.7	5	25	4.92	49.9	3.19	1
C-39375		8.4	3.51	4.0	0.66	25.3	0.25	<2	7.6	20.2	<5	15	5.73	72.0	3.66	1
C-39376		8.2	4.04	6.1	0.66	33.3	0.30	<2	8.6	25.0	9	14	7.23	91.3	4.64	2
C-39377		9.8	4.78	10.2	0.89	35.6	0.43	<2	10.3	27.8	8	13	8.03	95.1	4.81	3
C-39378		8.8	6.91	10.0	1.41	46.5	0.55	<2	11.9	37.6	5	14	10.70	75.7	6.75	2
C-39379		16.2	4.36	2.3	0.61	21.2	0.29	<2	6.3	21.1	76	18	5.35	97.1	4.52	1
C-39380		11.6	5.65	5.1	0.85	39.6	0.44	<2	11.3	31.0	<5	8	8.68	70.5	5.64	2
C-39381		12.2	5.38	4.7	0.87	40.4	0.43	<2	10.0	31.9	<5	5	9.00	71.9	5.72	1
C-39382		30.6	29.8	7.7	11.70	15.9	5.55	<2	47.5	22.3	<5	128	4.85	650	13.25	15
C-39383		1.7	0.59	1.0	0.11	4.1	0.05	<2	1.3	2.8	<5	<5	0.75	9.3	0.51	<1
C-39384		15.6	4.39	2.4	0.62	19.7	0.29	<2	5.6	21.1	75	18	5.22	94.6	4.28	1

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon / Méthode élément / unités / L.D.	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2	PGM-ICP23 Au ppm 0.001	PGM-ICP23 Pt ppm 0.005
C-39345	194.0	0.5	0.29	5.79	<0.5	0.20	1.72	18	2	9.7	1.44	23	270		
C-39346	158.0	0.6	0.56	9.34	<0.5	0.35	1.82	30	2	17.4	2.37	29	188		
C-39347	266	1.2	1.04	15.75	0.5	0.58	3.21	44	2	34.3	3.98	76	314		
C-39348	236	0.7	0.63	9.24	<0.5	0.38	2.26	23	2	22.1	2.55	24	172		
C-39349	283	0.7	0.65	9.37	<0.5	0.28	2.42	29	2	17.7	1.83	28	195		
C-39350	263	0.5	0.53	7.31	<0.5	0.29	1.67	22	2	16.3	1.94	16	155		
C-39351	321	0.5	0.46	6.63	<0.5	0.19	1.59	22	2	13.5	1.25	18	138		
C-39352	124.5	1.0	0.95	11.75	0.5	0.48	5.79	46	3	29.9	3.36	75	268		
C-39353	124.0	0.6	0.71	6.56	<0.5	0.37	1.18	27	2	21.5	2.47	45	174		
C-39354	197.5	1.0	1.35	11.80	0.5	0.79	2.70	63	3	42.7	5.26	93	374		
C-39355	83.2	0.5	0.62	7.70	<0.5	0.35	1.88	14	2	18.8	2.13	20	184		
C-39356	234	0.3	0.43	1.93	0.5	0.23	0.97	147	2	12.6	1.49	88	78		
C-39357	193.5	0.5	0.70	7.04	<0.5	0.45	2.57	103	2	23.0	3.10	87	258		
C-39358	77.9	0.5	0.38	10.75	<0.5	0.19	1.44	16	2	11.0	1.28	14	169		
C-39359	57.8	0.4	0.40	7.60	<0.5	0.21	1.29	12	2	11.8	1.34	11	138		
C-39360	112.0	0.4	0.51	6.42	<0.5	0.24	1.18	12	2	15.5	1.53	26	127		
C-39361	102.5	0.5	0.64	6.97	<0.5	0.33	1.75	7	2	18.9	2.12	20	188		
C-39362	2.0	5.4	6.51	37.6	2.2	4.89	7.20	<5	5	414	32.2	56	87		
C-39363	9.1	0.1	0.08	2.15	<0.5	0.06	0.65	<5	1	2.9	0.34	5	30		
C-39364	112.5	0.5	0.69	7.11	<0.5	0.44	1.49	14	2	25.3	2.81	19	202		
C-39365	117.0	0.5	0.63	7.28	<0.5	0.35	1.58	14	3	21.5	2.38	20	193		
C-39366	109.5	0.5	0.49	8.06	<0.5	0.16	1.72	14	2	12.4	0.98	16	168		
C-39367	136.0	0.4	0.68	6.69	<0.5	0.39	1.76	10	2	24.1	2.53	13	147		
C-39368	67.7	0.4	0.63	6.12	<0.5	0.37	1.90	9	2	22.5	2.64	12	110		
C-39369	134.5	0.5	0.66	9.14	<0.5	0.30	1.76	21	2	20.5	2.10	26	190		
C-39370	136.0	0.4	0.52	9.11	<0.5	0.19	3.76	14	3	14.8	1.24	14	180		
C-39371	237	0.6	0.54	7.28	<0.5	0.39	2.72	20	3	19.0	2.87	24	286		
C-39372	166.0	0.5	0.53	9.86	<0.5	0.19	4.77	17	3	15.6	1.29	16	181		
C-39373	106.0	0.3	0.60	13.65	<0.5	0.44	3.44	11	2	26.4	2.92	12	136		
C-39374	209	0.5	0.45	9.35	<0.5	0.28	3.15	16	2	16.8	1.72	24	133		
C-39375	139.0	0.6	0.52	8.42	<0.5	0.28	2.68	16	2	19.2	1.81	19	157		
C-39376	76.9	0.7	0.54	14.30	<0.5	0.33	2.45	20	2	18.7	1.93	20	248		
C-39377	69.4	0.7	0.68	16.45	<0.5	0.47	3.69	27	3	23.7	2.91	24	382		
C-39378	96.0	0.7	1.02	18.35	<0.5	0.61	3.35	23	2	37.3	3.96	27	410		
C-39379	73.1	0.4	0.56	4.47	<0.5	0.25	2.63	59	2	17.0	1.84	48	82		
C-39380	34.6	0.6	0.76	9.69	<0.5	0.40	2.44	41	3	24.3	2.72	19	192		
C-39381	37.4	0.6	0.71	10.30	<0.5	0.39	2.10	30	3	22.0	2.78	22	166		
C-39382	2.9	6.0	7.05	44.4	1.9	5.58	8.84	<5	5	490	36.5	64	100		
C-39383	10.8	0.1	0.09	2.24	<0.5	0.04	0.67	<5	2	3.1	0.35	5	31		
C-39384	79.7	0.3	0.57	4.59	<0.5	0.29	2.46	70	2	16.7	1.93	48	81		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	PGM-ICP23 Pd ppm 0.001
C-39345 C-39346 C-39347 C-39348 C-39349		
C-39350 C-39351 C-39352 C-39353 C-39354		
C-39355 C-39356 C-39357 C-39358 C-39359		
C-39360 C-39361 C-39362 C-39363 C-39364		
C-39365 C-39366 C-39367 C-39368 C-39369		
C-39370 C-39371 C-39372 C-39373 C-39374		
C-39375 C-39376 C-39377 C-39378 C-39379		
C-39380 C-39381 C-39382 C-39383 C-39384		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	Cu-AA45 Cu ppm 1	Zn-AA45 Zn ppm 1	Ni-AA45 Ni ppm 1	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03
C-39385							<1	421	38.5	1.5	20	1.06	<5	2.07	1.29	0.59
C-39386							<1	453	44.5	4.0	20	2.76	<5	2.51	1.58	0.79
C-39387							<1	559	59.4	5.8	20	4.23	<5	4.01	2.50	1.29
C-39388							<1	1155	79.7	1.7	10	3.47	26	3.92	2.72	0.72
C-39389							<1	1210	92.8	2.3	<10	4.84	30	4.21	2.49	0.67
C-39390							<1	1365	109.5	3.0	20	5.30	92	5.05	3.12	0.94
C-39391							<1	957	75.2	1.1	20	1.41	22	4.53	2.66	1.06
C-39392							<1	780	98.7	3.7	10	5.39	22	7.48	4.47	1.12
C-39393							<1	1385	116.5	8.1	10	4.97	<5	6.98	4.24	1.86
C-39394							<1	1570	137.0	2.4	10	2.61	<5	7.08	4.34	2.20
C-39395							<1	861	104.0	2.5	<10	2.07	6	5.98	3.89	1.22
C-39396		0.005	0.2													
C-39397			0.7	95	144	61										
C-39398		<0.005	0.3													
C-39399		<0.005	0.2													
C-39400		<0.005	<0.2													
C-39401		<0.005	<0.2													
C-39402			<0.2	96	81	55	<1	252	41.0	49.5	30	13.30	82	3.44	2.10	1.04
C-39403							<1	141.5	25.4	15.5	60	1.62	22	1.53	0.72	0.69
C-39404			<0.2	93	88	49	<1	229	40.2	33.5	40	10.95	88	3.60	2.12	1.05
C-39405			0.7	93	95	94	<1	87.4	32.9	42.6	20	4.19	158	2.83	1.71	0.70
C-39406							<1	408	81.6	11.0	120	19.90	10	3.13	2.02	1.24
C-39407							<1	11.6	16.2	1.3	<10	16.00	<5	51.9	35.4	1.13
C-39408							<1	11.0	7.9	1.3	10	0.21	6	0.47	0.29	0.08
C-39409							<1	413	82.3	12.2	130	20.6	9	3.27	1.78	1.23
C-39410							<1	397	96.2	18.4	140	25.3	14	3.90	2.38	1.15
C-39411		<0.005	0.2													
C-39412							<1	368	90.1	14.1	130	27.2	<5	4.08	2.59	1.12
C-39413		<0.005	0.2				<1	310	90.8	23.8	110	23.8	151	3.63	1.90	1.18
C-39414							<1	324	97.2	14.9	130	21.8	<5	4.21	2.55	1.22
C-39415							<1	509	103.0	16.0	130	19.85	44	5.61	3.08	1.28
C-39416		<0.005	0.6													
C-39417		<0.005	0.2													
C-39418		<0.005	<0.2													
C-39419		<0.005	0.2													
C-39420		<0.005	<0.2													
C-39421							<1	558	111.0	20.3	130	21.9	23	5.97	2.97	1.56
C-39422							<1	351	92.9	13.8	130	15.95	<5	3.81	2.47	1.10
C-39423							<1	380	105.5	18.2	130	17.55	38	4.68	2.82	1.26
C-39424							<1	363	108.5	16.6	100	15.85	<5	4.23	2.58	1.25

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1
C-39385		6.2	2.67	3.9	0.40	18.8	0.20	<2	5.3	14.8	<5	<5	4.19	34.1	2.65	1
C-39386		7.3	2.90	4.0	0.49	21.1	0.25	<2	5.5	18.1	6	<5	5.13	38.8	3.23	1
C-39387		10.3	4.98	6.3	0.79	28.3	0.37	<2	7.2	27.1	7	11	7.17	50.8	4.81	1
C-39388		14.3	4.71	5.5	0.84	40.7	0.53	<2	20.0	29.1	<5	22	8.52	125.0	4.93	2
C-39389		17.0	5.29	4.3	0.83	45.8	0.40	<2	24.7	33.6	<5	21	10.35	130.0	5.47	3
C-39390		15.5	6.21	5.0	1.01	54.5	0.43	<2	22.6	38.2	30	35	11.70	122.0	6.59	3
C-39391		5.1	5.57	6.3	0.88	35.6	0.30	<2	6.0	31.1	<5	<5	8.92	40.9	5.92	1
C-39392		16.7	7.80	6.6	1.48	48.1	0.73	<2	16.8	40.5	<5	30	11.60	150.5	8.10	3
C-39393		16.4	8.81	6.9	1.35	57.5	0.64	<2	14.3	50.2	6	17	13.45	153.5	8.99	2
C-39394		16.3	9.14	8.3	1.42	71.3	0.68	<2	15.3	60.0	5	20	16.95	111.5	9.94	2
C-39395		14.5	7.02	7.5	1.24	50.5	0.68	<2	14.0	39.8	<5	16	11.60	116.0	6.95	2
C-39396																
C-39397																
C-39398																
C-39399																
C-39400																
C-39401																
C-39402		8.1	3.85	3.4	0.69	20.6	0.28	6	5.4	19.1	59	45	5.06	54.4	4.05	2
C-39403		19.5	2.17	2.1	0.26	12.9	0.09	2	15.3	11.4	59	71	2.97	219	2.36	1
C-39404		8.8	4.24	3.5	0.78	20.1	0.29	5	5.1	20.2	64	49	5.02	45.4	4.10	2
C-39405		5.3	3.38	2.5	0.58	16.2	0.20	8	3.5	15.2	54	43	3.94	18.2	3.21	3
C-39406		25.3	4.74	3.5	0.63	38.8	0.34	<2	10.4	29.6	20	33	8.67	219	5.17	3
C-39407		30.2	28.1	7.7	11.45	15.5	5.19	<2	46.9	21.5	<5	130	4.73	627	13.10	14
C-39408		1.5	0.57	1.0	0.11	4.4	0.05	<2	1.2	2.9	<5	<5	0.87	9.0	0.49	<1
C-39409		26.5	4.32	3.3	0.60	39.7	0.27	<2	11.0	30.4	19	26	8.99	234	5.26	3
C-39410		29.8	4.78	4.7	0.75	46.8	0.35	<2	13.1	36.5	26	6	10.55	264	6.07	3
C-39411																
C-39412		28.7	4.89	4.4	0.82	43.9	0.41	<2	12.5	33.3	24	6	9.85	242	5.72	3
C-39413		28.8	4.62	4.2	0.62	44.7	0.23	<2	12.1	34.6	19	12	9.91	230	6.10	3
C-39414		27.8	5.25	4.3	0.82	47.8	0.39	<2	12.7	36.9	27	5	10.60	249	6.29	3
C-39415		28.0	6.67	4.3	1.06	49.3	0.42	<2	12.5	42.2	24	8	11.70	210	7.39	3
C-39416																
C-39417																
C-39418																
C-39419																
C-39420																
C-39421		27.6	8.56	4.2	1.06	53.3	0.37	<2	12.6	47.2	27	16	12.90	243	8.71	3
C-39422		27.9	4.54	4.1	0.78	46.1	0.37	<2	12.8	34.4	23	<5	10.25	237	5.37	3
C-39423		28.0	6.01	4.2	0.95	52.2	0.42	<2	12.7	41.1	29	<5	11.75	225	7.04	3
C-39424		27.0	6.00	4.3	0.82	52.0	0.39	<2	12.7	41.1	20	5	11.65	208	7.27	3

ALS Chemex

EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2	PGM-ICP23 Au ppm 0.001	PGM-ICP23 Pt ppm 0.005
C-39385		49.4	0.4	0.32	6.30	<0.5	0.39	2.34	12	2	12.1	1.35	8	158		
C-39386		91.5	0.4	0.45	5.44	<0.5	0.23	1.51	19	3	14.5	1.64	20	153		
C-39387		283	0.9	0.68	6.35	<0.5	0.35	4.43	24	2	22.7	2.35	36	241		
C-39388		125.5	1.2	0.64	16.15	<0.5	0.42	6.65	11	4	23.7	3.31	27	168		
C-39389		92.1	1.4	0.71	19.95	<0.5	0.39	4.26	15	5	24.0	2.49	25	127		
C-39390		184.0	1.2	0.87	23.3	<0.5	0.42	5.21	11	5	29.0	2.89	30	150		
C-39391		31.7	0.4	0.78	7.48	<0.5	0.36	1.99	8	3	23.6	2.21	11	258		
C-39392		69.3	1.2	1.19	17.15	<0.5	0.71	4.73	17	3	40.0	4.72	20	208		
C-39393		222	1.0	1.19	14.40	<0.5	0.61	3.17	39	4	36.1	4.19	69	249		
C-39394		258	0.7	1.23	11.85	<0.5	0.64	1.91	19	2	40.1	4.35	53	350		
C-39395		201	0.7	0.98	12.70	<0.5	0.59	2.95	14	3	33.4	4.02	36	272		
C-39396															0.003	<0.005
C-39397																
C-39398																
C-39399																
C-39400																
C-39401																
C-39402		111.5	0.3	0.58	5.48	<0.5	0.28	3.20	134	8	19.4	1.86	158	139	0.003	0.008
C-39403		242	1.2	0.30	2.70	1.1	0.09	1.05	52	2	7.2	0.67	54	74		
C-39404		112.0	0.3	0.64	5.99	<0.5	0.33	3.74	160	7	20.7	1.85	176	127	0.002	<0.005
C-39405		71.5	0.2	0.45	4.02	<0.5	0.21	3.95	156	7	15.3	1.41	135	90	0.005	<0.005
C-39406		137.5	0.7	0.56	12.50	0.8	0.30	2.14	102	3	17.4	2.19	51	117		
C-39407		2.2	5.9	7.28	40.7	1.6	5.23	8.05	<5	6	458	34.5	62	98		
C-39408		11.1	0.1	0.09	2.31	<0.5	0.08	0.68	<5	<1	2.9	0.33	6	34		
C-39409		115.5	0.8	0.59	12.20	0.6	0.24	1.99	102	4	15.9	1.81	53	118		
C-39410		79.9	0.9	0.67	14.40	<0.5	0.33	2.29	117	4	19.9	2.48	53	158		
C-39411																
C-39412		68.9	0.9	0.71	13.25	<0.5	0.36	2.45	113	4	20.9	2.60	41	149		
C-39413		107.0	1.4	0.59	14.15	<0.5	0.20	6.13	104	10	18.2	2.06	43	149		
C-39414		58.9	0.9	0.75	13.85	<0.5	0.37	2.33	109	4	21.7	2.64	46	150		
C-39415		100.5	0.9	1.04	14.30	<0.5	0.44	2.39	107	4	27.4	3.04	54	148		
C-39416																
C-39417																
C-39418																
C-39419																
C-39420																
C-39421		64.5	0.9	1.18	14.65	<0.5	0.37	2.65	109	4	28.0	2.61	136	143		
C-39422		55.3	0.9	0.67	13.75	<0.5	0.36	2.38	108	4	20.5	2.65	37	141		
C-39423		69.0	0.9	0.85	14.05	<0.5	0.41	2.27	111	3	24.1	2.88	44	147		
C-39424		60.5	0.9	0.78	15.65	<0.5	0.36	2.66	91	4	21.9	2.69	45	147		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	PGM-ICP23 Pd ppm 0.001
C-39385		
C-39386		
C-39387		
C-39388		
C-39389		
C-39390		
C-39391		
C-39392		
C-39393		
C-39394		
C-39395		
C-39396		
C-39397		0.003
C-39398		
C-39399		
C-39400		
C-39401		
C-39402		0.002
C-39403		
C-39404		0.003
C-39405		0.005
C-39406		
C-39407		
C-39408		
C-39409		
C-39410		
C-39411		
C-39412		
C-39413		
C-39414		
C-39415		
C-39416		
C-39417		
C-39418		
C-39419		
C-39420		
C-39421		
C-39422		
C-39423		
C-39424		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	Cu-AA45 Cu ppm 1	Zn-AA45 Zn ppm 1	Ni-AA45 Ni ppm 1	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03
C-39425							<1	326	119.0	18.9	100	10.90	<5	6.84	4.47	1.50
C-39426							<1	380	97.3	17.6	100	13.60	28	4.76	3.04	1.29
C-39427							<1	258	394	1.7	270	10.95	5	>1000	>1000	55.0
C-39428							<1	363	109.0	15.6	70	13.05	32	7.70	4.56	1.59
C-39429							<1	434	124.5	4.4	30	1.37	21	16.70	10.45	1.80
C-39430							<1	314	116.0	11.3	90	9.04	8	5.55	3.09	1.51
C-39431							<1	365	126.5	13.2	80	9.87	27	6.78	3.91	1.75
C-39432							<1	286	89.7	14.6	100	11.80	13	4.01	2.62	1.05
C-39433							<1	414	106.5	16.2	100	13.20	16	5.18	3.26	1.67
C-39434							<1	349	126.5	22.4	80	13.35	25	6.85	4.03	2.15
C-39435							<1	384	93.4	16.0	100	12.80	22	4.47	2.86	1.23
C-39436							<1	211	62.8	1.8	<10	2.63	<5	10.65	7.37	1.58
C-39437							<1	311	172.5	13.5	20	4.96	18	188.0	101.5	66.7
C-39438							<1	133.0	74.2	2.1	<10	1.09	<5	18.55	18.10	1.85
C-39439							<1	134.5	68.9	2.2	<10	1.15	<5	18.00	17.45	1.82
C-39440							<1	11.6	7.3	0.5	<10	0.15	<5	1.25	0.68	0.20
C-39441							<1	435	138.5	1.9	<10	2.88	<5	11.60	9.91	1.56
C-39442							<1	234	4430	5.6	20	5.04	9	61.2	36.2	12.65
C-39443							<1	117.5	2750	6.0	20	1.29	7	210	161.5	18.30
C-39444							<1	1345	321	31.3	10	12.15	28	27.8	16.20	5.77
C-39445							<1	424	304	9.8	30	4.93	14	23.5	14.10	3.59
C-39446							<1	679	293	5.1	<10	1.36	30	23.6	13.75	4.72
C-39447							<1	306	159.0	2.0	<10	1.74	<5	14.30	9.40	2.81
C-39448							<1	287	141.0	2.1	<10	1.73	<5	15.40	9.93	2.58
C-39449							<1	1100	149.0	2.5	<10	2.95	<5	18.15	11.90	2.74
C-39450							<1	772	153.5	2.8	<10	16.70	10	20.5	14.25	3.02
C-39451							<1	699	75.0	2.1	<10	4.24	<5	11.95	8.02	1.62
C-39452							<1	725	163.0	3.4	10	4.41	5	17.05	11.95	2.62
C-39453							<1	591	204	4.4	10	10.05	5	21.5	14.85	3.40
C-39454							<1	484	167.5	2.1	<10	7.14	<5	18.25	12.65	2.68
C-39455							<1	420	176.0	1.2	10	1.45	<5	11.90	7.91	1.40
C-39456							<1	535	226	3.2	<10	2.13	<5	18.35	11.85	2.74
C-39457							<1	9.8	169.5	0.6	<10	138.0	15	931	523	20.6
C-39458							<1	12.5	7.8	<0.5	<10	0.27	<5	0.82	0.51	0.13
C-39459							<1	340	131.5	1.7	<10	0.27	<5	12.50	8.46	1.65
C-39460							<1	234	214	1.2	10	0.28	<5	11.95	7.05	1.55
C-39461							<1	861	188.0	6.8	10	1.91	10	12.70	7.62	2.69
C-39462							<1	243	200.0	1.1	<10	0.29	<5	11.85	7.26	1.46
C-39463							<1	444	390	2.2	10	0.99	5	20.0	12.30	2.79
C-39464		<0.005	0.3				<1	595	104.5	45.1	80	1.73	35	8.49	5.05	2.36

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1
C-39425		27.8	7.51	4.9	1.42	56.0	0.65	<2	16.4	48.3	21	10	13.45	222	9.23	4
C-39426		26.9	5.77	4.9	0.99	48.3	0.47	<2	12.6	39.1	22	32	10.95	209	6.72	3
C-39427		34.0	>1000	15.1	587	1820	238	<2	67.2	3090	8	204	703	370	>1000	7
C-39428		23.1	8.23	4.9	1.54	55.1	0.67	<2	12.1	46.9	23	6	13.20	191.5	9.26	3
C-39429		19.6	15.85	10.3	3.51	53.1	1.45	<2	30.0	65.2	16	7	16.40	62.4	15.45	9
C-39430		25.6	7.14	5.0	1.07	58.5	0.46	<2	14.5	46.2	17	9	13.20	206	8.51	3
C-39431		26.2	8.07	5.2	1.33	63.6	0.58	<2	15.5	52.6	23	11	14.90	199.5	9.42	3
C-39432		26.4	4.68	4.9	0.84	43.6	0.43	<2	13.2	34.0	18	<5	9.86	213	5.65	3
C-39433		26.3	6.18	5.6	1.06	51.6	0.45	<2	12.7	44.1	20	5	12.15	189.5	7.50	3
C-39434		26.3	8.87	5.9	1.34	60.0	0.56	<2	13.9	58.6	20	6	15.60	210	11.20	3
C-39435		26.0	5.32	5.0	0.92	45.7	0.43	<2	12.1	36.4	21	23	10.40	198.0	6.57	3
C-39436		30.0	8.69	13.5	2.31	24.6	1.41	<2	31.0	38.4	<5	5	9.08	114.5	9.25	6
C-39437		25.6	243	6.3	36.7	2280	12.50	<2	38.9	1550	46	30	457	105.5	272	3
C-39438		44.3	11.25	167.5	4.79	34.3	4.73	<2	126.0	41.4	<5	8	10.15	187.5	10.50	48
C-39439		46.6	10.90	160.0	4.61	30.0	4.52	<2	129.5	38.7	<5	9	9.40	191.5	10.50	54
C-39440		1.4	1.10	1.1	0.22	4.1	0.07	<2	1.3	2.9	<5	<5	0.81	9.2	0.62	<1
C-39441		49.1	9.84	145.0	2.73	63.1	2.63	<2	87.8	60.8	<5	6	16.80	204	11.25	40
C-39442		47.9	111.0	37.8	12.05	2890	3.95	<2	64.0	1270	5	27	429	107.0	138.0	14
C-39443		33.2	195.5	255	49.2	1355	19.55	<2	153.5	1230	10	15	335	26.3	222	12
C-39444		28.8	29.0	27.6	5.60	151.0	1.93	2	70.7	161.0	10	36	41.2	195.0	32.3	21
C-39445		29.9	23.9	28.5	4.85	157.0	2.11	<2	33.9	138.5	12	37	37.2	168.5	27.2	9
C-39446		31.0	26.2	38.9	4.72	140.5	2.09	3	28.3	148.0	<5	<5	38.0	106.0	30.4	9
C-39447		27.1	14.00	8.7	3.08	78.0	1.48	<2	20.9	77.1	<5	8	20.1	83.8	15.50	5
C-39448		32.9	14.30	28.0	3.23	62.3	1.85	16	18.4	75.2	<5	7	18.95	116.5	15.90	12
C-39449		32.4	15.85	35.7	3.81	59.7	1.95	<2	46.0	78.5	<5	7	20.00	155.0	17.05	11
C-39450		32.6	17.25	74.2	4.46	69.2	2.75	<2	90.0	83.8	<5	5	21.2	140.0	18.65	16
C-39451		36.6	9.87	66.8	2.51	28.1	1.75	<2	42.0	43.7	<5	6	10.80	126.0	10.75	17
C-39452		32.4	15.35	40.9	3.67	76.0	2.26	<2	47.0	82.0	<5	11	21.3	155.5	16.85	12
C-39453		30.2	20.1	25.8	4.58	97.8	2.62	<2	43.4	103.0	<5	11	27.0	158.5	21.8	9
C-39454		32.0	17.20	61.8	3.95	76.6	2.36	2	41.4	85.5	<5	8	21.8	168.0	18.00	13
C-39455		23.6	11.95	19.1	2.46	89.4	1.27	9	38.5	71.4	<5	9	20.9	214	13.35	7
C-39456		29.4	19.10	17.6	3.84	108.0	1.83	3	26.3	109.5	<5	10	28.6	118.0	21.5	7
C-39457		39.9	733	7.1	188.5	2110	54.6	<2	24.4	1930	<5	103	515	1020	566	84
C-39458		1.3	0.77	1.4	0.16	5.0	0.07	<2	1.1	3.6	<5	<5	0.99	9.2	0.71	<1
C-39459		31.9	12.40	34.9	2.65	59.2	1.51	5	27.2	66.3	<5	19	17.25	164.0	13.45	19
C-39460		28.4	14.50	18.5	2.38	104.5	1.14	5	20.8	95.1	<5	12	25.9	148.0	16.75	7
C-39461		25.1	14.40	10.9	2.55	92.0	0.98	4	20.8	87.5	6	19	23.7	81.1	16.90	3
C-39462		29.2	13.95	16.1	2.36	98.4	1.22	6	23.4	89.0	<5	12	24.9	151.5	16.45	7
C-39463		26.5	23.4	16.3	4.11	213	1.71	2	23.8	155.5	<5	27	44.7	130.0	26.3	13
C-39464		20.8	9.29	7.1	1.77	50.3	0.65	<2	21.6	50.6	96	17	13.35	37.7	10.00	2

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon / Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2	PGM-ICP23 Au ppm 0.001	PGM-ICP23 Pt ppm 0.005
C-39425	55.1	1.1	1.17	19.90	<0.5	0.64	4.58	88	4	40.8	4.58	45	171		
C-39426	59.2	0.9	0.83	14.65	<0.5	0.44	2.61	95	4	26.7	3.20	187	162		
C-39427	29.5	6.1	471	66.3	0.8	263	10.85	<5	18	>10000	>1000	52	228		
C-39428	69.3	0.9	1.31	14.95	<0.5	0.66	3.40	101	4	40.0	4.56	59	172		
C-39429	85.6	2.0	2.75	8.32	<0.5	1.52	2.03	25	3	92.2	10.15	170	304		
C-39430	71.7	1.0	0.99	17.85	<0.5	0.44	2.92	83	4	27.9	3.16	42	165		
C-39431	82.9	1.2	1.20	18.55	<0.5	0.56	3.25	90	4	35.3	4.08	53	179		
C-39432	49.0	0.9	0.66	13.70	<0.5	0.38	2.28	84	4	21.7	2.91	31	166		
C-39433	229	0.8	0.86	13.85	<0.5	0.43	1.84	102	3	27.6	3.02	46	197		
C-39434	81.9	0.9	1.25	12.65	<0.5	0.54	2.20	104	4	34.9	3.69	65	221		
C-39435	57.1	0.9	0.79	14.15	<0.5	0.41	2.51	92	4	24.1	2.97	161	165		
C-39436	26.8	1.0	1.68	0.88	<0.5	1.19	0.96	<5	2	52.2	8.91	119	637		
C-39437	24.3	3.7	35.9	25.0	<0.5	14.00	6.08	40	4	945	87.6	54	228		
C-39438	21.7	6.0	2.47	2.81	<0.5	3.45	12.95	<5	2	111.5	28.4	516	8370		
C-39439	22.1	5.7	2.42	2.49	<0.5	3.26	11.55	<5	3	107.5	26.9	574	7620		
C-39440	10.0	0.1	0.19	1.71	<0.5	0.08	0.62	<5	2	6.5	0.56	7	40		
C-39441	54.7	2.2	1.76	2.24	<0.5	1.83	6.21	<5	2	55.8	15.00	481	7050		
C-39442	102.5	2.1	12.70	252	<0.5	4.82	12.90	31	3	375	29.9	252	1430		
C-39443	207	15.2	32.9	145.0	<0.5	24.3	33.3	14	4	1220	149.0	83	>10000		
C-39444	592	4.6	4.74	16.20	<0.5	2.24	6.04	90	4	149.5	14.25	337	1390		
C-39445	101.5	1.2	4.02	18.95	<0.5	2.08	4.53	31	3	120.0	14.00	283	1290		
C-39446	50.7	1.2	4.11	5.26	<0.5	2.01	3.63	<5	3	111.5	13.70	103	1940		
C-39447	44.3	1.0	2.40	11.35	<0.5	1.41	2.08	<5	2	80.6	9.75	102	336		
C-39448	35.0	1.0	2.52	3.01	<0.5	1.51	1.24	<5	2	76.8	11.20	129	1070		
C-39449	91.6	2.3	2.88	3.49	<0.5	1.72	2.37	<5	2	88.2	12.25	166	1440		
C-39450	103.5	6.8	3.09	5.74	<0.5	2.28	4.63	6	3	104.5	16.60	65	2920		
C-39451	74.7	2.3	1.86	1.64	<0.5	1.26	1.56	<5	2	55.9	9.56	98	2710		
C-39452	87.4	2.9	2.74	4.39	<0.5	1.84	1.72	10	2	93.2	13.60	126	1590		
C-39453	117.0	2.2	3.51	7.70	<0.5	2.27	2.10	15	2	125.0	16.35	122	965		
C-39454	83.8	2.5	2.98	4.82	<0.5	1.96	3.30	<5	2	101.5	14.45	123	2530		
C-39455	63.4	2.4	1.96	15.00	0.6	1.17	7.15	<5	2	73.1	8.25	118	707		
C-39456	135.0	1.3	3.07	9.87	<0.5	1.74	2.63	<5	2	105.5	12.25	167	674		
C-39457	5.7	17.8	149.5	16.95	3.4	69.4	10.15	<5	21	6460	400	41	46		
C-39458	9.8	0.1	0.14	1.90	<0.5	0.05	0.68	<5	2	5.0	0.50	5	45		
C-39459	70.0	0.9	2.03	2.93	<0.5	1.27	2.48	6	2	76.5	9.36	207	1470		
C-39460	51.1	0.9	2.17	8.70	<0.5	1.01	2.44	5	2	65.6	7.41	157	813		
C-39461	178.0	0.9	2.22	7.47	<0.5	1.01	1.99	33	2	72.9	6.87	155	495		
C-39462	49.8	1.0	2.12	8.24	<0.5	1.05	2.28	6	2	65.8	7.77	172	673		
C-39463	104.0	1.0	3.60	13.00	<0.5	1.64	2.84	11	2	119.0	11.40	213	696		
C-39464	694	1.4	1.48	5.10	<0.5	0.70	1.63	181	3	50.6	4.41	117	286		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	PGM-ICP23 Pd ppm 0.001
C-39425		
C-39426		
C-39427		
C-39428		
C-39429		
C-39430		
C-39431		
C-39432		
C-39433		
C-39434		
C-39435		
C-39436		
C-39437		
C-39438		
C-39439		
C-39440		
C-39441		
C-39442		
C-39443		
C-39444		
C-39445		
C-39446		
C-39447		
C-39448		
C-39449		
C-39450		
C-39451		
C-39452		
C-39453		
C-39454		
C-39455		
C-39456		
C-39457		
C-39458		
C-39459		
C-39460		
C-39461		
C-39462		
C-39463		
C-39464		

ALS Chemex

EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	Au-AA23 Au ppm 0.005	Ag-AA45 Ag ppm 0.2	Cu-AA45 Cu ppm 1	Zn-AA45 Zn ppm 1	Ni-AA45 Ni ppm 1	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03
C-39465							<1	268	216	1.3	<10	0.78	<5	13.80	8.56	1.31
C-39466							<1	63.4	239	<0.5	<10	0.32	<5	10.60	5.01	1.63
C-39467		<0.005	<0.2				<1	647	53.5	52.4	80	0.32	43	4.28	2.27	2.28
C-39468							<1	46.1	197.5	1.1	10	0.45	<5	4.69	2.21	0.92
C-39469							<1	47.8	188.0	0.8	10	0.70	<5	5.80	2.80	1.02
C-39470							<1	246	321	0.9	10	0.69	<5	21.1	14.25	2.86
C-39471							<1	136.5	352	0.5	10	0.60	<5	15.55	9.67	2.30
C-39472							<1	63.3	205	0.6	<10	0.35	<5	7.12	3.40	1.29
C-39473							<1	194.0	285	1.0	10	0.85	9	11.45	7.90	1.68
C-39474							<1	677	213	1.3	<10	1.22	<5	9.61	6.29	1.66
C-39475							<1	307	169.0	12.8	20	4.94	17	176.5	96.2	63.3
C-39476							<1	761	132.0	1.2	10	0.76	<5	10.20	6.20	1.66
C-39477							<1	12.8	9.4	0.5	<10	0.14	<5	0.55	0.33	0.11
C-39478							<1	320	258	3.2	10	1.03	<5	33.6	23.7	3.95
C-39479							<1	328	224	2.5	<10	0.98	<5	24.9	18.05	2.95
C-39480							<1	388	718	1.5	10	0.57	5	44.4	28.4	5.99
C-39481							<1	703	195.5	1.4	<10	1.21	<5	8.75	5.35	1.55
C-39482							<1	601	154.0	1.3	10	1.13	<5	13.55	8.17	1.84
C-39483							<1	1495	130.5	24.2	20	6.26	40	11.00	7.41	3.30
C-39484							<1	1490	154.5	8.4	10	3.33	<5	12.35	8.87	2.35
C-39485							2	741	878	11.8	30	6.99	29	129.0	111.5	14.40
C-39486							<1	436	106.5	10.2	50	7.81	31	8.69	7.43	1.63
C-39487							1	815	668	7.9	20	4.70	10	101.5	94.4	10.40
C-39488							<1	954	96.7	14.1	20	6.10	32	9.17	6.25	2.15
C-39489							<1	1150	69.0	3.2	10	2.90	<5	4.51	3.09	1.04
C-39490							<1	884	86.7	8.3	10	4.44	21	5.84	4.06	1.22
C-39491							<1	861	91.5	4.1	10	3.56	21	5.11	3.19	0.91
C-39492							<1	1185	104.0	1.9	10	1.78	<5	5.35	3.63	1.31
C-39493							<1	775	91.6	11.4	20	5.36	41	6.75	4.46	1.59
C-39494							<1	1015	92.2	12.4	20	4.37	<5	6.09	4.02	1.78
C-39495							<1	989	77.8	8.0	10	4.94	45	4.88	3.24	0.88
C-39496							<1	258	397	1.4	250	11.15	<5	>1000	>1000	51.1
C-39497							<1	10.4	6.8	<0.5	<10	0.14	<5	2.74	1.47	0.25
C-39498							<1	1045	63.7	3.0	20	1.48	<5	4.39	2.73	1.21
C-39499							<1	798	89.1	5.7	40	2.41	<5	7.34	7.02	1.43
C-39500							<1	939	105.0	6.3	40	2.71	<5	6.02	4.54	1.55

ALS Chemex

EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1
C-39465		26.3	15.35	18.8	2.79	107.0	1.23	<2	21.3	92.2	<5	27	26.3	134.5	17.05	3
C-39466		21.6	15.25	8.6	1.90	119.0	0.57	<2	14.5	100.0	<5	10	29.2	128.5	18.05	2
C-39467		19.9	5.80	4.0	0.83	23.6	0.28	<2	17.6	31.0	93	7	7.31	17.1	6.50	1
C-39468		20.4	9.09	6.3	0.82	99.2	0.30	<2	10.3	77.8	<5	11	23.0	122.5	12.55	2
C-39469		21.4	9.28	4.4	1.06	98.3	0.32	2	13.3	72.4	<5	<5	21.5	130.5	11.35	2
C-39470		20.3	20.8	2.4	4.45	178.0	1.31	<2	11.9	131.5	<5	5	37.4	124.0	23.6	2
C-39471		22.2	19.20	6.4	3.23	218	0.95	<2	11.3	129.0	<5	6	38.2	125.5	21.5	3
C-39472		23.0	11.25	5.3	1.24	109.5	0.40	<2	13.1	82.1	<5	10	23.6	120.5	13.65	3
C-39473		19.7	13.65	24.8	2.40	169.5	1.11	<2	16.0	98.8	<5	5	30.3	133.5	15.80	3
C-39474		21.4	11.75	13.5	1.99	113.5	0.88	5	20.9	81.1	<5	11	23.9	152.0	13.50	13
C-39475		24.3	245	6.0	34.1	2230	11.80	<2	36.5	1530	49	27	445	103.0	271	3
C-39476		21.0	10.75	9.4	2.06	63.2	0.80	<2	19.4	63.6	<5	5	17.25	145.0	12.20	12
C-39477		1.5	0.60	1.2	0.10	5.7	0.05	<2	1.1	3.7	<5	<5	1.10	9.4	0.63	<1
C-39478		24.1	28.9	14.8	7.36	118.0	5.35	<2	14.1	133.5	5	20	34.3	120.5	29.6	50
C-39479		24.0	21.7	13.6	5.46	107.0	4.23	<2	11.6	107.0	<5	10	28.3	116.0	22.7	39
C-39480		25.6	46.4	13.9	9.42	435	2.91	14	20.1	267	<5	6	79.4	94.4	47.6	9
C-39481		20.0	10.60	11.3	1.74	104.5	0.77	2	20.5	74.7	<5	32	22.1	132.0	12.75	4
C-39482		19.7	12.90	13.3	2.74	79.5	0.95	6	36.3	65.7	<5	19	18.20	137.5	14.05	5
C-39483		21.3	11.95	7.8	2.34	66.8	1.00	<2	14.6	68.3	24	19	17.20	124.0	13.35	3
C-39484		17.9	11.60	7.1	2.76	81.1	1.01	<2	21.0	64.7	5	39	17.95	122.0	12.25	2
C-39485		32.4	85.3	136.0	32.0	478	11.55	<2	780	344	11	57	99.2	173.0	74.3	8
C-39486		20.5	8.04	7.4	2.02	52.7	1.23	<2	23.6	44.9	15	57	12.75	184.5	8.42	3
C-39487		26.5	64.3	16.3	26.2	382	8.80	2	213	255	6	55	73.8	138.0	55.2	4
C-39488		17.0	9.31	8.0	2.02	46.2	0.77	<2	19.0	46.8	13	32	12.05	144.0	9.32	3
C-39489		16.7	5.04	7.2	0.97	34.5	0.53	<2	16.3	28.9	<5	44	8.03	113.0	5.33	1
C-39490		15.6	6.29	7.4	1.23	42.6	0.64	3	13.5	36.5	9	52	10.00	132.0	6.56	2
C-39491		15.0	5.95	6.0	1.05	45.8	0.49	7	13.6	36.3	<5	121	10.40	144.5	6.21	2
C-39492		15.2	6.48	7.5	1.13	52.5	0.57	<2	13.4	42.2	<5	25	12.00	127.0	7.13	2
C-39493		15.1	7.70	7.3	1.46	43.0	0.70	<2	14.5	41.4	10	15	11.15	153.0	8.24	2
C-39494		17.6	7.06	6.7	1.27	47.1	0.68	<2	14.2	40.0	15	17	11.00	126.0	7.13	2
C-39495		16.0	5.42	5.7	1.04	38.7	0.52	4	13.5	31.7	15	22	8.94	154.5	5.65	2
C-39496		31.9	>1000	16.1	575	1805	235	<2	63.4	3140	6	199	707	364	>1000	7
C-39497		1.2	2.21	1.0	0.50	4.9	0.19	<2	1.1	4.4	<5	<5	1.17	8.5	1.57	<1
C-39498		11.6	5.08	5.7	0.90	31.4	0.40	<2	10.4	28.2	<5	8	7.69	88.7	5.51	2
C-39499		13.3	6.57	8.6	1.90	42.9	1.40	<2	11.6	37.7	23	8	10.50	86.4	6.56	2
C-39500		14.3	6.89	10.0	1.36	51.8	0.84	<2	12.0	45.1	15	13	12.50	97.8	7.95	3

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon / Méthode élément / unités / L.D.	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2	PGM-ICP23 Au ppm 0.001	PGM-ICP23 Pt ppm 0.005
C-39465	45.3	1.0	2.40	11.35	<0.5	1.33	2.55	5	2	75.4	8.14	145	753		
C-39466	12.9	0.4	2.10	8.08	0.5	0.59	0.74	5	2	73.3	3.65	104	381		
C-39467	751	1.1	0.84	1.63	<0.5	0.27	0.42	197	2	21.7	1.91	113	158		
C-39468	13.5	0.3	1.11	5.95	0.5	0.25	0.71	5	2	20.4	1.89	62	281		
C-39469	14.0	0.4	1.23	7.45	0.5	0.32	1.37	6	3	25.8	2.16	44	128		
C-39470	53.9	0.8	3.42	14.55	<0.5	1.84	2.08	5	3	130.5	11.10	34	73		
C-39471	44.0	0.4	2.79	9.28	<0.5	1.23	1.34	5	3	105.5	7.43	60	238		
C-39472	20.2	0.4	1.48	9.76	<0.5	0.38	1.20	5	2	32.5	2.66	83	184		
C-39473	29.1	0.9	1.97	18.50	0.5	1.20	9.54	5	3	66.9	8.12	43	1180		
C-39474	100.5	1.2	1.73	7.95	0.5	0.92	2.69	11	2	56.8	6.23	118	523		
C-39475	23.3	3.5	34.3	24.3	0.5	13.00	5.98	40	4	929	83.0	51	202		
C-39476	71.4	1.3	1.75	4.05	0.5	0.88	2.29	8	2	54.2	5.65	190	346		
C-39477	9.3	0.1	0.09	2.57	<0.5	0.04	0.71	<5	2	3.0	0.33	6	36		
C-39478	143.0	0.9	5.22	20.0	<0.5	3.92	4.46	37	2	201	31.3	374	356		
C-39479	127.0	0.7	3.87	18.20	<0.5	2.96	4.04	28	3	153.0	23.7	302	385		
C-39480	85.7	1.2	7.35	33.4	<0.5	3.79	5.97	6	3	270	22.7	97	616		
C-39481	106.5	1.1	1.52	10.10	<0.5	0.77	2.24	8	2	48.3	5.46	69	440		
C-39482	95.9	2.0	2.21	10.70	0.5	1.13	2.60	8	2	68.7	6.92	62	560		
C-39483	366	1.4	1.84	9.48	<0.5	1.09	2.60	111	3	70.3	7.30	140	311		
C-39484	204	1.2	1.99	17.10	<0.5	1.27	6.31	66	2	82.1	8.04	104	250		
C-39485	215	45.9	17.80	101.5	<0.5	17.30	177.5	54	7	827	101.0	252	5230		
C-39486	107.5	1.3	1.38	17.70	<0.5	1.24	4.40	53	4	65.1	8.58	74	247		
C-39487	193.0	6.8	13.60	223	<0.5	15.05	5.12	49	4	742	84.3	189	412		
C-39488	244	1.3	1.54	12.95	<0.5	0.90	3.95	59	3	56.1	5.60	114	274		
C-39489	215	1.0	0.77	15.00	<0.5	0.47	3.35	17	2	28.1	3.56	33	222		
C-39490	198.5	0.9	0.97	13.85	<0.5	0.62	3.64	38	8	33.8	4.20	61	242		
C-39491	103.5	1.0	0.89	16.25	<0.5	0.46	5.13	26	3	29.3	3.25	96	192		
C-39492	231	0.7	0.96	12.80	<0.5	0.53	2.40	12	2	30.7	3.73	33	251		
C-39493	215	1.0	1.18	12.65	<0.5	0.63	7.29	48	6	38.8	4.68	57	262		
C-39494	303	0.9	1.02	8.91	<0.5	0.58	2.44	68	3	34.2	4.43	69	242		
C-39495	184.5	1.0	0.84	15.00	<0.5	0.48	3.08	39	3	29.0	3.51	45	173		
C-39496	28.9	5.8	468	66.5	1.1	261	11.40	<5	18	>10000	>1000	50	224		
C-39497	9.4	0.2	0.44	1.94	<0.5	0.20	0.66	<5	2	14.4	1.41	<5	27		
C-39498	106.5	0.7	0.75	9.70	<0.5	0.38	1.09	21	3	24.3	2.66	30	200		
C-39499	147.5	0.8	1.07	8.66	<0.5	1.20	3.20	23	3	54.5	8.82	53	281		
C-39500	157.5	0.8	1.01	9.42	<0.5	0.73	2.61	25	3	37.8	5.34	60	320		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 4-JUIN-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10061157

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	PGM-ICP23 Pd ppm 0.001
C-39465		
C-39466		
C-39467		
C-39468		
C-39469		
C-39470		
C-39471		
C-39472		
C-39473		
C-39474		
C-39475		
C-39476		
C-39477		
C-39478		
C-39479		
C-39480		
C-39481		
C-39482		
C-39483		
C-39484		
C-39485		
C-39486		
C-39487		
C-39488		
C-39489		
C-39490		
C-39491		
C-39492		
C-39493		
C-39494		
C-39495		
C-39496		
C-39497		
C-39498		
C-39499		
C-39500		

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 21-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10058287

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 16 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 9-MAI-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	ICP-MS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 21-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10058287

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ag ppm 1	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.5	ME-MS81 Co ppm 0.5	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Cu ppm 5	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01
C-39329		3.46	<1	380	18.4	6.8	10	0.41	11	0.81	0.42	0.88	16.3	1.52	0.5	0.15
C-39330		3.55	<1	484	18.3	10.0	10	1.61	28	0.99	0.64	0.90	16.9	1.56	0.4	0.21
C-39331		3.21	<1	499	6.9	9.4	10	1.42	6	0.45	0.32	0.66	15.2	0.64	0.2	0.10
C-39332		3.77	<1	557	13.5	3.7	10	0.72	<5	0.46	0.26	0.68	15.9	0.92	0.2	0.09
C-39333		1.73	<1	502	36.7	5.4	10	0.96	<5	2.40	1.52	0.80	15.3	2.74	4.0	0.49
C-39334		2.73	<1	626	16.2	5.5	10	0.96	<5	1.10	0.73	0.65	15.6	1.23	1.6	0.24
C-39335		2.89	<1	769	20.4	8.1	30	1.38	14	3.36	2.46	0.87	16.3	2.58	3.5	0.78
C-39336		3.45	<1	99.0	305	1.3	<10	0.11	5	18.85	12.25	2.02	27.5	22.8	28.4	4.01
C-39337		3.25	<1	109.5	352	0.9	<10	0.01	8	27.7	17.00	2.71	29.7	30.4	47.2	5.78
C-39338		2.00	<1	75.3	390	0.8	<10	0.01	7	23.9	15.45	2.34	32.0	28.0	40.7	5.05
C-39339		3.43	<1	833	139.0	5.6	<10	1.57	<5	12.55	9.11	2.70	25.6	13.85	12.1	2.86
C-39340		0.91	<1	815	134.5	5.4	10	1.36	<5	11.65	7.69	2.50	26.9	13.85	9.1	2.52
C-39341		1.11	<1	834	192.0	6.6	<10	1.57	<5	18.80	12.55	3.45	25.5	19.10	8.1	4.14
C-39342		<0.02	<1	8.6	159.0	0.6	<10	131.0	14	932	524	21.8	42.7	754	9.2	194.0
C-39343		1.39	<1	878	174.0	6.3	<10	1.71	<5	13.00	7.98	2.89	25.4	16.30	8.5	2.67
C-39344		0.08	<1	11.0	7.9	0.7	10	0.12	<5	0.60	0.34	0.10	1.4	0.73	1.0	0.12

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 21-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10058287

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 La ppm 0.5	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Mo ppm 2	ME-MS81 Nb ppm 0.2	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Ni ppm 5	ME-MS81 Pb ppm 5	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05
C-39329		9.1	0.05	<2	0.5	9.4	6	17	2.35	9.8	1.66	1	1340	<0.1	0.18	0.17
C-39330		9.0	0.07	<2	1.3	9.9	11	38	2.41	66.0	1.80	1	1400	0.1	0.20	0.32
C-39331		3.8	0.04	<2	0.7	3.4	22	34	0.86	51.4	0.60	1	1265	<0.1	0.09	0.15
C-39332		6.8	0.02	<2	1.1	5.5	6	21	1.54	23.5	0.87	1	1405	0.1	0.11	0.62
C-39333		18.3	0.21	<2	4.5	15.1	10	17	4.28	37.4	2.80	2	1425	0.2	0.42	3.56
C-39334		8.0	0.12	<2	3.2	7.1	18	8	2.02	42.8	1.39	1	1390	0.1	0.19	1.52
C-39335		9.9	0.34	<2	4.5	10.5	27	40	2.63	101.5	2.32	2	1060	0.4	0.52	0.64
C-39336		147.5	1.84	<2	58.5	123.5	<5	75	37.2	13.4	24.7	9	163.5	2.7	3.50	18.15
C-39337		163.5	2.47	<2	86.5	151.0	<5	35	43.9	7.9	32.6	12	125.5	4.3	4.83	28.4
C-39338		199.5	2.20	<2	89.8	152.0	<5	32	46.4	9.1	30.4	11	134.0	4.9	4.38	27.9
C-39339		65.3	1.37	6	19.8	70.1	<5	9	18.45	94.2	14.50	6	173.5	0.9	2.17	22.5
C-39340		60.1	1.10	<2	16.0	69.8	<5	10	17.90	97.4	14.35	4	183.0	0.7	2.14	6.88
C-39341		94.5	1.80	7	17.5	93.0	<5	16	24.2	107.0	19.05	3	161.0	0.7	3.16	12.95
C-39342		1835	55.7	<2	24.7	1760	<5	103	474	968	541	84	5.0	19.2	155.5	18.65
C-39343		85.2	1.08	3	17.3	85.5	<5	11	22.3	113.5	17.15	3	161.5	0.7	2.43	11.80
C-39344		4.5	0.05	<2	1.0	3.1	<5	<5	0.94	8.5	0.56	<1	10.6	0.1	0.11	2.34

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 21-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10058287

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81 Tl ppm 0.5	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.5	ME-MS81 Yb ppm 0.03	ME-MS81 Zn ppm 5	ME-MS81 Zr ppm 2
C-39329		<0.5	0.05	0.07	40	2	4.3	0.35	21	21
C-39330		<0.5	0.07	0.26	37	2	6.2	0.57	80	16
C-39331		<0.5	0.05	0.12	13	2	3.0	0.30	37	6
C-39332		<0.5	0.03	0.18	8	1	2.4	0.20	17	10
C-39333		<0.5	0.21	0.90	5	1	14.2	1.40	25	175
C-39334		<0.5	0.10	0.27	7	1	6.4	0.75	23	58
C-39335		<0.5	0.38	0.33	18	2	22.4	2.50	124	135
C-39336		<0.5	1.85	4.03	15	2	113.0	11.95	231	1160
C-39337		<0.5	2.64	6.97	10	1	157.5	16.70	222	1860
C-39338		<0.5	2.30	5.58	12	1	142.5	14.50	214	1560
C-39339		<0.5	1.41	2.25	21	1	84.7	9.25	190	543
C-39340		<0.5	1.14	2.20	22	1	70.3	7.50	197	391
C-39341		<0.5	1.89	171.0	25	2	106.5	12.15	154	354
C-39342		3.1	71.9	9.67	<5	20	5910	403	41	51
C-39343		<0.5	1.15	16.20	24	2	72.5	7.40	165	367
C-39344		<0.5	0.04	0.67	<5	1	3.5	0.38	5	32

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10049934

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 98 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 23-AVRIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
FND-02	Local. échantillon pour analyse suppl.

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS82	Terre rare complète	ICP-MS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10049934

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS82 Ce ppm 0.5	ME-MS82 Dy ppm 0.1	ME-MS82 Er ppm 0.1	ME-MS82 Eu ppm 0.1	ME-MS82 Gd ppm 0.1	ME-MS82 Ho ppm 0.1	ME-MS82 La ppm 0.5	ME-MS82 Lu ppm 0.1	ME-MS82 Nd ppm 0.5	ME-MS82 Pr ppm 0.1	ME-MS82 Sm ppm 0.1	ME-MS82 Tb ppm 0.1	ME-MS82 Th ppm 1	ME-MS82 Tm ppm 0.1	ME-MS82 U ppm 0.5
39021		>100000	1675	407	2200	6350	173.0	51200	15.1	61400	15850	9830	605	27700	19.8	205
39053		10300	106.0	60.2	35.6	377	17.9	3880	4.7	4320	1275	537	32.5	499	6.5	131.5
39084		>100000	1675	410	2200	6390	174.0	53400	14.9	62200	16200	>10000	609	28300	19.6	223

Commentaire: Absolute upper limit values reported are for informational purposes only ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10033197 FIEEXP *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 7-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10049934

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS82 Y ppm 0.5	ME-MS82 Yb ppm 0.1
39021		2730	125.0
39053		500	37.6
39084		2820	122.5

Commentaire: Absolute upper limit values reported are for informational purposes only ***** ORIGINALLY FROM WO: VO10033197 FIEEXP *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Cette copie a fait un rapport sur 3-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10042739

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 136 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 9-AVRIL-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	
ME-MS61	ICP-MS 48 éléments, quatre acides	
ME-MS81U	fusion ICP-MS (pkg de 38 éléments de U)	ICP-MS
Au-AA23	Au 30 g fini FA-AA	AAS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
39193		3.55	<1	726	94.8	9.3	20	1.80	6	3.16	1.94	1.23	21.2	5.73	6.3	0.63
39194		3.17	<1	682	73.5	12.6	20	4.14	<5	2.84	1.70	1.09	20.0	4.71	5.1	0.56
39195		2.96	<1	699	38.5	4.4	10	4.14	5	2.13	1.60	0.70	21.0	2.80	4.4	0.47
39196		3.19	<1	797	78.9	10.3	20	3.60	<5	2.79	1.73	1.27	22.4	4.97	6.8	0.55
39197		3.23	<1	921	88.6	9.8	20	2.32	<5	3.11	1.82	1.43	22.2	5.60	4.8	0.60
39198		3.50	<1	865	85.4	10.1	20	2.81	6	2.87	1.69	1.36	21.4	5.35	6.2	0.56
39199		3.02	<1	1075	89.8	11.8	30	2.94	11	2.89	1.66	1.46	22.8	5.52	5.0	0.56
39200		3.06	<1	1055	97.6	11.6	30	1.28	10	3.16	1.82	1.70	22.7	6.04	4.7	0.60
39201		1.55	<1	668	22.8	3.2	10	2.49	22	1.42	1.06	0.56	20.4	1.79	2.7	0.31
39202		2.02	<1	763	11.8	1.1	10	1.63	14	0.77	0.61	0.29	19.8	0.90	3.8	0.19
39203		1.69	<1	1175	88.9	6.2	20	1.25	<5	3.00	1.80	1.40	20.5	5.65	5.6	0.60
39204		1.12	<1	1115	86.9	6.1	10	1.20	<5	3.09	1.82	1.42	20.6	5.56	5.4	0.61
39205		3.10	<1	876	80.5	8.3	20	1.65	<5	2.56	1.61	1.10	20.7	4.79	5.9	0.52
39206		<0.02	<1	1130	>10000	2.5	<10	0.33	<5	>1000	488	>1000	316	>1000	11.5	175.0
39207		0.90	<1	232	93.5	1.7	10	0.52	8	13.85	8.96	1.59	17.5	12.65	9.7	2.98
39208		1.91	<1	203	22.9	1.9	10	2.20	<5	0.69	0.38	0.37	22.6	1.35	2.5	0.13
39209		3.00	<1	631	83.3	2.9	10	1.98	6	2.17	1.44	0.60	17.7	4.11	4.7	0.46
39210		0.49	<1	551	10.9	1.6	10	2.02	<5	0.88	0.59	0.29	16.0	0.92	1.8	0.19
39211		3.43	<1	924	94.7	8.4	20	3.67	<5	2.96	1.78	1.24	21.0	5.47	6.9	0.58
39212		3.21	<1	977	100.0	8.3	20	4.03	<5	3.23	1.95	1.34	22.9	5.94	7.2	0.63
39213		2.20	<1	1040	133.5	8.1	20	2.09	21	4.03	2.47	1.38	21.0	7.41	6.5	0.79
39214		0.72	<1	1730	49.0	2.5	10	0.54	67	1.29	0.85	0.39	15.0	2.42	6.2	0.27
39215		3.17	<1	1305	210	4.9	20	1.22	36	5.41	3.17	1.59	22.7	10.60	5.9	1.04
39216		3.24	<1	995	15.5	1.9	10	0.71	10	0.26	0.21	0.26	13.6	0.60	5.3	0.06
39217		2.86	<1	693	53.6	1.5	10	0.67	19	0.95	0.58	0.33	14.5	2.23	6.1	0.19
39218		0.94	<1	564	52.7	1.6	20	1.52	13	1.23	0.84	0.42	13.7	2.53	3.1	0.25
39219		1.78	<1	1105	65.6	13.0	110	2.37	64	4.56	2.40	1.83	24.0	6.47	4.6	0.87
39220		3.09	<1	662	76.1	3.6	10	0.94	30	2.26	1.38	0.56	15.4	4.12	3.9	0.44
39221		1.28	<1	586	111.5	2.6	10	0.68	<5	3.53	2.18	0.67	15.6	6.14	5.2	0.70
39222		3.06	<1	1615	46.6	3.6	10	3.93	6	1.68	0.77	0.75	14.1	3.20	5.5	0.29
39223		3.14	<1	776	98.2	5.6	10	2.44	39	3.10	1.72	1.00	16.4	5.93	4.6	0.59
39224		3.28	<1	764	107.0	8.1	10	3.77	<5	3.72	2.32	1.29	21.4	6.32	6.6	0.75
39225		1.53	<1	1335	38.4	4.4	10	2.52	21	1.03	0.56	0.58	14.9	2.24	8.7	0.20
39226		1.08	<1	1330	46.2	4.5	10	2.59	18	1.24	0.64	0.64	15.3	2.69	6.9	0.23
39227		0.06	<1	12.0	11.5	0.7	10	0.20	5	0.70	0.38	0.15	2.0	0.87	1.4	0.13
39228		<0.02	<1	1180	>10000	2.6	<10	0.30	<5	>1000	501	>1000	323	>1000	11.8	180.0
39229		3.07	<1	808	69.6	7.9	10	2.49	<5	2.36	1.44	0.94	17.8	4.32	5.8	0.46
39230		3.15	<1	779	76.3	11.9	60	2.85	54	2.95	1.81	1.23	19.7	5.09	5.2	0.58
39231		3.37	<1	457	77.7	8.1	20	3.60	121	2.77	1.62	1.06	18.1	5.07	6.6	0.53
39232		2.99	<1	798	70.7	15.7	80	2.29	7	2.78	1.73	1.10	19.1	4.70	8.1	0.56

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
39193		45.7	0.30	2	13.6	40.0	9	14	11.00	125.0	6.28	1	535	0.9	0.69	14.15
39194		36.0	0.27	2	12.7	31.7	14	14	8.73	137.0	5.21	1	463	0.8	0.59	11.75
39195		18.7	0.33	<2	13.2	16.9	<5	22	4.55	129.0	2.99	1	440	2.3	0.39	6.34
39196		38.9	0.28	<2	12.5	34.8	8	16	9.35	124.0	5.59	1	567	0.8	0.59	9.93
39197		42.7	0.27	2	12.4	38.3	7	15	10.35	120.5	6.13	1	649	0.8	0.67	11.00
39198		42.2	0.25	2	11.1	37.5	14	14	10.15	113.5	5.99	1	643	0.7	0.64	11.15
39199		42.8	0.25	<2	11.4	39.9	11	14	10.55	119.5	6.16	1	731	0.7	0.65	8.81
39200		45.9	0.26	<2	10.9	43.9	12	17	11.70	91.8	6.85	1	751	0.6	0.70	6.70
39201		10.8	0.23	<2	9.0	10.6	<5	19	2.75	103.0	1.92	<1	437	1.4	0.26	3.35
39202		5.8	0.16	<2	3.0	5.4	<5	17	1.40	81.2	0.98	<1	468	0.3	0.14	1.51
39203		42.9	0.27	<2	11.8	39.1	6	13	10.50	111.0	6.16	1	567	0.7	0.66	9.22
39204		39.6	0.27	<2	12.0	38.7	5	13	10.35	106.5	6.06	1	565	0.7	0.68	8.36
39205		40.0	0.25	<2	12.0	33.8	7	24	9.38	136.5	5.31	1	570	0.7	0.57	12.70
39206		>10000	17.40	2	250	>10000	<5	26	>1000	19.3	>1000	2	7780	12.2	665	>1000
39207		38.7	1.34	<2	24.1	52.5	6	<5	12.45	41.9	11.55	4	65.3	2.0	2.23	7.78
39208		11.5	0.07	<2	3.8	9.2	<5	12	2.59	59.1	1.48	<1	424	0.2	0.16	6.04
39209		44.3	0.24	<2	12.2	28.8	<5	12	8.90	128.0	4.36	1	299	0.7	0.47	20.9
39210		5.3	0.12	<2	8.6	4.9	<5	16	1.27	157.0	0.92	<1	234	0.5	0.15	1.87
39211		47.4	0.28	<2	12.6	39.3	9	12	10.70	142.5	6.05	1	485	0.8	0.65	11.25
39212		49.4	0.31	<2	13.9	42.3	9	9	11.60	159.5	6.56	1	448	0.9	0.70	12.35
39213		67.0	0.36	<2	13.4	51.2	7	8	14.85	141.5	7.82	1	374	0.9	0.87	14.60
39214		26.5	0.17	<2	10.1	16.4	<5	13	5.05	120.5	2.45	<1	345	1.1	0.28	30.1
39215		115.0	0.43	2	15.0	71.5	14	7	21.6	132.5	11.05	1	212	0.9	1.20	18.15
39216		8.2	0.07	3	5.3	4.6	<5	28	1.50	109.5	0.62	<1	229	0.2	0.06	11.25
39217		28.1	0.11	<2	14.7	16.5	<5	28	5.44	104.0	2.33	<1	188.5	1.0	0.23	36.2
39218		27.6	0.16	<2	10.8	17.7	7	9	5.50	120.0	2.64	<1	161.0	0.9	0.27	24.3
39219		31.5	0.30	12	17.3	32.5	35	7	8.09	186.0	6.42	2	305	1.1	0.92	5.54
39220		37.3	0.22	13	14.2	28.7	<5	18	8.44	115.0	4.45	1	327	1.1	0.48	21.6
39221		54.0	0.34	<2	17.0	43.0	<5	16	12.40	91.2	6.69	1	363	1.4	0.75	21.9
39222		22.5	0.10	<2	5.6	19.7	5	28	5.44	204	3.44	<1	405	0.3	0.39	8.93
39223		45.8	0.21	8	12.6	41.8	6	16	11.55	161.5	6.57	1	292	0.8	0.70	14.50
39224		51.3	0.33	<2	15.5	44.9	7	12	12.35	152.0	6.97	1	444	1.3	0.77	14.15
39225		18.9	0.10	<2	7.1	15.8	5	20	4.39	154.5	2.49	1	376	0.4	0.25	5.80
39226		22.8	0.10	<2	8.1	19.1	5	21	5.33	155.5	3.08	1	385	0.5	0.31	7.21
39227		6.0	0.05	<2	3.4	4.8	<5	<5	1.34	10.2	0.91	<1	11.1	0.3	0.14	2.51
39228		>10000	18.00	2	276	>10000	<5	27	>1000	20.1	>1000	2	8050	14.1	686	>1000
39229		37.6	0.21	<2	10.7	28.4	6	15	8.17	134.0	4.43	1	466	0.6	0.52	11.30
39230		40.0	0.25	<2	12.8	32.4	12	18	9.25	141.5	5.26	1	447	1.0	0.63	11.40
39231		40.0	0.21	2	11.5	33.3	6	22	9.49	157.0	5.40	1	287	0.8	0.62	11.30
39232		36.9	0.26	<2	10.5	30.3	29	19	8.53	116.0	4.88	1	522	0.6	0.59	9.66

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS61 Ag ppm 0.01	ME-MS61 Al % 0.01	ME-MS61 As ppm 0.2	ME-MS61 Ba ppm 10	ME-MS61 Be ppm 0.05
39193		<0.5	0.28	4.05	102	1	16.9	1.81	52	250						
39194		<0.5	0.24	3.82	109	<1	15.3	1.59	68	193						
39195		<0.5	0.26	5.06	46	<1	14.1	1.92	32	153						
39196		<0.5	0.25	2.70	110	<1	15.4	1.67	56	294						
39197		<0.5	0.25	4.39	108	<1	16.2	1.64	56	194						
39198		<0.5	0.24	3.77	106	<1	15.1	1.56	53	256						
39199		<0.5	0.23	3.13	122	1	14.9	1.49	67	204						
39200		<0.5	0.25	2.23	121	5	16.2	1.62	125	208						
39201		<0.5	0.18	8.79	29	1	8.8	1.31	23	91						
39202		<0.5	0.12	10.10	8	<1	5.1	0.83	10	115						
39203		<0.5	0.25	3.22	80	<1	16.2	1.64	46	237						
39204		<0.5	0.26	3.28	79	1	16.5	1.66	45	233						
39205		0.5	0.23	4.77	91	<1	14.1	1.49	57	245						
39206		<0.5	20.1	206	457	3	2770	143.0	172	461						
39207		<0.5	1.36	2.59	15	2	74.8	8.58	22	327						
39208		<0.5	0.05	6.20	23	1	3.7	0.37	15	96						
39209		<0.5	0.21	5.67	41	<1	13.9	1.45	22	156						
39210		<0.5	0.09	3.36	34	<1	5.7	0.69	10	56						
39211		0.5	0.26	2.86	100	2	16.2	1.68	43	287						
39212		0.5	0.27	3.70	109	1	18.0	1.84	43	307						
39213		<0.5	0.34	4.85	93	1	22.8	2.24	50	268						
39214		<0.5	0.13	8.48	16	<1	7.7	0.92	12	156						
39215		<0.5	0.44	5.66	71	1	29.5	2.75	35	230						
39216		<0.5	0.03	3.70	12	<1	1.8	0.32	38	136	<0.005					
39217		<0.5	0.08	7.47	14	1	5.0	0.59	62	167						
39218		<0.5	0.13	7.60	27	1	6.9	0.93	14	88						
39219		0.5	0.32	3.82	219	3	23.1	1.94	91	195						
39220		<0.5	0.20	6.30	19	<1	12.2	1.32	19	109						
39221		<0.5	0.32	6.35	22	<1	19.6	2.13	17	163						
39222		0.8	0.09	3.22	38	<1	7.6	0.55	26	199						
39223		0.5	0.23	3.52	66	1	14.8	1.36	38	180						
39224		0.5	0.33	6.09	88	1	20.2	2.13	53	264						
39225		0.5	0.07	1.90	41	1	5.3	0.51	29	325						
39226		0.5	0.08	1.91	43	<1	6.2	0.55	30	262						
39227		<0.5	0.07	1.02	6	<1	3.6	0.35	6	46						
39228		<0.5	20.8	215	460	3	2840	146.5	179	465						
39229		<0.5	0.19	3.93	82	<1	13.8	1.32	43	185						
39230		<0.5	0.24	4.69	114	1	17.4	1.68	87	171						
39231		<0.5	0.20	3.94	69	1	15.9	1.43	360	225						
39232		<0.5	0.23	3.11	129	<1	16.5	1.66	77	288						

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Bi ppm 0.01	ME-MS61 Ca % 0.01	ME-MS61 Cd ppm 0.02	ME-MS61 Ce ppm 0.01	ME-MS61 Co ppm 0.1	ME-MS61 Cr ppm 1	ME-MS61 Cs ppm 0.05	ME-MS61 Cu ppm 0.2	ME-MS61 Fe % 0.01	ME-MS61 Ga ppm 0.05	ME-MS61 Ge ppm 0.05	ME-MS61 Hf ppm 0.1	ME-MS61 In ppm 0.005	ME-MS61 K % 0.01	ME-MS61 La ppm 0.5
39193																
39194																
39195																
39196																
39197																
39198																
39199																
39200																
39201																
39202																
39203																
39204																
39205																
39206																
39207																
39208																
39209																
39210																
39211																
39212																
39213																
39214																
39215																
39216																
39217																
39218																
39219																
39220																
39221																
39222																
39223																
39224																
39225																
39226																
39227																
39228																
39229																
39230																
39231																
39232																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Li ppm 0.2	ME-MS61 Mg % 0.01	ME-MS61 Mn ppm 5	ME-MS61 Mo ppm 0.05	ME-MS61 Na % 0.01	ME-MS61 Nb ppm 0.1	ME-MS61 Ni ppm 0.2	ME-MS61 P ppm 10	ME-MS61 Pb ppm 0.5	ME-MS61 Rb ppm 0.1	ME-MS61 Re ppm 0.002	ME-MS61 S % 0.01	ME-MS61 Sb ppm 0.05	ME-MS61 Sc ppm 0.1	ME-MS61 Se ppm 1
39193																
39194																
39195																
39196																
39197																
39198																
39199																
39200																
39201																
39202																
39203																
39204																
39205																
39206																
39207																
39208																
39209																
39210																
39211																
39212																
39213																
39214																
39215																
39216																
39217																
39218																
39219																
39220																
39221																
39222																
39223																
39224																
39225																
39226																
39227																
39228																
39229																
39230																
39231																
39232																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Sn ppm 0.2	ME-MS61 Sr ppm 0.2	ME-MS61 Ta ppm 0.05	ME-MS61 Te ppm 0.05	ME-MS61 Th ppm 0.2	ME-MS61 Ti % 0.005	ME-MS61 Tl ppm 0.02	ME-MS61 U ppm 0.1	ME-MS61 V ppm 1	ME-MS61 W ppm 0.1	ME-MS61 Y ppm 0.1	ME-MS61 Zn ppm 2	ME-MS61 Zr ppm 0.5
39193														
39194														
39195														
39196														
39197														
39198														
39199														
39200														
39201														
39202														
39203														
39204														
39205														
39206														
39207														
39208														
39209														
39210														
39211														
39212														
39213														
39214														
39215														
39216														
39217														
39218														
39219														
39220														
39221														
39222														
39223														
39224														
39225														
39226														
39227														
39228														
39229														
39230														
39231														
39232														

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
39233		2.03	<1	1175	87.5	2.0	10	1.35	<5	1.68	1.05	0.74	14.3	3.77	4.5	0.32
39234		3.04	<1	851	78.6	6.9	10	3.02	8	2.27	1.44	0.96	18.1	4.47	6.8	0.44
39235		2.99	<1	850	90.2	8.8	10	2.91	<5	2.86	1.74	1.21	19.4	5.51	7.2	0.55
39236		3.37	<1	619	96.5	3.5	10	1.31	58	1.51	0.95	0.74	14.1	3.94	5.3	0.29
39237		3.45	<1	1030	131.0	2.5	10	1.08	30	2.07	1.37	0.96	12.6	5.09	4.7	0.41
39238		3.27	<1	966	82.8	9.1	10	1.88	32	2.75	1.66	1.14	18.7	5.19	6.3	0.53
39239		2.20	<1	965	82.4	9.1	10	2.29	31	2.69	1.60	1.18	19.4	5.13	7.6	0.51
39240		1.33	<1	377	12.1	1.2	10	1.24	<5	0.44	0.28	0.22	15.8	0.80	1.4	0.09
39241		3.08	<1	853	71.8	7.4	20	2.42	12	2.36	1.43	0.95	17.9	4.49	6.1	0.45
39242		3.58	<1	832	72.5	8.8	20	2.74	20	2.31	1.41	1.03	18.6	4.38	5.6	0.45
39243		3.23	<1	828	74.2	7.8	20	2.77	19	2.14	1.33	0.97	18.7	4.25	5.2	0.43
39244		2.39	<1	601	58.1	7.1	20	3.72	<5	1.84	1.00	0.86	19.3	3.71	5.0	0.33
39245		<0.02	<1	358	141.5	2.4	10	1.58	<5	20.3	15.65	2.73	37.1	16.25	12.8	4.74
39246		1.49	<1	954	86.0	8.7	10	2.28	29	2.71	1.62	1.20	19.4	5.32	6.7	0.51
39247		<0.02	<1	12.2	19.9	1.0	<10	17.00	<5	53.8	36.8	1.26	31.0	27.5	8.7	11.95
39248		0.06	<1	11.7	8.9	0.8	10	0.18	5	0.59	0.36	0.11	1.9	0.71	1.1	0.12
39249		3.65	<1	817	77.4	6.5	10	1.98	20	2.51	1.54	0.95	17.3	4.62	6.0	0.48
39250		2.32	<1	1470	107.5	22.8	130	2.62	28	2.80	1.59	1.83	18.7	6.36	4.0	0.52
39251		3.53	<1	469	68.0	8.9	20	1.54	63	2.45	1.43	0.98	15.7	4.35	5.9	0.47
39252		3.03	<1	1005	74.9	7.4	10	1.57	19	2.43	1.51	1.03	17.4	4.58	6.3	0.47
39253		3.13	<1	913	72.9	8.4	20	1.79	19	2.33	1.34	0.96	17.0	4.35	6.9	0.43
39254		0.76	<1	1120	87.3	6.8	20	1.85	9	2.95	1.70	1.20	18.3	5.59	7.3	0.55
39255		0.68	<1	513	68.1	4.0	40	0.45	10	2.17	1.45	0.87	19.5	4.13	6.1	0.44
39256		0.79	<1	877	60.2	6.7	30	1.14	18	1.98	1.28	0.84	17.1	3.49	5.9	0.40
39257		2.76	<1	1540	47.9	2.8	10	2.62	<5	1.87	0.85	0.87	17.3	3.54	1.3	0.31
39258		1.98	<1	639	84.3	8.8	20	6.36	13	3.84	1.95	1.36	22.1	6.37	3.7	0.71
39259		3.02	<1	925	61.7	8.0	20	3.10	<5	2.32	1.45	0.99	18.1	3.95	5.1	0.46
39260		1.68	<1	1540	30.6	4.0	10	2.41	<5	1.44	0.98	0.60	19.0	2.14	2.8	0.31
39261		3.55	<1	986	78.8	10.1	10	2.47	7	2.59	1.48	1.18	19.6	4.89	6.3	0.48
39262		3.24	<1	1085	80.5	2.6	10	1.71	6	1.72	1.08	0.87	13.6	3.71	4.5	0.33
39263		3.17	<1	822	68.6	6.0	10	1.68	<5	1.94	1.23	0.79	16.8	3.70	6.2	0.38
39264		3.35	<1	1070	79.0	6.0	10	1.72	<5	2.65	1.60	1.00	17.8	4.56	6.3	0.51
39265		3.02	<1	937	68.1	6.7	10	1.64	<5	2.60	1.62	0.92	17.5	4.00	4.6	0.51
39266		3.26	<1	901	62.2	5.8	10	1.63	<5	2.54	1.56	0.84	18.0	3.79	4.5	0.50
39267		<0.02	1	1140	>10000	4.3	90	2.10	19	>1000	468	>1000	412	>1000	11.3	177.0
39268		1.01	<1	398	120.5	2.7	50	0.80	11	15.60	9.92	1.64	19.7	15.20	10.8	3.22
39269		2.01	<1	907	87.8	7.5	10	2.58	<5	2.84	1.55	1.10	18.5	5.07	5.2	0.51
39270		1.41	<1	953	87.2	6.8	10	2.45	<5	2.75	1.47	1.09	17.5	4.85	5.2	0.48
39271		3.24	<1	979	204	9.0	<10	1.62	<5	30.7	21.9	4.41	26.9	24.1	11.7	6.84
39272		3.46	<1	1015	144.0	9.5	<10	1.52	6	14.50	9.02	3.03	25.3	14.95	8.1	3.00

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
39233		52.3	0.16	<2	7.8	28.3	<5	24	9.23	142.5	3.72	<1	482	0.7	0.40	24.0
39234		43.1	0.20	2	10.9	31.1	<5	23	9.19	155.5	4.70	1	462	0.7	0.52	12.25
39235		47.7	0.25	7	11.8	36.9	6	19	10.55	154.5	5.73	1	492	0.7	0.66	14.15
39236		57.3	0.15	102	9.4	30.8	<5	15	10.10	136.5	3.82	1	349	0.6	0.39	16.70
39237		77.1	0.20	<2	12.6	40.9	<5	15	13.45	135.0	4.96	1	438	1.2	0.52	22.4
39238		43.0	0.25	4	13.3	35.7	<5	14	10.15	144.0	5.52	1	522	0.6	0.62	11.05
39239		43.0	0.23	23	11.4	35.5	5	13	9.95	124.0	5.51	1	634	0.7	0.62	11.00
39240		6.4	0.05	<2	2.0	4.9	<5	14	1.41	56.9	0.83	<1	492	0.2	0.10	2.05
39241		38.3	0.21	3	11.6	29.8	<5	17	8.51	140.0	4.69	1	523	1.1	0.53	12.30
39242		38.7	0.20	2	10.9	30.2	8	15	8.63	139.5	4.77	1	536	0.7	0.53	12.55
39243		41.5	0.19	3	10.6	29.3	5	14	8.60	141.0	4.50	1	537	0.8	0.50	12.75
39244		31.0	0.13	<2	9.9	24.0	<5	16	6.87	143.5	3.84	1	440	0.7	0.44	10.95
39245		67.1	2.27	<2	14.9	69.7	7	10	18.00	56.9	14.90	8	1285	0.9	3.15	9.16
39246		45.8	0.22	27	11.6	36.1	5	13	10.30	124.5	5.66	1	639	0.7	0.62	11.30
39247		16.6	5.41	<2	49.7	23.3	5	141	5.13	594	13.20	15	2.3	6.1	7.59	46.3
39248		4.8	0.05	<2	2.1	3.6	<5	<5	1.02	9.3	0.66	<1	10.0	0.2	0.11	2.55
39249		39.5	0.21	<2	10.8	32.8	<5	15	9.50	132.0	5.08	1	473	0.7	0.56	11.60
39250		58.4	0.20	<2	12.6	45.5	40	16	12.55	111.0	6.78	1	1040	0.6	0.70	6.51
39251		34.2	0.18	<2	8.7	29.3	6	18	8.35	59.5	4.76	1	1005	0.7	0.54	9.01
39252		37.0	0.22	<2	11.2	31.6	<5	17	9.13	101.0	4.95	1	655	0.6	0.55	10.20
39253		38.2	0.18	2	9.8	30.1	6	14	8.68	126.5	4.61	1	433	0.6	0.51	10.00
39254		43.4	0.24	<2	10.5	38.3	9	17	10.85	134.5	6.16	1	603	0.6	0.68	10.60
39255		35.2	0.31	<2	6.3	28.9	14	13	8.15	65.1	4.45	1	796	0.2	0.48	10.50
39256		32.2	0.21	<2	10.4	23.5	12	12	6.82	105.0	3.65	1	556	0.6	0.43	11.00
39257		25.7	0.08	<2	3.9	21.1	<5	26	5.88	163.5	3.87	<1	524	0.2	0.45	9.09
39258		45.0	0.19	<2	10.8	38.2	7	14	10.60	159.5	6.94	1	463	0.6	0.84	15.20
39259		31.2	0.21	<2	9.6	27.0	<5	15	7.47	130.0	4.32	1	521	0.7	0.50	7.75
39260		15.7	0.16	<2	6.9	13.2	<5	23	3.68	148.5	2.30	1	596	0.9	0.29	4.43
39261		40.5	0.20	6	10.9	34.6	5	15	9.55	133.0	5.40	1	638	0.7	0.57	10.35
39262		46.6	0.15	<2	7.5	28.3	<5	17	8.89	140.5	3.85	<1	379	0.6	0.41	15.15
39263		36.3	0.20	<2	12.0	27.0	6	14	7.92	122.0	4.04	1	480	0.9	0.43	14.30
39264		42.7	0.22	<2	11.8	31.3	7	17	9.17	147.5	4.86	1	446	1.1	0.56	17.10
39265		35.9	0.23	<2	12.9	28.0	<5	17	8.10	112.5	4.59	1	461	1.3	0.53	14.30
39266		31.9	0.22	<2	11.6	25.5	<5	17	7.37	110.5	4.39	1	447	1.2	0.51	11.70
39267		>10000	17.20	3	306	>10000	107	31	>1000	25.2	>1000	6	7820	17.1	692	>1000
39268		51.9	1.50	<2	27.4	66.0	15	<5	16.65	48.7	15.50	5	54.9	2.2	2.68	9.02
39269		42.4	0.20	<2	10.5	37.0	<5	15	11.00	121.0	6.16	1	471	0.8	0.63	16.75
39270		42.0	0.19	<2	9.7	38.5	<5	15	10.95	118.0	6.18	1	456	0.8	0.61	15.85
39271		100.0	2.94	<2	50.0	109.5	<5	19	27.6	77.4	24.6	10	223	2.7	4.78	12.00
39272		66.1	1.24	<2	28.2	80.2	<5	27	19.90	87.1	16.70	4	242	1.8	2.60	6.54

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS61 Ag ppm 0.01	ME-MS61 Al % 0.01	ME-MS61 As ppm 0.2	ME-MS61 Ba ppm 10	ME-MS61 Be ppm 0.05
39233		<0.5	0.13	6.47	26	<1	10.2	1.06	23	88						
39234		<0.5	0.18	3.93	72	<1	13.6	1.33	81	232						
39235		<0.5	0.24	4.33	93	<1	16.6	1.60	67	242						
39236		<0.5	0.13	3.94	35	<1	8.6	0.94	19	166	<0.005					
39237		<0.5	0.18	6.21	31	<1	12.4	1.32	13	131	<0.005					
39238		<0.5	0.22	2.94	96	<1	16.4	1.51	52	212						
39239		<0.5	0.21	3.51	95	1	15.7	1.48	45	267						
39240		<0.5	0.04	1.79	16	<1	2.9	0.31	9	39						
39241		<0.5	0.19	4.45	77	<1	14.0	1.35	49	195						
39242		<0.5	0.19	4.38	90	1	14.0	1.31	44	187						
39243		<0.5	0.18	4.53	83	1	13.0	1.25	40	175						
39244		<0.5	0.12	3.51	74	<1	10.4	0.84	49	156						
39245		<0.5	2.45	1.00	8	1	127.0	15.95	100	637						
39246		<0.5	0.21	3.50	95	1	16.1	1.47	44	244						
39247		2.2	5.58	8.93	<5	4	497	36.0	65	104						
39248		<0.5	0.06	0.89	7	<1	3.3	0.34	7	37						
39249		<0.5	0.20	2.90	70	<1	15.1	1.39	36	199						
39250		<0.5	0.19	1.30	169	1	15.5	1.33	86	153						
39251		<0.5	0.18	3.14	75	1	14.1	1.28	55	198	<0.005					
39252		<0.5	0.21	4.30	78	<1	15.1	1.43	37	207	<0.005					
39253		<0.5	0.17	2.77	78	1	13.5	1.22	48	238						
39254		<0.5	0.23	3.59	71	1	16.5	1.54	43	249	<0.005					
39255		<0.5	0.21	3.79	89	1	15.2	1.68	52	196	<0.005					
39256		<0.5	0.18	4.62	82	1	12.5	1.31	42	197						
39257		0.5	0.08	2.51	31	<1	9.3	0.57	27	47						
39258		0.5	0.23	3.75	85	1	21.1	1.43	81	127						
39259		<0.5	0.18	2.82	84	1	14.2	1.36	46	178						
39260		<0.5	0.15	5.55	45	1	10.2	1.02	28	90						
39261		<0.5	0.18	3.84	100	<1	15.0	1.32	55	218						
39262		<0.5	0.14	3.98	29	<1	10.3	0.99	20	131						
39263		<0.5	0.17	4.89	62	<1	12.5	1.26	41	191						
39264		<0.5	0.21	5.27	63	<1	16.0	1.50	40	200						
39265		<0.5	0.22	6.13	48	<1	13.6	1.43	48	159						
39266		<0.5	0.20	4.54	44	<1	13.1	1.45	43	151						
39267		<0.5	21.6	240	479	4	2770	137.0	226	471						
39268		<0.5	1.44	2.69	11	1	79.7	9.81	29	308						
39269		<0.5	0.19	5.07	57	<1	13.9	1.29	52	185						
39270		<0.5	0.19	5.33	52	<1	13.4	1.20	47	181						
39271		<0.5	3.20	2.98	60	1	174.5	20.5	228	504						
39272		<0.5	1.28	2.70	72	<1	79.8	8.47	212	325						

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Bi ppm 0.01	ME-MS61 Ca % 0.01	ME-MS61 Cd ppm 0.02	ME-MS61 Ce ppm 0.01	ME-MS61 Co ppm 0.1	ME-MS61 Cr ppm 1	ME-MS61 Cs ppm 0.05	ME-MS61 Cu ppm 0.2	ME-MS61 Fe % 0.01	ME-MS61 Ga ppm 0.05	ME-MS61 Ge ppm 0.05	ME-MS61 Hf ppm 0.1	ME-MS61 In ppm 0.005	ME-MS61 K % 0.01	ME-MS61 La ppm 0.5
39233																
39234																
39235																
39236																
39237																
39238																
39239																
39240																
39241																
39242																
39243																
39244																
39245																
39246																
39247																
39248																
39249																
39250																
39251																
39252																
39253																
39254																
39255																
39256																
39257																
39258																
39259																
39260																
39261																
39262																
39263																
39264																
39265																
39266																
39267																
39268																
39269																
39270																
39271																
39272																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Li ppm 0.2	ME-MS61 Mg % 0.01	ME-MS61 Mn ppm 5	ME-MS61 Mo ppm 0.05	ME-MS61 Na % 0.01	ME-MS61 Nb ppm 0.1	ME-MS61 Ni ppm 0.2	ME-MS61 P ppm 10	ME-MS61 Pb ppm 0.5	ME-MS61 Rb ppm 0.1	ME-MS61 Re ppm 0.002	ME-MS61 S % 0.01	ME-MS61 Sb ppm 0.05	ME-MS61 Sc ppm 0.1	ME-MS61 Se ppm 1
39233																
39234																
39235																
39236																
39237																
39238																
39239																
39240																
39241																
39242																
39243																
39244																
39245																
39246																
39247																
39248																
39249																
39250																
39251																
39252																
39253																
39254																
39255																
39256																
39257																
39258																
39259																
39260																
39261																
39262																
39263																
39264																
39265																
39266																
39267																
39268																
39269																
39270																
39271																
39272																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Sn ppm 0.2	ME-MS61 Sr ppm 0.2	ME-MS61 Ta ppm 0.05	ME-MS61 Te ppm 0.05	ME-MS61 Th ppm 0.2	ME-MS61 Ti % 0.005	ME-MS61 Tl ppm 0.02	ME-MS61 U ppm 0.1	ME-MS61 V ppm 1	ME-MS61 W ppm 0.1	ME-MS61 Y ppm 0.1	ME-MS61 Zn ppm 2	ME-MS61 Zr ppm 0.5
39233														
39234														
39235														
39236														
39237														
39238														
39239														
39240														
39241														
39242														
39243														
39244														
39245														
39246														
39247														
39248														
39249														
39250														
39251														
39252														
39253														
39254														
39255														
39256														
39257														
39258														
39259														
39260														
39261														
39262														
39263														
39264														
39265														
39266														
39267														
39268														
39269														
39270														
39271														
39272														

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
39273		3.31	<1	1210	140.5	7.8	<10	1.65	8	10.45	6.79	2.57	22.4	11.85	7.9	2.16
39274		3.31	<1	1215	134.5	9.4	10	1.61	12	8.53	5.07	2.67	23.0	11.05	9.3	1.71
39275		3.32	<1	1235	180.0	4.5	<10	2.50	12	15.30	9.60	3.66	24.7	16.65	10.7	3.15
39276		3.18	<1	383	72.0	2.9	10	0.33	<5	9.67	6.14	2.17	24.3	9.31	4.9	2.05
39277		3.28	<1	157.0	66.6	5.0	10	0.36	<5	20.5	13.40	3.62	29.7	16.25	7.9	4.39
39278		3.34	<1	816	121.0	5.9	<10	1.27	6	27.4	19.30	4.46	29.2	21.0	7.6	6.00
39279		3.27	<1	120.5	139.0	5.8	10	0.39	24	28.6	21.3	4.29	27.5	22.8	4.7	6.47
39280		3.16	<1	969	69.3	5.1	10	0.90	5	25.0	18.75	3.55	25.8	16.80	4.8	5.79
39281		3.77	<1	741	118.0	4.6	10	0.67	11	18.65	11.95	3.54	24.2	16.35	5.0	3.91
39282		3.42	<1	1730	144.0	2.8	<10	2.72	12	7.31	4.64	1.79	18.7	9.24	9.3	1.49
39283		1.16	<1	1675	45.3	3.0	10	1.29	6	17.20	11.50	2.64	21.5	12.00	3.0	3.71
39284		2.81	<1	1100	14.4	2.5	10	0.95	<5	8.20	6.49	1.11	24.4	4.50	1.6	1.96
39285		3.58	<1	1210	155.0	7.3	10	1.20	9	15.05	9.51	3.53	27.0	16.55	11.5	3.17
39286		3.26	<1	1045	122.0	7.1	20	1.15	<5	9.49	5.85	2.09	24.4	10.85	10.5	1.93
39287		3.20	<1	1190	124.5	8.9	30	1.42	10	10.50	6.52	3.09	25.9	12.35	11.1	2.15
39288		3.31	<1	1230	104.0	6.0	<10	1.05	5	10.05	6.02	2.99	26.1	11.35	5.9	2.04
39289		3.24	<1	1135	118.5	6.2	<10	1.35	<5	10.85	6.44	3.04	26.2	12.30	8.7	2.20
39290		3.22	<1	750	166.5	3.4	10	0.88	<5	12.80	7.81	2.42	27.5	14.85	9.7	2.62
39291		3.39	<1	831	137.0	2.9	<10	0.77	<5	11.05	6.55	2.27	27.7	12.95	8.8	2.21
39292		1.27	<1	972	131.0	4.0	50	1.04	7	9.84	5.94	2.36	27.1	11.70	8.2	1.97
39293		<0.02	<1	255	395	1.5	260	11.00	<5	>1000	>1000	57.3	34.3	>1000	19.1	533
39294		0.05	<1	14.7	19.5	1.0	10	0.24	6	1.58	0.67	0.26	3.0	1.82	2.1	0.27
39295		0.90	<1	985	133.5	3.5	<10	0.99	<5	9.93	6.13	2.39	27.1	12.05	10.4	2.04
39296		3.23	<1	1010	92.7	6.7	10	1.06	<5	6.32	3.99	1.71	21.1	7.63	6.3	1.32
39297		3.64	<1	1600	49.0	5.9	<10	0.86	17	13.70	9.54	4.82	25.1	10.55	5.2	3.04
39298		3.41	<1	2620	48.9	4.9	<10	0.96	5	12.05	8.56	4.66	22.2	9.68	4.1	2.66
39299		3.89	<1	1310	75.7	8.1	10	1.30	<5	7.41	4.20	4.24	24.8	8.73	4.3	1.45
39300		3.37	<1	1645	70.2	6.4	10	1.37	8	5.78	3.41	4.04	23.7	7.32	4.6	1.17
39301		3.62	<1	1530	75.9	5.3	10	1.01	8	5.75	3.39	3.53	23.9	7.70	4.2	1.15
39302		3.81	<1	1845	55.9	7.3	10	1.57	5	7.13	4.87	5.34	25.7	7.53	3.2	1.52
39303		3.32	<1	2850	122.0	4.8	10	1.60	7	10.15	5.41	6.80	22.2	12.30	2.6	1.93
39304		3.20	<1	1840	167.0	5.0	10	1.29	5	16.70	12.55	5.06	28.5	16.35	32.7	3.76
39305		3.53	<1	1150	268	5.3	10	0.84	11	27.8	20.00	5.20	29.6	26.0	76.8	6.12
39306		3.19	<1	1220	77.4	4.4	10	0.68	30	6.85	3.89	3.62	25.5	8.70	3.9	1.37
39307		3.53	<1	1365	105.0	13.2	10	2.32	18	9.31	5.61	3.26	25.3	11.10	7.2	1.88
39308		3.78	<1	3430	49.0	6.1	<10	1.61	13	5.09	2.95	4.97	21.9	6.10	3.2	1.02
39309		1.04	<1	1945	60.0	12.0	10	1.56	26	8.23	5.53	3.09	25.6	8.05	5.5	1.74
39310		2.19	<1	1050	43.1	17.6	10	1.68	14	5.43	3.58	1.75	26.3	5.39	3.7	1.15
39311		2.98	<1	3090	62.6	8.8	<10	1.47	48	5.25	3.02	3.84	23.4	6.37	4.4	1.09
39312		1.51	<1	4010	39.8	6.4	<10	2.90	7	3.60	2.25	4.28	21.3	4.56	2.6	0.73

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
39273		68.2	0.93	<2	23.8	66.6	<5	28	18.35	116.0	13.10	4	249	1.6	1.89	8.91
39274		64.3	0.75	<2	17.5	68.1	<5	26	17.80	96.8	12.90	4	285	0.9	1.67	6.09
39275		87.1	1.21	<2	38.1	91.8	<5	28	23.7	132.0	18.65	7	276	3.1	2.70	10.10
39276		33.1	0.81	5	23.9	42.4	<5	25	10.30	30.7	9.94	3	334	2.1	1.64	5.25
39277		26.0	1.84	7	54.2	53.1	<5	24	11.50	20.6	16.80	7	301	5.1	3.24	5.37
39278		53.4	2.70	4	72.8	77.9	<5	34	18.35	82.7	21.3	9	294	6.6	4.23	24.9
39279		62.5	2.76	16	71.3	86.2	<5	23	20.4	17.8	22.2	8	303	6.2	4.53	29.0
39280		28.2	2.40	3	63.9	51.9	<5	31	11.05	88.5	16.45	8	303	5.1	3.75	12.25
39281		52.8	1.49	29	46.7	69.7	<5	28	16.75	64.6	16.85	5	326	4.2	3.07	9.67
39282		72.7	0.60	<2	19.8	64.2	<5	35	18.00	204	10.60	2	264	1.7	1.39	12.50
39283		18.3	1.44	16	44.4	35.1	<5	50	7.60	147.5	11.75	4	326	4.2	2.62	5.04
39284		6.2	0.86	5	18.7	11.1	<5	43	2.31	129.0	4.01	3	317	1.5	1.12	1.97
39285		72.7	1.42	<2	28.6	86.6	<5	28	21.4	119.0	18.25	3	221	1.7	2.78	8.74
39286		59.3	0.90	<2	17.9	60.6	11	28	15.80	103.5	11.55	2	220	1.0	1.71	7.42
39287		59.0	1.01	<2	19.6	66.5	25	35	16.90	100.0	13.25	2	223	1.0	1.95	7.30
39288		47.7	0.95	<2	18.2	61.0	<5	28	14.90	80.9	13.05	2	192.0	0.9	1.85	4.13
39289		55.5	1.02	<2	19.1	65.6	<5	24	16.60	82.5	13.45	2	182.0	0.9	1.97	5.62
39290		80.5	1.14	2	23.1	88.1	<5	21	22.9	85.1	17.15	3	102.5	1.0	2.44	7.00
39291		62.4	1.01	<2	19.7	72.7	<5	20	18.80	81.9	14.75	2	115.5	0.9	2.04	6.02
39292		60.9	0.94	<2	19.5	69.6	<5	27	17.60	84.3	13.35	2	138.5	0.8	1.79	6.05
39293		1760	221	<2	63.8	2880	8	200	674	372	>1000	8	29.3	6.6	464	70.4
39294		9.6	0.07	<2	10.5	8.7	<5	<5	2.33	14.0	1.80	1	11.0	0.8	0.30	3.19
39295		64.3	0.97	<2	19.4	69.8	<5	25	17.80	83.9	13.50	2	138.0	0.8	1.90	6.26
39296		44.6	0.59	4	17.7	45.3	<5	32	12.25	118.0	8.78	4	297	1.1	1.19	10.90
39297		20.0	1.35	7	29.8	37.1	<5	33	7.91	82.7	10.50	4	371	2.5	2.16	3.07
39298		20.9	1.55	<2	26.0	35.1	<5	39	7.78	136.0	9.33	3	374	2.4	1.90	3.92
39299		34.1	0.69	<2	12.2	45.7	8	12	10.80	66.8	9.87	2	174.5	0.7	1.37	3.50
39300		33.1	0.51	<2	9.1	40.3	7	13	9.70	81.5	8.44	1	165.5	0.5	1.15	3.65
39301		35.8	0.55	2	10.9	39.7	<5	14	10.15	75.3	8.56	1	163.5	0.6	1.11	5.28
39302		23.8	0.87	<2	8.3	34.5	<5	15	8.12	77.7	7.93	2	172.5	0.4	1.23	1.71
39303		55.6	0.58	<2	15.6	60.9	<5	27	15.95	104.5	13.40	4	227	0.8	1.91	5.12
39304		79.4	2.12	<2	29.0	80.8	<5	27	21.6	105.5	17.75	13	208	1.9	2.70	8.84
39305		129.5	2.96	3	43.4	123.5	5	24	34.3	89.8	28.1	14	164.0	2.7	4.53	17.00
39306		34.8	0.66	4	11.0	42.0	<5	19	10.80	78.5	9.53	1	154.5	0.6	1.27	3.11
39307		48.3	0.91	2	17.1	55.6	12	18	14.20	117.0	12.15	2	262	0.9	1.64	5.83
39308		21.7	0.48	<2	8.0	28.3	<5	13	6.90	80.6	6.61	1	297	0.5	0.93	3.22
39309		26.5	0.91	2	19.2	34.3	<5	28	8.57	96.1	8.49	4	320	1.2	1.36	8.08
39310		19.8	0.55	<2	14.8	23.1	7	29	5.69	81.5	5.45	3	401	1.0	0.88	3.38
39311		29.2	0.45	<2	9.1	33.1	<5	20	8.49	74.6	7.29	1	309	0.5	0.97	4.62
39312		18.1	0.32	<2	5.7	21.9	<5	12	5.45	74.2	4.92	1	315	0.3	0.68	3.02

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS61 Ag ppm 0.01	ME-MS61 Al % 0.01	ME-MS61 As ppm 0.2	ME-MS61 Ba ppm 10	ME-MS61 Be ppm 0.05
39273		<0.5	0.99	3.07	60	1	58.8	6.36	168	315						
39274		<0.5	0.70	1.86	67	1	44.8	4.76	144	383						
39275		<0.5	1.35	4.29	26	1	84.0	8.83	148	446						
39276		<0.5	0.89	3.74	25	1	53.3	5.81	94	185		0.01	8.28	0.4	410	4.74
39277		<0.5	2.00	6.42	42	1	118.0	13.20	164	285		0.04	8.41	0.4	160	8.33
39278		<0.5	3.02	7.83	37	1	166.0	19.70	172	243		0.01	8.09	0.9	820	8.22
39279		<0.5	3.36	6.07	38	1	175.5	20.6	157	145		0.26	7.84	1.6	130	8.68
39280		<0.5	2.94	4.39	35	1	158.0	18.30	154	135		0.05	7.79	1.4	990	7.00
39281		<0.5	1.79	4.62	34	<1	103.0	11.05	106	186		0.11	8.54	1.0	860	5.95
39282		0.7	0.67	3.36	14	<1	40.8	4.31	68	383		0.03	7.21	0.8	1890	1.79
39283		<0.5	1.72	3.85	24	1	99.8	10.85	103	90		0.07	8.11	1.3	1830	4.08
39284		<0.5	1.00	5.12	21	1	53.1	6.20	72	35		0.13	8.41	1.3	1150	5.26
39285		<0.5	1.33	2.28	44	<1	79.9	9.14	173	462						
39286		<0.5	0.84	2.08	47	<1	48.6	5.64	133	407						
39287		<0.5	0.94	2.48	51	<1	53.9	6.27	183	430						
39288		<0.5	0.85	1.40	28	<1	52.4	5.75	167	238						
39289		<0.5	0.90	1.66	28	1	53.6	6.40	162	351						
39290		<0.5	1.09	1.24	15	<1	63.6	7.12	179	387						
39291		<0.5	0.93	1.23	13	<1	54.8	6.11	168	364						
39292		<0.5	0.85	1.24	14	1	50.2	5.77	161	342						
39293		1.5	252	11.35	<5	20	>10000	>1000	53	235						
39294		<0.5	0.09	1.04	8	1	6.4	0.48	7	75						
39295		<0.5	0.88	1.33	14	<1	52.1	5.96	157	433						
39296		<0.5	0.56	4.41	47	<1	34.8	3.92	110	237						
39297		<0.5	1.43	7.39	21	1	80.9	9.31	148	178						
39298		<0.5	1.41	2.33	20	<1	71.3	10.10	114	154						
39299		<0.5	0.58	1.45	40	1	36.1	4.05	148	164						
39300		<0.5	0.47	0.90	29	<1	28.9	3.22	142	169						
39301		<0.5	0.47	1.99	23	<1	30.1	3.32	126	169						
39302		<0.5	0.76	0.83	30	<1	41.7	5.23	143	133						
39303		<0.5	0.72	1.88	9	<1	51.9	4.21	122	120						
39304		<0.5	2.07	3.08	15	<1	104.5	14.15	174	1340						
39305		<0.5	3.18	6.28	18	<1	164.0	20.2	256	3070						
39306		<0.5	0.57	1.41	16	<1	34.6	3.90	119	158						
39307		<0.5	0.82	2.35	55	<1	49.9	5.65	119	297						
39308		<0.5	0.42	1.51	14	<1	26.9	2.72	78	131						
39309		<0.5	0.82	4.21	62	1	48.7	5.69	152	198						
39310		<0.5	0.55	2.89	147	1	31.6	3.65	106	154						
39311		<0.5	0.41	2.20	28	1	27.8	2.87	89	196						
39312		<0.5	0.30	1.64	17	<1	19.7	2.01	94	106						

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Bi ppm 0.01	ME-MS61 Ca % 0.01	ME-MS61 Cd ppm 0.02	ME-MS61 Ce ppm 0.01	ME-MS61 Co ppm 0.1	ME-MS61 Cr ppm 1	ME-MS61 Cs ppm 0.05	ME-MS61 Cu ppm 0.2	ME-MS61 Fe % 0.01	ME-MS61 Ga ppm 0.05	ME-MS61 Ge ppm 0.05	ME-MS61 Hf ppm 0.1	ME-MS61 In ppm 0.005	ME-MS61 K % 0.01	ME-MS61 La ppm 0.5
39273																
39274																
39275																
39276		0.21	2.33	0.16	54.8	3.2	6	0.30	2.3	3.33	24.6	0.25	2.4	0.104	1.48	21.7
39277		0.31	3.17	0.30	56.2	5.2	4	0.34	3.1	4.88	28.9	0.33	5.3	0.164	1.10	19.5
39278		0.39	2.84	0.31	112.5	6.2	4	1.25	7.5	5.13	29.3	0.45	4.7	0.175	2.86	44.3
39279		0.61	2.92	0.27	121.5	6.1	4	0.38	27.3	4.51	28.0	0.41	3.5	0.145	0.93	46.4
39280		0.45	2.45	0.24	59.7	5.2	4	0.92	7.6	4.61	25.9	0.36	4.3	0.146	3.23	21.0
39281		0.27	2.63	0.19	110.0	5.3	4	0.76	13.7	3.93	26.7	0.42	3.9	0.120	2.69	43.3
39282		0.10	0.64	0.03	155.5	3.3	6	2.90	13.1	2.48	19.35	0.37	5.0	0.026	5.02	76.1
39283		0.26	1.57	0.19	39.4	3.2	4	1.33	8.5	2.78	21.5	0.32	2.5	0.083	5.14	13.9
39284		0.26	1.70	0.13	11.55	2.8	7	0.94	5.9	2.38	23.7	0.20	1.8	0.070	4.71	4.3
39285																
39286																
39287																
39288																
39289																
39290																
39291																
39292																
39293																
39294																
39295																
39296																
39297																
39298																
39299																
39300																
39301																
39302																
39303																
39304																
39305																
39306																
39307																
39308																
39309																
39310																
39311																
39312																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Li ppm 0.2	ME-MS61 Mg % 0.01	ME-MS61 Mn ppm 5	ME-MS61 Mo ppm 0.05	ME-MS61 Na % 0.01	ME-MS61 Nb ppm 0.1	ME-MS61 Ni ppm 0.2	ME-MS61 P ppm 10	ME-MS61 Pb ppm 0.5	ME-MS61 Rb ppm 0.1	ME-MS61 Re ppm 0.002	ME-MS61 S % 0.01	ME-MS61 Sb ppm 0.05	ME-MS61 Sc ppm 0.1	ME-MS61 Se ppm 1
39273																
39274																
39275																
39276		10.1	0.30	833	4.92	4.91	25.9	1.6	700	23.1	29.4	0.003	0.01	0.14	9.9	3
39277		17.8	0.52	1320	9.55	4.78	55.1	1.8	1170	23.2	18.1	0.003	0.01	0.11	19.3	5
39278		22.6	0.52	1380	3.34	3.69	77.4	1.9	1260	32.0	72.7	0.006	0.03	0.14	19.1	6
39279		18.0	0.45	1220	16.25	4.52	74.9	1.5	830	23.3	15.6	0.008	0.11	0.28	18.5	6
39280		22.7	0.45	1260	3.11	3.34	66.1	2.0	790	30.3	74.9	0.004	0.03	0.20	18.3	5
39281		21.6	0.49	1020	32.8	4.23	53.8	2.5	940	29.8	64.7	0.017	0.05	0.18	17.8	5
39282		25.9	0.24	459	0.63	2.05	20.9	1.4	360	34.4	155.5	0.003	0.05	0.13	3.6	2
39283		19.3	0.28	741	18.00	2.81	47.1	1.5	630	50.4	124.0	0.005	0.03	0.30	11.4	4
39284		8.7	0.23	692	6.45	3.46	19.6	2.5	170	39.1	109.0	0.002	0.02	0.31	9.5	2
39285																
39286																
39287																
39288																
39289																
39290																
39291																
39292																
39293																
39294																
39295																
39296																
39297																
39298																
39299																
39300																
39301																
39302																
39303																
39304																
39305																
39306																
39307																
39308																
39309																
39310																
39311																
39312																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Sn ppm 0.2	ME-MS61 Sr ppm 0.2	ME-MS61 Ta ppm 0.05	ME-MS61 Te ppm 0.05	ME-MS61 Th ppm 0.2	ME-MS61 Ti % 0.005	ME-MS61 Tl ppm 0.02	ME-MS61 U ppm 0.1	ME-MS61 V ppm 1	ME-MS61 W ppm 0.1	ME-MS61 Y ppm 0.1	ME-MS61 Zn ppm 2	ME-MS61 Zr ppm 0.5
39273														
39274														
39275														
39276		3.5	343	2.10	<0.05	3.7	0.344	0.18	3.7	21	0.4	49.4	91	69.4
39277		6.9	310	4.81	<0.05	4.5	0.580	0.15	5.6	34	0.6	106.5	153	148.5
39278		9.1	302	6.23	0.05	21.3	0.651	0.51	7.3	31	0.8	160.5	162	118.5
39279		8.4	314	6.06	0.11	23.1	0.566	0.14	5.0	31	1.0	163.5	153	80.1
39280		7.8	308	5.06	0.05	10.6	0.510	0.50	4.1	30	0.6	151.0	150	95.4
39281		5.4	364	4.57	0.05	8.7	0.534	0.43	4.2	30	0.5	106.0	111	111.0
39282		1.9	271	1.57	<0.05	12.8	0.275	1.18	3.1	10	0.3	40.0	65	172.0
39283		4.5	334	4.06	0.05	4.2	0.394	0.84	3.6	18	0.5	94.0	103	60.9
39284		3.1	319	1.53	<0.05	1.8	0.141	0.69	4.2	16	1.1	45.9	71	37.3
39285														
39286														
39287														
39288														
39289														
39290														
39291														
39292														
39293														
39294														
39295														
39296														
39297														
39298														
39299														
39300														
39301														
39302														
39303														
39304														
39305														
39306														
39307														
39308														
39309														
39310														
39311														
39312														

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
39313		1.30	<1	3860	41.1	7.1	<10	3.23	6	4.20	2.38	4.80	22.9	5.18	2.6	0.84
39314		<0.02	<1	12.2	17.3	1.0	<10	17.15	<5	55.0	37.7	1.23	31.6	28.1	8.7	12.15
39315		0.67	<1	349	121.5	0.7	10	0.75	<5	17.25	11.05	1.97	20.9	17.10	12.2	3.60
39316		3.06	<1	2930	63.0	5.1	<10	1.28	7	5.04	2.97	4.67	23.2	6.47	4.0	1.01
39317		3.35	<1	2870	63.2	5.9	10	3.85	11	4.87	2.94	4.46	24.0	6.40	3.7	0.97
39318		1.68	<1	851	94.1	6.4	10	4.48	65	9.88	10.10	2.96	25.9	9.75	1.8	2.61
39319		2.82	<1	1385	56.0	3.7	<10	0.99	13	6.81	4.15	3.20	26.4	7.68	3.6	1.40
39320		3.59	<1	1285	69.4	3.6	10	0.69	8	6.69	4.05	3.32	24.7	8.14	3.9	1.36
39321		3.19	<1	1530	90.3	2.9	10	0.71	<5	7.43	4.16	2.95	26.9	9.12	5.6	1.44
39322		3.22	<1	1330	73.4	6.6	10	1.73	21	6.90	3.91	3.07	26.9	8.16	3.7	1.38
39323		3.18	<1	263	32.8	17.2	10	2.08	28	3.59	2.27	1.42	21.5	3.76	2.0	0.77
39324		1.57	<1	772	75.5	7.4	20	7.50	<5	4.31	2.60	1.22	18.4	5.62	5.7	0.85
39325		3.48	<1	502	47.3	8.5	100	5.46	7	3.28	2.19	1.04	20.8	3.72	4.0	0.70
39326		3.28	<1	1270	88.7	3.8	20	2.02	<5	5.00	3.28	1.46	16.5	6.25	6.7	1.06
39327		2.96	<1	1445	97.3	2.7	20	2.81	<5	4.63	3.03	1.43	17.2	6.35	9.2	0.97
39328		3.14	<1	1280	99.8	2.0	20	2.09	<5	5.23	3.40	1.50	15.5	6.73	9.8	1.07

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
39313		17.8	0.36	<2	6.3	24.3	<5	11	5.77	77.5	5.44	1	314	0.4	0.75	3.10
39314		15.7	5.58	<2	50.1	22.6	<5	143	4.80	604	13.30	15	2.1	6.2	7.77	46.2
39315		51.6	1.62	<2	28.7	65.0	<5	<5	16.35	40.9	16.40	4	45.7	2.2	2.94	8.68
39316		29.0	0.44	<2	8.4	33.2	<5	13	8.41	74.4	7.01	1	297	0.5	0.95	5.23
39317		29.2	0.41	<2	10.6	32.9	<5	14	8.38	125.5	6.88	1	304	0.6	0.93	4.71
39318		44.9	2.89	21	24.0	47.7	<5	24	12.40	123.5	10.00	1	391	2.0	1.60	18.65
39319		24.1	0.74	<2	11.2	34.8	<5	16	8.14	112.0	8.18	1	177.0	0.6	1.21	2.67
39320		30.7	0.66	<2	11.1	39.0	<5	15	9.68	78.6	8.60	1	140.5	0.5	1.25	2.96
39321		40.9	0.63	<2	11.3	46.9	<5	15	12.20	76.5	9.99	1	144.0	0.4	1.33	5.49
39322		33.1	0.59	<2	11.5	39.6	<5	19	10.10	89.8	8.87	1	271	0.6	1.25	6.17
39323		15.3	0.42	<2	10.9	16.7	<5	12	4.38	43.3	3.73	1	276	1.4	0.61	2.63
39324		37.8	0.40	2	12.7	31.9	9	20	9.34	134.0	6.24	1	300	1.1	0.82	10.60
39325		23.5	0.37	<2	15.5	21.0	18	20	5.80	115.0	4.19	2	340	1.1	0.56	7.44
39326		47.4	0.53	<2	14.1	38.5	<5	21	11.20	108.5	7.09	2	279	0.8	0.92	11.65
39327		50.5	0.51	<2	14.3	39.6	<5	25	11.75	126.5	7.17	2	309	0.8	0.88	13.05
39328		51.9	0.55	<2	12.7	41.0	<5	23	12.30	109.0	7.38	1	250	0.6	0.92	14.00

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS61 Ag ppm 0.01	ME-MS61 Al % 0.01	ME-MS61 As ppm 0.2	ME-MS61 Ba ppm 10	ME-MS61 Be ppm 0.05
39313		<0.5	0.34	2.00	19	1	21.6	2.30	100	102						
39314		2.3	5.68	8.97	<5	4	504	37.1	67	105						
39315		<0.5	1.63	4.23	7	1	92.4	10.60	24	384						
39316		<0.5	0.40	2.40	21	<1	27.0	2.69	87	164						
39317		<0.5	0.39	2.61	16	<1	26.1	2.50	106	158						
39318		<0.5	1.86	2.97	32	1	69.9	15.00	102	64						
39319		<0.5	0.62	1.14	15	<1	36.2	4.29	84	158	<0.005					
39320		<0.5	0.58	1.13	10	<1	34.8	3.95	101	178	<0.005					
39321		<0.5	0.61	1.01	12	<1	35.4	3.76	132	239	<0.005					
39322		<0.5	0.57	1.67	30	<1	34.6	3.64	143	146	<0.005					
39323		<0.5	0.35	4.15	134	2	22.4	2.42	176	68	<0.005					
39324		0.5	0.37	19.55	45	1	23.5	2.61	78	205						
39325		<0.5	0.35	2.38	53	1	19.6	2.32	82	141	<0.005					
39326		<0.5	0.48	2.90	40	2	29.0	3.21	35	277	<0.005					
39327		0.5	0.45	2.45	26	2	25.9	3.21	29	369	<0.005					
39328		0.5	0.49	2.93	23	3	29.6	3.33	21	401	<0.005					

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Bi ppm 0.01	ME-MS61 Ca % 0.01	ME-MS61 Cd ppm 0.02	ME-MS61 Ce ppm 0.01	ME-MS61 Co ppm 0.1	ME-MS61 Cr ppm 1	ME-MS61 Cs ppm 0.05	ME-MS61 Cu ppm 0.2	ME-MS61 Fe % 0.01	ME-MS61 Ga ppm 0.05	ME-MS61 Ge ppm 0.05	ME-MS61 Hf ppm 0.1	ME-MS61 In ppm 0.005	ME-MS61 K % 0.01	ME-MS61 La ppm 0.5
39313																
39314																
39315																
39316																
39317																
39318																
39319																
39320																
39321																
39322																
39323																
39324																
39325																
39326																
39327																
39328																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Projet: LAC SAIRS

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Li ppm 0.2	ME-MS61 Mg % 0.01	ME-MS61 Mn ppm 5	ME-MS61 Mo ppm 0.05	ME-MS61 Na % 0.01	ME-MS61 Nb ppm 0.1	ME-MS61 Ni ppm 0.2	ME-MS61 P ppm 10	ME-MS61 Pb ppm 0.5	ME-MS61 Rb ppm 0.1	ME-MS61 Re ppm 0.002	ME-MS61 S % 0.01	ME-MS61 Sb ppm 0.05	ME-MS61 Sc ppm 0.1	ME-MS61 Se ppm 1
39313																
39314																
39315																
39316																
39317																
39318																
39319																
39320																
39321																
39322																
39323																
39324																
39325																
39326																
39327																
39328																

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS61 Sn ppm 0.2	ME-MS61 Sr ppm 0.2	ME-MS61 Ta ppm 0.05	ME-MS61 Te ppm 0.05	ME-MS61 Th ppm 0.2	ME-MS61 Ti % 0.005	ME-MS61 Tl ppm 0.02	ME-MS61 U ppm 0.1	ME-MS61 V ppm 1	ME-MS61 W ppm 0.1	ME-MS61 Y ppm 0.1	ME-MS61 Zn ppm 2	ME-MS61 Zr ppm 0.5
39313														
39314														
39315														
39316														
39317														
39318														
39319														
39320														
39321														
39322														
39323														
39324														
39325														
39326														
39327														
39328														

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 1-MAI-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10042739

Méthode	COMMENTAIRE DE CERTIFICAT
ME-MS61	L'analyse des terres rares peut être partiellement soluble avec cette méthode.

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10036977

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 95 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 27-MARS-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81U	fusion ICP-MS (pkg de 38 éléments de U)	ICP-MS
Au-AA23	Au 30 g fini FA-AA	AAS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature: 

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
C-39098		0.74	<1	1410	55.7	6.0	10	0.74	25	2.08	1.21	0.99	18.0	3.55	4.4	0.39
C-39099		1.22	<1	1540	46.6	4.3	10	0.67	6	1.80	1.12	0.86	19.2	3.00	5.2	0.36
C-39100		1.24	<1	862	11.3	2.0	10	1.86	16	0.80	0.60	0.30	21.0	0.82	2.0	0.18
C-39101		0.68	<1	1440	61.5	6.3	10	1.28	9	2.07	1.24	0.97	16.4	3.60	4.3	0.41
C-39102		2.24	<1	1050	87.8	9.4	20	2.32	11	2.97	1.78	1.40	19.3	5.16	5.7	0.58
C-39103		2.12	<1	774	82.6	7.2	20	2.09	<5	2.47	1.39	1.14	20.3	4.49	4.2	0.46
C-39104		1.40	<1	973	56.9	5.3	20	1.58	<5	2.14	1.39	0.93	18.4	3.61	4.3	0.45
C-39176		1.54	<1	875	75.5	9.3	20	2.30	8	2.62	1.57	0.94	18.5	4.43	6.4	0.53
C-39177		3.10	<1	414	28.7	37.3	40	2.09	51	3.37	1.98	1.14	17.3	3.67	3.7	0.69
C-39178		2.04	<1	839	78.9	7.9	20	2.44	24	2.74	1.68	1.00	18.3	4.69	5.6	0.54
C-39105		2.00	<1	883	81.5	6.5	20	1.97	<5	2.61	1.53	1.12	18.8	4.41	6.3	0.51
C-39106		1.48	<1	854	83.9	6.4	10	2.05	<5	2.58	1.46	1.15	18.7	4.77	5.2	0.50
C-39107		2.84	<1	804	70.9	4.8	10	1.62	<5	1.94	1.12	0.90	17.7	3.61	4.6	0.37
C-39108		3.06	<1	923	82.0	6.2	10	1.72	55	2.77	1.63	1.23	18.5	4.74	6.3	0.54
C-39109		0.72	<1	959	39.0	6.8	10	1.77	54	2.25	1.84	0.75	21.7	2.73	4.8	0.52
C-39110		3.32	<1	1040	94.2	10.2	20	1.80	72	2.97	1.75	1.36	18.6	5.36	6.8	0.54
C-39111		0.14	<1	12.7	7.6	<0.5	<10	0.09	<5	0.53	0.31	0.10	1.3	0.58	1.1	0.11
C-39112		0.02	<1	1090	>10000	2.7	<10	0.22	<5	>1000	391	>1000	531	>1000	8.1	174.5
C-39113		3.00	<1	343	55.8	0.8	10	0.58	10	1.72	1.14	0.33	13.2	2.89	3.8	0.36
C-39114		3.32	<1	398	73.7	1.8	10	0.71	18	2.10	1.40	0.55	16.0	3.35	4.3	0.43
C-39115		1.32	<1	695	81.0	6.1	10	2.13	<5	2.06	1.23	0.75	18.1	3.81	4.8	0.41
C-39116		3.36	<1	1445	85.9	2.5	20	1.22	24	2.12	1.25	0.82	15.4	4.20	4.5	0.43
C-39117		3.12	<1	1210	92.4	5.5	20	2.05	13	3.06	1.73	1.14	19.6	5.11	6.6	0.58
C-39118		1.88	<1	1000	39.5	2.7	20	3.27	<5	1.11	0.63	0.54	14.3	2.16	3.3	0.23
C-39119		3.28	<1	814	78.9	5.6	20	3.37	20	2.57	1.59	0.94	19.3	4.48	5.4	0.53
C-39120		3.12	<1	883	83.8	5.4	10	3.16	11	2.29	1.34	0.92	17.8	4.36	5.7	0.44
C-39121		1.38	<1	867	108.5	4.9	10	1.81	<5	3.41	2.01	1.14	18.1	5.86	5.5	0.67
C-39122		1.84	<1	841	71.5	4.8	10	3.43	<5	2.21	1.07	0.89	18.3	4.20	5.5	0.41
C-39123		1.40	<1	844	68.4	5.0	10	3.55	<5	2.10	1.01	0.90	18.1	4.00	5.2	0.38
C-39124		3.12	<1	707	87.1	8.8	60	2.56	23	3.38	2.16	1.04	18.2	5.09	6.0	0.71
C-39125		0.02	<1	11.9	29.8	0.9	<10	16.30	<5	53.1	36.8	1.41	31.0	30.3	7.7	12.05
C-39126		0.72	<1	336	120.0	0.9	10	0.68	5	15.80	9.87	1.56	22.3	15.45	12.0	3.29
C-39127		2.02	<1	362	56.3	25.8	230	2.73	8	3.21	2.03	1.30	19.1	4.39	2.6	0.70
C-39128		3.18	<1	804	95.6	7.9	20	1.76	6	2.79	1.62	1.08	18.6	5.01	6.6	0.55
C-39129		1.68	<1	680	62.2	38.2	390	4.70	<5	3.05	1.67	1.68	19.9	4.98	2.4	0.61
C-39130		3.42	<1	886	97.9	9.2	20	2.08	<5	2.75	1.70	1.11	18.7	5.04	6.2	0.54
C-39131		3.24	<1	490	69.0	8.4	20	5.35	65	2.06	1.24	0.79	19.0	3.73	5.4	0.41
C-39132		1.62	<1	350	30.6	3.7	10	3.55	<5	1.20	0.70	0.49	18.8	1.74	2.6	0.22
C-39133		0.70	<1	920	86.0	10.5	20	1.69	<5	2.59	1.67	1.03	20.9	4.42	5.8	0.51
C-39134		2.00	<1	912	146.5	2.1	10	1.44	26	1.58	0.95	0.85	14.0	4.52	2.5	0.28

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
C-39098		27.5	0.17	<2	6.7	24.0	<5	12	6.53	73.7	3.96	1	675	0.4	0.43	6.02
C-39099		23.5	0.19	<2	9.4	19.2	<5	15	5.36	83.5	3.27	1	670	0.7	0.37	7.15
C-39100		5.5	0.12	<2	17.4	4.7	<5	22	1.32	103.5	0.94	1	472	3.8	0.13	1.86
C-39101		34.0	0.20	<2	8.5	23.5	<5	10	6.69	106.0	3.80	1	387	0.5	0.44	16.70
C-39102		44.6	0.24	<2	10.2	36.2	7	14	10.25	94.9	5.86	1	690	0.7	0.64	8.07
C-39103		42.6	0.21	<2	11.5	33.6	7	14	9.51	95.8	5.40	1	539	1.0	0.57	8.39
C-39104		29.4	0.24	<2	13.0	22.9	<5	16	6.54	94.5	3.76	1	503	1.4	0.44	6.82
C-39176		37.8	0.25	3	11.9	30.0	6	13	8.70	142.5	4.98	1	420	0.7	0.57	12.60
C-39177		13.7	0.30	<2	3.8	14.6	55	7	3.58	80.1	3.23	1	501	0.2	0.57	3.59
C-39178		39.9	0.25	<2	12.2	32.0	6	13	9.13	130.0	5.35	1	460	0.7	0.58	11.25
C-39105		43.0	0.23	<2	10.8	31.7	16	15	9.04	116.0	5.15	1	453	0.6	0.55	15.95
C-39106		43.9	0.21	<2	10.7	33.1	<5	15	9.51	117.0	5.28	1	449	0.6	0.59	14.80
C-39107		42.2	0.17	<2	8.0	25.6	<5	15	7.74	120.0	4.16	1	378	0.4	0.42	19.45
C-39108		43.8	0.25	<2	10.7	32.8	<5	14	9.30	117.0	5.36	1	454	0.6	0.58	12.20
C-39109		18.7	0.45	<2	14.4	16.6	6	16	4.65	114.5	2.94	1	440	1.2	0.40	3.72
C-39110		53.1	0.25	<2	10.8	36.5	7	13	10.35	113.0	5.77	1	476	0.6	0.65	9.92
C-39111		4.4	0.05	<2	1.0	2.7	<5	<5	0.83	9.0	0.55	<1	10.7	0.2	0.09	2.37
C-39112		>10000	15.25	2	455	>10000	<5	24	>1000	19.0	>1000	1	7480	25.4	591	>1000
C-39113		33.2	0.20	<2	13.1	17.7	<5	11	5.43	122.5	2.82	<1	181.0	1.2	0.35	22.4
C-39114		42.7	0.24	<2	15.0	24.0	<5	15	7.55	115.5	3.79	1	228	1.6	0.45	28.7
C-39115		44.9	0.19	<2	11.6	28.9	<5	10	8.58	120.5	4.37	1	355	0.8	0.44	11.55
C-39116		44.3	0.21	3	10.4	31.2	5	9	9.52	115.0	4.63	1	292	0.8	0.48	15.30
C-39117		45.0	0.25	9	12.3	37.7	5	7	10.75	160.5	6.01	1	256	0.8	0.66	11.30
C-39118		20.3	0.10	<2	5.9	16.4	<5	20	4.61	175.5	2.72	1	287	0.3	0.28	6.40
C-39119		40.5	0.33	3	11.7	32.4	<5	15	9.02	145.5	5.08	1	293	0.6	0.57	11.75
C-39120		43.7	0.20	<2	10.6	32.6	<5	16	9.37	157.0	4.85	1	322	0.5	0.52	12.05
C-39121		56.8	0.30	<2	13.9	41.2	5	11	12.05	126.5	6.93	1	352	0.9	0.73	11.80
C-39122		35.6	0.14	<2	9.4	29.2	5	21	8.27	164.5	4.81	1	355	0.6	0.49	11.25
C-39123		34.5	0.13	2	9.8	27.6	<5	21	7.94	168.5	4.41	1	349	0.5	0.50	10.90
C-39124		43.9	0.36	3	14.7	34.5	11	16	10.00	128.5	5.80	1	325	1.7	0.67	13.45
C-39125		21.2	5.53	<2	48.1	27.7	<5	141	6.37	615	14.30	15	2.9	6.1	7.56	45.0
C-39126		53.6	1.51	<2	33.9	62.8	<5	<5	15.55	66.7	14.70	7	45.7	2.8	2.68	11.55
C-39127		27.9	0.32	2	10.5	26.6	36	11	6.79	94.8	4.77	1	371	1.0	0.61	4.72
C-39128		50.7	0.25	4	11.7	35.7	10	15	10.40	109.5	5.40	1	550	0.9	0.62	13.35
C-39129		29.8	0.23	<2	8.4	32.1	46	7	7.91	136.5	5.69	1	547	0.4	0.63	1.81
C-39130		52.6	0.27	2	11.2	36.4	<5	16	11.55	119.5	6.21	1	593	0.8	0.60	14.15
C-39131		36.0	0.20	17	10.6	26.8	<5	13	8.25	147.5	4.71	1	266	0.8	0.46	10.25
C-39132		15.7	0.11	<2	5.4	12.3	<5	14	3.65	80.6	2.20	1	471	0.5	0.23	4.24
C-39133		44.1	0.29	2	11.6	33.4	<5	17	10.35	114.5	5.66	2	580	0.9	0.56	12.40
C-39134		81.9	0.16	<2	6.8	45.8	<5	22	15.90	139.5	5.69	1	383	0.5	0.41	16.25

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005
C-39098		<0.5	0.14	1.83	57	<1	10.5	1.07	36	170	
C-39099		<0.5	0.16	2.35	46	<1	9.6	1.14	32	191	
C-39100		<0.5	0.09	32.2	22	1	4.5	0.75	25	60	
C-39101		<0.5	0.17	4.95	48	1	11.0	1.17	44	151	
C-39102		<0.5	0.25	3.39	77	<1	15.2	1.63	60	214	
C-39103		<0.5	0.20	2.76	65	<1	12.4	1.47	51	159	<0.005
C-39104		<0.5	0.20	3.34	50	<1	11.5	1.55	41	154	<0.005
C-39176		<0.5	0.23	4.96	75	<1	14.0	1.57	58	229	<0.005
C-39177		<0.5	0.27	1.39	165	2	17.5	1.75	88	135	<0.005
C-39178		<0.5	0.24	4.77	72	1	14.9	1.62	51	205	<0.005
C-39105		<0.5	0.21	4.24	56	<1	13.2	1.43	48	225	
C-39106		<0.5	0.21	4.03	55	<1	13.1	1.40	45	193	
C-39107		<0.5	0.15	3.91	44	<1	10.2	1.09	38	150	
C-39108		<0.5	0.22	4.80	56	<1	14.1	1.56	49	223	
C-39109		<0.5	0.30	3.12	52	<1	14.8	2.43	50	157	
C-39110		<0.5	0.23	3.44	64	<1	14.9	1.58	55	264	
C-39111		<0.5	0.05	0.65	5	<1	3.0	0.31	6	37	
C-39112		<0.5	20.1	218	466	2	2710	123.0	173	470	
C-39113		<0.5	0.18	8.95	11	<1	9.6	1.32	7	78	
C-39114		<0.5	0.22	11.05	20	<1	11.6	1.54	23	111	
C-39115		<0.5	0.17	7.75	56	<1	11.3	1.16	44	175	
C-39116		<0.5	0.19	4.59	37	1	10.9	1.23	19	141	
C-39117		0.5	0.23	3.46	86	1	15.7	1.61	41	252	
C-39118		0.6	0.09	2.24	27	<1	5.9	0.59	21	121	
C-39119		0.5	0.24	4.37	53	<1	13.8	1.80	34	192	
C-39120		0.5	0.18	4.70	52	1	11.9	1.13	34	202	
C-39121		<0.5	0.28	4.44	60	<1	17.8	1.83	37	209	
C-39122		0.5	0.13	5.89	49	1	10.4	0.84	37	191	
C-39123		0.6	0.11	5.60	48	<1	10.0	0.77	37	183	
C-39124		<0.5	0.32	6.19	73	1	19.1	2.11	43	207	
C-39125		2.3	5.57	8.52	<5	4	462	35.2	65	96	
C-39126		<0.5	1.48	2.97	<5	1	80.7	9.72	44	335	
C-39127		<0.5	0.28	4.68	171	1	17.9	1.93	127	89	
C-39128		<0.5	0.25	4.64	72	1	14.3	1.59	52	232	
C-39129		0.6	0.23	0.92	296	1	15.1	1.43	138	94	
C-39130		0.5	0.23	4.97	66	<1	14.7	1.61	51	218	
C-39131		0.6	0.19	4.95	61	<1	11.9	1.16	46	192	
C-39132		<0.5	0.10	3.45	27	<1	6.6	0.70	25	85	
C-39133		<0.5	0.23	4.79	82	<1	14.4	1.69	58	210	
C-39134		0.5	0.13	4.26	18	<1	7.7	0.90	16	72	

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
C-39135		3.38	<1	933	94.9	11.2	20	1.85	35	3.19	1.89	1.36	19.9	5.54	4.8	0.59
C-39136		2.92	<1	1065	96.6	12.5	30	1.96	105	3.20	1.89	1.36	20.9	5.51	7.0	0.59
C-39137		3.20	<1	956	96.0	11.0	20	1.84	17	3.21	1.83	1.34	20.6	5.61	5.5	0.61
C-39138		3.22	<1	895	86.9	9.8	20	1.96	<5	3.01	1.78	1.30	19.7	5.15	5.9	0.57
C-39139		2.78	<1	757	91.2	6.9	20	2.78	11	2.78	1.70	1.02	18.7	4.89	5.6	0.53
C-39140		0.94	<1	563	18.1	3.7	20	2.21	<5	3.78	3.24	0.63	18.3	1.96	2.5	0.91
C-39141		2.74	<1	844	93.7	11.7	30	3.91	8	3.21	1.85	1.33	20.6	5.28	6.1	0.59
C-39142		1.40	<1	776	79.2	7.8	10	1.77	<5	3.18	2.04	1.15	20.4	4.65	5.8	0.64
C-39143		2.16	<1	754	93.5	8.2	20	2.26	10	2.95	1.81	1.21	20.7	4.83	6.4	0.57
C-39144		0.02	<1	8.8	178.5	0.7	<10	145.5	16	>1000	618	25.4	46.7	827	9.3	216
C-39145		0.14	<1	12.6	7.8	<0.5	10	0.27	<5	1.03	0.57	0.17	1.3	1.11	1.2	0.19
C-39146		1.28	<1	850	89.0	12.8	80	3.16	16	3.07	1.84	1.33	19.3	5.24	5.7	0.57
C-39147		3.10	<1	1005	8.7	1.8	10	2.50	5	0.53	0.39	0.27	15.6	0.66	1.3	0.12
C-39148		2.60	<1	977	82.4	9.5	20	3.04	31	3.06	1.85	1.20	18.9	4.85	4.9	0.56
C-39149		1.80	<1	845	116.0	11.2	20	2.52	31	3.90	2.22	1.66	20.5	6.55	6.5	0.73
C-39150		1.50	<1	805	87.2	10.0	20	2.84	7	3.00	1.77	1.21	20.7	5.23	5.8	0.55
C-39151		2.40	<1	772	65.9	5.6	10	2.75	<5	2.39	1.30	0.87	20.4	3.95	2.9	0.45
C-39152		2.88	<1	761	94.1	10.7	20	3.62	<5	3.39	2.08	1.28	21.3	5.59	6.4	0.66
C-39153		3.36	<1	626	56.7	6.4	20	3.80	<5	2.32	1.65	0.76	20.0	3.38	4.2	0.49
C-39154		2.24	<1	692	83.5	9.0	30	3.91	<5	3.01	1.76	1.16	20.7	5.04	5.3	0.57
C-39155		3.72	<1	656	10.0	1.5	20	2.93	<5	1.04	0.84	0.29	17.5	0.87	1.2	0.23
C-39156		2.26	<1	717	36.6	6.6	10	7.73	<5	3.69	2.66	0.71	21.4	3.09	3.2	0.79
C-39157		3.10	<1	719	34.6	2.6	10	2.12	<5	1.65	1.05	0.53	18.4	2.26	2.8	0.33
C-39158		3.32	<1	891	81.6	9.3	20	1.87	7	2.46	1.57	1.21	19.9	4.45	5.8	0.48
C-39159		3.12	<1	1560	90.7	9.4	20	1.65	12	3.15	1.79	1.30	19.5	5.31	6.1	0.56
C-39160		3.06	<1	911	87.3	9.1	10	1.54	<5	2.89	1.64	1.28	20.3	4.98	5.1	0.54
C-39161		3.08	<1	980	77.8	8.9	10	1.12	21	2.58	1.57	1.19	19.7	4.53	4.9	0.48
C-39162		0.86	<1	903	91.8	11.5	50	2.86	11	3.11	1.72	1.30	19.7	5.24	7.4	0.58
C-39163		2.76	<1	971	109.0	10.9	20	1.44	8	3.27	1.77	1.66	21.0	6.14	6.7	0.58
C-39164		0.02	1	1040	>10000	3.0	<10	0.29	<5	>1000	434	>1000	544	>1000	9.6	181.5
C-39165		0.08	<1	17.8	94.8	0.5	<10	0.16	<5	1.68	0.61	1.69	1.8	5.16	1.3	0.23
C-39166		2.02	<1	1395	76.3	8.2	10	1.30	5	2.46	1.47	1.31	20.5	4.59	4.9	0.49
C-39167		1.54	<1	1400	80.4	8.3	10	1.36	<5	2.62	1.50	1.40	20.5	4.55	5.6	0.48
C-39168		2.70	<1	1235	86.0	8.7	10	1.47	5	2.80	1.72	1.42	21.1	5.03	5.5	0.53
C-39169		2.82	<1	1340	80.9	9.9	10	2.07	16	2.66	1.66	1.34	20.7	4.63	5.7	0.51
C-39170		2.60	<1	1275	86.2	8.9	10	1.50	23	2.71	1.63	1.38	20.8	4.90	6.6	0.51
C-39171		2.46	<1	1155	80.5	17.7	90	3.27	53	3.40	2.12	1.83	21.9	5.58	4.7	0.64
C-39172		2.66	<1	1195	86.1	6.8	10	1.76	<5	2.96	1.88	1.30	20.8	5.02	6.4	0.58
C-39173		2.88	<1	1155	81.7	6.4	10	1.63	<5	2.71	1.71	1.22	19.9	4.76	6.6	0.53
C-39174		3.00	<1	1230	91.4	6.2	20	1.34	<5	3.21	2.04	1.45	20.4	5.39	6.3	0.63

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
C-39135		49.2	0.27	2	11.9	39.4	7	13	11.70	120.0	6.99	1	595	0.8	0.68	11.55
C-39136		51.1	0.28	<2	11.6	39.0	7	14	11.70	130.0	6.91	1	591	0.7	0.69	11.30
C-39137		49.8	0.27	<2	12.2	38.4	<5	14	11.65	123.0	6.88	1	613	0.8	0.69	11.65
C-39138		44.6	0.26	<2	11.2	35.7	<5	13	10.70	118.0	6.19	1	598	0.7	0.64	10.70
C-39139		50.5	0.27	<2	11.5	33.4	<5	15	10.35	136.0	5.65	1	463	0.8	0.60	16.35
C-39140		5.9	0.53	<2	2.8	6.1	5	29	1.59	77.5	1.75	<1	494	0.7	0.48	3.31
C-39141		48.1	0.28	2	11.9	38.5	8	14	11.35	139.0	6.83	1	596	0.8	0.67	11.60
C-39142		41.6	0.34	<2	14.7	31.3	<5	16	9.53	100.5	5.67	2	574	1.2	0.62	11.40
C-39143		52.9	0.28	<2	13.0	34.7	<5	16	10.75	117.5	5.93	1	547	1.1	0.61	15.10
C-39144		2170	64.2	<2	27.9	1950	<5	109	547	940	627	102	5.9	21.3	178.5	19.00
C-39145		5.2	0.08	<2	0.7	3.5	<5	<5	1.08	9.8	0.90	<1	11.1	0.1	0.19	2.13
C-39146		46.7	0.26	2	10.8	36.4	25	13	10.80	121.5	6.57	1	602	0.7	0.68	11.60
C-39147		4.7	0.07	<2	4.2	3.7	<5	24	1.08	166.0	0.71	<1	404	0.5	0.09	1.36
C-39148		42.2	0.27	<2	11.0	33.9	<5	15	10.10	126.0	5.89	1	551	0.7	0.61	10.50
C-39149		60.5	0.32	<2	12.1	49.0	<5	11	14.50	137.5	8.58	1	509	0.8	0.84	13.15
C-39150		44.9	0.25	<2	11.9	34.9	5	14	10.55	124.0	6.45	1	569	0.9	0.64	11.20
C-39151		34.0	0.19	<2	9.0	26.1	<5	17	7.87	142.5	4.67	1	478	0.9	0.52	15.45
C-39152		47.9	0.32	<2	14.5	38.2	5	16	11.70	129.0	6.83	1	543	1.2	0.70	12.45
C-39153		30.7	0.30	<2	11.5	21.9	<5	18	6.63	133.0	3.90	1	411	1.3	0.45	10.05
C-39154		43.1	0.27	<2	12.0	33.7	<5	16	10.10	134.5	5.95	2	469	0.9	0.59	11.30
C-39155		5.1	0.16	<2	4.5	4.1	<5	19	1.22	107.0	0.86	<1	406	0.6	0.17	1.95
C-39156		18.3	0.42	<2	18.0	15.1	<5	20	4.54	162.5	3.32	1	414	2.1	0.57	5.70
C-39157		17.9	0.15	<2	4.6	13.4	<5	20	4.10	116.0	2.60	<1	454	0.4	0.31	7.34
C-39158		44.0	0.25	<2	11.4	31.2	<5	16	9.63	118.5	5.27	1	594	0.7	0.53	10.50
C-39159		46.6	0.29	<2	12.2	37.2	<5	23	11.00	118.0	6.55	1	723	0.8	0.67	12.15
C-39160		45.6	0.25	<2	11.6	35.2	<5	18	10.70	113.5	6.17	1	631	0.7	0.61	11.85
C-39161		39.3	0.23	2	10.1	32.2	5	14	9.59	103.0	5.64	1	618	0.8	0.56	9.04
C-39162		47.8	0.25	<2	10.4	37.5	17	13	11.20	126.5	6.58	1	613	0.6	0.63	12.05
C-39163		55.4	0.26	<2	10.9	45.2	5	14	13.35	109.0	7.76	1	639	0.6	0.73	13.60
C-39164		>10000	16.45	2	455	>10000	<5	24	>1000	20.5	>1000	2	7790	25.9	635	>1000
C-39165		42.1	0.06	<2	1.2	43.0	<5	<5	12.60	9.8	7.48	<1	18.7	0.1	0.53	24.0
C-39166		40.1	0.20	<2	9.2	32.4	<5	17	9.99	89.8	5.46	1	774	0.6	0.57	7.56
C-39167		41.0	0.21	<2	9.5	34.1	5	18	10.55	91.8	5.91	1	788	0.6	0.61	7.82
C-39168		45.2	0.24	<2	10.4	36.4	<5	17	11.15	97.1	6.22	1	731	0.6	0.64	9.56
C-39169		42.4	0.24	2	10.7	32.7	<5	14	10.45	94.5	5.82	1	737	0.7	0.59	9.32
C-39170		45.1	0.23	<2	10.2	35.5	<5	12	11.15	99.3	6.21	1	719	0.6	0.61	8.97
C-39171		40.1	0.27	4	11.2	36.9	19	14	10.90	121.5	6.61	1	533	0.6	0.74	6.91
C-39172		43.9	0.27	<2	13.7	36.0	<5	14	11.20	120.0	6.28	1	543	0.9	0.65	9.60
C-39173		42.3	0.25	<2	11.3	33.0	<5	14	10.30	118.0	5.66	1	545	0.6	0.60	12.40
C-39174		46.8	0.29	<2	14.2	38.1	<5	15	11.85	112.5	6.80	2	582	0.9	0.72	10.30

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005
C-39135		<0.5	0.24	3.98	77	<1	17.4	1.69	56	185	
C-39136		<0.5	0.27	3.99	75	1	17.0	1.76	59	263	
C-39137		<0.5	0.26	3.99	74	<1	17.5	1.74	55	212	
C-39138		0.5	0.24	3.58	73	<1	15.9	1.68	54	228	
C-39139		0.6	0.25	5.87	51	<1	14.8	1.65	39	187	
C-39140		<0.5	0.54	369	18	<1	22.6	3.74	21	63	
C-39141		0.5	0.28	4.28	80	<1	17.4	1.81	61	215	
C-39142		<0.5	0.32	21.8	62	<1	18.5	2.12	46	206	
C-39143		<0.5	0.25	6.99	60	<1	16.4	1.75	47	224	
C-39144		3.9	83.3	11.90	<5	21	6910	463	45	55	
C-39145		<0.5	0.06	0.76	<5	<1	6.0	0.48	6	40	
C-39146		0.5	0.24	4.30	73	<1	16.2	1.64	59	210	
C-39147		0.6	0.05	3.30	12	<1	3.5	0.45	15	40	
C-39148		0.5	0.25	3.76	68	<1	16.1	1.73	50	185	
C-39149		0.5	0.29	5.83	79	<1	20.8	2.08	57	245	
C-39150		0.5	0.23	4.56	68	<1	15.5	1.58	53	210	
C-39151		0.5	0.21	4.27	35	<1	12.6	1.18	36	96	
C-39152		0.5	0.29	5.23	75	<1	18.6	1.96	57	238	
C-39153		0.5	0.25	5.51	42	<1	14.8	1.78	49	139	
C-39154		0.5	0.24	4.40	63	<1	15.9	1.64	58	190	
C-39155		<0.5	0.13	9.12	13	<1	6.8	0.91	16	38	
C-39156		0.6	0.42	5.23	43	<1	22.9	2.84	56	109	
C-39157		<0.5	0.16	2.72	19	<1	9.6	0.96	22	92	
C-39158		<0.5	0.21	3.92	63	<1	13.9	1.60	53	217	
C-39159		<0.5	0.26	4.58	65	<1	15.9	1.67	54	228	
C-39160		<0.5	0.25	3.60	68	<1	15.2	1.56	50	188	
C-39161		<0.5	0.23	3.13	63	<1	13.9	1.46	50	183	
C-39162		0.5	0.24	4.65	72	<1	15.7	1.51	55	281	
C-39163		<0.5	0.23	3.90	80	<1	16.0	1.62	69	259	
C-39164		<0.5	21.5	226	414	2	2880	136.0	180	505	
C-39165		<0.5	0.06	0.93	5	<1	5.0	0.40	5	48	
C-39166		<0.5	0.20	3.02	71	<1	13.3	1.39	57	197	
C-39167		<0.5	0.21	2.99	72	<1	14.1	1.35	59	222	
C-39168		<0.5	0.21	3.37	75	<1	15.0	1.49	53	208	
C-39169		<0.5	0.22	3.15	75	<1	14.7	1.52	61	218	
C-39170		<0.5	0.22	3.13	72	<1	15.4	1.55	53	260	
C-39171		<0.5	0.27	2.49	143	1	19.1	1.80	122	186	
C-39172		<0.5	0.25	3.91	61	<1	16.8	1.76	54	254	
C-39173		<0.5	0.24	3.67	62	<1	15.4	1.63	53	251	
C-39174		<0.5	0.28	3.79	62	<1	18.3	1.91	52	244	

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2	ME-MS81U Ho ppm 0.01
C-39175		3.10	<1	982	79.2	8.0	10	1.67	<5	2.84	1.83	1.07	19.9	4.78	7.9	0.56
C-39179		1.80	<1	882	49.5	4.0	10	2.41	<5	1.91	1.35	0.73	17.6	2.90	3.9	0.40
C-39180		1.96	<1	934	82.8	8.7	10	3.04	23	2.76	1.63	1.05	19.3	4.50	6.6	0.50
C-39181		1.24	<1	979	81.5	8.0	10	2.82	16	2.51	1.65	1.02	19.1	4.35	6.7	0.48
C-39182		3.40	<1	809	78.4	8.0	10	3.90	<5	2.77	1.79	1.03	19.8	4.53	7.0	0.54
C-39183		2.96	<1	540	48.2	1.9	10	1.83	41	3.37	2.34	0.55	17.4	3.32	4.1	0.70
C-39184		2.06	<1	1075	50.6	0.7	10	2.20	7	3.43	2.12	0.63	15.6	3.63	6.1	0.68
C-39185		0.02	<1	347	175.5	13.2	20	5.50	20	189.0	112.5	70.3	30.6	258	7.0	36.1
C-39186		0.72	<1	474	128.5	4.1	40	1.36	47	16.50	11.10	1.75	21.3	16.60	12.7	3.39
C-39187		3.16	<1	334	34.2	8.6	20	4.62	<5	1.68	1.04	0.50	17.9	2.36	6.5	0.32
C-39188		3.16	<1	724	71.9	3.0	10	3.15	<5	2.21	1.05	0.72	17.0	3.85	3.6	0.37
C-39189		3.10	<1	920	87.5	2.8	10	3.20	<5	2.51	1.13	0.88	17.6	4.78	2.7	0.42
C-39190		3.46	<1	1255	302	7.4	10	7.57	6	9.63	4.39	2.83	21.0	16.95	3.2	1.55
C-39191		1.96	<1	1785	76.9	1.6	10	3.35	<5	2.33	1.04	0.88	15.5	4.35	2.2	0.36
C-39192		1.40	<1	1385	116.0	3.2	10	4.03	<5	3.72	1.73	1.21	19.4	6.55	3.5	0.61

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01	ME-MS81U Th ppm 0.05
C-39175		39.4	0.29	2	13.4	31.7	5	14	10.25	129.0	5.71	2	537	0.9	0.62	14.15
C-39179		25.8	0.23	2	7.5	20.5	<5	14	6.46	134.5	3.72	1	361	0.4	0.40	7.79
C-39180		42.0	0.24	5	12.3	32.6	<5	13	10.60	154.0	5.72	1	479	0.8	0.59	12.80
C-39181		41.3	0.22	2	11.4	32.1	<5	13	10.20	148.0	5.47	1	465	0.7	0.57	13.45
C-39182		40.3	0.24	3	12.8	31.8	7	13	10.05	151.0	5.60	1	462	0.8	0.63	13.70
C-39183		25.4	0.27	<2	12.7	16.2	<5	16	5.76	112.0	3.41	1	332	1.9	0.59	33.1
C-39184		27.4	0.23	<2	6.1	17.0	<5	23	5.93	215	3.71	<1	324	1.2	0.64	31.9
C-39185		2320	13.15	<2	42.0	1500	50	31	484	115.0	293	3	26.2	4.0	38.8	27.9
C-39186		57.2	1.58	2	30.5	69.3	17	6	19.05	73.0	17.25	8	66.6	2.4	3.00	10.30
C-39187		18.6	0.18	8	8.1	12.2	12	12	4.09	117.0	2.51	1	304	0.5	0.35	18.55
C-39188		39.7	0.12	<2	4.8	24.8	<5	18	8.49	125.0	4.53	<1	369	0.4	0.50	23.5
C-39189		48.2	0.09	<2	4.3	31.2	<5	21	10.45	142.0	5.78	<1	408	0.2	0.60	25.1
C-39190		164.5	0.39	<2	14.3	109.5	<5	26	37.3	234	20.3	1	389	1.2	2.26	102.0
C-39191		42.7	0.10	<2	3.7	27.4	<5	33	9.23	221	5.11	<1	446	0.3	0.56	24.4
C-39192		64.5	0.18	<2	8.6	41.5	<5	27	14.00	164.5	7.91	1	473	0.7	0.86	39.1

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 18-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10036977

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2	Au-AA23 Au ppm 0.005
C-39175		<0.5	0.27	4.72	76	<1	16.8	1.83	53	284	
C-39179		<0.5	0.21	4.95	43	1	11.8	1.49	22	142	
C-39180		0.5	0.22	5.15	74	<1	15.2	1.51	48	250	
C-39181		<0.5	0.22	5.13	67	<1	14.4	1.56	46	253	
C-39182		0.5	0.24	4.76	73	<1	16.2	1.61	45	253	
C-39183		<0.5	0.33	6.18	11	<1	19.4	2.15	14	93	
C-39184		0.6	0.27	4.47	6	<1	19.9	1.70	6	138	
C-39185		<0.5	14.40	7.45	51	2	1050	91.8	59	239	
C-39186		<0.5	1.60	2.86	7	1	92.3	10.70	62	359	
C-39187		<0.5	0.15	6.86	45	<1	9.3	1.07	55	169	
C-39188		<0.5	0.12	5.09	21	<1	10.4	0.82	29	104	
C-39189		<0.5	0.12	3.97	24	<1	11.8	0.64	29	93	
C-39190		0.8	0.48	61.4	61	<1	42.4	2.93	77	101	
C-39191		0.7	0.12	4.76	13	<1	10.6	0.66	19	67	
C-39192		0.5	0.20	6.85	28	<1	17.4	1.29	35	100	

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10033197

Projet: LAC SAIRS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 98 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 20-MARS-2010.

Les résultats sont transmis à:

JASON GRENIER

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um
LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME-MS81U	fusion ICP-MS (pkg de 38 éléments de U)	ICP-MS
Au-AA23	Au 30 g fini FA-AA	AAS

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature: 

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2
39001		3.46		<1	1030	139.0	6.8	20	3.16	20	10.20	5.95	2.49	23.6	12.55	13.0
39002		2.96		<1	439	199.5	2.0	10	1.84	<5	13.45	7.75	2.29	26.9	18.25	12.6
39003		1.03		<1	452	123.5	1.8	10	1.21	<5	11.10	6.52	1.65	26.2	12.85	14.0
39004		2.65		<1	465	243	1.8	10	0.98	5	16.00	8.87	2.01	27.3	19.55	12.5
39005		2.07		<1	558	210	2.1	10	1.21	<5	13.20	7.87	1.69	24.9	16.75	15.8
39006		1.97		<1	1095	220	5.3	10	1.61	11	12.85	7.75	2.73	25.3	16.30	16.9
39007		1.48		<1	554	56.3	54.9	30	5.27	21	5.89	3.57	2.40	23.1	6.91	3.7
39008		2.64		<1	393	166.5	1.6	10	1.01	<5	12.05	7.35	1.39	27.0	14.05	13.4
39009		2.72		<1	504	150.5	3.3	10	1.06	6	11.45	6.89	1.64	25.7	13.90	13.9
39010		2.17		<1	461	96.5	22.7	20	5.69	<5	9.17	5.21	2.06	25.8	10.40	7.8
39011		2.90		<1	431	119.5	12.3	20	5.35	<5	11.10	7.47	1.83	29.0	11.85	9.4
39012		3.19		<1	444	199.5	2.1	10	2.42	<5	13.40	8.12	1.70	26.3	15.70	14.9
39013		2.65		<1	447	179.5	2.2	10	1.03	<5	13.20	8.01	1.52	26.5	14.85	13.3
39014		2.70		<1	387	185.0	3.8	<10	0.40	10	12.10	6.85	2.07	32.5	15.55	51.6
39015		2.40		<1	1445	138.5	4.9	10	0.62	<5	12.95	8.23	2.42	21.2	13.40	7.9
39016		1.49		<1	1060	151.0	7.1	10	1.70	28	10.55	6.39	2.30	23.7	13.25	10.4
39017		3.42		<1	1010	161.0	4.7	10	0.75	<5	12.45	7.17	2.79	27.1	15.40	8.3
39018		1.01		<1	763	164.5	3.3	10	0.52	<5	13.55	7.68	2.10	26.8	15.85	12.8
39019		3.78		<1	348	120.0	2.3	10	0.64	<5	8.36	4.85	2.32	24.2	10.60	3.4
39020		1.05		<1	1370	77.8	2.3	10	0.48	<5	6.30	3.58	2.97	24.8	7.76	4.6
39020-A		0.82		<1	1315	74.4	2.3	10	0.48	<5	6.50	3.86	2.93	25.4	7.85	4.4
39021		<0.02		<1	1205	>10000	2.5	<10	0.27	<5	>1000	409	>1000	454	>1000	8.6
39022		0.89		<1	429	179.5	1.0	10	0.62	6	17.25	10.40	2.76	19.6	19.95	11.4
39023		3.09		<1	183.0	30.1	<0.5	10	0.14	<5	2.52	1.51	0.58	24.6	2.73	1.1
39024		2.29		<1	296	24.9	1.1	10	0.36	10	3.09	1.92	0.55	23.9	2.64	1.0
39025		2.10		<1	415	14.4	0.6	10	0.35	<5	2.09	1.38	0.34	24.8	1.79	0.7
39026		2.91		<1	515	20.1	19.5	20	0.71	22	1.36	0.75	1.05	18.6	1.96	0.8
39027		0.61		<1	766	1730	5.5	20	2.20	11	220	106.5	28.2	25.4	224	149.0
39028		2.26		<1	565	13.6	3.8	10	0.89	<5	1.29	0.78	0.82	15.6	1.34	1.2
39029		0.87		<1	450	423	1.9	10	0.60	<5	42.2	22.1	6.05	21.8	46.0	38.2
39030		1.60	<0.005	<1	347	610	4.3	<10	0.07	33	65.3	43.4	8.09	45.0	59.9	131.5
39031		1.52		<1	601	84.9	6.6	20	1.25	17	9.95	5.79	2.03	24.1	10.65	4.0
39032		2.03		<1	92.9	2630	2.4	<10	0.04	34	62.2	38.1	7.25	40.9	88.6	46.8
39033		2.72	<0.005	<1	83.3	371	0.5	10	0.11	<5	28.0	16.40	3.25	33.6	32.6	30.7
39034		3.38	<0.005	<1	53.6	362	0.7	10	0.14	<5	16.85	10.85	2.64	48.1	21.3	42.9
39035		3.04	<0.005	<1	78.3	260	0.6	10	0.31	<5	13.25	8.49	1.91	33.5	16.20	38.2
39036		2.80		<1	40.8	179.0	<0.5	10	0.32	<5	10.80	6.72	1.07	24.5	12.20	24.7
39037		0.94		<1	223	20.8	<0.5	10	0.23	<5	4.64	3.31	0.42	24.3	3.22	7.9
39038		2.73		<1	213	119.5	0.6	10	0.26	<5	14.75	9.16	1.57	24.1	12.85	18.7
39039		1.85		<1	80.7	447	1.1	10	0.30	5	9.89	4.80	2.19	22.0	20.7	34.5

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Ho ppm 0.01	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01
39001		2.10	66.9	0.86	2	38.4	65.9	12	29	17.55	133.5	13.05	4	203	2.3	1.90
39002		2.75	98.3	1.04	<2	35.5	95.7	<5	8	25.6	122.5	19.25	4	83.0	1.5	2.69
39003		2.26	58.1	0.86	<2	25.0	66.3	<5	6	16.35	134.5	13.25	3	75.5	1.2	2.04
39004		3.09	126.5	1.15	<2	31.5	102.5	<5	11	28.7	117.0	19.40	4	92.2	1.8	2.88
39005		2.79	103.5	1.01	<2	25.2	90.2	<5	11	25.0	149.0	16.40	3	95.9	1.3	2.38
39006		2.69	111.5	0.98	2	39.1	91.5	<5	23	26.7	166.0	15.80	4	181.0	2.1	2.41
39007		1.20	24.7	0.54	2	23.6	33.0	53	18	7.86	178.5	7.04	3	531	1.2	1.08
39008		2.50	83.4	1.10	<2	22.7	75.8	<5	8	20.8	127.5	13.85	4	65.7	1.1	2.18
39009		2.38	73.1	1.02	<2	20.5	72.7	<5	10	19.50	97.2	13.50	3	124.0	1.0	2.11
39010		1.84	43.6	0.79	2	21.5	53.0	25	33	13.15	169.0	10.50	3	290	1.0	1.65
39011		2.45	54.2	1.31	<2	47.3	60.9	14	23	15.80	163.0	12.10	5	126.5	2.2	1.94
39012		2.86	99.5	1.15	<2	24.5	91.6	<5	13	24.9	131.5	16.15	3	89.9	1.2	2.38
39013		2.73	88.0	1.12	2	23.4	85.0	<5	5	22.7	126.0	15.90	4	76.4	1.1	2.32
39014		2.35	90.3	1.69	2	15.3	92.6	<5	<5	24.3	87.6	16.50	13	78.3	0.5	2.30
39015		2.79	67.8	0.96	<2	27.8	66.6	<5	27	17.95	92.0	12.85	3	306	2.4	2.14
39016		2.21	73.6	0.91	<2	20.2	72.5	5	27	19.45	104.5	13.55	9	221	1.0	1.96
39017		2.48	76.1	1.00	<2	23.7	82.0	<5	23	21.2	88.7	15.95	3	153.5	0.9	2.27
39018		2.69	78.5	1.23	<2	22.8	83.3	<5	25	21.5	88.9	16.15	3	113.0	0.9	2.44
39019		1.68	59.9	0.64	<2	16.5	59.4	<5	13	15.55	27.7	10.85	2	250	1.5	1.51
39020		1.26	36.7	0.58	<2	12.0	44.1	5	20	10.65	63.4	8.38	2	140.5	0.5	1.16
39020-A		1.38	34.7	0.67	<2	12.2	42.2	<5	18	10.00	61.9	8.30	2	137.5	0.5	1.18
39021		186.5	>10000	15.80	2	236	>10000	<5	25	>1000	18.6	>1000	2	7440	11.5	613
39022		3.63	76.7	1.50	<2	29.4	96.5	<5	<5	24.2	49.0	20.6	6	45.2	2.1	3.12
39023		0.53	13.8	0.30	<2	2.7	15.1	<5	<5	4.05	63.5	2.99	2	56.1	0.1	0.43
39024		0.64	11.5	0.48	<2	2.0	12.4	<5	6	3.16	109.0	2.54	2	54.1	0.1	0.50
39025		0.43	7.0	0.44	<2	1.0	7.1	<5	6	1.85	139.5	1.72	2	61.6	0.1	0.33
39026		0.27	10.0	0.09	<2	0.8	11.3	35	10	2.59	17.2	2.02	1	1100	<0.1	0.27
39027		41.8	744	6.68	<2	124.5	968	13	80	245	139.0	238	14	1125	10.2	39.5
39028		0.26	7.0	0.11	<2	4.0	6.7	11	13	1.70	28.2	1.26	1	1415	0.1	0.22
39029		8.32	184.5	2.29	<2	4.7	214	5	19	57.2	18.3	48.0	2	1260	0.4	7.80
39030		14.45	299	6.29	<2	56.1	289	<5	9	78.8	77.0	59.1	24	119.0	3.6	10.70
39031		2.08	38.1	1.10	<2	7.8	47.9	16	35	11.90	106.0	10.70	5	556	0.4	1.73
39032		12.95	1565	4.54	<2	194.0	663	<5	10	252	11.4	88.7	20	179.5	5.9	11.55
39033		5.85	170.5	2.07	<2	75.3	167.5	<5	5	48.1	110.5	33.3	16	64.4	4.1	5.11
39034		3.57	201	1.85	2	11.1	139.5	<5	<5	42.1	74.5	22.8	21	26.3	0.4	3.14
39035		2.84	136.5	1.31	<2	9.5	104.0	<5	<5	30.8	133.0	17.00	9	22.2	0.3	2.36
39036		2.23	87.9	1.11	<2	30.2	70.8	<5	15	21.4	146.0	13.85	6	12.8	1.2	1.94
39037		1.07	9.7	0.49	<2	8.8	11.3	<5	<5	2.91	119.0	3.14	2	46.0	1.0	0.71
39038		3.09	56.3	1.23	<2	16.8	57.5	<5	15	15.75	107.5	13.75	5	85.5	1.5	2.46
39039		1.75	241	0.87	<2	16.5	161.0	<5	8	52.2	122.5	25.5	7	22.5	0.6	2.34

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Th ppm 0.05	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2
39001		12.40	<0.5	0.91	5.00	28	<1	51.1	5.50	132	515
39002		8.55	0.5	1.06	2.19	12	<1	65.3	6.95	131	550
39003		7.96	0.5	0.93	1.62	12	<1	56.8	6.10	116	597
39004		7.93	0.5	1.24	1.76	11	<1	75.6	7.52	139	520
39005		9.39	0.5	1.14	1.79	12	<1	64.6	6.97	109	618
39006		13.45	<0.5	1.10	4.27	19	<1	63.6	6.64	151	703
39007		2.47	0.5	0.54	2.13	366	<1	32.0	3.48	206	151
39008		9.17	<0.5	1.08	2.19	11	<1	61.7	7.10	111	548
39009		8.20	<0.5	1.04	2.18	20	<1	57.8	6.44	119	607
39010		4.07	0.7	0.76	2.28	126	<1	43.7	4.86	228	345
39011		13.25	0.5	1.22	12.40	69	<1	67.5	8.15	190	366
39012		10.05	0.5	1.20	2.46	13	<1	68.9	7.68	106	612
39013		8.06	<0.5	1.17	2.01	13	<1	67.8	7.46	104	576
39014		2.92	<0.5	1.06	3.31	6	<1	47.6	7.98	316	2250
39015		8.42	<0.5	1.21	2.97	31	<1	70.9	7.14	126	320
39016		7.47	<0.5	0.94	1.66	44	<1	54.2	5.94	181	451
39017		7.08	<0.5	1.03	1.50	13	<1	59.9	6.63	195	356
39018		7.75	<0.5	1.15	1.66	17	<1	65.3	7.47	182	494
39019		1.89	<0.5	0.70	1.31	10	<1	43.8	4.13	78	129
39020		3.66	<0.5	0.52	0.74	6	<1	30.7	3.46	122	177
39020-A		3.42	<0.5	0.57	0.73	8	<1	33.3	3.96	136	175
39021		>1000	<0.5	20.6	223	395	<1	2670	129.0	168	463
39022		21.1	<0.5	1.54	2.68	<5	<1	83.9	10.05	23	330
39023		3.62	<0.5	0.23	0.24	<5	<1	11.5	1.67	16	39
39024		3.30	<0.5	0.32	0.29	5	<1	14.3	2.54	17	24
39025		1.30	0.5	0.23	0.17	5	<1	9.5	2.08	16	14
39026		0.30	<0.5	0.09	0.09	89	<1	6.2	0.55	47	34
39027		46.6	<0.5	12.95	23.8	17	3	787	61.8	269	6100
39028		1.12	<0.5	0.11	0.26	8	<1	6.1	0.71	16	48
39029		181.0	<0.5	2.89	22.4	13	<1	200.0	16.20	16	1280
39030		15.00	<0.5	6.53	4.03	6	<1	308	40.0	327	5280
39031		2.25	<0.5	0.88	0.95	43	<1	46.0	6.04	103	139
39032		134.5	<0.5	5.38	9.07	28	<1	313	33.0	319	2020
39033		17.20	<0.5	2.36	3.27	13	<1	144.5	13.80	150	1265
39034		8.51	<0.5	1.62	2.03	<5	<1	106.5	10.90	118	1850
39035		8.29	<0.5	1.25	2.24	6	<1	80.7	8.03	81	1710
39036		11.05	0.6	0.99	2.26	8	<1	61.1	6.71	118	1015
39037		1.68	<0.5	0.52	1.20	<5	1	27.6	3.27	6	317
39038		3.74	<0.5	1.39	1.75	7	<1	71.6	8.62	109	774
39039		10.15	0.5	0.68	2.81	7	<1	35.0	4.81	135	1525

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2
39040		3.26		<1	121.5	131.5	<0.5	10	0.51	<5	5.20	3.32	0.69	22.4	7.15	17.6
39041		1.94		<1	642	157.5	3.2	10	0.78	<5	13.90	8.75	2.13	27.1	14.85	11.6
39042		2.06		<1	672	166.0	4.1	<10	1.62	<5	23.4	14.40	3.20	26.4	22.0	12.5
39043		0.47		<1	294	136.5	0.9	10	0.88	<5	17.85	11.25	1.77	18.7	17.60	11.2
39044		<0.02		<1	317	178.5	13.4	20	5.16	17	189.0	105.5	68.6	27.3	264	5.7
39045		3.04		<1	743	142.0	3.9	<10	1.09	<5	13.40	8.33	2.35	26.5	14.25	12.2
39046		3.13		<1	739	231	3.3	10	1.00	<5	29.2	19.10	3.96	28.1	25.1	27.9
39047		2.76		<1	788	375	3.7	10	1.02	<5	27.6	17.20	3.84	28.1	26.8	17.4
39048		3.17		<1	869	313	3.9	10	1.22	<5	29.0	18.80	3.99	28.1	26.6	13.3
39049		2.60		<1	725	637	3.8	10	1.78	<5	33.6	22.3	4.80	27.3	37.2	41.9
39050		3.14		<1	677	603	2.3	10	0.68	<5	50.8	28.7	6.70	21.7	49.6	22.4
39051		1.42		<1	737	227	3.0	10	1.05	<5	43.1	27.4	5.69	27.0	38.9	16.1
39052		2.16		<1	653	1455	2.9	10	0.77	<5	50.0	30.0	8.80	26.5	71.6	15.0
39053		1.51		<1	544	9870	3.2	10	1.00	<5	105.5	58.7	33.6	58.7	340	42.0
39054		0.70		<1	779	320	4.0	<10	1.38	<5	35.0	24.4	4.98	28.7	31.1	32.8
39055		1.98		<1	812	775	3.7	10	1.21	<5	24.5	14.05	5.38	29.9	42.3	14.9
39056		2.39		<1	598	303	6.2	10	1.68	19	30.2	19.40	4.16	28.5	32.1	27.5
39057		1.18		<1	337	715	2.0	10	0.37	<5	40.4	33.4	5.00	15.1	41.0	184.5
39058		1.14		<1	837	250	5.5	<10	1.50	<5	17.20	10.50	3.75	26.4	20.5	10.8
39059		0.93	<0.005	<1	605	644	4.3	<10	0.91	8	16.90	10.75	3.67	26.1	28.3	38.8
39060		1.04		<1	610	521	4.2	<10	0.93	8	16.40	10.70	3.40	26.1	25.0	38.3
39061		0.98		<1	762	95.3	8.7	20	2.13	14	3.52	2.10	1.16	18.3	5.65	6.6
39062		<0.02		<1	12.5	16.9	1.0	<10	16.75	<5	54.1	37.8	1.25	30.5	29.6	8.5
39063		0.09		<1	12.4	9.7	0.5	<10	0.16	<5	0.60	0.38	0.09	1.5	0.68	1.1
39064		0.77		<1	835	88.6	9.2	10	2.78	5	3.10	1.77	1.08	19.8	4.97	6.9
39065		2.75		<1	745	114.5	10.6	10	3.18	12	3.75	2.14	1.39	20.0	6.40	6.6
39066		1.83		<1	1100	78.1	8.1	10	1.38	7	4.32	2.62	1.32	18.6	5.62	6.1
39067		3.39		<1	877	86.8	8.6	10	2.26	6	3.21	1.88	1.15	18.0	5.07	5.8
39068		3.39		<1	1010	100.5	11.5	20	2.61	24	3.67	2.00	1.52	20.5	6.09	6.9
39069		3.61		<1	1010	82.8	9.2	10	2.47	27	3.19	1.83	1.29	19.0	5.08	5.8
39070		1.55		<1	1185	77.8	8.8	10	1.99	7	3.15	1.93	1.29	19.4	5.00	6.6
39071		1.35		<1	947	86.9	11.0	10	2.27	5	3.23	1.82	1.32	19.3	5.30	7.4
39072		1.57		<1	891	90.9	11.0	20	2.15	6	3.51	2.10	1.41	19.1	5.85	7.5
39073		2.91		<1	1090	82.5	9.6	20	1.81	8	2.94	1.76	1.22	18.3	4.95	5.7
39074		1.71		<1	782	50.2	16.5	140	1.38	<5	2.71	1.65	0.97	20.7	3.71	4.8
39075		3.51		<1	930	101.5	12.2	10	2.45	17	3.37	1.96	1.38	19.7	5.83	5.9
39076		2.67		<1	500	35.2	20.9	200	1.48	<5	1.71	1.04	0.69	16.9	2.58	3.2
39077		3.09		1	1080	79.0	9.2	20	1.84	27	2.90	1.69	1.33	18.8	4.55	5.8
39078		3.35		1	953	95.7	11.5	10	2.45	19	3.36	2.02	1.63	21.0	5.51	6.2
39079		3.51		1	1090	89.7	10.4	20	2.20	7	3.36	2.01	1.39	19.3	5.32	6.3

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Ho ppm 0.01	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01
39040		1.06	66.7	0.59	<2	12.6	50.9	<5	14	15.50	135.5	8.63	2	37.5	0.7	1.03
39041		3.03	72.4	1.26	<2	22.7	78.5	<5	14	21.1	123.0	16.05	3	107.0	1.0	2.45
39042		5.06	78.3	1.90	7	30.5	96.5	<5	21	23.8	152.0	23.1	7	155.5	1.9	3.97
39043		3.80	60.1	1.64	<2	28.0	74.3	<5	<5	19.10	47.4	18.20	6	57.5	2.2	3.04
39044		37.2	2340	13.35	<2	38.5	1605	49	29	467	106.0	288	3	24.6	3.7	37.7
39045		2.85	66.0	1.27	2	24.8	76.6	<5	7	19.75	127.0	15.70	3	135.0	1.2	2.33
39046		6.45	109.0	2.36	<2	46.9	118.0	6	8	31.0	118.5	26.3	9	140.5	2.1	4.76
39047		5.91	271	1.95	<2	39.2	138.5	<5	8	40.8	118.5	27.6	9	149.5	1.8	4.69
39048		6.23	188.5	2.02	<2	53.1	133.0	<5	11	36.9	150.0	27.4	9	154.0	2.3	4.80
39049		7.18	376	2.85	<2	30.7	243	<5	7	72.9	167.5	40.0	7	145.5	1.7	5.83
39050		10.20	327	2.85	<2	40.2	252	<5	12	72.0	114.0	51.6	11	130.5	2.6	8.75
39051		9.37	86.1	2.73	<2	101.5	150.0	6	12	35.1	111.5	40.5	13	135.0	4.0	7.11
39052		10.00	661	2.80	<2	99.2	572	<5	17	178.5	97.8	89.0	11	115.5	3.9	9.82
39053		18.65	3730	4.98	<2	45.0	4120	<5	25	>1000	80.8	521	11	190.0	1.7	32.3
39054		8.02	169.0	2.86	4	60.4	149.5	<5	11	39.8	127.5	33.5	14	143.5	2.5	5.83
39055		4.79	308	1.64	7	25.2	352	<5	11	102.5	138.0	57.4	5	150.5	1.2	5.36
39056		6.45	142.0	2.45	2	38.9	162.5	<5	23	41.5	96.4	35.4	4	160.0	1.8	5.28
39057		9.70	401	7.07	<2	24.7	267	<5	6	83.1	33.3	44.1	26	64.5	3.1	6.56
39058		3.60	131.5	1.46	2	20.1	121.5	<5	11	32.8	96.1	23.0	6	148.0	1.2	3.23
39059		3.43	372	2.06	<2	25.2	241	<5	22	74.8	95.3	34.9	10	112.5	1.0	3.59
39060		3.37	304	2.04	<2	23.3	197.5	<5	25	60.5	93.6	29.2	9	111.0	1.0	3.23
39061		0.70	47.4	0.32	<2	13.6	40.2	15	14	11.55	124.0	6.60	2	442	1.0	0.73
39062		12.35	15.7	5.69	<2	48.3	22.6	<5	136	5.05	636	14.25	15	2.5	6.2	7.88
39063		0.13	5.5	0.07	<2	1.3	3.4	<5	<5	1.05	10.1	0.65	<1	10.3	0.1	0.11
39064		0.59	44.3	0.27	<2	12.8	37.0	7	14	10.70	146.5	6.34	1	459	0.9	0.64
39065		0.73	56.6	0.32	<2	14.5	46.7	7	14	13.45	144.0	7.66	2	450	1.0	0.82
39066		0.91	37.9	0.42	2	16.8	34.7	5	18	9.62	119.5	6.68	2	475	1.4	0.84
39067		0.61	42.4	0.29	<2	12.1	36.6	6	14	10.50	126.5	6.19	2	472	0.8	0.67
39068		0.72	50.3	0.30	<2	12.0	43.7	8	13	12.15	113.5	7.51	2	602	0.9	0.77
39069		0.64	41.8	0.28	4	10.8	36.0	6	14	10.05	120.0	6.03	1	579	0.6	0.66
39070		0.64	39.6	0.29	<2	12.2	33.5	7	17	9.57	116.0	5.89	1	595	0.9	0.66
39071		0.63	43.6	0.29	<2	11.1	37.9	11	15	10.65	114.0	6.42	1	598	0.6	0.69
39072		0.68	45.4	0.32	<2	12.2	37.7	7	17	10.55	115.5	6.52	1	564	0.7	0.74
39073		0.59	41.1	0.27	<2	11.3	34.7	7	18	9.75	109.0	5.79	1	612	0.7	0.64
39074		0.53	24.6	0.29	<2	10.2	22.2	58	15	6.12	80.5	4.18	2	462	0.7	0.52
39075		0.68	49.9	0.29	2	13.1	41.6	8	15	11.95	118.0	6.92	2	572	0.8	0.72
39076		0.35	18.3	0.18	<2	8.4	15.3	102	9	4.21	71.9	2.84	1	361	0.5	0.35
39077		0.56	39.1	0.27	<2	9.7	34.0	11	14	10.05	110.5	6.16	1	603	0.6	0.63
39078		0.66	46.7	0.31	2	11.8	40.4	8	17	12.15	119.5	7.22	1	593	0.7	0.75
39079		0.65	44.4	0.32	<2	11.7	37.8	8	19	11.50	120.0	6.97	1	561	0.7	0.70

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Th ppm 0.05	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2
39040		4.35	0.5	0.54	1.31	7	<1	25.9	3.58	64	789
39041		3.97	<0.5	1.31	1.54	15	<1	75.0	8.23	161	498
39042		3.70	0.6	2.11	1.66	23	<1	130.0	12.95	237	524
39043		9.29	<0.5	1.75	2.08	<5	<1	100.0	10.85	44	323
39044		26.1	0.5	14.75	6.25	46	2	968	90.3	55	192
39045		7.66	0.5	1.28	2.22	18	<1	68.4	8.06	153	507
39046		7.62	<0.5	2.96	3.20	13	<1	160.0	17.50	454	1125
39047		12.90	<0.5	2.47	4.29	17	<1	157.5	14.25	381	818
39048		14.15	0.6	2.65	3.52	19	<1	161.0	15.30	357	562
39049		41.2	0.6	3.32	13.55	19	<1	187.5	20.8	264	2020
39050		72.7	0.5	3.92	20.00	12	<1	246	21.7	358	1055
39051		11.35	<0.5	3.97	6.58	12	<1	244	22.0	996	640
39052		75.7	<0.5	4.08	18.90	9	1	257	22.7	4180	647
39053		452	<0.5	6.59	130.0	20	2	461	37.9	1040	2050
39054		20.6	<0.5	3.62	7.50	20	<1	220	21.3	678	1350
39055		35.0	0.5	1.95	45.1	17	<1	126.0	11.70	282	653
39056		14.85	<0.5	2.80	3.91	26	<1	163.0	17.45	150	1165
39057		399	<0.5	5.86	34.0	11	1	254	42.2	206	8660
39058		225	<0.5	1.54	8.16	26	<1	86.1	9.67	171	463
39059		23.6	<0.5	1.69	3.23	30	<1	81.5	11.80	276	2070
39060		19.65	<0.5	1.67	3.15	30	<1	80.4	11.65	261	2020
39061		14.50	<0.5	0.31	3.24	64	<1	18.0	2.06	59	242
39062		44.2	2.4	5.90	9.22	<5	4	468	36.5	63	110
39063		2.31	<0.5	0.07	0.68	<5	<1	3.8	0.39	8	38
39064		13.60	0.5	0.25	3.98	66	1	15.4	1.72	67	242
39065		16.80	0.5	0.31	4.17	78	1	18.6	1.99	75	248
39066		12.25	<0.5	0.41	11.50	76	<1	23.2	2.68	55	219
39067		12.35	<0.5	0.26	4.85	67	<1	16.4	1.73	59	211
39068		11.05	<0.5	0.30	4.65	87	1	18.4	1.93	59	266
39069		9.58	<0.5	0.26	3.50	72	1	16.1	1.66	55	226
39070		9.38	<0.5	0.28	4.23	67	1	16.7	1.82	61	242
39071		10.30	<0.5	0.27	3.26	86	<1	16.5	1.77	76	292
39072		11.20	<0.5	0.31	5.57	99	1	17.8	1.91	81	281
39073		10.10	<0.5	0.26	3.29	73	<1	16.4	1.69	71	233
39074		5.84	<0.5	0.23	5.30	90	<1	15.2	1.73	124	171
39075		11.30	<0.5	0.29	3.82	95	1	18.5	1.95	86	242
39076		3.53	<0.5	0.15	3.95	85	<1	9.8	1.07	160	120
39077		9.18	<0.5	0.25	3.26	71	<1	14.6	1.58	52	224
39078		11.30	<0.5	0.29	3.74	90	<1	17.2	1.87	70	249
39079		10.35	<0.5	0.29	3.62	81	<1	17.1	1.84	62	252

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-AA23 Au ppm 0.005	ME-MS81U Ag ppm 1	ME-MS81U Ba ppm 0.5	ME-MS81U Ce ppm 0.5	ME-MS81U Co ppm 0.5	ME-MS81U Cr ppm 10	ME-MS81U Cs ppm 0.01	ME-MS81U Cu ppm 5	ME-MS81U Dy ppm 0.05	ME-MS81U Er ppm 0.03	ME-MS81U Eu ppm 0.03	ME-MS81U Ga ppm 0.1	ME-MS81U Gd ppm 0.05	ME-MS81U Hf ppm 0.2
39080		3.42		1	1080	92.8	9.9	10	2.29	<5	3.35	1.99	1.54	20.3	5.32	6.1
39081		1.61		1	1030	98.1	11.6	20	2.12	5	3.52	2.00	1.56	21.0	5.68	5.6
39082		3.18		1	1165	88.8	12.0	10	2.30	43	3.55	1.95	1.53	21.0	5.32	6.5
39083		0.65		1	375	141.0	1.4	10	0.79	7	19.25	12.00	2.01	22.2	17.65	12.1
39084		<0.02		1	1095	>10000	2.7	<10	0.27	<5	>1000	409	>1000	485	>1000	7.3
39085		1.37		1	1050	146.5	12.4	10	2.22	<5	4.06	2.13	2.61	22.4	8.11	6.5
39086		2.01		1	1035	109.0	12.4	20	2.63	28	3.84	2.14	1.86	21.6	6.38	12.0
39087		2.22	<0.005	1	1185	106.5	9.5	20	2.58	21	3.87	2.24	1.84	20.4	6.28	6.0
39088		1.31	<0.005	1	642	110.0	2.9	10	2.80	627	5.66	4.02	1.82	17.3	6.44	5.4
39089		1.29	<0.005	1	903	117.0	12.3	20	4.52	88	4.26	2.58	1.88	22.3	6.74	8.2
39090		3.25	<0.005	1	1150	103.0	11.1	20	2.93	76	3.59	2.13	1.65	21.3	5.97	5.9
39091		2.97	<0.005	1	1150	117.5	12.6	20	2.43	69	4.02	2.38	1.96	22.0	6.92	6.2
39092		2.83	0.101	1	980	145.5	11.4	20	1.81	82	4.31	2.24	2.60	20.5	8.31	6.0
39093		2.89		1	1035	104.0	12.2	20	2.57	18	3.70	2.09	1.76	21.7	6.07	7.4
39094		2.06		1	1090	83.6	11.0	20	2.05	42	3.06	1.72	1.38	20.5	4.86	5.5
39095		3.03		2	1165	93.2	12.9	10	2.10	199	3.50	2.03	1.54	22.0	5.51	6.7
39096		1.90		1	1035	103.0	12.3	20	0.63	20	3.58	2.18	1.62	21.7	6.19	6.3
39097		1.33		1	1155	102.0	12.3	20	0.63	211	3.31	1.91	1.50	22.2	5.70	6.6

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Ho ppm 0.01	ME-MS81U La ppm 0.5	ME-MS81U Lu ppm 0.01	ME-MS81U Mo ppm 2	ME-MS81U Nb ppm 0.2	ME-MS81U Nd ppm 0.1	ME-MS81U Ni ppm 5	ME-MS81U Pb ppm 5	ME-MS81U Pr ppm 0.03	ME-MS81U Rb ppm 0.2	ME-MS81U Sm ppm 0.03	ME-MS81U Sn ppm 1	ME-MS81U Sr ppm 0.1	ME-MS81U Ta ppm 0.1	ME-MS81U Tb ppm 0.01
39080		0.63	46.3	0.31	<2	10.8	39.0	9	13	11.85	115.0	6.99	2	608	0.7	0.72
39081		0.68	47.9	0.29	12	11.0	41.5	10	12	12.45	106.0	7.44	2	628	0.6	0.74
39082		0.65	43.0	0.30	2	11.1	38.1	10	16	11.45	121.5	7.09	1	642	0.7	0.73
39083		4.06	60.8	1.96	<2	31.1	74.5	5	<5	20.1	61.9	18.75	7	50.8	2.5	3.26
39084		182.0	>10000	16.30	2	287	>10000	<5	23	>1000	19.7	>1000	2	7410	13.9	624
39085		0.72	68.6	0.31	4	11.5	63.7	10	15	18.95	109.5	11.25	2	660	0.7	0.98
39086		0.73	53.0	0.35	4	12.6	46.9	9	15	14.05	124.5	8.42	2	589	0.7	0.84
39087		0.74	52.1	0.35	3	11.8	45.3	9	12	13.75	160.0	7.86	2	457	0.7	0.82
39088		1.20	57.2	0.74	2	8.8	43.8	<5	10	13.55	76.2	8.29	1	353	0.5	1.00
39089		0.81	59.2	0.42	3	13.1	49.3	11	10	14.80	127.5	8.79	2	296	0.8	0.92
39090		0.68	50.8	0.31	2	11.7	42.4	10	16	12.95	130.0	7.42	1	581	0.7	0.78
39091		0.79	59.0	0.36	2	13.5	49.1	10	13	14.70	123.5	8.84	2	561	0.8	0.90
39092		0.74	67.1	0.30	2	10.7	64.2	9	12	19.05	108.5	11.55	1	503	0.6	1.02
39093		0.70	50.0	0.31	2	12.2	44.5	13	16	13.20	128.5	8.17	1	563	0.7	0.80
39094		0.57	41.4	0.29	<2	10.8	35.6	9	18	10.75	122.0	6.50	1	540	0.7	0.65
39095		0.66	45.8	0.33	<2	13.3	39.3	9	19	11.90	124.5	6.95	1	560	1.0	0.72
39096		0.70	51.4	0.33	3	12.6	43.1	9	13	12.90	117.0	7.66	1	536	0.7	0.79
39097		0.63	50.5	0.27	6	11.5	42.3	9	14	12.80	136.5	7.33	1	496	0.6	0.73

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 14-AVRIL-2010
Compte: FIEEXP

Projet: LAC SAIRS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10033197

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS81U Th ppm 0.05	ME-MS81U Tl ppm 0.5	ME-MS81U Tm ppm 0.01	ME-MS81U U ppm 0.05	ME-MS81U V ppm 5	ME-MS81U W ppm 1	ME-MS81U Y ppm 0.5	ME-MS81U Yb ppm 0.03	ME-MS81U Zn ppm 5	ME-MS81U Zr ppm 2
39080		10.85	<0.5	0.27	3.44	83	<1	16.5	1.76	74	232
39081		11.05	<0.5	0.29	3.27	90	1	17.0	1.80	63	216
39082		10.20	<0.5	0.29	3.84	83	<1	17.0	1.81	65	252
39083		11.05	<0.5	1.83	2.62	10	<1	100.0	11.80	39	345
39084		>1000	<0.5	21.4	215	407	1	2660	122.5	172	467
39085		23.4	<0.5	0.29	4.20	90	1	17.9	1.81	65	251
39086		14.80	<0.5	0.32	3.60	92	1	18.4	1.97	74	495
39087		14.50	0.5	0.31	3.50	85	1	18.8	2.00	47	230
39088		11.75	<0.5	0.64	2.67	62	1	29.0	4.38	21	234
39089		13.25	<0.5	0.38	4.33	97	1	22.0	2.57	69	379
39090		12.90	<0.5	0.28	3.75	84	1	17.4	1.90	68	231
39091		13.75	<0.5	0.34	4.02	95	1	20.4	2.10	73	236
39092		24.1	<0.5	0.29	3.31	85	1	18.2	1.88	74	224
39093		13.60	<0.5	0.29	4.06	91	<1	17.6	1.84	86	288
39094		10.65	<0.5	0.24	7.83	81	1	14.8	1.59	71	211
39095		11.90	<0.5	0.30	6.26	79	1	17.4	2.02	71	255
39096		11.90	<0.5	0.28	3.81	94	<1	18.0	1.85	76	241
39097		12.10	<0.5	0.26	3.07	85	<1	16.1	1.54	64	264

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 29- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

CERTIFICAT VO10150338

Projet: REGIONAL TEMIS

Bon de commande #:

Ce rapport s'applique aux 5 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 15- OCT- 2010.

Les résultats sont transmis à:

MARTIN DALLAIRE	JASON GRENIER	M LEVESQUE

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI- 21	Poids échantillon reçu
LOG- 22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
CRU- 31	Granulation - 70 % < 2 mm
SPL- 21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL- 31	Pulvérisé à 85 % < 75 um
CRU- QC	Test concassage QC

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
ME- MS81	Fusion 38 éléments ICP- MS	ICP- MS

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
ATTN: JASON GRENIER
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 29- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: REGIONAL TEMIS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10150338

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI- 21 Poids reçu kg 0.02	ME- MS81 Ag ppm 1	ME- MS81 Ba ppm 0.5	ME- MS81 Ce ppm 0.5	ME- MS81 Co ppm 0.5	ME- MS81 Cr ppm 10	ME- MS81 Cs ppm 0.01	ME- MS81 Cu ppm 5	ME- MS81 Dy ppm 0.05	ME- MS81 Er ppm 0.03	ME- MS81 Eu ppm 0.03	ME- MS81 Ga ppm 0.1	ME- MS81 Gd ppm 0.05	ME- MS81 Hf ppm 0.2	ME- MS81 Ho ppm 0.01
1		0.57	<1	325	3.3	1.1	10	0.48	<5	0.30	0.18	0.08	9.2	0.33	1.1	0.05
2		0.73	<1	32.1	3.4	1.7	10	0.16	6	0.50	0.38	0.17	5.5	0.39	0.4	0.11
3		0.86	<1	147.5	25.5	2.9	20	0.22	15	2.42	1.65	0.43	12.9	2.43	1.9	0.52
4		0.36	<1	101.0	19.2	11.1	20	0.23	13	1.77	1.09	1.33	17.4	2.03	8.9	0.36
5		0.65	<1	116.0	26.6	10.7	20	0.19	482	1.22	0.84	1.15	16.2	1.68	7.7	0.25

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 29- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: REGIONAL TEMIS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10150338

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 La ppm 0.5	ME- MS81 Lu ppm 0.01	ME- MS81 Mo ppm 2	ME- MS81 Nb ppm 0.2	ME- MS81 Nd ppm 0.1	ME- MS81 Ni ppm 5	ME- MS81 Pb ppm 5	ME- MS81 Pr ppm 0.03	ME- MS81 Rb ppm 0.2	ME- MS81 Sm ppm 0.03	ME- MS81 Sn ppm 1	ME- MS81 Sr ppm 0.1	ME- MS81 Ta ppm 0.1	ME- MS81 Tb ppm 0.01	ME- MS81 Th ppm 0.05
1		1.4	0.03	<2	2.4	1.3	<5	<5	0.33	26.3	0.31	1	25.6	0.3	0.04	3.31
2		1.4	0.08	<2	1.3	1.4	<5	<5	0.36	2.8	0.39	<1	51.4	0.3	0.06	2.54
3		11.7	0.30	<2	3.5	10.1	8	5	2.68	3.9	2.31	<1	94.1	0.7	0.40	8.38
4		8.6	0.19	<2	7.5	9.1	10	<5	2.22	7.6	1.91	<1	201	0.5	0.32	0.61
5		13.3	0.17	<2	6.3	10.6	8	<5	2.81	5.5	1.64	<1	208	0.4	0.23	0.89

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218
www.alsglobal.com

À: FIELDEX EXPLORATION INC.
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN- NORANDA QC J9X 6M8

Finalisée date: 29- OCT- 2010
Compte: FIEEXP

Projet: REGIONAL TEMIS

CERTIFICAT D'ANALYSE VO10150338

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME- MS81 Tl ppm 0.5	ME- MS81 Tm ppm 0.01	ME- MS81 U ppm 0.05	ME- MS81 V ppm 5	ME- MS81 W ppm 1	ME- MS81 Y ppm 0.5	ME- MS81 Yb ppm 0.03	ME- MS81 Zn ppm 5	ME- MS81 Zr ppm 2
1		<0.5	0.01	0.56	9	1	1.7	0.23	11	21
2		<0.5	0.06	0.31	9	1	3.5	0.51	12	9
3		<0.5	0.26	1.33	14	1	16.7	1.88	14	44
4		<0.5	0.16	0.32	46	1	10.8	1.13	76	385
5		<0.5	0.13	0.45	37	1	7.6	0.97	65	313

15 Annexe 2 A. - Certificats de ré-analyses :

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

FACTURE 1976442

DÉTAILS DE FACTURATION

Certificat: **VO09114630**
Le type d'échantillon: **Carotte forage**
Compte: **FIEEXP**
Date: **6-NOV-2009**
Projet: LAC SAIRS
Bon de commande#
No De Soumission:
Termes: **Dû sur réception** C3
Commentaire:

QUANTITÉ	ANALYSE CODE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
1	BAT-01	Frais administratifs	30.00	30.00
74	PREP-31	Concasser, fractionner, pulvériser	6.75	499.50
217.71	PREP-31	Pesée (kg) - Concasser, fractionner, pulvériser	0.65	141.51
77	ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	28.50	2,194.50
3	LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre	1.15	3.45

TOTAL AVANT TAXES (CAD)	$	2,868.96
R100938885 GST	$	143.45
1001652083 QST	$	225.93
TOTAL DE LA FACTURE (CAD)	**$**	**3,238.34**

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: MARTIN DALLAIRE
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Établir le paiement au nom de :
ALS Chemex
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7

Le paiement peut être fait par: Chèque ou virement bancaire

Nom du bénéficiaire: ALS Canada Ltd.
Banque: Royal Bank of Canada
SWIFT: ROYCCAT2
Adresse: Vancouver, BC, CAN
Compte: 003-00010-1001098

INFORMATISÉE
GL 1973
TPS TVQ

VO09114630 - Finalized
CLIENT : FIEEXP - Fieldex Exploration Inc.
# of SAMPLES : 77
DATE RECEIVED : 2009-10-14
PROJECT : LAC SAIRS
CERTIFICATE COMMENTS :
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Ag ppm	ME-MS81 Ba ppm	ME-MS81 Ce ppm	ME-MS81 Co ppm	ME-MS81 Cr ppm	ME-MS81 Cs ppm	ME-MS81 Cu ppm	ME-MS81 Dy ppm	ME-MS81 Er ppm	ME-MS81 Eu ppm	ME-MS81 Ga ppm	ME-MS81 Gd ppm
67635	1	549	78.3	5.3	20	3.11	36	4.56	2.87	1.07	11.2	5.57
67636	1	371	57.8	10	70	3.38	5	5.77	4.27	1.24	8.1	5.35
67637	1	1020	102.5	2.3	10	2.05	10	5.44	3.21	1.28	14.9	6.91
67638	1	1085	64	3.7	20	1.18	5	4.05	2.32	1.47	11.8	4.93
67639	1	1190	68.8	1.7	20	0.86	5	3.93	2.39	1.49	11.4	5.07
67640	1	1205	69.8	1.8	20	0.97	5	4.13	2.38	1.56	12.2	5.15
67640A	1	1200	69.6	1.8	20	0.93	5	4.37	2.86	1.59	12.2	5
67640B	1	173.5	22.3	17.4	60	33.6	19	1.52	0.75	0.66	19.7	2.17
67640C	1	12.3	7.8	0.6	10	0.16	5	0.48	0.33	0.09	1.5	0.54
67641	1	1425	92.4	2	20	1.09	5	6.16	3.68	1.91	14.9	7.18
67642	1	1190	68.1	1	10	0.73	5	4.7	3.24	1.62	13.7	5.48
67643	1	951	60.1	1.7	20	0.7	5	4.09	2.82	1.22	11.2	4.54
67644	1	1040	86.6	6.9	30	2.92	10	4.96	2.86	1.39	17.6	6.35
67645	1	1080	110	9.6	50	4.22	22	6.06	4.03	1.49	21.2	7.73
67646	1	1255	89.5	4.7	60	1.96	5	5.58	3.6	1.71	16.4	6.86
67647	1	1015	87.4	4.2	60	1.51	5	5.28	3.59	1.68	16.9	6.75
67648	1	1205	111	6.8	40	3.4	5	5.67	3.48	1.51	19.5	7.78
67649	1	752	110.5	7.7	30	3.87	5	7.16	4.24	2.3	17.6	9.3
67650	1	49.9	7.7	0.6	10	0.8	5	0.46	0.31	0.1	4.1	0.59
67651	1	972	156.5	7.4	10	5.09	5	11.35	6.36	4.03	19.2	14.55
67652	1	1280	68.2	9.8	40	3.73	5	4.29	2.48	1.73	13.2	5.59
67653	1	1055	79.6	8.8	50	3.38	5	4.67	3.07	1.1	13.3	5.72
67654	1	808	87.3	3.9	10	3.05	5	6.07	4.34	1.22	16.8	6.59
67655	1	1120	107	3.7	20	2.82	5	5.66	3.69	1.52	17	7.41
67656	1	1220	120.5	5.9	10	3.24	5	6.7	3.98	1.96	19.5	8.54
67657	1	1605	116.5	3.2	10	2.77	5	6.71	4.49	1.95	18.2	8.13
67658	1	1445	121.5	1.9	10	2.58	5	7.59	5.33	1.63	16.9	8.55
67659	1	1015	101	3.7	10	3.15	8	4.86	3.25	1.01	14.5	6.21
67660	1	959	85	10.6	70	4.3	16	4.94	3.32	1.18	16	6.1
67660A	1	983	84.2	11.7	70	4.68	19	5.03	3.25	1.18	16.4	6.13
67660B	1	273	5.2	0.9	10	4.74	8	0.61	0.35	0.12	17.8	0.62
67660C	1	12.8	8	0.6	10	0.14	5	0.48	0.29	0.09	1.7	0.53
67661	1	952	119	3.5	10	3.86	10	5.74	3.78	1.29	15.7	7.35
67662	1	1065	157	4.5	20	5.02	5	7.11	4.52	1.78	18	9.55
67663	1	1235	145	3.9	10	2.86	20	7.88	5.11	1.6	18.2	9.48
67664	1	1340	118	6.7	20	3.68	15	5.86	3.44	2.07	20.2	7.84

SAMPLE DESCRIPTION	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm	Eu ppm	Ga ppm	Gd ppm	
67665		1	1540	122	5.2	20	4.05	5	5.75	3.64	1.84	18.4	7.63
67666		1	1235	119	4.1	20	3.99	5	5.81	3.7	1.56	17	7.59
67667		1	1470	139	4.5	10	4.49	7	7.52	4.86	1.63	16.9	10
67668		1	1095	109.5	4	10	3.11	41	5.32	3.34	1.25	14.9	6.95
67669		1	596	83.8	6.7	20	3.65	18	5.48	2.87	1.19	12.4	5.97
67670		1	606	44.8	32	470	6.35	6	3.23	1.84	1.13	14	3.81
67671		1	710	52.4	35.2	500	5.68	60	4.82	3.47	1.21	15.9	4.71
67672		1	518	39.9	27.9	180	3.93	15	3.3	2.13	1.1	13.5	3.78
67673		1	686	42.1	38.4	550	6.15	42	3.57	2.28	1.23	15.8	4.23
67674		1	677	60	16	110	3.47	12	4.35	2.6	1.15	12.9	4.7
67675		1	1110	97.6	11.1	90	4.5	5	6.41	4.07	1.53	17.6	6.78
67676		1	1165	109.5	4.6	20	3.19	21	6.25	3.79	1.87	17	7.58
67677		1	914	80.8	12.8	70	3.07	17	5.48	3.67	1.28	14.9	5.92
67678		1	867	62.8	23.4	100	3.38	5	4.83	2.75	1.56	17	5.48
67679		1	547	43	5.7	70	1.79	5	2.48	1.41	0.77	10.2	3.14
67680		1	1105	66.5	3.7	20	1.39	5	4.45	2.86	1.57	12	5.34
67680A		1	1170	65.7	4.6	20	1.6	5	4.68	2.96	1.49	13.2	5.55
67680B		1	124	24.1	16.6	60	1.6	17	1.7	0.82	0.68	19.8	2.31
67680C		1	11.7	7.5	0.5	10	0.15	5	0.49	0.29	0.09	1.4	0.54
67681		1	954	73.3	5.2	10	1.91	5	4.45	2.62	1.63	13	5.93
67682		1	1005	67.3	5.5	10	1.98	5	5.04	3.2	1.69	12.3	5.88
67683		1	1070	79.2	2	10	1.17	5	4.86	3	1.56	13.8	6.1
67684		1	917	108	15.7	80	4.48	16	7.04	4.6	1.97	20.6	8.48
67685		1	938	78.1	16.6	30	4.03	18	5.47	3.52	1.65	17.9	6.53
67686		1	1080	103.5	4.9	30	2.33	5	7.92	5.71	1.59	17.9	8.29
67687		1	954	127.5	6.7	70	2.3	5	7.51	4.53	2.02	19.3	9.88
67688		1	1365	101	6.2	70	2.47	5	6.37	4.12	1.69	19.2	7.65
67689		1	1170	107.5	5.9	30	2.64	5	6.45	3.95	1.57	16.4	8.03
67690		1	721	63.9	18.2	160	3.73	14	4.64	2.89	1.22	14.9	5.44
67691		1	534	71	18.8	170	4.81	11	4.79	2.72	1.08	16.3	5.78
67692		1	1180	93.7	5.7	20	3.62	5	7.31	4.9	1.67	17.7	7.41
67693		1	1155	117	2.8	10	2.85	11	7.78	5.1	1.56	16.9	8.61
67694		1	451	32.7	7.5	50	2.57	5	2.56	1.59	0.68	8.5	3.01
67695		1	850	100.5	14.9	50	2.65	7	8.73	5.71	1.88	11.3	8.94
67696		1	1185	204	5.4	20	3.87	5	18.05	12.55	3.32	6	15.95
67697		1	721	394	13.3	20	0.99	16	55.5	44.4	6.66	27.9	40.6
67698		1	210	324	5.5	10	1.1	21	52	42.4	5.29	43	35.1
67699		1	1140	122.5	6.8	10	2.69	5	10.4	7.75	1.7	4.4	9.07
67700		1	1020	71	4.1	10	2.31	5	12	9.08	1.76	5	9.25
67700B		1	1740	329	4.5	10	3.73	5	23.5	17	2.84	7.3	22.7
67700C		1	14.9	8.2	0.6	10	0.15	5	0.49	0.31	0.1	1.5	0.55

VO09114630 - F
CLIENT : FIEEXP
# of SAMPLES :
DATE RECEIVED
PROJECT : LAC S
CERTIFICATE CC
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Hf ppm	ME-MS81 Ho ppm	ME-MS81 La ppm	ME-MS81 Lu ppm	ME-MS81 Mo ppm	ME-MS81 Nb ppm	ME-MS81 Nd ppm	ME-MS81 Ni ppm	ME-MS81 Pb ppm	ME-MS81 Pr ppm	ME-MS81 Rb ppm	ME-MS81 Sm ppm
67635	5.7	0.94	38.5	0.44	2	10.9	33.4	8	14	9.22	82.3	6.05
67636	4.6	1.27	26.5	0.51	2	6	26.9	23	7	7.03	57.7	5.68
67637	5.8	1.07	52.7	0.48	2	12.9	42.4	5	19	11.85	118.5	7.91
67638	4.9	0.79	32.8	0.34	2	8.5	28.9	7	10	7.57	72.2	5.62
67639	5.5	0.83	35.2	0.36	2	8.8	30.3	5	10	7.98	67.7	5.32
67640	4.9	0.8	37	0.32	2	9.1	30.3	7	11	8.29	69.2	5.52
67640A	5.8	0.92	35.3	0.41	2	9.1	30.6	5	11	8.07	69.6	5.66
67640B	2.3	0.26	11	0.08	2	16.1	10.9	55	57	2.71	817	2.22
67640C	1	0.1	4.3	0.05	2	0.9	2.8	5	5	0.83	9.5	0.55
67641	7.1	1.17	48.5	0.47	2	12.1	40	5	12	11.5	88.1	7.74
67642	5.8	1.01	35.7	0.55	2	9.9	29.7	5	16	8.01	63.2	5.55
67643	4.9	0.89	31	0.45	2	8.8	25.3	5	9	7.1	54.3	4.63
67644	6.7	0.97	43.5	0.4	2	15.1	37.4	13	17	10.05	110.5	6.8
67645	7.8	1.26	53	0.62	2	16.8	44.4	17	20	12.3	157.5	7.96
67646	8.2	1.14	46.9	0.54	2	15.1	38.8	7	21	10.55	93.3	6.83
67647	7.5	1.09	47	0.6	2	15.1	37.9	8	16	10.6	58.8	6.94
67648	8.2	1.15	54.7	0.53	2	15.5	45.6	12	18	12.5	141	8.11
67649	8.1	1.4	51.8	0.54	2	14.2	52.1	8	17	13.4	94.1	9.77
67650	1	0.1	4.2	0.05	2	1.8	2.7	5	18	0.79	51.4	0.55
67651	10.4	2.19	70.1	0.82	2	18.3	79.7	5	13	19.65	123.5	15.65
67652	4.7	0.82	34.3	0.32	2	8	30.7	12	15	8.13	104.5	5.78
67653	5.4	1.03	38.7	0.47	2	11.9	32.3	15	22	8.93	115.5	5.83
67654	5.6	1.34	43.4	0.77	2	17.8	35.4	8	31	9.79	105	6.55
67655	6.9	1.19	54.4	0.57	2	17.3	42.8	5	55	12.1	127	7.5
67656	8.6	1.34	59.3	0.6	2	18.8	50.9	5	52	13.9	117	9.06
67657	9	1.43	58.7	0.64	2	20.1	47.9	5	65	13.2	130.5	8.4
67658	8.9	1.66	61.1	0.77	2	29.6	47.7	5	42	13.3	146	8.41
67659	6.1	1.04	51.5	0.56	2	14.5	36.4	5	16	10.8	154	6.19
67660	6.3	1.03	41.9	0.49	3	12.9	34.3	27	25	9.42	151.5	6.23
67660A	6.3	1.05	41.3	0.51	2	13.4	33.3	25	24	9.48	162.5	6.35
67660B	1	0.11	2.7	0.05	2	5.7	2.3	5	84	0.59	298	0.56
67660C	1	0.1	4.5	0.04	2	1.9	3.1	5	5	0.83	9.6	0.5
67661	8.1	1.2	61.1	0.57	2	17.1	44.9	5	30	12.8	137	7.69
67662	9.7	1.45	80.9	0.66	2	18.3	60.2	14	25	16.9	142.5	10.4
67663	8.5	1.64	73.3	0.74	2	19.7	57.4	5	43	15.9	125.5	10.1
67664	7.6	1.15	59.2	0.57	2	18.2	48.8	6	26	13.25	113	8.18

SAMPLE DESCRIPTION	Hf ppm	Ho ppm	La ppm	Lu ppm	Mo ppm	Nb ppm	Nd ppm	Ni ppm	Pb ppm	Pr ppm	Rb ppm	Sm ppm
67665	8.9	1.18	60.1	0.53	2	17.1	47.6	6	28	13.35	134	8.26
67666	8	1.22	59.1	0.58	2	18.5	47.3	7	29	13.35	141.5	8.23
67667	10.5	1.58	70.4	0.83	2	16.8	58.6	7	23	16.15	167.5	10.25
67668	7.1	1.1	53.2	0.51	2	15.6	45.6	5	20	12.95	131	7.87
67669	5.9	1.02	41	0.33	2	11.3	36.9	9	14	10.35	76.9	6.76
67670	3.1	0.61	21	0.23	2	6.1	22.9	142	13	5.87	84.2	4.51
67671	3	1.07	24.4	0.57	2	11	26.2	151	16	6.74	80.7	5.38
67672	3.1	0.67	18.4	0.31	2	7.9	21.2	56	16	5.28	60.9	4.36
67673	2.6	0.71	19.5	0.41	2	8.3	22.7	170	17	5.61	76.4	4.77
67674	4.2	0.85	29	0.37	2	9.3	28.2	30	17	7.6	68.8	5.35
67675	6.3	1.36	48	0.65	2	16	43.2	31	24	11.9	127	7.96
67676	7.2	1.27	54.5	0.57	2	14.5	50.8	5	20	13.7	114.5	8.88
67677	5.2	1.16	38.6	0.55	2	11.9	36.7	22	21	9.92	102.5	6.78
67678	5.7	0.94	28.9	0.39	2	8.2	32	41	19	8.04	68.4	6.32
67679	3.8	0.47	21.5	0.2	2	7.9	18.3	21	9	5.15	62.2	3.21
67680	4.4	0.91	35.1	0.41	2	8.3	30.4	8	12	8.39	61.9	5.26
67680A	4.7	0.99	34.5	0.42	2	10.4	30.1	8	14	8.21	71.3	5.25
67680B	2.1	0.29	12.4	0.09	2	16.4	11.7	58	54	3.01	226	2.35
67680C	0.9	0.09	4.2	0.04	2	0.9	2.8	5	5	0.83	8.9	0.5
67681	4.9	0.86	38.1	0.36	2	9.3	34.3	7	10	9.07	78.3	6.09
67682	4.7	1.03	34	0.45	2	8.2	32.1	10	10	8.48	76.2	6.01
67683	5.5	1.02	40.5	0.45	2	11.4	35.7	5	10	9.86	66.7	6.23
67684	7.9	1.45	51.6	0.71	2	15.4	49.8	35	22	13.25	114.5	8.73
67685	5.3	1.12	38.3	0.52	2	10.4	36.9	43	24	9.69	104	6.84
67686	6.7	1.78	51.9	0.84	2	15.4	45.2	9	27	12.3	93.9	8.21
67687	8.7	1.46	65	0.64	2	18.2	57.4	11	15	16.05	95.2	10.35
67688	8.8	1.31	50.6	0.62	2	19.2	45.3	13	15	12.4	112.5	8.06
67689	8.3	1.32	53.4	0.57	2	17.7	46.5	9	17	13.1	121	8.35
67690	4.3	0.94	31.3	0.43	2	9.5	29.4	45	18	7.89	79.8	5.55
67691	4.2	0.93	35.1	0.33	2	13.1	31.9	44	23	8.79	97.8	6.15
67692	6.5	1.55	47.7	0.68	2	28.5	41.4	7	38	11.55	126	7.6
67693	6.9	1.59	58.6	0.74	2	16.8	51.3	5	28	14.05	139	8.93
67694	6.4	0.51	15.1	0.23	2	5.2	15.8	15	16	3.97	55.2	3.08
67695	6	1.8	49.8	0.62	2	5.6	44.5	23	30	11.95	54.3	8.67
67696	3.2	3.89	114	1.03	2	11.9	80.1	6	23	22.9	46.8	15.25
67697	31.1	13.15	198	4.53	8	93.8	179	13	32	49.1	55.3	39.2
67698	10.3	12.6	172	4.46	3	50.7	142.5	9	33	39.4	40.3	31.9
67699	2.2	2.41	71.8	0.64	2	5	45.4	5	33	13.55	34.4	8.6
67700	2.5	2.77	35.6	0.83	2	4.8	36.1	5	34	9.15	32	8.49
67700B	3.3	5.24	185	1.51	2	7.8	123.5	5	30	37	50.6	21.6
67700C	0.9	0.1	4.7	0.04	2	0.9	3	5	5	0.89	9.3	0.56

VO09114630 - F
CLIENT : FIEEXP
# of SAMPLES :
DATE RECEIVED
PROJECT : LAC S
CERTIFICATE CC
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Sn ppm	ME-MS81 Sr ppm	ME-MS81 Ta ppm	ME-MS81 Tb ppm	ME-MS81 Th ppm	ME-MS81 Tl ppm	ME-MS81 Tm ppm	ME-MS81 U ppm	ME-MS81 V ppm	ME-MS81 W ppm	ME-MS81 Y ppm	ME-MS81 Yb ppm
67635	2	143	0.7	0.81	10.55	0.5	0.39	5.34	26	1	26	2.88
67636	1	148	0.5	0.88	6.37	0.5	0.68	2.09	42	1	38.1	4.22
67637	2	169	0.6	1	11.45	0.5	0.45	1.63	19	2	29	3.22
67638	1	132.5	0.5	0.7	8.57	0.5	0.32	1.32	22	1	20.8	2.28
67639	1	135	0.6	0.71	8.94	0.5	0.34	1.27	15	1	22.1	2.3
67640	1	147	0.6	0.72	8.73	0.5	0.3	1.36	15	1	21.9	2.12
67640A	1	147	0.6	0.76	8.47	0.5	0.38	1.41	15	1	26.2	2.84
67640B	1	249	1.4	0.3	2.3	5.7	0.09	0.88	57	1	7.1	0.61
67640C	1	10.2	0.1	0.07	2.33	0.5	0.03	0.74	5	1	2.8	0.29
67641	2	136	0.7	1.06	10.3	0.5	0.48	1.74	15	1	34.2	3.44
67642	1	183.5	0.7	0.79	8.22	0.5	0.48	2.32	13	4	27.4	3.58
67643	1	127.5	0.6	0.69	8.42	0.5	0.42	1.58	15	1	24.7	2.99
67644	2	139	0.9	0.89	10.3	0.5	0.38	3.09	37	1	26.6	2.69
67645	2	192	0.9	1.1	13.5	0.6	0.55	3.65	52	2	35.9	4
67646	2	352	0.7	0.99	10.8	0.5	0.51	2.38	56	1	31.8	3.48
67647	1	416	0.9	0.92	10.1	0.5	0.53	3.26	51	1	31.1	3.71
67648	2	256	0.8	1.09	14	0.5	0.49	3.06	37	2	30.9	3.41
67649	2	229	0.9	1.35	8.16	0.5	0.55	2.2	30	1	39.2	3.67
67650	1	16.8	0.3	0.09	2.22	0.5	0.03	0.72	5	1	3	0.33
67651	3	231	1.2	2.11	5.93	0.5	0.86	2.5	21	1	58.6	5.6
67652	1	203	0.4	0.81	6.79	0.5	0.3	1.43	52	1	22.1	2.15
67653	2	188.5	0.8	0.82	11.95	0.5	0.43	3.4	44	1	28.2	3.08
67654	2	205	1.7	0.99	12.2	0.5	0.68	8.87	22	1	38.3	4.96
67655	2	238	1	1.02	12.5	0.5	0.53	6.49	22	1	33	3.82
67656	2	296	1.2	1.22	11.2	0.5	0.61	3.5	34	1	37	4
67657	3	297	1	1.2	11.95	0.5	0.64	34	30	1	37.9	4.3
67658	2	224	1.1	1.32	20.7	0.5	0.8	4.34	12	1	42.8	5.19
67659	2	135.5	1.1	0.86	17.95	0.5	0.45	4.69	21	1	29.6	3.4
67660	2	239	0.9	0.89	13.05	0.5	0.46	3.39	52	1	29.5	3.3
67660A	2	249	0.9	0.89	13.25	0.5	0.47	3.29	54	1	29.6	3.28
67660B	1	54.6	0.9	0.1	2.32	1.9	0.05	0.91	5	1	3.5	0.36
67660C	1	10.4	0.2	0.08	2.25	0.5	0.04	0.71	5	1	2.8	0.31
67661	2	167.5	1.3	1.02	14.15	0.5	0.53	3.94	20	1	34	3.76
67662	2	182.5	1	1.3	15.9	0.5	0.66	4.02	27	2	40.8	4.48
67663	3	258	1	1.4	19	0.5	0.75	2.49	22	1	46.6	5.01
67664	2	434	1.1	1.06	11.55	0.5	0.52	1.64	48	1	31.9	3.63

SAMPLE DESCRIPTION	Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm	
67665		2	366	0.9	1.05	13.1	0.5	0.5	1.77	36	1	33.4	3.42
67666		2	308	1.2	1.04	13.85	0.5	0.54	1.91	27	2	34	3.8
67667		3	198	0.9	1.4	18.8	0.5	0.78	3.44	28	1	40.9	5.26
67668		2	186.5	1	0.96	18.15	0.5	0.48	2.39	22	1	29.6	3.15
67669		2	175	0.6	0.94	12.9	0.5	0.4	1.79	31	1	26.3	2.37
67670		1	334	0.4	0.57	4.47	0.5	0.25	1.36	125	1	16.2	1.64
67671		2	282	0.8	0.79	6.3	0.5	0.58	1.79	142	1	29.1	3.93
67672		1	287	0.5	0.57	4.36	0.5	0.32	1.49	125	1	18.8	2.22
67673		1	448	0.8	0.62	3.36	0.5	0.37	1.85	156	1	20.1	2.61
67674		2	321	0.7	0.74	7.6	0.5	0.36	1.57	73	1	23.4	2.48
67675		2	281	1	1.1	12.2	0.5	0.62	1.96	43	2	37.1	4.41
67676		2	257	0.7	1.13	11.2	0.5	0.56	2.23	27	1	34.4	3.68
67677		2	249	0.8	0.92	11.2	0.5	0.52	3.08	62	1	31	3.53
67678		2	412	0.5	0.85	6.33	0.5	0.39	1.34	109	1	24.1	2.61
67679		1	106.5	0.7	0.48	7.63	0.5	0.2	1.32	28	1	12.2	1.24
67680		1	210	0.5	0.82	6.61	0.5	0.39	1.27	20	1	23.7	2.53
67680A		1	194.5	0.7	0.83	6.73	0.5	0.42	1.28	25	1	25	2.86
67680B		1	245	1.4	0.34	3.81	1.2	0.11	1.07	54	1	7.5	0.67
67680C		1	9.9	0.1	0.08	2	0.5	0.05	0.68	5	1	2.8	0.29
67681		1	147.5	0.5	0.85	7.03	0.5	0.37	1.16	28	1	22	2.32
67682		1	194	0.5	0.88	6.21	0.5	0.43	1.22	28	1	27.6	2.93
67683		1	138	0.7	0.92	8.39	0.5	0.42	1.68	12	1	26.1	2.82
67684		2	288	1	1.28	9.63	0.5	0.68	2.49	79	1	37.2	4.53
67685		2	375	0.6	0.97	6.82	0.5	0.52	2.03	81	1	29.8	3.4
67686		2	296	0.8	1.33	11.75	0.5	0.84	3.16	23	1	47.4	5.5
67687		2	306	1	1.39	13.3	0.5	0.65	3.6	57	1	39.6	4.2
67688		2	288	1.1	1.14	11.35	0.5	0.6	3.34	50	1	36.3	3.95
67689		3	210	0.9	1.17	12.3	0.5	0.55	2.86	38	1	33.3	3.7
67690		1	334	0.6	0.82	7.41	0.5	0.41	2.28	88	1	24	2.72
67691		2	259	1.2	0.87	9.61	0.5	0.38	2.62	86	1	24	2.34
67692		3	261	1.7	1.24	13.15	0.5	0.76	3.51	32	1	40.9	4.85
67693		3	203	1	1.34	13.3	0.5	0.74	3.07	18	1	42.2	4.93
67694		1	173.5	0.4	0.46	3.79	0.5	0.24	1.7	56	1	14.6	1.47
67695		1	243	0.4	1.42	6.68	0.5	0.8	1.31	77	1	51.3	4.56
67696		2	166.5	0.3	2.77	20.4	0.5	1.76	1.36	34	1	120	9.41
67697		3	129	10.8	8.01	14.75	0.5	6.68	21.2	47	2	355	38.1
67698		4	106.5	7	7.32	12.3	0.5	6.48	10.7	15	2	355	36.9
67699		1	134	0.2	1.6	7.64	0.5	1.08	1.42	27	2	74.5	5.96
67700		1	120	0.2	1.79	1.21	0.5	1.3	0.94	22	1	86.3	7.42
67700B		1	135.5	0.3	3.73	32.1	0.5	2.43	1.79	33	1	162	13.4
67700C		1	10.9	0.1	0.09	2.08	0.5	0.03	0.73	5	1	2.9	0.31

VO09114630 - F
CLIENT : FIEEXP
# of SAMPLES :
DATE RECEIVED
PROJECT : LAC S
CERTIFICATE CC
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Zn ppm	ME-MS81 Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67635	34	211	185	396
67636	40	171	148.1	319.1
67637	28	213	240.42	453.42
67638	31	177	156.09	333.09
67639	23	204	165.02	369.02
67640	26	187	168.39	355.39
67640A	25	216	168.36	384.36
67640B	81	86	55.57	141.57
67640C	6	34	18.26	52.26
67641	33	267	225.69	492.69
67642	18	217	168.51	385.51
67643	23	180	146.24	326.24
67644	67	264	205.24	469.24
67645	90	295	254.5	549.5
67646	56	309	216.99	525.99
67647	52	280	213.99	493.99
67648	75	294	257.02	551.02
67649	105	324	268.08	592.08
67650	11	31	18	49
67651	145	425	389.47	814.47
67652	67	179	165.6	344.6
67653	48	188	185.75	373.75
67654	46	189	209.4	398.4
67655	42	236	249.21	485.21
67656	88	333	282.61	615.61
67657	70	340	274.19	614.19
67658	54	303	284.85	587.85
67659	41	201	227.53	428.53
67660	59	219	198.56	417.56
67660A	63	220	196.42	416.42
67660B	29	23	13.72	36.72
67660C	8	32	18.89	50.89
67661	48	304	270.73	574.73
67662	55	386	356.91	742.91
67663	60	309	335.31	644.31
67664	70	300	273.57	573.57

SAMPLE DESCRIPTION	Zn ppm	Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm	
67665		67	332	276.85	608.85
67666		51	303	272.82	575.82
67667		74	403	328.26	731.26
67668		43	242	252.18	494.18
67669		36	207	199.38	406.38
67670		71	108	112.39	220.39
67671		73	98	136.27	234.27
67672		67	109	103.54	212.54
67673		86	87	110.71	197.71
67674		57	150	147.75	297.75
67675		59	226	235.59	461.59
67676		57	268	264.08	532.08
67677		51	183	195.83	378.83
67678		85	212	157.86	369.86
67679		35	139	101.55	240.55
67680		37	173	164.93	337.93
67680A		40	181	163.96	344.96
67680B		56	76	60.57	136.57
67680C		16	27	17.79	44.79
67681		48	192	180.25	372.25
67682		44	186	169.42	355.42
67683		28	223	192.64	415.64
67684		98	329	262.12	591.12
67685		93	212	193.53	405.53
67686		68	255	254.91	509.91
67687		72	350	308.58	658.58
67688		76	360	244.81	604.81
67689		65	327	256.16	583.16
67690		65	165	157.55	322.55
67691		67	157	172.16	329.16
67692		65	239	232.32	471.32
67693		54	262	282.27	544.27
67694		47	274	81.4	355.4
67695		66	245	249.88	494.88
67696		55	129	504.98	633.98
67697		94	1605	1076.93	2681.93
67698		186	323	912.35	1235.35
67699		44	91	302.46	393.46
67700		39	95	206.54	301.54
67700B		47	134	788.45	922.45
67700C		8	27	19.37	46.37

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

FACTURE 1976537

DÉTAILS DE FACTURATION

Certificat: **VO09114631**
Le type d'échantillon: **Carotte forage**
Compte: **FIEEXP**
Date: **14-NOV-2009**
Projet: LAC SAIRS
Bon de commande#
No De Soumission:
Termes: **Dû sur réception** C1
Commentaire:

QUANTITÉ	ANALYSE CODE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
109	PREP-31	Concasser, fractionner, pulvériser	6.75	735.75
300.45	PREP-31	Pesée (kg) - Concasser, fractionner, pulvériser	0.65	195.29
112	ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	28.50	3,192.00
4	LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre	1.15	4.60

TOTAL AVANT TAXES (CAD)	$	4,127.64
R100938885 GST	$	206.38
1001652083 QST	$	325.05
TOTAL DE LA FACTURE (CAD)	**$**	**4,659.07**

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: MARTIN DALLAIRE
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Le paiement peut être fait par: Chèque ou virement bancaire

Nom du bénéficiaire: ALS Canada Ltd.
Banque: Royal Bank of Canada
SWIFT: ROYCCAT2
Adresse: Vancouver, BC, CA
Compte: 003-00010-1001093

Établir le paiement au nom de :
ALS Chemex
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7

INFORMATISÉE
CL 1973
TPS TVQ

VO09114631 - Finalized
CLIENT : FIEEXP - Fieldex Exploration Inc.
# of SAMPLES : 113
DATE RECEIVED : 2009-10-14
PROJECT : LAC SAIRS
CERTIFICATE COMMENTS :
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Ag ppm	ME-MS81 Ba ppm	ME-MS81 Ce ppm	ME-MS81 Co ppm	ME-MS81 Cr ppm	ME-MS81 Cs ppm	ME-MS81 Cu ppm	ME-MS81 Dy ppm	ME-MS81 Er ppm
67701	1	166	23.1	17.1	60	34.8	13	1.56	0.78
67702	1	643	34.5	5	50	1.88	5	2.15	1.38
67703	1	399	22.8	7.2	60	1.45	9	1.61	1.08
67704	1	565	32	11	30	2.39	5	2.46	1.5
67705	1	534	21	5.6	10	1.49	7	1.83	1.18
67706	1	667	67.4	1.9	10	1.64	5	5.42	3.8
67707	1	1235	104	3.5	20	2.83	5	11.05	7.78
67708	1	274	91.6	1.8	30	0.38	5	10.05	7.77
67709	1	648	27	15.1	10	1.74	5	2.26	1.38
67710	1	114	92.2	2.7	20	0.36	5	13.1	9.98
67711	1	139.5	31.9	3.7	10	0.69	5	5	4.2
67712	1	135.5	20.1	2.2	10	0.34	5	2.25	1.55
67713	1	1210	443	4.9	10	2.49	5	35.2	25.1
67714	1	4180	216	4.9	40	4.24	5	15.3	11.05
67715	1	3450	68.9	14.5	30	5.91	8	5.11	3.14
67716	1	2490	53.8	13.9	30	5.46	26	4.17	2.49
67717	1	3140	172	9.2	30	7.91	6	8.5	5.22
67718	1	828	109.5	10.5	30	10.45	10	21.2	15.75
67719	1	384	119	17.2	50	9.26	12	8.5	6.43
67720	1	609	102.5	18.4	50	8.17	27	7.55	4.81
67720A	1	625	100.5	18.4	50	8.16	25	8.3	5.46
67720B	1	168	22.9	17.9	60	34.7	11	1.59	0.74
67720C	1	12.2	7.8	0.5	10	0.27	5	0.49	0.29
67721	1	447	1230	15.5	60	8.22	7	58	44.1
67722	1	341	115.5	18.4	60	6.03	13	14.85	11.55
67723	1	343	837	10.7	40	4.27	5	70.9	54.1
67724	1	410	164	11	50	5.5	18	18.05	13.25
67725	1	547	629	9.8	40	5.11	6	47.8	33.1
67726	1	505	299	11	40	6.19	7	31	25.4
67727	1	415	159	2.3	10	2.29	5	26.2	18.75
67728	1	1230	82.8	2.2	20	1.9	5	5.02	3.17
67729	1	1310	95.7	1.9	20	1.76	5	4.95	2.93
67730	1	1310	101	1.7	30	1.52	5	6.4	4.18
67731	1	752	77.9	1.7	30	1.27	5	4.79	2.89
67732	1	755	94.1	1.9	20	1.42	5	5.25	3.52
67733	1	722	86.6	2.1	30	1.36	5	5.3	3.67

SAMPLE DESCRIPTION	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm
67734	1	1590	125	7	50	4.05	5	7.21	4.85
67735	1	989	91.6	1.7	30	1.53	5	4.88	2.9
67736	1	1055	88	1.5	20	1.68	5	5.24	3.59
67737	1	816	88.4	1.4	20	1.51	5	4.31	2.94
67738	1	1015	90.5	4.2	30	2.72	5	5.03	3.63
67739	1	1005	85.4	14.1	40	5.68	5	5.71	3.72
67740	1	1080	90.6	10.5	70	4.85	25	5.18	3.52
67740A	1	1105	101.5	10.8	70	4.88	59	5.19	3.65
67740B	1	14.8	8.6	0.6	10	0.18	5	0.53	0.33
67741	1	1035	96.5	12.1	60	5.23	27	5.64	3.92
67742	1	1025	95.6	11.1	60	4.64	5	5.82	3.81
67743	1	1335	99.9	6.7	60	3.36	6	5.96	4.05
67744	1	952	87.7	12.4	70	5.49	5	5.4	3.82
67745	1	878	102	11.3	70	5.11	5	5.18	3.39
67746	1	905	100	7.7	60	3.94	11	7.21	5.39
67747	1	1015	100	6.7	50	3.33	9	5.48	3.88
67748	1	288	40.6	2	30	0.72	13	2.46	1.52
67749	1	1165	433	6.6	20	3.6	21	24.8	17.55
67750	1	1230	141.5	8.2	20	3.23	14	14.45	13.85
67751	1	12.6	8.4	0.5	10	0.14	5	0.47	0.3
67752	1	1120	108	3.4	20	2.9	5	5.52	3.56
67753	1	1015	92.4	17.2	120	4.02	16	6.2	3.78
67754	1	907	99	3.8	20	5.4	17	5.65	3.71
67755	1	1010	109	4	30	3.91	6	8.13	6.07
67756	1	775	289	10.5	50	6.46	10	20.5	14
67757	1	411	117	14.8	90	9.26	26	6.26	4.1
67758	1	252	102	1.7	10	2.61	5	13.2	8.35
67759	1	323	160.5	2	10	2.06	7	15.25	9.38
67760	1	321	113	2.4	10	2.34	7	14.35	9.79
67760A	1	315	115.5	2.3	10	2.53	7	14.3	9.6
67760B									
67760C	1	12	8.7	0.5	10	0.15	5	0.5	0.34
67761	1	131.5	329	3.3	10	1.63	28	43.4	35.3
67762	1	214	97.1	2.2	10	1.63	7	14	11.25
67763	1	676	565	17.9	10	7.41	23	58.4	41.3
67764	1	729	555	8.7	10	6.01	11	43.9	30.5
67765	1	364	306	1.6	10	0.66	5	50.8	34
67766	1	371	436	5	20	3.7	11	73.2	54.4
67767	1	446	192.5	4.7	20	4.16	13	27.8	20.2
67768	1	669	292	2.8	10	3.2	7	25.4	20.1
67769	1	338	150.5	17.3	60	8.05	5	10.45	6.98
67770	1	563	183	17.7	50	9.71	15	13.75	8.42
67771	1	197	138	11.9	50	6.42	5	8.58	5.39
67772	1	266	244	15.3	40	6.33	14	19.35	12.9

SAMPLE DESCRIPTION	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm
67773	1	637	235	7.9	20	3.79	7	26.8	16.95
67774	1	1270	238	3.9	10	3.43	5	27.8	19.75
67775	1	1095	113	4	20	3.66	9	6.7	4.85
67776	1	710	135.5	16.3	40	7.82	19	12.1	10.15
67777	1	305	64.7	10.9	40	2.8	40	9.94	10.3
67778	1	786	78.8	31.5	40	4.23	17	6.26	3.73
67779	1	490	15.7	7.7	10	1.57	6	1.17	0.71
67780	1	559	23.9	5.5	20	1.74	8	1.25	0.83
67781	1	5610	51.4	8	30	4.6	10	3.1	1.9
67781A	1	5580	56.6	9	30	4.99	11	3.47	2.22
67781B	1	269	4.9	1	10	5.09	9	0.59	0.37
67781C	1	16.3	8.4	0.7	10	0.23	5	1.2	0.55
67782	1	4460	66.2	17.4	40	6.23	32	4.53	2.66
67783	1	4950	64.2	11	40	8.36	20	4.83	3.1
67784	1	1195	121.5	9	20	5.33	12	7.06	4.42
67785	1	1365	119.5	4.5	20	4.25	5	7.32	4.63
67786	1	858	124.5	8.6	50	8.36	13	6.25	4.01
67787	1	404	114	17.9	100	11.65	19	5.22	3.3
67788	1	576	65.7	15.4	90	6.77	22	4.81	3.13
67789	1	615	51.2	18.5	50	4.78	18	4.46	2.58
67790	1	581	27.7	4.2	40	1.56	6	1.97	1.31
67791	1	1105	192.5	3.8	30	1.68	5	31.6	23.2
67792	1	631	97.6	9	20	1.64	7	7.06	5.24
67793	1	173	16.6	3.9	10	1.39	5	1.84	1.81
67794	1	1190	62.6	3.9	20	2.8	5	4.6	3.55
67795	1	530	33	4	10	2.19	6	2.62	1.83
67796	1	717	510	10.3	40	4.66	12	52.1	38.9
67797	1	1355	239	13.2	40	9.32	18	27.3	19.15
67798	1	1960	392	12.2	40	7.85	28	46.8	34.7
67799	1	616	376	7.8	30	3.78	11	49.4	35.6
67800	1	553	224	7.1	20	2.53	7	23.4	15.6
67800A	1	518	255	7.6	30	2.31	7	24.9	16.2
67800B	1	12	9.6	0.5	10	0.13	5	0.56	0.41

VO09114631 - Finali
CLIENT : FIEEXP - Fie
# of SAMPLES : 113
DATE RECEIVED : 20
PROJECT : LAC SAIR
CERTIFICATE COMM
PO NUMBER :

	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81	ME-MS81
SAMPLE	Eu	Ga	Gd	Hf	Ho	La	Lu	Mo	Nb
DESCRIPTION	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
67701	0.64	19.1	2.12	2.1	0.28	11.5	0.08	2	16.3
67702	0.6	7.7	2.62	6.8	0.43	16.4	0.21	2	5.2
67703	0.44	6	2.02	4.8	0.34	10.4	0.16	2	4.1
67704	0.73	6.9	3.04	3.4	0.49	14.3	0.2	2	3.3
67705	0.49	3	1.98	1.7	0.41	10.9	0.14	2	1.9
67706	0.65	2.7	4.76	1.9	1.19	39.4	0.3	2	2.5
67707	1.43	4.7	8.98	3.2	2.49	58.9	0.67	2	4.4
67708	1.15	2.7	7.42	2.5	2.37	50.8	0.71	2	8.5
67709	0.7	3.9	2.48	1.7	0.47	13.8	0.17	2	2.2
67710	1.7	2.7	9.51	1.4	3.1	47.4	0.91	2	10.9
67711	0.58	2.4	3.42	0.5	1.23	16	0.44	2	2.6
67712	0.45	2.1	2.07	0.7	0.51	10.4	0.14	2	1.4
67713	5.37	8.3	32.1	2.6	7.87	263	2.11	2	13.5
67714	2.76	12.9	15.35	4	3.4	115.5	1.09	2	11.7
67715	1.42	13	6.18	3.3	1.07	34.6	0.4	2	9
67716	1.31	12.2	4.95	2.8	0.82	25.2	0.32	2	6.8
67717	1.71	13.6	10.9	3.2	1.77	94.5	0.58	2	11.9
67718	2.64	14.2	14.85	3.7	4.83	52.4	1.76	8	15
67719	1.58	23.7	9.31	6.1	1.85	61.4	1.13	2	21.2
67720	1.88	21.7	8.68	5.8	1.56	51.7	0.68	2	18.3
67720A	1.88	22.4	8.71	5.9	1.76	50.1	0.74	2	20.4
67720B	0.64	19.2	2.15	1.9	0.27	11.4	0.08	2	16
67720C	0.08	1.7	0.53	0.9	0.09	4.4	0.04	2	1
67721	7.61	31.5	69.8	63.4	13.45	636	5.53	2	63.7
67722	2.18	22.6	11.65	6.4	3.48	61.6	1.41	3	27.6
67723	8.65	30.2	65	18.4	16.55	460	5.02	2	185
67724	2.2	24.3	15.4	52	4.06	79.7	2.01	2	31.9
67725	6.52	31.3	45.7	33.3	10.55	341	2.87	10	164
67726	3.78	36.3	24.7	56.5	7.5	170	2.86	2	432
67727	3.19	38.1	21	63	5.88	63.5	3.07	2	103
67728	1.17	14	5.94	7.3	1.01	44.8	0.44	2	18.2
67729	1.31	14.7	6.59	8.2	0.97	49.9	0.38	2	18.4
67730	1.47	15.1	7.5	9	1.34	52.4	0.61	2	15
67731	1.14	13.2	5.63	7.3	0.97	41.2	0.42	2	15.4
67732	1.38	15.5	6.45	7.5	1.12	49.9	0.52	2	14.6
67733	1.24	11.7	6.16	6.1	1.14	47.8	0.68	2	13.5

SAMPLE DESCRIPTION	Eu ppm	Ga ppm	Gd ppm	Hf ppm	Ho ppm	La ppm	Lu ppm	Mo ppm	Nb ppm	
67734	1.59	21.9	8.74	7.1	1.52	63.8	0.72	2	21.6	
67735	1.2	11.7	6.1	5.9	0.97	49.9	0.41	2	14.2	
67736	1.29	14.2	6.34	7.2	1.17	47.9	0.67	2	17.9	
67737	1.28	11.7	5.96	6.3	0.99	50	0.5	2	12.3	
67738	1.27	14.7	6.03	6.4	1.13	49.2	0.65	2	13.4	
67739	1.85	17.8	7.28	6.9	1.26	43	0.57	2	14.4	
67740	1.31	20.6	6.36	7	1.15	45.5	0.61	2	16.8	
67740A	1.48	20.2	7.2	7	1.19	51	0.61	2	16.7	
67740B	0.11	1.6	0.67	1	0.11	4.9	0.05	2	1.1	
67741	1.44	21.1	7.14	7.4	1.29	47.6	0.62	2	17.4	
67742	1.5	19.6	7.3	7	1.3	47.5	0.62	2	14.9	
67743	1.76	19.4	7.49	7.4	1.34	52.2	0.65	2	15.9	
67744	1.23	21.1	6.26	6.7	1.25	42.3	0.63	2	17	
67745	1.31	21	7.02	6.9	1.13	51.1	0.55	2	19.8	
67746	1.64	19.3	7.87	8.7	1.67	50	0.8	2	23.9	
67747	1.42	17.6	7.16	6.1	1.22	50.1	0.69	2	17.2	
67748	0.67	7.9	2.83	4.4	0.51	21	0.19	2	4.1	
67749	4.3	23	27.5	32.3	5.66	262	2.29	2	49.7	
67750	2.43	18	11.3	11.5	3.8	75.5	1.84	2	43.4	
67751	0.1	1.5	0.57	1	0.09	4.7	0.04	2	1	
67752	1.36	16	7.13	7.7	1.19	54.7	0.57	2	15.1	
67753	1.86	18.1	7.74	7.4	1.29	44.7	0.61	2	12.6	
67754	1.18	15.9	6.77	6.7	1.26	50.5	0.65	2	14.8	
67755	1.46	16.3	8.09	6.7	1.87	56.3	0.91	2	19.7	
67756	3.82	21.1	21.8	9.2	4.57	152	1.53	2	55.4	
67757	1.68	26	8.27	6.1	1.36	60.7	0.62	2	16	
67758	2.46	31.1	13.95	26.2	2.88	37.2	1.61	2	24.7	
67759	2.95	30.3	16.85	13.2	3.14	67.2	1.57	2	56.8	
67760	2.28	33.5	13.3	43.4	3.15	46.9	1.87	2	28.6	
67760A	2.23	34.5	13.25	37.5	3.02	47.8	1.69	2	30.2	
67760B										
67760C	0.09	1.7	0.56	1.1	0.11	4.8	0.05	2	1.1	
67761	4.64	42.2	30.6	207	10.3	186	9.36	2	112	
67762	1.9	41.4	11.95	92.9	3.3	43.4	2.72	2	37.5	
67763	8.74	23.6	50.7	15.1	12.95	333	4.25	4	72.5	
67764	6.65	35.9	40.7	16.4	9.76	325	3.45	2	70.5	
67765	6.14	41.8	39.7	80.7	11.05	127.5	4.65	2	68.2	
67766	7.67	44.9	51.8	90.2	16.9	199.5	6.54	2	340	
67767	3.59	41.6	22.7	35.5	6.28	91.1	2.34	2	268	
67768	3.84	38.1	25.3	150	5.97	148.5	3.34	2	55.6	
67769	1.77	20.8	11.5	10.9	2.32	73.8	0.95	2	17.4	
67770	2.41	26	15.35	9.6	2.89	91.1	1.02	2	23	
67771	1.67	23	10.35	8.8	1.76	73.4	0.71	3	19.1	
67772	2.39	28.8	19.9	19.4	4.19	123	1.82	2	29.1	

SAMPLE DESCRIPTION	Eu ppm	Ga ppm	Gd ppm	Hf ppm	Ho ppm	La ppm	Lu ppm	Mo ppm	Nb ppm
67773	4.24	31.5	24.8	20.8	5.76	110.5	2.21	2	39.1
67774	4.57	35.5	23.5	45.6	6.36	112.5	3.02	2	83.6
67775	1.49	17.8	7.63	6.4	1.52	57.6	0.78	2	20.5
67776	2.18	23.8	11.15	53.6	2.91	62.2	1.91	2	42.8
67777	1.39	15.8	6.59	4.7	2.61	35.4	1.71	9	16.3
67778	2.12	16.9	7.74	4.3	1.27	37.1	0.47	6	8.6
67779	0.52	4.2	1.61	1	0.24	7.6	0.09	2	1.2
67780	0.31	3	1.65	0.7	0.27	12.9	0.11	24	2.2
67781	0.85	10.6	3.93	2.8	0.61	25.1	0.26	2	8.4
67781A	0.91	11.2	4.34	3.1	0.7	27.7	0.31	2	8.7
67781B	0.12	18.8	0.58	1	0.12	2.7	0.06	2	5
67781C	0.32	2	1.46	1.2	0.22	4.7	0.07	2	1.1
67782	1.38	13.8	5.43	3.3	0.93	31.8	0.37	4	7.7
67783	1.14	13.9	5.33	4.3	1.01	31	0.41	2	9
67784	2.1	18.7	9.01	7.3	1.48	56.4	0.68	2	14.3
67785	1.9	17.3	8.89	7.8	1.54	59.5	0.7	2	18.3
67786	1.81	22.8	8.34	7.5	1.29	64.2	0.6	2	19.1
67787	1.47	27	7.43	5.6	1.06	55.8	0.46	2	14.2
67788	1.29	15.3	5.75	7.8	1.02	32.1	0.44	2	8.6
67789	1.57	12	5.6	6.6	0.91	23.1	0.34	2	5.1
67790	0.55	6.9	2.35	6.7	0.44	12.9	0.21	2	4
67791	4.46	4.6	24.5	3.6	7.74	102	2.15	3	7.6
67792	1.24	3.2	7.31	1.9	1.71	56.1	0.52	2	3
67793	0.38	2.7	1.58	1	0.51	8.8	0.3	2	2
67794	0.84	5.8	5.11	4.1	1.13	35	0.37	2	8.9
67795	0.58	4.1	2.84	1.5	0.6	17.4	0.22	8	3
67796	7.52	37.6	48.7	62.9	12.75	279	3.73	3	115.5
67797	4.2	31.3	25.7	47.6	6.34	113	1.97	4	190
67798	6.37	19.1	40.9	7.6	11.35	187.5	3.15	19	50.6
67799	7.05	37	40.8	29.1	11.8	191.5	2.83	3	189
67800	3.6	29.5	23.4	16.9	5.3	107.5	1.95	6	32.9
67800A	3.65	30.5	25.3	17.5	5.6	125	2.1	6	32.9
67800B	0.11	1.5	0.7	1.8	0.13	5.3	0.05	2	1.7

VO09114631 - Finali
CLIENT : FIEEXP - Fie
# of SAMPLES : 113
DATE RECEIVED : 20
PROJECT : LAC SAIR
CERTIFICATE COMM
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Nd ppm	ME-MS81 Ni ppm	ME-MS81 Pb ppm	ME-MS81 Pr ppm	ME-MS81 Rb ppm	ME-MS81 Sm ppm	ME-MS81 Sn ppm	ME-MS81 Sr ppm	ME-MS81 Ta ppm
67701	11.2	56	50	2.89	678	2.26	1	253	1.5
67702	15.3	36	24	4.1	56.1	2.77	1	157.5	0.4
67703	10.9	19	14	2.84	41.3	2.21	1	96.2	0.3
67704	16.3	10	26	4.01	33.2	3.08	1	143	0.2
67705	9.3	5	20	2.42	20.2	2.05	1	103	0.1
67706	23.1	5	18	6.84	24	4.51	1	69	0.1
67707	40.2	6	19	11.3	39.3	8.24	1	116	0.2
67708	33.2	5	41	9.73	14.9	6.85	1	67	0.3
67709	12.2	7	26	3.2	21.3	2.37	1	119	0.1
67710	37.9	5	35	10.55	5.2	8.66	1	106.5	0.2
67711	13.9	5	66	3.76	8.2	3.13	1	83.1	0.1
67712	9.1	5	12	2.37	3	2.09	1	76.7	0.1
67713	157.5	5	18	48.2	45.9	30.3	2	179	0.3
67714	81.2	12	33	24	112.5	15.4	2	154.5	0.6
67715	30.1	16	116	7.87	110.5	6.18	2	124.5	0.6
67716	25.8	18	85	6.54	116.5	5.37	1	130.5	0.4
67717	63.3	15	76	18.75	152.5	11.35	2	117.5	0.6
67718	53.8	10	62	13.6	169.5	14.1	5	94.3	0.5
67719	50.1	21	58	14.1	181	9.91	4	94.4	1.4
67720	47	20	47	12.7	172.5	9.28	2	262	1.1
67720A	45.7	19	38	12.15	186	9.2	2	254	1.1
67720B	10.9	58	45	2.82	683	2.29	1	250	1.5
67720C	2.7	5	5	0.83	12.2	0.51	1	11.1	0.1
67721	460	23	27	140	336	68.6	6	73.4	2.1
67722	49.8	29	60	13.8	211	10.65	3	116	1.8
67723	319	22	54	93.7	129	62.2	3	261	9.3
67724	72.7	22	67	20	233	16.2	3	100.5	1.8
67725	250	18	46	72.3	266	46.9	3	128.5	11.4
67726	117.5	16	42	33.5	235	23.6	4	142.5	18
67727	93.4	5	18	22.6	139	22.2	14	106.5	6.3
67728	35.5	5	13	10.15	98.8	6.4	2	184.5	0.9
67729	39.5	5	17	11.25	87	7.16	2	265	0.8
67730	45	5	19	12.55	75.6	8.58	2	296	0.7
67731	33.2	5	12	9.48	48.1	5.96	2	264	0.9
67732	40.4	5	16	11.5	53.4	7.29	2	291	0.7
67733	37.4	5	13	10.65	63.6	6.69	3	194.5	0.7

SAMPLE DESCRIPTION	Nd ppm	Ni ppm	Pb ppm	Pr ppm	Rb ppm	Sm ppm	Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm	
67734	51.8	15	17	14.8	175.5	9.42	3	215	1.3	
67735	39	5	11	11.3	79.2	6.94	2	165.5	0.8	
67736	39.4	5	12	11.35	90.3	6.85	2	164.5	0.9	
67737	38.1	5	12	11.25	68.3	6.43	1	184.5	0.7	
67738	39	8	16	11.3	99.7	6.7	2	168.5	0.8	
67739	42.3	16	22	11.2	120	8.21	2	320	1	
67740	38.6	20	19	10.8	151	7.14	3	165	1	
67740A	43.5	20	19	12.1	152.5	7.83	2	172.5	1	
67740B	3.2	5	5	0.98	9.4	0.64	1	11.4	0.1	
67741	39.9	23	16	11.35	162	7.59	3	141	1.1	
67742	40.5	22	18	11.5	137.5	7.54	2	209	0.9	
67743	45.1	12	29	12.55	107	8.16	2	386	0.9	
67744	35.9	27	20	10.15	173	6.48	3	147	1.2	
67745	42.2	27	22	12.2	170.5	7.61	3	141	1.4	
67746	42.1	16	40	12	116	8	3	254	1.1	
67747	42.2	14	37	11.75	122.5	7.67	2	214	0.9	
67748	16.6	6	19	4.74	22	2.88	1	141.5	0.4	
67749	157.5	11	62	48.6	140	26.8	6	232	4.2	
67750	58.1	11	49	16.55	124	11	4	269	1.7	
67751	3.1	5	5	0.96	8.7	0.62	1	10.2	0.1	
67752	42.8	8	33	12.6	140.5	7.47	2	165	1	
67753	42.2	50	51	11.45	103	7.85	2	358	0.9	
67754	38.7	7	56	11.45	163.5	6.67	2	119	1.1	
67755	43.3	7	46	12.7	151.5	7.92	3	161.5	1.2	
67756	116	17	57	34.1	147	22.3	3	195	2.3	
67757	48.9	25	17	14	179	8.67	3	76.4	1.1	
67758	64.3	5	15	15.45	110.5	14.55	7	38.2	1.2	
67759	89.5	5	14	22.1	89.6	20.6	4	48.3	4.9	
67760	61.8	6	14	15.4	102	15.2	12	49.2	1.5	
67760A	63.8	5	17	15.55	108.5	15	11	49.1	1.5	
67760B										
67760C	3.1	5	5	0.93	9.2	0.64	1	10.1	0.1	
67761	136.5	5	17	38	33.4	32.9	70	61.3	9.4	
67762	53	5	21	13.35	108	13.1	25	55.2	2	
67763	238	17	112	67.3	167.5	53.4	14	236	1.6	
67764	213	8	33	62.4	179.5	43.3	8	210	2.6	
67765	164	6	26	41.2	136	42.2	27	63.8	2.8	
67766	212	9	40	56.6	170	54	30	76.6	16.8	
67767	95.2	12	47	24.8	175	23.5	7	93.5	21.4	
67768	126	5	31	34.7	201	28.1	3	121	2.6	
67769	62.5	22	38	17.55	177	13.1	3	62.5	1.1	
67770	82.6	18	37	22.4	188.5	17.4	3	211	1.4	
67771	56.9	17	40	16	129	11.3	3	168.5	1.4	
67772	106	22	93	29.4	159	21.9	4	156	1.8	

SAMPLE DESCRIPTION	Nd ppm	Ni ppm	Pb ppm	Pr ppm	Rb ppm	Sm ppm	Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm
67773	113.5	14	23	30.4	156.5	27.1	10	106.5	3
67774	108	5	36	29.5	140	24.3	14	187	6.9
67775	43.8	5	74	12.75	134	8.23	3	163.5	1.6
67776	56.2	20	48	15.4	145.5	11.75	4	212	3
67777	27.2	49	42	7.68	89.7	6.31	2	98.7	1.9
67778	39.6	33	32	9.97	79.6	8.28	2	271	0.5
67779	8.4	7	18	2.04	13.2	1.76	1	126	0.1
67780	9.1	11	10	2.65	18.1	1.73	1	111	0.1
67781	20.5	14	33	5.75	106	4.18	2	183.5	0.6
67781A	23.2	15	31	6.46	112.5	4.68	2	181	0.6
67781B	2.2	7	98	0.59	307	0.55	1	56.5	0.8
67781C	3	5	5	0.9	10.3	0.81	1	11.9	0.1
67782	28.5	28	54	7.7	120	6.07	3	189	0.5
67783	27.6	18	42	7.51	144.5	5.87	3	163	0.7
67784	52.8	9	102	14.45	136.5	10.15	2	296	1
67785	49.9	6	45	13.9	170	9.75	2	185	1.3
67786	49.9	15	41	14.55	186.5	9.5	3	158	1.4
67787	46.2	27	41	13.2	202	8.17	3	85.2	1.1
67788	31.7	28	248	8.3	86	6.29	1	116	0.6
67789	28	19	28	6.75	68.2	5.71	1	206	0.4
67790	12.5	9	16	3.26	55.7	2.49	1	83.2	0.3
67791	84.7	5	21	23.3	37.2	20.7	1	142	0.4
67792	35.9	5	26	10.95	28.6	6.36	1	76.7	0.2
67793	6.6	6	11	1.87	25	1.35	1	69	0.1
67794	24	7	12	7.15	56.1	4.65	1	62.7	0.3
67795	13.3	5	15	3.83	31.9	2.59	1	93.8	0.2
67796	208	20	190	60.8	185.5	42.4	4	142.5	6.4
67797	108.5	20	137	30.4	255	23.6	3	113	17.6
67798	177	15	213	49.7	190	37.8	4	159.5	3.1
67799	161	10	148	46.4	153.5	35.4	3	163	12.6
67800	103.5	8	37	28.8	153.5	21.9	8	116.5	2
67800A	117	19	23	32.6	159.5	23.9	8	115	1.9
67800B	3.6	5	5	1.09	9.8	0.67	1	11.5	0.1

VO09114631 - Finali
CLIENT : FIEEXP - Fie
# of SAMPLES : 113
DATE RECEIVED : 20
PROJECT : LAC SAIR
CERTIFICATE COMM
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Tb ppm	ME-MS81 Th ppm	ME-MS81 Tl ppm	ME-MS81 Tm ppm	ME-MS81 U ppm	ME-MS81 V ppm	ME-MS81 W ppm	ME-MS81 Y ppm	ME-MS81 Yb ppm
67701	0.31	2.11	5.1	0.1	0.92	56	1	7.2	0.64
67702	0.39	5.09	0.5	0.2	2.26	54	1	12.8	1.34
67703	0.29	2.94	0.5	0.16	1.37	26	1	9.3	1.03
67704	0.46	1.51	0.5	0.19	0.56	46	3	13.4	1.3
67705	0.3	0.69	0.5	0.19	0.51	18	1	13.1	1.09
67706	0.85	4	0.5	0.53	0.6	9	1	37.1	2.84
67707	1.66	4.03	0.5	1.1	0.91	22	1	72.9	6.07
67708	1.44	16.25	0.5	1.19	1.26	5	1	77.7	6.57
67709	0.38	0.9	0.5	0.2	0.54	20	1	15.1	1.12
67710	1.89	6.66	0.5	1.49	1.18	5	1	104.5	7.87
67711	0.68	4.32	0.5	0.67	0.81	21	1	39.8	3.7
67712	0.36	0.29	0.5	0.24	0.29	10	1	16.9	1.25
67713	5.46	7.46	0.5	3.62	2.05	26	2	263	19.5
67714	2.48	5.39	0.5	1.66	1.26	50	1	122	9.42
67715	0.9	5.45	0.5	0.46	2.07	70	1	31	2.72
67716	0.74	3.84	0.5	0.35	2.01	80	2	22.4	2.18
67717	1.56	21	0.5	0.67	6.43	62	6	58.2	4.26
67718	3.05	3.88	0.5	2.45	2.26	62	1	172	14.7
67719	1.48	20.2	0.5	1.08	4.07	75	2	65.3	7.64
67720	1.32	13.4	0.5	0.74	5.1	95	1	44.5	4.62
67720A	1.38	13.85	0.5	0.81	5.23	93	1	51.2	5.35
67720B	0.31	2.02	5	0.1	0.85	53	1	7.1	0.58
67720C	0.08	1.96	0.5	0.04	0.68	5	1	2.8	0.29
67721	9.89	46.5	0.6	6.52	17.75	48	2	351	39.8
67722	2.18	18.05	0.5	1.84	4.39	69	1	106.5	10.85
67723	11	75.2	0.5	7.93	30.3	52	3	426	43.3
67724	2.84	18.75	0.5	2.11	6.89	56	1	109	13.7
67725	7.62	52.7	0.6	4.61	30.5	51	1	262	24.7
67726	4.54	52.9	0.6	4.12	44.6	54	2	205	23.4
67727	4.03	4.31	0.5	2.95	12.55	5	1	143	19.3
67728	0.86	9.81	0.5	0.44	1.91	22	5	27.4	2.97
67729	0.9	11.8	0.5	0.39	2.39	27	1	25.3	2.44
67730	1.14	15.15	0.5	0.62	2.88	24	1	37.4	4.02
67731	0.84	10.7	0.5	0.44	6.8	25	1	25.4	2.84
67732	0.95	12.3	0.5	0.5	2.7	27	1	29.9	3.42
67733	0.93	9.31	0.5	0.62	2.15	23	1	31.3	4.26

SAMPLE DESCRIPTION	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm
67734	1.3	15	0.5	0.7	18.7	40	3	41.1	4.59
67735	0.87	9.99	0.5	0.4	2.22	17	1	25.7	2.72
67736	0.95	12.85	0.5	0.58	2.14	19	2	30.6	3.92
67737	0.83	10.95	0.5	0.44	1.96	13	1	24.3	2.97
67738	0.91	11.95	0.5	0.61	2.42	25	1	30.7	4.1
67739	1.06	8.43	0.5	0.55	2.48	82	1	32	3.55
67740	0.96	12.05	0.5	0.62	2.91	53	2	30.7	3.84
67740A	1.02	13.45	0.5	0.56	3.07	56	2	31	3.75
67740B	0.09	2.43	0.5	0.06	0.75	5	1	3	0.34
67741	1.02	12.2	0.6	0.6	3.01	60	2	32.6	4.02
67742	1.04	12.25	0.5	0.58	2.81	63	2	32.7	3.69
67743	1.1	12.55	0.5	0.61	5.5	45	1	34.7	3.86
67744	0.93	12.15	0.6	0.61	3.53	69	3	32.6	3.87
67745	1.04	15.2	0.5	0.56	4.11	60	3	29	3.34
67746	1.25	22.6	0.5	0.86	4.1	43	2	43.7	5.24
67747	1.03	15.45	0.5	0.64	2.72	36	1	32.3	4.24
67748	0.43	9.03	0.5	0.22	1.94	20	1	14.2	1.24
67749	4.36	26.3	0.5	2.65	10.7	24	1	140.5	16.3
67750	2.12	34.2	0.5	2.48	2.38	45	1	118	14.65
67751	0.07	2.43	0.5	0.04	0.65	5	1	2.6	0.3
67752	1.07	13.95	0.5	0.56	2.62	22	1	31.5	3.54
67753	1.15	10.15	0.5	0.57	2.57	70	2	32.7	3.65
67754	1.02	16.65	0.5	0.61	5.34	23	2	33	3.87
67755	1.35	20.6	0.5	1	4.84	26	1	55.1	6.29
67756	3.6	44.8	0.5	2.12	6.7	56	2	134	12.1
67757	1.18	16.9	0.5	0.61	3.7	85	2	37	3.87
67758	2.31	1.68	0.5	1.31	1.38	5	1	65	9.01
67759	2.82	4.15	0.5	1.39	6.59	5	1	80	9.39
67760	2.4	2.48	0.5	1.62	2.1	8	1	77.8	11.35
67760A	2.41	2.55	0.5	1.52	1.88	5	1	79.5	10.4
67760B									
67760C	0.09	2.33	0.5	0.06	0.74	5	1	3	0.32
67761	6.35	26	0.5	6.72	15.85	5	1	234	53.6
67762	2.2	3.89	0.5	2.09	6.67	5	1	82.9	15.8
67763	9.49	48.3	0.5	6.35	3.24	74	1	417	35.3
67764	7.18	40.7	0.6	4.58	4.76	28	1	274	26.9
67765	7.96	10.5	0.5	5.05	5.32	5	1	251	31.8
67766	10.85	45.8	0.5	8.53	25.7	26	1	362	50.8
67767	4.31	16.25	0.5	3.13	25.6	18	1	191.5	18.25
67768	4.31	13.9	0.5	3.3	20.1	9	1	189	21.9
67769	1.91	18	0.5	1.03	4.64	61	2	62.1	6.48
67770	2.52	14.95	0.5	1.17	3.4	77	1	81	7.22
67771	1.6	14.7	0.5	0.79	3.03	64	1	49.2	4.97
67772	3.38	18.95	0.5	1.95	3.91	55	1	119	12.5

SAMPLE DESCRIPTION	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm
67773	4.54	7.56	0.5	2.5	2.39	29	1	150	15.25
67774	4.47	8.26	0.5	3.12	3.88	5	1	150.5	19.85
67775	1.18	17.1	0.5	0.82	3.52	27	1	47.4	5.13
67776	1.93	20.4	0.5	1.8	7.7	66	2	80.9	12.6
67777	1.36	16.75	0.5	1.97	5.27	138	1	110.5	13.15
67778	1.16	5.1	0.5	0.55	3.19	182	1	37.1	3.23
67779	0.23	0.56	0.5	0.1	1.51	35	1	6.8	0.58
67780	0.24	0.89	0.5	0.14	0.62	20	1	9.2	0.75
67781	0.57	6.13	0.5	0.29	2.42	49	1	17.3	1.74
67781A	0.66	6.36	0.5	0.33	2.68	51	1	20.9	2.06
67781B	0.1	2.73	2.1	0.07	0.94	5	1	3.5	0.41
67781C	0.24	2.24	0.5	0.09	0.76	5	1	6.4	0.47
67782	0.85	5.6	0.5	0.39	2.4	86	2	26.1	2.45
67783	0.85	7.52	0.5	0.48	2.13	66	1	29.2	2.83
67784	1.34	13.55	0.5	0.66	3	43	1	43.1	4.3
67785	1.38	15.75	0.5	0.71	2.59	24	1	43.1	4.58
67786	1.23	16.3	0.5	0.61	3.9	53	2	38.3	3.76
67787	1.02	15.55	0.5	0.46	3.09	95	2	27.9	3.02
67788	0.85	7.02	0.5	0.44	2.39	66	1	26.3	2.98
67789	0.83	3.62	0.5	0.35	1.29	96	2	22.8	2.25
67790	0.37	3.4	0.5	0.17	1.16	24	1	12	1.33
67791	4.72	15	0.5	3.5	2.06	32	1	248	18.75
67792	1.14	4.06	0.5	0.76	1.2	30	1	59	4.3
67793	0.27	0.53	0.5	0.32	0.44	30	1	21.5	2.24
67794	0.76	4.65	0.5	0.53	1.49	45	1	38.2	3.08
67795	0.45	2.99	0.5	0.24	0.89	51	1	19.2	1.58
67796	8.25	39.8	0.5	5.97	19.45	61	2	360	32.6
67797	4.39	32.8	0.5	2.86	50.7	79	2	149	16.15
67798	7.23	48	0.5	5.31	8	84	2	295	28.3
67799	7.35	57.5	0.5	5.18	30.8	50	2	276	26.4
67800	3.97	14.3	0.5	2.3	3.72	49	1	132.5	13.6
67800A	4.11	15.45	0.5	2.4	3.5	52	1	136.5	14.65
67800B	0.11	2.45	0.5	0.04	0.82	22	1	3.6	0.37

VO09114631 - Finali
CLIENT : FIEEXP - Fie
# of SAMPLES : 113
DATE RECEIVED : 20
PROJECT : LAC SAIR
CERTIFICATE COMM
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Zn ppm	ME-MS81 Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67701	60	80	57.46	137.46
67702	44	270	82.39	352.39
67703	30	200	56.28	256.28
67704	50	133	80.06	213.06
67705	32	68	53.28	121.28
67706	24	78	161.59	239.59
67707	32	132	263.87	395.87
67708	58	97	230.85	327.85
67709	142	72	67.73	139.73
67710	525	57	246.26	303.26
67711	164	17	88.61	105.61
67712	25	32	52.88	84.88
67713	87	105	1078.33	1183.33
67714	167	148	514.61	662.61
67715	1200	126	169.05	295.05
67716	131	109	134.04	243.04
67717	152	130	395.07	525.07
67718	192	132	324.63	456.63
67719	199	209	293.51	502.51
67720	152	202	255.02	457.02
67720A	164	212	252.04	464.04
67720B	64	79	56.77	135.77
67720C	6	30	18.17	48.17
67721	569	3360	2789.3	6149.3
67722	339	216	311.34	527.34
67723	250	553	2054.35	2607.35
67724	330	2200	426.22	2626.22
67725	350	1480	1522.67	3002.67
67726	476	2200	770.9	2970.9
67727	298	3610	465.07	4075.07
67728	43	290	200.67	490.67
67729	46	339	224.37	563.37
67730	42	342	246.81	588.81
67731	43	294	187.7	481.7
67732	45	301	226.3	527.3
67733	38	241	213.14	454.14

SAMPLE DESCRIPTION	Zn ppm	Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm	
67734		99	277	296.04	573.04
67735		35	229	219.19	448.19
67736		32	265	217.25	482.25
67737		31	231	214.4	445.4
67738		52	234	220.06	454.06
67739		89	262	215.66	477.66
67740		77	255	216.19	471.19
67740A		79	251	240.58	491.58
67740B		5	34	20.61	54.61
67741		84	264	228.63	492.63
67742		76	249	228.3	477.3
67743		62	270	244.73	514.73
67744		83	230	206.53	436.53
67745		83	235	238.63	473.63
67746		72	300	244.03	544.03
67747		61	229	237.48	466.48
67748		16	163	95.89	258.89
67749		152	1465	1033.31	2498.31
67750		78	381	369.57	750.57
67751		6	31	19.76	50.76
67752		42	280	250.07	530.07
67753		94	281	225.45	506.45
67754		47	226	231.04	457.04
67755		56	228	264.39	492.39
67756		111	355	697.44	1052.44
67757		77	213	277.22	490.22
67758		183	1060	288.58	1348.58
67759		173	597	422.64	1019.64
67760		193	1840	312.41	2152.41
67760A		196	1610	316.07	1926.07
67760B				0	0
67760C		7	36	20.29	56.29
67761		291	9360	922.67	10282.67
67762		267	4260	285.16	4545.16
67763		303	667	1484.18	2151.18
67764		291	661	1372.32	2033.32
67765		336	3630	872.05	4502.05
67766		609	3720	1238.79	4958.79
67767		829	1250	535.7	1785.7
67768		294	5720	742.76	6462.76
67769		110	394	360.84	754.84
67770		136	377	451.25	828.25
67771		135	331	331.42	662.42
67772		145	729	602.68	1331.68

SAMPLE DESCRIPTION	Zn ppm	Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67773	247	882	619.55	1501.55
67774	265	1690	624.74	2314.74
67775	69	231	265.48	496.48
67776	124	1970	337.78	2307.78
67777	136	152	190.31	342.31
67778	118	178	200.28	378.28
67779	42	48	40.75	88.75
67780	41	30	55.83	85.83
67781	63	106	120.18	226.18
67781A	70	113	133.64	246.64
67781B	33	24	13.36	37.36
67781C	12	44	22.43	66.43
67782	148	132	159.26	291.26
67783	134	159	156.16	315.16
67784	135	284	286.35	570.35
67785	64	293	284.2	577.2
67786	91	296	290.55	586.55
67787	107	189	260.81	449.81
67788	843	288	164.8	452.8
67789	83	251	133.65	384.65
67790	27	248	67.55	315.55
67791	34	133	543.82	676.82
67792	27	65	236.19	301.19
67793	28	35	44.47	79.47
67794	66	170	153.37	323.37
67795	120	51	81.08	132.08
67796	479	3230	1310.72	4540.72
67797	598	1740	622.56	2362.56
67798	1245	248	1028.11	1276.11
67799	421	1040	996.71	2036.71
67800	212	654	578.82	1232.82
67800A	223	701	652.41	1353.41
67800B	8	61	22.74	83.74

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

FACTURE 1976557

DÉTAILS DE FACTURATION

Certificat:	**VO09114632**
Le type d'échantillon:	**Carotte forage**
Compte:	**FIEEXP**
Date:	**17-NOV-2009**
Projet:	LAC SAIRS
Bon de commande#	
No De Soumission:	
Termes:	**Dû sur réception** C1
Commentaire:	

QUANTITÉ	ANALYSE CODE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
109	PREP-31	Concasser, fractionner, pulvériser	6.75	735.75
300.95	PREP-31	Pesée (kg) - Concasser, fractionner, pulvériser	0.65	195.61
114	ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	28.50	3,249.00
5	LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre	1.15	5.75

INFORMATISÉE
GL 1973
TPS ____ TVQ ____

TOTAL AVANT TAXES (CAD)	$	4,186.11
R100938885 GST	$	209.31
1001652083 QST	$	329.66
TOTAL DE LA FACTURE (CAD)	**$**	**4,725.08**

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: MARTIN DALLAIRE
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Le paiement peut être fait par: Chèque ou virement bancaire

Nom du bénéficiaire:	ALS Canada Ltd.
Banque:	Royal Bank of Canada
SWIFT:	ROYCCAT2
Adresse:	Vancouver, BC, CAN
Compte:	003-00010-1001098

Établir le paiement au nom de :
ALS Chemex
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7

VO09114632 - Finalized
CLIENT : FIEEXP - Fieldex Exploration Inc.
# of SAMPLES : 114
DATE RECEIVED : 2009-10-14
PROJECT : LAC SAIRS
CERTIFICATE COMMENTS :
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Ag ppm	ME-MS81 Ba ppm	ME-MS81 Ce ppm	ME-MS81 Co ppm	ME-MS81 Cr ppm	ME-MS81 Cs ppm	ME-MS81 Cu ppm	ME-MS81 Dy ppm	ME-MS81 Er ppm	ME-MS81 Eu ppm	ME-MS81 Ga ppm	ME-MS81 Gd ppm
67801	1	557	181	2.4	10	2.2	7	19.7	13.3	3.27	32.2	19.75
67802	1	23.8	9.6	2.2	10	2.68	9	0.63	0.38	0.2	2.9	0.81
67803	1	103	284	0.7	10	0.28	5	15	7.38	2.37	23.1	22
67804	1	75.5	190.5	0.6	10	0.69	5	7.59	4.45	1.19	21.7	11.7
67805	1	115	173	1.2	10	0.85	5	7.5	4.76	1.16	22.8	10.8
67806	1	697	76.8	7.1	20	5.04	25	7.06	5.81	1.35	22.8	6.77
67807	1	1235	97.9	8.3	10	2.56	7	7.9	5.77	1.64	17.8	8.44
67808	1	1310	91.7	9.1	20	2.52	5	4.57	3	1.36	17.1	6.26
67809	1	2030	144	9.7	10	4.82	27	12.8	7.96	3.82	23.4	14.95
67810	1	2290	146	8.3	10	3.54	34	13	8.19	3.71	25.1	15.4
67811	1	1335	95.9	11.6	20	3.52	51	5.71	3.56	1.74	19.2	7.59
67812	1	1330	94.3	8.8	10	2.86	12	4.68	3.04	1.32	17.7	6.22
67813	1	1045	83.1	14	80	3.36	5	4.6	2.95	1.34	17.2	6.22
67814	1	1225	106.5	3.2	10	2.66	5	5.48	3.81	1.3	16.4	7.01
67815	1	1025	95.7	3.2	10	2.41	5	4.92	3.12	1.08	15	6.38
67816	1	418	37.9	0.9	10	0.71	7	2.15	1.62	0.72	20.5	2.71
67817	1	1045	98.2	4.9	10	3	5	5.67	3.87	1.32	16	6.98
67818	1	1035	100.5	7.1	20	3.98	11	5.62	3.64	1.4	16.7	7.18
67819	1	1105	97.5	12.6	20	4.72	7	5.39	3.17	1.75	17.5	7.39
67820	1	1205	120	9.6	10	3.94	30	6.94	4.51	1.91	18.9	9.17
67821	1	1230	118.5	8.4	20	3.02	13	5.73	3.29	1.86	18.9	7.13
67821A	1	1165	109.5	9.6	10	3.54	17	6.13	3.58	1.98	18.8	7.53
67821B	1	143	26.1	19.7	80	1.66	23	1.61	0.76	0.73	20.8	2.14
67821C	1	13.7	8.5	0.9	10	0.13	5	0.99	0.55	0.12	1.5	0.8
67822	1	1220	116	10.7	20	5.3	18	8.29	5.33	2.31	20.3	8.83
67823	1	1315	105	4.3	10	2.56	12	4.66	2.7	1.12	14.9	5.81
67824	1	1030	109	7.4	20	4.28	18	6.07	3.82	1.3	15.6	6.97
67825	1	1285	83.1	5.9	20	3.3	5	4.89	3.07	1.42	16	5.74
67826	1	1700	89	3.5	20	1.57	5	4.23	2.67	1.32	14.7	5.35
67827	1	1555	101.5	7.4	30	2.16	5	4.76	2.73	1.58	17.7	6.35
67828	1	1605	87.4	9.7	20	2.88	5	5.39	3.29	1.51	18.3	6.37
67829	1	968	83	4.5	50	1.73	5	4.53	3.27	1.3	15.3	4.95
67830	1	910	98.4	2.9	20	1.35	5	4.58	2.38	1.48	15.4	5.78
67831	1	932	85.1	7.6	30	3.08	5	4.13	2.14	1.38	14.1	5.23
67832	1	1015	83.4	3.9	30	1.95	5	4	2.42	1.23	14.5	5.03
67833	1	1040	94	5.6	40	2.67	5	4.34	2.46	1.42	16.3	5.44

SAMPLE DESCRIPTION	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm	Eu ppm	Ga ppm	Gd ppm	
67834	1	1235	140.5	2.9	20	1.91	5	9.16	20.3	1.67	16.8	7.92	
67835	1	1130	98.8	2.4	20	1.76	5	4.8	3.43	1.29	17.4	5.75	
67836	1	1155	108	2.5	20	1.68	5	4.56	2.7	1.39	17.1	5.95	
67837	1	1090	107	3.8	40	1.83	5	6.32	4.43	1.5	19.9	6.67	
67838	1	880	91.2	4.9	60	1.86	5	4.12	2.45	1.41	16.1	5.16	
67839	1	971	95.5	5.9	80	1.96	5	4.28	2.73	1.41	17.8	5.32	
67840	1	958	84.9	3.4	40	1.38	5	3.8	2.3	1.18	15.2	4.71	
67841	1	1200	102	2.1	10	1.8	5	4.76	2.6	1.32	17.7	5.98	
67842	1	1135	79.1	4.4	60	2.86	5	4.16	2.55	1.25	14.5	5	
67843	1	882	66.1	24.7	170	3.69	75	3.49	2.45	1.71	18.7	4.75	
67843A	1	874	67.1	22.1	180	3.76	64	3.46	2.2	1.67	18.9	4.62	
67843B	1	13.7	8.7	0.7	10	0.13	5	0.79	0.55	0.4	1.6	0.8	
67844	1	1040	83.7	12.7	130	2.29	22	3.73	2.36	1.32	18.1	4.94	
67845	1	1295	93.4	5.5	40	1.54	5	6.61	4.77	1.57	15.9	6.62	
67846	1	1205	85.7	6.4	30	2.76	5	5.18	3.46	1.32	18.2	5.88	
67847	1	891	95.3	10.2	50	4.11	5	4.96	3.03	1.33	18.5	6.09	
67848	1	1220	104	10.2	60	5.96	17	6.87	4.57	1.58	17	7.24	
67849	1	925	94.3	3.4	10	3.94	5	5.98	4.09	1.06	15.9	5.97	
67850	1	1135	112	3.7	10	4.02	5	5.87	3.72	1.24	16	6.74	
67851	1	936	83.6	4.7	10	2.42	5	4.36	2.99	0.82	13.2	4.73	
67852	1	127	23.1	14.6	50	1.49	21	1.54	0.72	0.62	18.1	2.11	
67853	1	1050	107.5	3.1	10	3.5	5	5.63	3.64	1.15	15.2	6.95	
67854	1	1085	110	8.1	20	5.15	11	7.43	4.84	1.79	17.2	8.56	
67855	1	951	107	4	10	3.34	18	6.81	4.53	1.25	16.3	7.59	
67856	1	992	110	3.8	10	3.25	7	5.68	3.58	1.32	15.7	7	
67857	1	1115	111	1.9	10	2.33	5	6.46	4.33	1.38	16	7.51	
67858	1	1120	121	1.9	30	2.43	5	5.97	3.75	1.37	16.5	7.63	
67859	1	1405	133.5	1.8	10	2.27	5	6.62	4.19	1.59	15.7	8.37	
67860	1	1095	108	7.9	60	5.51	5	6.27	4.17	1.94	17.1	7.99	
67860A	1	1140	110.5	8.2	50	5.76	5	6.26	4.12	1.96	17.3	7.91	
67860B	1	124.5	24.8	16	60	1.7	22	1.56	0.78	0.67	19.2	2.17	
67860C	1	13.2	9.1	0.5	10	0.16	5	0.48	0.29	0.1	1.5	0.61	
67861	1	713	85.2	7.9	10	5.28	10	5.31	3.27	1.3	13.2	6.4	
67862	1	1225	111.5	4.6	10	4.73	5	6.21	3.87	1.6	16.5	7.72	
67863	1	921	81.3	8.8	20	4.3	5	5.05	3.25	1.12	15.5	5.82	
67864	1	1035	100.5	3.6	10	3.07	5	5.39	3.61	1.22	15.1	6.45	
67865	1	1235	114	4.6	10	3.49	29	6.33	4.08	1.68	17.4	7.95	
67866	1	953	83.9	14.8	40	5.41	5	5.38	3.29	1.7	14.2	7.07	
67867	1	728	56.2	17.5	140	3.71	5	3.38	2.06	1.06	12.6	4.45	
67868	1	1155	108	1.7	10	4.21	5	4.59	2.96	1.72	16.8	6.63	
67869	1	1185	114.5	1.8	10	3.07	5	5.54	3.72	1.29	15	7.1	
67870	1	1345	123	2	10	3.17	5	5.94	3.73	1.1	15.3	7.69	
67871	1	1405	119.5	1.4	10	3.13	5	6.61	4.48	1.18	15.2	7.78	
67872	1	1205	142	1.7	10	2.94	5	6.64	4.03	2.08	16.7	9.2	

SAMPLE DESCRIPTION	Ag ppm	Ba ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cs ppm	Cu ppm	Dy ppm	Er ppm	Eu ppm	Ga ppm	Gd ppm	
67873	1	1490	129.5	1.8	10	2.9	5	6.53	4.35	1.96	15.4	8.65	
67874	1	1530	126.5	2.6	10	3.46	5	6.8	4.22	1.86	17.2	8.81	
67875	1	1365	152	2.6	10	3.04	5	6.82	4.12	1.95	17.8	9.44	
67876	1	1340	142.5	2.3	10	2.97	5	6.49	4.12	2.02	17.2	9.16	
67877	1	1265	118.5	2.9	20	4.93	5	5.41	3.28	1.7	17.3	7.72	
67878	1	395	98.4	0.8	20	1.26	5	4.4	2.79	1.92	9	7.04	
67879	1	707	100.5	1.1	20	1.91	5	4.13	2.36	1.94	12.1	7.07	
67880	1	568	114.5	0.9	40	1.45	5	5.59	3.46	2.31	10	8.11	
67881	1	922	127.5	3.9	20	5.33	5	6.98	4.82	2.15	20	8.76	
67881A	1	890	149.5	4.2	30	5.78	5	8.5	6.19	2.45	21	10.65	
67881B	1	259	4.7	0.9	10	5.07	9	0.62	0.39	0.11	18.1	0.6	
67881C	1	11.5	7.7	0.5	10	0.14	5	1.53	0.6	0.57	1.4	2.37	
67882	1	1030	107	4.8	50	5.96	5	4.98	2.71	1.53	21	6.7	
67883	1	1140	134.5	1.9	10	2.16	5	5.47	3.13	1.75	17.6	7.78	
67884	1	1015	105.5	3.7	10	4.14	5	5.26	3.16	1.15	16.2	6.46	
67885	1	1220	79.5	3.9	20	1.12	5	3.41	1.91	1.33	16.1	5	
67886	1	971	63.4	4.9	30	1.62	6	3.15	1.9	1.06	14.6	4.29	
67887	1	1010	88.9	3.1	20	1.16	5	4.2	2.43	1.27	15.9	5.73	
67888	1	915	94.8	5.4	30	1.51	5	4.17	2.43	1.56	17.7	6.01	
67889	1	856	95.6	6.8	20	1.93	5	5.05	2.79	1.55	17	6.49	
67890	1	851	74.7	3.6	20	1.45	5	3.86	2.23	1.07	15.4	5.04	
67891	1	984	80.6	1.6	20	1.16	9	3.88	2.16	1.1	13.4	5.06	
67892	1	940	95.3	2.3	10	1.58	6	6.1	3.78	1.51	15.1	6.9	
67893	1	1050	95.5	2.7	20	1.92	5	5.49	3.52	1.26	15.5	6.38	
67894	1	1040	84.4	1.4	10	1.79	5	4.24	2.38	1.25	14.8	5.71	
67895	1	1065	85.3	1.7	20	1.69	5	4.37	2.69	1.17	14.2	5.5	
67896	1	1195	87	3.6	10	2.63	5	5.59	3.73	1.57	17.8	6.31	
67897	1	1265	95.4	1.9	10	2.34	5	4.75	3	1.36	18.5	6.19	
67898	1	1000	79.2	1.5	10	1.73	5	4.44	2.67	1.13	16.5	5.22	
67899	1	1015	83.3	1.8	10	1.89	5	4.51	2.71	1.28	16.2	5.56	
67900	1	921	87	1.6	20	1.82	5	4.7	2.96	1.19	15.4	5.86	
67900A	1	867	90.6	1.6	10	1.73	5	4.86	3.16	1.25	15.4	6.11	
67900B	1	127	25.5	17.4	70	1.61	22	1.74	0.86	0.71	21.3	2.38	
67900C	1	12.3	7.5	0.5	30	0.13	5	0.46	0.29	0.09	1.5	0.52	

VO09114632 -
CLIENT : FIEEXF
# of SAMPLES :
DATE RECEIVEI
PROJECT : LAC
CERTIFICATE C(
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Hf ppm	ME-MS81 Ho ppm	ME-MS81 La ppm	ME-MS81 Lu ppm	ME-MS81 Mo ppm	ME-MS81 Nb ppm	ME-MS81 Nd ppm	ME-MS81 Ni ppm	ME-MS81 Pb ppm	ME-MS81 Pr ppm	ME-MS81 Rb ppm	ME-MS81 Sm ppm
67801	26.8	4.47	86.9	2.04	2	34.8	90	5	16	24.1	120.5	18.9
67802	1.2	0.14	5	0.05	2	2.7	3.7	6	10	1.08	70.4	0.73
67803	8.7	2.92	134.5	0.77	2	22.2	117	5	21	34.8	130	22.2
67804	8.2	1.53	93.6	0.57	2	17	75.2	5	14	22.8	126	12.65
67805	9.3	1.59	84.6	0.64	2	18.8	67.8	5	25	20.6	99.4	11.35
67806	5.6	1.79	37.2	0.88	2	28.2	33.6	9	38	9.65	134.5	6.39
67807	7.4	1.82	49.1	0.82	2	16.4	42	7	67	11.9	99.1	7.86
67808	7.2	0.99	45.5	0.46	2	14	37.6	22	22	11.05	129	6.37
67809	11.2	2.76	65.4	1.18	2	17.4	74.8	5	45	19.35	94.6	15.05
67810	12.7	2.78	66.9	1.21	2	17.4	75.3	5	43	19.6	92.5	15.15
67811	6.8	1.23	45.5	0.51	2	14.1	42.4	10	48	12.1	118	7.67
67812	6.9	1.05	46.2	0.47	2	14.9	39	6	49	11.4	129.5	6.62
67813	5.8	0.95	39.8	0.43	2	12.6	34.5	35	21	10.05	137	5.97
67814	7.9	1.27	52.9	0.57	2	16.3	41.8	5	16	12.55	172	7.08
67815	6.4	1.06	47.9	0.48	2	13.9	36.9	5	23	11.2	153	6.27
67816	3.1	0.49	17.9	0.27	2	5	15.3	5	33	4.53	73.4	2.68
67817	7.1	1.22	48.7	0.63	2	16.3	39.4	7	28	11.65	133	7.06
67818	6.2	1.26	48.8	0.59	2	14.4	40.1	12	29	11.9	146	7.3
67819	5.8	1.11	48.3	0.44	2	10	42	18	23	12	128.5	7.53
67820	7.3	1.55	59.4	0.67	2	18.9	52.2	9	22	14.95	119.5	9.43
67821	7.6	1.12	57.8	0.53	2	13.2	51.2	12	18	13.55	93	8.88
67821A	8.2	1.19	53.8	0.56	2	12.7	48.7	10	17	13	99.1	8.85
67821B	2.4	0.28	12.7	0.09	2	16.3	12.2	69	73	3.05	243	2.51
67821C	1.2	0.18	4.7	0.07	2	1	3.2	5	5	0.92	9.7	0.61
67822	7.6	1.72	55.3	0.8	2	16.5	53.9	10	17	14.1	138	10.15
67823	6.8	0.91	51.6	0.44	2	13.4	41.5	5	20	11.85	112.5	6.71
67824	6.7	1.25	51.8	0.61	2	15.1	44.6	8	23	12.35	136	8.19
67825	5.9	1.01	41.5	0.45	2	15.4	36.1	6	28	9.78	127	6.49
67826	6.7	0.88	46.4	0.45	2	13.1	38.5	7	19	10.7	127	6.88
67827	6.4	0.94	53.3	0.42	2	14.9	45.2	8	20	12.7	136.5	7.86
67828	7.5	1.12	45.2	0.53	2	15.1	39.8	10	26	10.8	146.5	7.2
67829	9.2	0.99	41.4	0.52	2	13.6	33.9	8	26	9.36	95.4	5.95
67830	7.4	0.86	48.6	0.27	2	11.2	40.6	5	30	11.1	74.9	7.08
67831	5.9	0.77	41.3	0.29	2	11.5	35.1	21	26	9.67	102.5	6.56
67832	7	0.81	41.6	0.4	2	12.2	34.7	5	25	9.43	92.2	6
67833	7.4	0.86	45.8	0.34	2	12.2	39.1	16	33	10.55	99.8	6.68

SAMPLE DESCRIPTION	Hf ppm	Ho ppm	La ppm	Lu ppm	Mo ppm	Nb ppm	Nd ppm	Ni ppm	Pb ppm	Pr ppm	Rb ppm	Sm ppm
67834	16.1	3.28	70.4	10.3	2	17.5	55	5	35	15.6	114.5	9.11
67835	10.5	1.07	49.5	0.76	2	17.9	39.6	5	31	11.25	113.5	6.85
67836	8.5	0.91	52.7	0.34	2	14.5	43.8	5	30	12.1	111	7.53
67837	15.6	1.42	53	0.65	2	24.5	42.4	5	31	12.15	128.5	7.53
67838	9.6	0.82	45.5	0.39	2	12.4	36.4	8	21	10.05	116.5	6.42
67839	10.2	0.9	48	0.48	2	14.3	39.5	11	22	10.9	124.5	6.67
67840	7.3	0.74	42.5	0.33	2	11.3	34.9	5	20	9.46	96.8	5.72
67841	6.3	0.9	51.6	0.36	2	14.6	42.4	5	21	11.65	95.1	7.55
67842	5.8	0.98	39.3	0.53	2	15.2	32.2	23	18	9.05	101.5	6.08
67843	4.4	1.22	31.8	0.97	5	7.8	30.9	78	21	8.36	97.7	5.84
67843A	4.3	1.07	33	0.71	2	7.7	31	74	22	8.5	96.3	5.79
67843B	1.1	0.36	4.6	0.29	2	1.1	3.7	5	5	1.24	9.7	0.93
67844	6.5	0.85	41.4	0.49	2	11	34.3	42	25	9.65	91.6	5.99
67845	8.4	1.47	46.8	0.74	2	28.7	41.8	8	42	11.35	105	7.6
67846	6.9	1.09	42.7	0.53	2	15.4	37.8	10	33	10.2	117.5	6.84
67847	7.6	0.99	44.2	0.53	2	14	40.7	17	26	10.85	123.5	7.38
67848	6.1	1.43	49.7	0.73	2	15.6	45.2	17	33	12.15	154.5	8.34
67849	7.4	1.3	45.7	0.72	2	14.7	38.4	5	25	10.7	153	6.92
67850	7.4	1.22	55.2	0.69	2	14.2	45	5	24	12.7	156.5	7.81
67851	5.4	0.92	41.6	0.48	2	11.3	32.3	6	15	9.29	128	5.66
67852	2.1	0.28	11.6	0.09	2	14.8	11	51	63	2.8	206	2.22
67853	7	1.19	54.8	0.54	2	13.3	43.3	5	30	12.3	145.5	7.35
67854	8.1	1.6	53.7	0.76	2	16.9	49.4	9	33	13.2	142.5	9.07
67855	7.7	1.46	54	0.71	2	19.6	44.4	5	43	12.6	133	7.93
67856	7.7	1.22	56.5	0.61	2	14.6	44.8	6	36	12.9	140	7.75
67857	6.6	1.43	57.2	0.73	2	15.2	46.5	5	31	13.2	137.5	8.11
67858	8.5	1.31	63	0.6	2	17.6	49.7	15	17	14.4	139.5	8.47
67859	8.5	1.46	69.4	0.61	2	15.8	55.3	5	25	15.75	142.5	9.48
67860	6.8	1.43	57.6	0.74	2	14.3	49.3	23	25	13.7	149.5	8.46
67860A	6.8	1.35	58.3	0.68	2	14.8	50	19	26	13.8	156	8.88
67860B	2.2	0.3	12.9	0.09	2	16.1	11.9	54	67	3.11	232	2.3
67860C	1.1	0.1	5.1	0.05	2	1	3.5	5	5	1.04	9.4	0.63
67861	6	1.17	42.9	0.55	2	13.3	37.1	9	29	10.55	107	6.77
67862	6.8	1.35	57.6	0.62	2	14.9	47.3	6	35	13.3	157	8.19
67863	5.7	1.12	41.9	0.56	2	13	33.3	17	15	9.59	149.5	5.86
67864	6.8	1.21	52.4	0.62	2	14.9	38.7	5	19	11.6	142	6.46
67865	6.4	1.37	58.4	0.68	2	16.9	48.6	6	26	13.6	140.5	8.23
67866	5.4	1.17	41.2	0.53	2	10.9	39.2	17	22	10.55	129	7.31
67867	4.2	0.73	28	0.32	2	8.5	25.2	42	16	6.86	89.5	4.69
67868	7.1	1.01	56.9	0.49	2	15.3	43.7	5	14	12.8	137.5	7.14
67869	7.1	1.26	58.7	0.62	2	14.9	46.4	5	15	13.4	152.5	7.74
67870	7.8	1.27	63.2	0.62	2	18.4	48.7	5	17	14.45	171	8.24
67871	6.6	1.49	60.4	0.78	2	19.7	46.4	5	23	13.6	169.5	7.82
67872	7.9	1.4	76.4	0.6	2	15	58.6	5	20	16.8	119.5	9.52

SAMPLE DESCRIPTION	Hf ppm	Ho ppm	La ppm	Lu ppm	Mo ppm	Nb ppm	Nd ppm	Ni ppm	Pb ppm	Pr ppm	Rb ppm	Sm ppm	
67873	7.4	1.45	69.5	0.68	2	9.1	53.1	5	23	15.2	133.5	8.74	
67874	8.9	1.47	65.6	0.62	2	14.9	51.8	5	19	14.8	142	8.68	
67875	8.5	1.46	79.4	0.63	2	21.5	61.4	5	19	17.9	127.5	9.97	
67876	8.6	1.38	73.6	0.62	2	15.7	59.1	5	20	16.8	119	9.44	
67877	6.8	1.14	61.3	0.49	2	15.1	48.8	7	19	14	162	8.04	
67878	3.2	0.97	57.3	0.43	2	5.6	45.8	5	13	12.85	48.9	7.34	
67879	4.4	0.84	60	0.33	2	7.3	45.4	5	17	12.9	68.9	7.43	
67880	3.9	1.17	68	0.55	2	6.5	51.1	5	12	14.5	57.4	8.25	
67881	7.1	1.58	71.2	0.87	2	15.9	54.2	9	13	15.6	161.5	9.01	
67881A	7.2	1.96	82	1.11	2	17.6	62.8	10	11	18.35	171.5	10.55	
67881B	0.9	0.13	2.6	0.06	2	5.4	2.2	6	91	0.58	316	0.51	
67881C	1	0.26	4.5	0.06	2	1.2	2.8	5	5	0.87	9.2	0.91	
67882	6.8	0.95	54.5	0.4	2	16.2	42.6	8	14	12.7	197.5	7.37	
67883	6.5	1.04	69.3	0.46	2	17.1	52.5	5	17	15.8	132	8.44	
67884	7.7	1.05	52.3	0.54	2	14.5	40.6	5	17	12.2	171	6.82	
67885	4.9	0.64	43.3	0.27	2	11.6	33	7	16	9.96	112.5	5.59	
67886	4	0.64	34.7	0.3	2	11.7	27.3	13	15	7.99	124.5	4.65	
67887	5.5	0.81	49.5	0.37	2	15	37.9	7	16	11.15	143	6.39	
67888	5.6	0.82	50.2	0.41	2	13.9	39.9	18	17	11.6	147	6.89	
67889	5.7	0.96	50.8	0.41	2	15.1	41.4	7	19	12	129.5	7.06	
67890	6.1	0.72	40.4	0.39	2	14.8	32.1	7	17	9.49	133	5.53	
67891	5.6	0.72	42.6	0.34	2	10.1	32.7	5	17	9.7	119	5.34	
67892	9.5	1.24	48.3	0.59	2	15.7	40.8	5	18	11.8	115.5	7.12	
67893	7.4	1.13	50.1	0.61	2	14	38.2	5	18	11.4	136.5	6.46	
67894	7.8	0.8	43.4	0.38	2	11.3	34.9	5	17	10.25	124	5.93	
67895	7.9	0.86	44.9	0.44	2	13.8	34.3	5	18	10.25	130	5.88	
67896	7.1	1.17	45.5	0.63	2	14.9	36.1	5	17	10.65	139	6.54	
67897	8.3	0.97	50.3	0.51	2	16.9	38	5	18	11.1	175	6.37	
67898	5.9	0.87	41.5	0.44	2	13.3	32	5	18	9.48	125.5	5.42	
67899	7.2	0.89	43.1	0.46	2	15.2	32.6	5	18	9.87	136	5.64	
67900	6.7	0.97	45.4	0.71	2	14.5	34.9	8	17	10.65	138	6.25	
67900A	6.6	0.97	48.2	0.62	2	13.9	37	5	17	10.85	131	6.56	
67900B	2.2	0.32	13	0.1	2	16.3	11.6	63	55	3.15	256	2.35	
67900C	1.2	0.09	4.1	0.05	2	1	2.6	11	5	0.82	10.1	0.47	

VO09114632 -
CLIENT : FIEEXF
# of SAMPLES :
DATE RECEIVEI
PROJECT : LAC
CERTIFICATE C
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Sn ppm	ME-MS81 Sr ppm	ME-MS81 Ta ppm	ME-MS81 Tb ppm	ME-MS81 Th ppm	ME-MS81 Tl ppm	ME-MS81 Tm ppm	ME-MS81 U ppm	ME-MS81 V ppm	ME-MS81 W ppm	ME-MS81 Y ppm	ME-MS81 Yb ppm
67801	10	73.9	1.7	3.31	5.14	0.5	2.04	1.83	22	1	109	12.95
67802	1	29.5	0.3	0.11	2.27	0.5	0.03	0.65	25	1	3.9	0.35
67803	3	27.5	0.8	3	11.75	0.5	0.91	0.92	23	1	69.6	5.25
67804	2	18.3	0.8	1.53	6.2	0.5	0.59	1.09	22	1	39.2	3.73
67805	2	84.7	1.3	1.49	5.9	0.5	0.67	1.64	25	1	36.8	4.29
67806	4	136	1.3	1.12	12.6	0.5	0.92	3.04	60	6	47.3	5.79
67807	3	248	1.3	1.32	14.3	0.5	0.88	4.71	76	1	50.3	5.61
67808	2	213	1	0.89	13.2	0.5	0.44	3.64	83	1	25.9	2.93
67809	3	359	1.1	2.24	7.24	0.5	1.19	2.17	58	1	67	7.64
67810	3	358	1.1	2.32	7.77	0.5	1.2	1.84	48	1	69.9	7.93
67811	2	361	1.1	1.07	12.85	0.5	0.53	3.11	86	1	31.4	3.47
67812	2	323	1	0.87	14.05	0.5	0.45	4.01	78	2	27.4	3.13
67813	2	274	0.8	0.85	11.5	0.5	0.43	3.24	97	2	25.7	2.82
67814	2	184.5	1	1.02	15.55	0.5	0.56	2.62	35	4	33	3.82
67815	2	183	0.9	0.92	16.1	0.5	0.47	3.82	33	2	26.8	3.12
67816	1	227	0.4	0.36	4.94	0.5	0.25	1.43	18	2	15	1.74
67817	2	179.5	1.4	1	16.05	0.5	0.6	4.23	39	1	33.1	4.04
67818	2	214	0.9	1.03	14.9	0.5	0.56	2.69	44	2	31.9	3.64
67819	2	394	0.5	0.99	11.3	0.5	0.43	1.7	67	1	28.2	2.77
67820	2	335	1.3	1.32	13.25	0.5	0.67	2.49	56	2	39.8	4.35
67821	2	387	0.8	1.04	10.45	0.5	0.48	2.45	39	4	32.8	3.25
67821A	2	361	0.8	1.01	10.3	0.5	0.54	3.49	43	2	32.9	3.46
67821B	1	265	1.6	0.3	2.55	1.4	0.1	1.02	57	1	8	0.63
67821C	1	12.1	0.1	0.15	2.31	0.5	0.06	0.71	5	4	5.5	0.5
67822	3	329	1	1.34	8.77	0.5	0.81	1.73	49	4	51.6	5.35
67823	2	218	1	0.82	14.7	0.5	0.4	3.92	25	3	26	2.7
67824	2	196	1.2	1.05	17.1	0.5	0.63	7.6	35	1	36.4	3.94
67825	2	245	1.1	0.82	10.15	0.5	0.46	3	36	2	29.8	2.94
67826	1	249	0.8	0.72	11.35	0.5	0.4	1.84	29	1	24.7	2.85
67827	2	297	1	0.86	11.5	0.5	0.39	1.63	55	3	26.3	2.81
67828	3	331	1	0.89	9.8	0.6	0.48	1.83	57	2	32	3.43
67829	2	266	0.9	0.72	10.1	0.5	0.5	1.9	32	1	28.9	3.34
67830	2	364	0.8	0.82	11.2	0.5	0.31	1.8	20	2	23.4	1.91
67831	2	273	0.8	0.73	9.6	0.5	0.31	1.84	51	1	21.5	1.89
67832	2	267	0.9	0.7	9.36	0.5	0.36	2.11	25	1	22.6	2.51
67833	2	368	0.9	0.74	10.3	0.5	0.34	1.86	21	1	23.7	2.2

SAMPLE DESCRIPTION	Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm	
67834		4	296	1	1.22	13.65	0.5	5.85	3.63	11	2	97.9	54.1
67835		4	268	1	0.77	10.35	0.5	0.63	2.22	13	1	30	4.56
67836		2	305	0.9	0.79	10.3	0.5	0.38	1.96	15	2	25.9	2.31
67837		6	226	1.2	0.98	14	0.5	0.68	2.55	21	1	40.5	4.26
67838		2	182	0.8	0.71	10.35	0.5	0.39	1.71	28	1	23.3	2.29
67839		1	211	0.9	0.72	10.7	0.5	0.44	1.85	35	1	26.9	2.86
67840		1	207	0.8	0.66	9.9	0.5	0.35	1.74	22	1	22.8	2.24
67841		2	242	0.8	0.79	10.55	0.5	0.35	2.42	6	1	26.2	2.31
67842		3	163	0.9	0.85	10.1	0.5	0.52	3.38	24	1	22.5	2.35
67843		1	451	0.5	1.13	6.34	0.5	1.04	1.1	88	1	17.2	2.37
67843A		1	459	0.5	1.03	6.43	0.5	0.78	1.14	90	1	16.4	2
67843B		1	11	0.1	0.34	2.21	0.5	0.26	0.68	5	1	3.3	0.53
67844		1	347	0.8	0.75	9.14	0.5	0.47	1.59	59	3	23	2.63
67845		2	278	1.3	1.04	14.4	0.5	0.8	4.26	39	1	44.1	4.95
67846		2	266	1	0.89	11.3	0.5	0.52	3.03	36	1	31.7	3.58
67847		2	184.5	1	0.85	10.65	0.5	0.48	2.91	51	1	28.1	3.2
67848		2	244	1.1	1.08	12.25	0.5	0.75	3.46	47	1	42.9	4.94
67849		2	157.5	1.1	0.9	12.25	0.5	0.67	2.67	18	1	37.5	4.76
67850		2	172.5	1	0.95	14.65	0.5	0.6	3.17	20	1	34.9	4.12
67851		2	156.5	1	0.72	13.9	0.5	0.46	4.03	25	1	27.6	3.08
67852		1	228	1.3	0.28	2.62	0.8	0.09	1	47	1	7.3	0.63
67853		2	180.5	0.8	0.99	14.45	0.5	0.56	2.75	18	2	32.5	3.4
67854		3	256	1	1.24	10.95	0.5	0.79	3.09	34	2	44.4	4.94
67855		3	206	1.4	1.14	13.6	0.5	0.72	3.33	17	3	41.4	4.39
67856		2	225	1	1.03	14	0.5	0.55	3.07	17	3	31.9	3.73
67857		2	203	0.8	1.11	13.7	0.5	0.67	2.34	10	2	37.3	4.46
67858		2	185.5	1.1	1.1	14.45	0.5	0.56	3.69	11	2	33.3	3.75
67859		2	227	0.9	1.18	15.55	0.5	0.62	2.35	11	1	37.7	3.92
67860		2	315	1	1.12	11.05	0.5	0.67	3.41	43	2	37.4	4.45
67860A		2	307	1	1.13	11.1	0.5	0.63	2.87	44	3	36.5	4.14
67860B		1	245	1.5	0.32	2.79	1.2	0.09	1.05	50	1	7.5	0.6
67860C		1	12.2	0.1	0.08	2.51	0.5	0.03	0.7	5	1	2.9	0.32
67861		2	202	1.1	0.94	12.15	0.5	0.53	4.24	38	3	30.6	3.46
67862		2	242	1	1.12	13.05	0.5	0.58	2.86	25	2	35.4	3.82
67863		2	212	1.1	0.86	14	0.5	0.52	4.09	41	2	29.9	3.47
67864		2	181	1.1	0.93	15.5	0.5	0.58	3.06	20	3	32	3.82
67865		2	297	1.1	1.11	12.95	0.5	0.63	3.15	29	2	36.2	4.06
67866		2	221	0.9	0.99	9.36	0.5	0.5	2.36	65	1	29.7	3.36
67867		1	188	0.6	0.64	6.89	0.5	0.31	2.21	71	2	18.6	2.02
67868		2	254	0.9	0.89	10.7	0.5	0.45	1.74	15	2	26	3.01
67869		2	193.5	0.8	1.01	16.8	0.5	0.58	2.41	12	2	33.4	3.87
67870		2	127.5	1.2	1.08	21.6	0.5	0.58	3.75	16	2	34.2	3.84
67871		2	184	1.9	1.16	22.7	0.5	0.73	5.54	9	2	40.2	4.91
67872		2	321	1.1	1.25	14.3	0.5	0.59	2.17	18	2	36.1	3.83

SAMPLE DESCRIPTION	Sn ppm	Sr ppm	Ta ppm	Tb ppm	Th ppm	Tl ppm	Tm ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Y ppm	Yb ppm	
67873		2	323	0.5	1.16	13.75	0.5	0.65	1.76	18	2	38.1	4.24
67874		2	312	0.9	1.26	15.4	0.5	0.64	2.81	25	2	36.6	3.87
67875		2	323	1.4	1.25	16.65	0.5	0.6	4.55	35	2	37.2	3.87
67876		2	310	1	1.24	14.9	0.5	0.6	2.17	23	2	36.3	3.95
67877		2	286	0.8	1.05	14	0.5	0.49	3.3	21	2	29.8	3.05
67878		1	187.5	0.2	0.89	10.45	0.5	0.42	1.14	13	1	25	2.74
67879		1	218	0.4	0.85	8.8	0.5	0.32	1.06	19	1	21.2	2.13
67880		1	218	0.3	1.09	9.08	0.5	0.53	1.06	15	1	30.4	3.39
67881		2	203	0.8	1.24	12.25	0.5	0.79	1.9	32	2	42.5	5.14
67881A		2	204	0.9	1.48	16.15	0.5	1	2.25	35	3	53.1	6.61
67881B		1	55.3	0.8	0.1	1.95	2	0.05	0.86	5	1	3.7	0.44
67881C		1	11.6	0.1	0.33	2.34	0.5	0.07	0.74	5	1	7.5	0.44
67882		3	222	0.8	0.94	12.45	0.5	0.37	1.73	35	2	27.1	2.28
67883		2	297	1.3	1.01	13.55	0.5	0.44	1.28	16	2	29.4	2.8
67884		2	152.5	1.1	0.93	14.8	0.5	0.48	4.57	25	2	30.8	3.26
67885		1	277	0.7	0.66	9.56	0.5	0.25	1.99	31	1	18.6	1.66
67886		1	178	0.8	0.57	8.28	0.5	0.26	1.77	35	1	18.5	1.86
67887		2	151	0.9	0.8	12.7	0.5	0.35	1.86	35	1	23.8	2.23
67888		2	187	0.9	0.8	11.65	0.5	0.37	2.44	43	1	23.5	2.45
67889		2	211	1	0.88	11.85	0.5	0.4	2.92	52	1	27.3	2.57
67890		2	139	0.9	0.7	10.6	0.5	0.35	1.55	31	1	20.8	2.29
67891		1	194	0.6	0.68	10.8	0.5	0.32	1.46	14	1	21	2.11
67892		2	210	1.1	1.05	11.1	0.5	0.6	2.13	15	1	35.4	3.75
67893		2	188.5	1	0.93	12.85	0.5	0.56	2.19	13	1	32.9	3.82
67894		2	193.5	0.7	0.76	11.5	0.5	0.35	2.59	15	1	22.2	2.3
67895		1	194.5	0.8	0.78	12	0.5	0.41	2.33	18	1	25	2.67
67896		2	226	1	0.94	11.2	0.5	0.59	3.27	17	1	34.7	3.8
67897		2	188.5	1.1	0.84	12.8	0.5	0.47	2.72	12	1	27.6	3.06
67898		1	198.5	0.9	0.75	10.55	0.5	0.41	2.36	13	1	25.7	2.64
67899		1	177.5	1.1	0.77	11.05	0.5	0.43	5.26	15	2	25.4	2.87
67900		2	158	1	0.85	12.55	0.5	0.52	2.45	15	2	26.3	3.98
67900A		1	160.5	0.9	0.86	12.65	0.5	0.49	2.61	14	1	27	3.59
67900B		1	260	1.5	0.34	2.93	1.1	0.1	1.1	53	1	8.4	0.69
67900C		1	9.6	0.1	0.07	2.05	0.5	0.04	0.72	5	1	2.8	0.29

VO09114632 -
CLIENT : FIEEXF
# of SAMPLES :
DATE RECEIVEI
PROJECT : LAC
CERTIFICATE C(
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Zn ppm	ME-MS81 Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67801	210	1050	481.73	1531.73
67802	18	35	22.81	57.81
67803	113	396	652.1	1048.1
67804	85	390	427.63	817.63
67805	80	413	390.25	803.25
67806	113	183	195.13	378.13
67807	63	243	242.96	485.96
67808	77	255	213.12	468.12
67809	167	422	373.14	795.14
67810	177	480	378.69	858.69
67811	83	244	228.98	472.98
67812	67	246	218.75	464.75
67813	89	205	194.01	399.01
67814	45	269	245.67	514.67
67815	43	207	219.52	426.52
67816	19	83	88.62	171.62
67817	48	264	230.34	494.34
67818	56	207	233.52	440.52
67819	56	206	230.77	436.77
67820	57	263	287.07	550.07
67821	49	298	274.36	572.36
67821A	55	300	259.83	559.83
67821B	59	86	63.2	149.2
67821C	5	35	21.35	56.35
67822	74	293	284.23	577.23
67823	29	232	236.22	468.22
67824	49	228	251.58	479.58
67825	43	221	197.77	418.77
67826	30	255	210.35	465.35
67827	57	240	241.4	481.4
67828	66	271	213.41	484.41
67829	39	360	193.73	553.73
67830	30	282	224.17	506.17
67831	60	227	194.6	421.6
67832	45	248	192.59	440.59
67833	78	280	214.27	494.27

SAMPLE DESCRIPTION	Zn ppm	Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67834	61	496	404.41	900.41
67835	56	334	229.06	563.06
67836	52	292	243.46	535.46
67837	64	524	248.99	772.99
67838	42	376	207.31	583.31
67839	47	418	219.71	637.71
67840	32	291	193.79	484.79
67841	43	227	234.57	461.57
67842	59	211	183.92	394.92
67843	83	159	162.13	321.13
67843A	85	158	162.93	320.93
67843B	5	35	23.49	58.49
67844	55	247	192.58	439.58
67845	52	310	229.52	539.52
67846	60	255	205.69	460.69
67847	70	273	219.89	492.89
67848	63	223	248.58	471.58
67849	36	248	221.47	469.47
67850	46	256	257.86	513.86
67851	27	177	191.01	368.01
67852	48	76	57.08	133.08
67853	41	248	249.3	497.3
67854	66	300	267.32	567.32
67855	50	274	254.53	528.53
67856	37	279	256.67	535.67
67857	35	226	264.09	490.09
67858	45	316	282.61	598.61
67859	38	321	311.99	632.99
67860	65	265	265.84	530.84
67860A	68	262	269.66	531.66
67860B	57	79	61.59	140.59
67860C	5	35	21.43	56.43
67861	47	212	205.45	417.45
67862	48	248	264.78	512.78
67863	50	204	193.72	397.72
67864	34	242	233.49	475.49
67865	50	238	270.72	508.72
67866	63	200	206.15	406.15
67867	43	159	135.92	294.92
67868	35	279	250.29	529.29
67869	36	262	265.73	527.73
67870	32	273	283.44	556.44
67871	30	226	276.84	502.84
67872	41	317	332.94	649.94

SAMPLE DESCRIPTION	Zn ppm	Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
67873	35	278	305.71	583.71
67874	52	333	296.93	629.93
67875	54	342	350.81	692.81
67876	46	349	331.02	680.02
67877	51	263	274.97	537.97
67878	8	125	243.29	368.29
67879	13	173	246.2	419.2
67880	9	153	282.55	435.55
67881	54	278	309.84	587.84
67881A	63	276	363.15	639.15
67881B	26	23	13.09	36.09
67881C	5	33	23.01	56.01
67882	81	266	245.03	511.03
67883	39	262	304.42	566.42
67884	37	293	239.71	532.71
67885	38	189	186.48	375.48
67886	45	154	152.07	306.07
67887	38	217	212.03	429.03
67888	53	220	222.41	442.41
67889	65	212	227.96	439.96
67890	39	210	178.87	388.87
67891	20	220	187.31	407.31
67892	43	346	228.84	574.84
67893	37	276	225.36	501.36
67894	31	303	197.05	500.05
67895	23	309	199.52	508.52
67896	50	273	210.12	483.12
67897	43	320	222.32	542.32
67898	35	232	186.17	418.17
67899	38	284	193.99	477.99
67900	33	255	205.94	460.94
67900A	33	247	215.12	462.12
67900B	59	83	62.84	145.84
67900C	5	38	17.39	55.39

ALS Chemex
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE
ALS Canada Ltd
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

FACTURE 1976471

DÉTAILS DE FACTURATION

Certificat: **VO09114633**
Le type d'échantillon: **Carotte forage**
Compte: **FIEEXP**
Date: **14-NOV-2009**
Projet: LAC SAIRS
Bon de commande#
No De Soumission:
Termes: **Dû sur réception** C1
Commentaire:

QUANTITÉ	ANALYSE CODE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
45	PREP-31	Concasser, fractionner, pulvériser	6.75	303.75
137.68	PREP-31	Pesée (kg) - Concasser, fractionner, pulvériser	0.65	89.49
46	ME-MS81	Fusion 38 éléments ICP-MS	28.50	1,311.00
1	LOG-24	Entrée pulpe - Reçu sans code barre	1.15	1.15

TOTAL AVANT TAXES (CAD)	$	1,705.39
R100938885 GST	$	85.27
1001652083 QST	$	134.30
TOTAL DE LA FACTURE (CAD)	**$**	**1,924.96**

À: **FIELDEX EXPLORATION INC.**
ATTN: MARTIN DALLAIRE
139 BOULEVARD QUEBEC
SUITE 202
ROUYN-NORANDA QC J9X 6M8

Le paiement peut être fait par: Chèque ou virement bancaire

Nom du bénéficiaire: ALS Canada Ltd.
Banque: Royal Bank of Canada
SWIFT: ROYCCAT2
Adresse: Vancouver, BC, CAN
Compte: 003-00010-1001098

Établir le paiement au nom de :
ALS Chemex
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7

INFORMATISÉE
GL 1973
TPS TVQ

VO09114633 - Finalized
CLIENT : FIEEXP - Fieldex Exploration Inc.
# of SAMPLES : 46
DATE RECEIVED : 2009-10-14
PROJECT : LAC SAIRS
CERTIFICATE COMMENTS :
PO NUMBER :

SAMPLE DESCRIPTION	ME-MS81 Ag ppm	ME-MS81 Ba ppm	ME-MS81 Ce ppm	ME-MS81 Co ppm	ME-MS81 Cr ppm	ME-MS81 Cs ppm	ME-MS81 Cu ppm	ME-MS81 Dy ppm	ME-MS81 Er ppm	ME-MS81 Eu ppm	ME-MS81 Ga ppm
67901	1	683	67.4	1.8	30	1.35	9	4.38	4.44	0.94	12.8
67902	1	822	74.7	1.5	20	1.38	5	4.29	2.59	1.03	13.1
67903	1	942	88.3	2	20	1.85	5	5.44	3.47	1.3	15.5
67904	1	941	84.4	1.5	20	1.72	5	4.3	2.72	1.14	14.3
67905	1	960	87.2	9	70	5.43	5	4.9	3.18	1.35	15.6
67906	1	1160	87.5	1.9	20	2.06	5	5.98	4.01	1.4	18
67907	1	1180	110	2.3	20	2.19	5	6.48	3.78	1.6	18.5
67908	1	983	88	2	10	1.83	5	5.41	3.44	1.6	17.3
67909	1	925	97.6	2.8	20	2.08	5	4.34	2.43	1.69	18.2
67910	1	1150	94	4	20	2.5	5	4.79	2.81	1.38	16
67911	1	1480	94.2	4	30	2.29	5	5	2.97	1.55	17.4
67912	1	1135	81.3	3.7	20	1.95	5	4.48	2.91	1.28	15.3
67913	1	1215	111	4.1	30	2.26	5	5.86	3.47	1.64	17.7
67914	1	976	72.8	7	20	2.73	5	4.78	2.99	1.27	15.2
67915	1	734	40.3	1.6	10	1.16	5	2.12	1.42	0.82	9.3
67916	1	1375	79.7	4	10	2.03	5	4.84	3.09	1.32	14
67917	1	1285	87.2	4.1	20	1.77	5	5.29	3.3	1.37	14.4
67918	1	1100	90.9	3.7	20	1.74	5	5.45	3.56	1.3	15.1
67919	1	1030	80.9	2.7	30	1.62	5	4.52	2.92	1.41	14.2
67920	1	809	56.7	2.3	20	1.43	5	4.79	7.76	0.98	12.3
67921	1	939	78.2	2.6	20	1.86	5	4.55	2.91	1.28	16.1
67922	1	861	76.8	1.6	20	1.37	5	3.99	2.44	1.2	12.9
67923	1	992	70	3.2	40	2.04	9	4.02	2.55	1.27	14
67923A	1	1025	71.5	3	20	2.05	7	3.93	2.35	1.3	14.5
67923B	1	168	19.8	15.6	60	30.8	17	1.5	0.72	0.61	17.7
67923C	1	13.3	8	0.5	10	0.16	5	0.43	0.27	0.09	1.6
67924	1	1445	122	7.4	40	1.89	14	5.01	3.1	1.76	18.3
67925	1	1700	89.8	5.5	20	1.88	5	4.75	2.98	1.52	18.3
67926	1	1545	146	2.3	10	1.96	5	7.55	4.87	1.82	19.1
67927	1	1530	119.5	2.7	30	1.72	5	7.19	4.57	1.75	18.5
67928	1	1655	202	3	10	1.65	10	8.53	5.3	1.91	19
67929	1	1430	132.5	10	20	2.05	20	7.91	5.11	1.78	20
67930	1	1785	399	2.7	10	2.08	5	10.7	6.21	3.1	20.7
67931	1	1795	193.5	3.6	20	1.69	7	8.24	5.27	2.5	18.8
67932	1	1150	126.5	3.4	10	1.54	6	7.4	4.88	1.43	18.4
67933	1	1165	128.5	3.8	10	1.77	7	13.7	9.46	1.9	18.7

67934	1	330	160.5	2.2	10	0.28	5	22.5	14.95	3.17	27.5
67935	1	264	172.5	2	20	0.09	5	26.1	18.5	3.53	29.3
67936	1	531	138.5	1.7	40	0.19	5	19.85	14.7	2.58	30.9
67937	1	472	254	1.3	60	0.28	5	30.9	22.2	4.24	30.5
67938	1	486	143	2.9	10	0.35	9	30	19.55	3.86	34.3
67939	1	474	152	2.4	10	1.05	5	23.8	16.45	3.37	32
67940	1	329	154.5	1.3	10	1.84	5	17.4	11.2	3.01	30
67941	1	1100	416	2.6	10	2.94	5	48.7	31.9	6.8	36.6
67942	1	485	1535	1.7	10	4.95	5	153	104	19	27.6
67943	1	1355	125	2	10	1.17	5	18.65	12.25	2.79	30.9

ME-MS81 Gd ppm	ME-MS81 Hf ppm	ME-MS81 Ho ppm	ME-MS81 La ppm	ME-MS81 Lu ppm	ME-MS81 Mo ppm	ME-MS81 Nb ppm	ME-MS81 Nd ppm	ME-MS81 Ni ppm	ME-MS81 Pb ppm	ME-MS81 Pr ppm	ME-MS81 Rb ppm
4.64	5.5	1.05	35.7	1.5	2	11	27.5	5	15	8.16	95
5.05	5.8	0.9	39.3	0.34	2	10.9	29.8	5	17	9.06	110
6.02	8.1	1.14	46.6	0.54	2	13.5	35.7	5	19	10.6	138.5
5.43	5.7	0.89	44.8	0.46	2	11.6	33.8	7	18	10.15	130.5
5.99	7.5	1.01	45.5	0.53	2	13.8	35	41	15	10.4	166.5
6.21	8.6	1.27	45.2	0.77	2	17.4	34.9	10	15	10.5	152.5
7.78	9.1	1.3	57.9	0.6	2	15.9	44.6	36	16	13.4	156.5
6.36	7	1.09	46.3	0.54	2	13.4	35.5	5	17	10.55	103.5
5.99	8.4	0.83	51	0.41	2	16.2	37.6	5	18	11.4	102
5.98	10.2	0.93	47.6	0.47	2	15.2	38.5	8	17	11.15	142
6.35	11	1	49.6	0.5	2	16.7	38.4	10	21	11.45	150
5.56	8.1	0.92	43.2	0.52	2	13.2	32	8	18	9.6	138
7.55	11.2	1.14	59.4	0.59	2	17.5	45.1	8	21	13.7	155
5.45	7	0.98	37.7	0.47	2	12.8	30.8	10	16	9.02	142.5
2.65	5.8	0.41	21.3	0.2	2	7	18.4	5	12	4.67	80
6.01	7.2	0.93	41.7	0.42	2	13	38.6	5	22	9.68	115.5
6.75	7.2	0.97	46.4	0.45	2	14.5	42.9	6	18	10.8	116.5
6.83	7.1	1.07	47.7	0.49	2	15.3	43.1	5	19	10.95	108
5.72	6.2	0.87	41.3	0.38	2	11.8	37.7	14	19	9.4	89.7
4.43	5.8	1.32	29.2	3.2	2	15	26.4	5	11	6.69	83.8
5.71	7.8	0.87	40.1	0.37	2	14.9	36.2	5	17	9.11	104
5.16	6.7	0.72	39.2	0.3	2	11.8	34.9	5	15	8.97	79.6
5.14	6.7	0.76	36.1	0.33	2	10.9	33.1	9	15	8.15	84.9
5.12	6.3	0.71	36.8	0.25	2	11	33.7	5	15	8.47	86.2
2.01	2.2	0.24	9.9	0.07	2	14.5	10.7	51	43	2.45	732
0.52	1	0.08	4.5	0.04	2	1	3.2	5	5	0.92	9.5
7.58	11.5	0.93	63.5	0.44	2	12.4	56.3	15	19	14.15	86.4
6.09	9	0.9	46.4	0.44	2	13.8	41.5	6	18	10.35	101.5
9.8	11.5	1.46	75.2	0.68	2	17.7	68.8	5	21	17.25	116
8.57	10.7	1.39	60.1	0.64	3	16.8	56.7	6	18	14.35	104
11.95	13.3	1.62	104	0.74	2	17.5	92.2	5	20	23.5	123.5
9.63	9.9	1.57	66.9	0.71	2	16.5	63.9	15	20	15.8	118
18.2	19.8	1.93	198	0.8	2	14.6	163	5	23	41.6	151
12.1	15.4	1.59	102.5	0.72	2	16.6	91.4	5	22	22.7	136
8.85	9.4	1.42	63.2	0.67	2	17.9	59	5	21	14.95	117.5
11.75	11.2	2.81	62.9	0.95	2	22.2	61.5	5	27	15.15	134

19.5	9	4.53	73.1	2.05	2	13.8	92.2	5	40	21.1	77.4
21.6	16.9	5.57	79.2	2.32	2	9.6	100.5	7	32	22.7	23.9
15.3	18.1	4.23	67.5	2.08	2	3.3	73.4	6	53	17.15	54.3
26.1	14.2	6.63	124	2.51	2	2.7	133.5	26	43	31.3	79.9
23	58.7	5.97	58.5	2.35	2	68.2	96.8	5	15	20.6	90.9
19.65	36.1	4.8	69.3	2.27	2	45.6	91.1	5	18	20.4	113
16.8	12.9	3.42	73.1	1.58	2	21.5	86.5	5	25	19.85	103.5
42.5	18.9	9.96	179.5	3.27	2	56.1	213	5	46	49.7	125.5
138.5	29.8	31.6	751	8.42	2	81	719	5	234	173	155
16.2	12.3	3.7	51.3	1.69	2	27.9	78.8	5	10	17.15	106

ME-MS81 Sm ppm	ME-MS81 Sn ppm	ME-MS81 Sr ppm	ME-MS81 Ta ppm	ME-MS81 Tb ppm	ME-MS81 Th ppm	ME-MS81 Tl ppm	ME-MS81 Tm ppm	ME-MS81 U ppm	ME-MS81 V ppm	ME-MS81 W ppm	ME-MS81 Y ppm
4.76	1	156	0.9	0.71	9.82	0.5	0.98	2.29	9	1	31.6
5.12	1	162.5	0.7	0.73	11.05	0.5	0.35	1.92	10	1	24.5
6.19	2	166	0.8	0.9	12.45	0.5	0.53	2.52	18	2	32.5
5.77	1	167	0.8	0.78	11.1	0.5	0.42	6.16	12	1	24.6
6.1	1	219	1	0.87	11.7	0.5	0.53	5.83	36	1	28.1
6.21	2	199.5	1.3	0.94	12.5	0.5	0.68	2.58	14	1	36
7.81	2	195	1.1	1.09	15.45	0.5	0.56	3.09	12	2	35.5
6.25	2	244	0.9	0.91	11.4	0.5	0.54	4	12	2	31.9
6.25	1	263	1.3	0.81	14.5	0.5	0.37	2.58	18	1	22
6.28	2	148.5	0.9	0.88	10.95	0.5	0.41	1.56	21	1	25.3
6.51	2	214	1	0.89	12.1	0.5	0.47	2.01	25	2	27.2
5.69	1	187.5	0.9	0.78	11.1	0.5	0.47	1.8	22	2	25.8
7.75	2	209	1.1	1.05	13.45	0.5	0.56	2.02	30	1	31.7
5.46	2	189.5	0.8	0.8	8.21	0.5	0.46	2.7	41	2	27.8
3.14	1	119.5	0.4	0.34	5.64	0.5	0.19	1.09	12	1	11.6
6.71	2	218	0.8	0.8	10.65	0.5	0.42	1.78	26	2	25.6
7.45	2	176	0.8	0.88	11	0.5	0.42	1.57	40	1	27
7.5	2	178.5	0.9	0.89	12	0.5	0.48	1.68	28	1	29.9
6.35	1	235	0.7	0.75	9.33	0.5	0.38	1.71	20	1	24.1
4.75	2	134.5	0.8	0.65	9.2	0.5	2.07	1.44	16	2	39.9
6.42	2	186.5	0.9	0.77	10.05	0.5	0.38	1.75	19	1	24.3
5.88	1	152	0.6	0.67	9.33	0.5	0.29	1.72	14	1	19.8
5.81	1	161.5	0.6	0.65	8.8	0.5	0.33	1.76	21	1	21.4
5.89	1	176	0.6	0.66	8.79	0.5	0.27	1.78	20	1	20.1
2.28	1	218	1.3	0.26	2.09	5.3	0.07	0.74	47	1	6.8
0.6	1	12.2	0.1	0.08	2.02	0.5	0.04	0.65	6	1	2.4
8.74	1	322	0.6	0.9	8.96	0.5	0.4	2.08	46	2	25.8
6.95	2	277	0.7	0.79	11.05	0.5	0.4	2.81	44	1	26.7
11.5	2	172	0.8	1.3	11.25	0.5	0.64	2.57	19	1	40.6
9.84	2	153	0.9	1.16	11.65	0.5	0.62	2.89	22	1	38.2
14.35	2	158	0.9	1.5	12.45	0.5	0.7	2.9	21	1	44.4
10.85	2	187	0.8	1.3	10.45	0.5	0.7	2.97	93	2	43
22	2	202	0.7	2.05	13.5	0.5	0.78	2.56	20	1	51.5
13.95	2	195.5	0.8	1.5	10	0.5	0.69	3.14	27	1	43.4
9.92	2	213	1	1.17	12.9	0.5	0.66	2.58	37	1	39.6
12.35	3	235	1.3	1.94	13.65	0.5	1.29	3.37	33	1	78.7

20.1	23	69.9	1.3	3.27	4.12	0.5	2.08	0.86	28	1	118.5
22.4	33	126	1.2	3.75	2.26	0.5	2.57	0.59	37	1	143.5
15.6	32	118	0.2	2.73	2.66	0.5	2.13	0.57	29	1	112.5
26.8	23	182	0.2	4.4	3.01	0.5	3.1	0.6	16	1	177.5
24.8	18	78.2	7.6	4.26	2.87	0.5	2.75	3.36	10	1	139
20.7	12	53.6	5.1	3.41	9.2	0.5	2.37	3.79	6	2	125.5
17.95	5	35.8	1.1	2.65	7.51	0.5	1.55	1.59	5	1	95.1
44.4	12	140.5	2	7.13	13.2	0.5	4.31	2.22	5	1	258
144	11	199	7.5	22.6	148.5	0.5	13.8	22.6	8	1	993
17.5	12	92.9	1.9	2.77	3.32	0.5	1.73	1.31	5	1	93.3

ME-MS81 Yb ppm	ME-MS81 Zn ppm	ME-MS81 Zr ppm	TREE ppm	TREE+Y ppm
8.15	35	208	170.31	378.31
2.18	26	228	175.44	403.44
3.4	41	316	210.13	526.13
2.78	25	212	197.84	409.84
3.16	69	289	205.72	494.72
4.58	36	333	210.15	543.15
3.65	43	338	260.55	598.55
3.3	39	266	209.79	475.79
2.45	50	324	223.17	547.17
2.83	65	435	218.01	653.01
2.96	38	457	221.85	678.85
3.04	41	330	191.75	521.75
3.59	51	462	262.4	724.4
2.93	65	284	175.91	459.91
1.39	16	223	97.35	320.35
3.21	45	262	197.43	459.43
3.29	45	258	217.47	475.47
3.6	36	254	223.82	477.82
2.89	35	231	195.49	426.49
20.9	30	211	169.84	380.84
2.75	37	285	189.62	474.62
2.15	27	248	182.67	430.67
2.46	46	249	170.67	419.67
2.03	47	235	172.98	407.98
0.53	54	83	51.14	134.14
0.29	5	33	19.06	52.06
3	66	474	287.81	761.81
3.12	62	370	215.99	585.99
4.71	64	487	351.58	838.58
4.55	66	422	290.93	712.93
5.21	57	571	473.51	1044.51
5.05	74	390	323.71	713.71
5.69	51	1045	873.06	1918.06
5.07	53	763	461.73	1224.73
4.93	54	353	304.98	657.98
8.22	72	412	332.42	744.42

14.6	137	221	453.65	674.65
17.25	121	393	498.49	891.49
15.1	107	374	390.85	764.85
20.3	82	305	689.98	994.98
18.5	128	2700	453.94	3153.94
16.75	179	1650	446.37	2096.37
11.3	194	501	420.81	921.81
27.7	223	951	1084.87	2035.87
80.8	269	1350	3893.72	5243.72
12.4	200	522	361.93	883.93